



รายงานการวิจัย

ผลของขนาดไฮดรอกซีอะปัตไท์และผลของการใช้สารประสาน ต่อสมบัติเชิงกลของโพลิโพร์พิลีนคอมโพสิต (Effect of Hydroxyapatite Particle Size and Effect of Coupling Agent on Mechanical Properties of Polypropylene Composites)


คณบดีผู้วิจัย
 หัวหน้าโครงการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินาด สุกกาญจน์
 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ร่วมวิจัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุพพร รักสกุลพิวัฒน์

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2548-2549
ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติปีงบประมาณ 2548-2549 และได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการใช้สถานที่ทำการทดลอง เครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ในการทดลองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย มีผู้ช่วยวิจัย คือ นางสาวศศิวิมล แสนเมือง นายนุժมาดชรรธี บำรุง และ นายจักรกริช ฤทธิ์ตา



บทคัดย่อภาษาไทย

กระดูกสัตว์ถูกเตรียมไว้อยู่ในลักษณะที่เป็นผง นำมาตรวจสอบองค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพ สารประกอบหลักที่พบในผงกระดูก คือ ไฮดรอกซีอะป่าไทต์ ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) ในการศึกษาขึ้นต้นตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ ผลของขนาดสารตัวเติมที่แตกต่างกันต่อสมบัติทางกายภาพของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต ผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์จากกระดูกสัตว์ขนาดต่างกัน 5 ขนาด ($< 45-150 \mu\text{m}$) ถูกเตรียมขึ้นและใช้เป็นสารตัวเติมสำหรับพอลิไพรพลีนคอมโพสิตซึ่งเตรียมขึ้นโดยมีปริมาณสารตัวเติมคงที่ที่ 40 % โดยน้ำหนัก จากการตรวจสอบผลการทดลอง พบว่า พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่มีขนาดต่างกัน มีค่าความแข็งแรงต่อการดึง ค่านองคุลลสของยังก์ และค่านองคุลลสของแบงคัดที่ใกล้เคียงกัน แต่พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่มีขนาดเล็กจะให้ค่าความเครียด ณ จุดแตกหักที่สูงกว่าพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่มีขนาดใหญ่ และพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากสารตัวเติมขนาดเล็กกว่า $< 45 \mu\text{m}$ ในสภาวะเบิกจะมีค่าความหนาต่อแรงแทรกมากกว่าคอมโพสิตในสภาวะแห้งที่มีปริมาณสารตัวเติมเท่า ๆ กัน

ในการศึกษาในขั้นถัดไป คือ การศึกษาผลของการประสานใช้เลนต่อสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิต ได้เลือกใช้ผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่มีขนาดเล็กกว่า $45 \mu\text{m}$ เพื่อเตรียมพอลิ-ไพรพลีนคอมโพสิต โดยใช้ผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ปริมาณคงที่ที่ 60 % โดยน้ำหนัก จากผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงพื้นผิวน้ำของผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ด้วยสารประสานใช้เลนช่วยให้ผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์เกิดการกระจายตัวในเนื้อพอลิเมอร์ได้ดีขึ้น ช่วยให้เฟสทึ้งสองเกิดการยึดเกาะกันได้ดีขึ้น และมีผลช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต ชนิดของสารประสานใช้เลนมีผลกระทบต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตน้อยมาก

ABSTRACT

Cattle bones were prepared in a powder form and were characterized. Main component in the bone powder was hydroxyapatite ($\text{HA} : \text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$). Then, the powder was used as a filler for producing polypropylene (PP) composites. Effect of filler size on physical properties of the polymer composites was investigated. For HA/polypropylene (PP) composites containing a 40% (w/w) of HA content, It was found that HA of different particle sizes does not significantly change tensile strength, tensile modulus and flexural modulus of the HA/PP composites. However, composites of smaller HA sizes show slightly higher elongation at break. The composites in the wet state with a particle size less than $45 \mu\text{m}$ have the highest impact strength in comparison with those in dry state.

Effect of silane coupling agents on physical properties of PP composites was investigated. The results indicated that treating HA surface with a silane coupling agent improved filler distribution in PP matrix and also enhanced adhesion between HA and PP leading to the better mechanical properties of silane treated HA/PP composites as compared with those of the untreated HA/PP composites. Types of silane coupling agents insignificantly affected mechanical properties of the PP composites.

สารบัญ


	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	๑
บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
สารบัญ	๙
สารบัญตาราง	๙
สารบัญภาพ	๙
บทที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
3. ขอบเขตของการวิจัย	4
4. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	4
5. ทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิด	6
6. ผลสำเร็จของการวิจัย	7
บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย	
วัตถุศึกษาและสารเคมี	8
วิธีการดำเนินการวิจัย	8
บทที่ 3 ผลการทดลองและการอภิปรายผล	
1. การเตรียมผงไฮดรอกซีอะป่าไทร์จากกระดูกสัตว์	11
1.1. สมบัติทางกายภาพของผงไฮดรอกซีอะป่าไทร์ที่เตรียมจากกระดูกสัตว์	11
2. สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิตรห่วงพอลิไพรพลีนกับ ผงไฮดรอกซีอะป่าไทร์	13
2.1. ผลของขนาดไฮดรอกซีอะป่าไทร์ต่อสมบัติทางกายภาพของ พอลิไพรพลีนคอมโพสิต	13
2.2. ผลของการใช้สารประสานชนิดไขเดน, อสมบัติทางกายภาพของ พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากไฮดรอกซีอะป่าไทร์	19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง	27
บรรณานุกรม	28
ประวัติความผู้วิจัย	32



สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 แสดงโครงสร้างทางเคมีของสารประสานไฮเดนที่ใช้ในการทดสอบ.....	8
2 แสดงสัณฐานิกยาน์แทนผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ แยกโดยตะแกรงร่อน และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยโดยเครื่อง Diffraction Particle Sizer.....	12
3 แสดงอุณหภูมิการบิดของชิ้นงานพอลิไพรพลีนและชิ้นงานพอลิไพรพลีน- คอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ	14
4 แสดงอุณหภูมิการถลายตัว (T_g) ของชิ้นงานพอลิไพรพลีนและชิ้นงานพอลิไพรพลีน- คอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ	14

สารบัญภาพ

รูป

หน้า

1	สัณฐานวิทยาของผงกระดูกถ่ายโอดิ SEM ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า.....	11
2	XRD pattern ของผงกระดูกหลังการเผาที่ 1100 °C.....	12
3	สัณฐานวิทยาของผงกระดูกขนาดต่าง ๆ (a) < 45 μm (b) 45-63 μm (c) 63-90 μm (d) 90-125 μm และ (e) 125-150 μm	13
4	ค่ามอคุลัสของยังก์ของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์ขนาดต่าง ๆ	15
5	ค่าความเครียด ณ จุดแตกหัก ของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิต ที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์ขนาดต่าง ๆ	16
6	ค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิต ที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์ขนาดต่าง ๆ	17
7	ค่ามอคุลัสของแรงดักของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิต ที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์ขนาดต่าง ๆ	17
8	ค่าความหนาต่อแรงดึงกระแทกของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่ เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์ขนาดต่าง ๆ ในสภาวะก่อนและหลังแช่น้ำ.....	18
9	ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อนรับเปลี่ยนผิวน้ำผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์ ด้วยสารประสานไขเดน.....	20
10	ค่าความหนืดเนื่องที่อัตราเชื่อนต่าง ๆ ของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีน- คอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA).....	21
11	ค่ามอคุลัสของยังก์ของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียม- จากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA).....	22
12	ค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่- เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA).....	22

13	ค่ามอคุลัสของแรงดึงด้วยของพอลิไพรพีนและพอลิไพรพีนคอมโพสิตที่- เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะบีไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA).....	23
14	ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงด้วยของพอลิไพรพีนและพอลิไพรพีนคอมโพสิตที่- เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะบีไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA).....	24
15	ค่าความทนต่อแรงตកกระหนบของพอลิไพรพีนและพอลิไพรพีนคอมโพสิตที่- เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะบีไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA).....	24
16	สัณฐานวิทยาของของพอลิไพรพีนคอมโพสิตที่เตรียมจาก ผงไฮดรอกซีอะบีไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA).....	26



บทที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญ ที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

การดำรงชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะรักษาไว้ให้ยาวนานที่สุด แต่เนื่องจาก วัย และ/หรือ เหตุสุดวัยบางประการอาจทำให้อวัยวะบางส่วนในร่างกายเสียหาย หรือ หน้าที่บกพร่องก่อนถึงเวลาอันควร การศึกษาวิจัยด้านวัสดุทางชีวภาพ (biomaterials) เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถเข้ามาช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่เข้มข่าวอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี วัตถุประสงค์หลักของการใช้วัสดุทางชีวภาพ คือ เพื่อทดแทน และ/หรือซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่ทำหน้าที่บกพร่องไป การเดือกวัสดุชนิดหนึ่งๆ มาใช้งาน จะมีข้อกำหนดที่สำคัญคือ วัสดุนั้นจะต้องไม่ ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย (nontoxic) ไม่ว่าโดยตรงหรือจากสารที่เกิดจากย่อยสลายทางชีวภาพ มีสมบัติ เชิงกล (mechanical properties) ที่เหมาะสม มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) กับ ร่างกาย และสามารถทนต่อกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคได้ (sterilizability) ในทางปฏิบัติวัสดุทางชีวภาพ จำเป็นต้องได้รับการทดสอบหลายอย่างตามลักษณะการใช้งานก่อนที่จะใช้งานได้จริง เช่น การทดสอบด้วยเทคนิคการปลูกเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อบนวัสดุนั้น ๆ (cell and tissue culture technique) เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการศึกษาพัฒนาจากบุคคลที่มีความรู้ในหลายแขนงวิชา

กระดูกซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่สำคัญในร่างกาย เป็นคอมโพสิตระหว่างสารอินทรีย์ (องค์ประกอบของหลัก คือ คอลลาเจน (collagen)) และ สารอินทรีย์ (องค์ประกอบของหลัก คือ ผลึกของสารประกอบแคลเซียมฟอสฟे�ต) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 69% ของน้ำหนักกระดูก (Weiner *et al.* (1998), Martin *et al.* (1989)) จากนิองค์ประกอบ โครงสร้างทางเคมี และการเรียงตัวของสารองค์ประกอบ ทำให้กระดูกมีคุณสมบัติเชิงกลที่พิเศษ คือ มี stiffness และมีความแข็งแรง (strength) เชิงกลสูง มีพฤติกรรมแบบหยุ่นหนืด (viscoelastic behaviors) ซึ่งสมบัติจะขึ้นกับทิศทางของแรงกระทำ (anisotropic behavior) สมบัติเชิงกลของกระดูกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของแรง แรงกระทำ ที่สำคัญคือ ตัวแหน่งของกระดูก เพศ และ วัย แต่โดยทั่วไป ค่ามอดูลัส (tensile modulus) ของกระดูกตามแนวขวาง (longitudinal direction) จะอยู่ในช่วง 7-25 GPa (Bonfield *et al.* (1987), Keller *et al.* (1990)) การแตกหักหรือร้าวของกระดูกอาจเกิดได้จากหล่ายสาเหตุและในหลายช่วงวัย การเสื่อมสภาพของกระดูกเป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง นอกจากนี้อุบัติเหตุหรือ

เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ อาจทำให้เกิดการการแตกหักของกระดูก โดยทำให้ไม่สามารถท่าหน้าที่ได้เหมือนเดิม วัสดุทดแทนกระดูกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติภายหลังเข้ารับการรักษา ดังนั้น การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุทางชีวภาพเพื่อนำมาทดแทนหรือรักษาส่วนของกระดูกที่เสียหายจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมาก

ในการพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกมุ่งหวังที่จะได้วัสดุที่มีสมบัติเชิงกลไกลักษณะของกระดูกจริงมากที่สุด วัสดุทดแทนกระดูกที่ทำจากอัลลอยด์ของโลหะมีข้อด้อยเนื่องจากความแตกต่างระหว่าง stiffness ของโลหะและกระดูก โดยโลหะจะช่วยรับแรงที่กระทำต่อกระดูกไปเป็นส่วนใหญ่ และทำให้กระดูกที่อยู่บริเวณรอบ ๆ วัสดุเกิดการสลายตัว (bone resorption) ทำให้เกิดการหลุมของอวัยวะขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 5-20 ปีภายหลังจากการผ่าตัดการแก้ปัญหาอาจทำโดยการหัววัสดุที่มี stiffness ที่ใกล้เคียงกับกระดูกมาแทน โดยเฉพาะถ้าวัสดุนั้นสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการเจริญเติบโตของกระดูกไปบนวัสดุฝัง (implant) ได้ (bioactive material) จะยิ่งเกิดผลดีขึ้นอีก (Bonfield *et al.* (1997))

ไฮดรอกซิอะปาไทด์ (hydroxyapatite, $\text{Ca}_6(\text{PO}_4)_{10}(\text{OH})_2$) เป็นสารประเทเวรามิกที่มีความคล้ายคลึงกัน สารอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในกระดูก มีประโยชน์มากในทางการแพทย์เนื่องจากเป็นสารที่มีความเข้ากันได้กับร่างกายของสัมภาระ (biocompatibility) ก่อนข้างสูง จึงมีผู้สนใจศึกษาในสถานะวัสดุทางชีวภาพอย่างหลากหลาย เช่น การนำไปเคลือบลงบนข้อสะโพกเทียมในส่วนที่เป็นแกนโลหะ เพื่อให้โลหะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากของเหลวภายในร่างกาย และช่วยสร้างพันธะระหว่างข้อสะโพกเทียมกับกระดูก (Manley *et al.* (1993)) การใช้งานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การใช้ไฮดรอกซิอะปาไทด์เป็นสารตัวเติม (filler) ในพอลิเมอร์คอมโพสิตเพื่อผลิตเป็นวัสดุทดแทนกระดูก ซึ่งมีข้อดีคือ ค่า stiffness และความแข็งแรงสามารถปรับเปลี่ยนให้มีค่าใกล้เคียงกับกระดูกจริงได้มากกว่าการใช้โลหะหรือเซรามิก โดยอาศัยข้อดีจากพอลิเมอร์ เช่น การมีพฤติกรรมแบบ viscoelastic anisotropic และ ความเหนียว รวมกับข้อดีของเซรามิก คือ ความแข็งแรงและความเข้ากันได้กับระบบชีวภาพ ในปัจจุบันพอลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับผงไฮดรอกซิอะปาไทด์ได้มีการนำมายใช้จริงและผลิตในทางการค้าแล้วในชื่อ HAPEXTM (Bonfield *et al.* (1981), Bonfield *et al.* (1988))

สารไฮดรอกซิอะปาไทด์สามารถเตรียมได้จาก 3 แหล่ง คือ การสังเคราะห์จากสารเคมี การสักดิ์จากปะการัง และการสักดิ์จากกระดูกสัตว์รวมทั้งจากกระดูกมนุษย์ ไฮดรอกซิอะปาไทด์-สังเคราะห์จะมีความนิรสุทธิ์สูง และสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ตามสภาพที่ใช้ในการสังเคราะห์ อย่างไรก็ตามสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตไฮดรอกซิอะปาไทด์มีราคาแพง จึงทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพได้ (Yeter-Dal *et al.* (1992)) โครงกระดูกสัตว์ที่เหลือทิ้งจากโรงงานชำแหละ

เนื้อสัตว์น้ำจะเป็นแหล่งผลิตไ媳ครอกซีอะป้าไไทที่ราคาถูกและปลอดภัยสำหรับการใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพ

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากโครงกระดูกสัตว์ที่เหลือทิ้งจากโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ ได้แก่ การนำไปป่นเป็นอาหารให้แก่ สัตว์เลี้ยง การนำไปทำปุ๋ย หากสามารถนำมาสักด้วยไ媳ครอกซีอะป้าไไทที่เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุชีวภาพจะเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงกระดูกสัตว์ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น การสักด้วยไ媳ครอกซีอะป้าไไทที่จากโครงกระดูกสัตว์ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วในประเทศไทยโดยจรัสศรี ลอบประบูรและคณะ (Itiravivong *et al.* (1992), Lorprayoon (1993) หลังจากนั้นได้มีการนำไ媳ครอกซีอะป้าไไทที่สักด้วยไปทำลูกตาเทียนโดยศุภชัย วงศ์พิเชฐชัยและคณะ (Wongpichedchai (2001)) ซึ่งได้มีการทดลองในสัตว์ได้ผลดีและมีการใช้จริงในมนุษย์ ดังนั้นการนำไ媳ครอกซีอะป้าไไทที่จากโครงกระดูกสัตว์น้ำนำไปใช้เป็นสารตัวเติมในพอลิเมอร์คอมโพสิต เพื่อการผลิตวัสดุทุกด้านกระดูกน้ำจะช่วยลดต้นทุนการผลิตวัสดุทุกด้านกระดูกได้ในส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายการใช้ประโยชน์จากโครงกระดูกสัตว์ได้กว้างขวางและก่อให้ประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีก

พอลิไพรพิลินเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง พอลิไพรพิลินมีความหนาแน่นต่ำ มีอุคอ่อนตัว (vicat softening point) สูง มีความแข็งที่พื้นผิว (surface hardness) ดี มีความต้านทานต่อการบดขีดและขัดลีด มีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี และมีราคาไม่แพง มีคุณสมบัติที่ทนความล้า (fatigue) ได้ดี ขึ้นรูปได้ที่ห่วงอุณหภูมิสูงกว่าพอลิเอทิลีน สมบัติเชิงกลที่อุณหภูมิสูงลดลงช้ากว่าพอลิเอทิลีน นอกจากนี้ยังเป็นพอลิเมอร์ที่มีความเข้ากันได้กับร่างกาย (Vinard *et al.* (1988), Park (1984), Falck (1995)) และมีการผลิตเป็นวัสดุทางชีวภาพที่ใช้จริง เช่น แผ่นตารางที่ใช้ในการผ่าตัดรักษาโรคลำไส้เลื่อน (mesh prosthesis for abdominal wall hernias) (Vinard *et al.* (1988)) จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นพอลิไพรพิลินน่าจะมีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัสดุทุกด้านกระดูกได้ดีกว่าหรือใกล้เคียงกับพอลิเอทิลีน แต่การศึกษาพัฒนาพอลิไพรพิลินเพื่อการใช้งานด้านนี้ยังมีน้อยมาก ดังนั้นพอลิเมอร์ชนิดนี้จึงถูกเลือกมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถพัฒนาวัสดุทุกด้านกระดูกขึ้นโดยใช้ทรัพยากรถอยในประเทศไทย คือ กระดูกโคซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานชำแหละเนื้อเพื่อการบริโภค และพอลิไพรพิลินซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศไทย เช่นกัน ในงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาเบื้องต้นในการนำไ媳ครอกซีอะป้าไไทที่จากโครงกระดูกสัตว์มาใช้เป็นสารตัวเติมในพอลิไพรพิลิน เพื่อนำใช้เป็นวัสดุทุกด้านกระดูกที่ใช้ได้ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ การศึกษารั้งนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้โครงกระดูกสัตว์ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นการลดต้นทุนจากการสั่งเคราะห์ หรือนำเข้าไ媳ครอกซีอะป้าไไทที่จากต่างประเทศ และหากโครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จะเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาวัสดุทุกด้านกระดูก (ส่วนที่รับแรงไม่มาก เช่น กระดูกบริเวณใบหน้า) จากทรัพยากรในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าวัสดุในลักษณะเดียวกันจากต่างประเทศ และมีส่วนช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยสามารถดำรงชีวิตได้ยาวนาน โดยมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่เพื่อ

ชุดประสังค์การใช้งานทางชีวภาพ เป็นการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากนักวิจัยผู้มีความรู้จากหลายสาขาวิชา ผลสำเร็จที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะขยายผลไปสู่การทดลองที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การใช้วัสดุในสภาพจำลองที่เหมือนในร่างกาย (*in vitro test*) และการทดลองกับสัตว์ (*in vivo test*) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการทำวิจัยจากกลุ่มวิจัยอื่น ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในระหว่างกลุ่มนักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ในการวิจัยนี้มีเป้าหมายหลัก คือ ต้องทราบความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุทดแทนกระดูกจากพอลิเมอร์คอมโพสิต โดยใช้ผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์จากกระดูกสัตว์เป็นสารตัวเติมในเมตริกซ์ของพอลิไพรพลีน โดยมีวัตถุประสงค์จำเพาะสำหรับการวิจัยเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายหลักคือ

1. เพื่อให้ทราบถึงผลของนาโนภาคของผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์ที่ใช้เป็นสารตัวเติมต่อสมบัติทางเชิงกลรวมถึงสัณฐานวิทยา (morphology) ของพอลิเมอร์คอมโพสิต
2. เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของสารประสาน (coupling agent) ต่อสมบัติเชิงกล และสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ได้

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย

1. หานาโนภาคของผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์ที่เหมาะสมในการสมกับพอลิไพรพลีน โดยการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตที่มีนาโนภาคเคลือบของผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์แตกต่างกันอย่างน้อยสามขนาด และทดสอบกับพอลิไพรพลีน ที่อัตราส่วนคงที่หนึ่งอัตราส่วน ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิต ได้แก่ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน รวมถึงสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์คอมโพสิต
2. เตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตโดยใช้ผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์ที่มีขนาดที่เหมาะสมการตรวจสอบผลของการปรับปรุงผิวน้ำของผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์โดยการใช้สารประสาน โดยเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่เตรียมโดยใช้ผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์ที่มีและไม่มีการปรับปรุงผิวน้ำโดยใช้สารประสาน ได้แก่ สมบัติเชิงกล และสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์คอมโพสิต

4. การทบทวนวรรณกรรม (reviewed literature) / สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (high density polyethylene, HDPE) เป็นพอลิเมอร์เมตริกซ์ที่มีผู้สนใจศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง Bonfield และคณะ (Bonfield *et al.* (1981), Bonfield (1988)) เป็นกลุ่มวิจัยแรกที่ศึกษาความเป็นไปได้ของ การนำพอลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิเอทิลีน กับผงไฮดรอกซิอะป่าໄไทยท์มาใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาสมบัติเชิงกลของ

วัสดุคอมโพสิต จากการปรับปรุงสารตัวเติมพนว่าค่าความแข็งแรงเชิงกลของคอมโพสิตจะเพิ่มขึ้น สูงสุดเมื่อปริมาณของไชครอกซีอะป้าไท์เท่ากับ 40 % โดยปริมาตร คอมโพสิตที่ได้มีค่ามอดุลลัสและ มีความเหนียว (toughness) สูง และวัสดุฝัง (implant) เกิดการยึดติดกับเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ดี (bioactive properties) เมื่อผังในร่างกายสัตว์ทดลองไม่เกิดการห่อหุ้มด้วยเส้นใย (fibrous encapsulation) เหมือนกับวัสดุฝังอื่น (Doyle *et al.* (1990)) พอลิเมอร์คอมโพสิตจากพอลิเอทิลีนและไชครอกซีอะป้าไท์ โดยการศึกษาวิจัยของ Bonfield และคณะ ได้ถูกนำมาใช้จริงโดยเป็นวัสดุทดแทนกระดูกในส่วน ของกระดูกที่ไม่ต้องรับแรงมาก เช่น ใช้ในการซ่อมกระดูกบริเวณฐานของเบ้าตาที่เกิดการแตกร้าว (orbital floor reconstruction) และกระดูกในส่วนของหูชั้นกลาง (middle ear implant) (Bonfield *et al.* (1997), Tanner *et al.* (1994)) การเปลี่ยนวิธีการขึ้นรูปโดยใช้ hydrostatic extrusion ทำให้พอลิเมอร์ คอมโพสิตชนิดเดียวกันนี้สามารถรับแรงได้มากขึ้นและมีสมบัติเกียงกับกระดูกส่วนนอก (cortical bone) จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ในกระดูกส่วนที่ต้องรับแรงมากขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (Wang *et al.* (1997), Wang *et al.* (2000)) จากการผ่าเชือดโดยฉายรังสีแกมมา (γ -irradiation) พบว่า ที่ความเข้มแสงค่าหนึ่งจะทำให้สมบัติการทนต่อความดัน (creep resistance) ของ คอมโพสิตมีค่าลดลง เนื่องจากการเกิดโครงสร้างร่องแท่งในเนื้อพอลิเอทิลีน (Tanner *et al.* (1998)) ขนาดและลักษณะของไชครอกซีอะป้าไท์ เช่นเดียวกับสารตัวเติมชนิดอื่น ๆ (Theocaris *et al.* (1981), Landon *et al.* (1977)) เป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อต่อมน้ำที่เชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิต จากการศึกษาพบว่า ไชครอกซีอะป้าไท์ขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้ค่ามอดุลลัสและความแข็งแรงของคอมโพสิตต่ำลงแต่จะทำให้คอมโพสิตมีค่า ductility เพิ่มขึ้น (Wang *et al.* (1998))

นอกเหนือจากการใช้พอลิเอทิลีนเป็นแมตริกซ์แล้ว การใช้เมตริกซ์ที่เป็นพอลิเมอร์ชนิดอื่น สำหรับใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูกจากพอลิเมอร์-ไชครอกซีอะป้าไท์คอมโพสิตยังมีการศึกษาน้อย มาก ที่พบในวารสาร คือ พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีตอน (polyetheretherketone, PEEK) โดย Abu Bakar และคณะ (Bakar *et al.* (2003)) และพอลิไพรพลีน โดย Bonner และคณะ (Bonner *et al.* (2001)) จาก ผลการวิจัยเบื้องต้น โดยทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่าพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดมีความเป็นไปได้ในการใช้ เป็นวัสดุทดแทนกระดูก แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาใดได้เพิ่มเติม

การใช้สารประสานประภากไซเลน (silane coupling agent) เป็นอีกหนึ่งที่วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ใน การปรับปรุงการยึดติดระหว่างสารตัวเติมกับเนื้อพอลิเมอร์ (interfacial bonding) เพื่อให้พอลิเมอร์ คอมโพสิตมีสมบัติเชิงกลและสมบัติอื่น ๆ ที่ดีขึ้น จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารประสาน- ประภากไซเลนเพื่อปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ใช้ทางชีวภาพโดยหลักกลุ่มวิจัยพบว่า ไซเลนสามารถเกิดอันตรกิริยา กับไชครอกซีอะป้าไท์และผงแก้ว (glass bead) ได้ (Dupraz *et al.* (1996), Shinzato *et al.* (2001), Wang *et al.* (2000), Sousa *et al.* (2003), Tanaka *et al.* (1998)) นอกจากนี้ยังพบว่าสารไซเลนที่ถูกดูดซับและเกิดพันธะเคมีกับไชครอกซีอะป้าไท์จะมีสมบัติที่เข้า

กันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และช่วยให้เกิดการเริ่มต้น โดยของเซลล์สร้างกระดูกได้ ส่วนไข่เลนที่ไม่เกิดพันธุกรรมกับไส้ครอคซีอะป่าไทยต์จะทำให้เกิดความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (acute toxicity) กับเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง (Shinzato *et al.* (2001)) จากการศึกษาของ Sousa และคณะ (Sousa *et al.* (2003)) พบว่า คอมโพสิตของพอลิเอทิลีนและไส้ครอคซีอะป่าไทยต์ที่ปรับปรุงผิวน้ำด้วยสารไข่เลน มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น Furuzono และคณะ (Furuzono *et al.* (2001)) ได้เสนอการปรับปรุงการยึดติดระหว่างพอลิเอทิลีนกับแฟ่นซิลิโคน โดยการเคลือบผิวของไส้ครอคซีอะป่าไทยต์ด้วยสารประสานไข่เลน และกราฟท์ที่ผิวของพอลิเมอร์ด้วยกรดอะคริลิก (acrylic acid) จากนั้นทำให้เกิดปฏิกิริยาควบแน่น (condensation) ระหว่างหมู่ฟังก์ชันทึ้งสองชนิด คอมโพสิตที่ได้คาดว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นทึ้ง ในด้านการยึดเกาะและความเป็น bioactive วิธีที่คล้ายคลึงกับ Furuzono และคณะ ได้ถูกใช้ในคอมโพสิตของพอลิเอทิลีน/ไส้ครอคซีอะป่าไทยต์ (Wang *et al.* (2000)) อย่างไรก็ตามทึ้งสองกลุ่มวิจัยเสนอเพียงวิธีการปรับปรุงและการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันหลังการปรับปรุงแต่ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติของคอมโพสิตที่ได้ นอกจากนี้การกราฟท์ที่ผิวพอลิเมอร์หรือผิวของไส้ครอคซีอะป่าไทยต์โดยสารอินทรีย์ (Liu *et al.* (1998), Borum *et al.* (2003), Liu *et al.* (1997)) เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้มีการยึดติดที่ดีขึ้นระหว่างผิวน้ำของไส้ครอคซีอะป่าไทยต์และเนื้อพอลิเมอร์ และคาดว่าจะช่วยทำให้คุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตดีขึ้น

ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำไส้ครอคซีอะป่าไทยต์ไปใช้งานด้านวัสดุชีวภาพที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) แต่ไม่พนเอกสารวิชาการที่กล่าวถึงลักษณะการศึกษา

5. ทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework)

การพัฒนาวัสดุทดลองกระดูกนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตวัสดุที่มีความแข็งแรงและมีสมบัติอื่น ๆ เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับกระดูกจริงของมนุษย์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สารเคมีที่สำคัญที่ใช้มากในการศึกษาวิจัยคือ ไส้ครอคซีอะป่าไทยต์ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พบมากในกระดูกและโครงสร้างที่เป็นเนื้อเยื่อแข็งอื่น ๆ ในร่างกาย นอกจากนี้ไส้ครอคซีอะป่าไทยต์ยังเป็นสารที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพดีมาก ไม่ละลายน้ำ และช่วยให้เซลล์อสเตรโอblast (osteoblast cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตกระดูกในร่างกายเริ่มต้นโดยได้ดี (osteoconductivity) (Hench (1998)) แนวทางหนึ่งในการทำวัสดุทดลองกระดูกคือการปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตโดยใช้พอลิไส้ครอคซีอะป่าไทยต์เป็นสารตัวเติม (filler) โดยพอลิเมอร์ที่เลือกใช้จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการใช้เป็นวัสดุชีวภาพ (biomaterial) คือ จะต้องไม่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย มีสมบัติเชิงกลที่เหมาะสม มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ (sterilizability) (Tsuruta *et al.* (1993))

ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตคือ การปรับปรุงการยึดติด (adhesion) ระหว่างพอลิเมอร์และสารตัวเติม ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี เช่น การใช้สารประสาน (coupling agent) การใช้สารที่ช่วยให้เกิดความเข้ากัน (compatibilizer) การทำให้เกิดพันธะโควาเลนซ์ระหว่างผิวของสารตัวเติมและพอลิเมอร์ การเลือกใช้วิธีใดเพื่อพัฒนาวัสดุที่ใช้ทางชีวภาพจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

กระดูกสัตว์เป็นแหล่งของไฮดรอกซิอะป้าไทด์จากธรรมชาติที่รากคูกเมื่อเทียบกับไฮดรอกซิอะป้าไทด์ที่ได้จากการสังเคราะห์และมีความเข้ากันได้ดีกับระบบชีวภาพ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสักดัดและการนำมาใช้งานเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพมีหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ (Yeter-Dal *et al.* (1992), Itiravivong *et al.* (1992), Lorprayoon (1993), Wongpichedchai (2001), Johnson *et al.* (2000)) ตัวอย่างการศึกษาวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ไฮดรอกซิอะป้าไทด์จากกระดูกสัตว์ในด้านวัสดุชีวภาพ เช่น การทำลูกตาเทียม (Wongpichedchai (2001)) การใช้เป็นอนุภาคที่บรรจุในคอร์ลัมแบกของลิคิวติโครมาโตกราฟเพื่อใช้ในการแยกโปรตีน (Honda *et al.* (1998)) ล่วนการนำมาใช้งานในด้านมนุษย์ที่เป็นสารตัวเติมในพอลิเมอร์คอมโพสิตเท่าที่ค้นคว้าในเอกสารรายงานการวิจัยยังไม่ปรากฏ

5. ผลสำเร็จของการวิจัย

1. ได้พอลิเมอร์คอมโพสิตที่มีแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่การใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูกได้
2. เป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้งานและมูลค่าให้กับกระดูกสัตว์
3. เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิตโดยใช้วัตถุคุณภาพจากทรัพยากรากในประเทศไทย
4. เป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยย่างต่อเนื่อง
5. ได้ออกสารวิชาการที่พิมพ์ระดับประเทศและ/หรือระดับนานาชาติ
 - N. Suppakarn, S. Sanmaung, Y. Ruksakulpiwat, and W. Sutapun, "Effect of Surface Modification on Properties of Natural Hydroxyapatite/Polypropylene Composites," *Key Eng. Mater.*, 361-363, 511-514, 2008.
 - N. Suppakarn, J. Rittita, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and C. Lorprayoon, "Effect of Filler Particle size on Mechanical Properties of Cattle Bone Based Hydroxyapatite-PolyPropylene Composite," *The 31st Congress on Science and Technology of Thailand*, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.242, 2005.

บทที่ 2

วิธีดำเนินการวิจัย

วัตถุดิบและสารเคมี

กระดูกวัวซึ่งจากบริษัทลิ้มอิมเมือง จำกัด จังหวัดนราธิวาส มา พอลิไพรพีลีน (PP700J) ซึ่ง
จากบริษัทไทยพอลิพีลีน จำกัด และสารประสานไฮเดน (ตารางที่ 1) ได้แก่ 3-aminopropyl
triethoxysilane (APES), methyltrimethoxysilane (MTMS) และ glycidoxypolytrimethoxysilane
(GPMS) ซึ่งจากบริษัท GE Silane

ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้างทางเคมีของสารประสานไฮเดนที่ใช้ในการทดลอง

สารประสานไฮเดน	โครงสร้างทางเคมี
3-aminopropyltriethoxysilane (APES)	$\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3$
methyltrimethoxysilane (MTMS)	$\text{CH}_3\text{-Si}(\text{OCH}_3)_3$
glycidoxypolytrimethoxysilane (GPMS)	$\text{O}-\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Si}(\text{OCH}_3)_3$

วิธีการดำเนินการวิจัย

1. การเตรียมผงไฮดรอกซิอะป้าไทย

นำกระดูกวัวไปเผาเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ต่างๆ และนำไฮดรอกซิอะป้าไทยที่ได้ไปเตรียมให้
อยู่ในลักษณะเป็นผง โดยการบดด้วยเครื่อง ball milling (Pot mill: Patkasem Ceramic Machine,
Co.Ltd.) และนำไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ คือ

1.1 ชนิดของสารประกอบที่อยู่ในผงกระดูกโดย X-ray diffractometer (XRD)

1.2 ลักษณะสัณฐานวิทยาโดย Scanning Electron Microscope (SEM)

เนื่องจากกระดูกสัตว์เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่อาจมีหลักตัวแปรที่ทำให้องค์ประกอบของ
กระดูกแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเตรียมผงไฮดรอกซิอะป้าไทยให้ได้ปริมาณมากเพียงพอที่จะใช้
ตลอดโครงการ เพื่อลดความผันแปรของผลการทดลองที่อาจเกิดขึ้นจากการเตรียมเป็นครั้ง ๆ

2. การเตรียมผงไชครอกซีอะป่าไไทต์ขนาดต่าง ๆ

นำผงกระดูกที่เตรียมได้ในข้อ 1 มาบดโดยใช้ครกหินอิฐ เพื่อให้ผงกระดูกไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วนำไปร่อนด้วยตะแกรงขนาด $125 \mu\text{m}$ จากนั้นนำกระดูกปริมาณ 100 กรัม ใส่สารละลายน้ำ polyvinyl alcohol (PVA, ความเข้มข้น 10 % โดยน้ำหนัก) ปริมาณ 36 กรัม นวดให้สารละลาย PVA กับผงกระดูกเข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที แล้วนำของผสมที่ได้มานวดให้เป็นก้อนเล็ก ๆ เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนแห้งสนิท จากนั้นนำมาบดด้วยครกหินเบา ๆ เพื่อให้ของผสมแตกเป็นเม็ดละเอียดแล้วนำไปเผา โดยมีขั้นตอนการเผาเป็นสองขั้น เพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้องไปถึงอุณหภูมิ 500°C ด้วยอัตราเร็ว $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ จากนั้นลดอัตราเร็วของการให้ความร้อนลงเหลือ $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ และเพิ่มอุณหภูมิจาก 500°C ไปถึงอุณหภูมิ 1100°C แข็งไว้ที่อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำสารตัวอย่างหรือผงไชครอกซีอะป่าไไทต์ที่ผ่านการเผาผ่านเครื่องร่อนโดยใช้ตะแกรงเบอร์ต่าง ๆ คือ 150, 125, 90, 63 และ $45 \mu\text{m}$. เพื่อแยกผงไชครอกซีอะป่าไไทต์ขนาดต่าง ๆ ออกจากกัน โดยจะได้ผงไชครอกซีอะป่าไไทต์ที่มีขนาดต่าง ๆ ดังนี้ $125-150 \mu\text{m}$, $90-125 \mu\text{m}$, $63-90 \mu\text{m}$, $45-63 \mu\text{m}$ และสารที่มีขนาดเล็กกว่า $45 \mu\text{m}$

3. การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตจากการผสมผงไชครอกซีอะป่าไไทต์กับพอลิเมอร์

นำผงไชครอกซีอะป่าไไทต์ที่มีขนาดอนุภาคเคลือบแตกต่างกันมาผสมกับพอลิไพรพิลีนโดยใช้ผงไชครอกซีอะป่าไไทต์ปริมาณคงที่ที่ 40% โดยน้ำหนัก ใช้เครื่องบดผสมภายใน (internal mixer, Polylab: Haake) ความเร็วรอบ 50 rpm, อุณหภูมิ 170°C ใช้เวลาผสม 13 นาที

4. การเตรียมชิ้นทดสอบจากพอลิเมอร์คอมโพสิตจากข้อ 3

นำพอลิเมอร์คอมโพสิตที่เตรียมในข้อ 3 ไปบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปอบที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบโดยใช้การขึ้นรูปแบบฉีด โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก(injection molding machine, CLF-80T: Chuan Lih-Fa Co.Ltd.) ที่อุณหภูมิ 200°C ให้ความเร็วในการฉีด 50 %, ความดันในการฉีด 45 % และความดันคงค้าง 50 % จากนั้นนำชิ้นทดสอบที่ได้ไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

4.1 สมบัติทางความร้อน ได้แก่

- อุณหภูมิการบิดของชิ้นงานโดยใช้เครื่องวัด heat distortion temperature (ASTM D648)

4.2 สมบัติเชิงกล ได้แก่

- ความทนต่อแรงดึง โดยใช้ Universal Testing Machine (ASTM D638) (10 mm/min)
- ความทนต่อแรงดัด โดยใช้ Universal Testing Machine (ASTM D790) (10 mm/min)
- ความทนต่อแรงตกระแทบ โดยใช้เครื่อง Impact Tester (ASTM D256) ทดสอบแบบ Izod

5. การศึกษาโครงสร้างทางสัมฐานวิทยาของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากผงไชครอกซีอะป่าไไทต์กับพอลิไพรพิลีน โดยใช้ Scanning Electron Microscope (SEM)

ตรวจดู fracture surface ของชิ้นทดสอบหลังการทดสอบความทนต่อแรงดึง ตามข้อ 4.2

6. การปรับปรุงผิวหน้า (surface) ของพลาสติกโดยใช้สารประสาน (coupling agent)

จากผลการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิต เลือกขนาดของไครอซีอะป่าไทร์ที่ให้สมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตดีที่สุด เพื่อนำมาปรับปรุงผิวหน้าโดยใช้สารประสาน

สารประสานที่ใช้คือสารประสานประเภทไชเลน APES GPMS และ MTMS

เตรียมสารละลายไชเลนในน้ำ/เมทานอล โดยมีความเข้มข้นของไชเลน 1.0 % โดยนำน้ำทึบ pH = 3.5 นำพลาสติกที่ได้จากการทดสอบสมบัติมาแช่ประมาณ 1 ชั่วโมง กรองและล้างด้วยน้ำ อบที่ 60° และ 120°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ

7. การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตจากการทดสอบสมบัติไครอซีอะป่าไทร์ที่มีการปรับปรุงผิวหน้าโดยใช้สารประสานกับพอลิเมอร์

นำพลาสติกที่มีการปรับปรุงผิวหน้าโดยใช้สารประสานความเข้มข้น 1% โดยนำน้ำทึบของพลาสติกที่ได้จากการทดสอบสมบัติมาผสมกับพอลิเมอร์โดยใช้ปริมาณของไครอซีอะป่าไทร์คงที่ที่ 60% โดยนำน้ำทึบ โดยใช้เครื่องบดผสมภายใน อุณหภูมิ 200-220°C ความเร็วรอบ 50 rpm

8. การเตรียมชิ้นทดสอบจากพอลิเมอร์คอมโพสิตจากข้อ 7 เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของสารประสานต่อการปรับปรุงผิวหน้าของพลาสติก

นำพอลิเมอร์คอมโพสิตที่เตรียมในข้อ 7 ไปขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบ โดยการขึ้นรูปแบบฉีด (180-200°C) จากนั้นนำชิ้นทดสอบที่ได้ไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

8.1 สมบัติเชิงกล ได้แก่

- ความทนต่อแรงดึง โดยใช้เครื่อง Universal Testing (ASTM D638)
- ความทนต่อแรงดัด โดยใช้ Universal Testing Machine (ASTM D790)
- ความทนต่อแรงกระแทก โดยใช้เครื่อง Impact Tester (ASTM D256) ทดสอบแบบ Izod

9. การศึกษาอิทธิพลของสารประสานต่อการปรับปรุงผิวหน้าของพลาสติกจากลักษณะโครงสร้างทางสัมฐานวิทยาของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากพลาสติกที่ได้โดยใช้ Scanning Electron Microscope (SEM) ตรวจดู fracture surface ของชิ้นทดสอบหลังการทดสอบความทนต่อแรงดึงตามข้อ 8.1


บทที่ 3

ผลการทดลองและการอภิปรายผล

1. การเตรียมผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์จากกระดูกสัตว์


1.1. สมบัติทางกายภาพของผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่เตรียมจากกระดูกสัตว์

กระดูกสัตว์ถูกนำมาเผาและบดให้ออยู่ในรูปผงละเอียด โดยใช้เครื่อง ball milling ผงกระดูกที่เตรียมได้มีลักษณะ เมื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาโดยเครื่อง SEM พบว่าผงกระดูกที่เตรียมได้มีรูปทรงที่ไม่ปกติ (irregular shape) คือ ไม่เป็นรูปทรงท่างเรขาคณิต มีขนาดหลากหลาย พื้นผิวของอนุภาคค่อนข้างว่องไว ดังจะสังเกตเห็นได้จากการที่อนุภาคจะเกาะกัน (agglomeration) มากกว่าที่จะอยู่เป็นอนุภาคเดียว ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 สัณฐานวิทยาของผงกระดูก ถ่ายโดย SEM ที่กำลังขยาย 10,000 เท่า

XRD pattern ของผงกระดูกหลังการเผาที่ 1100°C แสดงดังรูปที่ 2 จากการวิเคราะห์โดย XRD พบว่า ผงกระดูกที่เตรียมขึ้นมีความเป็นผลึกสูง และมีองค์ประกอบหลัก คือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ฟอสเฟต (calcium hydroxide phosphate, $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) หรือ ไฮดรอกซี-ป่าไทต์ (hydroxyapatite) ดังนั้น จากการศึกษานี้ยืนยันได้ว่า สามารถเตรียมไฮดรอกซีอะป่าไทต์จากแหล่งธรรมชาติ คือ กระดูกสัตว์ และสามารถเรียกผงกระดูกสัตว์ที่เตรียมขึ้นว่า ผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์




รูปที่ 2 XRD pattern ของผงกระดูกหลังการเผาที่ 1100°C

จากการเตรียมผงไ媳ครอคซีอะป้าไไทต์ขนาดต่าง ๆ โดยใช้สารละลายน้ำ PVA เป็นสารยึดเกาะ (binder) เผาที่ 1100°C และร่อนโดยใช้ตะแกรงเบอร์ต่าง ๆ เพื่อแยกผงไ媳ครอคซีอะป้าไไทต์ขนาดต่างกันออกจากกัน จะได้ผงไ媳ครอคซีอะป้าไไทต์ตามขนาดซ่องของตะแกรงแยก ดังนี้ $125\text{-}150 \mu\text{m}$, $90\text{-}125 \mu\text{m}$, $63\text{-}90 \mu\text{m}$, $45\text{-}63 \mu\text{m}$ และ ผงที่มีขนาดเล็กกว่า $45 \mu\text{m}$ และสามารถหาขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงไ媳ครอคซีอะป้าไไทต์ที่แยกแต่ช่วงได้โดยเครื่อง Diffraction Particle Sizer ดังแสดงผลในตารางที่ 2 นอกจากนี้ สามารถยืนยันขนาดของผงไ媳ครอคซีอะป้าไไทต์จากการตรวจสอบสัณฐานวิทยาโดยเครื่อง SEM ดังแสดงในรูปที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงสัญลักษณ์แทนผงไ媳ครอคซีอะป้าไไทต์ขนาดต่าง ๆ แยกโดยตะแกรงร่อนและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเครื่อง Diffraction Particle Sizer

สัญลักษณ์	ขนาดตะแกรง (μm)	เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (μm)*
A	< 45	21.71
B	45-63	46.86
C	63-90	52.78
D	90-125	62.32
E	125-150	92.54



รูปที่ 3 สัณฐานวิทยาของผงกระดูกขนาดต่าง ๆ (a) $< 45 \mu\text{m}$ (b) $45-63 \mu\text{m}$
 (c) $63-90 \mu\text{m}$ (d) $90-125 \mu\text{m}$ และ (e) $125-150 \mu\text{m}$

2. สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิไพรพลีนกับผงไอกรอกซีอะป้าไทด์

2.1. ผลของขนาดไอกรอกซีอะป้าไทด์ต่อสมบัติทางกายภาพของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต

พอลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิไพรพลีนและผงไอกรอกซีอะป้าไทด์ถูกเตรียมโดยใช้เครื่องผสมแบบภายใน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ขนาดของผงไอกรอกซีอะป้าไทด์ พอลิเมอร์-คอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจะมีปริมาณผงไอกรอกซีอะป้าไทด์ที่คงที่ 40% โดยนำหนัก พอลิเมอร์คอมโพสิตทุกสภาวะจะถูกนำไปจัดเรียงเป็นรูปเพื่อนำไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางความร้อน

ค่าอุณหภูมิการบิดงอ (HDT) ของชิ้นงานพอลิไพรพลีนและชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไอกรอกซีอะป้าไทด์ขนาดต่าง ๆ และคงตั้งตารางที่ 3 จากตารางจะเห็นว่าชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตจะมีค่าอุณหภูมิการบิดงอที่สูงกว่าชิ้นงานพอลิไพรพลีน และชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไอกรอกซีอะป้าไทด์ที่มีขนาดเล็กกว่า $45 \mu\text{m}$ จะมีค่าอุณหภูมิการบิดงอที่สูงที่สุด

ตารางที่ 3 แสดงอุณหภูมิการบิดของชิ้นงานพอลิไพรพลีนและชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ

สัญลักษณ์	HDT (°C)
PP	81.67±2.08
PP/A	95.67±0.58
PP/B	92.33±0.58
PP/C	92.00±0.00
PP/D	92.50±3.54
PP/E	92.00±1.73

ค่าอุณหภูมิการสลายตัว (T_d) ของชิ้นงานพอลิไพรพลีนและชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 4 จากตารางจะเห็นว่าชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตจะมีค่าอุณหภูมิการสลายตัวที่สูงกว่าชิ้นงานพอลิไพรพลีน แสดงให้เห็นว่าการนำผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์มาผสมกับพอลิไพรพลีนทำให้ได้ชิ้นงานคอมโพสิตที่ทนต่อความร้อนได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการ จะเห็นว่าค่าอุณหภูมิการสลายตัวของชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตไม่เข้ากับขนาดของผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่นำมาผสมกับพอลิไพรพลีน


ตารางที่ 4 แสดงอุณหภูมิการสลายตัว (T_d) ของชิ้นงานพอลิไพรพลีนและชิ้นงานพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ

สัญลักษณ์	T_d (°C)
PP	454
PP/A	465
PP/B	465
PP/C	465
PP/D	464
PP/E	464

สมบัติทางกล


ความทนต่อแรงดึง (tensile property)

จากรูปที่ 4 ค่ามอดูลัสของยังก์ (Young's modulus) ของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตมีค่าสูงกว่า ค่ามอดูลัสของยังก์ของพอลิไพรพลีน เนื่องจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่ผสมเข้าไปมีค่ามอดูลัสสูงกว่า พอลิไพรพลีน และยังเป็นตัวขัดขวางการเคลื่อนของสายโซ่พอลิเมอร์เมื่อได้รับแรงดึง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากสารตัวเติมขนาดต่างๆ ที่ปริมาณเท่ากัน พบว่า ค่ามอดูลัสของยังก์ของคอมโพสิตเหล่านี้มีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าขนาดของผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ในช่วงที่ศึกษา (คือ เล็กกว่า 45 μm -150 μm) ไม่มีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรง (stiffness) ของพอลิเมอร์คอมโพสิต




รูปที่ 4 ค่ามอดูลัสของยังก์ของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิต
ที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่างๆ

ค่าความเครียด ณ จุดแตกหัก (elongation at break) ของพอลิเมอร์คอมโพสิตมีค่าต่ำกว่าค่าความเครียด ณ จุดแตกหักของพอลิไพรพลีน เนื่องจากการที่พอลิเมอร์คอมโพสิตมีความแข็งแรง (stiffness) ที่เพิ่มขึ้นจากการผสมกับผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าความเครียด ณ จุดแตกหักของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดต่างๆ พบว่า พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ขนาดเล็กกว่า 45 μm มีค่าความเครียด ณ จุดแตกหักสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ค่าความเครียด ณ จุดแตกหัก ของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิต
ที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทยต์ขนาดต่างๆ


ค่าความแข็งแรงต่อการดึง (tensile strength) ของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตมีค่าต่ำกว่าค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพลีน ดังแสดงในรูปที่ 6 การเติมผงไฮดรอกซิอะป้าไทยต์ทำให้พอลิไพรพลีนคอมโพสิตมีความสามารถในการต้านการแตกหัก (failure) ลดลง เมื่อจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทยต์มีผิวน้ำที่ค่อนข้างมีข้าวเมือเปรียบเทียบกับพอลิไพรพลีน จึงทำให้หักสองเฟสไม่สามารถเข้ากัน (compatible) ต่ำและเกิดแรงยึดเหนี่ยว (adhesion) ระหว่างสองเฟสได้ไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทยต์ขนาดต่างกันพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่า พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทยต์ในช่วงที่ศึกษา (คือ เล็กกว่า 45 μm -150 μm) อาจทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสองเฟสได้ใกล้เคียงกัน



รูปที่ 6 ค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพีลีนและพอลิไพรพีลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซิอะป่าไทด์ขนาดต่างๆ

ความทนต่อแรงดัด (flexural property)

จากรูปที่ 7 ค่ามอดุลัสของแรงดัด (flexural modulus) ของพอลิไพรพีลีนคอมโพสิตมีค่าสูงกว่าค่ามอดุลัสของแรงดัดของพอลิไพรพีลีน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิไพรพีลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากสารตัวเติมขนาดของต่าง ๆ ที่ปริมาณเท่ากัน พบว่า ค่ามอดุลัสของแรงดัดมีค่าไม่แตกต่างกัน




รูปที่ 7 ค่ามอดุลัสของแรงดัดของพอลิไพรพีลีนและพอลิไพรพีลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซิอะป่าไทด์ขนาดต่างๆ

จากการทดสอบสมบัติการดึงและสมบัติการทนต่อแรงกระแทกของโพลิไพรพิลีนคอมโพสิตซึ่งให้เห็นว่า ขนาดของผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์ในช่วงที่ใช้ศึกษาไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนค่ามอคุลัสของยังก์ ค่าความแข็งแรงต่อการดึง และค่ามอคุลัสของแรงดักของโพลิไพรพิลีนคอมโพสิต ตามเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการที่ผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์ขนาดใหญ่เกิดการแตกตัวเป็นผงที่มีขนาดเล็กลงจากแรงเฉือนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผสมในเครื่องบดผสมภายใน นอกเหนือไป การที่ค่าความแข็งแรงต่อการดึงของโพลิไพรพิลีนคอมโพสิตมีค่าไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ เกิดแรงบีบเนื้องอกกันเพื่อมหักห้ามโพลิไพรพิลีนด้วยแรงที่ใกล้เคียงกัน

สมบัติความทนต่อแรงตកกระทบ (izod impact property) และสมบัติความทนต่อแรงตកกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการคุณชั้บนำ

ในรูปที่ 8 เมื่อพิจารณาสมบัติความทนต่อแรงตកกระทบในสภาวะก่อนการคุณชั้บนำของชิ้นงานโพลิไพรพิลีนเมื่อเทียบกับชิ้นงานโพลิไพรพิลีนคอมโพสิต จะพบว่า ความทนต่อแรงตកกระทบของโพลิเมอร์คอมโพสิตมีค่าต่ำกว่าความทนต่อแรงตកกระทบของโพลิไพรพิลีน และมีแนวโน้มลดลงเมื่อผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์ในโพลิเมอร์คอมโพสิตมีขนาดใหญ่กว่า $45 \mu\text{m}$



รูปที่ 8 ค่าความทนต่อแรงตកกระทบของโพลิไพรพิลีนและโพลิไพรพิลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์ขนาดต่าง ๆ ในสภาวะก่อนและหลังเช่นน้ำ

เมื่อเปรียบเทียบสมบัติความทนต่อแรงตកกระทบของชิ้นงานระหว่างสภาวะก่อนและหลังการคุณชั้บนำ พบว่า ชิ้นงานโพลิไพรพิลีนมีค่าความทนต่อแรงตកกระทบลดลงหลังผ่านการคุณชั้บนำ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงานพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ขนาดที่เท่ากันพบว่า ชิ้นงานพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตหลังผ่านการคุณซับน้ำมีค่าความทนต่อแรงตកกระแทบทองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าที่สภาวะหลังผ่านการคุณซับน้ำชิ้นงานพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ขนาดเล็กกว่า $45 \mu\text{m}$ จะให้ค่าความทนต่อแรงตកกระแทบที่สูงที่สุด การที่ชิ้นงานพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตมีค่าความทนต่อแรงตកกระแทบทองเพิ่มขึ้นหลังการคุณซับน้ำ อาจเนื่องจากน้ำทำหน้าที่เป็นพลาสติไซเซอร์ (plasticizer) และ ผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ที่มีขนาดเล็กจะมีพื้นที่ผิวต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรในการคุณซับน้ำที่มากกว่าผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ที่มีขนาดใหญ่

จากการทดสอบสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ขนาดต่าง ๆ พบว่า ขนาดของผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ในช่วงที่ศึกษา (คือ เล็กกว่า $45 \mu\text{m}$ - $150 \mu\text{m}$) มีผลต่อค่าความทนต่อแรงตកกระแทบทองพอลิเมอร์คอมโพสิต โดยผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ที่มีขนาดเล็กกว่า $45 \mu\text{m}$ จะให้ค่าความทนต่อแรงตកกระแทบที่สูงที่สุด อย่างไรก็ตามขนาดของผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ในช่วงที่ศึกษา ไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนค่ามอคูลัสของยังก์ ค่าความแข็งแรงต่อการดึง และค่ามอคูลัสของแรงดึงของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต ดังนั้นในการทดลองขั้นตัดไป จึงเลือกใช้ผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ที่มีขนาดเล็กกว่า $45 \mu\text{m}$ ในการเตรียมพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต โดยใช้ผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ปริมาณคงที่ที่ 60% โดยนำหัวนัก เนื่องจากรายงานการศึกษาอีกส่วนหนึ่ง (Supakarn *et al.* (2005)) พบว่า เป็นปริมาณผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ใช้สมได้สูงสุดที่สามารถทำให้การผสมพอลิโพรพิลีนกับผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์เป็นไปอย่างทวีถึง


2.2. ผลของการใช้สารประสานชนิดใช้เลนต่อสมบัติทางกายภาพของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากไฮดรอกซีอะป่าไทด์

ผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ถูกปรับเปลี่ยนสมบัติที่ผิวน้ำโดยใช้สารประสานชนิดใช้เลนสามชนิด คือ APES MTMS และ GPMS และนำมาทดสอบกับพอลิโพรพิลีน โดยใช้ปริมาณผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์คงที่ที่ 60% โดยนำหัวนัก จากนั้นนำชิ้นทดสอบที่เตรียมจากพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนผิวน้ำด้วยสารประสานใช้เลนไปตรวจสอบสมบัติทางกายภาพเบรียบเทียบกัน

สารประสานชนิดใช้เลนมีสูตร โครงสร้างทั่วไปคือ $\text{YSi}(\text{OR})_x$, เมื่อ OR และ Y แทน หมู่ที่สามารถถูกไฮดรолาดได้ (hydrolysable) (เช่น เมทอกซิ, OCH_3) และหมู่ที่ไม่สามารถถูกไฮดรอลาดได้ (non-hydrolysable) (เช่น อะมิโน, NH_2) ตามลำดับ การปรับเปลี่ยนสมบัติที่ผิวน้ำของผงไฮดรอกซีอะป่าไทด์โดยใช้สารประสานชนิดใช้เลนเกิดผ่านปฏิกิริยาเคมีสองแบบ คือ ไฮดรอลิซิส (hydrolysis) และปฏิกิริยาควบแน่น (condensation) ดังแสดงในรูปที่ 9 หลังปฏิกิริยาไฮดรอลิซิสมนูญ

OR จะถูกเปลี่ยนไปเป็นหมู่ OH ซึ่งเกิดพันธะกับชาตุคลิค่อน เรียกว่า หมู่ไซลานอล (silanol, -Si-OH) จากนั้น หมู่ไซลานอลที่เกิดขึ้นสามารถเกิดแรงกระทำกับหมู่ OH ที่ผิวของไฮดรอกซีอะป่าไทต์และ เกิดพันธะไซโลกเซน (siloxane, -Si-O-Si-) ผ่านปฏิกิริยาควบคุมแน่น ดังนั้นผิวน้ำของผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์จะถูกเปลี่ยนไปโดยมีหมู่ Y จากสารประสานไฮเดนเกิดขึ้นแทน (Metin *et al.* (2004)) ผลจากการปรับเปลี่ยนพื้นผิวน้ำของผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์จะทำให้เกิดความเข้ากันระหว่างผงไฮ- ดรอกซีอะป่าไทต์กับพอลิโพร์พลีนมากขึ้น

Hydrolysis reaction:




Condensation reaction:



รูปที่ 9 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อปรับเปลี่ยนผิวน้ำผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์
ด้วยสารประสานไฮเดน

สมบัติทางวิทยาศาสตร์

รูปที่ 10 แสดงค่าความหนืดเนื้อน (shear viscosity) ของพอลิโพร์พลีนและพอลิโพร์พลีน- คอมโพสิตที่อัตราเฉือน (shear rate) ต่าง ๆ ณ อัตราเฉือนที่เท่ากัน ค่าความหนืดเนื้อนของพอลิโพร์พลีนมีค่าต่ำกว่าค่าความหนืดเนื้อนของพอลิโพร์พลีนคอมโพสิตและมีค่าลดลงเมื่ออัตราเฉือนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิโพร์พลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์แบบต่าง ๆ พนว่า ณ อัตราเฉือนที่เท่ากัน พอลิโพร์พลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ผ่านการ ปรับเปลี่ยนผิวน้ำด้วยสารประสานไฮเดนจะมีค่าความหนืดเนื้อนที่สูงกว่าพอลิโพร์พลีนคอมโพสิต ที่เตรียมจากผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์ที่ไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวน้ำด้วยสารประสานไฮเดน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนผิวน้ำด้วยสารประสานไฮเดนมีแรง กระทำและความเข้ากันได้กับเมทริกซ์พอลิโพร์พลีนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนผิวน้ำของ ผงไฮดรอกซีอะป่าไทต์โดยใช้สารประสานไฮเดนนิคต่างกัน ไม่มีผลต่อค่าความหนืดเนื้อนของพอลิ- โพร์พลีนคอมโพสิต




รูปที่ 10 ค่าความหนืดเมื่ออัตราเฉือนต่าง ๆ ของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะบ้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA)

- สมบัติทางกล


- ความทนต่อแรงดึง (tensile property)

จากรูปที่ 11 ค่ามอดุลัสของยังก์ของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตมีค่าสูงกว่าค่ามอดุลัสของยังก์ของพอลิไพรพลีน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะบ้าไทด์แบบต่าง ๆ พบว่า การใช้ผงไฮดรอกซิอะบ้าไทด์ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวน้ำด้วยสารประสานไฮเดนจะทำให้พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นมีค่ามอดุลัสของยังก์สูงกว่าพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะบ้าไทด์ที่ไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวน้ำด้วยสารประสานไฮเดน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนผิวน้ำของผงไฮดรอกซิอะบ้าไทด์โดยใช้สารประสานไฮเดนชนิดต่างกันไม่มีผลต่อค่ามอดุลัสของยังก์ของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต



รูปที่ 11 ค่ามอดุลสของบังกของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจาก พงไอกออกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA)


จากรูปที่ 12 ค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพลีน มีค่าสูงกว่าค่าความแข็งแรงต่อการดึง ของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากพงไอกออกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ พนว่า การใช้พงไอกออกซีอะป้าไทด์ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยสารประสานไชเลนจะทำให้พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นมีค่าความแข็งแรงต่อการดึงสูงกว่า พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากพงไอกออกซีอะป้าไทด์ที่ไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยสารประสานไชเลน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนผิวหน้าของพงไอกออกซีอะป้าไทด์โดยใช้สารประสานไชเลนชนิดต่างกัน ไม่มีผลต่อค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต



รูปที่ 12 ค่าความแข็งแรงต่อการดึงของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจาก พงไอกออกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA)


- ความทนต่อแรงดัด (flexural properties)

จากรูปที่ 13 ค่ามอดุลล์ของแรงดัดของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตมีค่าสูงกว่าค่ามอดุลล์ของแรงดัดของพอลิไพรพลีน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทต์แบบต่าง ๆ พบว่า การใช้ผงไฮดรอกซิอะป้าไทต์ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยสารประสานไฮเดนจะทำให้พอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นมีค่ามอดุลล์ของแรงดัดสูงกว่าพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทต์ที่ไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยสารประสานไฮเดน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนผิวหน้าของผงไฮดรอกซิอะป้าไทต์โดยใช้สารประสานไฮเดนชนิดต่างกัน ไม่มีผลต่อค่ามอดุลล์ของแรงดัดของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต




รูปที่ 13 ค่ามอดุลล์ของแรงดัดของพอลิไพรพลีนและพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทต์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA, GPMS-HA)

จากรูปที่ 14 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดัด (flexural strength) ของพอลิไพรพลีนมีค่าสูงกว่าค่าความแข็งแรงต่อแรงดัดของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทต์แบบต่าง ๆ พบว่า การใช้ผงไฮดรอกซิอะป้าไทต์ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยสารประสานไฮเดนชนิดต่าง ๆ ไม่มีผลต่อค่าความแข็งแรงต่อแรงดัดของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้น



รูปที่ 14 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงดูดของพอลิไพรพิลินและพอลิไพรพิลินคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA)

จากรูปที่ 15 ความทนต่อแรงตกกระทบของพอลิไพรพิลินมีค่าสูงกว่าค่าความทนต่อแรงตกกระทบของพอลิไพรพิลินคอมโพสิต เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพอลิไพรพิลินคอมโพสิตที่เตรียมจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ พบว่า การใช้ผงไฮดรอกซิอะป้าไทด์ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยสารประสานใช้เลนมีผลทำให้พอลิไพรพิลินคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นมีค่าความทนต่อแรงตกกระทบที่สูงขึ้นกว่าพอลิไพรพิลินคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซิอะป้าไทด์ที่ไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยสารประสานใช้เลน แสดงให้เห็นว่า สารประสานใช้เลนช่วยให้ผงไฮดรอกซิอะป้าไทด์มีแรงกระทำและมีการกระจายตัวในเมทริกซ์พอลิไพรพิลินได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้มีการส่งผ่านแรงระหว่างเฟสได้ดีขึ้น (แสดงในรูปที่ 16 หัวข้อสัมฐานวิทยา) แต่ชนิดของใช้เลนไม่มีผลต่อค่าความทนต่อแรงตกกระทบของพอลิไพรพิลินคอมโพสิตที่เตรียมขึ้น




รูปที่ 15 ค่าความหนืดอ้างอิงต่อกลุ่มของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจาก พงไชครอกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA)

จากการทดสอบสมบัติทางกลของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตโดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้ พงไชครอกซีอะป้าไทด์ที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับปรุงผิวน้ำด้วยสารประสานใช้เลนพบว่า พอลิไพรพลีนที่เตรียมจากพงไชครอกซีอะป้าไทด์ที่ผ่านการปรับปรุงผิวน้ำด้วยใช้เลน จะช่วยปรับปรุงค่ามอคุลัสของขังก์ ค่าความแข็งแรงต่อการดึง ค่ามอคุลัสของการดัด และค่าความแข็งแรงต่อแรงดัดของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นและได้ค่าที่สูงกว่าพอลิไพรพลีนที่เตรียมจากพงไชครอกซีอะป้าไทด์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงผิวน้ำ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงผิวน้ำพงไชครอกซีอะป้าไทด์ด้วยสารประสานใช้เลนช่วยเพิ่มแรงกระทำระหว่างเมทริกซ์พอลิไพรพลีนและผิวน้ำของพงไชครอกซีอะป้าไทด์ได้

- สัณฐานวิทยาของพอลิไพรพลีนคอมโพสิต

รูปที่ 16 แสดงสัณฐานวิทยาบวิวนพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานที่ผ่านการดึงยึดจันกระหั้นเกิดการแตกหักของพอลิไพรพลีนคอมโพสิตที่เตรียมจากพงไชครอกซีอะป้าไทด์แบบต่าง ๆ ใน จากผลการทดลองพบว่า พงไชครอกซีอะป้าไทด์ที่ผ่านการปรับปรุงผิวน้ำด้วยสารประสานใช้เลนจะมีการกระจายตัว (distribution) ในพอลิไพรพลีนเมทริกซ์ได้ดีกว่าพงไชครอกซีอะป้าไทด์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงผิวน้ำด้วยสารประสานใช้เลน นอกจากนี้ เมื่อเพิ่มกำลังขยายให้สูงขึ้นจะพบว่า เมทริกซ์พอลิไพรพลีนกับพงไชครอกซีอะป้าไทด์จะเกิดการยึดติดกันที่พื้นผิว (interfacial interaction) ได้ดีขึ้น เมื่อเตรียมพอลิไพรพลีนคอมโพสิตโดยใช้พงไชครอกซีอะป้าไทด์ที่ผ่านการปรับปรุงผิวน้ำด้วยสาร-

ประสานไชเดนสังเกตได้จาก การแคบลงของโพรงหรือช่องว่างระหว่างพื้นผิวดองเฟสทั้งสองและ การที่มีเนื้อพอลิไพรพิลินติดอยู่บนพื้นผิวดองของผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์ที่ผ่านการปรับปรุงผิวน้ำด้วย สารประสานไชเดน ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาที่ได้สนับสนุนและอธิบายการเพิ่มขึ้นของค่ามอดุลัสของ ยังก์ ค่าความแข็งแรงต่อการดึง ค่ามอดุลัสของการดัด และค่าความแข็งแรงต่อแรงดัดของพอลิไพรพิลินคอมโพสิตเมื่อเทรีบมโดยใช้ผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์ที่ผ่านการปรับปรุงผิวน้ำด้วยสารประสานไชเดน



รูปที่ 16 สัณฐานวิทยาของพอลิไพรพิลินคอมโพสิตที่เตรียมจาก ผงไฮดรอกซิอะป่าไทต์แบบต่าง ๆ (untreated-HA, APES-HA, MTMS-HA GPMS-HA)

บทที่ 4

สรุปผลการทดลอง

ผลลัพธ์ของโพลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างโพลิไพรพีลินและผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์จากกระดูกสัตว์สูญเสียขึ้นโดยใช้ขนาดสารตัวเติมที่แตกต่างกัน เมื่อนำมาผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์ขนาดต่าง ๆ มาเตรียมโพลิไพรพีลินคอมโพสิตที่ปริมาณสารตัวเติมคงที่ที่ 40 % โดยนำหานักพบว่า การใส่ผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์จะทำให้โพลิไพรพีลินคอมโพสิตมีค่ามอดูลัสของยังก์ ค่ามอดูลัสของแรงดึง และค่าความแข็งแรงต่อการดึงเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันทำให้ค่าความเครียด ณ จุดแตกหัก และค่าความทนต่อแรงตកกระหบมีค่าลดลง ค่าความทนต่อแรงตកกระหบของโพลิไพรพีลินคอมโพสิตทั้งในสภาวะแห้งและสภาวะเปียกมีค่าต่ำกว่าค่าความทนต่อแรงตកกระหบของโพลิไพรพีลิน อย่างไรก็ตามโพลิไพรพีลินคอมโพสิตในสภาวะเปียกจะมีค่าความทนต่อแรงตកกระหบมากกว่าโพลิไพรพีลินคอมโพสิตในสภาวะแห้งที่มีปริมาณสารตัวเติมเท่ากัน

การปรับปรุงพื้นผิวน้ำของผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์ด้วยสารประสานไซเลน ช่วยให้ผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์เกิดการกระจายตัวในเนื้อโพลิเมอร์ได้ดีขึ้น และช่วยให้เฟลทั้งสองเกิดการยึดเกาะกันได้ดีขึ้น จากการศึกษาผลของสารประสานไซเลนต่อสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์คอมโพสิต โดยใช้โพลิไพรพีลินคอมโพสิตที่มีปริมาณผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์คงที่ที่ 60% โดยนำหานักพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเติมผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวน้ำด้วยสารประสานไซเลนแล้ว การเติมผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์ที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวน้ำด้วยสารประสานไซเลนจะช่วยเพิ่ม ค่ามอดูลัสของยังก์ ค่าความแข็งแรงต่อการดึง ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง ค่ามอดูลัสของแรงดึง และความทนต่อแรงตកกระหบของโพลิเมอร์คอมโพสิต ชนิดของสารประสานไซเลนเมื่อใช้ปรับผิวน้ำผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์ด้วยความเข้มข้น 1 % โดยนำหานักของผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์ ไม่มีผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์คอมโพสิต

อย่างไรก็ตาม สมบัติเชิงกลของโพลิไพรพีลินคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากผงไฮดรอกซีอะป้าไทยต์ที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวน้ำด้วยสารประสานไซเลนยังมีค่าค่อนข้างต่ำ (ค่ามอดูลัส (tensile modulus) ของกระดูกตามแนวยาว (longitudinal direction) จะอยู่ในช่วง 7-25 GPa (Bonfield *et al.* (1987), Keller *et al.* (1990))) และต้องศึกษาวิจัยต่อไป เพื่อหาวิธีการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโพลิไพรพีลินคอมโพสิตให้สามารถใช้งานได้จริง

បររលាយក្រម

- Abu Bakar, M.S., Cheang, P. and Khor, K. A. Mechanical Properties of Injection Molded Hydroxyapatite-Polyetheretherketone Biocomposites," *Composites Science and Technology*, **63**, 421-442 (2003)
- Bonfield, W., Grynpas, M.D., Tully, A.E., Brawn, J. and Abram, J. "Hydroxyapatite Reinforced Polyethylene- a Mechanically Compatible Implant Material for Bone Replacement," *Biomaterials*, **2**, 185-6 (1981)
- Bonfield, W. "Composites for Bone Replacement," *J. Biomed. Eng.*, **10**, 522-526 (1988)
- Bonfield, W. "Advances in the Fracture-mechanics of Cortical Bone," *J. Biomech.*, **20**, 1071-1074 (1987)
- Bonfield, W. "Hydroxyapatite Reinforced Polyethylene as an analogous Materials for Bone replacement," in *Bioceramics: Material Characteristic Versus In Vivo Behavior*, edited by P. Ducheyne and J. Lemons. Annals of New York Academy of Science, New York, **523**, 173-7 (1988)
- Bonfield, W. and Tanner, E. "Hydroxyapatite Composite Biomaterials – Evolution and Applications," *Materials World*, **5**(1), 18-20 (1997)
- Bonner, M., Ward, I.M., McGregor, W. and Bonfield, W. Hydroxyapatite/Polypropylene Composite: A Novel Bone Substitute Material," *J. Mater. Sci. Letters*, **20**, 2049-2051 (2001)
- Borum-Nicholas, L. and Wilson Jr., O.C. "Suraface Modification of Hydroxyapatite. Part I Dodecyl Alcohol," *Biomaterials*, **24**, 3671-3679 (2003)
- Doyle, C., Luklinska, Z.B., Tanner, K.E. and Bonfield, W. "An Ultrastructural Study of the Interface between Hydroxyapatite-Polymer Composite and Bone," in *Clinical Implant Materials*, edited by G.Heimke, U. Soltesz, and A. Lee, Elsevier, Amsterdam, 339-343 (1990)
- Dupraz, A.M.P., Wijin, J.R., Meer, S.A.T. and Groot, K. "Characterization of Silane-Treated Hydroxyapatite Powder for Use as Filler in Biodegradable Composites," *J. Biomed. Mater. Res.*, **30**, 231-238 (1996)

- Evans, G. P., Behiri, J. C., Bonfield, W. and Currey, J. D. "Microhardness and Young's Modulus in Cortical Bone Exhibiting a Wide range of Mineral Volume Fractions and in a Bone Analouge," *J. Mater. Sci.: Mater. in Med.*, **1**, 38-43 (1990)
- Falck, P. "Characterization of Human Neutrophils Adherent to Organic Polymers," *Biomaterials*, **16**, 61-66 (1995)
- Furuzono, T., Sonoda, K. and Tanaka, J. "A Hydroxyapatite Coating Covalently Linked onto a Silicone Implant Material," *J. Biomed. Mater. Res.*, **56**(1), 9-16 (2001)
- Hench,L.L. "Bioceramics," *J. Am. Cer. Soc.*, **8**(7),1705-1728 (1998)
- Honda, F., Honda, H., Koishi, M. and Matsuno, T. "Properties of Cattle Bone Powder-Coated Composite Particles as High Performance and Open Column Liquid Chromatographic Column Packings," *J. Chromatography A*, **813**, 21-33 (1998)
- Itiravivong, P., Lorprayoon, C., Sukpatch, A. and Ruruxsiriorn, S. "A Comparative Study and Clinical Application of Hydroxyapatite from Different Origins," *5th International Symposium on Bioceramics in Medicine*, November 1992, Japan and in *Bioceramics*,**5**, 157-164 (1992)
- Johnson, G.S., Mucalo, M. R., Lorier, M. A., Gieland, U. and Mucha, H. "The processing and Characterization of Animal-Derived Bone to Yield Materials with Biomedical Applications. Part II: Milled Bone Powders, Reprecipitated hydroxyapatite and the Potential Uses of These Materials," *J. Mater. Sci.: Mater. In Med.*, **11**, 725-741 (2000)
- Keller, T. S., Mao, Z., Spengler, D.M. "Young's Modulus, Strength and Tissue Physical Properties of Humane Compact Bone, *J. Orthop. Res.*, **8**, 592-603 (1990)
- Landon, G., Lewis, G., Boden, G.F. "The Influence of Particle Size on Tensile Strength of Particulate filled Polymers," *J. Mater. Sci.*, **12**, 1605-1613 (1977)
- Liu, de Wijn, Q. J.R., de Groot, K., van Blitterswijk, C. A. Surafce Modification of Nano-Apatite by Grafting Organic Polymer, *Biomaterials*, **19**, 1067-1072 (1998)
- Liu, Q., de Wijn, J.R. and van Blitterswijk, C. A. A Study on the Grafting Reaction of Isocyanates with Hydroxyapatite Particles, *J. Biomed. Mater. Res.*, **40**, 358-364 (1997)
- Lorprayoon, C. "Sintering of Hydroxyapatite Derived from Cattle Bone" in *Proceeding of Internaitonal Union of Material Research Society International Conference in Asia*, 116-120, (1993)

- Manley, M. T. "Calcium Phosphate Biomaterials: A Review of the literature," edited by M. T. Manley, in *Hydroxyapatite Coatings in Orthopaedic Surgery*, RavenPress, New York, 1-23 (1993)
- Martin, R.B., Burr, D. B. "Structure, Function, and Adaptation of Compact Bone," Raven, New York (1989)
- Metin, D., Tihminlioglu, F., Balkose, D., Ulku S. The effect of interfacial interactions on the mechanical properties of polypropylene/natural zeolite composites. *Composites Part A Applied Science and Manufacturin*, **35**, 23-32 (2004)
- Park, J.B. "Biomaterials Science and Engineering," Plenum, New York (1984)
- Shinzato, S., Nakamura, T., Kokubo, T. and Kitamura, Y. "Bioactive Bone Cement: Effect of Silane Treatment on Mechanical Properties and Osteoconductivity," *J. Biomed. Mater. Res.*, **55**(1), 277-284 (2001)
- Sousa, R. A., Reis, R. L., Cunha, A. M. and Bevis, M. J. "Coupling of HDPE/Hydroxyapatite Composites by Silane-based Methodologies," *J. Mater. Sci.: Mater. In Med.*, **14**, 475-487 (2003)
- Suppakarn, N., Baru, M., Sanmuang, S., Lorprayoon, C. and Ekgasit, S. "Effect of Filler Content on Mechanical Properties of Cattle Bone Based Hydroxyapatite-Polypropylene Composite," *The 31st Congress on Science and Technology of Thailand*, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.242, 2005.
- Tanaka, H., Watanabe, T., Chikazawa, M., Kandori, K. and Ishikawa, T. Surface Structure and properties of Calcium Hydroxyapatite Modified by Hexamethyldisilane," *J. Colloid Interface Sci.*, **206**, 205-211 (1998)
- Tanner, K.E., Downes, R.N. and Bonfield, W. "Clinical Application of Hydroxyapatite Reinforced Materials," *British Ceramics Trans.*, **93**, 104-107 (1994)
- Tanner, K.E., Suwanprateeb, J., Turner, S. and Bonfield, W. "Influence of Sterilization by Gamma-Irradiation and of Thermal annealing on Creep of Hydroxyapatite Reinforced Polyethylene Composites," *J. Biomed. Mater. Res.*, **39**(1), 16-22 (1998)
- Theocaris, P.S., Papanicolaou, G.C., Papadopoulos, G.A. "The Effect of Filler Volume fraction on Crack-Propagation Behavior of Particulate Composites," *J. Comp. Mater.*, **15**, 41-54 (1981)
- Tsuruta T. (editor in chief), "Biomedical Applications of Polymeric Biomaterials," CRC Press, London. (1993)

- Vinard, E., Eloy, R. and Descotes J., Stability of Performances of Vascular Prostheses
Retrospective Study of 22 Cases of Human Implanted prostheses," *J. Biomed. Mater. Res.*, **22**,
633-648 (1988)
- Wang, M., Ward, I. M., Bonfield, W. "Hydroxyapatite-Polyethylene Composites for Bone
Substitution: effect of hydrostatic Extrusion," in *Proc 11th Conf. Composite Materials*, edited by
M. Scott, L., Glad Coast, Australia, July 1997, Woodhead Publishing, Cambridge, **1**, 488-95
(1997)
- Wang, M., Joseph, R. and Bonfield, W. "Hydroxyapatite-Polyethylene Composites for Bone
Substitution : Effects of Ceramics Particle Size and Morphology," *Biomaterials*, **19**, 2357-2366
(1998)
- Wang, M., Deb, S., Bonfield, W. "Chemically Coupled Hydroxyapatite-Polyethylene Composites :
Processing and Characterization," *Materials Letters*, **44**, 119-124 (2000)
- Wang, M., Laizesky, N.H., Tanner, K.E., Ward, I. M. and Bonfield, W. "Hydrostatically Extruded
HAPEX™," *J. Mater. Sci.*, **35**, 1023-1030 (2000)
- Weiner, S., Wagner, H.D. "The Material Bone: Structure-mechanical Function Relations," *Ann.
Rev. Matter. Sci.*, **28**, 271-298 (1998)
- Wongpichedchai, S. "Motility Porous Bovine Hydroxyapatite Buried Orbital-Eye-Ball-Implant,"
Brussels Eureka 2001, World Exhibition of Innovation Research and New Technology, Belgium
(2001)
- Yeter-Dal, B.F., Gross, V. and Turney, T.W. "Ceramic Adding the Value, *Proceeding of the
International Ceramic Conference*, Australia, v.2 , CSIRO Publications, Melbourne, Australia,
617 (1992)

ประวัติคณบัญชี

หัวหน้าโครงการ

1. ชื่อ (ภาษาไทย): นางสาวนิธินาถ สุกกาญจน์

(ภาษาอังกฤษ): Miss Nitinat Suppakarn

2. ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. หน่วยงานที่อยู่ที่คิดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร

สาขาวิชชาชีวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ต.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044) 22-4439 โทรสาร (044) 22-4605

E-mail: nitinat@sut.ac.th

4. ประวัติการศึกษา

2542 Ph.D. (Macromolecular Science and Engineering), Case Western Reserve University, USA

2538 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แต่ละด้านกุญแจการศึกษา)

- Polymer Characterization

- Polymer Composites

6. ผลงานทางวิชาการ

- Y. Ruksakulpiwat, J. Sridee, N. Suppakarn, W. Sutapun, "Improvement of impact property of natural fiber-polypropylene composite by using natural rubber and EPDM rubber," *Composites Part B*, **40** (7), 619-622, 2009.
- N. Suppakarn, K. Jarukumjorn, "Mechanical properties and flammability of sisal/PP composites: Effect of flame retardant type and content," *Composites Part B*, **40** (7), 613-618, 2009.
- K. Jarukumjorn, N. Suppakarn, "Effect of glass fiber hybridization on properties of sisal fiber-polypropylene composites," *Composites Part B*, **40** (7), 623-627, 2009.
- U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, "Shear-induced crystallization of injection molded vetiver grass-polypropylene composites," *J. Appl. Polym. Sci.*, **113**, 4003-4014, 2009.

5. S. Rimdusit, N. Kampangsaeree, W. Tanthapanichakoon, T. Takeichi, and N. Suppakarn, "Development of Wood-Substituted Composites from Highly Filled Polybenzoxazine-Phenolic Novolac Alloys," *Polym. Eng. Sci.*, **47**, 140-149, 2007.
6. U. Somnuk, G. Eder, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, W. Sutapun, and Y. Ruksakulpiwat, "Quiescent Crystallization of Natural Fiber-Polypropylene Composites", *J. Appl. Polym. Sci.*, **106**, 2997-3006, 2007.
7. Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, W. Sutapun, W. Thomthong, "Vetiver - Polypropylene Composites: Physical and Mechanical Properties," *Composites Part A*, **38**, pp. 590-601, 2007.
8. N. Suppakarn1, S. Sanmaung, Y. Ruksakulpiwat, and W. Sutapun, "Effect of Surface Modification on Properties of Natural Hydroxyapatite/Polypropylene Composites," *Key Eng. Mater.*, **361-363**, 511-514, 2008.
9. N. Suppakarn, K. Jarukumjorn, and S. Tananimit, "Effect of Flame Retardant on Mechanical Properties and Flammability of Sisal/PP Composites," *Adv. Mater. Research*, **47-50**, 403-406, 2008.
10. Y. Ruksakulpiwat, J. Sridee, N. Suppakarn, and W. Sutapun, "Natural Rubber and EPDM Rubber as An Impact Modifier in Vetiver grass-Polypropylene Composites," *Adv. Mater. Research*, **47-50**, 427-430, 2008.
11. K. Jarukumjorn, N. Suppakarn, and J. Kluengsamrong, "Mechanical and Morphological Properties of Sisal/Glass Fiber-Polypropylene Composites," *Adv. Mater. Research*, **47-50**, 486-489, 2008.
12. S. Sanmuang, Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, and W. Sutapun, "Chicken Eggshell as a Filler for Polymer Composites: Preparation and Characterizations," *Adv. Mater. Research*, **47-50**, 490-493, 2008.
13. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, P. Phinyocheep and Y. Ruksakulpiwat, "Effect of processing conditions on crystallization of vetiver grass-polypropylene composites," *The 4th East Asian Polymer Conference*, China, May 28-31, pp.168-170, 2006.
14. N. Suppakarn, S. Sanmuang, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun,C. Lorprayoon, and S. Ekgasit, "Mechanical Properties of Natural Hydroxyapatite/PP Composites" *Annual Technical Conference 2006*, the Society of Plastics Engineers, Charlotte, North Carolina USA, p. 325, 2006.
15. Y. Ruksakulpiwat, U. Somnuk, J. Kleungsumrong, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, and W. Sutapun, "Shear-Induced Crystallization of Natural Fiber-Polypropylene Composites," *Annual*

- Technical Conference 2006**, the Society of Plastics Engineers, Charlotte, North Carolina USA, p. 1225, 2006.
16. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun and Y. Ruksakulpiwat, “*Injection Molding of Vetiver Grass-Polypropylene Composites: Effect of Particle Sizes on Rheological, Thermal, and Mechanical Properties*,” The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006), Rotorua, New Zealand, P8, 2006.
 17. Y. Ruksakulpiwat, U. Somnuk, P. Phinyocheep, N. Suppakarn and W. Sutapun, “*Effect of Particle Sizes of Vetiver Grass on Shear-Induced Crystallization of Injection Molded Vetiver Grass-Polypropylene Composites*,” The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006), Rotorua, New Zealand, P9, 2006.
 18. N. Suppakarn, S. Sanmaung, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, C. Lorprayoon and S. Ekgasit, “*Effect of Water Absorption and Silane coupling agent on Tensile Properties of Hydroxyapatite/PP Composites*,” The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006), Rotorua, New Zealand, P27, 2006.
 19. Y. Ruksakulpiwat, J. Kluengsamrong, U. Somnuk, W. Sutapun, and N. Suppakarn, “*Comparison of Rheology Properties and Mechanical Properties of Polypropylene Composites from Various Types of Natural Fibers*,” The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 221, 2005.
 20. U. Somnuk, W. Sutapun, and N. Suppakarn, P. Phinyocheep, and Y. Ruksakulpiwat, “*Effect of Processing Conditions on Shear-induced Crystallization of Vetiver Grass-Polypropylene Composites*,” The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.221, 2005.
 21. Y. Ruksakulpiwat, J. Kluengsamrong, W. Sutapun, and N. Suppakarn, “*Injection Molding of Rossells-Polypropylene Composites: Effect of Processing Parameters on Mechanical Properties*,” The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.227, 2005.
 22. N. Suppakarn, W. Sutapun, S. Kiaw-on, and W. Tonukoon, “*Effect of Fiber Content and Fiber Treatment on Mechanical Properties of Rossells Fiber-Epoxy Composite*,” The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.237, 2005.
 23. W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, K. Jarukumjorn, N. Supakarn, P. Chumsamrong, and J. Kluengsamrong, “*Studies of Thermal Properties and Surface Characteristics of Pretreated and Silane-Treated Rossell Fibers*”, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.241, 2005

24. N. Suppakarn, M. Baru, S. Sanmuang, C. Lorprayoon, and S. Ekgasit, "Effect of Filler Content on Mechanical Properties of Cattle Bone Based Hydroxyapatite-Polypropylene Composite," **The 31st Congress on Science and Technology of Thailand**, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.242, 2005.
25. N. Suppakarn, J. Rittita, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and C. Lorprayoon, "Effect of Filler Particle size on Mechanical Properties of Cattle Bone Based Hydroxyapatite-PolyPropylene Composite," **The 31st Congress on Science and Technology of Thailand**, Nakhon Ratchasima, Thailand, p.242, 2005.
26. Y. Ruksakulpiwat, W. Thomthong, A. Thitichaisri, W. Sutapun, and N. Suppakarn, "Natural Rubber: an Impact Modifier for Vetiver Grass-Polypropylene Composites," **The 31st Congress on Science and Technology of Thailand**, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 243, 2005.
27. ยุพาร์ รักสกุลพิวัฒน์, กัญญา จากรำชร, จันทินา ดีประเสริฐกุล, นิธินาถ ศุภกาญจน์, ปราณี ชุม สำโรง, วิมลลักษณ์ สุตระพันธ์, เส็นใยธรรมชาติ...ทางเลือกใหม่สำหรับโพลิเมอร์เชิงประยุกต์, **วิศวกรรมสาร**, 57 (683), p.44, 2547.
28. Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, W. Sutapun and W. Thomthong, "The Study of Using Vetiver Grass as a Filler in Polypropylene Composites," **Annual Technical Conference 2004**, the Society of Plastics Engineers, Chicago, USA, p.1641, 2004.
29. N. Kampangsaree, N. Suppakarn, and S. Rimdusit, "Development of Fire Resistant Wood-Substituted Composites from Polybenzoxazine Alloys," **The 3rd Thailand Materials Science and Technology Conference**, Bangkok, Thailand, p.161, 2004.
30. W. Thuamthong, Y.Ruksakulpiwat, N. Suppakan, and W. Sutapan, "Effect of Vetiver Contents and Vetiver Lengths on Mechanical and Morphological Properties of Vetiver-Polypropylene Composites," **The 3rd Thailand Materials Science and Technology Conference**, Bangkok, Thailand, p.167, 2004.
31. U. Somnuk, Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn and W. Sutapun, "Characterization of Chemical Treated Vetiver Grass," **The 3rd Thailand Materials Science and Technology Conference**, Bangkok, Thailand, p. 420, 2004.
32. W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, K. Jarukumjorn, N. Supakarn, P. Chumsamrong, and J. Kluengsamrong, "Studies of Thermal Properties and Surface Characteristics of Pretreated Jute Fibers by Boiling and Soxhlet extraction," **The 30th Congress on Science and Technology of Thailand**, Bangkok, Thailand, p. 175, 2004.
33. W. Thuamthong, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutaphan, and N. Suppakarn, "Thermal, Rheological, Mechanical, and Morphological Properties of Vetiver-Polypropylene Composites," **The 8th**

Pacific Polymer Conference (PPC8), the Pacific Polymer Federation (PPF), Bangkok, Thailand, p.118, 2003.

34. การศึกษาเบื้องต้นของการใช้แม่ปั้นสำปะหลังเป็นสารตัวเดิมเพื่อผลิตเป็นพอลิเมอร์ที่บอยล่าห์รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
35. N. Suppakarn, H. Ishida, and J.D. Cawley, "Roles of Poly(propylene glycol) During Solvent-based Lamination of Ceramic Green Tape," *J. Am. Ceram. Soc.*, **84**(2), pp. 289-296, 2001.
36. N. Suppakarn, Z. Liu, and J.D. Cawley, "Polymer Assisted Lamination of Ceramic Green Tape," *The First Thailand Materials Science and Technology Proceedings*, MTEC, Thailand, p. 364, 2000.
37. Z. Liu, N. Suppakarn, and J.D. Cawley, "Coated Feedstock for Fabrication of Ceramic Parts by CAM-LEM," *Solid Freeform Fabrication Symposium Proceedings*, Edited by D. Bourell, J. J. Beaman, R. Crawford, H. L. Marcus, and J. W. Barlow, University of Texas, Austin, TX, pp. 393-401, 1999.

7. รางวัลที่ได้รับ

- Certificates of Excellence for the King of Thailand Vetiver Awards 2006/ An investigation of using vetiver grass in polypropylene composites (รางวัลด้านงานวิจัยหัฐฯเฝกตีเด่นประเภทผลงานนอกภาคเกษตรกรรมจากมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2549)

ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์
(ภาษาอังกฤษ): Asistant Professor Wimonlak Sutapun
2. ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
สำนักวิชาศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร
สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 22-4435 โทรสาร (044) 22-4605

E-mail: wimonlak@sut.ac.th

4. ประวัติการศึกษา

- 2542 Ph.D. (Macromolecular Science and Engineering), Case Western Reserve University, USA
- 2535 วิทยาศาสตร์มานุษนิพัทธ์ (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2532 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

- Composite Interface/Interphase
- Spectroscopy of Polymers

6. ผลงานทางวิชาการ

1. Y. Ruksakulpiwat, J. Sridee, N. Suppakarn, W. Sutapun, "Improvement of impact property of natural fiber-polypropylene composite by using natural rubber and EPDM rubber," *Composites Part B*, 40 (7), 619-622, 2009.
2. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, "Shear-induced crystallization of injection molded vetiver grass-polypropylene composites," *J. Appl. Polym. Sci.*, 113, 4003-4014, 2009.
3. Y. Ruksakulpiwat, G. Eder, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, W. Sutapun, and U. Somnuk, "Quiescent Crystallization of Natural Fiber-Polypropylene Composites", *J. Appl. Polym. Sci.*, 106(2007), 2997-3006.
4. W. Sutapun, P. Rossapol, S. Kiaw-on, and D. Kittilertkul, "Silkworm Fiber for Reinforcing Epoxy Composite" *The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers*, Bangkok, Thailand, BC-P22, 2007.
5. K. Jarukumjorn, W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, and J. Kluengsamrong, "Effect of Sinlane Coupling Agent and Compatibilizer on Properties of Rossells Fiber/PP Composites" *The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers*, Bangkok, Thailand, BC-P16, 2007.
6. Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, W. Sutapun, W. Thomthong. *Vetiver - Polypropylene Composites: Physical and Mechanical Properties*. *Composites Part A*. 38 (2007), 590-601.
7. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, P. Phinyocheep and Y. Ruksakulpiwat. "Effect of processing conditions on crystallization of vetiver grass-polypropylene composites". *The 4th East Asian Polymer Conference*. China. pp.168-170. 2006.
8. N. Suppakarn, S. Sanmaung, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, C. Lorprayoon, and S. Ekgasit. "Mechanical Properties of Natural Hydroxyapatite/PP Composites" *Annual Technical Conference 2006*. The Society of Plastics Engineers. Charlotte. North Carolina USA. p. 325. 2006.
9. Y. Ruksakulpiwat, U. Somnuk, J. Kleungsumrong, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, and W. Sutapun. *Shear-Induced Crystallization of Natural Fiber-Polypropylene Composites*. *Annual Technical Conference 2006*. The Society of Plastics Engineers. Charlotte. North Carolina USA. p. 1225. 2006.

10. K. Jarukumjorn, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and J. Kluengsamrong. *Compatibilization of Natural Fibers/PP Composites*. Annual Technical Conference 2006. The Society of Plastics Engineers. Charlotte. North Carolina USA. p. 330. 2006.
11. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, and Y. Ruksakulpiwat. *Injection Molding of Vetiver Grass-Polypropylene Composites: Effect of Particle Sizes on Rheological, Thermal, and Mechanical Properties*. The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006). Rotorua. New Zealand. p. 8. 2006.
12. Y. Ruksakulpiwat, U. Somnuk, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, and W. Sutapun. *Effect of Particle Sizes of Vetiver Grass on Shear-Induced Crystallization of Injection Molded Vetiver Grass-Polypropylene Composites*. The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006). Rotorua. New Zealand. p. 9. 2006.
13. N. Suppakarn, S. Sanmaung, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, C. Lorprayoon, and S. Ekgasit. *Effect of Water Absorption and Silane coupling agent on Tensile Properties of Hydroxyapatite/PP Composites*. The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006). Rotorua. New Zealand. p. 27. 2006.
14. W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, K. Jarukumjorn, N. Suppakarn, P. Chumsamrong, and J. Kluengsamrong. *Studies of Thermal Properties and Surface Characteristics of Pretreated and Silane-Treated Rossell Fibers*. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 241. 2005
15. Ruksakulpiwat, J. Kluengsamrong, U. Somnuk, W. Sutapun, and N. Suppakarn. *Comparison of Rheology Properties and Mechanical Properties of Polypropylene Composites from Various Types of Natural Fibers*. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 221. 2005.
16. U. Somnuk, W. Sutapun, N. Suppakarn, P. Phinyocheep, and Y. Ruksakulpiwat. *Effect of Processing Conditions on Shear-induced Crystallization of Vetiver Grass-Polypropylene Composites*. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 221. 2005.
17. K. Jarukumjorn, W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, and J. Kluengsamrong. *Short Rossells Fiber/Polypropylene Composites: Effect of Compatibilizer on Mechanical and Rheological Properties, and Heat Distortion Temperature*. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 227. 2005.
18. Y. Ruksakulpiwat, J. Kluengsamrong, W. Sutapun, and N. Suppakarn. *Injection Molding of Rossells-Polypropylene Composites: Effect of Processing Parameters on Mechanical Properties*.

- The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.** Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 227. 2005.
19. P. Chumsamrong, W. Sutapun, Suriya Kiaw-on, and W. Tonukoon. *Influence of Alkali-Treated Rossells Fibers on The Tensile Properties of Unsaturated Polyester*. **The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.** Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 234. 2005.
20. N. Suppakarn, W. Sutapun, Suriya Kiaw-on, and W. Tonukoon. *Effect of Fiber Content and Fiber Treatment on Mechanical Properties of Rossells Fiber-Epoxy Composite*. **The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.** Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 237. 2005.
21. N. Suppakarn, J. Rittita, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and C. Lorprayoon. *Effect of Filler Particle size on Mechanical Properties of Cattle Bone Based Hydroxyapatite-Polypropylene Composite*. **The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.** Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 242. 2005.
22. Y. Ruksakulpiwat, W. Thomthong, A. Thitichaisri, W. Sutapun, and N. Suppakarn. *Natural Rubber: an Impact Modifier for Vetiver Grass-Polypropylene Composites*. **The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.** Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 243. 2005.
23. ชุมพาร์ รักสกุลพิวัฒน์, กยมนา จากรุ่งเรือง, จันทิมา ดีประเสริฐกุล, นิธินาถ ศุภกาญจน์, ปราณี ชุมสำโรง วินดาลักษณ์ สุตระพันธ์. “เส้นใยธรรมชาติ...ทางเลือกใหม่สำหรับพอลิเมอร์เชิงประกอบ”. วิศวกรรมสาร. 57. 44. 2547.
24. W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, K. Jarukumjorn, N. Supakarn, P. Chumsamrong, and J. Kluengsamrong. “Studies of Thermal Properties and Surface Characteristics of Pretreated Jute Fibers by Boiling and Soxhlet Extraction”. **The 30th Congress on Science and Technology of Thailand.** Bangkok. Thailand. p. 175. 2004
25. Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, W. Sutapun, and W. Thomthong. “The Study of Using Vetiver Grass as a Filler in Polypropylene Composites”. Annual Technical Conference 2004. The Society of Plastics Engineers. Chicago. Illinois. USA. p. 1641. 2004.
26. W. Thuamthong, Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, and W. Sutapun. “Effect of Vetiver Contents and Vetiver Lengths on Mechanical and Morphological Properties of Vetiver-Polypropylene Composites”. **The Third Thailand Materials Science and Technology Conference.** Bangkok. Thailand. p. 167. 2004.
27. U. Somnuk, Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, and W. Sutapun. “Characterization of Chemical Treated Vetiver Grass”. **The Third Thailand Materials Science and Technology Conference.** Bangkok. Thailand. p. 420. 2004.

28. W. Thuamthong, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and N. Suppakarn. "Thermal, Rheological, Mechanical, and Morphological Properties of Vetiver-Polypropylene Composites" The 8th Pacific Polymer Conference (PPC8). Bangkok, Thailand. p. 118. 2003
29. W. Noobut and J. L. Koenig. Interfacial Behavior of Epoxy/E-glass Fiber Composites under Wet-Dry Cycles by FTIR Microspectroscopy. *Polym. Compos.*, 20 (1999), 38.

7. รางวัลที่ได้รับ

- Certificates of Excellence for the King of Thailand Vetiver Awards 2006/ An investigation of using vetiver grass in polypropylene composites (รางวัลด้านงานวิจัยแห่งเด่นประจำผลงานนอกรากเกษตรกรรมจากมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2549)

ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
(ภาษาอังกฤษ): Assistant Professor Yupaporn Ruksakulpiwat
2. ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044) 22-4433 โทรสาร (044) 22-4605
E-mail: yupa@sut.ac.th

4. ประวัติการศึกษา

2542 Ph.D.(Polymer Engineering), The University of Akron, USA

2537 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากภัณฑ์การศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

- Polymer Processing and Characterization
- Polymer Crystallization and Morphology

6. ผลงานทางวิชาการ

1. Y. Ruksakulpiwat, J. Sridee, N. Suppakarn, W. Sutapun, "Improvement of impact property of natural fiber-polypropylene composite by using natural rubber and EPDM rubber," *Composites Part B*, 40 (7), 619-622, 2009.

2. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, "Shear-induced crystallization of injection molded vetiver grass-polypropylene composites," *J. Appl. Polym. Sci.*, 113, 4003-4014, 2009,
3. Y. Ruksakulpiwat, G. Eder, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, W. Sutapun, and U. Somnuk, "Quiescent Crystallization of Natural Fiber-Polypropylene Composites", *J. Appl. Polym. Sci.*, 106(2007), 2997-3006.
4. K. Jarukumjorn, W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, and J. Kluengsamrong, "Effect of Sinlane Coupling Agent and Compatibilizer on Properties of Rossells Fiber/PP Composites" **The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers**, Bangkok, Thailand, BC-P16, 2007.
5. Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, W. Sutapun, W. Thomthong. *Vetiver - Polypropylene Composites: Physical and Mechanical Properties. Composites Part A*. 38 (2007), 590-601.
6. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, P. Phinyocheep and Y. Ruksakulpiwat. "Effect of processing conditions on crystallization of vetiver grass-polypropylene composites". **The 4th East Asian Polymer Conference**. China. pp.168-170. 2006.
7. N. Suppakarn, S. Sanmaung, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, C. Lorprayoon, and S. Ekgasit. "Mechanical Properties of Natural Hydroxyapatite/PP Composites" **Annual Technical Conference 2006**. The Society of Plastics Engineers. Charlotte. North Carolina USA. p. 325. 2006.
8. Y. Ruksakulpiwat, U. Somnuk, J. Kleungsumrong, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, and W. Sutapun. *Shear-Induced Crystallization of Natural Fiber-Polypropylene Composites. Annual Technical Conference 2006*. The Society of Plastics Engineers. Charlotte. North Carolina USA. p. 1225. 2006.
9. K. Jarukumjorn, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and J. Kluengsamrong. *Compatibilization of Natural Fibers/PP Composites. Annual Technical Conference 2006*. The Society of Plastics Engineers. Charlotte. North Carolina USA. p. 330. 2006.
10. U. Somnuk, N. Suppakarn, W. Sutapun, and Y. Ruksakulpiwat. *Injection Molding of Vetiver Grass-Polypropylene Composites: Effect of Particle Sizes on Rheological, Thermal, and Mechanical Properties. The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006)*. Rotorua. New Zealand. p. 8. 2006.
11. Y. Ruksakulpiwat, U. Somnuk, P. Phinyocheep, N. Suppakarn, and W. Sutapun. *Effect of Particle Sizes of Vetiver Grass on Shear-Induced Crystallization of Injection Molded Vetiver*

- Grass-Polypropylene Composites. The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006).* Rotorua. New Zealand. p. 9. 2006.
12. N. Suppakarn, S. Sanmaung, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, C. Lorprayoon, and S. Ekgasit. *Effect of Water Absorption and Silane coupling agent on Tensile Properties of Hydroxyapatite/PP Composites. The 28th Australasian Polymer Symposium (APS2006).* Rotorua. New Zealand. p. 27. 2006.
13. W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, K. Jarukumjorn, N. Supakarn, P. Chumsamrong, and J. Kluengsamrong. *Studies of Thermal Properties and Surface Characteristics of Pretreated and Silane-Treated Rossell Fibers. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.* Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 241. 2005
14. Ruksakulpiwat, J. Kluengsamrong, U. Somnuk, W. Sutapun, and N. Suppakarn. *Comparison of Rheology Properties and Mechanical Properties of Polypropylene Composites from Various Types of Natural Fibers. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.* Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 221. 2005.
15. U. Somnuk, W. Sutapun, N. Suppakarn, P. Phinyocheep, and Y. Ruksakulpiwat. *Effect of Processing Conditions on Shear-induced Crystallization of Vetiver Grass-Polypropylene /Composites. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.* Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 221. 2005.
16. K. Jarukumjorn, W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, and J. Kluengsamrong. *Short Rossells Fiber/Polypropylene Composites: Effect of Compatibilizer on Mechanical and Rheological Properties. and Heat Distortion Temperature. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.* Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 227. 2005.
17. Y. Ruksakulpiwat, J. Kluengsamrong, W. Sutapun, and N. Suppakarn. *Injection Molding of Rossells-Polypropylene Composites: Effect of Processing Parameters on Mechanical Properties. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.* Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 227. 2005.
18. P. Chumsamrong, W. Sutapun, Suriya Kiaw-on, and W. Tonukoon. *Influence of Alkali-Treated Rossells Fibers on The Tensile Properties of Unsaturated Polyester. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.* Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 234. 2005.
19. N. Suppakarn, W. Sutapun, Suriya Kiaw-on, and W. Tonukoon. *Effect of Fiber Content and Fiber Treatment on Mechanical Properties of Rossells Fiber-Epoxy Composite. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand.* Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 237. 2005.

20. N. Suppakarn, J. Rittita, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and C. Lorprayoon. *Effect of Filler Particle size on Mechanical Properties of Cattle Bone Based Hydroxyapatite-Polypropylene Composite*, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 242. 2005.
21. Y. Ruksakulpiwat, W. Thomthong, A. Thitichaisri, W. Sutapun, and N. Suppakarn. *Natural Rubber: an Impact Modifier for Vetiver Grass-Polypropylene Composites*. The 31st Congress on Science and Technology of Thailand. Nakhon Ratchasima. Thailand. p. 243. 2005.
22. บุพาร รักสกุลพิวัฒน์, กษมา จาธกำจร, จันทินา ดีประเสริฐกุล, นิธินาด ศุภกาญจน์, ปราณี ชุม สำโรง, วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์. “เต้นไขธรรมชาติ...ทางเลือกใหม่สำหรับพอลิเมอร์เชิงประยุกต์” วิศวกรรมสาร. 57. 44. 2547.
23. W. Sutapun, Y. Ruksakulpiwat, K. Jarukumjorn, N. Supakarn, P. Chumsamrong, and J. Kluengsamrong. “Studies of Thermal Properties and Surface Characteristics of Pretreated Jute Fibers by Boiling and Soxhlet Extraction”. The 30th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok. Thailand. p. 175. 2004
24. Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, W. Sutapun, and W. Thomthong. “The Study of Using Vetiver Grass as a Filler in Polypropylene Composites”. Annual Technical Conference 2004. The Society of Plastics Engineers. Chicago. Illinois. USA. p. 1641. 2004.
25. W. Thuamthong, Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, and W. Sutapun. “Effect of Vetiver Contents and Vetiver Lengths on Mechanical and Morphological Properties of Vetiver-Polypropylene Composites”. The Third Thailand Materials Science and Technology Conference. Bangkok. Thailand. p. 167. 2004.
26. U. Somnuk, Y. Ruksakulpiwat, N. Suppakarn, and W. Sutapun. “Characterization of Chemical Treated Vetiver Grass”. The Third Thailand Materials Science and Technology Conference. Bangkok. Thailand. p. 420. 2004.
27. W. Thuamthong, Y. Ruksakulpiwat, W. Sutapun, and N. Suppakarn, *The 8th Pacific Polymer Conference (PPC8)*, Bangkok, Thailand, 118, 2003.
28. Y. Ruksakulpiwat and C. Ruksakulpiwat , *The 8th Pacific Polymer Conference (PPC8)*, Bangkok, Thailand, 134, 2003.
29. Y. Ruksakulpiwat and A.I. Isayev, *Proceedings of the First Thailand Materials Science and Technology Conference*, Thailand, 116, 2000.
30. Y. Churdpunt and A.I. Isayev, “Crystallization Kinetic and Growth Rate Behaviour of Ziegler-Natta and Metallocene Based Isotactic Polypropylenes”, *J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed.*, (submitted).

31. Y. Ruksakulpiwat, "Comparative Study of Structure and Property of Ziegler-Natta and Metallocene Based Linear Low Density Polyethylene in Injection Moldings", *SPE Tech. Papers*, 587, 2001.
32. Y. Churdpunt and A.I. Isayev, "Comparison of Birefringence and Mechanical Properties of Injection Molded Metallocene and Ziegler-Natta Based Isotactic Polypropylenes", *J. Polym. Eng.*, 20, 76, 2000.
33. A.I. Isayev, Y. Churdpunt, and X.Guo, "Comparative Study of Ziegler-Natta and Metallocene Based Isotactic Polypropylenes in Injection Molding", *Intern. Polym. Process.*, 15, 72, 2000.
34. Y. Ruksakulpiwat and A.I. Isayev, "Shear-Induced Crystallization in Injection Moldings of Ziegler-Natta and Metallocene Based Isotactic Polypropylenes", *SPE Tech. Papers*, 486, 2000.
35. Y. Churdpunt and A.I. Isayev, "Crystallization and Microstructure of Ziegler-Natta and Metallocene Based Isotactic Polypropylenes: Simulation and Experiment", *SPE Tech. Papers*, 2527, 1999.
36. A.I. Isayev, Y. Churdpunt and X. Guo, *Proceeding of the 15th PPS Meeting*, Netherlands, paper no. 289, 1999.
37. Y. Churdpunt and A.I. Isayev, *Metallocene Technology and Modern Catalytic Methods in Commercial Applications*, Edited by George M. Benedikt and B. L. Goodall, ChemTec Publishing, Ontario, 1999.
7. รางวัลที่ได้รับ
- Certificates of Excellence for the King of Thailand Vetiver Awards 2006/ An investigation of using vetiver grass in polypropylene composites (รางวัลค้านงานวิจัยหญ้าแฝกคีเด่นประเภทผลงานนอกรากเกษตรกรรมจากมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2549)