ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก เลดเซอร์โคเนตไททาเนต

นางสาวศิริรัตน์ กำภูศิริ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา **2555**

EFFECTS OF TEMPERATURE ON ELECTRICAL FATIGUE BEHAVIOR OF LEAD ZIRCONATE

TITANATE CERAMIC

Siriratn Kampoosiri

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering Suranaree University of Technology

Academic Year 2012

ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต

มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผศ. คร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์) ประธานกรรมการ (ผศ. คร.บุญเรือง มะรังศรี) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) (อ. คร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ) กรรมการ (ผศ. คร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ)

กรรมการ

(ผศ. คร.เผค็จ เผ่าละออ) กรรมการ

(ศ. คร.ชูกิจ ลิมปีจำนงค์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ. ร.อ. คร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์) กณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ศรีรรัตน์ กำภูศิริ : ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิกเลคเซอร์โก เนตไททาเนต (EFFECTS OF TEMPERATURE ON ELECTRICAL FATIGUE BEHAVIOR OF LEAD ZIRCONATE TITANATE CERAMIC) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.บุญเรือง มะรังศรี, 128 หน้า.

งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความล้าทางไฟฟ้าของเซรา มิกเลดเซอร์โลเนตไทเทเนต (PZT) โดยทำการสร้างระบบทดสอบการเกิดความล้าของเซรามิก PZT จากนั้นชิ้นงานซรามิก PZT ได้ถูกนำไปทดสอบความล้าของที่อุณหภูมิห้อง, 50°C, 100°C, 150°C และ 200 °C ที่สนามไฟฟ้า ±1.50 kV/mm ความถี่ 10 Hz เป็นจำนวน 1,000,000 รอบ โดยพฤติกรรม ความล้าสามารถเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของวงวนฮีสเทอรีซีส จากผลการทดสอบพบว่าวงวน ฮีสเทอรีซีสจะมีขนาดลดลงตามจำนวนรอบของสนามไฟฟ้าที่ให้ และปรากฏการณ์ความล้านี้แสดง ให้เห็นอย่างเด่นชัดเมื่ออุณหภูมิลดลงใกล้อุณหภูมิห้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้ามีก่าลดลงเมื่อ อุณหภูมิเพิ่ม ในงานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดความล้าโดยใช้เทคนิกการเลี้ยวเบน ของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction, XRD) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) จากผลการวิเคราะห์พบว่าการเกิดความล้าอาจเกิดได้จากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ เกิดจากผลการตรึงของผนังโดเมน (Domain pinning effect) และ เกิดจากความ เสียหายบนผิวอิเล็กโทรด



ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมไฟฟ้า</u> ปีการศึกษา **2555**

SIRIRATN KAMPOOSIRI : EFFECTS OF TEMPERATURE ON ELECTRICAL FATIGUE BEHAVIOR OF LEAD ZIRCONATE TITANATE CERAMIC. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. BOONRUANG MARUNGSRI, D. Eng., 128 PP.

REMANENT POLARIZATION/ FATIGUE/ DOMAIN PINNING

In this thesis, the fatigue testing system was built to measure fatigue behavior of lead zirconate titanate (PZT). The PZT specimens were fatigued at room temperature, 50 °C, 100 °C, 150 °C and 200 °C under ± 1.50 kV/mm, 10 Hz. The specimens were cycled up to 1,000,000 cycles. Fatigue behavior is indicated by the change of hysteresis loops. It was found that the size of a hysteresis loop decreased with an increasing of cycle numbers. This fatigue phenomenon is more pronounced when the temperature decreases to room temperature. In this research, X-ray Diffraction (XRD) technique and Scanning Electron Microscope (SEM) were used for data analysis. It was found that the fatigue phenomenon could be contributed to 2 major effects which are domain pinning effect and electrode damage effect.

School of <u>Electrical Engineering</u>

Academic Year 2012

Student's Signature_____

Advisor's Signature_____

Co Advisor's Signature_____

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้คำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้ง ด้านวิชาการและด้านดำเนินงานวิจัย จากบุคคล และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.บุญเรือง มะรังศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้กำปรึกษา แนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง และให้ความรู้ด้านวิชาการมาโดยตลอด รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา อีกทั้งยังได้ช่วยตรวจทาน และแก้ไข รายงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนมีกวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อาจารย์ คร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้กำปรึกษา และ แนะแนวทางอันมีประโยชน์ให้แก่ผู้วิจัย และช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้กรุณาให้กำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้ทางด้าน วิชาการอย่างดียิ่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกท่าน ที่ได้กรุณา ให้กำปรึกษา แนะนำและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบกุณ กุณอนุชิต เรื่องวิทยานนท์ กุณยูถิกา สร้อยระย้า และบุคลากรสูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกท่าน ที่อำนวยความสะควกในการ ทำงานของข้าพเจ้า และขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ บัณฑิตศึกษาทุกท่าน รวมถึงมิตรสหายทั้งใน อดีตและปัจจุบันที่ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการทำวิจัยตลอดมา

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระกุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้ให้กวามรู้ทางด้านวิชาการทั้งในอดีต และปัจจุบัน และขอกราบขอบพระกุณนายพฤหัส กำภูศิริ ผู้เป็นบิดา และนางกลิ่น กำภูศิริ ผู้เป็น มารดา ที่ให้กวามรัก เป็นกำลังใจ การดูแล กวามห่วงใย และการส่งเสริมทางด้านการศึกษาอย่าง เปี่ยมล้นตลอดมา จนทำให้ผู้วิจัยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรกที่เกิดขึ้นตลอดมา

ศิริรัตน์ กำภูศิริ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)		
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)		
กิตติกรรมประกาศ	ค	
สารบัญ	۹	
สารบัญตาราง	ช	
สารบัญรูป	ช	
บทที่		
1 บทนำ	1	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1	
1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย	2	
1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น	2	
1.4 ขอบเขตงานวิจัย	2	
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3	
1.6 การจัครูปเล่มวิทยานิพนธ์	3	
2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5	
2.1 กล่าวนำ	5	
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5	
2.3 สรุป	15	
3 ทฤษฎีและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง	16	
3.1 อิเล็กโทรเซรามิกส์	17	
3.2 วัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริก	18	
3.2.1 การค้นพบเซรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก	19	
3.2.2 ประวัติโดยสังเขปของวัสดุชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก	20	
3.2.3 คุณลักษณะของวัสคุเฟร์โรอิเล็กทริก	20	

สารบัญ (ต่อ)

		3.2.4	คุณลักษณะของวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกชนิดเลดเซอร์ โกเนต ไทเทเนต	21
		3.2.5	การเกิดโพลาไรเซชัน	26
	3.2.6 โคเมนเฟร์ โรอิเล็กทริก			
	3.2.7 ปรากฎการณ์ไพอิโซอิเล็กทริกในเฟร์โรอิเล็กทริก			
		3.2.8	สัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก	37
		3.2.8	วงวนฮิสเทอรีซีสเฟร์ โรอิเล็กทริก	
		3.2.10) איזי Sawyer-Tower	41
	3.3	ความส์	้ำเฟร์ โรอิเล็กทริก	43
		3.3.1	ปัจจัยที่มีผลต่อความล้าจากการเปลี่ยนขั้วในวัสดุเซรามิก PZT	45
	3.4	สรุป		45
4	การถ	าร้างร ะเ	บบทดสอบความล้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT และ การทดสอบ	J
		มเบื้องต้		46
	4.1	การสร้	ร้างระบบทคสอบความล้าเฟร์ โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT	46
		4.1.1	ชุดทดสอบการเกิดความล้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT	47
			4.1.1.1 ภาชนะบรรจุชิ้นงานทดสอบ	48
			4.1.1.2 วงจรควบคุมอุณหภูมิ	50
	4.2	การเตรี	ร่ยมชิ้นงานสำหรับการทำการทคสอบ	56
		4.2.1	การตัดชิ้นวัสดุเซรามิกPZT สำหรับการทดสอบ	56
		4.2.2	การขัดชิ้นงาน	58
		4.2.3	การทำขั้วไฟฟ้า	58
		4.2.4	การเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้า	59
		4.2.5	การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า	60
			4.2.5.1 การหาค่าสภาพยอมสัมพัทธ์	60
			4.2.5.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก (<i>d</i> ₃₃)	61
	4.3	การทศ	าสอบการทำงานของชุดทดสอบความถ้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT	
		เบื้องต	จ้น	61

สารบัญ (ต่อ)

		4.3.1 ผลการศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสที่สภาวะ โหลดต่าง ๆ	62
		4.3.1.1 ผลการศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT	
		ที่สนามไฟฟ้าต่าง ๆ	62
		4.3.1.2 ผลการศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT	
		ที่ความถี่ต่าง ๆ	63
		4.3.1.3 ผลการศึกษาศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT	
		ที่อุณหภูมิต่างๆ	64
	4.4	สรุป	64
5	ผลก	ารทุดลองและอภิปรายผล	66
	5.1	ผลของอุณหภูมิต่อขนาคของวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT	66
	5.2	ผลของอุณหภูมิต่อก่าโพลาไรเซชันกงก้าง และก่า Coercive field	
		ของวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT	69
	5.3	ผลการศึกษาการเปลี่ยนทิศทางของ โคเมนด้วยวิธีการ XRD	77
	5.4	ผลการศึกษาโครงสร้างกายทางภาพของเซรามิก PZT	
	5.5	ผลการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT	90
	5.6	สรุป	90
6	สรุป	และข้อเสนอแนะ	92
	6.1	สรุป	92
	6.2	้. ข้อเสนอแนะ	94
รายกา	รอ้างอิง		96
ภาคผเ	เวก		
រា	าคผนวร	า ก. ตารางแสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ	
រា	าคผนวร	า ข. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา	121
ประวัติ	โผู้เขียน.		

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุแบบ Soft เซรามิก และวัสดุแบบ Hard เซรามิก	25
สมบัติของเซรมิก PZT ที่ขายในท้องตลาค	26
ค่า k² ของวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกชนิดต่าง ๆ	36
สัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกของเฟร์โรอิเล็กทริกเซรามิกบางชนิด	38
ผลของอุณหภูมิต่อโพลาไรเซชันคงค้างจากการทดสอบความล้ำ	70
ผลของอุณหภูมิต่อค่า Coercive field เมื่อทดสอบกวามถ้า	72
ผลของอุณหภูมิต่อก่าพารามิเตอร์การลดลงของโพลาไรเซชันกงก้าง	77
ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ก่อน และ	
หลังการทคสอบความล้าทางไฟฟ้า 1,000,000 cycles	
แสดงก่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง	100
แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 50 ⁰C	104
แสดงก่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 ⁰C	108
แสดงก่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 150 ⁰C	112
แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 200 ⁰C	117
	 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

	14
59	190
- 9 L	וונ
ย	

ິ
98911
пы

2.1	ค่าโพลาไรเซชันคงค้างของเซรามิก PZT ที่จำนวนรอบของสนามไฟฟ้าค่าต่าง ๆ	9
2.2	สัมประสิทธิ์ไพโรอิเล็กทริกที่จำนวนรอบต่าง ๆ	10
2.3	ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ที่จำนวนรอบต่าง ๆ	10
2.4	โพลาไรเซชันกงก้างที่ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์ต่าง ๆ	11
2.5	โพลาไรเซชันคงค้าง และสนามไฟฟ้าในการกลับทิศของเซรามิก PZT	
	ที่จำนวนรอบต่าง ๆ	12
2.6	โพลาไรเซชันคงค้างของเซรามิก PZT กับ PNZT ที่จำนวนรอบต่าง ๆ	12
2.7	โพลาไรเซชันกงค้างของเซรามิก PZT ที่จำนวนรอบต่าง ๆ	13
2.8	ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของสาร PbTiO3 โดย (a) วัสดุใหม่	
	และ (b) วัสดุที่ทิ้งไว้1 ปี	14
2.9	โพลาไรเซชันคงค้างของวัสดุ PbTiO₃ (a) 480 ºC, E = 70 kV/cm;	
	(b) 480 °C, E = 140 kV/cm; (c) 490 °C, E = 70 kV/cm	15
3.1	อิเล็กโทรเซรามิกส์ทางการก้าในรูปลักษณะต่าง ๆ	17
3.2	การจัดแบ่งกลุ่มของวัสดุพวกอิเล็ก โทรเซรามิกส์ด้วยการใช้สมมาตรของวัสดุ	18
3.3	หน่วยเซลล์ (Unit cell) โครงสร้างเพอรอพสไกส์ ABO3	22
3.4	เฟสไดอะแกรมของระบบ PbZrO ₃ – PbTiO ₃	23
3.5	ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของวัสคุเฟร์ โรอิเล็กทริกบริเวณ Morphotropic phase boundary	23
3.6	ใคโพลโมเมนต์ $ig(P\ =\ qaig)$ เนื่องจากคู่ของประจุบวก $ig(+qig)$	
	และลบ (- q) ที่มีระยะห่างเท่ากับ a	27
3.7	การเกิดไดโพลโมเมนต์ทั้ง 5 แบบ (a) อิเล็กทรอนิกส์โพลาไรเซชัน (b) อะตอมมิก หรือ	
	ไอออนนิกโพลาไรเซชัน (C) ไคโพล หรือ ออเรียนเตชันนอลโพลาไรเซชัน (d) โพลา	
	เซชันที่เกิดขึ้นเอง (e) อินเตอร์เฟส หรือ โพลาไรเซชันจากประจุก้าง	29
3.8	การเกิดของผนังโคเมนเฟร์โรอิเล็กทริกแบบ 90º และ180º	30
3.9	วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีทิศทางการจัดเรียงตัวของโพลาไรเซชันก่อน และหลังการโพล	32

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.10	ปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กทริก (a) ปรากฏการณ์ตรง และ (b) ปรากฏการณ์ย้อนกลับ	32
3.11	(a) วงวนฮีสเทอรีซีส (b) ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาด	
	ของวัสคุในทิศการเกิดโพลาไรเซชัน	33
3.12	การสั่นตัวในแนวรัศมีของแผ่นไพอิโซอิเล็กทริก	36
3.13	ทิศทางของแรงกระทำที่มีผลต่อวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก	37
3.14	วงวนฮิสเทอรีซีสเฟร์ โรอิเล็กทริกวงกลมที่มีลูกศรแสดงให้เห็น	
	ถึงทิศทางการเกิดพลาไรเซชันของเซรามิก PZT	39
3.15	ลักษณะของวงวนฮีสเทอรีซีสในวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกชนิดต่าง ๆ โดย (a) ตัวเก็บประจุ	
	BaTiO₃(b) วัสดุ PLZT แบบอ่อน (สามารถสวิตช์ตัวได้ง่าย) (c) รีแลกเซอร์ PLZT	
	(d) วัสดุแอนติเฟร์ โรอิเล็กทริก PLZT	40
3.16	วงวนฮีสเทอรีซีส และความเครียดตามยาวของวัสคุ (a) เซรามิกเฟร์ โรอิเล็กทริก	
	(b) เซรามิกรีแลกเซอร์ SFE ชนิดนอนเมมโมรี (Nonmemory)	41
3.17	avas Sawyer – Tower $(C_0 = 1 \ \mu F \ C_s = C_{summer} C_0 >> C_s)$.	42
3.18	ตัวอย่างของความล้าจากการจากการเปลี่ยนขั้วในฟิล์ม Pb(Zr, Ti)O ₃	44
4.1	ระบบทคสอบความล้ำเฟร์ โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT	47
4.2	ชุดทดสอบการเกิดความถ้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิกPZT	47
4.3	้ ใคอะแกรมภาชนะบรรจุชิ้นงานทคสอบ	48
4.4	ภาชนะบรรจุชิ้นงานทดสอบ (a) ด้านใน และ (b) ด้านนอก	49
4.5	วงจรควบกุมอุณหภูมิ	50
4.6	ฮิตเตอร์	51
4.7	เทอร์ โมคัปเปิล	51
4.8	ชุดควบคุมอุณหภูมิ	52
4.9	แผนผังวงจร Sawyer-Tower	53
4.10	ชุดตัวเก็บประจุ	53
4.11	ตัวอย่างวงวนฮีสเทอรีซีสที่ได้จากดิจิตอลออสซิลโลสโคป	54
4.12	วงวนฮีสเทอรีซีสเมื่อคำนวณสนามไฟฟ้า และค่าโพลาไรเซชัน	54

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.13	วงวนฮีสเทอรีซีสที่ค่าตัวเก็บต่าง ๆ	55
4.14	วงวนฮีสเทอรีซีสที่สนามไฟฟ้า และความถี่ค่าต่าง ๆ	56
4.15	ชิ้นวัสดุเซรามิก PZT ที่นำมาทคสอบ	57
4.16	เกรื่องตัดชิ้นงาน (Precision-Saw)	57
4.17	เครื่องขัคชิ้นงาน(Grinder-Polisher)	58
4.18	พื้นผิวเซรามิก PZT (a) ก่อน และ (b) หลังขัด	58
4.19	ชิ้นเซรามิกPZT หลังทำขั้วไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรค	59
4.20	เกรื่องเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้า	60
4.21	เครื่องวัคค่า d ₃₃ (d ₃₃ Meter)	61
4.22	วงวนฮิสเทอรีซิสที่สนามไฟฟ้าต่าง ๆ	63
4.23	วงวนฮีสเทอรีซีสที่ความถี่ต่าง ๆ	63
4.24	วงวนฮีสเทอรีซีสที่อุณหภูมิต่าง ๆ	64
5.1	ผลของจำนวนรอบสนามไฟฟ้าที่ป้อนต่อลักษณะของวงวนฮีสเทอรีซีสที่	
	อุณหภูมิ (a) อุณหภูมิห้อง (b) 50 °C (c) 100 °C (d) 150 °C (e) 200 °C	67
5.2	ผลของอุณหภูมิต่อ (a) โพลาไรเซชันคงค้าง (b) โพลาไรเซชันคงค้างแบบสัมพัทธ์	
	โดยกราฟแบบจุดคือค่าที่ได้จากการทดลองจริงส่วนกราฟ	
	แบบเส้นคือค่าที่ได้จากสมการที่ 5.1	70
5.3	ผลของอุณหภูมิต่อ (a) ค่า Coercive field (b) ค่า Coercive field แบบสัมพัทธ์	72
5.4	แบบจำลองกำแพงศักย์ (Potential barrier well) ในการเปลี่ยนสถานะ	
	หรือทิศทางของ โคเมนที่อุณหภูมิต่างกัน ณ สนามไฟฟ้า และความถี่เคียวกัน	75
5.5	แบบจำลองสัคส่วนของ โคเมนที่ไม่สามารถกลับทิศได้เนื่องจากผลของ	
	การตรึงของโคเมน (Domain pinning effect) และอัตราการลคลง	
	ของโพลาไรเซชันคงค้างที่อุณหภูมิห้อง และ50 ⁰C	76
5.6	แบบจำลองสัคส่วนของ โคเมนที่ไม่สามารถกลับทิศได้เนื่องจากผลของ	
	การตรึงของโคเมน (Domain pinning effect) และอัตราการลคลง	
	ของโพลาไรเซชันคงค้างที่อุณหภูมิ 100°C 150°C และ 200 °C	76

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
5.7	สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิห้อง	78
5.8	Pole density ที่เกิดขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอิเล็กโทรดที่อุณหภูมิห้อง	79
5.9	สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ 150 ℃	80
5.10	Pole density ที่เกิดขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอิเล็กโทรคที่อุณหภูมิ 150 °C	80
5.11	รูปแบบการเลี้ยวเบนของนิวตรอนภายใต้ความเครียคเชิงกล	81
5.12	โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิห้องหลังการทคสอบ	
	(a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles	
	(d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles	82
5.12	โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ 150 ℃ หลังการทดสอบ	
	(a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles	
	(d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles	85
5.14	แบบจำลองความเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็กโทรคก่อน และ	
	หลังการทดสอบที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 150 °C	88

บทที่ **1**

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

้วัสคุเฟร์ โรอิเล็กทริก (Ferroelectric material) ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ้อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และตัวต้านทานที่ ใช้ในวงจรควบคุมในรถยนต์ เทอร์มิสเตอร์ที่ใช้ควบคมอุณหภูมิในรถยนต์ เซนเซอร์ที่สามารถใช้ ์ตรวจวัดความชื้นในอาหารหรือผลไม้ หรือเซนเซอร์ที่ใช้ควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงใน รถยนต์ แอกทัวเอเทอร์ที่ใช้ในการผลิตทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดสูง ทรานสดิวเซอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจหาฝุงปลาในทะเล และในอุปกรณ์ตรวจสอบตำหนิหรือ รอยร้าวในวัสดุแบบไม่ทำลาย หม้อแปลงไฟฟ้า บัซเซอร์ในลำโพง ตัวบังกับการสั่นของหัวเข็มใน เครื่องมือขุดหินปูน อุปกรณ์ทำความสะอาคเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยอัลตร้าโซนิกส์ หัว ตรวจวัคอัลตร้าซาวค์ และหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วสำหรับใช้ในการตรวจอวัยวะภายในแบบไร้สาย เป็นต้น (Haertling, 1999) วัสดุที่เป็นพื้นฐานในการผลิตอุปกรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือวัสดเซรามิกเฟร์ ้ โรอิเล็กทริกที่แสดงสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกแทบทั้งสิ้น วัสดุเซรามิกเฟร์ โรอิเล็กทริกที่นิยมนำมาใช้ ้อย่างมากได้แก่ เถคเซอร์ โคเนตไทเทเนต (Lead Zirconate Titanate: PZT) เนื่องจากเซรามิก PZT ้เป็นวัสดุที่แสดงสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกที่โดดเด่น โดยสามารถเปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงาน ้ ไฟฟ้าได้ในอัตราสูงถึงร้อยละ 45-55 ขึ้นกับสารที่เจือปน มีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์มากที่สุดประมาณ ี่ 1,300 และมีอุณหภูมิคูรีประมาณ 390 °C อีกทั้งเซรามิก PZT ยังมีความแข็งแรงทนทานในอุณหภูมิ ้สูง และมีสัมประสิทธิ์ ไฟฟ้าเชิงกลคู่ควบสูงมาก นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดขั้ว (Pole) ขึ้น ได้ง่าย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ เซรามิก PZT ด้วย เนื่องจากในการนำเซรามิก PZT ไปประยุกต์ใช้งานจริงนั้น สมบัติของวัสดุจะ เปลี่ยนแปลงตามสนามไฟฟ้า ความถี่ รวมทั้งอุณหภูมิที่ใช้งาน การประยุกต์ใช้งานเซรามิก PZT ภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสสลับเป็นเวลานานติดต่อกันอาจส่งผลทำให้เกิดกวามล้าจากการเปลี่ยนขั้ว (Polarization fatique) หรือ ความล้าทางไฟฟ้า (Electrical fatique) โดยคุณสมบัติทางเฟร์โรอิเล็ก ้ทริกที่เสื่อมลงเนื่องจากความล้าทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไม่สามารถย้อนกลับมาได้เมื่อถึงเวลาหนึ่ง คุณสมบัติดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผล และอายุการใช้งานของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก มีงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเกิดความถ้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ที่สภาวะโหลด ต่าง ๆ (Wang et al., 2002; Pojprapai et al., 2007; Lou et al., 2010) ผลงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดง ให้เห็นว่าเมื่อขนาดของโหลดเชิงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดความถ้าได้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ทำการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความถ้ายังมีไม่พอ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษา การเกิดความถ้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT โดยมีอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องด้วย สำหรับการวัด คุณสมบัติของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกนั้นโดยทั่วไปแถ้วสามารถพิจารณาได้จากลักษณะการ เปลี่ยนแปลงของวงวนฮิสเทอรีซีสที่วัดได้จากเซรามิก PZT

งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อพฤติกรรมความล้าเนื่องจากการ เปลี่ยนขั้วทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT โดยทำการสร้างระบบทดสอบคุณสมบัติกวามล้าทางไฟฟ้าที่ อุณหภูมิสูง จากนั้นทำการตรวจวัดกวามล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ภายใต้อุณหภูมิต่าง ๆ แต่ไม่ เกิน 200°C

1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย

- เพื่อออกแบบ และสร้างชุดทดสอบ สำหรับศึกษาพฤติกรรมความล้ำทางไฟฟ้าจากการ เปลี่ยนขั้วในเซรามิก PZT
- เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ ที่มีผลกระทบต่อความล้าจากการเปลี่ยนขั้วในเซรามิก PZT เมื่อมีโหลดทางไฟฟ้า

1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น

- 1. ในการทดสอบจะใช้น้ำมันซิลิโคน เป็นสารฉนวนทางไฟฟ้า
- 2. ชุดทดสอบที่สร้างขึ้นมีพิกัดคือ
 - แรงคันทคสอบ 0-10 kV/mm
 - ความถี่ในการทคสอบ 0-100 Hz
 - อุณหภูมิในการทคสอบไม่เกิน **200**°C

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1. ออกแบบ และสร้างชุดทดสอบสำหรับศึกษาพฤติกรรมความล้ำทางไฟฟ้าภายใต้อุณหภูมิ สูงของเซรามิก PZT ด้วยหลักการของวงจร Sawyer-Tower
- 2. ทำการตรวจวัดความถ้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ภายใต้อุณหภูมิต่าง ๆ แต่ไม่เกิน 200°C

3. วิเคราะห์ผลความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ด้วยการศึกษาวงวนสมบัติฮิสเทอรีซีสที่ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทำการทดสอบ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ชุดทดสอบสมบัติความล้าทางไฟฟ้าของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกภายใต้อุณหภูมิสูง
- สามารถทำการทดสอบ และวิเคราะห์ผลการเกิดความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ภายใต้ อุณหภูมิสูง
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดความถ้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ที่สภาวะ โหลดทาง ไฟฟ้าภายใต้อุณหภูมิสูง
- สามารถทำนายอายุการใช้งานของเซรามิก PZT ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็ก โทรนิกส์ต่าง ๆ เช่น แอคซูเอเตอร์ (actuator) ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) เป็นต้น

1.6 การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 6 บท บทที่ 1 เป็นบทนำกล่าวถึงความเป็นมา และความ สำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น ขอบเขตของการวิจัย ขั้นตอนการ ดำเนินงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย รวมทั้งแนะนำเนื้อหาพอสังเขปที่เป็น องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

บทที่ 2 กล่าวถึงปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์

บทที่ 3 กล่าวถึงอิเล็ก โทรเซรามิกส์ซึ่งเป็นเซรามิกที่สามารถแสดงสมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และความร้อน ซึ่งได้แก่ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก และเฟร์โรอิเล็กทริก ต่อมาจะเป็นส่วนของประวัติกวามเป็นมารวมไปถึงกุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก เช่น การก้นพบเซรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก ประวัติโดยสังเขปของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก กุณลักษณะ ของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกชนิดเลดเซอร์โกเนตไทเทเนต การทำให้เกิดโพลาไรเซชัน โดเมนเฟร์โรอิ เล็กทริก วงวนฮิสเทอรีซีสเฟร์โรอิเล็กทริก วงจร Sawyer-Tower ความล้า และสาเหตุการเกิดกวาม ล้าจากการเปลี่ยนขั้วของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก

บทที่ 4 กล่าวถึงการสร้างระบบทคสอบความล้ำเฟร์ โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT อันได้แก่ การสร้างชุดทคสอบความล้าทางไฟฟ้า การเตรียมชิ้นงานสำหรับทำการทคสอบ และการทคสอบ การทำงานของชุดทคสอบความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT เบื้องต้น

บทที่ 5 กล่าวถึงผลการทคลอง และวิเคราะห์ผลการทคลองการเกิดความล้าจากการเปลี่ยน ขั้วของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิต่าง ๆ โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากการศึกษาขนาดของวงวนฮีสเทอ รีซีส ค่าโพลาไรเซชันคงค้าง ค่า Coercive field และคุณสมบัติทางไฟฟ้า เช่น C d₃₃ และ _E, รวมไป ถึงการตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าการเกิดความล้าของค่าโพลาไรเซชันมีความเป็นไปได้ที่จะมาจาก สาเหตุ 2 ประการคือ (1) เกิดจากการตรึงของผนังโดเมนซึ่งอาจสามารถวิเคราะห์ได้จากผลของ เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (2) เกิดจากความเสียหายบนผิวอิเล็กโทรคซึ่งอาจสามารถบ่งบอก ได้จากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดเพื่อยืนยัน และ พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ

บทที่ **6** กล่าวถึงบทสรุป และข้อเสนอแนะ



บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กล่าวนำ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่าความเสื่อมสภาพของคุณสมบัติเฟร์ โรอิเล็กทริกเนื่อง จากความล้ำทางไฟฟ้า หรือ ความล้าจากการเปลี่ยนขั้วนั้นไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อถึงเวลาหนึ่ง การเกิดความล้าดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อประสิทธิผล และอายุการใช้งานของวัสดุเฟร์ โร อิเล็กทริก ในการศึกษาความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT นั้นสามารถศึกษาจากวงวน ฮีสเทอรีซีสโดยใช้วงจร Sawyer-Tower ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำเนินการสำรวจ ปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการวิจัย ระเบียบวิธีที่เคยมี การใช้งานมาก่อน ผลการคำเนินงาน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะนักวิจัยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา โดยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งสะสมรายงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยา ศาสตร์ และเทคโนโลยีอันได้แก่ฐานข้อมูลจาก (i) IEEE (ii) American institute of physics และ (iii) Science Direct เป็นต้น

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาความล้าจากการเปลี่ยนขั้ว ของวัสคุเฟร์ โรอิเล็กทริกจากวงวนฮีสเทอรีซีส โคยใช้วงจร Sawyer-Tower ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีนักวิจัยหลายท่านได้ทำการก้นคว้าวิจัย และสามารถสรุปผลการดำเนินงานวิจัยได้ดังแสดงใน ตารางที่ 2.1

ค.ศ.	คณะผู้ทำวิจัย	การดำเนินงานวิจัย
1991	W.Y. Pan,	เสนอหลักฐานของการเกิดของชั้นที่ขาคออกซิเจนที่รอยต่อแผ่นฟิล์ม
	C. F. Yue,	และอิเล็กโทรคในแผ่นฟิล์ม Pb(Zr _{0.45} Ti _{0.55})O ₃ ที่ทำให้เกิคความล้าด้วย
	and B. A. Tuttle	สนามไฟฟ้า ผลการทคลองคังกล่าวบ่งชี้ว่าความล้านั้นเกิคจากการตรึง
		ของผนังโคเมนด้วยช่องว่างออกซิเจน

ตารางที่ 2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ค.ศ.	คณะผู้ทำวิจัย	การคำเนินงานวิจัย
1994	W. L.Warren,	ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT
	D. Dimos,	โดยพบว่าความล้ามักจะย้อนกลับได้ กล่าวคือ การให้สนามไฟฟ้า
	B.A. Tuttle,	การฉายด้วยแสง UV การอบด้วยอุณหภูมิที่สูง (สูงกว่า T _c) หรือ
	and G.E. Pike	การรวมกันของทั้งสามอย่างนั้นสามารถทำให้โพลาไรเซชัน
		กลับไปเกือบเท่ากับสภาวะเริ่มต้น
1994	Q. Jiang	ศึกษาเกี่ยวการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PLZT
	E. C. Cross,	โดยพบว่าการกลับทิศของโพลาไรเซชันจะติดตามมาด้วยการ
	and C. Wenwu	เปลี่ยนสถานะที่เกิดขึ้นเนื่องจากสนามไฟฟ้า ความล้าใน
		องก์ประกอบเหล่านี้จะไม่สามารถย้อนกลับได้ และพบรอยแตก
		จุลภาคในเซรามิกที่ล้า
1996	E. N. Paton,	ศึกษาการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของแผ่นฟิล์มบาง แล้ว
	S.A. Mansour,	เปรียบเทียบโพลาไรเซชันคงค้างที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ (i) 22 ℃
	and A. Bement	(ii) 100 °C และ (iii) 120 °C ซึ่งพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการ
		ลคลงของโพลาไรเซชันคงก้างจะมีค่าลคลง ส่งผลให้ความล้าที่
		เกิดขึ้นมีค่าลดลง
1999	H. Weitzing ,	อธิบายถึงลักษณะความล้ำทางกลของสารกลุ่มเฟร์โรอิเล็กทริก
	G.A. Schneider,	โดยทดสอบให้สนามไฟฟ้าที่ (i) 0.9 (ii) 1.0 และ (iii) 1.5 เท่าของ
	J. Steffens, and	ค่าสนามไฟฟ้าที่ทำให้โพลาไรเซชันเกิดการกลับทิศทางซึ่งสรุปได้
	M. J. Hoffmann	ว่าลักษณะของความล้าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ
		ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ และสนามไฟฟ้าที่ป้อน
2000	R. Qian,	ศึกษาเกี่ยวกับความล้าจากการเกิดขั้วทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT-5
	S. Lukasiewicz,	ภายใต้สภาวะโหลดทางไฟฟ้าโดยการใช้วงจร Sawyer-Tower โดย
	and Q. Gao	ในการทคสอบจะใช้สนามไฟฟ้า (i) 431sin(100 πt) kV/m (ii)
		647sin(100πt) kV/m และ (iii) 862sin(100πt) kV/m พบว่าเมื่อ
		สนามไฟฟ้ามีค่ามากขึ้นความล้าจากการเปลี่ยนขั้วจะมีค่าลดลง

ตารางที่ 2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ค.ศ.	คณะผู้ทำวิจัย	การดำเนินงานวิจัย
2001	B. Wang,	ศึกษาการเกิดความถ้าของเซรามิก PbZr _{0.52} Ti _{0.48} O ₃ โดยทำการวัดค่า
	K. W. Kwok,	สัมประสิทธิ์ไพ โรอิเล็กอิเล็กทริก และค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ก่อน และ
	C.L. Choy, and	หลังการทคสอบแล้วนำมาผลเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ RuO ₂ กับ
	K. Y. Tong	Pt เป็นอิเล็กโทรค พบว่าอิเล็กโทรคแบบออกไซค์ทำหน้าที่เป็นอ่าง
		พักสำหรับช่องว่างออกซิเจน และป้องกันการสะสมของช่องว่าง
		ออกซิเจนที่รอยต่อของเซรามิก PZT กับอิเล็ก โทรค
2002	J. Chen,	ทำการเปรียบเทียบการเกิดความล้ำจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก
	M. P. Harmer,	PZT และ PNZT โคยใช้วงจร Sawyer-Tower ซึ่งในการทคสอบจะใช้
	and D. M. Smyth	สนามไฟฟ้า 430 kV/m ความถี่ 100 Hz พบว่าเซรามิก PZT ที่ถูกเจือ
		ด้วยตัวให้คือ Nb จะทำให้ความถ้าเกิดขึ้นน้อยกว่าเซรามิก PZT ที่ไม่
		ถูกเจือ
2002	Y. Wang,	ศึกษาเกี่ยวกับความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT ที่จำนวน
	K. H. Wong,	รอบต่าง ๆ โดยในการทดสอบจะทำการเปรียบเทียบระหว่างกวามถึ่
	and C. L. Choy	ในช่วง 10 kHz - 20 MHz และค่าคงที่ไคอิเล็กทริกในช่วง 1000 –
		8000 พบว่าเมื่อความถี่ และค่าคงที่ไคอิเล็กทริกมากขึ้นความล้าจะ
		เกิดขึ้นน้อยลง
2006	L. Pintilie,	ศึกษาการเกิดความถ้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT (20/80) ที่
	I. Vrejoiu,	ความถี่ต่าง ๆ ในช่วง 1kHz – 1MHz แรงคัน 5 Vโดยเปรียบเทียบ
	D. Hesse,	ระหว่างการใช้ Pt และ SrRuO ₃ เป็นอิเล็กโทรค พบว่า เมื่อใช้ Pt และ
	and M. Alexe	SRO เป็นอิเล็กโทรคส่วนบน ค่าโพลาไรเซชันจะมีการลคลง 60 %
		และ 10 % จากค่าเริ่มต้นตามลำคับ และจะไม่ปรากฎความล้าเมื่อใช้
		SRO เป็นอิเล็ก โทรคทั้งบน และล่าง
2009	S. Pojprapai,	ศึกษาผลของความถี่ที่มีต่อการเกิดความล้ำทางไฟฟ้า และการเกิดรอย
	J. Russell,	แตกของเซรามิก PZT โคยจะทคสอบที่ความถี่ (i) 10 Hz (ii) 50 Hz
	H. Man,	และ (iii) 100 Hz พบว่าเมื่อความถี่มีค่ามากขึ้นความล้าจะเกิดขึ้น
	J. Jones,	น้อยลง และยังพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรอยแตกจะมีค่าน้อยกว่า
	and M. Hoffman	ความถี่ที่ต่ำกว่า

ตารางที่ 2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ค.ศ.	คณะผู้ทำวิจัย	การคำเนินงานวิจัย
2010	H. C. Nie,	ศึกษา และเปรียบเทียบการกลับทิศของโคเมนที่อุณหภูมิ และ
	X.F. Chen,	สนามไฟฟ้าค่าต่าง ๆ พบว่าสนามไฟฟ้านั้นเป็นตัวแปรสำคัญมากกว่า
	N.B. Feng,	อุณหภูมิ โดยเมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าพิ่มขึ้นอัตราการกลับทิศของโดเมน
	and Y. Gu	จะมีค่าเพิ่มขึ้นทำให้กระแสมีค่าเพิ่มขึ้น และความหนาแน่นของ
		กระแสจะทำลายรอยต่อระหว่างเนื้อเซรามิก PZT กับอิเล็กโทรด
2010	A. Sidorkin,	ศึกษาการเสื่อมสภาพ และความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก
	L. Nesterenko,	PbTiO ₃ และ เซรามิก PZT การศึกษาการเสื่อมสภาพจะ วัคค่าสภา
	G. Bulavina, and	พยอมสัมพัทธ์ที่ความถี่ในช่วง 1 kHz - 30 MHz และอุณหภูมิในช่วง
	S. Ryabtsev	20 °C – 650 °C โดยใช้เครื่องวิเคราะห์อิมพีแคนซ์ พบว่าเมื่ออุณหภูมิ
		สูงขึ้นค่าสภาพขอมสัมพัทธ์จะมีค่ามากขึ้น ส่วนการวัดความล้า
		จากการเปลี่ยนขั้วจะใช้ความถี่ 100 kHz โคยเปลี่ยนสนามไฟฟ้า และ
		อุณหภูมิที่ก่าต่าง ๆ พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการลคลงของโพลา
		ไรเซชันคงค้างจะมีค่าน้อยกว่าอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ในทางตรงกันข้าม
		เมื่อสนามไฟฟ้ามีค่ามากขึ้นอัตราการลดลงของโพลาไรเซชันคงค้าง
		จะมีค่ามากขึ้น
2011	S. Pojprapai,	ศึกษา และเปรียบเทียบการกลับทิศของโคเมนของฟิล์มบาง
	H. Simons,	Pb(Zr _{0.52} Ti _{0.48})O ₃ ที่อุณหภูมิ (i) 30 °C (ii) 125 °C และ (iii) 175 °C ที่
	A.J. Studer,	สนามไฟฟ้า 1 kV/mm โดยการใช้เทคนิคนิวตรอน ดิฟแฟรกชัน in
	Z. Luo,	Silu พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นโคเมนจะสามารถกลับทิศไปตามทิศ
	and M. Hoffman	ของสนามไฟฟ้ามากขึ้น และเมื่อศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีส พบว่า เมื่อ
		อุณหภูมิสูงขึ้นค่า Coercive field จะมีการลคลง ส่วนการอิ่มตัวของวง
		วนฮีสเทอรีซีสจะมีค่ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
2011	J. Glaum,	ศึกษาการเสื่อมสภาพของเซรมิก Pb(Zr, Ti)O ₃ เนื่องจากผลของ
	T. Granzow,	อุณหภูมิ (i) 50 °C (ii) 100 °C (iii) 150 °C และ (iv) 175 °C และ
	J. Rodel,	สนามไฟฟ้าที่ค่า (i) 2 kV/mm (ii) 3 kV/mm และ (iii) 3.5 kV/mm
	H. Y. Kleebe	โดยสนามไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบขั้วเดียว พบว่าความล้ำนั้นเกิดจากการ
	and L.A. Schmitt	รวมกลุ่มกันของประจุที่บริเวณขอบเกรน

จากผลการสืบค้นปริทัศน์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ายังมีการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิสูงอยู่น้อยมาก จาก ผลการสืบค้นสามารถช่วยให้ผู้วิจัยได้เห็นภาพอย่างกว้างของงานวิจัยดังกล่าว สำหรับเนื้อหาใน ส่วนถัดไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของงานวิจัยหลัก ๆ ที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ นี้

Qian et al. (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความถ้าจากการเปลี่ยนขั้วทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ภายใต้สภาวะโหลดทางไฟฟ้าโดยการใช้วงจร Sawyer-Tower ศึกษาวงวนฮิสเทอรีซิสที่เปลี่ยน แปลงไป ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโพลาไรเซชันคงค้าง (P_r) แสดงถึงการสูญเสียสมบัติ ทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวใช้สนามไฟฟ้า (i) 431sin(100 π t) kV/m (ii) 647sin(100 π t) kV/m และ (iii) 862sin(100 π t) kV/m พบว่าโพลาไรเซชันคงค้างจะมีก่าลดลง ตามจำนวนรอบของสนามไฟฟ้า โดยเมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดความล้าในวัสดุเฟร์โรอิ เล็กทริกมากขึ้นด้วย และที่สนามไฟฟ้าค่าสูงจะทำให้โพลาไรเซชันคงก้างลดลงมากกว่าที่ สนามไฟฟ้าก่าต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสนามไฟฟ้ามีก่ามากขึ้นความเสียหายจากการกลับทิศของ โดเมนจะมีก่ามากขึ้นด้วย โดยผลการศึกษาดังกล่าวแสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ก่าโพลาไรเซชันคงก้างของเซรามิก PZT ที่จำนวนรอบของสนามไฟฟ้าก่าต่าง ๆ (Qian et al., 2000)

Wang et al. (2001) ศึกษาการเกิดความล้าของเซรามิก Pb(Zr_{0.52}Ti_{0.48})O₃ โดยทำการวัดค่า สัมประสิทธิ์ไพโรอิเล็กอิเล็กทริก และค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ก่อน และหลังการทคสอบแล้วนำมา เปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ RuO₂ กับ Pt เป็นอิเล็กโทรด ผลการศึกษาพบว่าสัมประสิทธิ์ไพ โรอิเล็กอิเล็กทริกจะมีค่าลดลงเมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้น โดย RuO₂/PZT/RuO₂ มีค่าลดลงน้อยกว่า Pt/PZT/Pt ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ส่วนค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ที่ RuO₂/PZT/RuO₂ ในช่วงแรกมีค่า น้อยกว่า Pt/PZT/Pt 10 % เมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้น Pt/PZT/Pt มีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับ RuO₂/PZT/RuO₂ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 ซึ่งพบว่าอิเล็กโทรดแบบออกไซด์ทำหน้าที่เป็นอ่างพัก สำหรับช่องว่างออกซิเจน และป้องกันการสะสมของช่องว่างออกซิเจนที่รอยต่อของเซรามิก PZT กับอิเล็กโทรด



รูปที่ 2.2 สัมประสิทธิ์ไพโรอิเล็กทริกที่จำนวนรอบต่าง ๆ (Wang et al., 2001)



รูปที่ 2.3 ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ที่จำนวนรอบต่าง ๆ (Wang et al., 2001)

Wang et al. (2002) ศึกษาเกี่ยวกับความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT โดยในการ ทดสอบจะเปรียบเทียบระหว่างความถี่ในช่วง 10 kHz - 20 MHz โดยให้แรงคัน 5 V ค่าสภาพยอม สัมพัทธ์ 2000 อุณหภูมิ 310 K พบว่าที่ความถี่ 10 kHz ความล้ามีค่ามากที่สุด ส่วนในการทดสอบ ความล้าที่ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ 1000 – 8000 โดยให้แรงคัน 5 V ความถี่ 3 MHz อุณหภูมิ 340 K พบว่าค่าสภาพยอมสัมพัทธ์จะมีค่าลดลงเมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้น และที่ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์ 1000 จะมีความล้าเกิดขึ้นมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อความถี่ และค่าสภาพยอมสัมพัทธ์มีค่าน้อยลงการ เคลื่อนที่ของโดเมนจะมีค่าลดลง ส่งผลให้ก่าโพลาไรเซชันคงค้างมีการลดลงตามไปด้วยดังแสดง ในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 โพลาไรเซชันคงค้างที่ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ต่าง ๆ (Wang et al., 2002)

Chen et al. (2002) ทำการเปรียบเทียบการเกิดความถ้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT และ PNZT โดยใช้วงจร Sawyer-Tower ในการทดสอบใช้สนามไฟฟ้า 430 kV/cm ความถี่ 100 Hz จากผลการศึกษาในรูปที่ 2.5 พบว่าโพลาไรเซชันคงค้างมีค่าน้อยลงเมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้นในขณะที่ สนามไฟฟ้าที่ใช้ในการกลับทิศมีค่าเพิ่มขึ้น โดยพบว่าความล้านั้นเกิดจากการยึดจับของผนังโดเมน โดยความบกพร่องที่จับกลุ่มกันบริเวณผนังโดเมน และการถูกตรึงของการกลับทิศของโพลาไรเซ ชันจากช่องว่างออกซิเจน และจากผลการศึกษาในรูปที่ 2.6 พบว่าเซรามิก PZT ที่ถูกเจือด้วยตัวให้ คือ Nb จะทำให้ความล้าเกิดขึ้นน้อยกว่าเซรามิก PZT ที่ไม่ถูกเจือ เนื่องจากลดการยึดจับของผนัง โดเมนโดยความบกพร่องที่จับกลุ่มกันบริเวณผนังโดเมน



รูปที่ 2.5 โพลาไรเซชันคงค้าง และสนามไฟฟ้าในการกลับทิศของเซรามิก PZT ที่จำนวนรอบ ต่างๆ (Chen et al., 2002)



รูปที่ 2.6 โพลาไรเซชันคงค้างของเซรามิก PZT กับ PNZT ที่จำนวนรอบต่าง ๆ (Chen et al., 2002)

Wongsaenmai et al. (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวงวนฮิสเทอรีซิสของเซรามิก PZT ด้วยการใช้ วงจร Sawyer-Tower เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของการเกิด โพลาไรเซชันคงค้างตามค่า สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงผลการทดลองพบว่าเมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้โพลาไรเซชันมี ค่าเพิ่มขึ้น และยังพบว่าก่าความจุของตัวเก็บประจุที่ใช้ในวงจร Sawyer-Tower มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงของการเกิดโพลาไรเซชันด้วย โดยค่าโพลาไรเซชันจะลดลงเมื่อค่าความจุของตัวเก็บ ประจุมีค่าเพิ่มขึ้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าสนามไฟฟ้า และค่าความจุของตัวเก็บประจุต่างมี ความสำคัญต่อสมบัติของวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT

Pintilie et al. (2006) ศึกษาการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT (20/80) ที่ ความถี่ต่าง ๆ ในช่วง 1 kHz – 1 MHz แรงดัน 5 V โดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้ Pt และ SRO เป็น อิเล็กโทรด จะเห็นได้ว่าเซรามิก PZT ที่ใช้ Pt เป็นอิเล็กโทรดส่วนบน เมื่อทดสอบความล้าแล้ว พบว่าค่าโพลาไรเซชันลดลง 60 % จากค่าเริ่มต้น ส่วนเมื่อใช้ SRO เป็นอิเล็กโทรดก่าโพลาไรเซชัน ลดลง 10 % จากค่าเริ่มต้น และจะไม่ปรากฏกวามล้าเมื่อใช้ SRO เป็นอิเล็กโทรดทั้งบน และล่าง

Balke et al. (2007) ศึกษาการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของ (i) เซรามิก PZT (1% La) (ii) เซรามิก PZT (2% La) และ (iii) เซรามิก PZT (1% La+0.5% Fe) ในการศึกษาจะใช้สนามไฟฟ้า 1.05 kV/mm 1.2 kV/mm และ2 kV/mm ผลการศึกษาพบว่าเซรามิก PZT (1% La + 0.5% Fe) เกิด ความล้ามากที่สุด ดังผลการศึกษาแสดงในรูปที่ 2.7 พบความเสียหายที่รอยต่อของเซรามิก PZT กับ อิเล็กโทรคระหว่างการให้สนามไฟฟ้านำไปสู่การสูญเสียโพลาไรเซชันซึ่งปัจจัยสำคัญของความล้า เกิดจากชนิด และปริมาณของสารที่เจือ



รูปที่ 2.7 โพลาไรเซชันคงค้างของเซรามิก PZT ที่จำนวนรอบต่าง ๆ (Balke et al., 2007)

Sidorkin et al. (2010) ศึกษาการเสื่อมสภาพ และความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PbTiO₃ และ เซรามิก PZT โดยในการศึกษาการเสื่อมสภาพจะวัดค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ที่ความถึ่ ในช่วง 1 kHz - 30 MHz และอุณหภูมิในช่วง 20 °C – 650 °C ด้วยเครื่องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ ส่วน การวัดกวามถ้าจากการเปลี่ยนขั้วจะใช้กวามถี่ 100 kHz โดยเปลี่ยนสนามไฟฟ้า และอุณหภูมิที่ก่า ต่าง ๆ จากผลการศึกษาในรูปที่ 2.8 พบว่าก่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรามิก PbTiO₃เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปีมีก่าลดลงเมื่อเทียบกับก่าเริ่มต้น และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นก่าสภาพยอมสัมพัทธ์มีก่าเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย โดยที่อุณหภูมิ 500 °C ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์มีก่ามากที่สุด เนื่องจากเป็นอุณหภูมิที่ใช้ ในการเปลี่ยนเฟส ผลการศึกษาในรูปที่ 2.9 แสดงให้เห็นถึงก่าโพลาไรเซชันดงก้างที่อุณหภูมิที่ใช้ ในการเปลี่ยนเฟส ผลการศึกษาในรูปที่ 2.9 แสดงให้เห็นถึงก่าโพลาไรเซชันดงก้างที่อุณหภูมิ และ สนามไฟฟ้าที่ก่าต่าง ๆ พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการลดลงของโพลาไรเซชันดงก้างจะมีก่าน้อย กว่าอุณหภูมิที่ด่ำกว่า ทั้งนี้เนื่องจากสนามไฟฟ้า และอุณหภูมิที่ให้จะส่งผลให้การตรึงของผนัง โคเมนมีก่าลดลง ส่วนเมื่อสนามไฟฟ้ามีก่ามากขึ้นอัตราการลดลงของโพลาไรเซชันดงก้างจะมีก่า มากกว่าสนามไฟฟ้าที่ต่ำกว่า เนื่องจากเมื่อสนามไฟฟ้ามีก่ามากขึ้นอัตราการสดลงของโพลาไรเซชันดงก้างจะมีก่า มากกว่าสนามไฟฟ้าที่ต่ำกว่า เนื่องจากเมื่อสนามไฟฟ้ามีก่ามากขึ้นอัตราการลดลงของโพลาไรเซชันดงก้างจะมีก่า มากกว่าสนามไฟฟ้าที่ต่ำกว่า เนื่องจากเมื่อสนามไฟฟ้ามีก่ามากขึ้นอัตราการลดลงรางการเสียหายจากการกลับทิศ ของโดเมนจะมีก่ามากขึ้น เนื่องจากโดเมนบางส่วนไม่สามารถเกลื่อนที่ได้ โดยในเซรามิก PZT ผล การทดลองมีลักษณะเช่นเดียวกัน



รูปที่ 2.8 ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของวัสคุ PbTiO₃ โคย (a) วัสคุใหม่ และ (b) วัสคุที่ทิ้งไว้1 ปี (Sidorkin et al., 2010)



รูปที่ 2.9 โพลาไรเซชันคงค้างของวัสคุ PbTiO₃ (a) 480 °C, E = 70 kV/cm; (b) 480 °C, E = 140 kV/cm; (c) 490 °C, E = 70 kV/cm (Sidorkin et al., 2010)

2.3 สรุป

ในบทที่ 2 นี้ได้นำเสนอวรรณกรรม และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ จะดำเนินการ โดยค้นคว้าจากฐานข้อมูลของ (i) IEEE (ii) American institute of physics (iii) letters Science Direct และอื่น ๆ ทำให้ทราบถึงผลการคำเนินงานวิจัย จุดประสงค์ แนวทางการวิจัยของ ผู้วิจัยอื่น ๆ ซึ่งจะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางสำหรับการคำเนินงานวิจัยต่อไป จากการ สืบค้นปริทัศน์ และวรรณกรรมเห็นได้ชัดว่าเซรามิก PZT กำลังเป็นที่สนใจในงานวิจัยเกี่ยวกับการ เกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วที่สภาวะ โหลดต่าง ๆ ทางไฟฟ้า เพราะปัจจุบันเซรามิก PZT ได้ถูก นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากใน การนำเซรามิก PZT ไปประยุกต์ใช้งานจริงนั้นสมบัติของวัสดุจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะที่ค่า สนามไฟฟ้า ความถี่ รวมทั้งอุณหภูมิที่สูงนำไปสู่การเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้ว ซึ่งงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องยังมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT ที่ อุณหภูมิสูงอยู่น้อยมาก ดังนั้นงานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้จึงได้เริ่มทำการวิจัยขึ้นเพื่อทำการทดสอบการ เกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT ที่

บทที่ 3 ทฤษฎีและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยวิทยานิพนธ์ให้ความสนใจกับวัสดุเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกที่นำไปประยุกต์ใช้ ้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และทรานสดิวเซอร์ เป็นต้น ตัวอย่างของ ้ วัสดุเซรามิกที่นำมาใช้ในการทดลองนี้คือเลดเซอร์ โกเนตไทเทเนต หรือ เซรามิก PZT ซึ่งเป็นสารที่ ้มีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง ($arepsilon_{_F}$) และสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก (d) ที่ดี สำหรับการประยุกต์ใช้ งานในรูปแบบของเซนเซอร์ และแอคชูเอเตอร์นั้นเซรามิก PZT มักถูกนำไปใช้งานภายใต้สภาวะ ์ โหลดเชิงกล และทางไฟฟ้าแบบเป็นรอบ และอาจถูกใช้งานในสภาวะอุณหภูมิต่าง ๆ ภายใต้การ ้ทำงานในสภาวะดังกล่าวเป็นเวลายาวนานอาจนำไปสู่การเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบอุปกรณ์ และเลือกใช้วัสคุให้เหมาะสมกับการนำไป ้ประยกต์ใช้งาน มีงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเกิดความถ้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ีที่สภาวะโหลดต่าง ๆ (Wang et al., 2002; Pojprapai et al., 2007; Lou et al., 2010) ซึ่งผลงานวิจัย ก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อขนาดของโหลดเชิงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดกวามล้าได้เร็ว ้ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ทำการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความล้ายังมีอยู่เป็นจำนวนน้อย ดังนั้นงานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้จึงสนใจศึกษาการเกิดความถ้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT ที่ ้สภาวะ โหลด ต่าง ๆ ทางไฟฟ้าโดยมีอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องด้วย สำหรับการวัดคุณสมบัติของวัสคุเฟร์ ้โรอิเล็กทริกนั้นโดยทั่วไปแล้วสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของวงวนฮิสเทอรีซีสที่วัดได้จาก เซรามิก PZT

ในบทนี้จะกล่าวถึงอิเล็กโทรเซรามิกส์ซึ่งเป็นเซรามิกในกลุ่มที่ใช้สมบัติทางไฟฟ้าซึ่งก็คือ เซรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก รวมไปถึงประวัติความเป็นมา และคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเฟร์โรอิ เล็กทริก อาทิเช่น การค้นพบเซรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก ประวัติโดยสังเขปของวัสดุชนิดเฟร์โรอิ เล็กทริก อุณลักษณะของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกชนิดเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต การทำให้เกิดโพลาไร เซชัน โดเมนเฟร์โรอิเล็กทริก วงวนฮีสเทอรีซีสเฟร์โรอิเล็กทริก วงจร Sawyer-Tower ความล้า และ สาเหตุการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงวัสดุเฟร์โรอิ เล็กทริกชนิดเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างระบบทดสอบการเกิดความ ล้า และการทดสอบเบื้องต้นที่เหมาะสมกับงานวิจัยมากที่สุด

3.1 อิเล็กโทรเซรามิกส์

อิเล็กโทรเซรามิกส์ (Electroceramics) เป็นเซรามิกในกลุ่มที่ใช้สมบัติทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก และแสงในการประยุกต์ใช้งานเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น เซรามิกไดอิเล็กทริก (Dielectric ceramics) เช่น แบเรียมไทเทเนต (Barium titanate : BaTiO₃) สำหรับใช้ทำตัวเก็บประจุ ไฟฟ้า เซรามิกพิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric ceramics) เป็นเซรามิกที่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานกล ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า และเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เช่น เลคเซอร์ โคเนตไทเทเนต (Lead zirconate titanate : Pb(Zr,Ti)O₃) ใช้ทำทรานดิวเซอร์ (Transducer) ตัวจุดเตาแก๊ส (Gas ignitor) มอเตอร์อัลทร้าโซนิก (Ultrasonic motor) และเซรามิกแม่เหล็ก (Magnetic ceramics) เช่น เฟอร์ไรต์ (Ferrite: Fe₃O₄) ใช้เป็นวัสดุบันทึกข้อมูล เป็นต้น อิเล็กโทรเซรามิกส์อาจมีรูปร่างได้หลาย แบบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น ใช้ในลักษณะเป็นชิ้นส่วนตัน (Bulk) ใช้เคลือบบนผิววัสดุ ชนิดอื่น (Coating) ฟิล์มหนา (Thick film) และฟิล์มบาง (Thin film) เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 อิเล็กโทรเซรามิกส์ทางการค้าในรูปลักษณะต่าง ๆ (Haertling, 1999)

การศึกษาสมบัติอิเล็กโทรเซรามิกส์นั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจระบบผลึก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ เกิดสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุที่กล่าวมาแล้ว จากรูปที่ 3.2 ผลึกของวัสดุสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พวกที่มีสมมาตรศูนย์กลาง (Centro-symmetric) และพวกที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง (Non Centro-symmetric) จะเห็นได้ว่าสมมาตรของผลึกที่มีสมมาตรที่ไม่มีศูนย์กลางมีอยู่ทั้งหมด 21 สมมาตร จาก 32 สมมาตร ถึงแม้ว่า 21 สมมาตรดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถแสดงกุณสมบัติ ไพอิโซอิเล็กทริกได้ แต่มีอยู่หนึ่งสมมาตรคือ point group 432 ที่ไม่สามารถแสดงสมบัติไพอิโซอิ เล็กทริกได้ ดังนั้นจึงเหลือสมมาตรที่ไม่มีศูนย์กลางอยู่เพียง 20 แบบ เท่านั้นที่สามารถแสดงสมบัติ ไพอิโซอิเล็กทริกได้ และภายใน 20 แบบนี้มี 10 แบบ ไม่มีโพลาไรเซชันแบบถาวรหรือโพลาไรเซ ชันที่เกิดขึ้นเอง (Spontaneous polarization) ที่เหลืออีก 10 แบบ เป็นสมมาตรที่มีโพลาไรเซชันแบบ ถาวรหรือโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง (Spontaneous polarization) โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองนี้เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของเฟสของผลึก เมื่ออุณหภูมิลดลงผ่านอุณหภูมิกูรี (Curie temperature, T_c) ดังนั้น ผลึกที่มีสมมาตรในกลุ่มนี้สามารถแสดงคุณสมบัติไพอิโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก นอกจากนั้นโพ ลาไรเซชันของผลึกบางตัวในกลุ่มนี้สามารถกลับทิศทางได้โดยป้อนสนามไฟฟ้าให้กับผลึกผลึกที่มี คุณสมบัติดังกลุ่มสุดท้ายนี้เรียกว่า ผลึกที่มีคุณสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric crystal)



รูป 3.2 การจัดแบ่งกลุ่มของวัสคุพวกอิเล็กโทรเซรามิกส์ด้วยการใช้สมมาตรของวัสดุ [ดัดแปลงมาจาก (Haertling, 1999; Kao, 2004)]

3.2 วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก

หลังจากมีการค้นพบเซรามิกชนิดเฟร์ โรอิเล็กทริกขึ้นเป็นครั้งแรกในวัสดุผลึกเดี่ยวที่ เรียกว่า Rochelle salt ในปี ค.ศ. 1920 ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากหันมาศึกษาค้นคว้า และทำ การวิจัยเกี่ยวกับสารตัวนี้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม Rochelle salt ก็มีข้อเสียอยู่ที่เป็นวัสดุที่ละลาย น้ำได้ง่ายทำให้ไม่นิยมนำมาใช้ทดลองในงานวิจัย จนกระทั่งราวปี ค.ศ. 1940 ได้มีการค้นพบเซรา มิกที่สามารถแสดงสมบัติเฟร์ โรอิเล็กทริกได้เป็นตัวแรก นั้นคือ แบเรียมไทเทเนต (BaTiO₃) ในเวลา ต่อมาเนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับวัสดุที่มีสมบัติทางเฟร์โรอิเล็กทริกเกิดขึ้นมากมาย เช่น ตัวเก็บประจุที่มีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง สูง ทรานสดิวเอร์ของอัตร้าโซนิก โซนาร์ที่ใช้ไพอิโซอิเล็กทริก และตัวกรองสัญญาณ ต่อมา แบเรียมไทเทเนต (BaTiO₃) เริ่มถูกแทนที่ด้วยสารประกอบเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (PZT) สำหรับ การใช้งานด้านทรานสซิสเตอร์เนื่องจาก

- มีค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อพลังงานกล-ไฟฟ้ามากว่า BaTiO $_3$
- มีค่าอุณหภูมิกูรีสูงกว่า ทำให้ใช้งานหรือทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าเดิม
- สามารถทำการเหนี่ยวนำให้เกิดขั้วไฟฟ้าง่าย
- ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูงมีช่วงกว้าง
- ช่วงอุณหภูมิการเผาอบผนึกต่ำกว่า BaTiO $_3$

- รูปแบบของระบบสารละลายของแข็ง (Solid solution) มีมากมายจึงทำให้มีสมบัติที่ หลากหลาย

3.2.1 การค้นพบเซรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (กลางทศวรรษ 1940) มีความค้องการใช้งานตัวเก็บ ประจุที่มีค่าสภาพขอมสัมพัทธ์สูงมากขึ้นจากที่มีใช้กันอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเป็นวัสดุประเภทสเตียไทค์ (Steatite) ไมก้า (Mica) ไททาเนีย (TiO₂) แมกนีเซียมไทเทเนต (MgTiO₃) และแคลเซียมไทเทเนต (CaTiO₃) ซึ่งมีค่าสภาพขอมสัมพัทธ์สูงเท่ากับ 100 หรือน้อยกว่านั้น จากการศึกษาของ Thurnauer Wainer และ Solomon (Coffeen, 1975) มีผลยืนยันว่าแบเรียมไทเทเนต (BaTiO₃) มีค่าสภาพขอม สัมพัทธ์สูงมากกว่า 1100 ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มมีการตีพิมพ์การวิจัยในเรื่องเหล่านี้ ออกสู่สาธารณะมากขึ้น และหลายหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจศึกษา เช่น ใน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย และญี่ปุ่น

จากนั้นไม่นานมีรายงานการศึกษาของ Wul จากรัสเซีย (Wul and Goldman, 1945) และกลุ่มของ Hipple (Chesley et al., 1946) จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) พบว่าแบเรียมไทเทเนตมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง เพราะมีคุณสมบัติเฟร์ โรอิเล็กทริก ส่วน Gray (Gray, 1949) พบว่าการให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกสามารถจัดเรียงโดเมนในเกรนทำให้ได้เซรา มิกที่มีสมบัติเฟร์ โรอิเล็กทริก และไพอิโซอิเล็กทริกได้ การจัดเรียงตัวด้วยกระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่า การทำขั้ว (Poling) เป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนเซรามิกที่เลื่อยไปเป็นวัสดุที่ตอบสนองต่อไฟฟ้าเชิงกล (Electromechanical) งานวิจัยเหล่านี้เป็นการค้นพบที่มีคุณค่ามาก เพราะเปลี่ยนแนวความคิดที่ว่า เซรามิกไม่สามารถเป็นไพอิโซอิเล็กทริกเนื่องจากผลึกที่ผ่านการเผาอบผลึกมักมีการจัดเรียงตัวแบบ ไม่มีทิศทาง และมีผลให้การเกิดโพลาไรเซชันโดยรวมมีค่าเป็นศูนย์ เพราะหากเป็นวัสดุที่เป็นเฟร์ ้โรอิเล็กทริกแล้วสามารถเกิดการจัดเรียงตัวใหม่เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าเช่นเดียวกับการจัดเรียงตัว ของแม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กถาวร

อาจกล่าวได้ว่ามีเหตุการณ์พื้นฐานสามขั้นตอนที่ทำให้เกิดความรู้ และความเข้าใจ ปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กทริก และเฟร์โรอิเล็กทริกคือ

- การค้นพบว่าแบเรียมไทเทเนตมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง

- การค้นพบว่าแบเรียมไทเทเนตมีคุณสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกซึ่งทำให้มีค่า สภาพยอมสัมพัทธ์สูง

- การค้นพบการให้กระแสไฟฟ้าในการโพลทำให้สามารถจัดเรียงไคโพลของผลึก หรือ โดเมนภายในเซรามิก และทำให้มีคุณสมบัติคล้ายผลึกเดี่ยว

3.2.2 ประวัติโดยสังเขปของวัสดุชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก

- ช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1800 ถึง 1999 มีลำคับเหตุการณ์ที่สำคัญใน ประวัติศาสตร์การค้นพบปรากฏการณ์เฟร์ โรอิเล็กทริกคังนี้

- กำเนิดของเซรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริกในปี ค.ศ. 1940

- การพัฒนาเซรามิกชนิดไพอิโซอิเล็กทริกชนิดเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตกลางปี

ค.ศ. **1950**

- การวิจัย และพัฒนาเซรามิกโปร่งแสงชนิดเลดแลนทานัมเซอร์ โคเนตไทเทเนต ปลายปี ค.ศ. 1960

- การใช้เฟร์ โรอิเล็กทริกคอมโพสิท (Ferroelectric composite) ปลายปี ค.ศ. 1970 - การพัฒนาเซรามิกรีแลกเซอร์ (Relaxor) ชนิดเลดแมกนีเซียมในโอเบท (Lead magnesium niobate) และการใช้เทคนิคโซล-เจล (Sol-gel process) ในการทำฟิล์มเฟร์ โรอิเล็กทริก ในปี ค.ศ. 1980

มีการนำไปประยุต์ใช้ใน strain-amplified actuator ต้นปี ค.ศ. 1990
 การขึ้นรูปฟิล์มเฟร์ โรอิเล็กทริกบนแผ่นซิลิโคน กลางปี ค.ศ. 1990

3.2.3 คุณลักษณะของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก

วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกเป็นวัสดุที่มีโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองในช่วงเวลาของการ เปลี่ยนเฟสทำให้วัสดุมีขั้วอยู่ในตัวเอง โดยโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองนี้สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทาง ได้ตามทิศของสนามไฟฟ้าที่ให้แก่วัสดุได้ เรียกการเปลี่ยนทิศทางของโพลาไรเซชันว่าการสลับ เปลี่ยนขั้ว (Switching) วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกเป็นกลุ่มย่อยของวัสดุกลุ่มไพอิโซอิเล็กทริก ซึ่งเป็น วัสดุที่ให้กระแส ไฟฟ้าออกมาเมื่อได้รับแรงเชิงกล หรือ สามารถเปลี่ยนขนาดเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า จากภายนอก ตัวอย่างวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก เช่น แบเรียมไทเทเนต เลดแมกนีเซียมไนโอเบต เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต เลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไทเทเนต เป็นต้น (Xu,1991) วัสดุเฟร์โรอิเล็ก ทริกส่วนมากจะเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างจากสภาพไม่เป็นเฟร์โรอิเล็กทริก (หรือพาราอิเล็กทริก) ซึ่งก็คือสมบัติของสารไดอิเล็กทริกแบบปรกติที่อุณหภูมิสูงไปสู่สภาพเฟร์โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิต่ำ ทั้งนี้ สมมาตรของโครงสร้างในสถานะเฟร์โรอิเล็กทริกจะต่ำกว่าสมมาตรของสถานะพาราอิเล็ก ทริกเสมอ อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนสถานะจากพาราอิเล็กทริกมาเป็นเฟร์โรอิเล็กทริก (และในทาง กลับกัน) นั้นเรียกว่า อุณหภูมิกูรี (Curie point: T_c)

วัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกนั้นมีค่าสภาพยอมที่สูงมาก โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ค่าของอุณหภูมิ และความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป สภาพยอมสัมพัทธ์จะมีค่าสูงสุดอยู่ที่จุด ดูรี และจากนั้นจะลดลงมาเรื่อย ๆ เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นไปอีก โดยเป็นไปตามกฎกูรี-ไวสส์ (Curie-weiss law)

$$\varepsilon_r = \frac{A}{T - \theta_c}$$

โดยที่ A คือ ค่าคงตัวของวัสดุที่พิจารณา

 $heta_c$ คือ เป็นอุณหภูมิที่อยู่ใกล้ ๆ กับจุคกูรี T_c

3.2.4 คุณลักษณะของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกชนิดเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต

วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกชนิดเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต เป็นสารละลายของแข็งของ PbZrO₃-PbTiO₃ เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (Pb(Zr_xTi_{1-x})O₃) โดยเป็นสารเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกติ (Normal ferroelectric) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า PZT ในกรณีที่ Zr:Ti = 0.52:0.48 จะมีอุณหภูมิดูรี ประมาณ 390 °C มีโครงสร้างเป็นแบบเพอรอฟสไกส์ (Perovskite structure) มีสูตรทั่วไปคือ ABO₃ เป็นวัสดุที่แสดงสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอม A และอะตอม B แบบ ออกไซด์ที่ซับซ้อน (Complex oxides) โดยเป็นการรวมกันระหว่างแคตไอออน (Cation) และแอน ไอออน (Anion) มีโครงสร้างลูกบาศก์ (Cubic) ซึ่งไอออน Ti⁴⁺ และ Zr⁴⁺ จะแบ่งกันอยู่ ณ ตำแหน่ง B-site ของโครงสร้างเพอรอฟสไกส์ โดยที่ B-site อยู่ตรงกลางหน่วยเซลล์ A-site เป็นดำแหน่งที่อยู่ มุมของหน่วยเซลล์ดังรูปที่ 3.3 เซรามิก PZT จะมีอะตอมของตะกั่วอยู่ที่มุมทั้ง 8 ของลูกบาศก์ อะตอมของออกซิเจนอยู่กึ่งกลางของแต่ละหน้าทั้ง 6 ด้าน และมีอะตอมของไทเทเนียม และ

(3.1)

เซอร์โคเนียมอยู่กลางลูกบาศก์โดยเกาะกันกับออกซิเจนรอบ ๆ แบบออกตะฮิดรอลของ TiO₆ หรือ ZrO₆



รูปที่ 3.3 หน่วยเซลล์ (Unit cell) โครงสร้างเพอรอพสไกส์ ABO₃ (APC International, 2002)

ณ อุณหภูมิสูงเซรามิก PZT มีโครงสร้างเพอรอฟสไกส์แบบคิวบิก (Cubic) เป็น เฟสพาราอิเล็กทริก โดยเฟสดังกล่าวนี้ไม่มีคุณสมบัติเฟร์ โรอิเล็กทริก และเมื่อมีอุณหภูมิที่ด่ำกว่า อุณหภูมิคูรี โครงสร้างคิวบิกจะเปลี่ยนไปเป็นเททระ โกนอลหรือออ โทรอมบิก ซึ่งส่งผลทำให้ พาราอิเล็กทริกเฟสเปลี่ยนเป็นเฟร์ โรอิเล็กทริกเฟส เมื่อพิจารณาทิศทางของโพลาไรเซชันในหน่วย เซลล์เททระ โกนอลจะมีการเกิดโพลาไรเซชันในทิศทาง [100] และสำหรับหน่วยเซลล์รอมโบฮี ครอลจะมีการเกิดโพลาไรเซชันไปในทิศ [111] จากเฟสไดอะแกรมดังแสดงในรูปที่ 3.4 เมื่อ พิจารณา ณ อัตราส่วน Zr/Ti เท่ากับ 52/48 จะเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณ Morphotropic phase boundary (MPB) ซึ่งสารที่บริเวณนี้จะแสดงสมบัติของเฟร์ โรอิเล็กทริกที่เด่นชัดที่สุด เนื่องจากมีโครงสร้าง 2 ชนิดในสารคือเททระ โกนอล และรอมโบฮีครอลที่ดำแหน่งอุณหภูมิห้อง ณ บริเวณขอบเขต MPB มีการเปลี่ยนเฟสจากเฟร์ โรอิเล็กทริกรอมโบฮีครอลที่อุณหภูมิสูง (Ferroelectric rhombohedral structure, FR(HT)) ไปเป็นเฟสเฟร์ โรอิเล็กทริกรอมโบฮีดรอลที่อุณหภูมิด่ำ (Ferroelectric rhombohedral structure, FR(LT)) โดยทั้ง 2 เฟสนี้มีโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองตามทิส [111] ส่งผล ให้วัสดุเซรามิก PZT ณ ส่วนผสม MPB จะแสดงสมบัติไพอิโพอโล้ดกหริก และค่าสภาพยอมสัมพัทธ์
ที่ดีที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 3.5 โดยอาจเนื่องมาจาก (1) การเกิดส่วนผสมของสองเฟส (2) ค่าสภาพ ยอมสัมพัทธ์มีค่าสูงสุดตรง MPB (3) ทิศทางของโพลาไรเซชันที่มีปริมาณมากในบริเวณ MPB (4) ค่าอนุโลมทางกล (Mechanical compliance) สูงสุดตรงบริเวณขอบจึงมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ โดเมนได้มากที่สุดโดยไม่เกิดการแตก (Crack) (Cao and Cross, 1993)



รูปที่ 3.4 เฟสไดอะแกรมของระบบ PbZrO₃- PbTiO₃ (Jaffe et al., 1971)



รูปที่ 3.5 ค่าสภาพขอมสัมพัทธ์ของวัสคุเฟร์โรอิเล็กทริกบริเวณ Morphotropic phase Boundary (Moulson and Herbert, 2003)

เนื่องจากเซรามิก PZT เป็นวัสดุที่สามารถแสดงสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกได้ดี มีค่า สัมประสิทธิ์ทางไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric constant: d₃₃) ที่สูง และมีอุณหภูมิกูรีที่สูงจึง สามารถนำมาใช้งานที่อุณหภูมิสูง ๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงขั้วทางไฟฟ้า (Poling) ได้ง่าย และมีโพลาไรเซชันคงค้าง (Remanent polarization, P_r) สูงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีค่าสภาพยอม ทางไฟฟ้า (Permittivity: ɛ) ที่สูงในช่วงอุณหภูมิที่กว้างจึงทำให้เซรามิก PZT นี้เป็นที่นิยมอย่าง แพร่หลายในการนำมาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

สมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก PZT ที่ใกล้ขอบเขตเฟสเททระโกนอล/รอม โบฮีดรอล สามารถทำให้เหมาะสมในการประยุกต์ในแต่ละประเภทของไพอิโซอิเล็กทริก โดย การปรับปรุงส่วนผสม เซรามิก PZT สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบ Soft และ แบบ Hard เซรามิก โดยแบบ Soft เซรามิกเกิดจากการแทนที่อะตอมบางอะตอมในสารเฟร์ โรอิเล็กทริกด้วย อะตอมจำพวกที่ให้ (Donor) หรือ สารเจือที่มีจำนวนประจุมากกว่าไออนที่ถูกแทนที่ซึ่งจะต้องมี การชดเชยด้วยตำแหน่งว่างของแกดไอออน ส่วนแบบ Hard เซรามิกเกิดจากการแทนที่อะตอมใน สารตั้งต้นด้วยอะตอมจำพวกที่รับ (Acceptor) หรือ การแทนที่ด้วยสารเจือที่มีประจุน้อยกว่าไอออน ที่ถูกแทนที่ และการชดเชยประจุด้วยการใช้ช่องว่างออกซิเจน เช่น การแทนที่อะตอมของ Zr⁴⁺ หรือ Ti⁴⁺ ใน Pb(Zr⁴⁺Ti⁴⁺)O₃ ด้วย Nb⁵⁺จะได้แบบ Soft เซรามิก หรือ การแทนที่อะตอม Zr⁴⁺ หรือ Ti⁴⁺ ใน Pb(Zr⁴⁺Ti⁴⁺)O₃ ด้วย Mn²⁺จะได้แบบ Hard เซรามิก โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งว่างของแคตไอออนจะ เกลื่อนที่ได้ยากกว่าตำแหน่งว่างของออกซิเจน ทั้งนี้เนื่องจากไอออนของออกซิเจนจะมีตำแหน่งใน แลตทิซที่ต่อเนื่องทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างไอออนกับตำแหน่งว่างง่ายขึ้นซึ่งเปรียบเสมือน ว่าตำแหน่งว่างของออกซิเจนนั้นเคลื่อนที่ได้ง่าย (สุธรรม ศรีหล่มสัก, 2551)

การเติมสารเจือตัวให้ลงในเซรามิก PZT ทำให้เกิดสภาวะที่มีประจุบวกเกินวัสดุ มักจะเกิดสมดุลประจุโดยการเกิดแลตไอออนส่งผลให้ผนังโดเมนเกลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น โดเมนเกิดการ จัดเรียงตัวได้ดียิ่งขึ้นเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก ดังนั้นเซรามิกแบบ Soft PZT จึง มักจะมีค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก ก่าสภาพยอมทางไฟฟ้า ก่าตัวประกอบการ สูญเสีย ใดอิเล็กทริก (Dielectric dissipation factor : tan δ) ก่าดวามยืดหยุ่น และก่าสัมประสิทธิ์การกู่ดวบ (Coefficient coupling factor: k) ที่มีก่าสูง ทำให้เหมาะสมที่จะใช้ในการแปลงการสั่นทางกลไป เป็นการสั่นทางไฟฟ้าดังแสดงในตารางที่ 3.1 แต่วัสดุพวกนี้มักจะถูกทำลายขั้วไฟฟ้าได้ง่าย มีการ นำไฟฟ้า และก่าตัวประกอบคุณภาพ (Quality factors : Q_c) ที่ต่ำ เนื่องจากเซรามิก Soft PZT มีตัว แปรการสูญเสียมากกว่า (วงวนฮิสเทอรีซีสใหญ่) จึงไม่ก่อยถูกนำไปใช้งานที่ต้องใช้ความถี่ และ สนามไฟฟ้าค่าสูง เช่น ตัวกรองกลื่น (Wave filters) เพราะจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน และมี ความร้อนสูง ดังนั้นเซรามิกแบบ Soft PZT จึงมักนำไปใช้งานเป็นเซนเซอร์

การเติมสารเจือตัวรับเข้าไปในเนื้อของเซรามิก PZT จะทำให้เกิคสภาพขาดบวก ดังนั้นจึงต้องสมคุลประจุโคยเกิดช่องว่างออกซิเจนส่งผลให้การเกลื่อนที่ของผนังโคเมนจะถูกจำกัด ทำให้ก่าสภาพยอมทางไฟฟ้า ก่าการสูญเสียทางไฟฟ้า และทางกลลคลง ส่วนก่าสนามไฟฟ้าลบล้าง (Coercive field: E_c) และค่าตัวประกอบคุณภาพเชิงกล (Mechanical Quality Factors: Q_m) จะมีค่า สูงขึ้น การเจือด้วยตัวรับนั้นมีผลทำให้การนำไฟฟ้าของเซรามิก PZT เพิ่มขึ้น การทำให้มีขั้ว และ ทำลายขั้ว (Depoling) ทำได้ยากกว่าเซรามิกแบบ Soft PZT ส่วนใหญ่แล้วพวกเซรามิกแบบ Hard PZT ถูกนำไปใช้งานในด้านที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้า และแรงทางกลที่สูง (Xu, 1991)

คุณสมบัติ	วัสดุ Soft เซรามิก	วัสดุ Hard เซรามิก
ค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กทริก (d ₃₃)	ใหญ่	เล็ก
ค่าสภาพยอม $(arepsilon)$	ត្តូរ	ต่ำ
ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง ($arepsilon_r$)	ត្តូរ	ต่ำ
ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก $(an \delta)$	ត្តូរ	ต่ำ
แฟกเตอร์คู่ควบเชิงกลไฟฟ้า $\left(k_{p} ight)$	ใหญ่	เล็ก
สภาพด้านทานทางไฟฟ้า ($ ho$)	สูงมาก	ต่ำ
แฟกเตอร์คุณภาพเชิงกล (\mathcal{Q}_{m})	ต่ำ	ត្តូរ
สนามไฟฟ้าลบล้าง ($E_{_c}$)	ต่ำ	สูง
โพลาไรเซชัน / ดีโพลาไรเซชัน	ง่าย	ยากมาก

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุแบบ Soft เซรามิก และ วัสดุแบบ Hard เซรามิก (APC International, 2002)

โครงสร้างจุดภาคของเซรามิกทั้งแบบ Soft เซรามิก และ แบบ Hard เซรามิกได้ถูก ก้นกว้าปรับปรุงอย่างมากเพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการโดยวัสดุแบบ Hard เซรามิกมีขนาดเกรน ประมาณ 2 μm ขณะที่วัสดุแบบ Soft เซรามิกมีขนาดเกรนประมาณ 5 μm ปัจจุบันวัสดุเซรามิก PZT ที่นิยมใช้ในเชิงการก้า และอุตสาหกรรมมีกังนี้

 PZT-4 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเซรามิกแบบ Hard PZT ซึ่งทำขึ้นโดยการเติม สารเจือปนเซรามิก PZT ด้วย Sr มีสูตรเคมีว่า (Pb_{0.94} Sr_{0.06})(Zr_{0.53} Ti_{0.47})O₃ เซรามิก PZT ชนิดนี้มีค่า สูญเสียไดอิเล็กทริกต่ำ และทนทานต่อการทำลายขั้วได้สูง ถึงแม้จะถูกกระทำด้วยแรงทางกลที่สูง ดังนั้นจึงมักจะนำเซรามิก PZT ชนิดนี้ไปใช้ทำทรานสดิวเซอร์สำหรับเรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำลึก ๆ และ ใช้ทำเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า เช่น ที่จุดเตาแก็ส

2. PZT-5A เป็นเซรามิกแบบ Soft PZT มีสูตรทางเคมี (Pb_{0.988} (Ti_{0.48} Zr_{0.52})_{0.976} Nb_{0.024})O₃ วัสคุชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดี คือ

- สภาพไวสูง (High sensitivity)

- กุณสมบัติไม่ก่อยเปลี่ยนแปลงตามเวลา (High time stability)

- มีสภาพต้านทานทางไฟฟ้าดี ดังนั้นจึงมักถูกใช้ทำไฮโดรโฟน

3. PZT-5H มีสภาพไว และค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูงกว่า PZT-5A มี T_c ต่ำจึงถูกใช้ งานที่อุณหภูมิไม่สูง และไม่ค่อยทนอุณหภูมิสูง

4. PZT-8 มีคุณสมบัติคล้าย ๆ PZT-4 แต่มีค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กทริก ต่ำกว่ามาก และทนทานต่อการทำลายขั้วมากกว่า นอกจากนี้ PZT-8 ยังมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง และค่าสัมประสิทธิ์การคู่ควบที่ต่ำกว่า PZT-4

สมบัติของเซรามิก PZT ทั้งแบบ Soft และ แบบ Hard ถูกเปรียบเทียบกันในตาราง ที่ 3.2

คุณสมบัติ	PZT-5H (Soft)	PZT-4 (Hard)
ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ ($arepsilon_r)$	3400	1300
ค่าสูญเสียใคอิเล็กทริก ($ an \delta$)	0.02	0.004
อุณหภูมิกูรี(T_c)	193	328
ค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กทริก (<i>pC / N</i>)		
<i>d</i> ₃₃	593	289
d_{31}	-274	-123
แฟกเตอร์คู่ควบเชิงกลไฟฟ้า $\left(k_{_{p}} ight)$	- ISUT	
k ₃₃	0.752	0.70
k ₃₁	-0.388	-0.334

ตารางที่ 3.2 สมบัติของเซรามิก PZT ที่ขายในท้องตลาค (เชิคศักดิ์ แซ่ลี้, 2007)

3.2.5 การทำให้เกิดโพลาไรเซชัน

การที่ผลึกสามารถแสดงปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กทริกได้นั้นเนื่องจากผลึก เหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่าโพลาไรเซชันเนื่องจากแรงเด้นเชิงภายนอกมากระทำ ก่อนที่จะทำ ความเข้าใจถึงการเกิดโพลาไรเซชันเรากวรมีความเข้าใจการเกิดไดโพลโมเมนต์ ไดโพลโมเมนต์ เป็นค่าเวกเตอร์ที่บ่งบอกถึงขนาดของขั้วทางไฟฟ้า (Polarity) ที่เกิดขึ้นจากคู่ของประจุบวก (ขนาดq) และลบ (ขนาดq) ที่ถูกแยกออกจากกันดังแสดงไว้ในรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 ใดโพลโมเมนต์ (P = qa) เนื่องจากคู่ของประจุบวก (+ q) และลบ (- q) ที่มีระยะห่าง เท่ากับ a

ค่าไดโพลโมเมนต์ของกู่ของประจุบวก (+q) และลบ (-q) ที่มีระยะห่างเท่ากับ a สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

$$P = qa \tag{3.2}$$

โดยที่ P คือ ค่าเวกเตอร์ของใดโพลโมเมนต์ q คือขนาดของประจุ และ a คือ ระยะห่างระหว่างประจุ โดยพื้นฐานการเกิดโพลาไรเซชันมีอยู่ 5 แบบได้แก่

- 1. อิเล็กทรอนิกส์โพลาไรเซชัน (Electronic polarization)
- 2. อะตอมมิก หรือ ไอออนนิก โพลาไรเซชัน (Atomic or ionic polarization)
- 3. ไดโพล หรือ ออเรียนเตชันนอลโพลาไรเซชัน (Dipolar or orientational polarization)
- 4. โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง (Spontaneous polarization)
- 5. อินเตอร์เฟส หรือ โพลาไรเซชันจากประจุด้าง (Interface or space charge polarization)

รูปแบบของโพลาไรเซชันแบบต่าง ๆ แสดงใด้ในรูปที่ 3.7 โดยธรรมชาติแล้วอะตอมหนึ่ง อะตอมจะมีค่าไดโพลโมเมนต์เป็นศูนย์ เนื่องจากจุดศูนย์กลางของประจุบวก และลบอยู่ต่ำแหน่ง เดียวกัน และจะหักล้างกันเป็นศูนย์ แต่ถ้าอะตอมตัวนี้ถูกวางไว้ในสนามไฟฟ้าจะทำให้จุดศูนย์กลาง ของประจุบวก และลบแยกออกจากกันและทำให้เกิดไดโพลโมเมนต์ ลักษณะการเกิดไดโพล โมเมนต์ภายในอะตอมเนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอกนี้เรียกว่า อิเล็กทรอนิกส์โพลาไรเซชัน แสดง ในรูปที่ 3.7(a) โพลาไรเซชันชนิดนี้เกิดขึ้นกับทุกสสารเนื่องจากเป็นโพลาไรเซชันระดับอะตอมและ ้งะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการให้สนามไฟฟ้ากับสสารเท่านั้น ค่าโพลาไรเซชันชนิดดังกล่าวนี้มีก่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับโพลาไรเซชันชนิดอื่น โพลาไรเซชันชนิดต่อมากืออะตอมมิก หรือ ไอออนนิกโพลาไร เซชัน แสดงในรูปที่ 3.7(b) เกิดขึ้นเฉพาะสสารที่มีพันธะไอออนนิก (เช่น NaCl KCl และ LiBr) และจะกิดขึ้นเมื่อจดศนย์กลางของไอออนบวกกับไอออนลบแยกจากกันเมื่อมีการป้อนสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้าที่ให้ลดลงจนเป็นศูนย์ไอออนนิกโพลาไรเซชันก็จะหายไป สำหรับไดโพล หรือ ออ เรียนเตชันนอลโพลาไรเซชันเป็นโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นในโมเลกุลของสารที่มีโครงสร้าง ของโมเลกุลที่ไม่สมมาตร เช่น H2O และHCl ในรูปที่ 3.7(c) แสดงตัวอย่างของโมเลกุลของน้ำซึ่ง เวกเตอร์รวมของโพลาไรเซชันที่เกิดจาก H⁺ (2 ตัว) และ O²⁻ (1 ตัว) มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ถึงแม้ว่าจะไม่ ้มีสนามไฟฟ้าแต่ก่าเวกเตอร์รวมของโพลาไรเซชันเหล่านี้ยังมีก่าไม่เท่ากับศูนย์ คังนั้นออเรียนเตชัน ้นอลโพลาไรเซชันจึงเป็นโพลาไรเซชันชนิดถาวร แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโมเลกุลเหล่านี้มารวมตัวกัน เป็นสสาร เช่น น้ำ (H2O) ออเรียนเตชันนอล โพลาไรเซชันของแต่ละ โมเลกลจะเรียงตัวกันอย่างส่ม (Random orientation) ดังนั้นจึงไม่มีค่าโพลาไรเซชันรวม แต่เมื่อใดก็ตามที่สสารเหล่านี้ถูกวางไว้ ภายใต้สนามไฟฟ้าจะทำให้มีการเรียงตัวของโพลาไรเซชันของแต่ละโมเลกลให้มีทิศทางไปในแนว ้เดียวกับสนามไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดโพลาไรเซชันรวม โพลาไรเซชันตัวต่อมามีความสำคัญมากต่อ ้ วัสคุเฟร์ โรอิเล็กทริก คือ โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเอง แสดงได้ในรูปที่ 3.7(d) โพลาไรเซชันดังกล่าวนี้ ้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเฟสของผลึก เมื่ออุณหภูมิลดลงผ่านอุณหภูมิกูรี โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้น เองนี้จะมีเฉพาะในผลึกที่มีสมมาตรบางประเภทเท่านั้น คังที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ โพลาไรเซชัน ้ดังกล่าวนี้มีผลต่อคณสมบัติทางกายภายของวัสดเป็นอย่างมาก เช่น ทำให้มีก่าสภาพยอมสัมพัทธ์สง มากในผลึกของแข็ง โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นในแต่ละเซลล์ เมื่อแต่ละเซลล์มารวมตัวกัน ้เป็นผลึกโพลาไรเซชันเหล่านี้จะมีทิศทางแบบสุ่มจึงทำให้โพลาไรเซชันหักล้างกันเป็นศูนย์ แต่ เมื่อใดก็ตามที่มีการป้อนสนามไฟฟ้าให้แก่ผลึกเหล่านี้จะทำให้เกิดการเรียงตัวของโพลาไรเซชันของ แต่ละเซลล์ให้มีทิศทางไปในแนวเคียวกับสนามไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดโพลาไรเซชันรวมมีก่าไม่เป็น ้ศูนย์ สิ่งที่น่าสนใจของโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองนี้คือเมื่อเราป้อนสนามไฟฟ้าให้สูงถึงค่า ๆ หนึ่ง ้แล้วลุดสนามไฟฟ้าจนเป็นศูนย์ โพลาไรเซชันรวมจะไม่ลุดลงจนเป็นศูนย์เนื่องจากจะมีโพลาไรเซ ้ชันตกก้าง (Remanent polarization) ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก เฟร์ โรอิเล็กทริก (ทั้ง ที่เป็นผลึกเชิงเคี่ยว และ พหุผลึก) สามารถนำประยุกต์มาใช้งานได้ โพลาไรเซชันชนิดสุดท้ายที่จะ กล่าวถึงในที่นี้คือ อินเตอร์เฟส หรือ โพลาไรเซชันจากประจุก้าง แสดงได้ในรูปที่ 3.7(e) โพลาไรเซ ้ชั้นชนิคนี้มีค่าค่อนข้างน้อย และเกิดจากประจุบวก และลบที่สะสมกัน ณ บริเวณรอยต่อของสาร ต่างชนิดในวัสดุ หรือ เกิดขึ้นบริเวณขอบเกรน





3.2.6 โดเมนเฟร์โรอิเล็กทริก

ทิศทางของโพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขอบเขตทางกล และทางไฟฟ้าที่มีบน ชิ้นงาน ทั้งนี้ บริเวณที่มีการจัดเรียงตัวของโพลาไรเซชัน (P_s) อย่างสม่ำเสมอ เรียกว่าโคเมนเฟร์โรอิ เล็กทริก และรอยต่อระหว่างโคเมนเรียกว่าผนังโคเมน ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ผนังที่กั้นระหว่าง โคเมนที่มีทิศทางการจัดเรียงตัวของโพลาไรเซชันตรงกันข้ามกัน เรียกว่าผนัง 180º ในขณะที่ผนังที่ กั้นระหว่างโดเมนที่มีทิศทางการจัดเรียงตัวของโพลาไรเซชันตั้งฉากซึ่งกันและกันเรียกว่า ผนัง 90º การเกิดโพลาไรเซชันที่อุณหภูมิเปลี่ยนเฟสจะนำไปสู่การเกิดของประจุพื้นผิว ซึ่งทำให้เกิด สนามไฟฟ้าที่เรียกว่าสนามที่ทำให้เกิดการทำลายขั้ว (E_d) ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับ P_s ซึ่งสนาม E_d นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอของ P_s ถึงแม้ว่าทั้งผนัง 90ºและ 180º นั้นอาจจะลด ขนาดของ E_d แต่การเกิดขึ้นของผนัง 90⁰เท่านั้นที่ทำให้พลังงานหยืดหยุ่นมีค่าต่ำที่สุดได้ ดังนั้น ผล ของเงื่อนไขขอบเขตทางไฟฟ้า และทางกลที่เกิดขึ้นกับผลึกระหว่างการลดอุณหภูมิผ่านอุณหภูมิกูรี มักจะนำไปสู่ โครงสร้าง โดเมนที่ซับซ้อนอันประกอบไปด้วยผนัง 90ºและ 180º จำนวนมาก (Damjanovic, 1998)



รูปที่ 3.8 การเกิดของผนังโดเมนเฟร์โรอิเล็กทริกแบบ 90º และ 180º (Damjanovic, 1998)

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยรวมของเซรามิกที่เกิดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยการ ขยายตัวออกในทิศทางของสนามไฟฟ้า และการหด่ตัวเข้ามาในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางของ สนามไฟฟ้า เมื่อเอาสนามไฟฟ้าที่ให้ออกไปความเครียดภายในบางบริเวณจะทำให้เกิดการจัดวาง ทิศทางเชิงขั้วขึ้นมาเพื่อพยายามทำให้ระบบมีการกลับคืนไปสู่สภาพของการจัดวางทิศทางแบบเดิม ให้ได้ แต่ว่าการจัดวางทิศทางใหม่ ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นแบบถาวร การให้ความเค้นจากภายนอกเข้า ไปมีผลต่อกวามเครียดภายในตัวเซรามิก และโครงสร้างของโดเมนก็ตอบสนองต่อความเครียด ดังกล่าวด้วย กระบวนการเช่นนี้เรียกว่าปรากฏการณ์เฟร์โรอิลาสติก (Ferroelastic effect) การกดอัด วัสดุทำให้มีการวางทิศทางเชิงขั้วในแนวตั้งฉากกับความเค้น ในขณะที่การดึงวัสดุจะทำให้มีการ วางทิศทางเชิงขั้วที่ขนานไปกับแนวของแรงดึง ดังนั้นโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นมาจากสนามไฟฟ้าที่ ผ่านการเปลี่ยนแปลงของโดเมนแบบ 90° จึงสามารถทำให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมด้วยการให้ความ เก้นอัดเข้าไปในทิศทางของสนามไฟฟ้าแทน ซึ่งความเด้นไม่มีผลต่อการเกิดโดเมนแบบ 180° ยก เว้นเสียแต่ว่าพฤติกรรมของโดเมนเหล่านี้อาจมีการเชื่อมโยงต่อกันกับการเปลี่ยนแปลงของโดเมน แบบอื่น ๆ ได้ กระแสรั่วเป็นตัวจำกัดค่าอุณหภูมิ และสามารถทำให้อุณหภูมิภายในตัววัสดุเพิ่มขึ้น จนเกิดการเบรกดาวน์จากกวามร้อนได้ ดังนั้น ่ากาวมงทนต่ออาวมเตรียดสนามไฟฟ้าจึงเป็น ตัวแปลที่จำกัดค่าของสนามไฟฟ้า ถ้าความต่างศักย์ที่ให้เข้าไปนั้นมีขนาดเกินกว่า 1 kV ขึ้นไปก็ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่อยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้านั้นมีความ สะอาคมากพอ และต้องจุ่มตัววัสดุที่ต้องการทำขั้วนั้นลงไปในน้ำมันฉนวนด้วย เพราะก่ากวาม กงทนต่อกวามเกรียดสนามไฟฟ้าที่พื้นผิวระหว่างขั้วทางไฟฟ้าที่อยู่บนผิวของวัสดุที่มีก่าสภาพยอม สูงนั้นสามารถจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเมื่อวางวัสดุไว้ในอากาศ

การทำลายขั้ว (Depoling) นั้นสามารถทำได้โดยการให้สนามไฟฟ้าเข้าไปใน ทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศทางของสนามที่ใช้ในการทำให้มีขั้ว หรือในบางกรณีก็ใช้วิธีการให้ สนามไฟฟ้ากระแสสลับก่าสูงเข้าไปแล้วก่อย ๆ ลดลงให้กลายเป็นศูนย์ แต่ก็มีอันตรายในเรื่องของ กวามร้อนสูง เนื่องจากที่สนามก่าสูงนั้นจะมีการสูญเสียเป็นกวามร้อนของไดอิเล็กทริกที่สูงเป็นผล สืบเนื่องตามมาด้วย สารเซรามิกในบางองก์ประกอบนั้นสามารถจะทำให้โพลาไรเซชันมีก่าลดลง เป็นศูนย์ได้โดยการให้ความเก้นอัดเข้าไป การทำลายขั้วอย่างสมบูรณ์นั้นสามารถทำได้โดยการเพิ่ม อุณหภูมิให้สูงจนเกินจุดกูรีของวัสดุ แล้วปล่อยให้เย็นตัวลงมาโดยปราศจากสนามไฟฟ้าภายนอก

3.2.7 ปรากฎการณ์ใพอิโซอิเล็กทริกในเฟร์โรอิเล็กทริก

ปรากฏการ์ไพอิโซอิเล็กทริกในเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกจะเกิดขึ้นได้นั้นวัสดุเซรา มิกต้องผ่านกระบวนการ โพลก่อนนำมาใช้งาน การให้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำการ โพลเซรามิกเฟร์ โรอิ เล็กทริก (ที่เป็นพหผลึก) ทำให้เกิดการจัดเรียงได โพลของผลึกหรือ โดเมนภายในเซรามิก และทำให้ ้มีคณสมบัติกล้ายกลึงกับผลึกเชิงเดี่ยว ดังนั้นกระบวนการ โพลเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิด สภาพไพอิโซอิเล็กทริกในเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก หากไม่มีการโพลเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพ แม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นไพอิโซอิเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เนื่องจากโพลาไรเซชันจะมีการจัคเรียงตัวใน ทิศทางแบบสุ่ม ซึ่งทำให้โพลาไรเซชันรวมมีค่าเป็นศูนย์ สำหรับการโพลสนามไฟฟ้าที่ป้อนให้กับ เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกจะต้องมากกว่าค่าสนามไฟฟ้าลบล้าง (Coercive field) ซึ่งเป็นค่า ้สนามไฟฟ้าที่ทำให้โพลาไรเซชันมีการเปลี่ยนทิศทาง โดยปรกติการ โพลจะทำภายใต้สนามไฟฟ้า กระแสตรงที่อุณหภูมิสูงแต่ไม่เกินอุณหภูมิกูรี (Curie temperature, T,) เช่น โพลที่ 120 ⁰C สำหรับ เซรามิก PZT สนามไฟฟ้าจะถูกป้อนค้างไว้ที่แรงคัน และอุณหภูมิคงที่เป็นเวลาประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นจึงทำการลดอุณหภูมิจนถึงหรือใกล้เคียงอุณหภูมิห้องแล้วจึงลดค่าแรงคันไฟฟ้าจนเป็น ศูนย์ หลังจากการ โพลถึงแม้ว่าจะ ไม่มีสนามแล้วก็ตามแต่ โพลาไรเซชันภายในเซรามิกเฟร์ โรอิเล็ก ทริกส่วนใหญ่ยังคงเรียงตัวในทิศทางของสนามไฟฟ้าที่ได้ทำการโพล โพลาไรเซชันเหล่านี้เรียกว่า ์ โพลาไรเซชันกงก้าง ภาพไดอะแกรมที่แสดงทิศทางของโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าแสดงไว้ใน รูปที่ **3.9**



รูปที่ 3.9 วัสคุเฟร์ โรอิเล็กทริกที่มีทิศทางการจัดเรียงตัวของ โพลาไรเซชันก่อน และหลังการ โพล (APC International, 2002)

เซรามิก PZT จัดได้ว่าเป็นวัสดุที่สามารถแสดงสมบัติทางไพอิโซอิเล็กทริกได้ดี กล่าวคือ เมื่อเซรามิก PZT นั้นถูกแรงกลมากระทำให้เกิดความเก้น (Stress) ขึ้น เช่น ถูกกด หรือ ถูก กระแทก จะส่งผลให้เกิดการแยกขั้วไฟฟ้า และเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นมาบนผิวของวัสดุดังกล่าว โดย เรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า ปรากฏการณ์ตรง (Direct effect) หรือปรากฏการณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator action) ดังแสดงในรูปที่ 3.10(a) ในทำนองกลับกัน เมื่อสารได้รับสนามไฟฟ้าทำให้เกิด การยึดหดตัว คือ ปรากฏการณ์ย้อนกลับ (Converse effect) หรือ ปรากฏการณ์มอเตอร์ (Motor effect) ดังแสดงในรูปที่ 3.10(b) จากปรากฏการณ์ข้างต้นนี้ พบว่า ปริมาณของการเกิดโพลาไรเซชัน จะขึ้นกับขนาดของความเก้นที่ให้กับวัสดุ และประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมีค่าขึ้นอยู่กับชนิดของแรงที่ กระทำเช่น เป็นแรงกด หรือ แรงดึง เป็นต้น



รูปที่ 3.10 ปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กทริก (a) ปรากฏการณ์ตรง และ (b) ปรากฏการณ์ข้อนกลับ (APC International, 2002)

ในการป้อนสนามไฟฟ้ากระแสสลับค่าสูง ๆ ให้กับเซรามิก PZT จะทำให้มีการ เปลี่ยนแปลงของการเกิด โพลาไรเซชัน และขนาด หากนำการเปลี่ยนแปลงไปเขียนกราฟจะได้ กราฟวงวนฮีสเทอรีซีส (Hysteresis loops) ดังรูปที่ 3.11(a) โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อที่ 3.2.9 และในขณะเดียวกันการป้อนสนามไฟฟ้ากระแสสลับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุ เฟร์ โรอิเล็กทริกในทิศเดียวกับการเกิดโพลาไรเซชัน ซึ่งจะแปรผันตรงกับสนามไฟฟ้าดังรูปที่ 3.11(b)



รูปที่ 3.11 (a) วงวนฮีสเทอรีซีส (b) ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาควัสคุในทิศการเกิค โพลาไรเซชัน (APC International, 2002)

ในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กทริกทั้งแบบปรากฏการณ์ตรง และ ย้อนกลับนี้ สามารถอธิบายได้ด้วยสมการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางไฟฟ้า และ สมบัติยืดหยุ่น (Elastic property) ของวัสดุดังต่อไปนี้

$$D = \varepsilon^{T} E + dT \qquad (ปรากฏการณ์การตรง) \qquad (3.3)$$
$$S = s^{E} T + dE \qquad (ปรากฏการณ์การย้อนกลับ) \qquad (3.4)$$

โดยที่ D คือ ค่าการขจัดทางไดอิเล็กทริก (Dielectric displacement)

- T คือ ความเค้น (Stress)
- *E* คือ สนามไฟฟ้า
- *S* คือ ความเครียด (Strain)
- *d* คือ ค่าสัมประสิทธิ์ทางไพอิโซอิเล็กทริก
- s คือ ค่าการขอมตาม (Compliance) ซึ่งเป็นส่วนกลับของค่ายังมอดูลัส
- *ɛ* คือ ค่าสภาพยอม

โดยตัวอักษรที่เป็นตัวยกนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงเงื่อนไขที่ถูกกำหนดให้มี ก่าคงที่ เช่น ในกรณีของ *E^T* จะหมายถึง ค่าสภาพยอมของวัสดุเมื่อแรงเก้นมีค่าคงที่ นั่นคือ เมื่อไม่มี แรงเก้นมากระทำต่อวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกนั่นเอง ส่วนในกรณีของ *s^E* จะหมายถึง ค่าการยอมตาม ของวัสดุเมื่อก่าสนามนั้นกงที่ แต่เนื่องจากสมบัติกวามเป็นไพอิโซอิเล็กทริกของวัสดุนี้จะมีก่าขึ้นอยู่ กับทิศทางที่ให้แรงหรือสนามไฟฟ้า จึงได้มีการเขียนตัวเลขซึ่งเป็นตัวห้อยเพื่อบอกทิศทางซึ่ง สามารถเขียนเป็นสมการอย่างง่ายได้ดังนี้

$$D_3 = d_{33}T_3$$
 (ปรากฏการณ์ตรง); เมื่อไม่มีสนามไฟฟ้าป้อนให้กับวัสดุ (3.5)
 $S_3 = d_{33}E_3$ (ปรากฏการณ์ย้อนกลับ); เมื่อไม่มีแรงเชิงกลกระทำต่อวัสดุ (3.6)

โดยที่ค่า d ของสมการคังกล่าวนี้ จะมีค่าอยู่ในช่วง ×10⁻¹² C/N ในกรณีของ ปรากฏการณ์ตรงและมีค่าอยู่ในช่วง ×10⁻¹² m/V สำหรับในกรณีของปรากฏการณ์ย้อนกลับซึ่ง d สูง มักจะนิยมนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสั่น หรือ เคลื่อนที่ เช่น โซน่าร์ และ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น

สำหรับในกรณีของวงจรเปิดนั้นจะต้องมีการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของวงจรเปิด ด้วย (Voltage coefficient: ₈) ด้วย₈ โดยค่า (มีหน่วยเป็น Vm/N) นี้จะบ่งบอกถึงความสามารถของ วัสดุในการสร้างศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยความเด้นที่ให้แก่วัสดุ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ ₈ และ d นี้มี ความสัมพันธ์กันดังสมการที่ 3.7 คือ

$$g = \frac{d}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \tag{3.7}$$

โดยที่ ε_r คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของวัสดุ ε_0 คือ ค่าสภาพยอมของสุญญากาศ มีค่า 8.854×10⁻¹² F/m

ในเซรามิกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ g สูงได้ ถ้าวัสดุมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ต่ำที่ค่า d กงที่ก่าหนึ่ง เซรามิกที่มีค่า g สูงมักจะเป็นวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกประเภทที่เกิด โพลาไรเซชันยาก และให้ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์ต่ำ ส่งผลให้เซรามิกพวกนี้มีค่าสัมประสิทธิ์กู่ควบไพอิโซอิเล็กทริก (k) ที่ต่ำจึงมักถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์พวกที่จุดเตาแก๊ส และไฟแช็ค เป็นด้น ดังนั้น การนำ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องพิจารณาถึงก่าสัมประสิทธิ์กู่ควบไพอิ โซอิเล็กทริกซึ่งเป็นวิธีการวัดระดับของผลทางกล ไฟฟ้า (Electromechanical) ได้โดยตรง และ สะควก เช่น ความสามารถของทรานสดิวเซอร์ที่จะเปลี่ยนจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง หากเป็นกล ไกทางตรงจะแสดงในรูปอัตราส่วนของพลังงานที่ให้ออกมาในรูปของไฟฟ้าต่อ พลังงานกลที่ให้เข้าไป หรือ หากเป็นกล ไกแบบย้อนกลับจะอยู่ในรูปของอัตราส่วนของพลังงาน ทางกลที่ให้ออกมาต่อพลังงานไฟฟ้าที่ให้เข้าไป โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ กรณีปรากฏการณ์ตรง (ภัทราวรรณ คหะวงศ์, 1998)

k² = พลังงานไฟฟ้าที่ได้ (3.8) พลังงานกลที่ให้เข้าไป

กรณีปรากฏการณ์ย้อนกลับ

k² = พลังงานกลที่ได้ พลังงานไฟฟ้าที่ให้เข้าไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานของวัสคุนั้นไม่สมบูรณ์จึงส่งผลให้ก่า สัมประสิทธิ์กู่ควบไพอิโซอิเล็กทริกของวัสคุเฟร์โรอิเล็กทริกส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ (k จะ มีค่าไม่เกิน 1) โดยวัสคุไพอิโซอิเล็กทริกที่ไม่เป็นเฟร์โรอิเล็กทริกมีค่าน้อย ส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า (k∠0.1) ส่วนในเซรามิกที่เป็นเฟร์โรอิเล็กทริกจะมีค่าสูง (0.4 ≤ k ≤ 0.7) แต่ยิ่งกว่านั้นในผลึกที่ เป็นเฟร์โรอิเล็กทริกจะมีค่าสูงมาก (k ≤ 0.9)

วัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกต่างชนิดกันมี k^2 ต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.3 วัสดุที่มี kมากจะมีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งได้มาก แต่ก่าของ k ไม่ใช่ ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงาน เพราะสมการกำนวณ k ไม่ได้กำนึงถึงพลังงานที่สูญเสียเมื่อ เปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง ถ้าจะหาประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานต้องหาจากสมการ ต่อไปนี้ (Jaffe et al., 1971)

(3.9)

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงาน =
$$\frac{k^2}{(k^2 + D)}$$
 (3.10)

โดยที่ D คือ ค่าการกระจัดทางใคอิเล็กทริก

ค่า k ของวัสดุใด ๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวัสดุนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยัง ขึ้นอยู่กับการเหนี่ยวนำให้เกิดขั้วไฟฟ้า และทิศทางของแรงเชิงกลหรือกระแสไฟฟ้าด้วย

วัสคุ	k^2
Quartz	0.1
BaTiO ₃	0.4
Pb(Ti, Zr)O ₃	0.5 - 0.7
Rochelle salt	0.9 (ที่ 24⁰C)

ตารางที่ 3.3 ค่า k^2 ของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกชนิดต่าง ๆ (Jaffe et al., 1971)

ในกรณีของวัสคุที่มีรูปทรงง่ายขึ้นนั้นจะเป็นกรณีของแผ่นจานแบนที่มีขั้วไฟฟ้า อยู่บนผิวหน้าหลักทั้งสองด้าน และผ่านการทำให้มีขั้วอยู่ในแนวที่ตั้งฉากกับผิวหน้า การสั่นพ้องที่ น่าสนใจจะอยู่ในโหมดของแนวรัศมี (Radial mode) ที่อาศัยการกระตุ้นผ่านทางปรากฏการณ์ไพอิ โซอิเล็กทริกที่ตัดผ่านแนวกวามหนาของตัวจานดังแสดงในรูปที่ 3.12 นิยมแสดง k ในรูปของค่า สัมประสิทธิ์การกู่ควบเชิงระนาบ (Planar coupling coefficient) หรือ k_p



รูปที่ 3.12 การสั่นตัวในแนวรัศมีของแผ่นไพอิโซอิเล็กทริก (APC International, 2002)

3.2.8 สัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก

สัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric coefficient) เป็นการวัดการเกิดโพลา ไรเซชันเมื่อให้แรงเชิงกลแก่เซรามิกหนึ่งหน่วย หรือการวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวเมื่อให้แรง ทางไฟฟ้าหนึ่งหน่วยแก่เซรามิก โดยตัวเลขที่ห้อยตัวหน้าบอกทิศทางของสนามไฟฟ้าภายนอกที่ ป้อนเข้าไปในวัสดุหรือที่วัสดุจ่ายออกมาเมื่อถูกแรงทางกลกระทำ ส่วนตัวเลขห้อยตัวหลังแสดง ทิศทางที่วัสดุเกิดการยึดหรือหดเมื่อถูกสนามไฟฟ้าภายนอกกระทำหรือทิศทางที่ให้แรงทางกล กระทำต่อวัสดุเฟร์ โรอิเล็กริก หมายเลขถูกกำหนดโดยอ้างอิงกับทิศทางการเกิดโพลาไรเซชัน จาก รูปจะเห็นว่าทิศทางหมายเลข 3 เป็นแกน Z ของผลึกซึ่งขนานกับทิศที่เหนี่ยวนำให้เกิดขั้วไฟฟ้าใน วัสดุ แกนของผลึกที่เหลือคือ X และแกน Y แทนด้วยทิศหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับดังรูปที่ 3.13(a) ตารางที่ 3.4 เป็นค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกของเฟร์ โรอิเล็กทริกเซรามิกบางชนิด



รูปที่ 3.13 ทิศทางของแรงกระทำที่มีผลต่อวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก

d₃₃ คือสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกที่เกิดจากการวัดการเกิดโพลาไรเซชันในทิศ ของการทำขั้วของเซรามิก เมื่อมีการให้ความเค้นแก่เซรามิกในทิศเดียวกับทิศของการทำขั้วของ เซรามิก ดังแสดงในรูป 3.13(b) d₃₁ คือสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกที่เกิดจากการวัดการเกิดโพลาไรเซชันในทิศ ของการทำขั้วของเซรามิก เมื่อมีการให้ความเค้นแก่เซรามิกในทิศตั้งฉากกับทิศของการทำขั้วของ เซรามิก ดังแสดงในรูป 3.13(c)

,		
ชนิดของเซรามิก	d ₃₃ (10 ⁻¹² C/N)	d ₃₁ (10 ⁻¹² C/N)
BaTiO ₃	190	-78
PbTiO ₃	45 - 56	(-4.2) - (-6.8)
Pb(Zr _{0.53} Ti _{0.47})O ₃	220	-71
Pb(Zr _{0.52} Ti _{0.48})O ₃	175	-148
PbTiO ₃ - PbZrO ₃	71 - 590	(-27) - (-274)
$Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3 - PbTiO_3 - PbZiO_3$	280 - 460	(-79) - (-250)

ตารางที่ 3.4 สัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริกของเฟร์โรอิเล็กทริกเซรามิกบางชนิ (ขันทอง ทรงศิริ, 2008)

3.2.9 วงวนฮิสเทอรีซีสเฟร์โรอิเล็กทริก

วงวนฮีสเทอรีซีส (Ferroelectric hysteresis loop) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การเกิดโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นการวัดที่สำคัญมากแบบหนึ่งสำหรับเซรามิก เฟร์โรอิเล็กทริก วงวนนี้มีความคล้ายคลึงกับวงวนของแม่เหล็กที่เป็นค่าระหว่างแมกนิไท เซชันและสนามแม่เหล็กในวัสดุเฟร์โรแมกเนติก รูปที่ 3.14 แสดงตัวอย่างของวงวนฮิสเทอรีซีส โดยการเกิดขึ้นของวงวนฮิสเทอรีซีสสามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อมีสนามไฟฟ้ากระแสสลับ ต่ำ ๆ โพลาไรเซชันจะเพิ่มแบบเชิงเส้นกับขนาดของสนาม (ช่วง AB) และเมื่อสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โพลาไรเซชันที่มีทิสทางดังกล่าวก็จะเริ่มกลับทิสไปตามสนามไฟฟ้า (ช่วง BC) การตอบสนองของ โพลาไรเซชันที่มีกิสทางดังกล่าวก็จะเริ่มกลับทิสไปตามสนามไฟฟ้า (ช่วง BC) การตอบสนองของ โพลาไรเซชันในช่วงนี้มีความไม่เป็นเชิงเส้นอยู่มาก (ช่วง DC) และเมื่อโพลาไรเซชันทั้งหมด ถูกจัดทิสทางใหม่ (จุด C) เมื่อเริ่มลดสนามไฟฟ้าลงโพลาไรเซชันบางส่วนก็จะกลับไปสู่ทิสทางเดิม แต่ที่ตำแหน่งสนามไฟฟ้าเป็นสูนย์ (จุด E) โพลาไรเซชันจะไม่เป็นสูนย์ ดังนั้นถ้าจะให้โพลาเซชัน เป็นสูนย์สนามไฟฟ้าจะต้องถูกกลับทิส (จุด F) และเมื่อเพิ่มสนามไฟฟ้าในทิสทางตรงข้ามก็จะทำให้ มีการจัดเรียงทิสของโพลาไรเซชันใหม่ก่อนที่จะถึงจุด (จุด G) ต่อมาเมื่อกลับทิสของสนามอีกครั้งก็ จะครบรอบของการทคลอง โพลาไรเซชันเมื่อสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ (จุค E) เรียกว่าโพลาไรเซชันคง ค้าง (P_r) ส่วนสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการลคโพลาไรเซชันให้กลับสู่ศูนย์อีกครั้งเรียกว่าสนามไฟฟ้าลบ ล้าง (E_c)



รูปที่ 3.14 วงวนฮิสเทอรีซีสเฟร์ โรอิเล็กทริกวงกลมที่มีลูกศรแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเกิดโพลาไร เซชันของเซรามิก PZT (Damjanovic, 1998)

วงวนฮิสเทอรีซิสมีรูปร่าง และขนาดหลายแบบ โดยในช่วงแรกการวัดวงวนฮิสเทอ รีซิสจะใช้วงจร Sawyer-Tower (Sawyer and Tower, 1930) โดยทำการวัด ณ ความถี่ 60 Hz แล้ว อ่านผลในออสซิลโลสโดป (Oscilloscope) ต่อมามีการใช้ซิงเกิลพัลส์ (Single-pulse) หรือวงจร Sawyer-Tower แบบไฟกระแสตรง (dc) ณ ความถี่ 0.1 Hz วัดออกมาในพลอตเตอร์แกนเอกซ์วาย หรือ แสดงผลในกอมพิวเตอร์ รูปแบบของวงวนฮิสเทอรีซิสแสดงได้ในรูปที่ 3.15 โดยรูปที่ 3.15(a) เป็นวงวนฮิสเทอรีซิสที่ได้จากตัวเก็บประจุชนิด BaTiO₃ รูปที่ 3.15(b) เป็นวงวนฮิสเทอรีซิสของ วัสดุเมมโมรีเฟร์โรอิเล็กทริก ซึ่งมักพบในสารประกอบเซรามิก PZT ที่มีโครงสร้างแบบรอมโบฮี ดรอล ส่วนรูปที่ 3.15(c) เป็นวงวนแคบที่ได้จากวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกแบบสลิมที่มีสภาพการกลาย ตัวแบบควอดราติก (Quadratic relaxor) ของระบบ PLZT และรูปที่ 3.15(d) เป็นวงวนดู่ ซึ่งได้จาก วัสดุแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกแบบนอนเมมโมรีในระบบ PLZT



รูปที่ 3.15 ลักษณะของวงวนฮีสเทอรีซีสในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกชนิดต่าง ๆ โดย (a) ตัวเก็บประจุ BaTiO₃ (b) วัสดุ PLZT แบบอ่อน (สามารถสวิตช์ตัวได้ง่าย) (c) รีแลกเซอร์ PLZT (d) วัสดุแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก PLZT (Haertling, 1999)

นอกจากวงวนฮีสเทอรีซีสของโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าแล้วการ ป้อนสนามไฟฟ้าให้กับเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกยังทำให้เกิดความเกรียด และเกิดเป็นวงวนฮีสเทอ รีซีสที่มีรูปร่างกล้ายปีกผีเสื้อ รูปแบบวงวนฮีสเทอรีซีสของสารเฟร์โรอิเล็กทริก และรีแลก เซอร์ SFE (Slim –loop ferroelectric) แสดงในรูปที่ 3.16 ในกรณีของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก และรีแลก เซอร์ SFE (Slim –loop ferroelectric) แสดงในรูปที่ 3.16 ในกรณีของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกผลการ กลับทิศของความเกรียดแสดงให้เห็นในวงวนรูปร่างแบบผีเสื้อ (Butterfly loop) ซึ่งมีสถานะของ ความเกรียดคงก้าง (Remanent strain) เมื่อสนามไฟฟ้ามีก่าเป็นศูนย์ ความต่างศักย์ที่เป็นก่าบวก แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวตามแนวยาว (Longitudinal expansion) ของเซรามิก และก่าความต่าง ศักย์ที่เป็นลบแสดงผลในการหดตัวตามแนวยาว (Longitudinal contraction) เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าสิ่ง นี้กือผลของความเกรียดเชิงเส้นในวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกซึ่งไม่รวมถึงผลจากการเปลี่ยนทิศทางของ โดเมน ในกรณีของวัสดุรีแลกเซอร์ SFE จะไม่มีก่าความเกรียดตกก้างเมื่อไม่ให้สนามไฟฟ้าเข้าไป อย่างไรก็ตาม เมื่อให้สนามไฟฟ้าเข้าไปการเกลื่อนที่ของโพลาไรเซชัน และความเกรียดจะเกิดขึ้น เองซึ่งเป็นไปตามก่าความเข้มของสนามไฟฟ้า



รูปที่ 3.16 วงวนฮีสเทอรีซีส และความเครียคตามยาวของวัสคุ (a) เซรามิกเฟร์ โรอิเล็กทริก (b) เซรามิกรีแลกเซอร์ SFE ชนิคนอนเมมโมรี (Nonmemory) (Haertling, 1999)

3.2.10 วงจร Sawyer-Tower

วงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT วัดได้โดยการใช้วงจร Sawyer-Tower ซึ่งแผน ผังของวงวจรแสดงในรูปที่ 3.17 โดยที่ V_x และ V_y คือ สัญญาณที่ป้อนเข้าดิจิตอลออสซิลโลสโคป ในแนวนอน และแนวตั้ง โดยที่แกนนอนของวงวนฮีสเทอรีซีสบนหน้าจอแทนค่าแรงดันที่ตกคร่อม แหล่งจ่าย และแกนตั้งของวงวนฮีสเทอรีซีสบนหน้าจอแทนค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ มาตรฐาน (C_a) ซึ่งแปรผันโดยตรงกับประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนเซรามิก PZT (C_y) การเกิดโพลาไร เซชันคือจำนวนประจุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ โดยการเกิดโพลาไรเซชันของเซรามิก PZT สามารถเขียน ได้ดังนี้

$$P_{sample} = \frac{Q_s}{A} \tag{3.11}$$

โดยที่ P_{sample} คือ การเกิดโพลาไรเซชันของเซรามิก PZT

- Q_s คือ จำนวนประจุสะสมของเซรามิก PZT
- A คือ เป็นพื้นที่หน้าตัดของเซรามิก PZT



รูปที่ 3.17 วงจร Sawyer – Tower ($C_0 = 1 \ \mu F$, $C_s = sample$, $C_0 >> C_s$)

ในทำนองเดียวกันการเกิดโพลาไรเซชันสามารถเขียนเป็น

$$P_{sample} = \frac{C_0 V_y}{A} \tag{3.12}$$

โดยที่ V_y คือ แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุมาตรฐาน

 C_o คือ ค่าความจุของตัวเก็บประจุมาตรฐาน

้ค่าสนามไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเซรามิก PZT สามารถเขียนได้ดังนี้

$$E = \frac{V_x}{d} \tag{3.13}$$

โดยที่ E คือ สนามไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเซรามิก PZT

V_x คือ แรงดันที่ตกคร่อมแหล่งจ่าย

d คือ ความหนาของชิ้นเซรามิกPZT

ความสัมพันธ์ระหว่างประจุที่สะสมบนเซรามิก PZT กับประจุที่สะสมบนตัวเก็บ ประจุมาตรฐานสามารถหาได้จาก

ลากฐปที่ 3.17
$$I_{s} = \omega C_{(total)} V_{x}$$
$$= \frac{\omega C_{s} C_{o}}{C_{s} + C_{o}} V_{x}$$

และ
$$I_{o} = \omega C_{o} V_{y}$$
$$= I_{s}$$
คังนั้น
$$\omega C_{o} V_{y} = \frac{\omega C_{s} C_{o}}{C_{s} + C_{o}} V_{x}$$
ละ "ได้
$$V_{x} = \frac{C_{s} + C_{o}}{C_{s}} V_{y}$$
โดยที่ $C_{o} \ge C_{s}$
$$V_{x} \approx \frac{C_{o}}{C_{s}} V_{y}$$
คังนั้น
$$Q_{s} \approx Q_{o}$$
 (3.14)

โดยที่ Q_o คือ จำนวนประจุที่สะสมบนตัวเก็บประจุมาตรฐาน Q_s คือ จำนวนประจุที่สะสมบนเซรามิก PZT

3.3 ความล้าเฟร์โรอิเล็กทริก

ในการศึกษาความล้าเฟร์ โรอิเล็กทริก (Ferroelectric fatigue) นั้นสามารถศึกษาได้จากวง วนฮีสเทอรีซีส โดยเมื่อมีความล้าเกิดขึ้นขนาดของวงวนฮีสเทอรีซีส และโพลาไรเซชันคงค้างจะมี ก่าลดลงเมื่อจำนวนรอบของสนามไฟฟ้ามีก่าเพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 3.18 ความรุนแรงของความล้า ที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากตัวแปรอื่น ๆ เช่น ขนาคของสนามไฟฟ้า ความถี่ และอุณหภูมิ (Wang et al., 2002; Pojprapai et al., 2007; Lou et al., 2010; Glaum et al., 2011)



รูปที่ 3.18 ตัวอย่างของความล้าจากการจากการเปลี่ยนขั้วในฟิล์ม Pb(Zr, Ti)O₃ (Damjanovic, 1998)

ปัจจุบันกลไกการเกิดความล้าที่ได้รับความสนใจมีสมมติฐานว่าเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ต่อไปนี้

 การตรึงของผนังโคเมน เมื่อจำนวนรอบมากขึ้นโคเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากถูกตรึงด้วยมลทินที่มีประจุ (Charged defects) หรือ ช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancy) ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ผลการตรึงของโคเมน (Domain pinning effect) ส่งผลทำให้โพลาไรเซชัน หรือ โคเมนภายในเซรามิก PZT ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามทิศทางของสนามไฟฟ้า อาจจะ กล่าวได้ว่ากระบวนการการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วคือการตรึงผนังโคเมนด้วยประจุที่ถูกจับ ไว้

2. ความเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็ก โทรด เนื่องจากโดเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้เกิดความเครียดสะสมมากขึ้นที่บริเวณดังกล่าวจนทำให้เซรามิก PZT เกิดรอยแตกขึ้น ต่อมา เมื่อมีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีความเค้นสะสมเกิดขึ้นมากทำให้วัสดุถูกทำลายได้ ง่าย ส่งผลให้สนามไฟฟ้าที่ตกคร่อมเซรามิก PZT มีค่าลดลง โพลาไรเซชันที่เกิดจากสนามไฟฟ้า ดังกล่าวจึงมีค่าลดลงตามไปด้วย

3.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความล้าจากการเปลี่ยนขั้วในวัสดุเซรามิก PZT

 ขนาด และความถิ่ของสนามไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้าที่เกิดบ่อย ที่สุดในวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริก เนื่องมาจากความเครียดสะสมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอย่าง ต่อเนื่องบนตัวนำไฟฟ้า

 ความร้อน เกิดเมื่อสภาวะความร้อนทางอุณหภูมิสูงที่บนวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริก ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียความด้านทานทางไฟฟ้า หรือ ความไม่เสถียรทางเคมีของเนื้อวัสดุได้
 แรงทางกล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเครียดทางกล เช่น การขยายตัว ของอุณหภูมิ การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร หรือ แรงกดทางไฟฟ้า

3.4 สรุป

ในบทที่ 3 กล่าวถึงอิเล็กโทรเซรามิกส์ซึ่งเป็นเซรามิกที่สามารถแสดงสมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง และความร้อน ซึ่งได้แก่ วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กทริก และ เฟร์โรอิเล็กทริก ต่อมาได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมารวมไปถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก เช่น การ ก้นพบเซรามิกชนิดเฟร์โรอิเล็กทริก ประวัติโดยสังเขปของวัสดุเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก คุณลักษณะของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก ประวัติโดยสังเขปของวัสดุเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก กุณลักษณะของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก ประวัติโดยสังเขปของวัสดุเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก กุณลักษณะของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก ประวัติโดยสังเขปของวัสดุเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก กุณลักษณะของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก นิตะอร์ซีสเฟร์โรอิเล็กทริก วงจร Sawyer-Tower ความล้าและสาเหตุ การเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก วงจร Sawyer-Tower ความล้าเน้นสามารถ ศึกษาได้จากวงวนฮีสเทอรีซีสซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโพลาไรเซชันกับ สนามไฟฟ้าโดยเมื่อมีความล้าเกิดขึ้นขนาดของวงวนฮีสเทอรีซีส และโพลาไรเซชันกงก้างจะมีก่า ลดลงเมื่อจำนวนรอบของสนามไฟฟ้ามีก่าเพิ่มขึ้น ความรุนแรงของกวามล้าที่แตกต่างกันมีสาเหตุมา จากตัวแปรอื่น ๆ เช่น ขนาดของสนามไฟฟ้า กวามถิ่ และอุณหภูมิและยังได้กล่าวถึงสาเหตุการเกิด ความล้าของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก เช่น การตรึงของผนังโดเมน ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงวัสดุเฟร์โรอิ เล็กทริกชนิดเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างระบบทดสอบการเกิดความ ล้า และการทดสอบเบื้องต้นที่เหมาะสมกับงานวิจัยมากที่สุด โดยจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4

บทที่ 4 การสร้างระบบทดสอบความล้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT และการ ทดสอบระบบเบื้องต้น

จากที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ความล้าเฟร์โรอิเล็กทริก หมายถึง การสูญเสียของโพลาไรเซ ชันคงค้างที่สามารถกลับทิศได้ในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกตามจำนวนรอบของสนามไฟฟ้าที่ให้ โดย ปัจจัยที่มีผลต่อความล้าจากการเปลี่ยนขั้ว ได้แก่

- ความถื่
- ขนาดของสนามไฟฟ้า
- อุณหภูมิ
- · ระยะเวลา และจำนวนรอบในการทดสอบ

ดังนั้นในการสร้างระบบทดสอบความล้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT จะทำโดยการ ป้อนสนามไฟฟ้ากระแสสลับให้แก่ชิ้นเซรามิก PZT และทำการทดสอบความล้าที่ค่าความถี่ ขนาด ของสนามไฟฟ้า และอุณหภูมิต่าง ๆ กัน เพื่อทดสอบการทำงานของระบบ และใช้เป็นแนวทางใน การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT

การสร้างระบบทดสอบความล้าของเซรามิก PZT แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก คือ การสร้าง ชุดทดสอบความล้าเฟร์ โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT การเตรียมชิ้นงานสำหรับการทำการทดสอบ การทดสอบการทำงานของชุดทดสอบความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT เบื้องต้น โดยมีขั้นตอน การดำเนินการดังนี้

4.1 การสร้างระบบทดสอบความล้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT

ระบบทดสอบความล้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้อนสนามไฟฟ้า ให้กับตัวอย่างชิ้นงาน และเก็บบันทึกค่าโพลาไรเซชันในขณะที่ทำการให้สนามไฟฟ้า โดยระบบ ทดสอบความล้ามีส่วนประกอบคือ ภาชนะบรรจุชิ้นงานทดสอบ (Sample chamber) โดยมีชุด อิเล็กโทรดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงสูง วงจรควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน ฟังก์ชันเจน เนอร์เรเตอร์ (Thurlby Thandar Instruments, TG 550) เครื่องขยายแรงดันไฟฟ้า (High Voltage Amplifier, Trek 20/20C, Trek, Inc., USA) วงจร Sawyer-Tower และคิจิตอลออสซิลโลสโคป (Picoscope, 2203) คังแสคงในรูปที่ 4.1 โดยแต่ละส่วนสามารถอธิบายรายละเอียดได้คังนี้



รูปที่ 4.1 ระบบทคสอบความล้าเฟร์ โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT

4.1.1 ชุดทดสอบการเกิดความล้ำเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT

ชุดทคสอบการเกิดความล้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT มี 2 ส่วนหลักใหญ่ คือ 4.1.1.1 ภาชนะบรรจุชิ้นงานทคสอบ โดยมีชุดอิเล็ก โทรดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงสูง และ 4.1.1.2 วงจรควบกุมอุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน ดังแสดงในรูปที่ 4.2 โดยแต่ละส่วนสามารถอธิบาย รายละเอียดได้ดังนี้



รูปที่ 4.2 ชุดทดสอบการเกิดความล้าเฟร์ โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT

4.1.1.1 ภาชนะบรรจุชิ้นงานทคสอบ

ภาชนะบรรจุชิ้นงานทดสอบ ทำจากท่อทองเหลืองใส่ชิ้นเซรามิก PZT มี ้งนาคเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm สูง 85 mm สามารถเชื่อมต่อกับระบบแรงคันไฟฟ้าแรงสูง โคยท่อ ทองเหลืองนี้มีลักษณะรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง 85 mm เพื่อใส่ชิ้นเซรามิก PZT และน้ำมันซิลิโคน มีระบบการตรวจวัดแรงคันเบรกคาวน์โคยใช้อิเล็กโทรคในลักษณะรูปแบบ ของระนาบแบน – ปลายแหลม คังไคอะแกรมในรูปที่ 4.3 เมื่อประกอบสร้างจริงได้ลักษณะของ ภาชนะบรรจุชิ้นงานทคสอบ ดังแสดงในรูปที่ 4.4(a) ภายในตัวท่อทองเหลืองจะมีแท่นทองเหลือง ทรงกระบอกงนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm เพื่อจำลองอิเล็ก โทรครูประนาบแบนรวมทั้งเป็นฐาน ้วางชิ้นเซรามิก PZT เชื่อมต่อกับเทอร์มินอลด้าน Output ส่วนด้านบนของตัวท่อมีฝาปิดทองเหลือง ้ทำหน้าที่ป้องกันความร้อนออกขณะที่เพิ่มอุณหภูมิในการทคสอบ ตลอคจนรักษาความร้อนเอาไว้ ้เมื่อได้ความร้อนตามที่ตั้งไว้ และป้องกันสิ่งสกปรกลงไปในท่อทองเหลือง ด้วยฝาปิดที่มีการเจาะรู เพื่อใส่ท่อเซรามิกทนความร้อน โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 mm สูง 50 mm ภายในท่อเซรา มิกมีแท่งอลูมิเนียมปลายแหลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm และความสูง 45 mm เชื่อมต่อกับ แรงคันไฟฟ้าแรงสูงที่จุดเทอร์มินอลด้าน Input เพื่อเป็นการจำลองอิเล็กโทรคปลายแหลมในการ ้ส่งผ่านค่าความเครียดทางไฟฟ้าให้แก่ตัวชิ้นเซรามิกPZT นอกจากนี้ท่อทองเหลืองยังมีการติดเทอร์ ้โมคัปเปิล (Thermocouple) และฮีตเตอร์ (Heater) เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน ท่อทองเหลืองจะถูกใส่ไว้ในถ้วยเซรามิกอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันความร้อนจากฮีตเตอร์ และใช้เป็น ้ฉนวนทางไฟฟ้า โดยถ้วยเซรามิกนี้จะวางบนฐานไม้ที่เจาะรูไว้เพื่อระบายความร้อน ดังแสดงในรูป ์ ที่ 4.4(b)



รูปที่ 4.3 ใคอะแกรมภาชนะบรรจุชิ้นงานทคสอบ (Sample chamber)



(a) ด้านใน



(b) ด้านนอก

รูปที่ 4.4 ภาชนะบรรจุชิ้นงานทคสอบ (a) ด้านใน และ (b) ด้านนอก

4.1.1.2 วงจรควบคุมอุณหภูมิ

มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคนซึ่งอยู่ภายในภาชนะบรรจุ ชิ้นงานทดสอบเพื่อรักษาค่าอุณหภูมิให้ถูกต้อง และคงที่แก่ชิ้นเซรามิก PZT โดยประกอบไปด้วยฮิต เตอร์ เทอร์โมคัปเปิล และชุดควบคุมอุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับการ ทดสอบความล้าทางไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย



- ฮิตเตอร์ ที่ใช้ในชุดทดสอบนี้จะใช้ฮิตเตอร์ขนาด 300 W สั่งทำพิเศษมี ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 76 mm × 45 mm ครอบหม้อทองเหลืองไว้เพื่อให้เกิดความร้อน อย่างทั่วถึงแก่น้ำมันซิลิโคนภายในหม้อทองเหลือง โดยเป็นการจำลองความเครียดทางความร้อน ดังแสดงในรูปที่ 4.6





- เทอร์ โมกัปเปิล ทำหน้าที่วัดก่าอุณหภูมิของน้ำมันซิลิโกน และแสดงก่า

ของอุณหภูมิส่งไปยังกล่องควบคุมอุณหภูมิ การติดตั้งตัวเทอร์ โมคัปเปิลเข้ากับตัวหม้อทองเหลือง ด้องให้เทอร์ โมคัปเปิลสัมผัสเพียงแค่น้ำมันซิลิโคน ห้ามให้สัมผัสกับตัวหม้อทองเหลืองเด็ดขาด เนื่องจากเมื่อเกิดแรงดันเบรกดาวน์จากการทดสอบความล้าแล้วหม้อทองเหลืองจะสัมผัส โดน ไฟฟ้าแรงสูงในชั่วขณะเกิดเบรกดาวน์ หากเทอร์ โมคัปเปิลทำการสัมผัสกับหม้อทองเหลืองจะทำ ให้เกิดความเสียหายได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 เทอร์ โมคัปเปิล

- ชุดควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล สามารถรับ

อินพุตจากเทอร์ โมคัปเปิลแล้วมีเอาต์พุตเป็นแบบรีเลย์ โดยเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์ โม กัปเปิลมีค่าเท่ากับอุณหภูมิที่ตั้งไว้รีเลย์จะตัดการทำงานของฮิตเตอร์ หากค่าที่วัดได้น้อยกว่า อุณหภูมิที่ตั้งไว้รีเลย์จะทำการต่อวงจรของฮิตเตอร์อีกครั้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำมัน ซิลิโคนให้อยู่ในระดับความร้อนที่ต้องการ การทดสอบความล้าทางไฟฟ้าในงานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ มีการจำลองความเครียดทางความร้อน โดยระดับอุณหภูมิประกอบด้วย 23 °C (อุณหภุมิห้อง) 50 °C 100 °C 150 °C และ 200 °C



รูปที่ 4.8 ชุคควบคุมอุณหภูมิ

ในการศึกษาความถ้าจากการเปลี่ยนขั้วของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกนั้นต้องศึกษาวงวนฮีส เทอรีซีสของเซรามิก PZT ซึ่งวัดได้โดยใช้วงจร Sawyer-Tower ดังแสงในรูปที่ 4.9 โดยที่ V_x และ V_y คือ สัญญาณที่ป้อนเข้าดิจิตอลออสซิลโลสโคปในแนวนอน และแนวตั้ง เพื่อแสดงผลที่ได้จาก การวัดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยแกนนอนของวงวนฮีสเทอรีซีสแทนค่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อม แหล่งจ่าย โดยสามารถหาค่าสนามไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเซรามิก PZT จาก $E = V_x/d$ เมื่อ d เป็น ความหนาของชิ้นเซรามิก PZT และแกนตั้งของวงวนฮีสเทอรีซีสบนหน้าจอ แทนค่าความต่างศักย์ ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ (C_o) ซึ่งแปรผันโดยตรงกับประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนเซรามิก PZT (C_s) โดยสามารถนำไปคำนวณหาค่าโพลาไรเซชันที่เปลี่ยนแปลงไปบนเซรามิก PZT ได้จากสมการ $P = C_o V_y/A$ เมื่อ A เป็นพื้นที่หน้าตัดของเซรามิก PZT (รายละเอียดของการคำนวณแสดงไว้ใน บทที่ 3)



รูปที่ 4.9 แผนผังวงจร Sawyer-Tower

ในการวัดวงวนฮีสเทอรีซีสจากการทคสอบการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกนั้นจะต้องมีการทคสอบเกี่ยวกับค่าตัวเก็บประจุมาตรฐานที่เหมาะสมกับวงจร Sawyertower โดยในการทคสอบจะทำการเปลี่ยนก่าตัวเก็บประจุที่ก่า 0.01 ถึง 1 µF ดังแสดงในรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 ชุดตัวเก็บประจุ

วงวนฮีสเทอรีซีสนั้นสามารถแสดงผลบนหน้าจอกอมพิวเตอร์ โดยทำการบันทึกข้อมูลที่ได้ จากดิจิตอลออสซิล โลส โคป ดังแสดงในรูปที่ 4.11 จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 3.13 ข้อมูลที่ได้จะ นำมาคำนวณหาค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่ให้แก่ชิ้นเซรามิก PZT จากรูปที่ 4.12 เป็นวง วนฮีสเทอรีซีสที่ได้จากการใช้ค่าตัวเก็บประจุ 0.1 µF ความถี่ 10 Hz สนามไฟฟ้าที่ใช้ในการทคสอบ 1.75 kV/mm



รูปที่ 4.11 ตัวอย่างวงวนฮีสเทอรีซีสที่ได้จากออสซิล โลส โกป



รูปที่ 4.12 วงวนฮีสเทอรีซีสเมื่อคำนวณสนามไฟฟ้า และค่าโพลาไรเซชัน

วงวนฮิสเทอรีซิสที่วัดได้จากตัวเก็บประจุก่าต่างกันจะทำให้วงวนฮิสเทอรีซิสที่ได้มี รูปร่างต่างกันด้วย ทั้งนี้ เมื่อตัวเก็บประจุมีค่าเพิ่มขึ้นโพลาไรเซชันจะมีค่าลดลงเนื่องจากแรงคัน ตกคร่อมเซรามิก PZT ลดลง ส่งผลต่อการจัดทิศทางโพลาไรเซชันในเซรามิก PZT ให้ลดลงด้วย จากการศึกษาพบว่าที่ค่าตัวเก็บประจุ 1 μF สำหรับตัวอย่างที่มีพื้นที่ผิว 0.815 cm² และความหนา 1 mm จะทำให้ได้วงวนฮิสเทอรีซิสมีขนาดสมมาตร และมีการอิ่มตัวของโพลาไรเซชันที่สุด ดัง แสดงในรูปที่ 4.13 ดังนั้นในการศึกษาความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของวัสดุเฟร์ โรอิเล็กทริกจึงใช้ตัว เก็บประจุมาตรฐานที่ 1 μF ซึ่งกิดเป็นประมาณ 1700 เท่าของก่าตัวเก็บประจุของชิ้นเซรามิก PZT



รูปที่ 4.13 วงวนฮิสเทอรีซิสที่ค่าตัวเก็บประจุต่าง ๆ

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในงานวิจัยนี้นอกจากต้องหาก่าตัวเก็บประจุที่เหมาะสมสำหรับ การวัดวงวนฮีสเทอรีซีสที่ใช้ในการทดสอบการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT แล้ว ยังต้องตรวจสอบก่าสนามไฟฟ้า และความถี่ที่มากที่สุดที่ชิ้นเซรามิก PZT จะทนได้ เพื่อเป็น แนวทางในการกำหนดก่าสนามไฟฟ้า และความถี่ที่ใช้ในการทดสอบในงานวิจัยนี้ โดยในการ ทดสอบจะทำการป้อนสนามไฟฟ้า และความถี่ก่าต่าง ๆ จนกว่าชิ้นเซรามิก PZT จะเกิดการเบรก ดาวน์ จากรูปที่ 4.14 จะเห็นได้ว่ายิ่งความถี่เพิ่มมากขึ้นแรงคันที่สามารถป้อนให้แก่ชิ้นงานตัวอย่าง เพื่อให้เกิดวงวนฮีสเทอรีซีสจะมีค่าลดลง ยกตัวอย่างเช่น ที่ความถี่ 5 Hz ชิ้นเซรามิก PZT สามารถ ทนสนามไฟฟ้าได้มากที่สุดคือ 3.0 kV/mm ในขณะที่ความถี่ 50 Hz ชิ้นเซรามิก PZT สามารถทน สนามไฟฟ้าได้ 1 kV/mm เป็นต้น



รูปที่ 4.14 วงวนฮิสเทอรีซิสที่สนามไฟฟ้า และความถี่ค่าต่าง ๆ

4.2 การเตรียมชิ้นงานสำหรับการทำการทดสอบ

4.2.1 การตัดชิ้นวัสดุเซรามิก PZT สำหรับการทดสอบ

การทดสอบการเกิดความล้าของวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกในงานวิจัยนี้เป็นการเร่งการ เสื่อมสภาพของเซรามิก PZT เนื่องจากความล้าจากการเปลี่ยนขั้วโพลาไรเซชันของเซรามิก PZT เนื่องจากการทดสอบความล้าจะให้สนามไฟฟ้าที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าสนามไฟฟ้าลบล้าง (Coercive field) ของเซรามิก PZT ซึ่งมีค่าประมาณ 10 kV/cm ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน การทดลอง และไม่ทำให้เครื่องจ่ายแรงคันไฟฟ้าทำงานเกินพิกัดแรงคัน ชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ในการ ทดสอบจึงถูกตัดให้มีขนาดบาง ยกตัวอย่างเช่น ขนาดชิ้นงานความหนา 1 mm จะใช้แรงคันไฟฟ้า เพียง 1 kV เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วโพลาไรเซชัน

รูปที่ 4.15 เป็นชิ้นเซรามิก PZT ที่ผลิตจากบริษัท Thales ประเทศออสเตรเลียมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.2 mm หนา 20 mm



รูปที่ 4.15 ชิ้นเซรามิกPZT ที่นำมาทดสอบ

ชิ้นงานตัวอย่างจะถูกตัดด้วยเครื่องตัดชิ้นงาน (Buehler, Isomet 1000, รูปที่ 4.16) โดยให้มีความหนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร

หลังจากนั้นทำการขัดชิ้นเซรามิก PZT โดยชิ้นสารจะถูกนำไปวัดความหนาด้วย ใมโครมิเตอร์ เพื่อตรวจสอบให้มีความหนาเท่ากันทุกชิ้นสำหรับการทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันผลกระทบจากความหนาที่ไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้สนามไฟฟ้าที่ป้อนให้กับชิ้นงานมีก่าไม่ เท่ากัน และอาจนำไปสู่ก่าผลการทดลองที่ผิดเพื้ยนได้



รูปที่ 4.16 เครื่องตัดชิ้นงาน (Precision-Saw)

4.2.2 การขัดชิ้นงาน

ชิ้นเซรามิก PZT ที่ถูกตัดจะนำมาขัดผิวหน้าให้เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน (เพื่อ ป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความไม่สม่ำเสมอ รอยร้าว สิ่งปนเปื้อน และความพร่องอื่น ๆ ด้วยเครื่องขัดสาร (Buehler, Phoenix Beta, รูปที่ 4.17) ให้มีความหนา 1 มิลลิเมตร รูปเปรียบเทียบ พื้นผิวของชิ้นงานก่อน และหลังขัดแสดงไว้ในรูป 4.18(a) และ4.18(b) โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 800 1000 1500 และ 4000 ตามลำดับ โดยในระหว่างการขัดจะใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) เป็นตัวหล่อลื่นแทนการใช้น้ำเพราะสามารถระเหยได้ง่าย เมื่อซึมเข้าเนื้อวัสดุกี สามารถที่จะระเหยได้ง่ายกว่า และช่วยลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขัดชิ้นวัสดุ



รูปที่ 4.17 เครื่องขัดชิ้นงาน(Grinder-Polisher)



(a) ก่อนขัด (b) หลังขัด

รูปที่ 4.18 พื้นผิวเซรามิก PZT (a) ก่อนขัด และ (b) หลังขัด
4.2.3 การทำขั้วไฟฟ้า

นำชิ้นเซรามิก PZT ที่ได้ทำการขัดผิวหน้า และผิวด้านข้างให้เรียบสม่ำเสมอโดยมี กวามความหนา 1 mm ทำความสะอาดชิ้นงานด้วยอะซิโตน ทากาวเงิน (Silver paste) บนผิวหน้า ชิ้นงานทั้ง2 ด้านเพื่อทำเป็นขั้วไฟฟ้าของชิ้นงาน และทำความสะอาดผิวด้านข้างชิ้นงานด้วยอะซิ โตนอีกครั้ง จากนั้นอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 550 °C อบแช่ไว้ 120 นาที โดยใช้อัตราการให้ความร้อน 10 °C /นาที และอัตราการเย็นตัว 5 °C /นาที เพื่อให้กาวเงินที่เป็นขั้วไฟฟ้าแห้งสนิทกับผิวหน้าทั้ง สองด้านของชิ้นเซรามิก PZT นำชิ้นงานที่ได้หลังจากอบมาลบออกไซด์ที่ผิวหน้าชิ้นงานออกโดย ใช้ยางลบหมึกถูที่ผิวชิ้นงานจนขาวสะอาด และขัดผิวด้านข้างเพื่อลบอิเล็กโทรดที่ยังเหลืออยู่ด้วย กระดาษทรายอีกครั้งก่อนนำไปเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันการลัดวงจร



รูปที่ 4.19 ชิ้นเซรามิก PZT หลังทำขั้วไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรค

4.2.4 การเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้า

นำซิ้นงานที่ทาด้วยอิเล็กโทรดแล้วไปเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วยเครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดัน สูง (Matsusada, AU-30*40, รูปที่ 4.20) ซึ่งสามารถจ่ายแรงดันได้สูงสุดถึง 30 kV โดยจะนำซิ้นเซรา มิก PZT ใส่ในแท่นใส่ตัวอย่างสำหรับการทำขั้ว โดยด้านบนของแท่นใส่ตัวอย่าง (เป็นเนื้อ ทองเหลือง) จะต่อเข้ากับขั้วบวก ส่วนด้านถ่างจะต่อเข้ากับขั้วลบของสายไฟ จากนั้นนำไปใส่ในอ่าง น้ำมันพืชที่จะใช้ในการเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้าซึ่งน้ำมันพืชจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเนื่องจากมีความเป็น ฉนวนทางไฟฟ้าเพราะในขณะเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้าต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูง จากนั้นปรับอุณหภูมิไป ที่ 120 ัC เพื่อป้องกันอันตรายจากการลัดวงจรขณะทำการเหนี่ยวนำเครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงได้ ถูกตั้งค่าจำกัดกระแส ไฟฟ้าไว้ที่ไม่เกิน 0.4 mA จากนั้นจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแก่ชิ้นตัวอย่าง โดยใช้แรงดันไฟฟ้า 1.7 kV ต่อความหนา 1 mm เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าได้ตามต้องการจับเวลา 30 นาที เพื่อให้เกิดการจัดเรียงตัวของโพลาไรเซชันภายในชิ้นเซรามิกPZT ไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับ ทิศทางของสนามไฟฟ้ามากที่สุด เมื่อครบเวลาดังกล่าวจึงลดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ ให้กับวัสดุตามลำดับ แล้วปิดชุดควบคุมอุณหภูมิ รอจนกระทั่งสนามไฟฟ้าตกก้างมีค่าเป็นศูนย์ก่อน แล้วจึงนำแท่นใส่ตัวอย่างออกจากอ่างน้ำมันแล้วล้างทำความสะอาดชิ้นงานด้วยอะซิโตนพร้อมทำ เครื่องหมายขั้วไฟฟ้าลงบนผิววัสดุ



รูปที่ 4.20 เครื่องเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้า

4.2.5 การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า

4.2.5.1 การหาค่าสภาพยอมสัมพัทธ์

การหาค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (ɛ,) ของชิ้นเซรามิก PZT ได้จากการวัดค่า ความจุของตัวเก็บประจุของชิ้นสารด้วยเครื่อง LCR Meter (HP precision, 4284A) ซึ่งในการวัดค่า นั้นจะจ่ายแรงดันไฟฟ้า 1 V ที่วัสดุ และใช้ความถี่ 1 kHz จากนั้นนำมาคำนวณหาค่าสภาพยอม สัมพัทธ์ได้จากความสัมพันธ์

$$\varepsilon_r = \frac{Cd}{\varepsilon_0 A} \tag{4.1}$$

โดยที่ C คือ ค่าความจุของตัวเกีบประจุ (F)

- d คือ ความหนาของสารไดอิเล็กทริก (M)
- ε_{0} คือ สภาพยอมทางไดอิเล็กทริกของสุญญากาศมีค่า 8.854 ×10⁻¹² (F/m)
- A คือ พื้นที่หน้าตัดของแผ่นไดอิเล็กทริก (m²)

4.2.5.2 การหาค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก $(d_{\scriptscriptstyle 33})$

ตรวจสอบค่า d₃₃ของชิ้นเซรามิก PZT โดยนำชิ้นเซรามิก PZT ที่ทำขั้ว

แล้วปล่อยทิ้งไว้24 ชั่วโมง จึงนำมาวัดค่า *d*₃₃ ด้วยเครื่อง *d*₃₃ Meter (International Ltd., APC 90-2030, รูปที่ 4.21)



รูปที่ 4.21 เครื่องวัดค่า d_{33} (d_{33} Meter)

4.3 การทดสอบการทำงานของชุดทดสอบความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการทำงานของชุดทดสอบความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT แล้ว ทำการศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสที่สนามไฟฟ้า ความถี่ และอุณหภูมิต่าง ๆ ในส่วนความความล้าทาง ไฟฟ้านั้นจะศึกษาที่สนามไฟฟ้า และความถี่ต่าง ๆ โดยจะทดสอบที่อุณหภูมิห้อง เพื่อใช้เป็น แนวทางในการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยการนำชิ้นเซรามิก PZT ใส่ไว้ระหว่างอิเล็กโทรดปลายแหลม-ระนาบแบน โดย ภายในภาชนะควรใส่น้ำมันซิลิโคนให้ท่วมชิ้นเซรามิก PZT เพื่อป้องกันการเกิดคีสชาร์จบนพื้นผิว ของภาชนะ และในอากาศอันเป็นสาเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการทดสอบ อุณหภูมิภายใน ภาชนะบรรจุชิ้นวัสดุจะถูกตั้งค่า และรักษาให้คงที่สำหรับในแต่ละการทดสอบ โดยอุณหภูมิจะถูก ควบคุมด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิ ในการทดสอบจะใช้อุณหภูมิไม่เกิน 200 °C ชิ้นเซรามิก PZT จะถูก ทดสอบภายใต้ความเครียดทางไฟฟ้า โดยรูปคลื่นความถี่ และขนาดของโหลดทางไฟฟ้าจะถูก กำหนดโดยฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ จากนั้นจะถูกขยายแรงดันโดยเครื่องขยายแรงดันไฟฟ้าในช่วง แรงดัน 0 - 10 kV ส่วนความถี่ที่ใช้ในการทดสอบจะอยู่ในช่วง 0 -200 Hz โดยสามาถเขียนขั้นตอน การทดสอบได้ดังนี้

1. ใส่เซรามิก PZT ระหว่างอิเล็กโทรคทั้ง 2

2. ป้อนสนามไฟฟ้าให้กับเซรามิก PZT จนกระทั้งได้สนามไฟฟ้าที่ต้องการโดยค่าของ สนามไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ 2.5 kV/mm 5 kV/mm 7.5 kV/mm และ 10 kV/mm ตามลำดับ ที่ อุณหภูมิห้อง ความถี่ 50 Hz

3. ป้อนความถี่ให้กับเซรามิก PZT จนกระทั้งได้ความถี่ที่ต้องการ โดยความถี่ที่ใช้ในการ ทดสอบ 20 Hz 40 Hz 60 Hz 80 Hz 100 Hz 120 Hz 140 Hz และ 160 Hz ตามลำดับ ที่อุณหภูมิห้อง โดยสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบคือ 1.75 kV/mm ที่อุณหภูมิห้อง

4. ป้อนอุณหภูมิให้กับเซรามิก PZT จนกระทั้งได้อุณหภูมิที่ด้องการโดยค่าของอุณหภูมิที่ ทำการทดสอบอยู่ที่ห้อง 50 °C 100 °C 150 °C และ 200 °C ตามลำดับ โดยสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการ ทดสอบคือ 2 kV/mm ความถี่ 50 Hz

5. บันทึกวงวนฮีสเทอรีซีส

6. คำนวนค่าสนามไฟฟ้า และ โพลาไรเซชันที่สภาวะ โหลดต่าง ๆ ทางไฟฟ้า

4.3.1 ผลการศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสที่สภาวะโหลดต่างๆ

 4.3.1.1 ผลการศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT ที่สนามไฟฟ้าต่าง ๆ จากรูปที่ 4.22 เป็นวงวนฮีสเทอรีซีสที่ค่าสนามไฟฟ้า 2.5 kV/mm 5 kV/mm 7.5 kV/mm และ 10 kV/mm ตามลำคับ โดยการใช้ความถี่ 10 Hz ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า เมื่อสนามไฟฟ้า มีค่ามากขึ้นจะทำให้โพลาไรเซชันมีค่ามากขึ้นด้วย เนื่องจาก โพลาไรเซชันจะสามารถกลับทิศไป ตามทิศของสนามไฟฟ้าได้ดีขึ้น ส่วนค่า Coercive field ที่ใช้ในการกลับทิศของโพลาไรเซชันนั้นจะ มีค่ามากขึ้นด้วย



รูปที่ 4.22 วงวนฮีสเทอรีซีสที่สนามไฟฟ้าต่าง ๆ

4.3.1.2 ผลการศึกษาวงวนฮิสเทอรีซีสของเซรามิก PZT ที่ความถี่ต่าง ๆ จากรูปที่ 4.23 เป็นวงวนฮิสเทอรีซีสที่ได้จากความถี่ต่าง ๆ ที่ 20 Hz 40 Hz 60 Hz 80 Hz 100 Hz 120 Hz 140 Hz และ 160 Hz โดยใช้สนามไฟฟ้า 1.75 kV/mm ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า เมื่อความถี่มีค่าเพิ่มขึ้นโพลาไรเซชันจะมีค่าน้อยลง เนื่องจากโพลาไรเซชันไม่สามารถกลับ ทิสไปตามทิศของสนามไฟฟ้าได้ทันทำให้โพลาไรเซชันมีค่าลดลงตามไปด้วย ในขณะที่ค่า Coercive field เมื่อความถี่มีค่าเพิ่มขึ้นค่า Coercive field จะมีค่าลดลง ทั้งนี้เนื่องจากโพลาไรเซชันมี ค่าลดลง ค่า Coercive field ที่ใช้ในการกลับทิศของโพลาไรเซชันจึงมีค่าลดลงตามไปด้วย



รูปที่ 4.23 วงวนฮีสเทอรีซีสที่ความถี่ต่าง ๆ

4.3.1.3 ผลการศึกษาวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิต่าง ๆ จากรูปที่ 4.24 เป็นวงวนฮีสเทอรีซีสที่ได้จากอุณหภูมิต่าง ๆ ที่อุณหภูมิห้อง 50 °C 100 °C 150 °C และ 200 °C โดยใช้สนามไฟฟ้า 2 kV/mm ความถี่ 10 Hz พบว่า เมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้นโพลาไรเซชันจะมีค่าลดลง ทั้งนี้เนื่องจากโพลาไรเซชันจะสามารถกลับทิศไปตามทิศของ สนามไฟฟ้าได้ดี อีกทั้งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมีผลทำให้เกิดการลบล้างโพลาไรเซชัน (Thermal depolarization) ดังนั้นจึงทำให้โพลาไรเซชันที่อุณหภูมิสูงต่ำกว่าโพลาไรเซชันที่อุณหภูมิต่ำ ค่า Coercive field ที่ใช้ในการกลับทิศของโพลาไรเซชันจึงมีค่าลดลงตามไปด้วย



รูปที่ 4.24 วงวนฮีสเทอรีซีสที่อุณหภูมิต่าง ๆ

4.4 สรุป

ในบทที่ 4 ได้ทำการอธิบายถึงการสร้างระบบทดสอบความถ้าเฟร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT อันได้แก่ การสร้างชุดทดสอบความถ้าทางไฟฟ้า การเตรียมชิ้นงานสำหรับทำการทดสอบและ การทดสอบการทำงานของชุดทดสอบความถ้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT เบื้องต้น โดยในส่วน แรกจะทำการสร้างชุดทดสอบซึ่งประกอบด้วยภาชนะบรรจุชิ้นงานทดสอบ และวงจรควบคุม อุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน จากนั้นหาก่าตัวเก็บประจุที่เหมาะสมในการทดสอบ พบว่าที่ตัวเก็บ ประจุ 1 µF ซึ่งคิดเป็น 1700 เท่าของค่าตัวเก็บประจุของชิ้นเซรามิก PZT จะทำให้ได้วงวนฮิสเทอรี ซีสมีขนาดสมมาตร และมีการอิ่มตัวของโพลาไรเซชันดีที่สุด จากนั้นทำการตรวจสอบก่า สนามไฟฟ้า และความถี่ที่มากที่สุดที่ชิ้นเซรามิก PZT จะทนได้ พบว่าเมื่อความถี่เพิ่มมากขึ้นแรงคัน ที่สามารถป้อนให้แก่ชิ้นงานตัวอย่างเพื่อให้เกิดวงวนฮิสเทอรีซีสจะมีก่าลดลงในส่วนต่อมาเป็นการ เตรียมชิ้นงานสำหรับการทำการทคสอบโดยก่อนทำการทคสอบจะนำชิ้นงานทากาวเงินที่ผิวหน้า ทั้ง 2 ด้านเพื่อทำเป็นขั้วไฟฟ้าของชิ้นงาน จากนั้นจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแก่ชิ้นงานโดยใช้ แรงดันไฟฟ้า 1.7 kV ต่อความหนา 1 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 120 °C โดยใช้เวลา 30 นาที จากนั้นจึงนำ ชิ้นงานไปตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า สำหรับส่วนสุดท้ายเป็นการทคสอบการทำงานของชุด ทดสอบความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT เบื้องต้น โดยทำการศึกษาวงวนฮิสเทอรีซิสที่ สนามไฟฟ้า ความถี่ และอุณหภูมิค่าต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มี ผลต่อความล้าทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ในบทถัดไป



บทที่ 5 ผลการทดลอง และอภิปรายผล

ในบทนี้จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์ และสรุปผลการเสื่อมสภาพของเซรามิก PZT ที่เกิด จากการทดสอบการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ อุณหภูมิห้อง 50 °C 100 °C 150 °C และ 200 °C ที่สนามไฟฟ้า 1.50 kV/mm ความถี่ 10 Hz โดย สามารถวิเคราะห์ได้จากการศึกษาขนาดของวงวนฮิสเทอรีซีส ค่าโพลาไรเซชันคงค้าง ค่า Coercive field ของวงวนฮิสเทอรีซีสที่เปลี่ยนแปลงไป จากผลการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการ เกิดความล้าจะมีค่าลดลง ซึ่งการเกิดความล้าของค่าโพลาไรเซชันมีความเป็นไปได้ที่จะมาจาก สาเหตุ 2 ประการคือ (1) ผลจากการตรึงของผนังโดเมน (Domain pinning effect) ซึ่งอาจสามารถ วิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิกการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction, XRD) (2) เกิดจากความ เสียหายบนผิวอิเลีกโทรดซึ่งอาจสามารถบ่งบอกได้จากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคโดยใช้กล้อง จุลกรรศน์อิเลีกตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1 ผลของอุณหภูมิต่อขนาดของวงวนฮีสเทอรีซีสของเซรามิก PZT

รูปที่ 5.1 (a) 5.1(b) 5.1(c) 5.1(d) และ5.1(e) เป็นรูปของวงวนฮิสเทอรีซิสเฟร์ โรอิเล็กทริก ของเซรามิก PZT ที่ถูกป้อนสนามไฟฟ้ากระแสสลับจนถึง 1,000,000 cycles ที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ อุณหภูมิห้อง 50 °C 100 °C 150 °C และ 200 °C ตามลำดับ โดยการใช้สนามไฟฟ้า 1.50 kV/mm กวามถี่ 10 Hz พบว่า ที่อุณหภูมิห้อง และ 50 °C ขนาดของวงวนฮิสเทอรีซิสจะมีก่าลดลงเพียง เล็กน้อยในช่วงแรกคือที่ 1,000 ถึง 10,000 cycles และจะมีการลดลงมากขึ้นในช่วงที่ 10,000 ถึง 500,000 cycles ต่อมาขนาดของวงวนฮิสเทอรีซิสจะมีก่าลดลงอย่างช้า ๆ อีกครั้งในช่วง 500,000 ถึง 1,000,000 cyclesโดยที่อุณหภูมิ 50 °C ขนาดของวงวนฮิสเทอรีซิสจะมีก่าลดลงน้อยกว่าที่ อุณหภูมิห้อง ส่วนที่อุณหภูมิ 100 °C ขนาดของวงวนฮิสเทอรีซิสจะมีก่าลดลงน้อยกว่าที่ อุณหภูมิห้อง ส่วนที่อุณหภูมิ 100 °C ขนาดของวงวนฮิสเทอรีซิสจะมีการลดลงน้อยมาก โดยในช่วง 1,000 ถึง 100,000 cycles ขนาดของวงวนฮิสเทอรีซิสจะมีก่าลดลงเพียงเล็กน้อย ต่อมาจะเริ่มลดลง มากขึ้นในช่วง 100,000 ถึง 500,000 cycles ในช่วง 500,000 ถึง 1,000,000 cycles ขนาดของวงวน ฮีสเทอรีซีสจะมีค่าลคลงน้อยมากจนเกือบจะคงที่ ที่อุณหภูมิ 150 ℃ และ 200 ℃ ขนาดของวงวน ฮีสเทอรีซีสแทบจะไม่ลคลงเลยในแต่ละช่วงของการทดสอบ



(b) วงวนฮีสเทอรีซีสที่อุณหภูมิ 50 °C

รูปที่ 5.1 ผลของจำนวนรอบสนามไฟฟ้าที่ป้อนต่อลักษณะของวงวนฮีสเทอรีซีสที่อุณหภูมิ (a) อุณหภูมิห้อง (b) 50 °C (c) 100 °C (d) 150 °C (e) 200 °C



(d) วงวนฮีสเทอรีซีสที่อุณหภูมิ 150 °C

รูปที่ 5.1 ผลของจำนวนรอบสนามไฟฟ้าที่ป้อนต่อลักษณะของวงวนฮีสเทอรีซีสที่อุณหภูมิ (a) อุณหภูมิห้อง (b) 50 ℃ (c) 100 ℃ (d) 150 ℃ (e) 200 ℃ (ต่อ)



(e) วงวนฮีสเทอรีซีสที่อุณหภูมิ 200 °C

รูปที่ 5.1 ผลของจำนวนรอบสนามไฟฟ้าที่ป้อนต่อลักษณะของวงวนฮิสเทอรีซิสที่อุณหภูมิ (a) อุณหภูมิห้อง (b) 50 °C (c) 100 °C (d) 150 °C (e) 200 °C (ต่อ)

5.2 ผลของอุณหภูมิต่อค่าโพลาไรเซชันคงค้าง และค่า Coercive field ของวงวน ฮิสเทอรีซีสของเซรามิก PZT

ตารางที่ 5.1 แสดงให้เห็นถึงการเกิดโพลาไรเซชันกงก้างที่อุณหภูมิต่าง ๆ ตามลำดับ พบว่า เมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิห้อง และ 50 °C โพลาไรเซชันกงก้างมีก่าลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วน ที่อุณหภูมิ 100 °C โพลาไรเซชันกงก้างมีก่าลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิ 150 °C และ 200 °C ก่า โพลาไรเซชันกงก้างมีการลดลงน้อยมากจนเกือบจะกงที่ โดยโพลาไรเซชันกงก้างที่อุณหภูมิห้อง และ 50 °C จะมีก่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 100 °C 150 °C และ 200 °C ที่ลดลงน้อย มากจนเกือบกงที่ โดยที่อุณหภูมิห้อง และ 50 °C โพลาไรเซชันกงก้างจะมีก่าลดลงจากก่าเริ่มต้น 79.057 % และ 75.781 % ตามลำดับ ส่วนที่อุณหภูมิ 100 °C โพลาไรเซชันกงก้างจะมีก่าลดลงจากก่าเริ่มต้น กว่าอุณหภูมิห้อง และ 50 °C กือ 13.24 % ส่วนที่อุณหภูมิ 150 °C และ 200 °C โพลาไรเซชันกงก้าง จะมีก่าลดลงเพียงเล็กน้อยจนเกือบจะกงที่กือ 2.51 % และ 1.48 % ตามลำดับ โดยจากรูปที่ 5.2(a) และ5.2(b) แสดงให้เห็นถึงโพลาไรเซชันกงก้าง และโพลาไรเซชันกงก้างแบบสัมพัทธ์ (Normalized Polarization) ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ตามลำดับ จะเห็นว่าที่อุณหภูมิห้อง และ 50 °C ในช่วงแรกกือช่วง 1,000 ถึง 20,000 cycles ก่าโพลาไรเซชันกงก้างจะมีการลดลงเพียงเล็กน้อย ต่อมาเมื่อจำนวน มากขึ้นกือช่วง 20,000 ถึง 200,000 cycles ก่าโพลาไรเซชันกงก้างจะมีการลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ เมื่อมาถึงจุด ๆ หนึ่งกือช่วงที่ 200,000 ถึง 1,000,000 cycles การลดลงของโพลาไรเซชันกงก้างจะ มีการลดลงอย่างช้า ๆ จนเกือบคงที่ ส่วนที่อุณหภูมิ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃ ในช่วงแรกนั้น โพลาไรเซชันคงค้างมีค่าน้อยกว่าที่อุณหภูมิห้อง และ 50 ℃ ซึ่งอาจมีผลมาจากการลบส้างโพลาไร เซชันเนื่องจากความร้อน (Thermal depolarization) ต่อมาเมื่อจำนวนรอบมากขึ้นโพลาไรเซชันคง ค้างจะมีค่าลดลงน้อยมาก โดยที่อุณหภูมิ 200 ℃ อัตราการลดลงของค่าโพลาไรเซชันคงค้างจะมีการ ลดลงน้อยมาก

จำนวนรอบ แรงดัน		±P _r (μC/cm ²)										
	อุณห	อุณหภูมิท้อง 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C										
	+ P _r	-P _r	$+\mathbf{P}_{r}$	-P,	+P _r	- P _r	+ P _r	-P,	+ P _r	-P _r		
1000	32	-33	28	-28	24	-25	23	-23	19	-19		
5000	32	-33	28	-28	24	-25	23	-23	19	-19		
10000	31	-32	28	-27	23	-25	23	-23	19	-19		
50000	26	-27	21	-21	23	-24	23	-23	19	-19		
100000	19	-20	16	-16	21	-23	23	-22	19	-19		
500000	8	-8	8	8	19	-19	21	-21	19	-19		
1000000	6	-6	6	-6	18	-18	21	-21	19	-19		

ตารางที่ 5.1 ผลของอุณหภูมิต่อโพลาไรเซชันคงค้างจากการทคสอบความล้า



(a)

รูปที่ 5.2 ผลของอุณหภูมิต่อ (a) โพลาไรเซชันคงค้าง (b) โพลาไรเซชันคงค้างแบบ สัมพัทธ์ โดยกราฟแบบจุคคือค่าที่ได้จากการทดลองจริงส่วนกราฟแบบ เส้นคือค่าที่ได้จากสมการที่ 5.1



รูปที่ 5.2 ผลของอุณหภูมิต่อ (a) โพลาไรเซชันคงค้าง (b) โพลาไรเซชันคงค้างแบบ สัมพัทธ์ โดยกราฟแบบจุคคือค่าที่ได้จากการทดลองจริงส่วนกราฟแบบ เส้นคือค่าที่ได้จากสมการที่ 5.1 (ต่อ)

ตารางที่ 5.2 แสดงให้เห็นถึงก่า Coercive field ที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ก่า Coercive field ที่ใช้ในการกลับทิศจะมีก่าน้อยลง โดยจากรูปที่ 5.3(a) และ5.3(b) แสดงให้เห็นถึง ก่า Coercive field และก่า Coercive field แบบสัมพัทธ์ (Normalized Coercive field) พบว่าที่ อุณหภูมิห้อง และ 50 ℃ ก่า Coercive field จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ในช่วง 1,000 ถึง 100,000 cycles ต่อมาเมื่อจำนวนรอบมากขึ้นก่า Coercive field ที่ช่วง 100,000 ถึง 1,000,000 cycles ก่า Coercive field จะมีการลดลงในเวลาต่อมา ที่อุณหภูมิ 100 ℃ ก่า Coercive field มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และคงที่เมื่อจำนวนรอบมากขึ้น ส่วนที่อุณหภูมิ 150℃ และ 200 ℃ ก่า Coercive field มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และคงที่ในเวลาต่อมา

จำนวน รอบ แรงดัน	± E _c (V/cm)									
	อุณหะ	กูมิห้อง	50	°C	100	°C	150	°C	200	°C
	+E _c	-E _c	+E _c	-E _c	+E _c	-E _c	+E _c	-E _c	+E _c	-E _c
1000	10678	-10936	10578	-10637	9 257	-9474	8387	-7848	<mark>6395</mark>	-5856
5000	11176	-11235	10977	-10936	9746	-9826	8487	-7848	<mark>639</mark> 5	-5856
10000	11694	-11594	11395	-11235	9685	-9836	8487	-8091	6096	-5856
50000	12670	-12729	12037	-11534	10248	-10377	8487	-8091	6096	-5856
100000	13069	-13227	12073	-11833	10610	-10620	8487	-8091	6096	-5856
500000	12670	-12430	11774	-11235	10861	-10787	8686	-8745	6096	-5856
1000000	12371	-12131	10877	-10637	10877	-10530	8686	-8745	6096	-5856

ตารางที่ 5.2 ผลของอุณหภูมิต่อค่า Coercive field เมื่อทดสอบความล้า



(a)

รูปที่ 5.3 ผลของอุณหภูมิต่อ (a) ค่า Coercive field (b) ค่า Coercive field แบบสัมพัทธ์



รูปที่ 5.3 ผลของอุณหภูมิต่อ (a) ค่า Coercive field (b) ค่า Coercive field แบบสัมพัทธ์ (ต่อ)

จากผลการทคลองการเกิดความล้าของค่าโพลาไรเซชันมีความเป็นไปได้ที่จะมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ (1) เกิดจากการตรึงของผนังโดเมนซึ่งอาจสามารถวิเคราะห์ได้จากผลของเทคนิคการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction, XRD) (2) เกิดจากความเสียหายบนผิวอิเล็กโทรดซึ่งอาจ สามารถบ่งบอกได้จากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

ในช่วงแรกจะศึกษาถึงผลจากการตรึงของผนังโดเมนต่อการเปลี่ยนแปลงก่าโพลาไรเซชัน กงก้าง และก่า Coercive field โดยจะเห็นว่าในช่วงแรกนั้นที่อุณหภูมิห้อง และ 50 ℃ โพลาไรเซชัน กงก้างจะมีก่ามากกว่าที่อุณหภูมิ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃ ทั้งนี้เนื่องจากที่อุณหภูมิห้อง และ 50 ℃ พลังงานในการเปลี่ยนสถานะหรือ ทิศทางของโดเมนภายใต้สนามไฟฟ้าจะมีก่าสูง ดังนั้นก่า Coercive field จึงมีก่าสูงกว่าที่อุณหภูมิ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃ และเนื่องจากที่อุณหภูมิต่ำนี้ สถานะของโพลาไรเซชันมีกวามเสถียรกว่า ดังนั้นเมื่อก่าสนามไฟฟ้ามีก่าลดลงจนเป็นศูนย์โพลาไร เซชันส่วนมากยังกงเรียงตัวในทิศทางของสนามไฟฟ้าที่ได้ป้อนไปแล้ว จึงทำให้ก่าโพลาไรเซชันกง ก้างมีก่าสูงกว่าที่อุณหภูมิสูง ในขณะที่อุณหภูมิ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃ และ 200 ℃ พลังงานที่ใช้ในการ จัดเรียงตัวของโดเมนจะมีก่าน้อยดังนั้นโดเมนสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายกว่าทำให้ก่า Coercive field ต่ำ และโดเมนสามารกกลับกลับกลีบก็นลู่สภาวะการเรียงตัวแบบลุ่มได้ง่าย ณ ก่าสนามไฟฟ้าที่ ้ เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีความเสถียรน้อยกว่า คังแสคงในรูปที่ 5.4 อีก ทั้งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมีผลทำให้เกิดการลบล้างโพลาไรเซชัน (Thermal depolarization) ณ ที่ค่า ้สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงทำให้ค่าโพลาไรเซชันคงค้างที่อุณหภูมิสูงต่ำกว่าโพลาไรเซชันคง ้ ก้างที่อุณหฏมิต่ำ แต่เมื่อจำนวนรอบมากขึ้นที่อุณหฏมิห้อง และ 50 ℃ โพลาไรเซชันคงก้างกลับมี ้ ค่าลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากโดเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งอาจเกิดเนื่องมาจากถกตรึงด้วย มลทินที่มีประจุ (Charged defects) หรือ ช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancy) ซึ่งปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า ผลการตรึงของโคเมน (Domain pinning effect) ส่งผลทำให้โพลาไรเซชัน หรือ โคเมน ภายในเซรามิก PZT ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามทิศทางของสนามไฟฟ้า และทำให้ผนังของ ้ โดเมนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดี (Park et al., 1997 ; Brennan et al., 1998) จึงทำให้โพลาไรเซชันคง ้ ก้างมีค่าลดลง รูปที่ 5.5 แสดงให้เห็นถึงแบบจำลองการลดลงของจำนวนโดเมนที่สามารถกลับ ทิศทางได้ตามสนามไฟฟ้า จะเห็นว่าในช่วงแรกคือช่วง 1,000 ถึง 5,000 cycles โดเมนยังคงเคลื่อน ้ ได้ดีเนื่องจากผลของการตรึงของผนังโดเมนมีน้อย โดยเมื่อจำนวนรอบมากขึ้นจนถึงช่วง 50,000 ถึง 200,000 cycles โคเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ส่งผลให้ก่าโพลาไรเซชันคงค้างมีก่าลคลง อย่างรวคเร็ว ส่วนค่า Coercive field ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานที่ระบบใช้ในการกลับทิศของ ้ โคเมนจะมีค่ามากขึ้น ซึ่งอาจเกิดได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของโคเมนที่ถูกตรึงมีค่ามากขึ้น แต่เมื่อ มาถึงจุด ๆ หนึ่งคือช่วงที่ 200,000 ถึง 1,000,000 cycles การลดลงของโพลาไรเซชันคงค้างจะมีการ ้ลคลงอย่างช้ำ ๆ จนเกือบจะคงที่เนื่องจากจำนวนโคเมนที่สามารถกลับทิศไค้มีค่าลคลง จาก แบบจำลองในรูปที่ 5.5 จะเห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของโคเมนที่ถูกตรึงมีค่าลคลงซึ่งอาจส่งผลทำให้ ้ค่า Coercive field มีการลดลงอย่างช้า ๆ จนเกือบจะคงที่ด้วย ในขณะที่อุณหภูมิ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃ เมื่อจำนวนรอบมากขึ้นการตรึงของผนังโคเมนเกิดได้น้อย (เกิดยาก) โคเมนสามารถกลับทิศ ไปตามทิศของสนามไฟฟ้าได้ง่ายส่งผลให้อัตราการลดลงของค่าโพลาไรเซชันคงค้างมีการลดลง ้น้อยมาก ค่า Coercive field ที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศจึงมีค่าน้อย รูปที่ 5.6 แสคงให้เห็นถึงแบบจำลอง การถคลงของจำนวนโคเมนที่สามารถกลับทิศได้ตามทิศของสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃ จะเห็นว่าในทุกช่วงของการทดสอบอัตราการเพิ่มขึ้นของโคเมนที่ถูกตรึงมีค่าน้อยมาก การเกิดการตรึงของโคเมนทำให้กวามสามารถในการสลับเปลี่ยนทิศทางของโคเมนนั้นลดลงซึ่ง

สังเกตจากลักษณะสเปกตรัมของ XRD ที่เปลี่ยนไป ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 5.3 การลดลงของโพลาไรเซชันคงค้างเนื่องจากความล้าทางไฟฟ้า สามารถคำนวณได้จาก สมการลอการิทึม (Logarithmic fatigue) ซึ่งเขียนได้ดังนี้

$$P_N = P_o - \frac{A}{K} \ln(N+B)$$
 [ดัดแปลงมาจาก (Brennan et al., 1998)] (5.1)

โดย A, B คือ ค่าพารามิเตอร์ของสมการที่อุณหภูมิต่าง ๆ

- P₀ คือ โพลาไรเซชันตั้งต้น
- K คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการทคสอบ (K)

ซึ่งค่าพารามิเตอร์ A และ B ที่อุณหภูมิห้องต่าง ๆ สามารถแสดงได้ในตารางที่ 5.3 เมื่อใช้สมการ ดังกล่าวสร้างกราฟ จะพบว่ากราฟที่ได้จากการคำนวณมีแนวโน้มเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการ ทดลองเป็นอย่างดี (รูปที่ 5.2)



รูปที่ 5.4 แบบจำลองกำแพงศักย์ (Potential barrier well) ในการเปลี่ยนสถานะหรือทิศทางของ โดเมนที่อุณหภูมิต่างกัน ณ สนามไฟฟ้า และความถี่เดียวกัน

 P_1 แทนสถานะ หรือ ทิศทางการเรียงตัวของโคเมนก่อนให้สนามไฟฟ้า

 \mathbf{P}_2 แทนสถานะ หรือ ทิศทางการเรียงตัวของ โคเมนหลังให้สนามไฟฟ้า

- b_A, b_B เป็นระดับพลังงานที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนสถานะของโคเมนจาก P_1 เป็น P_2 ภายใต้ อุณหภูมิ T_A, T_B ตามลำดับ
- T_A, T_B อุณหภูมิในขณะที่ให้สนามไฟฟ้า โดย $T_A < T_b$ และ T_A, T_B มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิ T_C

	Field	Low	Lower Temperature					
Cycle	direction	Model	# non switchable	% decrease				
	direction	Wieder	domains	of P _r				
1×10 ³		$\overbrace{\rightarrow}^{\uparrow}$	-	-				
1×10 ⁴	E	$\overline{ \rightarrow}$	1	1.38 %				
1×10 ⁴ -5×10 ⁴	E		††	16.85 %				
5×10 ⁴ -2×10 ⁵	E		† ††	58.00 %				
2×10 ⁵ -1×10 ⁶	E		***	79.09 %				

รูปที่ 5.5 แบบจำลองสัดส่วนของโดเมนที่ไม่สามารถกลับทิศได้เนื่องจากผลของการตรึงของโดเมน (Domain pinning effect) และอัตราการลดลงของโพลาไรเซชันคงค้างที่อุณหภูมิห้อง และ 50°C



รูปที่ 5.6 แบบจำลองสัดส่วนของโคเมนที่ไม่สามารถกลับทิศได้เนื่องจากผลของการตรึงของโคเมน (Domain pinning effect) และอัตราการลดลงของโพลาไรเซชันคงค้างที่อุณหภูมิ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃

อุณหภูมิ (°C)	P ₀		А		В		
อุณหภูมิห้อง	107 -10		2196	-2228	20046	19220	
50	83	-84	1812	-1847	11504	12588	
100	50	-49	865	-828	75605	37926	
150	29	-29	245	-241	54065	79692	
200	19	-19	32	-14	500	500	

ตารางที่ 5.3 ผลของอุณหภูมิต่อค่าพารามิเตอร์การลคลงของโพลาไรเซชันคงค้าง

5.3 ผลการศึกษาการเปลี่ยนทิศทางของโดเมนด้วยวิธีการ XRD

การตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะ หรือ ทิศทางของโดเมนภายในเซรามิก PZT ก่อนและ หลังการทดสอบความล้าจะสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของโดเมนที่ถูกตรึง ซึ่งมีผลต่อความสามารถ ในการจัดเรียงตัวของโดเมนตามแนวสนามไฟฟ้า และจะส่งผลทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของวัสดุ เนื่องจากความล้าในที่สุด การวิเคราะห์สัดส่วนของโดเมนที่ถูกตรึงดังกล่าวสามารถทำได้ทางอ้อม กือการใช้เทคนิกการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction, XRD)

ค่าความหนาแน่นของขั้วโพลาไรเซชัน (Pole density) เป็นค่าตัวเลขเชิงปริมาณที่ใช้ในการ บ่งบอกสัคส่วนของโคเมน (ทิศทางโพลาไรเซชันเรียงตัวในแนวแกน C ของหน่วยเซลล์) ที่มีทิศ ของโพลาไรเซชันเรียงตัวไปในแนวเคียวกับสนามไฟฟ้า ค่า Pole density มีหน่วยเรียกว่า multiple of a ramdom distribution (m.r.d) สามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้ (Jones et al., 2005)

Pole density =
$$3 \frac{(A_{002}/A_{002}^{R})}{(A_{002}/A_{002}^{R}) + 2(A_{200}/A_{200}^{R})}$$
 m.r.d

A^R₀₀₂ และA^R₂₀₀ คือ พื้นที่ใต้กราฟของเซรามิก PZT ที่มีการจัดเรียงตัวของ โดเมนแบบสุ่ม (หรือเซรามิก PZT ที่ใช้ในการทดลองนี้) ทำให้ค่าโพลาไรเซชันมีค่า เป็นสูนย์

(5.2)

จากรูปที่ 5.7 และ 5.8 แสดงให้เห็นถึงสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก PZT และ Pole density ที่เกิดขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอิเล็ก โทรดที่อุณหภูมิห้อง ตามลำดับ จาก การทดสอบพบว่าในช่วง 20,000 cycles ถึง 100,000 cycles Pole density จะมีการลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงโดเมนมีการกลับทิศตามทิศของสนามไฟฟ้าที่ป้อนได้ลดลง เนื่องจากในช่วงนี้ผลการตรึงของผนังโดเมนเริ่มมีก่ามาก แต่เมื่อทดสอบต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงช่วง ที่ 100,000 ถึง 1,000,000 cycles การลดลงของ Pole density จะมีก่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงแรก และที่ช่วงสุดท้ายคือช่วง 100,000 ถึง 3,500,000 cycles การลดลงของ Pole density มีก่าน้อยมาก จนเกือบกงที่ การลดลงของ Pole density ในช่วง 100,000 ถึง 3,500,000 cycles นั้นแทบจะไม่เพบ การเปลี่ยนแปลง แต่ในความเป็นจริงความล้าจะยังกงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็น จากผลการทดสอบในรูปที่ 5.2(a) ซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายของพื้นผิวใกล้อิเล็กโทรด โดยส่วนนี้ จะแสดงให้เห็นได้โดยใช้วิธีการภาพถ่ายโลรงสร้างจุลภากโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด ส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ซึ่งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 5.4



รูปที่ 5.7 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของวัสคุเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิห้อง



รูปที่ 5.8 Pole density ที่เกิดขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอิเล็กโทรคที่อุณหภูมิห้อง

จากรูปที่ 5.9 และ 5.10 แสดงให้เห็นถึงสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก PZT และ Pole density เกิดขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอิเล็กโทรดที่อุณหภูมิ 150 ℃ ตามลำดับ จาก การทดสอบที่ช่วง 20,000 ถึง 3,500,000 cycles พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดเมนสามารถกลับคืนสู่ สภาวะการเรียงตัวแบบสุ่มได้ง่าย ณ ค่าสนามไฟฟ้าที่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า เนื่องจากมีความเสถียรน้อยกว่า ส่งผลให้การตรึงของผนังโดเมนเกิดได้น้อย (เกิดยาก) โดเมน สามารถกลับทิสไปตามทิสของสนามไฟฟ้าได้ง่าย ค่า Pole density มีการลดลงน้อยมากตลอดช่วง ของการทดสอบเมื่อเทียบกับอุณหภูมิห้อง ส่งผลให้อัตราการเกิดความล้ามีก่าลดลง ซึ่งสอดกล้อง กับผลการทดสอบในรูปที่ 5.2(b)



รูปที่ 5.9 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ 150 °C



รูปที่ 5.10 Pole density ที่เกิดขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอิเล็กโทรคที่อุณหภูมิ 150 ℃

จากผลการศึกษาการดังกล่าวจะให้ผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pojprapai และคณะ (Pojprapai et al, 2007) โดยในการทดสอบจะใช้วิธีการนิวตรอนดิฟแฟรกชัน (Neutron diffraction) เพื่อศึกษาความล้าที่มีผลต่อการสลับเปลี่ยนทิศทางของโดเมน



รูปที่ 5.11 รูปแบบการเลี้ยวเบนของนิวตรอนภายใต้ความเครียคเชิงกล (Pojprapai et al, 2007)

5.4 ผลการศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT

นอกจากการตรึงของโคเมนแล้วความเสียหายที่เกิคบนพื้นผิวอิเล็กโทรคมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงก่าโพลาไรเซชันกงก้าง และก่า Coercive field ซึ่งความเสียหายดังกล่าวอาจมีผลทำให้ สนามไฟฟ้ามีผลต่อการเปลี่ยนทิศของโคเมนลคลง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้ถูกนำเสนอโดย งานวิจัยของ Balke และคณะ (Balke, 2007) การตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT เป็นการพิสูจน์ และยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่ เกิดความล้าทางไฟฟ้า การตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่ เกิดความล้าทางไฟฟ้า การตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่ เกิดความล้าทางไฟฟ้าจะใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราค (Scanning Electron Microscope, SEM) เพื่อตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่มีการเสื่อมสภาพจากการทคสอบ ความล้าทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง และ150 °C ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงดังรูปที่ 5.12 รูป ที่ 5.13 ตามลำดับ

จากรูปที่ 5.12 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าในช่วง 20,000 cycles จะไม่ปรากฏถึงความเสียหายบนพื้นผิวของเซรามิก PZT เนื่องจาก ในช่วงนี้โคเมนยังคงเคลื่อนได้ดีเนื่องจากผลการตรึงของผนังโคเมนมีน้อยความเครียดที่เกิดขึ้นจึงมี ค่าน้อย ต่อมาที่ช่วง 100,000 cycles เริ่มเกิดรอยร้าวขึ้นที่ผิวของเซรามิก PZT ส่งผลให้ช่วงนี้โพลา ไรเซชันมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้โคเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทำ ให้เกิดความเกรียดสะสมมากขึ้นที่บริเวณดังกล่าวจนทำให้เซรามิก PZT เกิดรอยแตกขึ้น ต่อมาเมื่อมี รอยแตกร้าวเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีความเด้นสะสมเกิดขึ้นมากทำให้วัสดุถูกทำลายได้ง่ายโดย จะมีการขยายตัวของรอยร้าวกลายเป็นรอยแตกซึ่งจะเห็นได้ในช่วง 1,000,000 cycles ในช่วงนี้เซรา มิก PZT ไม่มีคุณสมบัติความเป็นเฟร์ โรอิเล็กทริก โดยสังเกตได้จากวงวนฮีสเทอรีซีสที่มีรูปร่าง คล้ายกับวงรี โดยในช่วงนี้ค่า Coercive field ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากสนามไฟฟ้าไม่สามารถทำ ให้โดเมนในเซรามิก PZT สามารถกลับทิสได้ จากนั้นเมื่อทำการทดสอบความล้าต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงช่วง 3,500,000 cycles ความเครียดสะสมเนื่องจากผลการตรึงของโดเมนมีมากขึ้นจึงทำให้รอย ร้าวแพร่ขยายตัวได้เร็ว และมากขึ้น ส่งผลให้พื้นผิวของเซรามิก PZT เสียหายเพิ่มขึ้น และทำให้ค่า โพลาไรเซชันที่วัดได้มีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถอธิบายได้ในรูปที่ 5.14(b) จากรูปพบว่า กวามเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็กโทรดทั้งสองด้านจะส่งผลให้ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์รวมของเซรา มิก PZT ลดลง ค่าโพลาไรเซชันจึงมีการลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีรอยแตกหรือรอยร้าว เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เซรามิก PZT เกิดช่องว่างอากาศ รวมไปถึงมลทินซึ่งในที่นี้คือน้ำมันซิลิโคนที่ ไปแทรกตัวอยู่บริเวณรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นบนผิวของเซรามิก PZT ส่งผลให้สภาพยอมสัมพัทธ์รวม



(a) พื้นผิวของเซรามิก PZT ก่อนการทดสอบความล้า

รูปที่ 5.12 โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิห้องหลังการทคสอบ (a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles (d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles



(b) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทดสอบความถ้าที่จำนวน 20,000 cycles



(c) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทดสอบกวามล้าที่จำนวน 100,000 cycles

รูปที่ 5.12 โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิห้องหลังการทดสอบ (a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles (d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles (ต่อ)



(d) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทดสอบความถ้าที่จำนวน 1,000,000 cycles



(e) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทดสอบความล้าที่จำนวน 3,500,000 cycles

รูปที่ 5.12 โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิห้องหลังการทคสอบ (a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles (d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles (ต่อ) จากรูปที่ 5.13 จะสังเกตุได้ว่าโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ 150 ℃ จะไม่ปรากฏความเสียหายบนเซรามิก PZT ตลอดช่วงของการทดสอบคือ 1,000 ถึง 3,500,000 cycles ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่ออุณหภุมิสูงขึ้นโคเมนเปลี่ยนทิศได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ อุณหภูมิที่ต่ำกว่า เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการจัดเรียงตัวมีค่าต่ำ ส่งผลให้การตรึงของ ผนังโคเมนจะมีค่าลดลง (เกิดยาก) ความเกรียดที่เกิดขึ้นในเซรามิก PZT จึงมีค่าลดลง ทำให้เกิด รอยร้าวหรือรอยแตกของพื้นผิวได้น้อย ส่งผลให้อัตราการลดลงของโพลาไรเซชันคงก้างมีค่าน้อย ส่วนค่า Coercive field มีค่าค่อนข้างคงที่โดยสามารถอธิบายได้ในรูปที่ 5.14(c) จากรูปเมื่อทดสอบ กวามล้าที่จำนวน 3,500,000 cycles จะเห็นว่าแทบไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นบนรอยต่อวัสดุกับ อิเล็กโทรดเลย ส่งผลให้สภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรามิก PZT ค่อนข้างที่จะคงที่ เนื่องจากเกิด ช่องว่างอากาศ และมลทินต่าง ๆ ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้สภาพยอมสัมพัทธ์ รวมของเซรามิก PZT หลังการทดสอบมีค่าลดลงน้อยมากซึ่งใกล้เคียงกับค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ วามล้าที่จึงมีค่าลดลง



(a) พื้นผิวของเซรามิก PZT ก่อนการทดสอบความล้า

รูปที่ 5.13 โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ 150 ⁰C หลังการทดสอบ (a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles (d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles



(b) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทคสอบความถ้าที่จำนวน 20,000 cycles



(c) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทคสอบความล้าที่จำนวน 100,000 cycles

รูปที่ 5.13 โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ 150 ⁰C หลังการทดสอบ (a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles (d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles (ต่อ)



(d) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทดสอบความถ้าที่จำนวน 1,000,000 cycles



(e) พื้นผิวของเซรามิก PZT เมื่อทดสอบความถ้าที่จำนวน 3,500,000 cycles

รูปที่ 5.13 โครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ 150 °C หลังการทคสอบ (a) Virgin (b) 20,000 cycles (c) 100,000 cycles (d) 1,000,000 cycles (e) 3,500,000 cycles (ต่อ)



รูปที่ 5.14 แบบจำลองความเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็กโทรดก่อน และหลังการทดสอบที่อุณหภูมิ ห้อง และอุณหภูมิ 150 ℃

รูปที่ 5.14 เป็นแบบจำลองความเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็ก โทรดก่อน และหลังการ ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 150 °C แสดงให้เห็นว่าที่อุณหภูมิห้องก่อนการทดสอบนั้น ประจุบนพื้นผิวของเซรามิก PZT นั้นมีก่ามากกว่าที่อุณหภูมิ 150 °C ทั้งนี้เนื่องจากที่อุณหภูมิ 150 °C จะเกิดการ Thermal depolarization ส่งผลให้ประจุที่พื้นผิวของเซรามิก PZT มีก่าลดลง แต่หลังการ ทดสอบพบว่ากวามเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็ก โทรดที่อุณหภูมิห้องนั้นจะมีรอยแตกหรือรอยร้าว เกิดขึ้นเนื่องจากการทดสอบความล้า ซึ่งส่งผลให้เซรามิก PZT เกิดช่องว่างอากาศ (ก่าสภาพยอม สัมพัทธ์ของอากาศ, $\varepsilon_{air} = 1.0006$) รวมไปถึงมลทินซึ่งในที่นี้คือน้ำมันซิลิโคน (ก่าสภาพยอม สัมพัทธ์ของน้ำมันซิลิโคน, $\varepsilon_{silicon} = 2.5$) ที่ไปแทรกตัวอยู่บริเวณรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นบนผิวของ เซรามิก PZT (ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรามิก PZT , $\varepsilon_{PZT} = 2103$) ส่งผลให้ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์ รวมมีก่าลดลงเทียบกับอุณหภูมิ 150 °C ค่าโพลาไรเซชันเป็นค่าความหนาแน่นของไคโพลโมเมนต์ในหนึ่งหน่วยปริมาตรหรือค่า ของประจุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ โดยมีค่าเท่ากับค่า Dซึ่งเป็นค่าความหนาแน่นของประจุบนพื้นผิว โดยค่า D ยังมีค่าเท่ากับ $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ (D คือ ความหนาแน่นของประจุบนพื้นผิวต่อหนึ่งหน่วย พื้นที่ ε_o คือ ค่าสภาพยอมของสูญญากาศ (8.854x10⁻¹² F/m) ε_r คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรา มิก PZT E คือ สนามไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเซรามิก PZT) ดังนั้นเมื่อค่าสภาพยอมสัมพัทธ์จดง ความ หนาแน่นของประจุต่อหนึ่งหน่วยพื้นจึงมีค่าลดลงด้วย ความหนาแน่นของประจุต่อหนึ่งหน่วย พื้นที่ ที่อุณหภูมิห้องจึงมีค่าน้อยกว่าที่อุณหภูมิ 150 °C ส่งผลให้ค่าโพลาไรเซชันที่อุณหภูมิห้องมีค่าน้อย กว่าที่อุณหภูมิ 150 °C อัตราการเกิดความล้าที่อุณหภูมิห้องจึงมีค่ามากกว่าที่อุณหภูมิ 150 °C ด้วย โดยสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้

$$P = \frac{Qd}{V} = \frac{Q}{A} \tag{5.3}$$

$$D = \frac{Q}{A} = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \tag{5.4}$$

จะได้

$$\therefore P = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \tag{5.5}$$

$$P \downarrow = \varepsilon_0(\varepsilon_r \downarrow)E \tag{5.6}$$

โดย Q คือ ก่าไดโพลเมนต์ หรือ ประจุบนผิวเซรามิก PZT

P คือ ค่าโพลาไรเซชัน

d คือ ความหนาของเซรามิก PZT

A คือ พื้นที่ของเซรามิก PZT

v คือ ปริมาตรของเซรามิก PZT

้สมการที่ 5.6 แสดงให้เห็นว่าเมื่อก่า ε_r ลดลงส่งผลทำให้ก่า P ลดลงด้วย

จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.1.5.1 ในส่วนของการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT นั้นจะทำการวัดค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (_E) และค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก (d₃₃) ของ เซรามิก PZT ก่อน และหลังการทดสอบความล้าทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงไว้ในตาราง ที่ 5.5

จากตารางที่ 5.5 เป็นการวัคสมบัติทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ จะเห็นว่าเมื่ออุณหภูมิมาก ขึ้นสมบัติทางไฟฟ้าจะมีอัตราการลคลงน้อยที่สุด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิมากขึ้นจะเกิดช่องว่าง อากาศ และมลทินต่าง ๆ ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ ค่าการ เก็บประจุ รวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก หลังการทดสอบมีการลดลงน้อยมาก โดยเมื่อทำ การทดสอบพบว่าที่อุณหภูมิ 200 °C ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ ($_{\mathcal{F}}$) จะมีค่า 2090 ค่าตัวเก็บประจุ ($_{\mathcal{C}}$) 570 pF และ ค่าสัมประสิทธิ์ไพอิโซอิเล็กทริก ($_{33}$) จะมีค่า 409 × 10⁻¹² C/N ตามลำดับ

ตารางที่ 5.5 ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT ก่อน และหลังการทคสอบความ ล้าทางไฟฟ้า 1,000,000 cycles

	ก่อน		ก่อน		ก่อน	11	ก่อน		ก่อน	
E _r	2103	222	2023	942	2231	1559	2114	1853	2200	2090
C(pF)	572	60	550	56	607	427	602	504	600	570
$d_{33}(\times 10^{-12}C/N)$	583	20	572	50	588	234	587	383	590	450

^{เขา}ลยเทคโนโลยจะ

5.6 สรุป

ในบทนี้จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์ และสรุปผลการเสื่อมสภาพของเซรามิก PZT ที่เกิดจากการทดสอบการเกิดความล้าจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ อุณหภูมิห้อง 50 °C 100 °C 150 °C และ 200 °C ที่สนามไฟฟ้า 1.50 kV/mm ความถี่ 10 Hz โดย สามารถวิเคราะห์ได้จากการศึกษาขนาดของวงวนฮิสเทอรีซีส ค่าโพลาไรเซชันคงก้าง ค่า Coercive field ของวงวนฮิสเทอรีซีสที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดความล้าของค่าโพลาไรเซชันมีความเป็นไปได้ ที่จะมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ (1) เกิดจากการตรึงของผนังโดเมนซึ่งอาจสามารถวิเคราะห์ได้จาก ผลของเทคนิกการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (2) เกิดจากกวามเสียหายบนผิวอิเล็กโทรดซึ่งอาจสามารถ บ่งบอกได้จากภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด จากผล การทดสอบพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการเกิดความล้าจะมีค่าลดลง โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการ ตรึงของผนังโคเมนเกิดได้น้อย (เกิดยาก) โคเมนสามารถกลับทิสไปตามทิสของสนามไฟฟ้าได้ง่าย ส่งผลให้อัตราการลดลงของค่าโพลาไรเซชันมีการลดลงน้อยมาก และไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้น บนรอยต่อวัสดุกับอิเล็กโทรด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความเกรียดที่เกิดขึ้นในเซรามิก PZT มีค่า ลดลง ทำให้เกิดรอยร้าวหรือรอยแตกของพื้นผิวได้น้อย ส่งผลให้สภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรามิก PZT ค่อนข้างที่จะคงที่ เนื่องจากเกิดช่องว่างอากาส และมลทินต่าง ๆ ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับที่ อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์รวมของเซรามิก PZT หลังการทดสอบมีค่าลดลงน้อย มากซึ่งใกล้เกียงกับค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรามิก PZT ก่อนการทดสอบ ส่งผลให้ก่าโพลาไรเซ ชันที่เกิดขึ้นมีค่าลดลงน้อยมาก อัตราการเกิดความล้าจึงมีก่าลดลง



บทที่ **6** สรุป และข้อเสนอแนะ

6.1 สรุป

งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาความล้าจากการเปลี่ยนขั้วทางไฟฟ้าของเซรา มิก PZT ด้วยวิธีการทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพของเซรามิก PZT โดยทำการสร้างระบบทดสอบการ เกิดความล้าของเซรามิก PZT จากนั้นทำการศึกษาพฤติกรรมความล้าของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

สำหรับในส่วนของการสร้างระบบทดสอบความถ้าเฟร์ โรอิเล็กทริกของเซรามิก PZT ถูก สร้างขึ้นเพื่อป้อนสนามไฟฟ้าให้กับด้วอย่างชิ้นงาน และเก็บบันทึกค่าโพลาไรเซชันในขณะที่ทำ การให้สนามไฟฟ้า โดยระบบทดสอบความถ้ามีส่วนประกอบคือ ภาชนะบรรจุชิ้นงานทดสอบ โดย มีชุดอิเล็กโทรดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงสูง วงจรกวบคุมอุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน ฟังก์ชันเจน เนอร์เรเตอร์ เครื่องขยายแรงคันไฟฟ้า วงจร Sawyer-Tower และดิจิตอลออสซิลโลสโคป โดยใน ส่วนแรกจะทำการสร้างชุดทดสอบซึ่งประกอบด้วยภาชนะบรรจุชิ้นงานทดสอบและวงจรควบคุม อุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน ในส่วนต่อมาเป็นการทดสอบระบบเบื้องด้นโดยการหาค่าตัวเก็บประจุ ที่เหมาะสมในการทดสอบ พบว่าที่ตัวเก็บประจุ 1 μF ซึ่งคิดเป็น 1700 เท่าของค่าดัวเก็บประจุของ ชิ้นเซรามิกPZT ทำให้ได้วงวนอีสเทอรีซีสมีขนาดสมมาตร และมีการอิ่มตัวของโพลาไรเซชันดี ที่สุด จากนั้นจะเป็นการหาก่าดวามถิ่ และแรงดันที่เซรามิก PZT สามารถทนได้ก่อนการเกิดเบรก ดาวน์ โดยทดสอบที่ความถิ่ และสนามไฟฟ้าต่าง ๆ จากการทดสอบพบว่าเมื่อความถิ่เพิ่มมากขึ้น แรงดันที่สามารถป้อนให้แก่ชิ้นงานตัวอย่างเพื่อให้เกิดวงวนฮีสเทอรีซีสจะมีก่าลดลง ซึ่งในการ ทศสอบความถ้าจากการเปลี่ยนขั้วในวิทยานิพนธ์นี้จะใช้กวามถิ่ที่ 10 Hz ซึ่งชิ้นงานสามารถทน แรงดันได้สูงสุด 1.50 kV โดยวงวนฮีสเทอรีซีสที่ได้นั้นจะมีขนาดสมมาตร และมีการอิ่มตัวของโพ ลาไรเซชันก่อนข้างดี

จากการทคสอบการเกิดความล้ำจากการเปลี่ยนขั้วของเซรามิก PZT ที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ อุณหภูมิห้อง 50 ℃ 100 ℃ 150 ℃ และ 200 ℃ ที่สนามไฟฟ้า 1.50 kV/mm ความถี่ 10 Hz ที่จำนวน 1,000,000 cycles พบว่าผลการทคสอบสามารถตอบโจทย์สมมติฐานที่ว่า

- 1. เกิดจากผลการตรึงของผนังโดเมน (Domain pinning effect)
- 2. เกิดจากความเสียหายบนผิวอิเล็กโทรด

โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ความถ้ำจากการถูกตรึงของโดเมนจะส่งผลให้โดเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากถูกตรึงด้วยมลทินที่มีประจุ หรือ ช่องว่างออกซิเจน ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ผลการตรึง ของโดเมน ส่งผลทำให้โพลาไรเซชัน หรือ โดเมนภายในเซรามิก PZT ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ ตามทิศทางของสนามไฟฟ้า โดยการลดลงนี้สามารถกำนวณได้จากสมการลอการิทึมซึ่งเขียนได้ ดังนี้

$$P_N = P_o - \frac{A}{K} \ln(N+B) \tag{6.1}$$

โดย A, B คือ ค่าพารามิเตอร์ของสมการที่อุณหภูมิต่าง ๆ

- P₀ คือ โพลาไรเซชันตั้งต้น
- N คือ จำนวนรอบของสนามไฟฟ้า
- K คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการทคสอบ (เคลวิน, K)

การตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะหรือทิศทางของโดเมนภายในเซรามิก PZT เป็นการพิสูจน์ และ ยืนยันถึงอัตราการถูกตรึงของผนังโดเมนภายในเซรามิก PZT ส่งผลให้เกิดความล้า และการ เสื่อมสภาพในเซรามิก PZT โดยการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของโดเมนในเซรามิก PZT หลังการ ทดสอบความล้าทางไฟฟ้าจะใช้เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ พบว่า เมื่อเกิดความล้าขึ้น การเกิดการตรึงของโดเมนทำให้ความสามารถในการสลับเปลี่ยนทิศทางของโดเมน (Domain switchability) นั้นลดลงซึ่งสังเกตจากลักษณะสเปกตรัมของ XRD ที่เปลี่ยนใป โดย Pole density จะ มีก่าลดลง ซึ่ง Pole density สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของความสามารถในการเปลี่ยนทิศของ โดเมน โดยการตรวจสอบความสามารถในการสลับเปลี่ยนของโดเมนในเซรามิก PZT ที่ อุณหภูมิห้อง และ 150 ℃ พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น Pole density มีการลดลงน้อยมากเมื่อเทียบกับ อุณหภูมิห้อง ทั้งนี้เนื่องจากการตรึงของผนังโดเมนเกิดได้น้อย (เกิดยาก) โดเมนสามารถกลับทิศไป ตามทิศของสนามไฟฟ้าได้ง่าย ส่งผลให้อัตราการเกิดความล้ามีก่าน้อยกว่าที่อุณหภูมิต่ำ

ความถ้าทางไฟฟ้าเกิดจากการความเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็กโทรด ส่งผลให้ สนามไฟฟ้าที่ตกคร่อมเซรามิก PZT มีก่าลดลง โพลาไรเซชันที่เกิดจากสนามไฟฟ้าดังกล่าวจึงมีก่า ลดลงตามไปด้วยการตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT เป็นการพิสูจน์และยืนยัน ี้ถึงความเสียหายที่เกิดบนพื้นผิวเซรามิก PZT ที่เกิดความถ้าทางไฟฟ้า การตรวจสอบโครงสร้างทาง กายภาพของเซรามิก PZT หลังการทดสอบความล้าทางไฟฟ้าจะใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด ้ส่องกราด โดยการตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพของเซรามิก PZT ที่มีการเสื่อมสภาพจากการ ทคสอบความถ้ำทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง และ 150 ℃ พบว่าที่อุณหภูมิต่ำเมื่อจำนวนรอบมากขึ้น ้โดเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทำให้เกิดกวามเครียดสะสมที่บริเวณดังกล่าวจนทำให้เซรา มิก PZT เกิดรอยแตกขึ้น ต่อมาเมื่อมีรอยร้าวเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีความเก้นสะสมเกิดขึ้น มากทำให้วัสดุถูกทำลายได้ง่ายโดยจะมีการขยายตัวของรอยร้าวกลายเป็นรอยแตก ส่งผลให้พื้นผิว ้ของวัสดุเซรามิก PZT เสียหาย และทำให้ค่าโพลาไรเซชันที่วัดได้มีก่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ความ เสียหายที่เกิดบนพื้นผิวอิเล็กโทรดทั้งสองด้านจะส่งผลให้ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรามิก PZT ้ ลคลง ค่าโพลาไรเซชันจึงมีการลคลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีรอยแตกหรือรอยร้าวเกิดขึ้น เนื่องจากการทคสอบความล้า จะส่งผลให้ในเนื้อสารเกิดช่องว่างอากาศ และมลทินต่าง ๆ มีมากขึ้น ้ทำให้ค่าสภาพขอมสัมพัทธ์ในเนื้อสารเซรามิกมีค่าลคลง โดยค่าสภาพขอมสัมพัทธ์จะแปรผันตรง ้กับค่าโพลาไรเซชันซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าโพลาไรเซชันมีค่าลคลงด้วย ในขณะที่อุณหภูมิสูงโคเมน เปลี่ยนทิศได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการจัดเรียงตัวมีค่า ้น้อย ส่งผลให้การตรึงของผนัง โคเมนจะมีค่าลุดลง (เกิดยาก) ความเครียดที่เกิดขึ้นในวัสดุเซรามิก PZT จึงมีก่าลคลง ทำให้เกิดรอยร้าวหรือรอยแตกของพื้นผิวได้น้อย ส่งผลให้ก่าสภาพยอมสัมพัทธ์ ้ของเซรามิก PZT ค่อนข้างที่จะคงที่ เนื่องจากเกิดช่องว่างอากาศ และมลทินต่าง ๆ ที่น้อยมากเมื่อ เทียบกับที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของเซรามิก PZT หลังการทดสอบมีการ ้ลดลงน้อยมาก ค่าโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นจึงมีอัตราการลดลงน้อยมาก

^{ทย}าลัยเทคโนโลยี^สุร

6.2 ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมา มีข้อแนะนำในการดำเนินวิจัยวิทยานิพนธ์ ดังนี้

 ถ้าชิ้นเซรามิกPZT ที่ใช้มีความหนามากเกินไปจะต้องใช้แรงคันไฟฟ้าที่มีค่าสูงมาก ดังนั้นการลดค่าแรงคันไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบการเกิดความล้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การ ทดสอบมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้จึงใช้วิธีลดความหนาของชิ้นวัสดุเซรามิก PZT เพื่อลดขนาด ของแรงคันที่ใช้ในการทดสอบ

2. ชิ้นเซรามิก PZT ที่ตัดมาทุกชิ้นจะถูกนำไปวัดความหนาด้วยไมโครมิเตอร์ เพื่อ ตรวจสอบให้มีความหนาเท่ากันทุกชิ้นสำหรับการทดสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากความหนาที่ไม่เท่ากันในการเกิดเบรกดาวน์ ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าผลการทดลองที่ ผิดเพี้ยนได้

3. ควรทำการทดสอบในห้องที่ไม่มีผลกระทบจากอุณหภูมิภายนอก เช่น ห้องแอร์ เป็น ต้น เนื่องจากการทดสอบทุกครั้งจำเป็นต้องวัดค่าความชื้นจากอากาศ หากมีความชื้นมากเกินไปจะ ไม่สามารถทำการทดสอบได้เพราะอาจทำให้เกิดการเบรดาวน์เร็วขึ้น และทำให้ข้อมูลที่ได้จากการ ทดสอบเกิดการผิดเพี้ยน ดังนั้นจึงไม่สามารถทำการทดสอบในฤดูฝนและวันที่มีอากาศชื้นได้



รายการอ้างอิง

- ขันทอง ทรงศิริ (2008). การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกผสมเลดแมกนี เซียมในโอเบต-เลดเซอร์ โคเนตไทเทเนต. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 4-39.
- เชิคศักดิ์ แซ่ลี่ (2007). สมบัติไดอิเล็กทริกและเพียโซอิเล็กทริกในของผสมแบบ 0-3 พีแซคทีกับ เทอร์มัลพลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่. 4-30.
- ภัทราวรรณ คหะวงศ์ (1998). เซรามิกชนิดเฟอร์โรอิเล็กทริก ตอน 1. วารสารเซมิคอนดัตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 238.
- รัตติกร ยิ้มนิรัญ (2001). สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- สุธรรม ศรีหล่มสัก (2008). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา Introduction to Piezoelectric Ceramics. ภาควิชาเซรามิก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- APC International . (2002). Piezoelectric ceramic: Principles and applications, APC. Inter national, Ltd.
- Brennan, C. (1998). Model of ferroelectric fatigue due to defect/domain interaction. **Department** of chemistry. 150: 199-208.
- Balke, N., Kungl, H., Granzow, T., and Lupascu, D.C. (2007). Bipolar fatigue caused by field screening in Pb(Zr,Ti)O₃ ceramics. **Journal of the American Ceramic Society**. 90(12): 3869-3874.
- Cao, W., and Cross, L. E. (1993). Theoretical model for the morphotropic phase boundary in lead zirconate lead titanate solid solution. **Physical Review**. (47) 9: 4825–4830.
- Damjanovic, D. (1998). Ferroelectric dielectric and piezoelectric properties of ferroelectric thin films and ceramics. **Reports on Progress in Physics**. 61: 1267-1324.
- Glaum, J., Granzow, T., Schmitt, L. A., Kleebe, H. J., and Rodel, J. (2011). Temperature and driving field dependence of fatigue processes in PZT bulk ceramics. Acta Materialia. 59: 6083-6092.

- Haertling, G.H. (1999). Ferroelectric ceramics history and technology. Journal of the American Ceramic Society. 82: 797 818.
- Hesse, D., Vrejoiu, I., and Alexe, M. (2006). Polarization fatigue and frequency-dependent recovery in Pb(Zr,Ti)O₃ epitaxial thin films with SrRuO₃ electrodes. **Physical Review**. 88.
- Jaffe, B., Cook, W. R., and Jaffe, H. (1971). Piezoelectric ceramics. Academic Press: London New York.
- Jiang, Q., Cao, W., and Cross, L. E. (1994). Electric fatigue in lead zirconate titanate ceramics. **Solid State Sciences**. 77(1):211–215.
- Jiang, Q. Y., Subbarao, E. C., and Cross, L. E. (1994) .Effect of composition and temperature on electric fatigue of la-doped lead zirconate titanate ceramics. Journal of Applied Physics. 75 (11): 7433-7443.
- Lou, X.J., and Wang, J.(2010). Bipolar and unipolar electrical fatigue in ferroelectric lead zirconate titanate thin films: An experimental comparison study. **Physical Review**. 24: 104-108.
- Moulson, A. J., and Herbert, J. M. (2003). Electroceramics: Materials, Properties, Applications. John Wiley & Sons, Ltd. 2: 492 494.
- Nie, H. C., Chen, X.F., Feng, N.B., and Gu, Y. (2010). Effect of external fields on the switching current in PZT ferroelectric ceramics. **Solid State Communications**. 150: 101-103.
- Pan, W. Y., Yue, C. F., and Tuttle, B. A. (1991). Ferroelectric fatigue in modified bulk lead zirconate titanate ceramics and thin films. Ceramic Transactions. 25: 385-397.
- Park, C. H., and Chadi, D. J. (1997). Microscopic study of oxygen- vacancy defect in ferroelectric perovskites. Physical Review. 57(22): 13961-13964.
- Paton, E.N., Mansour, S. A., and Bement, A. (1996). Temperature dependent fatigue in ferroelectric PZT thin films. **Materials Science & Engineering.** 1: 467-470.
- Pojprapai, S., Russell, J., Daniels, J. E., and Hoffman, M. (2009). Frequency effects on fatigue crack growth and crowth-tip domain switching behavior in a lead zirconate titanate ceramic. Acta Materialia. 57(13): 3932-3940.

- Pojprapai, S., Simons, H., Studer, A., Luo, Z., and Hoffman, M. (2011). Dependence on Domain Switching Behavior in Lead Zirconate Titanate Under Electrical Load via In Situ Neutron Diffraction. Journal of the American Ceramic Society. 94(10): 3202-3205.
- Qian, R., Lukasiewicz, S., and Gao, Q. (2000). Electrical fatigue response for ferroelectric ceramic under electrical cyclic load. **Solid-State Electronics**. 44: 1717-1722.
- Sawyer, C.B., and Tower, C. H. (1930). Rochelle salt as a dielectric. **Physical Review**. 35: 269 273.
- Sidorkin, A., Nesterenko, L., Sidorkin, A., Ryabtsev, s., and Bulavina, G. (2010). Ageing and fatigue of lead titanate and lead zirconate titanate thin ferroelectric films. **Solid State Sciences**. 12:302–306.
- Wang, Y., Wong, K.H., and Choy, C.L. (2002) . Fatigue problems in ferroelectric thin films. **Physical Review**.191 (2): 482-488.
- Wang, B., Chan, H. L. W., Kwok, K. W., Choy, C.L., and Tong, K.Y. (2001). Effect of fatigue on the pyroelectric and dielectric properties of PZT films. Journal of the European Ceramic Society. 21: 1589-1592.
- Warren, W. L., Dimos, D., Tuttle, B.A., and Pike, G.E. (1994). Electronic domain pinning in Pb(Zr, Ti)0₃ thin films and its role in fatigue. **Applied Physics Letters**. 65(8): 1018-1020.
- Weitzing, H., Schneider, G.A., Steffens, J., and Hoffmann, M. J. (1999). Cyclic fatigue due to electric loading in ferroelectric ceramics. Journal of the European Ceramic Society. 19: 1333-1337.
- Xu, Y. (1990). Ferroelectric materials and their applications. **Elsevier Science Publishers B.V.,** 1000 AE Amsterdam, The Netherlands.

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ

ะ 37 วักยาลัยเทคโนโลยีสุรบโร

ตารางที่ ก.1 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง

E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
-14642	-38.28	-14821	-37.56	-14821	-36.83	-14821	-29.64	-14821	-21.41	-14821	-10.53	-14821	-7.92
-14343	-37.28	-14522	-36.68	-14522	-35.65	-14522	-25.64	-14522	-18.28	-14821	-9.17	-14821	-7.49
-14044	-36.6	-14223	-35.94	-14223	-34.91	-14223	-21.63	-14223	-15.15	-14821	-9.17	-14522	-6.74
-13746	-36.24	-13924	-35.11	-13924	-33.41	-13924	-17.63	-13924	-12.10	-14522	-8.09	-14223	-5.98
-13447	-35.08	-13626	-33.75	-13626	-31.42	-13626	-13.61	-13626	-9.45	-14223	-7.00	-13924	-5.22
-13148	-33.36	-13327	-31.89	-13327	-28.59	-13327	-9.62	-13327	-6.98	-13924	-5.92	-13626	-4.46
-12849	-31.33	-13028	-29.62	-13028	-25.75	-13028	-5.94	-13028	-5.09	-13626	-4.8	-13327	-3.74
-12550	-27.96	-12729	-25.36	-12729	-20.44	-12729	-2.49	-12729	-3.02	-13327	-3.84	-13028	-3.0
-12251	-24.55	-12430	-20.90	-12430	-15.11	-12430	0.69	-12430	-1.11	-13028	-2.98	-12729	-2.43
-11953	-20.48	-12131	-16.00	-12131	-9.69	-12131	3.53	-12131	0.63	-12729	-2.18	-12430	-1.82
-11654	-16.35	-11833	-10.81	-11833	-5.01	-11833	6.05	-11833	2.22	-12430	-1.43	-12131	-1.2
-11355	-11.5	-11534	-5.51	-11534	-0.02	-11534	8.23	-11534	3.68	-12131	-0.75	-11833	-0.72
-11056	-6.06	-11235	-0.95	-11235	4.23	-11235	10.10	-11235	5.01	-11833	-0.12	-11534	-0.23
-10757	-1.60	-10936	3.26	-10936	7.83	-10936	11.70	-10936	6.21	-11534	0.46	-11235	0.22
-10458	2.97	-10637	7.36	-10637	10.98	-10637	13.07	-10637	7.30	-11235.4	1.01	-10936	0.65
-10160	6.93	-10338	10.61	-10338	13.6	-10338	14.23	-10338	8.29	-10936	1.53	-10637	1.04
-9861.	10.28	-10040	13.48	-10040	15.87	-10040	15.25	-10040	9.19	-10637	2.01	-10338	1.41
-9562	13.30	-9741	15.79	-9741	17.49	-9741	16.15	-9741	10.00	-10338	2.47	-10040	1.75
-9263	15.65	-9442	17.65	-9442	18.86	-9442	16.94	-9442	10.7	-10040	2.90	-9741	2.07
-8964	17.72	-9143	19.24	-9143	19.94	-9143	17.65	-9143	11.42	-9741	3.31	-9442	2.37
-8665	19.30	-8844.8	20.49	-8844.8	20.94	-8844.8	18.30	-8844	12.04	-9442.4	3.69	-9143	2.64
-8367	20.58	-8545	21.46	-8545	21.80	-8545	18.90	-8545	12.60	-9143.6	4.05	-8844	2.90
-8068	21.59	-8247	22.31	-8247	22.55	-8247.	19.46	-8247	13.13	-8844	4.39	-8545	3.15
-//69	22.47	- /948	23.09	-7948	23.24	- 7948	19.98	-7948	13.61	-8545	4./1	-8247	3.38
-/4/0	23.24	- /649	23.78	-7649	23.87	-7649	20.47	-/649	14.01	-8247	5.01	-7948	3.60
-/ /	23.94	-/350	24.43	-/350	24.50	-/350	20.93	-/350	14.48	- /948	5.30	-/649	3.80
-08/3	24.59	-7051	25.01	-7051	25.06	-7051	21.30	-/051	14.87	- /049	5.50	-/350	4.00
-0074	20.21	-0/00	20.00	-0705	20.00	-0/00	21.//	-0/00	10.20	-/300.0/	2.02	-7031	4.19
-0275	20	-0404	20.10	-0404	20.04	-0404	22.10	-0404	15.00	-7031	0.00 6.20	-0733	4.30
-5677	20.20	-0100	20.30	-0100	20.49	-0100	22.02	-0100	15.90	-0/33	6.50	-0404	4.05
-5278	20.74	-5557	27.04	-5050.5	20.70	-55577	22.00	-5050	16.50	-0434.1	6.70	-5856.5	4.07
-5080	27.20	-5258	27.40	-5258.8	27.51	-5258.8	23.17	-5258.8	167	-5856 53	6 901	-5557	4.04
-4781	27.03	-4960	28.26	-4960	28.07	-4960.0	23.17	-4960	17.03	-5557	7.085	-5258.8	5 13
-4482	28.42	-4661	28.62	-4661.2	28.42	-4661.2	24.05	-4661	17.28	-5258.88	7.26	-4960	5.26
-4183	28.79	-4362.4	28.96	-4362.4	28.75	-4362	24.30	-4362	17.52	-4960.05	7.42	-4661	5.39
-3884	29.13	-4063	29.32	-4063.5	29.08	-4063.5	24.55	-4063	17.74	-4661.23	7.58	-4362.4	5.51
-3585	29.48	-3764.7	29.64	-3764.7	29.38	-3764.7	24.78	-3764	17.96	-4362.4	7.74	-4063.5	5.63
-3287	29.78	-3465.9	29.93	-3465.9	29.67	-3465.9	25.01	-3465	18.16	-4063	7.88	-3764.7	5.74
-2988	30.08	-3167	30.22	-3167	29.9	-3167	25.23	-3167	18.36	-3764.75	8.02	-3465.9	5.85
-2689	30.37	-2868.2	30.48	-2868.	30.19	-2868.2	25.44	-2868.2	18.55	-3465.92	8.15	-3167	5.95
-2390	30.67	-2569.4	30.75	-2569.4	30.43	-2569.4	25.64	-2569.4	18.73	-3167.09	8.28	-2868.2	6.05
-2091	30.94	-2270.6	31.01	-2270.6	30.68	-2270.6	25.84	-2270.6	18.91	-2868.27	8.40	-2569.4	6.15
-1792	31.21	-1971	31.26	-1971.7	30.90	-1971.7	26.04	-1971	19.07	-2569	8.52	-2270	6.24
-1494	31.47	-1672	31.49	-1672.9	31.16	-1672.9	26.23	-1672.9	19.23	-2270.6	8.63	-1971.7	6.33
-1195	31.70	-1374.1	31.7	-1374.1	31.38	-1374.1	26.42	-1374.1	19.39	-1971.7	8.73	-1672.9	6.41
-896	31.93	-1075.3	31.94	-1075.3	31.53	- 1075.	26.60	-1075.1	19.54	-1672.96	8.84	-1374.1	6.49
-597	32.16	-776.48	32.16	-776.48	31.77	-776.48	26.78	-776.48	19.68	-1374.1	8.93	-1075.3	6.57
-298	32.38	-477.65	32.36	-477.65	31.93	-477.65	26.95	-477.6	19.82	-1075.31	9.03	-776.48	6.62
-5E-05	32.60	-178.82	32.57	-178.82	32.11	-178.82	27.12	-178.82	19.95	-776	9.12	-477.65	6.71
298.82	32.81	119.99	32.77	119.9	32.29	119.99	27.28	119.99	20.08	-477.65	9.20	-178.82	6.78
597	33.01	418.8	32.96	418.825	32.46	418.825	27.43	418.82	20.20	-178.828	9.29	119.999	6.85
896	33.21	/17.65	33.15	/17.65	32.64	/17.652	27.57	/17.65	20.3	119.9	9.37	418.82	6.91

F	Р	F	Р	F	Р	F	Р	F	Р	F	Р	F	Р
1105	22.20	1016.47	22.22	1016.47	321	1016.47	. 27.71	1016.47	20.43	<u>/18 87</u>	9.45	717.65	6.97
1494	33.57	1315 30	33.52	1315 30	32.1	1315 30	27.71	1315 3	20.43	717 6522	9.52	1016.4	7.03
1792	33.74	1614	33.68	1614.1	33.14	1614.1	27.01	1614 13	20.515	1016 479	9.59	1315.3	7.09
2091	33.91	1912	33.85	1912.95	33.28	1912.95	28.08	1912.95	20.74	1315.305	9.66	1614.13	7.14
2390	34.07	2211.78	34.02	2211.78	33.45	2211.78	28.17	2211.78	20.84	1614.132	9.73	1912.95	7.20
2689	34.22	2510.61	34.18	2510.61	33.62	2510.61	28.30	2510.61	20.94	1912.959	9.80	2211.78	7.25
2988	34.37	2809.43	34.32	2809.43	33.78	2809.43	28.41	2809.43	21.03	2211.785	9.86	2510.61	7.30
3287	34.51	3108.26	34.47	3108.26	33.90	3108.26	28.51	3108.26	21.11	2510.612	9.928	2809.43	7.348
3585	34.64	3407.09	34.59	3407.09	34.03	3407.09	28.61	3407.09	21.20	2809.438	9.9	3108.26	7.39
3884.7	34.77	3705.91	34.72	3705.91	34.16	3705.91	28.71	3705.91	21.28	3108.265	10.04	3407.09	7.43
4183.5	34.89	4004.74	34.86	4004.74	34.29	4004.74	28.81	4004.74	21.36	3407.091	10.10	3705.91	7.47
4482.3	35.01	4303.57	34.98	4303.57	34.42	4303.57	28.91	4303.57	21.44	3705.918	10.15	4004.74	7.51
4781.2	35.12	4602.39	35.08	4602.39	34.56	4602.39	29.00	4602.39	21.52	4004.745	10.20	4303.57	7.55
5080.0	35.24	4901.22	35.19	4901.22	34.70	4901.22	29.10	4901.22	21.59	4303.571	10.25	4602.39	7.595
5378.8	35.33	5200.05	35.31	5200.05	34.82	5200.05	29.19	5200.05	21.66	4602.398	10.30	4901.22	7.63
5677.7	35.44	5498.87	35.40	5498.87	34.94	5498.87	29.28	5498.87	21.73	4901.224	10.34	5200.05	7.66
5976.5	35.55	5797.70	35.49	5797.70	35.05	5797.70	29.38	5797.70	21.80	5200.051	10.39	5498.87	7.70
6275.3	35.66	6096.53	35.59	6096.53	35.15	6096.53	29.47	6096.53	21.87	5498.878	10.43	5797.70	7.73
6574.1	35.75	6395.35	35.69	6395.35	35.23	6395.35	29.56	6395.35	21.94	5797.704	10.46	6096.53	7.76
6873.0	35.83	6694.18	35.78	6694.18	35.31	6694.18	29.65	6694.18	22.00	6096.531	10.50	6395.35	7.79
7171.8	35.92	6993.01	35.86	6993.01	35.41	6993.01	29.74	6993.01	22.06	6395.357	10.53	6694.18	7.82
7470.6	36.01	7291.83	35.95	7291.83	35.48	7291.83	29.83	7291.83	22.12	6694.184	10.56	6993.01	7.85
7769.4	36.11	7590.66	36.05	7590.66	35.56	7590.66	29.91	7590.66	22.18	6993.01	10.59	7291.83	7.88
8068.3	36.23	7889.49	36.15	7889.49	35.65	7889.49	30.00	7889.49	22.24	7291.837	10.62	7590.66	7.9
8367.1	36.31	8188.31	36.25	8188.31	35.74	8188.31	30.08	8188.31	22.29	7590.664	10.64	7889.49	7.93
8665.9	36.40	8487.14	36.33	8487.14	35.84	8487.14	30.16	8487.14	22.34	7889.49	10.66	8188.31	7.95
8964.7	36.49	8785.97	36.44	8785.97	35.93	8785.97	30.23	8785.97	22.39	8188.317	10.68	8487.14	7.97
9263.6	36.59	9084.79	36.53	9084.79	36.03	9084.79	30.30	9084.79	22.43	8487.143	10.70	8785.97	7.99
9562.4	36.68	9383.62	36.61	9383.62	36.12	9383.62	30.36	9383.62	22.48	8/85.9/	10./1	9084./9	8.00
9861.	36.76	9682.45	36.68	9682.45	36.19	9682.45	30.41	9682.45	22.51	9084./97	10./3	9383.62	8.022
10160	36.85	9981.27	36./6	9981.27	36.25	9981.27	30.45	9981.20	22.55	9383.623	10./4	9682.45	8.03
10458	36.96	10280.1	36.84	10280.1	36.30	10280.1	30.48	10280.1	22.57	9682.45	10.76	998127	8.04
10/5/	37.07	105/8.9	30.93	105/8.9	30.30	105/8.9	30.51	105/8.9	22.00	9981.276	10.//	10280.1	8.04
11000	37.17	108//./	37.01	108//./	30.4Z	108//./ 1117/ F	30.54	108//./ 1117/ F	22.01	10280.1	10.78	105/8.9	8.04
11500	37.20	111/0.0	37.10 27.10	111/0.J	30.49	111/0.0	20.50	111/0.0	22.02	10070.93	10.70	100//./	0.04
110.04	37.30 27.40	114/0.4	37.10 27.25	114/0.4	30.00	11473.4	20.07	114/0.4	22.02	100//./0	10.79	11/0.0	0.03 Q N7
1700	37.4Z 37.42	12072.0	37.25	12072.0	36.02	12072.0	30.02	12072.0	22.02	11/0.30	10.79	114/0.4	0.02 8 M1
12550	37.40	12371.8	37.31	12371.8	36.76	12371.8	30.00	12371.8	22.00	1177/ 2/	10.77	12073.0	8.00
12849	37.54	12670.7	37.46	12670.7	36.86	12670.7	30.07	12670.7	22.50	12073.06	10.77	12371.8	7.9
13148	37.63	12969.5	37.52	129695	36.9	129695	30.76	12969.5	22.50	12371 89	10.79	12670.7	7.96
13447	37.66	13268.3	37.55	13268.3	37.01	13268.3	30.79	13268.3	22.47	12670.72	10.77	12969.5	7.9
13746	37.72	13567.2	37.57	13567.2	37.06	13567.2	30.80	13567.2	22.42	12969.54	10.75	13268.3	7.92
14044	37.78	13866.0	37.57	13866.0	37.13	13866.0	30.78	13866.0	22.37	13268.37	10.74	13567.2	7.90
14343	37.85	14164.8	37.60	14164.8	37.20	14164.8	30.77	14164.8	22.31	13567.2	10.72	13866.0	7.88
14642	37.87	14463.6	37.60	14463.6	37.27	14463.6	30.77	14463.6	22.25	13866.02	10.70	14164.8	7.86
14941	37.94	14762.5	37.65	14762.5	37.41	14762.5	30.76	14762.5	22.18	14164.85	10.67	14463.6	7.84
15240	37.83	15061.3	37.59	15061.3	37.41	15061.3	30.75	15061.3	22.11	14463.68	10.65	14762.5	7.82
15240	38.79	15061.3	37.60	15061.3	38.06	15061.3	31.04	15061.3	21.94	14762.5	10.63	15061.3	7.79
14941	38.19	14762.5	37.53	14762.5	37.41	15061.3	30.75	15061.3	22.11	15061.33	10.61	15061.3	7.82
14642	37.60	14463.6	37.22	14463.6	36.01	15061.3	30.75	15061.3	22.18	15061.33	10.49	15061.3	7.79
14343	37.02	14164.8	36.79	14164.8	33.98	14762.5	27.31	14762.5	19.08	15061.33	10.61	15061.3	7.82
14044	36.44	13866.0	36.24	13866.0	31.97	14463.6	23.58	14463.6	16.22	15061.33	10.63	14762.5	7.01

ตารางที่ ก.1 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง (ต่อ)

Ε Р Ε Р Е Р Ε Р Ε Р Ε Р Е Р 13746 35.57 13567.2 35.14 13567.2 29.68 14164.8 19.85 14164.8 13.47 15061.33 10.60 14463.6 6.19 13447 34.28 13268.3 33.63 13268.3 26.82 13866.0 16.12 13866.0 10.94 14762.5 9.212 14164.8 5.37 13148 32.51 12969.5 30.84 12969.5 23.44 13567.2 12.49 13567.2 8.50 14463.68 7.92 13866.0 4.60 12849 13567.2 3.89 30.23 12670.7 27.08 12670.7 19.56 13268.3 8.89 13268.3 6.14 14164.85 6.63 12550 27.38 12371.8 22.07 12371.8 15.28 12969.5 5.42 12969.5 3.92 13866.02 5.53 13268.3 3.16 12251 23.98 12073.0 16.65 12073.0 10.76 12670.7 2.11 12670.7 1.85 13567.2 4.47 12969.5 2.49 11953 20.07 11774.2 117742 12371.8 -0.95 12371.8 -0.06 13268.37 3.43 12670.7 1.88 11.26 6.15 11654 15.74 11475.4 6.16 11475.4 1.68 12073.0 -3.80 12073.0 -1.83 12969.54 2.517 12371.8 1.3 11355 11.13 11176 11176.5 -2.52 11774.2 -6.35 117742 -3.46 12670.72 1.67 12073.0 0.80 1.54 11475.4 10877.7 11056 6.42 10877.7 -8.60 -4.94 12371.89 0.90 11774.2 0.31 -3.08 -6.3 11475.4 10578.9 10757 -7.52 -10.56 11475.4 -0.14 1.86 10578.9 -9.68 11176.5 11176.5 -6.28 12073.06 0.19 -0.56 10458 -2.44 10280.1 -11.23 10280.1 -12.5 10877.7 -12.24 10877.7 -7.50 11774.24 -0.46 11176.5 10160 -6.41 9981.27 -14.25 9981.27 -15.03 10578.9 -13.68 10578.9 -8.59 11475.41 -1.06 10877.7 -0.95 -1.32 9861 -10.03 9682.45 -16.77 9682.45 -17.08 10280.1 -14.91 10280.1 -9.58 11176.58 -1.69 10578.9 9562 9383.62 -10.48 -1.66 -13.18 9383.62 -18.82 -18.80 9981.27 -15.97 9981.27 10877.76 -2.12 10280.1 -1.98 9263 -15.89 9084.79 -20.32 9084.79 9682.45 -16.89 9682.45 -11.29 10578.93 -2.60 9981.27 -20.21 8785.97 -2.28 8964 -18.18 8785.97 -21.52 -21.38 9383.62 -17.69 9383.62 -12.02 10280.1 -3.04 9682.45 -20.08 -22.53 8487.14 9084.79 -18.41 9981.27 9383.62 -2.5 8665 8487.14 -22.38 9084.79 -12.68 -3.46 -2.83 8367 -21.63 8188.31 -23.42 8188.31 -23.24 8785.97 -19.06 8785.97 -13.28 9682.45 -3.84 9084.79 8068 -22.88 7889.49 -24.22 7889.49 -23.99 8487.14 -19.65 8487.13 -13.83 9383.62 -4.21 8785.97 -3.08 7769 -23.91 7590.66 -24.89 7590.66 -24.73 8188.31 -20.19 8188.31 -14.33 9084.79 -4.55 8487.14 -3.3 7470 -24.77 7291.83 -25.56 7291.83 -25.27 7889.49 -20.69 7889.49 -14.80 8785.97 -4.87 8188.31 -3.54 -5.17 7171 -25.51 6993.01 6993.01 7590.66 -21.15 8487.14 7889.49 -3.76 -26.15 -25.84 7590.66 -15.23 6873 -26.17 6694.18 -26.35 7291.83 -21.59 7291.83 7590.66 -3.96 6694.18 -26.69 -15.62 8188.31 -5.45 6574 -26.76 -27.20 6395.35 6993.01 7291.83 -4.15 6395.35 -26.83 -22.00 6993.01 -15.99 7889.49 -5.72 6275 -27.31 6096.53 6096.53 -27.28 6694.18 -22.39 6694.18 7590.66 -5.9 6993.01 -4.33 -27.67 -16.33 5976 -27.81 5797.70 -28.11 5797.70 -27.70 6395.35 -22.76 6395.35 -16.658 7291.83 -6.21 6694.18 -4.51 -28.27 5677 5498.87 -28.50 5498.87 -28.09 6096.53 -23.11 6096.53 -16.9 6993.01 -6.44 6395.35 -4.67 5378 -28.71 5200.05 -28.87 5200.05 5797.70 -28.46 -23.44 5797.70 -17.24 6694.18 -6.65 6096.53 -4.83 5080 -29.12 4901.22 -29.26 4901.22 -28.81 5498.87 -23.76 5498.87 -17.50 6395.35 -6.86 5797.74 -4.98 4781 -29.51 4602.39 -29.61 4602.39 -29.14 5200.05 -24.06 5200.05 -17.75 6096.53 -7.05 5498.87 -5.12 4482 -29.88 4303.57 -29.92 4303.57 -29.45 4901.22 -24.34 4901.22 -17.99 5797.70 -7.23 5200.05 -5.26 4183 -30.23 4004.74 -30.2 4004.74 -29.75 4602.39 -24.62 4602.39 -18.2 5498.88 -7.41 4901.22 -5.39 3884 -30.56 3705.91 3705.91 -30.03 4303.57 -24.88 4303.57 -18.43 -7.57 4602.39 -5.52 -30.54 5200.05 3585 -30.88 3407.09 -30.82 3407.09 -30.31 4004.74 -25.13 4004.74 -18.63 4901.22 -7.73 4303.57 -5.64 3287 -31.18 3108.26 -31.09 3108.26 -30.57 3705.91 -25.36 3705.91 -18.826 4602.39 -7.88 4004.74 -5.76 4303.57 -5.87 2988 -31.48 2809.43 -31.34 2809.43 -30.82 3407.09 -25.58 3407.09 -19.00 -8.02 3705.91 2510.61 -5.97 2689 -31.76 -31.57 2510.61 -31.07 3108.26 -25.80 3108.26 -19.18 4004.74 -8.16 3407.09 2390 -32.03 2211.78 -31.80 2211.78 -31.30 2809.43 -26.00 2809.43 -19.35 3705.91 -8.29 3108.26 -6.08 2809.43 2091 -32.29 1912.95 -32.02 1912.95 -31.52 2510.61 -26.19 2510.61 -19.51 3407.09 -8.42 -6.17 1792 -32.54 1614.13 -32.2 1614.13 -26.37 2211.78 2510.61 -31.73 2211.78 -19.66 3108.26 -8.54 -6.27 -32.78 1494 -32.43 1315.30 -31.94 -26.55 -19.80 2809.43 2211.78 1315.30 1912.95 1912.95 -8.65 -6.36 1195 -33.01 -32.64 -32.13 -26.71 1016.47 1016.47 1614.13 1614.13 -19.95 2510.61 -8.76 1912.95 -6.4 896.47 -33.23 -32.84 717.65 717.65 -32.32 1315.30 -26.87 1315.30 -20.08 2211.78 -8.87 1614 -6.52 597.65 -33.45 -33.04 -32.50 -27.02 418.82 418.82 1016.47 1016.47 -20.21 1912.95 -8.97 1315 -6.60 298.82 -33.65 119.99 -33.22 119.99 -32.68 717.65 -27.17 717.65 -20.34 1614.13 -9.07 1016 -6.68 -33.84 -5E-05 -178.82 -33.40 -178.82 -32.84 418.82 -27.31 418.82 -20.46 1315.30 -9.16 717.65 -6.75 -33.01 -298 -34.03 -477.65 -33.59 -477.65 119.99 -27.45 119.99 -20.57 1016.47 -9.25 418.82 -6.8 -597 -34.20 -776.48 -33.75 -776.48 -33.17 -178.82 -27.58 -178.82 -20.69 717.65 -9.34 119.9 -6.89 -896 -34.37 -1075 -33.91 -1075.3 -33.33 -477 -27.71 -477.65 -20.80 418.8256 -9.429 -178 -6.95 -1195 -34.54 -1374.1 -34.08 -1374.1 -33.49 -776.48 -27.83 -776.48 -20.90 119.999 -9.509 -477.65 -7.02 1494 -34.70 -1672.9 -34.23 -1672.9 -33.64 -1075 -27.95 1075.3 -21.00 -178.82 -9.586 -776.4 -7.08 -1792 -34.86 -1971.7 -34.38 -1971 -33.79 -1374.1 -28.07 -1374 -21.10 -477.65 -9.661 -1075 -7.14

ตารางที่ ก.1 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง (ต่อ)

Ε Р Ε Р Е Р Ε Р Е Р Ε Р Е Р -2091 -35.01 -2270.6 -34.53 -2270.6 -33.94 -1672.9 -28.18 -1672 -21.20 -776.481 -9.732 -1374 -7.19 -2390 -35.16 -2569 -34.67 -2569 -34.08 -1971 -28.29 -1971 -21.29 -1075.31 -9.802 -1672 -7.25 -2689 -35.30 -2868.2 -34.79 -2868.2 -34.23 -2270.6 -28.39 2270.6 -21.38 -1374.13 -9.869 -1971.7 -7.30 -2988 -35.44 -3167.0 -34.90 -3167.0 -34.36 -2569.4 -28.50 -2569.4 -21.46 -1672.96 -9.933 -2270.6 -7.35 -3287 -35.58 -3465.9 -35.01 -3465.9 -34.50 -2868.2 -28.60 2868.2 -1971.79 -9.996 -2569.4 -7.40 -21.54 -3585 -35.71 -3764.7 -35.15 -3764.7 -34.62 -3167 -28.70 -3167 -21.62 -2270.61 -10.05 -2868.2 -7.44 -3884 -35.84 -4063.5 -35.27 -4063.5 -34.75 -3465.9 -28.79 -3465.9 -21.70 -2569.44 -10.10 -3167.0 -7.49 -4183 -35.97 -4362.4 -35.39 -4362.4 -34.86 -3764.7 -28.89 -3764.7 -21.77 -2868.27 -10.17 -3465.9 -7.53 -4482 -36.09 -4661.2 -35.50 -4661.2 -34.98 -4063.5 -28.98 4063.5 -21.84 -3167.09 -10.22 -3764.7 -7.58 -7.62 -4781 -36.22 -4960 -4960 -4362.4 -29.08 -4362.4 -3465.92 -4063 -35.60 -35.08 -21.91 10.28 -5080 -4661.2 -7.66 -36.34 -5258.8 -35.71 -5258.8 -35.18 -4661.2 -29.17 -21.98 -3764.75 -10.33 -4362 -5378 -36.46 -5557.7 -35.82 -5557.7 -35.27 -4960.0 -29.25 -4960.0 -22.04 -4063.57 -10.38 -4661.2 -7.70 -5677 -36.58 -5856.5 -35.91 -5856.5 -35.36 -5258.8 -29.34 -5258.8 -22.11 -4362.4 -10.43 -4960.0 -7.74 -5976 -36.69 -6155.3 -36.02 -6155.3 -5557.7 -29.43 -5557.7 -22.17 -4661.23 -5258.8 -7.77 -35.44 -10.48 -6275 -36.80 -36.13 -35.52 -5856.5 -29.51 -5856.5 -22.22 -4960.05 -10.52 -5557.7 -7.81 -6454.1 -6454.1 -7.84 -6574 -6753.0 -6155.3 -6155.3 -22.28 -5258.88 -10.57 -5856.5 -36.90 -36.22 -6753.0 -35.60 -29.59 -6873 -37.00 -36.34 -6454.1 -29.67 -6454.1 -22.33 -5557.7 -6155.3 -7.88 -7051.8 -7051 -35.67 -10.61 -7.91 -7171 -37.09 -7350.6 -36.46 -7350.6 -35.74 -6753 -29.75 -6753 -22.38 -5856.53 -10.66 -6454.1 -7470 -37.17 -7649.4 -36.59 -7649.4 -35.82 -7051.8 -29.83 7051.8 -22.43 -6155.36 -10.7 -6753 -7.94 -7.97 -7769 -37.25 -7948.3 -36.69 -7948.3 -35.90 -7350.6 -29.90 -7350.6 -22.48 -6454.1 -10.74 -7051.8 -8068 -37.32 -7649.4 -7350.6 -7.99 -8247.1 -36.76 -8247.1 -35.98 -29.98 -7649.4 -22.53 -6753.01 -10.77 -8367 -37.39 -8545.9 -30.05 -7948.3 -7649.4 -8.02 -36.84 -8545.9 -7948.3 -22.57 -7051.84 -10.81 -36.06 -37.46 -8844.8 -36.93 -30.12 -8247.1 -7948.3 -8.04 -8665 -8844.8 -36.18 -8247.1 -22.61 -7350.67 -10.84 -8964 -37.53 -9143.6 -37.02 -9143.6 -36.23 -8545.9 -30.18 8545.9 -22.65 -7649.49 -10.87 -8247.1 -8.07 -9263 -37.59 -9442.4 -37.11 -9442.4 -36.32 -8844.8 - 30.25 8844.8 -22.68 -7948.32 -10.90 -8545.9 -8.09 -9562 -37.66 -9741.2 -37.17 -9741.2 -9143.6 -30.31 -9143.6 -22.71 -10.93 -8844.8 -8.11 -36.40 -8247.15 -9143.6 -8.12 -9861 -37.73 -10040 -37.25 -10040 -36.48 -9442.4 -30.37 -9442 -22.74 -8545.97 -10.96 -10160 -37.80 -10338 -37.31 -10338 -9741.2 -30.43 -9741.2 -22.76 -8844.8 -10.98 -9442.4 -8.14 -36.57 -10458 -37.88 -10637 -37.37 -10637 -36.65 -10040 -30.48 -10040 -22.77 -9143.63 -11.00 -9741.2 -8.15 -10757 -37.96 -10936 -37.41 -10936 -36.72 -10338 -30.53 -10338 -22.78 -9442.45 -11.02 -10040 -8.15 -11056 -38.05 -11235 -37.50 -11235 -36.79 -10637 -30.57 -10637 -22.78 -9741.28 -11.03 -10338 -8.16 -38.13 -11534 -37.56 -30.6 -10936 -22.78 -10040.1 -11.04 -10637 -8.16 -11355 -11534 -36.86 -10936 -11654 -38.22 -37.58 -11833 -11235 -11235 -11.04 -1093 -8.16 -11833 -36.93 -30.64 -22.76 -10338 -11953 -38.31 -12131 -37.57 -12131 -36.99 -11534 -30.66 -11534 -22.74 10637.8 -11.0 -11235 -8.15 -12251 -38.40 -12430 -37.58 -12430 -37.05 -11833 -30.68 -11833 -22.71 -10936.6 -11.03 -11534 -8.15 -12550 -38.50 -12729 -37.6 -12729 -37.12 -12131 -30.68 -12131 -22.67 -11235 -11.02 -11833 -8.13 -12849 -38.58 -13028 -37.66 -13028 -37.17 -12430 -30.67 -12430 -22.62 -11534.2 -11.00 -12131 -8.12 -13148 -38.62 -13327 -37.70 -13327 -37.20 -12729 -30.65 -12729 -22.56 -11833.1 -10.97 -12430 -8.10 -13447 -12729 -8.09 -38.66 -13626 -37.73 -13626 -37.23 -13028 -30.6 -13028 -22.50 -12131.9 -10.94 -13028 -8.07 -13746 -38.70 -13924 -37.84 -13924 -37.25 -13327 -30.55 -13327 -22.43 -12430.7 -10.90 -8.04 -14044 -38.73 -14223 -38.28 -14223 -37.26 -13626 -30.48 -13626 -22.36 -12729.5 -10.85 -13327 -13924 -8.02 -14343 -38.76 -14522 -37.92 -14522 -37.28 -30.40 -13924 -22.27 -13028.4 -10.81 -13626 -14642 -38.79 -14821 -37.59 -14821 -37.30 -14223 -30 -14223 -22.19 -13327.2 -10.76 -13924 -8.00 -14522 -30.25 -14223 -7.97 -14522 -22.11 -13626 -10.72 -14821 -30.17 -13924.9 -7.95 -14821 -22.03 -10.67 -14522 -7.92 -14223 -22.19 -14223.7 -10.63 -14821 -14522 -22.11 -14522.5 -10.58 -14821 -22.03 -14821.3 -10.53

ตารางที่ ก.1 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง (ต่อ)

ตารางที่ ก.2 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 50 °C

E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
-14821	-33	-14821	-34.22	-14821	-33.95	-14821	-24.85	-14821	-20.08	-14821	-11.03	-14821.3	-8.32
-14522	-32.88	-14522	-33.9	-14522	-33.47	-14522	-22.80	-14821	-18.18	-14821	-10.45	-14821	-8.03
-14223	-31.63	-14223	-32.6	-14223	-31.91	-14223	-20.76	-14522	-16.55	-14522	-9.49	-14522	-7.28
-13924	-30.38	-13924	-31.25	-13924	-30.37	-13924	-18.73	-14223	-14.92	-14223	-8.54	-14223	-6.54
-13626	-29.15	-13626	-29.91	-13626	-28.84	-13626	-16.69	-13924	-13.28	-13924.9	-7.58	-13924.9	-5.79
-13327	-27	-13327	-28.47	-13327	-27.20	-13327	-14.62	-13626	-11.65	-13626	-6.622	-13626	-5.12
-13028	-26.0	-13028	-26.45	-13028	-25.02	-13028	-12.44	-13327	-10.02	-13327.2	-5.712	-13327.2	-4.49
-12729	-23.9	-12729	-23.97	-12729	-22.43	-12729	-10.18	-13028	-8.44	-13028.4	-4.87	-13028.4	-3.92
-12430	-21.4	-12430	-21.0	-12430	-19.45	-12430	-7.88	-12729	-6.89	-12729.5	-4.06	-12729.5	-3.37
-12131	-18.6	-12131	-17.81	-12131	-16.16	-12131	-5.58	-12430	-5.3	-12430.7	-3.30	-12430.7	-2.85
-11833	-15.5	-11833	-14.25	-11833	-12.63	-11833.	-3.31	-12131	-3.952	-12131.9	-2.587	-12131.9	-2.35
-11534	-12.27	-11534	-10.49	-11534	-8.98	-11534	-1.12	-11833	-2.566	-11833.1	-1.91	-11833.1	-1.88
-11235	-8.84	-11235	-6.64	-11235	-5.28	-11235	0.94	-11534	-1.246	-11534.2	-1.27	-11534.2	-1.4
-10936	-5.39	-10936	-2.84	-10936	-1.68	-10936	2.88	-11235	7E-03	-11235.4	-0.67	-11235.4	-1.00
-10637	-2.03	-10637	0.79	-10637	1.730	-10637	4.66	-10936	1.19	-10936.6	-0.10	-10936	-0.60
-10338	1.18	-10338	4.16	- 10338	4.884	-10338	6.2	-10637	2.30	-10637.8	0.4262	-10637.8	-0.21
-10040	4.15	-10040	7.19	-10040	1./11	-10040	/.6	-10338	3.34	- 103 38.9	0.9279	-10338	0.14
-9/41	0.83	-9/41.2	9.84	-9/41	10.19	-9/41.2	8.940	-10040	4.32	- 10040.1	1.4009	- 10040.1	0.50
-944Z	9.208	-944Z	14.07	-944Z.4	12.32	-944Z.	10.04	-9/41	5.22	-9/41.28	1.84/1	-9/41.28	0.84
-9143	11.27	-9143	14.00	-9143.0	14.15	-9143.0	11.01	-944Z	0.U/	-944Z.45	2.2080	-9442.45	1.10
-8844 0E 4E	13.04	-8844 0646	17.04	-8844 0545	12.09	-8844 0545	11.80	-9143.0	0.00 7 5 7 7	-9143.03	2.0009	-9143.03	1.4/
-0040	14.30	-0040	17.04	-0040	10.99	-0040	12.02	-0044.0 0E4E.0	0.240	-0044.0 0E4E 0.7	3.044 2.4012	-0044.0 0E4E 07	1.// 2.0E
-0247	10.04	-0247	10.10	-0247	10.07	-0247	13.29	-0040.9	0.249	-0040.97	3.40 IZ	-0040.97	2.00
-7940	10.71	-7940	19.09	-7940 7640 A	10.77	-1940	11.15	-0247.1	0.0/1	-0247.13	3.74 //06	-0247.10	2.52
-7049	17.03	-7047	20.57	-7047.4	20.45	-7047	14.45	-7640.5	7.44 0.02	-7640.32	4.00	-7640.32	2.30
-7051	10.02	-7051	20.57	-7051.8	20.45	-7051.8	15.73	-7350.6	10.47	-7350.67	1 65 83	-7350.67	2.03
-6753	17.31	-7051	21.10	-6753.0	21.05	-6753.0	15.42	-7051.8	10.47	-7051.84	4.0303	-7051.84	3.07
-6454	20.47	-6454	21.74	-6454.1	21.00	-6454.1	16.05	-6753.0	1137	-6753.01	5 1993	-6753.01	3.50
-6155	20.17	-6155	22.23	-61553	22.10	-6155.3	16.65	-6454.1	11.37	-6454.19	5 4511	-6454 19	3.32
-5856	21.46	-5856	23.15	-5856.5	23.00	-5856.3	17.02	-6155.3	12.15	-6155.36	5.6915	-6155.36	3.93
-5557	21.91	-5557	23.5	-5557.7	23.42	-5557.7	17.36	-5856.5	12.51	-5856.53	5.9211	-5856.53	4.12
-5258	22.33	-5258	23.97	-5258.8	23.81	-5258.8	17.69	-5557.7	12.84	-5557.71	6.1406	-5557.71	4.31
-4960	22.74	-4960	24.34	-4960	24.19	-4960	18.01	-5258.8	13.16	-5258.88	6.3505	-5258.88	4.49
-4661	23.12	-4661	24	-4661.2	24.55	-4661.2	18.31	-4960.0	13.46	-4960.0	6.5513	-4960.05	4.66
-4362	23.48	-4362	25.04	-4362.4	24.89	-4362.4	18.60	-4661.2	13.74	-4661.2	6.7436	-4661.23	4.82
-4063	23.82	-4063	25.37	-4063.5	25.22	-4063.7	18.87	-4362.4	14.01	-4362.4	6.9278	-4362.4	4.98
-3764	24.16	-3764	25.68	-3764.7	25.53	-3764.7	19.14	-4063.5	1427	-4063.5	7.1043	-4063.57	5.13
-3465	24.47	-3465	25.98	-3465.9	25.84	-3465.9	19.39	-3764.7	14.51	-3764.75	7.2734	-3764.75	5.27
-3167	24.78	-3167	26.27	-3167.0	26.13	-3167.0	19.63	-3465.9	14.75	-3465.92	7.4355	-3465.92	5.41
-2868	25.08	-2868	26.55	-2868.2	26.41	-2868.2	19.87	-3167.0	14.97	-3167.09	7.5909	-3167.0	5.54
-2569	25.37	-2569	26.81	-2569.4	26.68	-2569.4	20.09	-2868.2	15.18	-2868.27	7.74	-2868.2	5.66
-2270	25.65	-2270	27.07	-2270	26.95	-2270.6	20.31	-2569.4	15.39	-2569.44	7.8831	-2569.4	5.79
-1971	25.92	-1971	27.33	-1971.7	27.21	-1971.7	20.52	-2270.6	15.58	-2270.61	8.0204	-2270.6	5.90
-1672	26.18	-1672	27	-1672	27.46	-1672	20.73	-1971.7	15.77	-1971.79	8.1523	-1971.7	6.02
-1374.	26.43	-1374	27.82	-1374.1	27.70	-1374.1	20.92	-1672.9	15.95	-1672.96	8.279	-1672.9	6.13
-1075	26.68	-1075	28.0	-1075.3	27.94	-1075.3	21.11	-1374.1	16.13	-1374.13	8.4007	-1374.1	6.23
-776	26.92	-776	28.29	-776.48	28.17	-776.4	21.30	- 1075.3	1629	-1075.31	8.5177	- 1075.3	6.33
-477	27.15	-477	28.52	-477.65	28.40	-477	21.48	-776.48	16.45	-776.48	8.6302	-776.4	6.43
-178	27.39	-178.82	28.74	-178.8	28.62	-178.82	21.6	-477.65	16.61	-477.654	8.73	-477.65	6.53
119	27.61	119	28.95	119.9	28.84	119.99	21.82	-1/8.82	16.76	-1/8.828	8.84	-1/8.82	6.62
418	27.83	418.825	29.15	418.82	29.04	418.82	21.98	119.99	16.90	119.99	8.94	119.99	6.72
717.65	28.05	717.652	29.35	717.65	29	717.652	22.14	418.82	17.04	418.82	9.04	418.82	6.80

1													
E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
1016.4	28.26	1016.47	29.54	1016.47	29.43	1016.47	22.29	717.65	17.18	717.65	9.13	717.65	6.89
1315.3	28.46	1315.30	29.73	1315.30	29.62	1315.30	22.44	1016.47	17.31	1016.47	9.22	1016.47	6.97
1614.1	28.66	1614.13	29.91	1614.13	29.80	1614.13	22.58	1315.3	17.44	1315.30	9.31	1315.30	7.05
1912.9	28.85	1912.95	30.09	1912.95	29.97	1912.95	22.72	1614.13	17.56	1614.13	9.39	1614.13	7.12
2211.7	20.00	2211 78	30.26	2211 78	30.13	2211 78	22.86	1011.10	17.68	1011.10	9.47	1011.10	7.12
2510.6	20.01	2510.61	30.43	2510.61	30.13	2510.61	22.00	2211 78	17.00	2211 78	9.55	2211 78	7.17
2010.0	27.21	2310.01	30.43	2310.01	30.27	2010.01	22.77	2510.61	17.00	2510.61	0.63	2510.61	7.20
2100.4	27.57	2007.43	20.74	2102.43	20.50	2100 7.43	23.12	2010.01	12.02	2010.01	0.70	2010.01	7.33
3100.Z	29.00	2407.00	30.74	3100.20 2407.00	30.39 20.7E	2407.00	23.24	2007.43	10.0Z	2007.43	9.70	2009.43	7.39
3407.0	29.71	3407.09 370F.01	30.09	3407.09	30.73	3407.09	23.30	3 100.20	10.12	3100.20	9./0	3100.20	7.40
3/05.9	29.80	3/03.91	31.04	3/03.91	30.88	3/03.9	23.47	3407.09	1023	3407.09	9.80	3407.09	7.51
4004.7	30.01	4004.74	31.18	4004.74	31.02	4004.74	23.59	3705.91	18.33	3/05.91	9.91	3/05.91	1.5/
4303.5	30.15	4303.57	31.33	4303.57	31.15	4303.57	23.70	4004./4	18.43	4004./4	9.98	4004.74	7.62
4602.3	30.29	4602.39	31.47	4602.39	31.28	4602.39	23.80	4303.57	18.52	4303.57	10.05	4303.57	/.6/
4901.2	30.42	4901.22	31.60	4901.22	31.41	4901.22	23.91	4602.39	18.62	4602.39	10.11	4602.39	1.13
5200.0	30.55	5200.05	31.74	5200.05	31.54	5200.05	24.01	4901.22	18.71	4901.22	10.17	4901.22	7.78
5498.8	30.67	5498.87	31.88	5498.87	31.67	5498.87	24.11	5200.05	18.80	5200	10.23	5200.05	7.83
5797.7	30.79	5797.70	32.01	5797.70	31.80	5797.70	24.21	5498.8	18.88	5498.8	10.28	5498.87	7.87
6096.5	30.91	6096.53	32.13	6096.53	31.92	6096.53	24.30	5797.70	18.97	5797.7	10.34	5797.7	7.92
6395.3	31.03	6395.35	32.26	6395.35	32.04	6395.35	24.40	6096.53	19.05	6096.53	10.39	6096.53	7.97
6694.1	31.15	6694.18	32.38	6694.18	32.16	6694.18	24.49	6395.35	19.13	6395.35	10.45	6395.35	8.01
6993.0	31.27	6993.01	32.51	6993.01	32.28	6993.01	24.57	6694.18	1921	6694.18	10.50	6694.1	8.05
7291	31.39	7291.83	32.62	7291.83	32.39	7291.83	24.66	6993.01	1928	6993.01	10.55	6993.01	8.10
7590.6	31.51	7590.66	32.74	7590.66	32.50	7590.66	24.74	7291.83	19.36	7291.8	10.60	7291.83	8.1
7889.4	31.63	7889.49	32.85	7889.49	32.60	7889.49	24.82	7590.6	19.43	7590.6	10.64	7590.6	8.18
8188.3	31.74	8188.31	32.97	8188.31	32.71	8188.31	24.90	7889.49	19.50	7889.49	10.69	7889.49	8.22
8487.1	31.86	8487.14	33.08	8487.14	32.82	8487.14	24.98	8188.31	19.57	8188.31	10.73	8188.31	8.26
8785.9	31,98	8785.97	33.19	8785.97	32.92	8785.97	25.05	8487.14	19.63	8487.14	10.77	8487.14	8.30
9084.7	32.09	9084.79	33.30	9084.79	33.02	9084.79	25.13	8785.97	19.70	8785.97	10.812	8785.97	8.34
9383.6	32.20	9383.62	33.40	9383.62	33.12	9383.62	25.20	9084.79	19.76	9084.79	10.84	9084.79	8.38
9682.4	32.20	9682.45	33.51	9682.45	33.22	9682.45	25.20	9383.62	1981	9383.62	10.88	9383.62	8 41
9981.2	32.30	9081 27	33.51	9981 27	22 22	9081 27	25.27	9682.45	1987	9682.45	10.00	9682.02	8.44
10280	32.10	10280	33.01	102801	33.52	10280 1	25.01	902.13	1007	9081 27	10.71	9081 27	8.47
102.00	22.50	10200	22.01	10200.1	22.51	10200.1	25.40	10290 1	1007	102001	10.74	102001	0.47 9.50
10370	JZ.J7 22.40	10370.7	22.01	10370.7	22.61	10370.7	25.47	10200.1	20.02	10200.1	10.7	10200.1	0.00
10077	32.00 22.77	100//./	24.01	100/7.7	22.60	10077.7	25.04	10370.9	20.02	10070.90	10.90	10370.93	0.32
111/0 1147E	32.11	11170.J	34.01 24.10	11170.J 1147E 4	33.09	11170.J	20.00	100//./ 11174 E	20.00	100//./0	11.00	10077.70	0.04
114/J	32.00	114/0.4	34.10 24.10	114/0.4	33.11 22.0F	114/0.4	20.07	111/0.0	20.09	111/0.00	11.01	11170.00	0.00
11//4	32.94	11//4.2	34.19	11//4.2	33.83	11//4.2	25.73	114/0.4	20.12	114/0.41	11.01	114/0.41	0.5/
12073	33.0Z	12073	34.27	120/3.0	33.92	12073.0	25.79	11//42	20.15	11//4.24	11.01	11//4.24	8.58
123/1	33.10	123/1.8	34.35	123/1.8	33.98	123/1.8	25.85	120/3.0	20.17	120/3.06	11.01	120/3.06	8.58
12670	33.1	126/0./	34.43	126/0./	34.05	126/0./	25.91	123/1.8	20.19	123/1.89	10.99	123/1.89	8.5/
12969	33.27	12969.5	34.50	12969.5	34.11	12969.5	25.95	12670.7	2020	12670.72	10.97	126/0.72	8.56
13268	33.36	13268.3	34.57	13268.3	34.18	13268.3	25.97	12969.5	2020	12969.54	10.95	12969.54	8.55
13567	33.45	13567	34.65	13567.2	34.26	13567.2	25.97	13268.3	2020	13268.37	10.92	13268.37	8.54
13866	33.56	13866	34.71	13866.0	34.32	13866.0	25.94	13567.2	2020	13567.2	10.89	13567.2	8.52
14164	33.67	14164.8	34.82	14164.8	34.39	14164.8	25.88	13866.0	20.19	13866.02	10.85	13866.02	8.50
14463	33.77	14463.6	34.91	14463.6	34.46	14463.6	25.83	14164.8	20.19	14164.85	10.81	14164.85	8.48
14762	33.88	14762.5	34.99	14762.5	34.53	14762.5	25.77	14463.6	20.18	14463.68	10.77	14463.68	8.46
15061	33.98	15061.3	35.08	15061.3	34.61	15061.3	25.71	14762.5	20.17	14762.5	10.7334	14762.5	8.44
15061	34.35	15061.3	36.51	14762.5	35.04	15061.3	25.76	15061.3	20.1	15061.33	10.6937	15061.33	8.42
14762.	33.50	14762.5	35.39	14762.5	35.04	15061.3	25.76	15061.3	19.73	15061.33	10.14	15061.33	8.42
14463	32.66	14463.6	34.28	14463.6	33.71	15061.3	25.76	15061.3	20.11	15061.33	10.63	15061.33	8.11
14164	31.83	14164.8	33.19	14164	32.39	14762.5	24.00	15061.3	20.16	15061.33	10.7	15061.33	8.42
13866	31.00	13866	32.11	13866	31.09	14463.6	22.26	14762.5	17.86	15061.33	10.7	15061.33	8.44

ตารางที่ ก.2 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 50 ⁰C (ต่อ)

							,	, ,					
-	D	F	_	-	D	F	D	F	D	-	D	F	
E	Р	E	Р	E	Р	Ł	P	E	Р	E	P	Ł	Р
13567	29.97	13567.2	30.7	13567.2	29.46	14164.8	20.52	14463.6	15.98	14762.5	9.07	14762.5	7.37
13268	28.65	13268.3	28.82	13268.3	27.38	13866	18.52	14164.8	14.10	14463.68	8.00	14463.6	6.62
12969	26.99	12969	26.47	12969.5	24.84	13567.2	16.29	13866.0	1223	14164.85	6.94	14164.85	5.87
12670	24.95	12670	23.61	12670.7	21.94	13268.3	14.00	13567.2	10.41	13866.02	5.94	13866.02	5.16
12371	22.51	12371.8	20.27	12371.8	18.71	12969.5	11.55	13268.3	8.65	13567.2	5.03	13567.2	4.52
12073.	19.67	12073.0	16.50	12073.0	15.17	12670.7	8.971	12969.5	6.91	13268.37	4.19	13268.37	3.9
11774	16.47	11774.2	12.40	11774.2	11.44	12371.8	6.331	12670.7	5.22	12969.54	3.419	12969.54	3.36
11475	12.98	11475.4	8.125	11475.4	7.662	12073.0	3.708	12371.8	3.57	12670.72	2.7068	12670.72	2.83
11176	9.29	11176	3.87	11176.5	3.985	11774.2	1.171	12073.0	2.00	12371.89	2.037	12371.89	2.34
10877	5.55	10877	-0.15	10877.7	0.548	11475.4	-1.209	11774.2	0.49	12073.06	1.4133	12073.06	1.88
10578	1.910	10578.9	-3.83	10578.9	-2.608	11176.5	-3.386	11475.4	-0.91	11774.24	0.82	11774.24	1.45
10280	-1.51	10280	-7.09	10280.1	-5.481	10877.7	-5.331	11176.5	-2.235	11475.41	0.271	11475.41	1.04
9981	-4.667	9981.2	-9.93	9981.27	-8.098	10578.9	-7.036	10877.7	-3.45	11176.58	-0.254	11176.58	0.65
9682	-7.50	9682.4	-12.34	9682.45	-10.57	10280.1	-8.515	10578.9	-4.571	10877.76	-0.7516	10877.76	0.27
9383.6	-9.993	9383.6	-14.36	9383.62	-12.86	9981.27	-9.79	10280.1	-5.58	10578.93	-1.22	10578.93	-0.07
9084.7	-12.12	9084.7	-16.00	9084.79	-14.84	9682.45	-10.89	9981.27	-6.50	10280.1	-1.66	10280.1	-0.42
8785.9	-13.93	8785.97	-17.32	8785.97	-16.58	9383.62	-11.83	9682.45	-7.33	9981.276	-2.093	9981.27	-0.74
8487.1	-15.46	8487.14	-18.40	8487.14	-18.04	9084.79	-12.65	9383.62	-8.08	9682.45	-2.4943	9682.45	-1.06
8188.3	-16.72	8188.31	-19.29	8188.31	-19.24	8785.97	-13.37	9084.79	-8.75	9383.62	-2.87	9383.62	-1.36
7889.4	-17.78	7889.49	-20.05	7889.49	-20.21	8487.14	-14.01	8785.97	-9.36	9084.79	-32	9084.79	-1.66
7590.6	-18.68	7590.66	-20.73	7590.66	-20.98	8188 31	-14 59	8487 14	-9.92	8785.97	-3.57	8785.97	-1 94
7291.8	-19.47	7291.83	-21.73	7291.83	-21.57	7889.49	-15.12	8188 31	-10.43	8487 14	-3.90	8487 14	-2.21
6003.0	-20.16	6003.01	_21.01	6993.01	-22.10	7590.6	-15.61	7889.49	-10.10	8188 31	-4 2095	8188 317	.2.47
669/1	-20.10	669/118	-21.07	6694 18	-22.10	7201.8	-16	7590.66	-11 33	7889 /	-4 5022	7889 //9	.2.77
6305.3	_20.77	6205 25	_22.41	6305.35	-22.00	6003.01	-16.48	7201.83	-11 73	7500.6	-1 7805	7500.6	-2.72
6006.5	-21.37	6006 53	-22.70	6006 53	-23.04	660/118	- 16.97	6003.01	-11.75	7370.0	-4.7005	7201.82	-2.75
0070.J	-21.70	0070.JJ	-23.33 22.70	0070.JJ	-2J.40	420E 2	- 10.07	077J.01 4404.10	-12.11	7271.0J 4002.01	-J.04 E 20	7271.0J 4002.01	-J.10 2./1
0/9/./ E 400	-22.39	0/9/./U	-23.70 24.10	0/9/./U	-23.00	0393.3	-17.24	0094.10 4 20E 2E	-12.40 12.00	0993.01	-0.29	0993.01	-3.41
0490 E 200	-22.04	0470.0/	-24.10	0490.07	-24.22	0090.00	-17.09	0393.33	- IZ.00	0074.104	-0.00	0094.10 (205.25	-3.02
0200 4001.0	-23.21	3200.03	-24.37	3200.03	-24.37	0/9/./U	-17.91	0090.00	-13.11	0373.337	-0./0	0393.33	-3.02
4901.Z	-23.0/	4901	-24.9 05.07	4901.22	-24.90 05.01	0498.8/	- 18.21	5/9/./0	-13.41	0090.031	-0.98	0090.03	-4.0Z
400Z.3	-24.04	4002.39	-20.27	4002.39	-20.21	0200.00	-10.0	5498.87	-13.09	5/9/./04	-0.20	5/9/./0	-4.20
4303.0	-24.40	4303.37	-20.00	4303.57	-20.01	4901.Z	- 10.70	3200.03	-13.90	0498.87	-0.40	0498.8/	-4.38
4004.7	-24.73	4004.74	-25.91	4004.74	-25.80	4602.39	- 19.02	4901.22	-14.21	5200.05	-6.59	5200.05	-4.56
3/05.9	-25.05	3/05.91	-26.20	3705.98	-26.07	4303.57	- 19.26	4602.39	-14.46	4901.22	-6./82	4901.22	-4./2
3407.0	-25.35	3407.09	-26.4/	3407.09	-26.34	4004./4	-19.48	4303.57	-14.69	4602.398	-6.96	4602.39	-4.88
3108.2	-25.63	3108.26	-26./3	3108.26	-26.6	3/05.91	-19./0	4004./4	-14.91	4303.57	-7.13	4303.57	-5.04
2809.4	-25.91	2809.43	-26.98	2809.43	-26.84	3407.09	- 19.91	3705.91	-15.12	4004./4	- 1.297	4004./4	-5.19
2510.6	-26.17	2510.61	-27.23	2510.61	-27.08	3108.26	-20.11	3407.09	-15.32	3/05.9	-7.45	3/05.91	-5.33
2211.7	-26.42	2211.78	-27.46	2211.78	-27.32	2809.43	-20.3	3108.26	-15.51	3407.09	-7.60	3407.09	-5.47
1912.9	-26.67	1912.95	-27.68	1912.95	-27.54	2510.61	-20.51	2809.43	-15.69	3108.26	-7.75	3108.26	-5.60
1614.1	-26.90	1614.13	-27.91	1614.1	-27.76	2211.78	-20.71	2510.61	-15.87	2809.43	-7.89	2809.43	-5.72
1315.3	-27.13	1315.30	-28.13	1315.30	-27.97	1912.95	-20.90	2211.78	-16.04	2510.61	-8.03	2510.61	-5.84
1016.4	-27.36	1016.47	-28.34	1016.47	-28.18	1614.13	-21.08	1912.95	-16.20	2211.78	-8.16	2211.78	-5.96
717.65	-27.57	717.65	-28.56	717.652	-28.38	1315.30	-21.26	1614.13	-16.36	1912.9	-8.28	1912.9	-6.07
418.82	-27.78	418.82	-28.76	418.825	-28.57	1016.4	-21.43	1315.30	-16.51	1614.13	-8.40	1614.13	-6.18
119.99	-27.99	119.9	-28.96	119.999	-28.76	717.65	-21.60	1016.47	-16.65	1315.30	-8.52	1315.30	-6.28
-178.8	-28.19	-178.8	-29.1	-178.82	-28.93	418.82	-21.76	717.65	-16.80	1016.47	-8.63	1016.47	-6.38
-477.6	-28.39	-477.65	-29.34	-477.65	-29.11	119.9	-21.9	418.82	-16.95	717.65	-8.73	717.65	-6.47
-776.	-28.58	-776	-29.52	-776.48	-29.27	-178.82	-22.07	119.99	-17.06	418.825	-8.843	418.82	-6.56
-1075	-28.7	-1075	-29.69	-1075.3	-29.43	-477.65	-22.21	-178.82	-17.19	119.99	-8.942	119.99	-6.65
-1374	-28.94	-1374	-29.86	-1374.1	-29.59	-776.48	-22.34	-477.65	-17.31	-178.82	-9.03	-178.82	-6.7
-1672	-29.11	-1672.9	-30.02	-1672.9	-29.74	-1075	-22.47	-776.48	-17.43	-477.65	-9.13	-477.65	-6.81
-1971	-29.28	-1971	-30.18	-1971.7	-29.89	-1374.1	-22.60	- 1075.3	-17.54	-776.481	-9.22	-776.48	-6.89

ตารางที่ ก.2 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 50 ℃ (ต่อ)

r													
					I								
E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
-2270	-29.44	-2270.6	-30.33	-2270.6	-30.03	-1672	-22.72	-1374.1	-17.66	-1075.31	-9.30	-1075.31	-6.97
-2569	-29.60	-2569	-30.47	-2569.4	-30.17	-1971	-22.84	- 1672.9	-17.76	-1374.13	-9.39	-1374.13	-7.04
-2868	-29.7	-2868	-30.61	-2868.2	-30.31	-2270.6	-22.96	- 1971.7	-17.87	-1672.96	-9.47	-1672.96	-7.11
-3167	-29.90	-3167.0	-30.75	-3167	-30.44	-2569.4	-23.07	-2270.6	-17.97	-1971.79	-9.55	-1971.79	-7.18
-3465	-30.05	-3465.9	-30.88	-3465.9	-30.57	-2868.2	-23.19	-2569.4	-18.07	-2270.61	-9.62	-2270.61	-7.25
-3764	-30.19	-3764.7	-31.0	-3764	-30.69	-3167	-23.29	-2868.2	-18.16	-2569.44	-9.70	-2569.44	-7.31
-4063	-30.33	-4063.5	-31.14	-4063.5	-30.82	-3465.9	-23.40	-3167	-18.26	-2868.27	-9.77	-2868.27	-7.3
-4362	-30.47	-4362	-31.26	-4362.4	-30.95	-3764.7	-23.50	-3465.9	-18.34	-3167.09	-9.83	-3167.09	-7.43
-4661	-30.61	-4661	-31.39	-4661.2	-31.07	-4063.5	-23.5	-3764.7	-18.43	-3465.92	-9.90	-3465.92	-7.49
-4960.	-30.74	-4960	-31.51	-4960	-31.19	-4362.4	-23.69	-4063.5	-18.51	-3764.75	-9.96	-3764.75	-7.5
-5258	-30.88	-5258.8	-31.63	-5258.8	-31.31	-4661.2	-23.77	-4362.4	-18.59	-4063.57	-10.03	-4063.57	-7.61
-5557	-31.01	-5557	-31.76	-5557.7	-31.42	-4960	-23.86	-4661.2	-18.67	-4362.4	- 10.09	-4362.4	-7.66
-5856	-31.14	-5856	-31.8	-5856.5	-31.5	-5258.8	-23.94	-4960	-18.74	-4661.23	-10.149	-4661.23	-7.72
-6155	-31.26	-6155.3	-31.99	-6155.3	-31.65	-5557.7	-24.03	-5258.8	-18.82	-4960.05	-10.20	-4960.05	-7.77
-6454	-31.38	-6454.1	-32.1	-6454.1	-31.76	-5856.5	-24.10	-5557.7	-18.89	-5258.88	-10.26	-5258.88	-7.82
-6753	-31.50	-6753	-32.22	-6753	-31.88	-6155	-24.18	-5856.5	-18.95	-5557.71	-10.31	-5557.71	-7.87
-7051	-31.61	-7051	-32.32	-7051.8	-31.99	-6454.1	-24.26	-6155.3	-19.02	-5856.53	-10.36	-5856.53	-7.91
-7350	-31.72	-7350	-32.42	-7350.6	-32.09	-6753	-24.34	-6454.1	-19.09	-6155.36	-10.42	-6155.36	-7.96
-7649	-31.83	-7649	-32.51	-7649.4	-32.20	-7051.8	-24.42	-6753.0	-19.15	-6454.19	-10.47	-6454.19	-8.00
-7948	-31.93	-7948	-32.60	-7948 3	-32.29	-7350.6	-24.50	-7051.8	-19.28	-6753.01	-10.52	-6753.01	-8.05
-8247	-32.03	-8242	-32.68	-82471	-32.30	-7649.4	-24 57	-7350.6	-19.27	-7051.84	-10.56	-7051.84	-8.09
-8545	-32.00	-8545	-32	-8545.9	-32.48	-79/8 3	-24.65	-76/9 /	_10.22	-7350.67	-10.50	-7350.67	-8.13
-8844	-32.1	_88// 8	-22 85	-88// 8	-22.40	-82/17.1	-24.00	-70/18 3	_10.30	-76/10 /10	-10.66	-76/10 /10	-8.16
01/12	22.20	0044.0	22.00	0044.0	-32.51	9545.0	24.72	-7740.J 9247.1	10.45	70/10 22	10.00	70/10 22	-0.10 8.20
-7143	-32.27	-7143	-32.70 22.07	-714J.0	-32.00	-0343.7	24.17	-0247.1	-17.4J	-7740.JZ	- 10.70	-7740.JZ	-0.20
07/1	-JZ.J/ 22./	07/1	-JZ.77	07/1 2	22.74	01/12.6	24.00	90// 0	10.56	95/15/07	10.75	95/15/07	-0.24 0.27
-7/41	-JZ.4 22.52	-7/41	-33.04 22.11	-7/41.2	22.01	-714J.0	-24.73	-0044.0	-17.30	-0040.77	- 10.70	-0343.77	-0.27
-10040	-JZ.JZ	-10040	-JJ.11 22.10	- 10040	-32.07	-7442.4	-24.77	-7143.0	-17.0Z	-0044.0	- 10.02 10.04	-0044.0	-0.30
-10330	-32.39	-10330	-33.17	-10550	-32.90 22.02	-9/41.Z	-20.00 0E 11	- 944Z.4	-19.07	-7143.03 0443.45	- 10.00	-9143.03 0443.4E	-0.33
-10037	-32.00	-10037	- JJ. 21	-10037	-33.03 22.11	-10040	-20.11 05.17	-9/41.Z	10 70	-7442.40 0741.00	- 10.90	-944Z.40 0741.00	-0.30
-10930 1122E	-32.73	-10930 11025	-33.30 32.4E	- 10930 11325	-33.11	-10330	-20.17	10220	-19.70	-9/41.20	- 10.95	-9/41.20 100.40.1	-0.30
-11233	-32.00	-11Z33 11E34	- 33.43 22 E	-11230 11E24	-33.10 33.10	-1003/	-20.20 0E 00	-10330	-19.03	- 10040.1	- 10.90	- 10040.1	-0.41
-11004	-32.00	-11004	-33.0	-11004	-33.20	-10930	-20.20 05.00	-1003/	- 19.00	- 103 30.9	- 10.99	- 103 30.9	-0.4
-11033 10101	-32.93 22.00	-11033 10101	- აა.04 ეე უე	-11033 10101	-33.5Z	-11230	-20.55 0F 20	-10930	-19.9Z	- 10037.8 10034 4	- 11.UI 11.020	- 1003/.8 10024 4	-0.40
-12131	-52.99	-12131	- 33./3	-12131	-55.59	-11534	-20.58	-11234	- 19.90	- 10930.0	-11.039	- 10930.0	-0.40
-12430	-55.UD	-12430	- 33.82	- 12430	-55.40	-11833	-20.4Z	-11534	-20.00	-11235.4	-11.05	-11230.4	-ŏ.4/
-12/29	-55.11	-12/29	- 55.91	- 12/29	-55.55	-12131	-20.40	-11833	-20.05	-11034.Z	-11.0/	-11034.Z	-ŏ.4ŏ
-13028	-33.1/	-13028	-33.98	- 13028	-33.60	-12430	-25.49	-12131	-20.05	-11833.1	-11.08	-11833.1	-8.48
-13327	-55.22	-1332/	- 54.03	- 13327	-33.00	-12/29	-25.50	-12430	-20.07	- 12131.9	-11.08	-12131.9	-8.48
-13626	-33.28	-13626	-34.0/	- 13626	-33.72	-13028	-25.50	-12/29	-20.09	- 12430.7	-11.08	- 12430.7	-8.47
-13924	-33.32	-13924	-34.11	- 13924	-33.78	-13327	-25.47	-13028	-20.09	- 12/29.5	-11.087	- 12/29.5	-8.46
-14223	-33.37	-14223	-34.15	-14223	-33.84	-13626	-25.42	-13327	-20.10	-13028.4	- 11.08	-13028.4	-8.44
-14522	-33.42	-14522	-34.18	-14522	-33.89	-1392	-25.36	-13626	-20.10	-13327.2	-11.07	-13327.2	-8.43
-14821	-33.47	-14821	-34.2	-14821	-33.95	-14223	-25.30	-13924	-20.09	-13626	-11.06	-13626	-8.4
-14821	-33.47	-14821	-34.22			-14522	-25.24	-14223	-20.09	-13924.9	-11.05	-13924.9	-8.39
						-14821	-25.18	-14522	-20.09	-14223.7	-11	-14223.7	-8.36
								-14821	-20.08	-14522.5	-11.041	-14522.5	-8.34
								-14821	-20.08	-14821.3	- 11.03	-14821.3	-8.32
										-14821.3	-11.03		

ตารางที่ ก.2 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 50 ⁰C (ต่อ)

ตารางที่ ก.3 แสดงก่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 ⁰C

E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
-14877	-31.02	-14577	-30.71	-14964	-29.00	-14892	-29.00	-14821	-26.58	-14821.	-22.46	-14821	-21.83
-14577	-30.40	-14276	-30.71	-14664	-28.9	-14592	-30.59	-14522	-26.55	-14522	-22.4	-14522	-19.79
-14276	-29.88	-13976	-30.7	-14363	-28.5	-14291	-34.33	-14223	-26.55	-14223	-22.13	-14223	-17.83
-13976	-29.39	-13675	-30.73	-14063	-24.86	-13990	-24.36	-13924	-22.72	-13924	-21.41	-13924	-17.91
-13675	-28.88	-13375	-25.86	-13762	-24.76	-13690	-24.77	-13626	-21.37	-13626	- 16.83	-13626	-16.70
-13375	-28.37	-13074	-24.54	-13461	-23.49	-13389	-23.48	-13327	-19.87	-13327	- 15.41	-13327	- 15.35
-13074	-27.74	-12773	-23.23	-13161	-21.99	-13089	-22.01	-13028	-18.19	-13028	- 14.01	-13028	-13.98
-12773	-27.09	-12473	-21.52	-12860	-20.48	-12788	-20.48	-12729	-16.41	-12729	- 12.30	-12729	-12.49
-12473	-26.25	-12172	-19.85	-12560	-18.71	-12488	-18.66	-12430	-14.39	-12430	- 10.63	-12430	-10.96
-12172	-25.31	-11872	-17.74	-12259	-16.75	-12187	-16.73	-12131	-12.12	-12131	-8.8596	-12131	-9.36
-11872	-24.17	-11571	-15.62	-11959	-14.70	-11887	-14.65	-11833	-9.93	-11833	-7.02	-11833	-7.72
-11571	-22.24	-11271	-13.06	-11658	-12.21	-11586	-12.13	-11534	-7.61	-11534	-5.15	-11534	-6.04
-11271	-20.04	-10970	-10.29	-11357	-9.62	-11285	-9.545	-11235	-5.28	-11235	-3.279	-11235	-4.36
-10970	-17.5	-10670	-7.449	-11057	-6.96	-10985	-6.93	-10936	-2.906	-10936	-1.4941	-10936	-2.64
-10670	-14.41	-10369	-4.68	-10756	-4.26	-10684	-4.29	-10637	-0.62	-10637	0.28	-10637	-0.97
-10369	-11.25	-10068	-1.824	-10456	-1.65	-10384	-1.71	-10338	1.52	-10338	1.95	-10338	0.70
-10068	-8.1	-9768.2	0.62	-10155	0.79	-10083	0.78	-10040	3.50	-10040	3.41	-10040	2.22
-9768	-4.91	-9467	3.03	-9855	3.18	-9783	3.07	-9741.2	5.39	-9741.2	4.84	-9741.2	3.71
-9467	-2.01	-9167	5.38	-9554.5	5.42	-9482	5.325	-9442.4	7.18	-9442	6.13	-9442.4	5.05
-9167	0.80	-8866	7.424	-9253.9	7.38	-9181.9	7.27	-9143.6	8.61	-9143.6	7.269	-9143.6	6.22
-8866	3.60	-8566.0	9.37	-8953	9.22	-8881.3	9.11	-8844.8	10.00	-8844.8	8.32	-8844.8	7.33
-8566	6.225	-8265.4	11.07	-8652.8	10.78	-8580.8	10./1	-8545.9	1120	-8545.9	9.29	-8545.9	8.31
-8265	8.481	-/964.9	12.48	-8352	12.19	-8280.2	12.05	-8247.1	1222	-8247	10.15	-8247	9.20
-/964	10.42	- /664	13./6	-8051./	13.34	-/9/9.6	13.28	- /948.3	13.15	- /948.3	10.96	-/948	10
-/664	12.13	-/303	14.83	-//51	14.30	-/6/9.1	14.29	- /649.4	13.92	-/649.4	11.65	- /649.4	10.70
-/303	13.42	-7003	10./4	-/400	10.21	-/3/8.3	10.10	-/300.0	14.0Z	-/300.0	12.20	-/300.0	11.55
-/063	14.53	-0/02	10.47	-/150	15.97	-/0/1.9	1/ 57	- /051.8	1522	-/051.8 /7E2	12.80	- /051.8	11.88
-0/02	10.48	-040Z	17.13	-0849	10.00	-0/11.4	10.3/	-0/03	16.//	-0/03	13.30	-0/03	12.39
-0402	10.20	-0101	1/./1	-0040.9	17.10	-04/0	17.10	-0404	1623	-0404	13.70	-0404	12.00
-0101	10.93	-3000.9	10.24	-0240.3	17.71	-0170.3 5075.7	1/./	-0100	1712	-0100.0 5056 5	14.19	-0100.0	13.27
-5560	17.34	-5350	10.70	-5647.2	18.63	-56751	18.62	-5050.5	17.12	-5050.5	14.00	-56577	14.06
-5250	18.61	-//95.9	19.13	-5346	10.03	-5274.6	10.02	-5258.8	17.88	-5258.8	15.22	-5258.8	14.00
_/1959	10.01	-4658	10.03	-50461	19.04	_/197/	19.03	-//960	18.23	-3230.0	15.52	-//960	14.75
-4658	19.49	-4358	20.31	-4745.5	19.72	-4673.4	19.72	-4661.2	1857	-4661.2	15.00	-4661.2	15.07
-4358	19.87	-4057	20.66	-4444	20.12	-4372.9	20.12	-4362.4	18.89	-4362.4	16.27	-4362.4	15.38
-4057	20.26	-3757	21.00	-4144	20.45	-4072.3	20.44	-4063.5	19.19	-4063.5	16.56	-4063.5	15.68
-3757	20.62	-3456	21.32	-3843.8	20.77	-3771.7	20.77	-3764.7	19.48	-3764.7	16.84	-3764.7	15.9
-3456	20.97	-3155	21.63	-3543	21.07	-3471.2	21.06	-3465.9	19.76	-3465.9	17.08	-3465.9	16.22
-3155	21.30	-2855	21.93	-3242	21.36	-3170.6	21.35	-3167	20.04	-3167.0	17.34	-3167.0	16.47
-2855	21.60	-2554	22.22	-2942	21.63	-2870	21.63	-2868	20.30	-2868.2	17.57	-2868.2	16.71
-2554	21.90	-2254.2	22.50	-2641	21.90	-2569	21.90	-2569	20.55	-2569	17.81	-2569	16.94
-2254	22.18	-1953	22.76	-2341	22.16	-2268.9	22.16	-2270.6	20.79	-2270.6	18.04	-2270.6	17.16
-1953	22.45	-1653	23.00	-2040	22.40	-1968.4	22.40	-1971.7	21.03	-1971.7	18.25	-1971.7	17.38
-1653	22.73	-1352.5	23.25	-1739.9	22.65	-1667.8	22.64	-1672.9	2125	-1672.9	18.44	-1672.9	17.60
-1352	22.97	-1051	23.48	-1439	22.87	-1367.2	22.86	-1374.1	21.47	-1374.1	18.64	-1374.1	17.80
-1051	23.21	-751	23.70	-1138	23.09	-1066.7	23.09	-1075.3	21.68	-1075.3	18.83	- 1075.3	17.99
-751	23.43	-450.8	23.94	-838	23.32	-766.16	23.31	-776.48	21.88	-776.48	19.02	-776.48	18.19
-450	23.65	-150.2	24.17	-537	23.53	-465.6	23.52	-477.65	22.07	-477.65	19.20	-477.65	18.37
- 150	23.89	150.2	24.3	-237	23.73	-165.04	23.73	-178.82	2226	-178.82	19.37	-178.8	18.53
150	24.10	450.8	24.5	63	23.93	135.52	23.92	119.99	22.45	119.9	19.55	119.9	18.71
450	24.31	751.4	24.71	364	24.12	436.08	24.12	418.82	22.63	418.82	19.717	418.82	18.87
751.4	24.50	1051.97	24.88	664.59	24.31	736.64	24.31	717.65	22.80	717.65	19.88	717.65	19.02

г	D	г	D	г	D	Г	D	Г	D	г	D	г	D
E	P	E 1050 50	P 05.07	E	P	E 1027.01	P	E	P 22.00	E	r 20.02	E 101/ 47	P 10.17
1051.9	24.70	1352.53	25.06	965.15	24.49	1037.21	24.49	1016.4/	22.98	1016.4/	20.03	1016.4/	19.17
1352.5	24.88	1653.09	25.24	1265./1	24.67	1337.77	24.67	1315.30	23.14	1315.30	20.18	1315.30	19.331
1653	25.07	1953.65	25.43	1566.28	24.86	1638.33	24.85	1614.13	2329	1614.13	20.33	1614.13	19.48
1953.6	25.26	2254.22	25.59	1866.84	25.02	1938.9	25.02	1912.95	23.45	1912.95	20.48	1912.95	19.62
2254.2	25.47	2554./8	25./6	2167.40	25.19	2239.46	25.18	2211./8	23.01	2211./8	20.63	2211.78	19.7
2554.7	25.65	2855.3	25.92	2467.96	25.35	2540.02	25.35	2510.61	23./5	2510.61	20.76	2510.61	19.91
2855	25.84	3155.9	26.08	2/68.53	25.51	2840.58	25.51	2809.43	23.90	2809.43	20.91	2809.43	20.04
3155.9	26.02	3456.4	26.26	3069.09	25.66	3141.15	25.66	3108.26	24.04	3108.26	21	3108.26	20.16
3456.4	26.20	3/5/.03	26.42	3369.65	25.81	3441./1	25.81	3407.09	24.18	3407.09	21.18	3407.09	20.29
3757	26.38	4057.59	26.57	3670.22	25.95	3742.27	25.95	3705.91	24.32	3705.91	21.30	3705.91	20.40
4057.5	26.57	4358.16	26.73	3970.78	26.09	4042.84	26.09	4004.74	24.47	4004.74	21.41	4004.74	20.52
4358.1	26.77	4658.72	26.89	4271.34	26.23	4343.4	26.23	4303.57	24.59	4303.57	21.52	4303.57	20.63
4658.7	26.94	4959.28	27.04	4571.9	26.37	4643.96	26.36	4602.39	24.72	4602.39	21.63	4602.39	20.74
4959.2	27.09	5259.85	27.18	4872.47	26.50	4944.52	26.50	4901.22	24.85	4901.22	21.7	4901.22	20.85
5259.8	27.25	5560.41	27.33	5173.03	26.64	5245.09	26.63	5200.05	24.97	5200.05	21.84	5200.05	20.96
5560.4	27.40	5860.97	27.48	5473.59	26.77	5545.65	26.76	5498.87	25.0 9	5498.87	21.94	5498.87	21.06
5860.9	27.53	6161.53	27.64	5774.16	26.89	5846.21	26.89	5797.70	2521	5797.70	22.04	5797.70	21.15
6161.5	27.69	6462.10	27.77	6074.72	27.01	6146.78	27.00	6096.53	25.32	6096.53	22.13	6096.53	21.24
6462.1	27.82	6762.66	27.89	6375.28	27.12	6447.34	27.12	6395.35	25.45	6395.35	22.22	6395.35	21.34
6762.6	27.95	7063.22	28.01	6675.84	27.23	6747.9	27.23	6694.18	25.56	6694.18	22.30	6694.18	21.42
7063.2	28.07	7363.79	28.14	6976.41	27.35	7048.46	27.34	6993.01	25.67	6993.01	22.39	6993.01	21.5
7363.7	28.20	7664.35	28.29	7276.97	27.46	7349.03	27.45	7291.83	25.77	7291.83	22.47	7291.83	21.59
7664.3	28.30	7964.91	28.41	7577.53	27.56	7649.59	27.56	7590.66	25.89	7590.66	22.55	7590.66	21.67
7964.9	28.41	8265.48	28.52	7878.10	27.68	7 9 50.15	27.67	7889.49	25. 99	7889.49	22.64	7889.49	21.75
8265.4	28.53	8566.04	28.65	8178.66	27.78	8250.72	27.78	8188.31	26.08	8188.31	22.73	8188.31	21.84
8566	28.63	8866.60	28.75	8479.22	27.88	8551.28	27.88	8487.14	26.17	8487.14	22.80	8487.14	21.92
8866.6	28.74	9167.16	28.84	8779.78	27.98	8851.84	27.98	8785.97	2627	8785	22.87	8785	22
9167.1	28.84	9467.73	28.95	9080.35	28.08	9152.40	28.08	9084.79	26.35	9084.79	22.94	9084.79	22.08
9467.7	28.96	9768.29	29.08	9380.91	28.18	9452.97	28.17	9383.62	26.44	9383.62	23.01	9383.62	22.15
9768.2	29.09	10068.8	29.21	9681.47	28.27	9753.53	28.27	9682.45	26.51	9682.45	23.07	9682.45	22.22
10068	29.23	10369.4	29.33	9982	28.37	10054.1	28.37	9981.27	26.60	9981.2	23.14	9981.27	22.30
10369	29.34	10669.9	29.43	10282.6	28.46	10354.6	28.46	10280.1	26.66	10280.1	23.21	10280.1	22.36
10669	29.46	10970.5	29.53	10583.1	28.56	10655.2	28.55	10578.9	26.72	10578.9	23.28	10578.9	22.44
10970.	29.60	11271.1	29.63	10883.7	28.65	10955.7	28.64	10877.7	26.79	10877.7	23.351	10877.7	22.51
11271	29.73	11571.6	29.69	11184.2	28.72	11256	28.72	11176.5	26.86	11176.5	23.40	11176.5	22.57
11571	29.85	11872.2	29.78	11484.8	28.80	11556.9	28.80	11475.4	26.93	11475.4	23.46	11475	22.64
11872	29.96	12172	29.89	11785.4	28.87	11857	28.87	11774.2	26.99	11774	23.51	11774	22.70
12172	30.08	12473.3	30.01	12085.9	28.95	12158	28.95	12073	27.07	12073	23.58	12073	22.75
12473	30.19	12773.9	30.12	12386.5	29.01	12458.6	29.01	12371.8	27.15	12371.8	23.64	12371.8	22.82
12773	30.29	13074.4	30.19	12687.1	29.07	12759.1	29.08	12670.7	2721	12670.7	23.68	12670.7	22.88
13074	30.37	13375.0	30.26	12987.6	29.13	13059.7	29.14	12969.5	27.26	12969.5	23.73	12969.5	22.95
13375	30.45	13675.6	30.36	13288.2	29.19	13360.2	29.19	13268.3	27.32	13268.3	23.76	13268.3	23
13675	30.49	13976.1	30.44	13588	29.26	13660.8	29.26	13567.2	27.36	13567.2	23.78	13567.2	23.04
13976	30.5	14276.7	30.53	13889.3	29.34	13961.4	29.34	13866	27.40	13866	23.79	13866	23.08
14276	30.53	14577	30.53	14189.9	29.41	14261.9	29.40	14164	27.45	14164.8	23.81	14164.8	23.10
14577	30.53	14877	30.53	14490.4	29.47	14562.5	29.45	14463.6	27.47	14463.6	23.83	14463.6	23.06
14877	30.53	15178.4	30.53	14791	29.52	14863.1	29.50	14762.5	27.53	14762.5	23.78	14762.5	22.95
15178	30.53	15478.9	30.53	15091.6	29.57	15163.6	29.44	15061.3	27.51	15061.3	23.71	15061.3	22.66
15178	30.45	15478.9	30.51	15265.2	29.91	15163.6	29.27	15061.3	27.12	15061.3	23.71	15061.3	22.34
14877	30.01	15178.4	30.09	14964.6	28.89	14864.8	28.52	14762.5	26.33	15061.3	23.21	15061.3	22.95
14577	29.73	14877.8	29.84	14664.1	28.35	14566.0	28.10	14463.6	25.69	15061.3	23.71	15061.3	22.954
14276	29.43	14577.3	29.55	14363.5	27.90	14267.1	27.65	14164.8	25.00	15061.3	23.719	14762.5	21.32
13976.	29.18	14276.7	29.28	14062.9	27.44	13968.3	27.07	13866	2423	14762.5	21.93	14463.6	20.48

ตารางที่ ก.3 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 ⁰C (ต่อ)

							4	•		. ,			
	-				-				-				
E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
13675.6	28.94	13976	28.97	13762.4	26.79	13669.5	26.38	13567.2	23.28	14463.6	20.983	14164.8	19.54
13375.0	28.65	13675.6	28.65	13461.8	26.04	13370.7	25.52	13268.3	22.20	14164.8	19.98	13866.0	18.59
13074.4	28.29	13375.0	28.27	13161.3	25.02	13071.8	24.42	12969.5	20.80	13866	18.90	13567.2	17.45
12773.9	27.89	13074.4	27.77	12860.7	23.80	12773.0	23.01	12670.7	19.23	13567.2	17.57	13268.3	16.17
12473.3	27.39	12773.9	27.17	12560.1	22.18	12474.2	21.31	12371.8	17.31	13268.3	16.14	12969.5	14.719
12172.7	26.75	12473.3	26.24	12259.6	20.22	12175.4	18.92	12073.0	15.19	12969.5	14.52	12670.7	13.08
11872.2	25.91	12172.8	24.85	11959.0	17.72	11876.5	16.23	11774.2	12.80	12670.7	12.8	12371.8	11.33
11571.6	24.81	11872.2	22.75	11658	14.76	11577.7	13.16	11475.4	10.21	12371.8	11	12073.0	9.40
11271.1	23.04	11571.6	20.15	11357	11.52	11278.9	9.87	11176.5	7.64	12073.0	8.96	11774.2	7.32
10970.5	20.20	11271.1	16.73	11057.3	8.39	10980	6.756	10877.7	4.65	11774.2	6.86	11475.4	5.19
10669.9	17.33	10970.5	13.42	10756.8	4.94	10681	3.641	10578.9	1.69	11475.4	4.81	11176.5	3.14
10369.4	14.12	10669.9	9.693	10456.2	2.02	10382.4	0.523	10280.1	-1.061	11176.5	2.73	10877.7	1.16
10068.8	10.93	10369.4	5.863	10155.6	-1.2	10083.6	-2.375	9981.27	-3.660	10877.7	0.85	10578.9	-0.76
9768.29	7.5	10068.8	2.115	9855.10	-3.88	9784.78	-5.097	9682.45	-5.954	10578.9	-1.06	10280.1	-2.37
9467.72	4.37	9768.29	-1.069	9554.54	-6.38	9485.96	-7.50	9383.62	-7.995	10280.1	-2.77	9981.27	-3.95
9167.16	1.29	9467.73	-4.310	9253.98	-8.72	9187.13	-9.68	9084.79	-9.77	9981.27	-4.42	9682.45	-5.4
8866.60	-1.87	9167.16	-7.301	8953.41	-10.74	8888.3	-11.56	8785.97	-11.28	9682.4	-5.85	9383.62	-6.75
8566.04	-4.9	8866.60	-9.956	8652.85	-12.4	8589.48	-13.15	8487.14	-12.59	9383.62	-7.19	9084.79	-7.96
8265.47	-7.4	8566.04	-12.06	8352.29	-13.88	8290.65	-14.43	8188.31	-13.71	9084.79	-8.4186	8785.97	-8.99
7964.91	-9.9	8265	-14.02	8051.73	-15.04	7991.82	-15.48	7889.49	-14.64	8785.97	-9.45	8487.14	-9.86
7664 35	-11 89	7964 91	-15.46	7751 16	-15 99	7693	-16 35	7590.6	-15.44	8487 14	-10 37	8188 31	-10.63
7363.78	-13.50	7664 35	-16.57	7450.6	-16.80	739417	-17 13	7291.83	-16.13	8188 31	-11 18	7889.49	-11 31
7063.22	-14.89	7363 79	-17 53	7150.04	-17 53	709534	-17 79	6993.01	-16.70	7889.49	-11 924	7590.66	-11 92
6762.66	-15.93	7063.22	-18 31	6849.47	-18 14	679652	-18 38	6694 18	-17.24	7590.66	-12.56	7291.83	-12.4
6462.1	-16.86	6762.66	-19.02	6548.91	-18 70	6497.69	-18 91	6395 35	-17.72	7201.83	-13.16	6993.01	-12.1
6161 53	-17.65	6462.00	-19.60	6248 3	-19.21	6198.86	-19.41	6096 53	-18 18	6993.01	-13.67	6694 18	-13.44
5860.07	-18.32	6161.53	-20.16	50/17 70	-10.68	5000.04	-10.86	5707 70	-18.60	660/118	-1/ 16	6205 25	-12.88
5560 /1	-10.52	5860.07	-20.10	5647.22	-17.00	5601	-17.00	5/08 87	-18.00	6205 25	- 14.10	6006 53	-11.00
5259.84	-10.72	5560.77	-20.03	5346.66	-20.11	530238	-20.20	5200.05	-10.77	6096 53	-14.37	5797 70	-14.20
/050.28	-17.40	5250.95	-21.07	5046.00	-20.30	5002.50	-20.04	/001 22	-17.30	5707 70	- 15.00	5/08 87	- 14.00
473720	20.46	1050.20	21.40	4745.52	20.00	170172	20.77	4701.22	20.04	5/00 07	- 13.40	5200.05	15.24
4030.72	-20.40 20.90	4737.20	21.00	4745.55	21.20	4/04.73	-21.JZ	4002.37	20.04	5200.05	- 1J.77 16 11	J200.0J /001.02	- 1J.J4 15.66
4330.10	-20.00	4030.72	-22.20	4444.7/	-21.33	4403.70	-21.0J	4303.37	-20.34	J200.0J	- 10.11	4701.22	- 15.00
4007.09	-21.30	4330.10	-22.00	4 144.41 2042 0E	-Z1.04	4107.00 2000.2E	-21.94	4004.74 270E.01	-20.04	4901.22	- 10.45	4002.39	- 10.90 14 04
3/3/.U3 2/E/ /7	-21.00	4037.39	-22.00 22.10	3043.00 2E42.20	-22.13	2E00 42	-22.23	3/03.91	-20.91	4002.39	- 10.74	4303.37	- 10.24 14 E1
3430.47 21EE 00	-22.04 22.20	3/3/.03	-23.10	3043.20 2040.70	-22.41	2010.4Z	-22.30	0407.09 0100.04	-Z1.1/ 01.41	4303.37	- 17.03	4004.74 270E.01	- 10.01
2100.90	-22.39	2155 01	-23.47	3242.72 2042.14	-22.00	3210.00 2011.77	-22.11	3100.20 2000 42	-21.41	4004.74	-17.30 17.57	2/07/00	- 10.77
2000.04	-22./1 22.02	2100.91	-23.70 2/102	2742.10 26/1 E0	-22.73 22.10	2711.//	-23.02 22.22	2009.43	-21.07 21.00	3/03.91	-17.07	2100 24	-17.0Z
2004.70	-23.03	2000.04	-24.02 24.00	2041.07	-23.10	2012.74	-23.20	2010.01	-21.09	3407.09 3100.37	- 17.0Z	3100.20 2000.42	-17.Z
2204.22	-23.34	2004.70	-24.20 24.52	2040.47	-Z3.4Z	2014.1Z	-23.30	2211./0 1010.0E	-22.12 22.22	3100.20 2000.42	- 10.00 10.07	2009.43	-17.40
1/53.00	-23.02	2204.22	-24.3Z	2040.47	-23.03	201029	-23.72	1/1/12	-22.33	2009.45	- 10.27	2010.01	-17.09
1000.09	-23.90	1/53.00	-24.73	1/39.91	-23.07	1/10.4/	-Z3.94	1014.13	-22.00	2010.01	- 10.490	2211./ 1010.0F	-17.9
1302.03	-24.17	1003.09	-24.97 25.10	1439.34	-24.09	1417.04	-24.10	1313.30	-22.73	2211./ 1010.0E	- 18.09	1912.90	- 18.09
1001.90	-24.41	1502.55	-20.18	1158./8	-24.29	010.00	-24.30	1010.4/	-22.92	1/1/10	- Iŏ.90	1014.15	- Iŏ.Zŏ3
/51.406	-24.66	1051.9/	-25.42	838.221	-24.50	819.98	-24.58	/1/.05	-23.18	1014.13	- 19.08	1315.3	- 18.4/
400.84	-24.90	/51.40/	-20.04	237.028	-24.70	521.163	-24.70	418.825	-23.28	1315.30	- 19.27	1016.4/	- 18.64
150.28	-25.14	450.84	-25.83	237.09	-24.89	222.33	-24.96	1 19.9	-23.47	1016.4/	- 19.448	/1/.05	- 18.80
-150.282	-25.34	150.28	-26.04	-63.46	-25.08	- /6.48	-25.13	-1/8.82	-23.62	/1/.652	- 19.67	418.825	- 18.96
-450.845	-25.55	-150.28	-26.2	-364	-25.25	-3/5.31	-25.30	-4//.65	-23.11	418.82	- 19.//	119.9	- 19.10
-/51.40	-25./6	-450.84	-26.44	-664.59	-25.43	-6/4.14	-25.4/	-//6.48	-23.92	119.9	- 19.931	-1/8.82	- 19.25
-1051.97	-25.95	-/51.4	-26.62	-965.15	-25.59	-9/2.97	-25.63	-1075.3	-24.08	-1/8.82	-20.08	-4/7.6	- 19.39
-1352.53	-26.14	-1051.9	-26.79	-1265.7	-25.75	-1271.8	-25.80	-1374.1	-24.23	-4/7.65	-20.21	-//6.4	- 19.52
-1653.1	-26.33	-1352.5	-26.98	-1566.2	-25.92	-1570.6	-25.96	-1672.9	-24.38	-776.48	-20.362	- 1075.3	- 19.65
-1953.66	-26.52	-1653.1	-27.14	-1866.8	-26.08	-1869.4	-26.11	-1971.7	-24.52	-1075.3	-20.495	-1374.1	-19.78

ตารางที่ ก.3 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 ⁰C (ต่อ)

				1		1		•					
E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
-2254.22	-26.70	-1953.6	-27.29	-2167.4	-26.22	-2168.2	-26.26	-2270.6	-24.65	-1374.1	-20.63	-1672.9	-19.9
-2554.79	-26.87	-2254.2	-27.47	-2467	-26.36	-2467.1	-26.40	-2569.4	-24.7	-1672.9	-20.759	-1971.7	-20.03
-2855.35	-27	-2554	-27.64	-2768.5	-26.51	-2765.9	-26.54	-2868.2	-24.91	-1971.7	-20.88	-2270.6	-20.15
-3155.91	-27.18	-2855.3	-27.81	-3069.1	-26.64	-3064.7	-26.67	-3167.0	-25.04	-2270.6	-21.014	-2569.4	-20.26
-3456.47	-27.36	-3155.9	-27.97	-3369.6	-26.77	-3363.5	-26.80	-3465.9	-25.17	-2569.4	-21.138	-2868.2	-20.38
-3757.04	-27.52	-3456.4	-28.14	-3670.2	-26.90	-3662.4	-26.93	-3764.7	-25.29	-2868.2	-21.244	-3167.0	-20.49
-4057.6	-27.69	-3757	-28.28	-3970.7	-27.03	-3961.2	-27.05	-4063.5	-25.39	-3167.0	-21.353	-3465.9	-20.61
-4358.16	-27.84	-4057.6	-28.43	-4271.3	-27.15	-4260	-27.18	-4362.4	-25.50	-3465	-21.465	-3764	-20.7
-4658.73	-27.99	-4358.1	-28.5	-4571.9	-27.27	-4558.8	-27.30	-4661.2	-25.60	-3764.7	-21.563	-4063.5	-20.82
-4959.29	-28.14	-4658.7	-28.67	-4872.	-27.39	-4857	-27.42	-4960	-25.70	-4063.5	-21.661	-4362.4	-20.91
-5259.85	-28.25	-4959.2	-28.79	-5173	-27.51	-5156	-27.53	-5258.8	-25.80	-4362.4	-21.76	-4661	-21.01
-5560.41	-28.40	-5259.8	-28.91	-5473.6	-27.63	-5455.3	-27.65	-5557.7	-25.91	-4661.2	-21.86	-4960	-21.11
-5860.98	-28.54	-5560.4	-29.04	-5774.1	-27.74	-5754.2	-27.76	-5856.5	-26.01	-4960.0	-21.95	-5258.8	-21.21
-6161.54	-28.67	-5860.9	-29.17	-6074.7	-27.85	-6053.0	-27.86	-6155.3	-26.11	-5258.8	-22.041	-5557.7	-21.31
-6462.1	-28.79	-6161.5	-29.29	-6375.2	-27.95	-6351.8	-27.97	-6454.1	-26.20	-5557.7	-22.113	-5856.5	-21.39
-6762.67	-28.91	-6462.1	-29.42	-6675.8	-28.05	-6650.6	-28.0	-6753	-26.29	-5856.5	-22.202	-6155.3	-21.47
-7063.23	-29.06	-6762.6	-29.53	-6976.4	-28.16	-6949.5	-28.1	-7051.8	-26.38	-6155.3	-22.283	-6454.1	-21.55
-7363.79	-29.17	-7063.2	-29.65	-7276.9	-28.27	-7248.3	-28.29	-7350.6	-26.48	-6454.1	-22.35	-6753	-21.62
-7664.35	-29.30	-7363.7	-29.76	-7577.5	-28.37	-7547	-28.39	-7649.4	-26.57	-6753.0	-22.44	-7051.8	-21.69
-7964.92	-29.42	-7664.3	-29.86	-7878.1	-28.47	-7845.9	-28.48	-7948.3	-26.66	-7051.8	-22.517	-7350.6	-21.76
-8265.48	-29.53	-7964.9	-29.95	-8178	-28.57	-8144.8	-28.58	-8247.1	-26.74	-7350	-22.6	-7649.4	-21.83
-8566.04	-29.65	-8265.4	-30.04	-8479.2	-28.65	-8443.6	-28.66	-8545.9	-26.83	-7649.4	-22.68	-7948.3	-21.913
-8866.61	-29.78	-8566	-30.14	-8779.7	-28.74	-8742.4	-28.75	-8844.8	-26.91	-7948.3	-22.749	-8247.1	-21.995
-9167.17	-29.89	-8866.6	-30.23	-9080.3	-28.82	-9041.2	-28.83	-9143.6	-26.98	-8247.1	-22.821	-8545.9	-22.071
-9467.73	-29.98	-9167.1	-30.31	-9380.9	-28.90	-9340.1	-28.91	-9442.4	-27.06	-8545.9	-22.88	-8844.8	-22.142
-9768.29	-30.11	-9467.7	-30.38	-9681.4	-28.99	-9638.9	-2	-9741.2	-27.13	-8844.8	-22.95	-9143.6	-22.20
-10068.9	-30.20	-9768.2	-30.47	-9982	-29.08	-9937.7	-29.08	-10040	-27.20	-9143.6	-23.038	-9442.4	-22.26
-10369.4	-30.28	-10068	-30.56	-10282	-29.16	-10236	-29.16	-10338	-27.26	-9442.4	-23.11	-9741.2	-22.32
-10670	-30.38	-10369	-30.64	-10583	-29.24	-10535	-29.24	-10637	-27.31	-9741.2	-23.18	-10040	-22.38
-10970.5	-30.47	-10670	-30.72	-10883	-29.30	-10834	-29.31	-10936	-27.37	-10040	-23.25	-10338	-22.44
-11271.1	-30.55	-10970	-30.80	-11184	-29.37	-11133	-29.37	-11235	-27.42	-10338	-23.32	-10637	-22.49
-11571.7	-30.62	-11271	-30.88	-11484	-29.44	-11431	-29.44	-11534	-27.48	-10637	-23.38	-10936	-22.5
-11872.2	-30.70	-11571	-30.97	-11785	-29.48	-11730	-29.49	-11833	-27.54	-10936	-23.43	-11235	-22.56
-12172.8	-30.77	-11872	-31.08	-12086	-29.54	-12029	-29.54	-12131	-27.61	-11235	-23.50	-11534	-22.61
-12473.4	-30.84	-12172	-31.15	-12386	-29.57	-12328	-29.57	-12430	-27.68	-11534	-23.57	-11833	-22.64
-12773.9	-30.93	-12473	-31.25	-12687	-29.60	-12627	-29.60	-12729	-27.7	-11833	-23.61	-12131	-22.6
-13074.5	-31.02	-12773	-31.34	-12987	-29.60	-12926	-29.60	-13028	-27.76	-12131	-23.65	-12430	-22.69
-13375	-31.06	-13074	-31.43	-13288	-29.61	-13224	-29.61	-13327	-27.79	-12430	-23.68	-12729	-22.7
-13675.6	-31.11	-13375	-31.52	-13588	-29.63	-13523	-29.63	-13626	-27.82	-12729	-23.71	-13028	-22.77
-13976.2	-31.17	-13675	-31.58	-13889	-29.64	-13822	-29.66	-13924	-27.80	-13028	-23.72	-13327	-22.75
-14276.7	-31.16	-13976	-31.61	-14189	-29.66	-14121	-29.67	-14223	-27.72	-13327	-23.7	-13626	-22.72
-14577.3	-31.13	-14276	-31.60	-14490	-29.62	-14420	-29.60	-14522	-27.48	-13626	-23.70	-13924	-22.66
-14877.9	-31.07	-14577	-31.60	-14791	-29.59	-14719	-29.49	-14821	-27.24	-13924	-23.71	-14223	-22.60
						-14892	-29.00	-14821	-26.58	-14223	-23.66	-14522	-22.51
										-14522	-23.5	-14821	-22.39
										-14821	-23.47		

ตารางที่ ก.3 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100 ⁰C (ต่อ)

Р Р Ε Р Р Р Ε Р Ε Ε Ε Ε Р Ε -14821.3 -28.94 -14821 -29.2 -14821 -29.52 14821 -29.30 -14821 -29.29 -14642 -27.92 14821 -27.95 -14522.5 -28.38 -14522 -14522 -14522 -28.94 -14522 -14343 14522 -27.58 -28.86 -29.13 -28.98 -27.55 -14223.7 -27.90 -14223 -28.45 -14223 -28.78 -14223 -28.62 -14223 -28.6 -14044 -27.21 -14223 -27.21 -13924.9 -27.91 -13924 -28.21 -13924 -28.55 -13924 -28.34 -13924 -28.31 -13746 -26.83 -13924 -26.76 -13626 -27.628 -13626 -27.90 -13626 -28.28 -13626 -28.02 -13626 -28.02 -13447 -26.43 -136 -26.34 -13327.2 -27.3 -13327 -13327 -27.94 -13327 -13327 -13148 -25.98 -13327 -25.86 -27.60 -27.69 -27.71 -13028.4 -13028 -13028 -27.62 -13028 -13028 -12849 -13028 -25.29 -27.01 -27.25 -27.33 -27.41 -25.51 -12729.5 -26.63 -12729 -26.87 -12729 -27.28 -12729 -26.97 -12729 -27.01 -12550 -24.9 -12729 -24.67 -12430 -12430 -23.97 -12430.7 -26.25 -26.48 -12430 -26.91 -12430 -26.54 -12430 -26.61 -12251 -24.30 -12131 -26.18 -23.16 -12131.9 -25.84 -26.00 -12131 -26.49 -12131 -26.10 -12131 -11953 -23.60 -12131 -11833.1 -11833 -11833 -26.00 -11833 -11833 -11654 -11833 -22.18 -25.3 -25.45 -25.53 -25.61 -22.72 -21.08 -11534.2 -24.69 -11534 -24.85 -11534 -25.46 -11534 -24.92 -11534 -24.98 -11355 -21.70 -11534 -19.78 -11235.4 -23.99 -11235 -24.10 -11235 -24.75 -11235 -24.19 -11235 -24.32 -11056 -20.60 -11235 -10936.6 -10936 -10936 -24.02 -10936 -23.37 -10936 -23.35 -10757 -19.50 -10936 -18.23 -23.0 -23.16 -10637 -10637.8 -21.99 -22.12 -10637 -22.99 -10637 -22.41 -10637 -22.19 -10458 -16.87 -10637 -16.48 -10338.9 -10338 -21.85 -10338 -10338 -10338 -14.46 -20.72 -20.87 -10338 -21.06 -20.76 -10160 -14.40 -12.17 -10040.1 -19.20 -10040 -19.32 -10040 -20.31 -10040 -19.59 -10040 -19.11 -9861.2 -11.83 -10040 -9741.28 -17.45 -9741.2 -17.54 -9741.2 -18.44 -9741.2 -17.65 -9741.2 -17 -9562.4 -9.32 -9741.2 -9.7 -9442.45 -15.45 -9442.4 -15.41 -9442.4 -16.53 -9442.4 -15.45 -9442.4 -14.50 -9263.6 -6.6 -9442 -7.10 -9143.63 -13.05 -9143.6 -13.02 -9143.6 -13.78 -9143.6 -12.96 -9143.6 -11.7 -8964.8 -4.30 -9143.6 -4.57 -8844.8 -10.55 -8844.8 -10.42 -8844.8 -10.98 -8844.8 -10.07 -8844.8 -8.89 -8665.9 -1.62 -8844.8 -1.81 -8545.97 -7.81 -8545.9 -7.67 -8545.9 -8.045 -8545.9 -7.17 -8545.9 -6.02 -8367.1 0.77 -8545.9 0.48 -8247.15 -5.21 -8247.1 -4.97 -8247.1 -5.06 -8247.1 -4.14 -8247 -3.061 -8068.3 3.19 -8247.1 2.90 -7948.32 -2.6 -7948.3 -2.06 -7948.3 -1.93 7948.3 -1.13 -7948.3 -0.16 -7769.4 5.55 -7948.3 5.04 -7649.49 -7649.4 -7649.4 -7649.4 -7649.4 0.12 0.48 0.54 1.75 -7649.4 2.45 -7470.6 7.79 7.15 8.97 -7350.67 2.62 -7350.6 3.07 -7350.6 3.33 -7350.6 4.50 -7350.6 5.15 -7171.8 9.74 -7350.6 -7051.84 4.85 -7051.8 5.42 -7051.8 5.69 -7051.8 6.90 -7051.8 7.56 -6878 11.41 -7051 10.56 -6753.01 7.08 -6753 7.74 -6753 8.20 -6753.0 9.16 -6753 9.78 -6574.1 12.85 -6753 11.94 11.26 -6454.19 9.046 -6454.1 9.785 -6454.1 10.22 -6454.1 -6454 11.69 -6275.3 14.077 -6454.1 13.14 -6155.3 11.53 -6155.3 -6155.3 12.95 -6155.3 13.35 -5976.5 -6155.3 10.80 -6155.3 12.13 15.08 14.11 -5856.5 -5856.5 -5856.5 13.17 13.81 -5856.5 14.45 14.77 -5677.7 15.87 -5856.5 14.95 12.41 -5856.5 -5557.7 13.75 -5557.7 14.51 -5557.7 15.08 -5557.7 15.66 -5557.7 15.97 -5378.8 16.55 -5557.7 15.67 -5258.8 14.99 -5258.8 15.61 -5258 16.21 -5258.8 16.74 -5258 16.93 -5080 17.13 -5258 16.30 -4960.05 15.89 -4960 16.51 -4960 17.13 -4960 17.53 -4960 17.71 -4781.2 17.67 -4960 16.85 -4661.23 17.33 17.87 18.17 -4661.2 17.3 16.68 -4661.2 -4661.2 -4661.2 -4661.2 18.35 -4482.4 18.134 -4362.4 17.39 -4362.4 -4183.5 -4362.4 17.8 -4362.4 18.00 -4362.4 18.51 18.76 -4362.4 18.94 18.56 -4063.5 18.04 -4063.5 18.57 -4063.5 19.07 -4063 19.27 -4063.5 19.45 -3884.7 -4063.5 18.25 18.97 -3764.7 18.60 -3764 19.09 -3764.7 19.57 -3764.7 19.78 -3764.7 19.92 -3585.9 19.35 -3764.7 18.64 -3465.9 19.11 -3465.9 19.54 -3465.9 20.04 -3465.9 20.21 -3465.9 20.35 -3287 19.70 -3465.9 19.00 -3167.0 -3167.0 20.47 -2988.2 -3167 19.56 20.00 -3167 -3167 20.61 -3167 20.76 20.0415 19.34 -2868.2 19.99 -2868.2 20.40 -2868.2 20.86 2868.2 20.98 -2868.2 21.12 -2689.4 20.35 -2868.2 19.66 -2569.4 20.40 -2569.4 20.77 -2569.4 21.22 -2569.4 21.33 -2569.4 21.47 -2390.6 20.6537 -2569.4 19.97 -2270.6 20.77 -2270.6 21.12 -2270.6 21.56 -2270.6 21.65 -2270.6 21.80 -2091.7 20.94 -2270.6 20.27 -1971.7 21.13 -1971.7 21.45 -1971.7 21.88 -1971.7 21.97 -1971.7 22.11 -1792.9 21.22 -1971.7 20.55 -1672.96 21.48 -1672.9 21.78 -1672.9 22.19 ·1672.9 22.26 -1672.9 22.41 -1494.1 21.47 -1672.9 20.82 -1374.13 21.81 -1374.1 22.08 -1374 22.49 -1374.1 22.55 -1374.1 22.68 -1195 21.72 -1374.1 21.08 -1075.31 22.13 -1075.3 22.38 -1075 22.76 -1075.3 22.83 -1075.3 22.95 -896.48 21.98 -1075.3 21.35 -776.48 -776.48 -597.65 -776.48 21.59 22.42 22.66 -776.4 23.03 -776.4 23.08 -776.48 23.20 22.22 -477.654 -477.65 22.92 -477.65 23.28 477.65 23.32 -477.65 -298.82 -477.65 21.82 22.72 23.45 22.46 -178.8 -178.82 23.53 -178.82 -5E-05 -178.82 22.99 23.18 -178.8 -178.8 23.57 23.68 22.68 22.03 119.9 119.99 23.26 119.9 23.42 119.9 23.77 119.9 23.80 23.91 298.82 22.90 119.99 22.24 418.82 23.51 418.82 23.67 418.82 24.01 418.82 24.03 418.82 24.13 597.65 23.11 418.8 22.44 717.65 23.76 717.65 23.90 717.65 24.23 717.65 24.25 717.65 24.34 896.47 23.33 717.65 22.65

ตารางที่ ก.4 แสดงก่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 150 °C

							•	-0		• •			
F	Р	F	Р	F	Р	F	Р	F	Р	F	Р	F	Р
1016 /	22.00	1016.47	2/12	1016.47	24.45	1016.47	24.46	1016.47	24.56	1105 30	22.52	1016.47	22.86
1215.2	23.77	1215.20	24.12	1215.20	24.45	1215 20	24.40	1215.2	24.30	1/0/12	23.33	1215 20	22.00
161/12	24.21	161/112	24.54	161/12	24.05	161/112	24.00	161/112	24.70	1702.06	23.72	161/12	23.03
1014.13	24.44	1014.13	24.34	1014.13	24.05	1014.15	24.00	1014.15	24.70	2001 70	23.71	1014.15	23.23
2011.75	24.00	2011 70	24.74	1712.7J 2211 70	25.00	1712.7J 2211 70	25.07	1712.7J 2211 70	25.10	2071.70	24.10	1712.7J 2211 70	23.43
2211./3	24.00	2211.70	24.7J 25.14	2211.70	25.20	2211.70	25.20	2211.70	25.54	2370.01	24.2.04	2211./0	23.00
2010.01	20.00	2010.01	20.14 05.00	2010.01	20.40	2010.01	20.40	2010.01	20.0Z	2007.43	24.40	2010.01	23.70
2007.43	2J.2J 25.42	2007.43	25.55	2007.43	25.05	2007.43	25.05	2007.43	25.71	2700.20	24.0277	2007.43	23.74
2/07/00	20.43	3100.20	20.01	2/07/00	20.01	2/07/00	20.00	2/07/00	20.00	3207.09 2505.01	24.0102	2/07/00	24.10
3407.09 270E.01	20.00 0E 70	3407.09 270E.01	20.09 DE 04	3407.09 270E.01	20.90 04.1E	3407.09 270E.01	20.97	3407.09 270E.01	20.00	2004.74	24.90 0E 11	3407.09 270E.01	24.20
3703.91	25.70	3703.91	20.00	3703.91	20.10	3703.91	20.14	3703.91	20.22	J004./4	20.11	3703.91	24.42
4004./4	20.9	4004.74	20.03	4004.74	20.32	4004.74	20.30	4004.74	20.30	4103.37	20.20	4004./4	24.30
4303.37	20.14	4303.37	20.20	4303.37	20.40	4303.37	20.47	4303.37	20.33	440Z.J7 4701.00	25.41	4303.37	24.73
4002.39	20.32	4002.39	20.50	4002.39	20.00	4002.39	20.03	4002.39	20.00	4701.22 5000.05	20.000	4002.39	24.09
4701.22 E 200.0E	20.40	4901.22 E 200.0E	20.00	4901.22 E 200.0E	20.00	4901.ZZ	20.70	4701.22 E 200.0E	20.04	5000.05	20.70	490122 E200.0E	20.04 0E 17
0200.00 E 400.07	20.04	0200.00 E 400.07	20.00	0200.00 E 400.07	20.90	3200.03 E 400.07	20.93	0200.00 E 400.07	20.97	00/0.0/ E4777	20.00	0200.00 E 400.07	20.17
0490.07	20.01	0490.0/	20.01	0490.07 E 707 70	27.11	0490.07	27.00	0490.07	27.10	07/1.1	20.97	0490.07	20.30
00/F2	20.97	00/ 52	20.90	5/9/./U	27.20	00/ F2	27.22	00/F2	21.23	09/0.03	20.10	00/F2	20.44
0090.03	27.13	0090.03	27.11	0090.03	27.41	0090.03	27.30	0090.03	27.30	02/0.30	20.20	0090.03 (20E 2E	20.07 05.71
0393.33	27.28	0390.30	27.20	0390.30	27.54	0393.33	27.47	0390.30	27.00	00/4.18	20.38	0393.33	20.71
0094.18	27.43	0094.18	27.37	0094.18	27.07	0094.18	27.00	6694.18	27.02	08/3.01	26.50	0094.18	25.84
6993.01	27.58	6993.01	27.50	6993.01	27.80	6993.01	21.13	6993.0	27.75	/1/1.83	26.62	6993.01	25.97
7291.83	27.71	7291.83	27.63	7291.83	27.94	7291.83	27.86	7291.83	27.89	/4/0.66	26.74	7291.83	26.08
/590.66	27.86	/590.66	27.76	/590.66	28.07	/590.66	27.99	/590.6	28.00	1/69.49	26.86	/590.66	26.20
/889.49	28	/889	27.89	/889.49	28.20	/889.49	28.11	/889.49	28.12	8068.31	26.99	/889.49	26.31
8188.31	28.12	8188.31	28.02	8188.31	28.33	8188.31	28.24	8188.31	28.25	8367.14	27.11	8188.31	26.43
8487.14	28.26	8487.14	28.15	8487.14	28.45	8487.14	28.35	8487.14	28.37	8665.97	27.21	8487.14	26.54
8/85.9/	28.37	8/85.9/	28.29	8/85.9/	28.57	8/85.9/	28.46	8/85.9/	28.47	8964.79	27.32	8/85.9/	26.64
9084./9	28.49	9084.79	28.41	9084.79	28.69	9084.79	28.57	9084./9	28.58	9263.62	27.43	9084./9	26./4
9383.62	28.64	9383.62	28.53	9383.62	28.80	9383.62	28.68	9383.62	28.69	9562.45	27.54	9383.62	26.84
9682.45	28./2	9682.45	28.65	9682.45	28.92	9682.45	28.80	9682.45	28.79	9861.27	27.65	9682.45	26.9
998127	28.82	9981.27	28.76	9981.27	29.02	9981.27	28.91	9981.27	28.9	10160.1	27./61	998127	27.04
10280.1	28.93	10280.1	28.87	10280.1	29.13	10280.1	29.02	10280.1	28.99	10458.9	27.87	10280.1	27.13
105/8.9	29.03	105/8.9	28.99	105/8.9	29.24	105/8.9	29.12	105/8.9	29.10	10/5/./	27.98	105/8.9	27.23
108/7.7	29.14	108//./	29.09	108//./	29.34	108/1.1	29.22	108//./	29.18	11056.5	28.07	108//./	27.34
111/6.5	29.23	111/6.5	29.19	111/6.5	29.44	111/6.5	29.32	111/6.5	29.27	11355.4	28.16	111/6.5	27.44
114/5.4	29.3	114/5.4	29.28	114/5.4	29.53	114/5.4	29.41	114/5.4	29.36	11654.2	28.25	114/5.4	27.53
11//4.2	29.43	11//4	29.36	11//42	29.65	11//4.2	29.50	11//4.2	29.45	11953	28.34	11//4.2	27.61
120/3.0	29.53	120/3	29.46	120/3.0	29.74	120/3.0	29.60	120/3	29.54	12251.8	28.42	120/3.0	27.70
123/1.8	29.64	123/1.8	29.55	123/1.8	29.85	123/1.8	29.69	123/1.8	29.64	12550./	28.52	123/1.8	27.78
126/0./	29.74	126/0./	29.64	126/0./	29.92	126/0./	29.79	126/0./	29.7	12849.5	28.59	126/0./	27.85
12969.5	29.85	12969.5	29.74	12969.5	30.01	12969.5	29.87	12969.5	29.79	13148.3	28.68	12969.5	27.93
13268.3	29.93	13268.3	29.84	13268.3	30.08	13268.3	29.94	13268.3	29.87	1344/2	28.77	13268.3	27.98
13567	30.02	13567.2	29.94	13567.2	30.15	13567.2	30.02	13567.2	29.95	13746.0	28.86	13567.2	28.03
13866	30.0	13866.0	30.02	13866.0	30.20	13866	30.08	13866.0	30.02	14044.8	28.95	13866.0	28.10
14164.8	30.15	14164.8	30.08	14164.8	30.23	14164.8	30.14	14164.8	30.08	14343.6	29.00	14164.8	28.13
14463	30.18	14463.6	30.16	14463.6	30.26	14463.6	30.18	14463.6	30.13	14642.5	29.03	14463.6	28.16
14762.5	30.18	14762.5	30.18	14762.5	30.28	14762.5	30.18	14762.5	30.08	14941.3	29.04	14762	28.19
15061.3	30.18	15061.3	30.18	15061.3	30.19	15061.3	30.18	15061.3	29.93	15240.1	28.979	15061.3	28.13
15061.3	30.0327	15061.3	30.15	15061.3	30.19	14958	30.12	15061.3	29.87	15240.1	28.91	15061.3	28.11
14762.5	29.47	14762.5	29.59	14762.5	29.88	14958.6	30.12	14762.5	29.51	14941.3	28.57	14762.5	27.67
14463.6	29.12	14463.6	29.24	14463.6	29.56	14958.6	30.12	14463.6	29.17	14642.5	28.23	14463.6	27.28
14164.8	28.77	14164.8	28.92	14164.8	29.25	14958.6	30.18	14164.8	28.84	14343.6	27.89	14164.8	26.87
13866.0	28.43	13866	28.59	13866	28.93	15061.3	30.18	13866	28.51	14044	27.52	13866	26.44

ตารางที่ ก.4 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 150 ⁰C (ต่อ)

							4	v					
E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
13567.2	28.06	13567.2	28.27	13567.2	28.62	14762.5	29.76	13567.2	28.16	13746.0	27.07	13567.2	25.93
13268.3	27.69	13268.3	27.93	13268.3	28.29	14463.6	29.35	13268.3	27.81	13447.2	26.6	13268.3	25.35
12969.5	27.30	12969.5	27.58	12969.5	27.95	14164.8	29.06	12969.5	27.42	13148.3	26.07	12969.5	24.72
12670.7	26.87	12670.7	27.19	12670.7	27.59	13866	28.72	12670.7	26.96	12849	25.50	12670.7	24.01
12371.8	26.41	12371.8	26.74	12371.8	27.20	13567.2	28.40	12371.8	26.45	12550.7	24.83	12371.8	23.19
12073.0	25.87	12073.0	26.24	12073.0	26.74	13268.3	28.06	12073.0	25.85	12251.8	24.00	12073	22.24
11774.2	25.24	11774.2	25.69	11774.2	26.23	12969.5	27.72	11774.2	25.15	11953	23.06	11774.2	21.17
11475.4	24.513	11475.4	25.02	11475.4	25.63	12670.7	27.32	11475.4	24.28	11654.2	21.99	11475.4	19.91
11176.5	23.67	11176.5	24.24	11176.5	24.89	12371.8	26.9	11176.5	23.21	11355.4	20.73	11176.5	18.47
10877.7	22.510	10877.7	23.14	10877.7	23.94	12073.0	26.3	10877.7	21.91	11056.5	19.17	10877.7	16.81
10578.9	21.15	10578.9	22.07	10578.9	22.73	11774.2	25.78	10578.9	20.31	10757.7	17.50	10578.9	14.88
10280.1	19.31	10280.1	20.2	10280.1	20.82	11475.4	25.05	10280.1	18.27	10458.9	15.30	10280.1	12.70
9981 27	17.1	9981 27	18.05	9981 27	1856	11176.5	24 14	9981 27	15.91	101601	13.00	9981	10.28
9682.45	14.37	9682.45	15.27	9682.45	16.24	10877.7	22.91	9682.45	13.15	9861.27	10.31	9682.45	7.76
9383.62	11.57	9383.62	12.42	9383.62	12.99	10578.9	21.38	9383.6	10.10	9562.4	7.68	9383	5 15
9084.7	8 72	9084 79	9 359	9084 79	9.986	10280 1	19.55	9084 79	713	9263.62	5.05	9084 79	2 52
8785.9	5.69	8785.97	6.461	8785.97	7.03	9981 27	17.00	8785.9	4 26	8964 79	2 50	8785.97	0.08
84871	2.63	8487 14	3 427	8487 14	4 41	9682.45	14 38	8487 14	1.20	8665.97	-0.03	8487 14	-2 33
8188 3	-0.08	8188 31	0.405	8188 31	1 942	9383.62	11.30	8188 31	-1.631	8367.14	-2.44	8188 31	-4.48
7889.49	-2.84	7889.49	-22	7889.49	-0.648	908/179	8 52	7889.49	-4 321	8068 31	-4.61	7889.4	-6.55
7500.66	-5.51	7500.47	_/ 01	7500.6	-2.15	8785.07	5.3	7500.4	-6.73	7760 /0	-6.75	7500.6	-8.40
7201.00	-3.31	7201.83	-4.71	7201.0	-5.13	8/87 1/	2.5	7201.0	-0.75	7/70.66	-0.75	7201.83	-0.40
6002.01	-7.77	6002.01	0.57	6000	7.96	0407.14	0.76	6002.01	10.727	7470.00	10.00	6002	11 /0
660/10	-7.7Z	660/110	-7.J7 11.50	660/10	-7.00	700.5	-0.70	660/10	- 10.07	6072.01	- 10.22	077J 660/10	-11.47
6205.2	-11.00	6205.25	-11.JZ 12.10	6205.25	-10.17	7500.6	-5.50	6205.25	-12.07	657/10	-11.0/	6205.25	- 12.70
6006.53	-13.13	6006 53	-13.10	6006.53	-12.31	701 83	-0.13	6006 53	- 14.00	6275 25	- 12.71	6006 53	-13.7
0070.JJ E707.70	-14.J	0070.JJ	- 14.04 1E ZE	E707.7	-14.20	4002	-0.411	0070.JJ	- IJ. IZ	0273.33	-13.07	0070.JJ	- 14.0Z
5/97.70	- 10.04	5/97.70	- 10.00	5/97.7	-10.05	6404.1	-10.44	5/97.70	-10.11	5477.70	- 14.74 15.71	5/97.70	- 10.5Z
5200	- 10.10	5200.05	- 10.4/	5200	-10.97	6205.25	-12.2 12.0/	5200.05	-10.90	5077.70	-10.41	5200.05	- 10.90
J200 4001 22	- 10.01	J200.0J 4001.02	-17.1J	4001.22	-17.JJ 10.10	6006 52	-13.04	J200.03	-17.34	5000.05	- 10.00	J200.0J 4001.02	- 10.33
490122	-17.39	4901.22	-17.72	4901.22	-10.10	5707 7	-10.15	4901.22	- 10.00	JU00.0J	- 10.039	490122	-17.02 17.40
4002.39	-17.90	4002.39	- 10.24 10 71	4002.39	-10.03	5/00 07	-10.02	4002.39	- 10.00	4/01.22	-17.0Z	4002.59	-17.40
4303.37	- 10.30	4303.37	- 10.71	4505.57	- 19.00 10 E1	0470.07	-10.02	4303.37	- 19.01	440Z.37 4102.57	-17.40 17.07	4303.37	-17.90
4004./4 2705.01	-10.0	4004.74	- 19.10	4004.74 2705.01	-19.01	3200	-17.30	4004.74	- 19.4Z	4103.37	-1/.0/	4004./4	- 10.29 10.75
3/03.91	- 19.17	3/03.91	- 19.04	3/03.91	-19.90	4901	-18.07 10 F	3/03.91	- 19.8Z	3004.74	- 18.244 10.00	3/03.91	- 10.00
3407 2100 2	- 19.00	3407.09	- 19.92	3407.09	-20.20	4002.39	-18.3	3407.09	-20.19	3080.91	- 18.09	3407.09	-19.0
3 IU0.Z	- 19.09	3100.20	-20.20	3100.20	-20.09	4303.37	-19.04	3100.20	-20.00 20.0E	3207.09	- 10.930	3100.20	- 19.3Z
2809.43	-20.19	2809.43	-20.08	2809.43	-20.91	4004./4	-19.47	2809.43	-20.80 01.15	2988.20	- 19.24 10.54	2809.43	- 19.00
2010.0 2011.70	-20.48	2010.01	-20.89	2010.01	-Z1.ZZ	3/03.91	-19.88	2010.01	-21.10	2089.43	- 19.04	2010.01	- 19.94
2211./0 1010.0E	-20.7	2211./8 1012.0	-Z1.19	2211./8 1010.0E	-21.01	3407	-20.24	2211./8 1010.0E	-Z1.44	2390.01	- 19.83	2211./ð 1012.0	-20.23
1/1/1	-21.04	1/14/10	-21.49	1/1/12	-21.80	3108.20	-20.08	1/1/12	-ZI./Z	2091./8	-20.11	1/1/12	-20.5
1014.1	-21.3	1014.13	-21./0	1014.13	-22.06	2809.43	-20.90	1014.13	-21.99	1/92.90	-20.58/	1014.13	-20.//
1315.3	-21.5/	1315.3	-22.03	1315.3	-22.5	2010.0	-21.21	1315.3	-22.25	1494.13	-20.64	1315.30	-21.01
1016.47	-21.8	1016.4/	-22.28	1016.4/	-22.57	2211./8	-21.49	1016.4/	-22.49	1195.30	-20.88	1016.4/	-21.25
/1/.6	-22.06	/1/.65	-22.52	/1/.652	-22.80	1912.95	-21./8	/1/.65	-22.73	896.47	-21.12	/1/.65	-21.48
418.8	-22.3	418.82	-22.76	418.82	-23.04	1014.1	-22.04	418.82	-22.97	597.65	-21.3	4 18.82	-21./0
119.9	-22.53	119.9	-23	119.9	-23	1315.30	-22.4	119.999	-23.19	298.82	-21.58	119.9	-21.92
-1/8.8	-22.77	-178.	-23.22	-1/8.8	-23.50	1016.47	-22.54	-1/8.8	-23.49	-5E-05	-21.79	-1/8.8	-22.14
-4/7.6	-22.99	-4/7.65	-23.46	-4/7.65	-23.74	/1/.65	-22.74	-4/7.65	-23.62	-298.82	-22.013	-4/7.65	-22.35
-//6.48	-23.22	-//6.48	-23.63	-//6.48	-23.94	418.825	-23.01	-//6.48	-23.84	-597.65	-22.22	-//6.4	-22.54
-10/5.31	-23.43	-1075.3	-23.84	-1075	-24.14	119.9	-23.24	-1075.3	-24.04	-896.4	-22.41	-1075.3	-22.73
-13/4.13	-23.65	-1374.1	-24.04	-1374.1	-24.34	-1/8.8	-23.46	-1374.1	-24.24	-1195.3	-22.61	-1374.1	-22.92
-1672.96	-23.85	-1672	-24.24	-1672.9	-24.54	-477.6	-23.67	-1672.9	-24.44	-1494.1	-22.812	-1672.9	-23.108
-1971.79	-24.039	-1971.7	-24.43	-1971.7	-24.73	-776.4	-23.89	-1971.7	-24.63	-1792.9	-23.00	-1971.7	-23.28

ตารางที่ ก.4 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 150 ⁰C (ต่อ)

							4	U U	•				
Ε	Р	Ε	Р	Ε	Р	E	Р	Ε	Р	Ε	Р	Ε	Р
-2270.61	-24.22	-2270	-24.62	-2270	-24.91	-1075	-24.08	-2270.6	-24.82	-2091.7	-23.18	-2270.6	-23.46
-2569.4	-24.40	-2569.4	-24.80	-2569.4	-25.10	-1374	-24.28	-2569.4	-25.00	-2390.6	-23.35	-2569.4	-23.632
-2868.27	-24.58	-2868.2	-24.97	-2868.2	-25.28	-1672.9	-24.48	-2868.2	-25.17	-2689.4	-23.52	-2868.2	-23.79
-3167.09	-24.76	-3167	-25.13	-3167	-25.46	-1971	-24.67	-3167	-25.34	-2988.2	-23.69	-3167.0	-23.95
-3465.92	-24.93	-3465.9	-25.29	-3465.9	-25.62	-2270	-24.86	-3465.9	-25.51	-3287	-23.85	-3465.9	-24.11
-3764.75	-25.09	-3764.7	-25.46	-3764.7	-25.79	-2569.4	-25.04	-3764.7	-25.67	-3585.9	-24.01	-3764.7	-24.28
-4063.57	-25.26	-4063.5	-25.62	-4063.5	-25.96	-2868.2	-25.2	-4063	-25.83	-3884.7	-24.171	-4063.5	-24.44
-4362.4	-25.43	-4362.4	-25.79	-4362.4	-26.11	-3167.0	-25.37	-4362.4	-25.99	-4183.5	-24.33	-4362.4	-24.58
-4661.23	-25.59	-4661.2	-25.94	-4661.2	-26.26	-3465.9	-25.54	-4661.2	-26.14	-4482.4	-24.48	-4661.2	-24.73
-4960.05	-25.75	-4960	-26	-4960	-26.41	-3764.7	-25.70	-4960.	-26.28	-4781.2	-24.62	-4960.0	-24.88
-5258.8	-25.90	-5258.8	-26.24	-5258.8	-26.55	-4063.5	-25.87	-5258	-26.42	-5080	-24.76	-5258	-25.03
-5557.71	-26.05	-5557.7	-26.39	-5557.7	-26.69	-4362.4	-26.02	-5557.7	-26.55	-5378.	-24.9	-5557.7	-25.18
-5856.53	-26.20	-5856.5	-26.53	-5856.5	-26.83	-4661.2	-26.17	-5856.5	-26.68	-5677.7	-25.03	-5856.5	-25.31
-6155.36	-26.353	-6155.3	-26.66	-6155.3	-26.95	-4960	-26.32	-6155.3	-26.82	-5976.5	-25.16	-6155	-25.44
-6454	-26.48	-6454.1	-26.79	-6454.1	-27.08	-5258.8	-26.46	-6454.1	-26.94	-6275.3	-25.29	-6454.1	-25.57
-6753.01	-26.62	-6753	-26.92	-6753	-27.22	-5557	-26.59	-6753	-27.08	-6574.1	-25.42	-6753	-25.69
-7051.84	-26.75	-7051.8	-27.04	-7051.8	-27.3	-5856	-26.72	-7051.8	-27.20	-6873	-25.56	-7051.8	-25.82
-7350.67	-26.887	-7350.6	-27.19	-7350.6	-27.4	-6155.3	-26.86	-7350.6	-27.33	-7171.8	-25.69	-7350.6	-25.95
-7649.49	-27.01	-7649.4	-27.32	-7649.4	-27.58	-6454.1	-26.99	-7649.4	-27.45	-7470.6	-25.815	-7649.4	-26.07
-7948.32	-27.145	-7948.3	-27.45	-7948.3	-27.70	-6753	-27.12	-7948.3	-27.57	-7769.4	-25.94	-7948.3	-26.20
-8247.15	-27.274	-8247.1	-27.57	-8247.1	-27.80	-7051.8	-27.26	-8247.1	-27.70	-8068.3	-26.06	-8247.1	-26.31
-8545.97	-27.386	-8545.9	-27.69	-8545.9	-27.91	-7350.6	-27.40	-8545.9	-27.81	-8367	-26.17	-8545.9	-26.43
-8844.8	-27.5	-8844.8	-27.80	-8844.8	-28.02	-7649.4	-27.52	-8844.8	-27.91	-8665.9	-26.29	-8844.8	-26.5
-9143.63	-27.60	-9143.6	-27.90	-9143.6	-28.13	-7948.3	-27.65	-9143.6	-28.02	-8964.8	-26.412	-9143.6	-26.65
-9442.45	-27.72	-9442.4	-28.01	-9442.4	-28.25	-8247.1	-27.76	-9442.4	-28.14	-9263.6	-26.53	-9442.4	-26.75
-9741.28	-27.832	-9741.2	-28.12	-9741.2	-28.37	-8545.9	-27.86	-9741.2	-28.23	-9562.4	-26.6	-9741.2	-26.8
-10040.1	-27.93	-10040	-28.23	-10040	-28.47	-8844	-27.97	-10040	-28.34	-9861	-26.75	-10040	-26.97
-10338.9	-28.04	-10338	-28.34	-10338	-28.58	-9143	-28.09	-10333	-28.44	-1016	-26.86	-10338	-27.07
-10637.8	-28.13	-10637	-28.44	-10637	-28.68	-9442.4	-28.20	-10637	-28.5	-10458	-26.96	-10637	-27.16
-10936.6	-28.24	-10936	-28.53	-10936	-28.78	-9741.2	-28.31	-10936	-28.6	-10757	-27.07	-10936	-27.25
-11235.4	-28.33	-11235	-28.62	-11235	-28.88	-10040	-28.41	-11235	-28.70	-11056	-27.16	-11235	-27.34
-11534.2	-28.43	-11534	-28.71	-11534	-28.98	-10338	-28.51	-11534	-28.77	-11355	-27.26	-11534	-27.44
-11833.1	-28.5	-11833	-28.79	-11833	-29.08	-10637	-28.60	-11833	-28.86	-11654	-27.38	-11833	-27.52
-12131	-28.60	-12131	-28.90	-12131	-29.18	-10936	-28.68	-12131	-28.95	-11953	-27.47	-12131.	-27.60
-12430.7	-28.69	-12430	-28.99	-12430	-29.26	-11235	-28.78	-12430	-29.02	-12251	-27.58	-12430	-27.70
-12729.5	-28.78	-12729	-29.08	-12729	-29.3	-11534	-28.86	-12729	-29.10	-12550	-27.67	-12729	-27.78
-13028.4	-28.87	-13028	-29.14	-13028	-29.43	-11833	-28.9	-13028	-29.15	-12849	-27.76	-13028	-27.86
-13327.2	-28.962	-13327	-29.22	-13327	-29.49	-12131	-29.04	-13327	-29.24	-13148	-27.819	-13327	-27.95
-13626	-29.00	-13626	-29.30	-13626	-29.54	-12430	-29.13	-13626	-29.35	-13447	-27.89	-13626	-28.02
-13924.9	-29.03	-13924	-29.36	-13924	-29.58	-12729	-29.21	-13924	-29.46	-13746	-27.89	-13924	-28.10
-14223.7	-29.16	-14223	-29.44	-14223	-29.58	-13028	-29.28	-14223	-29.51	-14044	-27.89	-14223	-28.12
-14522.5	-29.14	-14522	-29.39	-14522	-29.58	-13327	-29.36	-14522	-29.52	-14343	-27.89	-14522	-28.12
-14821.3	-29.03	-14821	-29.32	-14821	-29.58	-13626	-29.43	-14821	-29.40	-14642	-27.89	-14821	-28.12
-14821.3	-28.99	-14821	-29.23	-14821	-29.52	-13924	-29.53	-14821	-29.36	-14821	-28.44	-14821	-27.96
-14522.5	-28.43	-14522	-28.94	-14821	-29.55	-14223	-29.62	-14522	-28.93	-14522	-28.14	-14522	-27.61
-14223.7	-28.03	-14223	-28.54	-14522	-29.13	-14522	-29.59	-14223	-28.62	-14223	-27.71	-14223	-27.21
-13924.9	-27.92	-13924	-28.23	-14223	-28.81	-14821	-29.42	-13924	-28.37	-13924	-27.33	-13924	-26.77

ตารางที่ ก.4 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 150 °C (ต่อ)

								-					
E	Р	Ε	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	Ε	Р
-13626	-27.64	-13626	-27.89	-13924	-28.45	-14821	-29.39	-13626	-28.02	-13626	-26.96	-13626	-26.32
-13327.2	-27.33	-13327	-27.59	-13626	-28.23	-14522	-28.98	-13327	-27.7	-13327	-26.52	-13327	-25.81
-13028.4	-27.03	-13028	-27 23	-13327	-27.93	-14223	-28.63	-13028	-27 37	-13028	-26.08	-13028	-25 27
-12729.5	-26.66	-12720	-26.87	-13028	-27.61	-13024	-28.35	-12720	_27.37	-12720	-25.5	-12720	-24.66
-12/27.5	-26.00	-12/27	-26.07	-12720	-27.01	-13626	-28.06	-12/27	-26.61	-12/27	-24.91	-12/27	- 23.95
121210	20.20	12430	20.40	12/2/	26.01	122.07	20.00	12130	20.01	12430	24.71	12130	23.75
110221	-23.04	11022	-20.04	12430	20.71	120.20	27.72	11022	-20.17	11022	24.17	11022	23.10
-110JJ.1 11524.2	-23.34 04.71	-11033	-2J.47 24.00	- IZ I J I 11022	-20.JU	-13020	-27.30	-110JJ 11524	-23.03	-11033 1152 <i>1</i>	-23.33 22.33	-11033	-22.24 01.0
-11004.Z	-24./1	-11004 1100E	-24.09	-11000	-20.00 DE E1	-12/29	-20.99	-11004 1100E	-20.04	-11004 1100E	-22.3 01.17	-11004 11005	-Z1.Z
-11230.4 10024.4	-24.00 00.11	-11250	-24.19	-11004 1100E	-20.01	- 12400 10101	-20.37	-11233	-24.33	-11230	-21.1/ 10.7E	-11230	- 19.94 10.41
-10730.0	-23.11	-10930	-23.29 22.25	-11230	-24.01	- IZI 3I	-20.14	-10730	-Z3.40	- 10930	- 19.70	-10930	- 10.41
-10037.8	-22.00	-10037	-22.20	- 10930	-24.04	-11033	-20.07	-1003/	-22.30	- 10037	-17.92	-1003/	- 10.0/
-10338.9	-20./1	-10338	-21.03	- 10637	-23.00	-11534	-24.97	-10338	-20.96	- 10338	- 16.04	-10338	- 14.//
-10040.1	-19.20	-10040	- 19.52	- 10338	-21.94	-11235	-24.32	-10040	- 19.25	- 10040	-13.6/	-10040	- 12.51
-9/41.28	-1/.49	-9/41	-1/.//	- 10040	-20.52	-10936	-23.39	-9/41	-1/.02	-9/41	-11.13	-9/41	- 10.05
-9442.45	-15.48	-9442	- 15.68	-9741	-18.72	-10637	-22.36	-9442	-14.6	-9442	-8.37	-9442	-7.45
-9143.63	-13.13	-9143	-13.24	-9442	-16.60	-10338	-21.11	-9143	-11.86	-9143	-5.63	-9143	-4.88
-8844.8	-10.64	-8844	-10.57	-9143	-14.04	-10040	-19.47	-8844	-8.89	-8844	-2.85	-8844	-2.16
-8545.97	-7.96	-8545	-7.81	-8844	-11.25	-9741	-17.64	-8545	-5.9	-8545	-0.28	-8545	0.26
-8247.15	-5.25	-8247	-4.93	-8545	-8.37	-9442	-15.45	-8247	-2.86	-8247	2.28	-8247	2.8
-7948.32	-2.56	-7948	-2.22	-8247	-5.31	-9143	-12.88	-7948	-0.09	-7948	4.54	-7948	4.97
-7649.49	-0.09	-7649	0.57	-7948	-2.41	-8844	-10.12	-7649	2.929	-7649	6.81	-7649	6.98
-7350.67	2.477	-7350	3.23	-7649	0.597	-8545	-7.14	-7350	5.483	-7350	8.79	-7350	8.84
-7051.84	5.065	-7051	5.61	-7350	3.600	-8247	-4.15	-7051	7.882	-7051	10.52	-7051	10.5
-6753.01	7.636	-6753	7.97	-7051	6.162	-7948	-1.31	-6753	9.987	-6753	11.97	-6753	11.88
-6454.19	8.891	-6454	9.99	-6753	8.550	-7649	1.601	-6454	11.91	-6454	13.22	-6454	13.15
-6155.36	10.29	-6155	11.78	-6454	10.67	-7350	4.509	-6155	13.59	-6155	14.32	-6155	14.09
-5856.53	11.50	-5856	13.40	-6155	12.48	-7051	6.767	-5856	15.03	-5856	15.16	-5856	14.94
-5557.71	12.88	-5557	14.64	-5856	14.06	-6753	9.051	-5557	16.07	-5557	15.9	-5557	15.68
-5258.88	14.03	-5258	15.74	-5557	15.29	-6454	11.13	-5258	17.05	-5258	16.51	-5258	16.3
-4960.05	15.16	-4960	16.69	-5258	16.39	-6155	12.84	-4960	17.78	-4960	17.04	-4960	16.88
-4661.23	16.06	-4661	17.41	-4960	17.27	-5856	14.37	-4661	18.41	-4661	17.01	-4661	17.36
-4362.4	16.00	-//362	17.41	-4661	17.27	-5557	15.56	-//362	18.90	-4362	18.01	-//362	17.30
4062.57	17.66	4062	10.07	1262	12.60	5250	16.62	4062	10.77	4062	10.01	4062	10.02
-4003.37 2744.7E	17.00	-4003	10.03	-4302	10.00	-3230	17.44	-4003	17.40	-400J	10.42	-4003	10.23
-3/04.73	10.31	-3/04	19.10	-4005	19.10	-4900	17.40	-3/04	19.90	-3704	10.01	-3/04	10.04
-3403.92	10.90	- 3400 214 7	19.0Z	-3/04	19.00	-4001	10.13	- 3400	20.30	-3400	19.10	-3403 2147	19.01
-3107.07 2020 27	17.44 10.0F	-0107	20.04	-0400 0174	20.09	-400Z	10./0	-0107	20./0 01.11	-2107	17.02	-3107	17.50
-2008.27	17.70	-2000 2020	20.45	-310/	20.40 20.07	-4003 274 4	17.ZŎ 10.74	-2000 2020	21.11 21.4F	-2000 2020	17.04	-2000 0E20	17.00
-2009.44	20.44	-2009	20.01	-2000	20.80	-5/04	17./4	-2009	21.40	-2009	20.13	-2009	19.98
-22/0.01	20.84	-22/0	21.15	-2009	21.22	- 5405	20.18	-22/0	21./8	-22/0	20.42	-2270	20.27
-19/1./9	21.18	- 19/1	Z1.4/	-2270	21.56	-316/	20.59	- 19/1	22.09	-19/1	20.7	-19/1	20.5
-16/2.96	21.51	-16/2	21./9	-19/1	21.88	-2868	20.97	- 16/2	22.39	-16/2	20.97	-16/2	20.83
-13/4.13	21.84	-1374	22.09	-1672	22.20	-2569	21.31	-1374	22.66	-1374	21.24	-1374	21.09
-1075.31	22.14	-1075	22.39	-1374	22.49	-2270	21.64	-1075	22.93	-1075	21.48	-1075	21.35
-776.481	22.43	-776	22.66	-1075	22.76	-1971	21.95	-776	23.17	-776	21.73	-776	21.59
-477.654	22.72	-477	22.91	-776	23.02	-1672	22.25	-477	23.42	-477	21.96	-477	21.81
-178.828	22.99	-178	23.16	-477	23.27	-1374	22.52						
119.999	23.24	119	23.40	-178	23.53	-1075	22.80						
418.825	23.50	418	23.64	119	23.77	-776	23.05						
717.652	23.74	717	23.87	418	24.00	-477	23.30						
				717	24.22	-178	23.54						
						119.999	23.76						
						418.825	23.99						
						717.652	24.20						

ตารางที่ ก.3 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 150 ºC (ต่อ)

Ε Р Р Ε Р Ε Р Р Р Ε Р Ε Ε Ε 14642.5 -26.1 -14850 -26.36 -14821 -26.74 -14642 -26.77 -14821 -27.13 -14821 -27.09 14821 -26.85 -14343 -14551 -14522 -14343 -14522 -25.82 -26.13 -26.08 -26.55 -14522 -26.75 -26.73 14522 -26.62 -14044 -25.52 -14252 -25.90 -14223 -25.40 -14044 -26.34 -14223 -26.40 -14223 -26.40 -14223 -26.39 -13746 -25.22 -13953 -25.67 -13924 -25.94 -13746 -26.12 -13924 -26.3 -13924 -26.2 -13924 -26.17 -13447.2 -24.92 -13654 -25.44 -13626 -25.75 -13447 -25.91 -13626 -26.13 -13626 -26.09 -13626 -25.94 -13148.4 -13356 -25.20 -13327 -13148 -13327 -13327 -25.89 -13327 -25.71 -24.61 -25.5 -25.70 -25.92 -12849.5 -24.30 -13057 -13028 -25.29 -12849 -13028 -13028 -25.48 -24.97 -25.48 -13028 -25.71 -25.6 -12550.7 -23.98 -12758 -24.73 -12729 -25.07 -12550 -25.26 -12729 -25.49 -12729 -25.48 -12729 -25.25 -12459 -12251 -25.00 -12251.9 -23.64 -24.48 -12430 -24.81 -25.04 -12430 -25.28 -12430 -25.27 -12430 -12160 -11953 -24.76 -11953.1 -23.29 -24.22 -12131 -24.51 -24.80 -12131 -25.04 -12131 -25.03 -12131 -24.50 -11654.2 -22.92 -11861 -23.94 -11833 -24.239 -11654 -24.55 -11833 -24.77 -11833 -24.77 -11833 -11355 -24.29 -24.52 -24.23 -11355.4 -22.51 -11563 -23.65 -11534 -23.96 -11534 -11534 -24.51 -11534 -24.24 -23.9 -11056.6 -22.06 -11264 -23.33 -11235 -23.66 -11056 -24.01 -11235 -11235 -24.24 -11235 -10757.8 -10965 -23.01 -10936 -23.36 -10757 -23.72 -10936 -23.95 -10936 -23.96 -10936 -23.63 -21.55 -10458 -10458.9 -20.96 -10666 -22.63 -10637 -23.00 -23.42 -10637 -23.65 -10637 -23.67 -10637 -23.29 -10160.1 -10367 -10160 -10338 -23.34 -10338 -23.34 -10338 -22.9 -20.29 -22.23 -10338 -22.65 -23.10 -22.45 -9861.28 -19.51 -10068 -21.76 -10040 -22.31 -9861 -22.77 -10040 -22.99 -10040 -22.99 -10040 -9562.45 -18.60 -9770.1 -21.21 -9741.2 -21.904 -**9**562.4 -22.07 -9741.2 -22.60 -9741.2 -22.62 -9741.2 -21.91 -9263.62 -17.54 -9471.2 -20.54 -9442.4 -21.46 -9263.6 -21.13 -9442.4 -22.15 -9442 -22.20 -9442.4 -21.25 -8964.8 -16.30 -9172.4 -19.79 -9143.6 -20.91 -8964.8 -19.96 -9143.6 -21.56 -9143.6 -21.67 -9143 -20.46 -8665.97 -14.90 -8873.6 -18.83 -8844.8 -20.23 -8665.9 -18.57 -8844.8 -20.92 -8844.8 -20.98 -8844.8 -19.50 -8367.14 -13.31 -8574.8 -17.66 -8545.9 -19.34 -8367.1 -16.98 -8545.9 -20.04 -8545.9 -19.96 -8545.9 -18.36 -8068.32 -11.58 -8275.9 -16.33 -8247.1 -18.22 -8068.3 -15.21 -8247.1 -19.01 -8247.1 -18.84 -8247.1 -17.03 -7769.49 -14.82 -7948.3 -9.68 -7977.1 -7948.3 -16.70 -7769 -13.34 -7948.3 -17.08 -17.06 -7948.3 -15.50 -7470.66 -7649.4 -11.39 -7649.4 -7649.4 -7.67 -7678.3 -13.11 -14.89 -7470.6 -15.14 -14.94 -7649.4 -13.78 -7171.84 -11.16 -7171.8 -5.612 -7379.4 -7350.6 -12.69 -9.37 -7350.6 -12.88 -7350.6 -12.71 -7350.6 -11.90 -6873.01 -3.52 -7080.6 -9.23 -7051.8 -10.33 -6873.0 -7.31 -7051.8 -10.52 -7051.8 -10.38 -7051.8 -9.86 -6753 -6574.18 -1.43 -6781.8 -7.109 -6753 -7.96 -6574.1 -5.35 -8.03 -6753 -7.53 -6753 -7.71 -6454.1 -6454.1 -6275.36 0.60 -6483 -4.94 -5.39 -6275.3 -3.35 -5.52 -6454 -5.06 -6454.1 -5.49 -5976.53 2.57 -6184.1 -2.74 -6155.3 -1.34 -6155.3 -6155.3 -6155.3 -3.23 -2.85 -5976.5 -3.0 -2.45 -5677.71 4.44 -5885.3 -5677.7 0.68 -5856.5 -0.741 -5856.5 0.10 -5856.5 -0.98 -0.56 -5856.5 -0.38 -3884.75 -4092.4 10.47 11.7 -3884.7 11.18 -4063.5 11.80 -4063.5 12.17 -4063.5 10.3 12.61 -4063.5 -3585.92 13.48 -3793.5 11.79 -3764.7 13.09 -3585 12.45 -3764.7 13.00 -3764.7 13.32 -3764.7 11.73 -3287.09 14.22 -3494.7 12.95 -3465.9 14.03 -3287 13.55 -3465.9 14.14 -3465.9 14.36 -3465.9 12.91 -2988.27 -3195.9 -3167 -2988.2 -3167 -3167 -3167 14.87 13.95 14.88 14.48 14.95 15.16 13.95 -2689.44 -2689.4 -2868.2 -2868.2 15.43 -2897.1 14.80 -2868.2 15.59 15.27 -2868.2 15.63 15.77 14.84 -2390.61 15.93 -2598.2 15.53 -2569.4 16.17 -2390.6 15.97 -2569.4 16.22 -2569.4 16.33 -2569.4 15.61 -2091.7 -2091.79 16.38 -2299.4 16.14 -2270.6 16.67 16.57 -2270.6 16.72 -2270.6 16.81 -2270.6 16.29 -1792.96 16.78 -2000.6 16.68 -1971.7 17.10 -1792.9 17.09 -1971.7 17.17 -1971.7 17.23 -1971.7 16.87 -1494.13 17.16 -1701.7 17.15 -1672.9 17.53 -1494.1 17.56 -1672.9 17.61 -1672.9 17.65 -1672.9 17.39 -1195.31 17.51 -1402.9 17.57 -1374.1 17.91 -1195.3 17.98 -1374.1 18.02 -1374.1 18.04 -1374.1 17.85 -896.48 17.83 -1104.1 17.96 -1075.3 18.27 -896.48 18.37 -1075.3 18.38 -1075.3 18.39 -1075.3 18.27 -597.653 18.14 -805.31 18.32 -776.4 18.6 -597.65 18.73 -776.48 18.72 -776.4 18.71 -776.48 18.66 -298.827 18.44 -506.48 18.66 -477.65 18.94 -298.82 19.06 -477.65 19.05 -477.65 19.04 -477.6 19.02 -5E-05 18.72 -207.6 18.98 -178.8 19.24 -5E-05 19.38 -178.82 19.36 -178.8 19.34 -178.82 19.36 298.82 18.99 91.16 19.29 119.9 19.54 298.82 19.68 119.9 19.66 119.9 19.63 119.9 19.68 597.65 19.25 389.99 19.58 418.82 19.82 597.65 19.97 418.82 19.94 418.82 19.91 418.825 19.99 896.47 688.82 19.85 717.65 717.652 717.65 19.50 717.65 20.1 896.47 20.25 20.22 20.18 20.28 1195.3 19.74 987.64 1195.30 1016.47 1016.47 1016.47 20.55 20.12 1016.47 20.35 20.52 20.49 20.44 1494.13 19.97 1494.13 1315.3 1315.3 1286.47 20.38 1315.3 20.59 20.77 1315.30 20.74 20.69 20.82 1792.96 20.20 1585.3 20.63 1614.13 20.84 1792.96 21.02 1614.13 21.00 1614.13 20.94 1614.13 21.07 2091.78 20.42 1884.12 20.87 1912.95 21.07 2091.78 21.26 1912.95 21.24 1912.95 21.18 1912.95 21.32

ตารางที่ ก.5 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 200 ℃

				1		1		-		-		1	
E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р	E	Р
2390.61	20.63	2182.95	21.10	2211.78	21.30	2390.61	21.49	2211.78	21.47	2211.78	21.42	2211.7	21.55
2689.43	20.83	2481.78	21.32	2510.6	21.52	2689.43	21.72	2510.61	21.68	2510.61	21.64	2510.61	21.78
2988.26	21.03	2780.60	21.54	2809.43	21.74	2988.26	21.94	2809.43	21.90	2809.43	21.85	2809.43	22.00
3287.09	21.23	3079.43	21.75	3108.26	21.95	3287.09	22.15	3108.26	22.1	3108.26	22.06	3108.26	22.21
3585.91	21.41	3378.26	21.95	3407.09	22.15	3585.91	22.35	3407.09	22.30	3407.09	22.26	3407	22.41
3884.74	21.60	3677.08	22.15	3705.91	22.34	3884.7	22.55	3705.91	22.49	3705.91	22.47	3705.91	22.61
4183.57	21.77	3975.91	22.34	4004.74	22.54	4183.5	22.74	4004.74	22.68	4004.74	22.66	4004.74	22.80
4482.39	21.95	4274.74	22.52	4303.57	22.73	4482.39	22.93	4303.57	22.87	4303.57	22.85	4303.57	22.99
4781.22	22.12	4573.56	22.70	4602.39	22.91	4781.22	23.11	4602.39	23.04	4602.39	23.04	4602.39	23.18
5080.05	22.28	4872.39	22.88	4901.22	23.1	5080.05	23.28	4901.22	23.22	4901.22	23.20	4901.22	23.35
5378.87	22.44	5171.22	23.05	5200.05	23.26	5378.87	23.45	5200.05	23.38	5200.05	23.38	5200.05	23.53
5677.70	22.60	5470.04	23.21	5498.87	23.43	5677.7	23.62	5498.87	23.53	5498.87	23.55	5498.87	23.70
5976.53	22.76	5768.87	23.38	5797.70	23.60	5976.53	23.78	5797.70	23.69	5797.70	23.72	5797.70	23.87
6275.35	22.91	6067.70	23.53	6096.53	23.76	6275.35	23.94	6096.53	23.85	6096.51	23.88	6096.53	24.03
6574.18	23.05	6366.52	23.69	6395.35	23.92	6574.18	24.09	6395.35	24.00	6395.35	24.03	6395,35	24.19
6873.01	23.19	6665.35	23.84	6694.18	24.07	6873.01	24.24	6694.18	24.15	6694.18	24.18	6694.18	24.35
7171.83	23.33	6964.18	23.99	6993.01	24.20	7171.8	24.39	6993.01	24.30	6993.01	24.33	6993.01	24.510
7470.66	23.47	7263	24.14	7291.83	24.35	7470.6	24.53	7291.83	24.45	7291.83	24.49	7291.83	24.66
7769.49	23.60	7561.83	24.28	7590.66	24.49	7769.4	24.66	7590.66	24.59	7590.66	24.64	7590.66	24.80
8068.31	23.73	7860.66	24.42	7889.49	24.64	8068.31	24.80	7889.4	24.73	7889.4	24.77	7889.49	24.95
8367.14	23.86	8159.48	24.55	8188.31	24.7	8367.14	24.93	8188.31	24.87	8188.31	24.91	8188.31	25.09
8665.97	23.997	8458.31	24.69	8487.14	24.90	8665.97	25.06	8487.14	25.01	8487.14	25.05	8487.14	25.23
8964.79	24.12	8757.14	24.82	8785.97	25.02	8964.79	25.19	8785.97	25.15	8785.97	25.18	8785.97	25.36
9263.62	24.25	9055.96	24.94	9084.79	25.15	9263.62	25.31	9084.79	25.29	9084.79	25.32	9084.79	25.50
9562.45	24.37	9354.79	25.06	9383.62	25.27	9562.45	25.43	9383.6	25.43	9383.62	25.48	9383.62	25.62
9861.27	24.502	9653.62	25.18	9682.4	25.41	9861.27	25.55	9682.45	25.56	9682.45	25.58	9682.45	25.75
10160.1	24.62	9952.44	25.30	9981.27	25.53	10160.1	25.67	9981.27	25.69	9981.27	25.70	9981.27	25.87
10458.9	24.74	10251.2	25.41	10280.1	25.65	10458.9	25.79	10280.1	25.81	10280.1	25.83	10280.1	25.99
10757.7	24.85	10550.1	25.53	10578.9	25.78	10757.7	25.90	10578.9	25.94	10578.9	25.95	10578.9	26.11
11056.5	24.96	10848.9	25.64	10877.7	25.89	11056.5	26.02	10877.7	26.06	10877.7	26.08	10877.7	26.22
11355.4	25.07	11147.7	25.74	11176.5	26.0	11355.4	26.14	11176.5	26.18	11176.5	26.19	11176	26.32
11654.2	25.18	11446.5	25.85	11475.4	26.11	11654.2	26.25	11475.4	26.29	11475.4	26.31	11475.4	26.43
11953	25.28	11745.4	25.95	11774.2	26.21	11953.0	26.35	11774.2	26.40	117742	26.40	11774.2	26.52
12251.8	25.38	12044.2	26.05	12073	26.31	12251.8	26.46	12073.0	26.50	12073	26.50	12073.0	26.62
12550.7	25.47	12343.0	26.15	12371.8	26.41	12550.7	26.56	12371.8	26.59	12371.8	26.60	12371.8	26.71
12849.5	25.57	12641.8	26.24	12670.7	26.50	12849.5	26.66	12670.7	26.70	12670.7	26.68	12670.7	26.79
13148.3	25.66	12940.7	26.33	12969.5	26.58	13148.3	26.75	12969.5	26.79	12969.5	26.75	12969.5	26.87
13447.2	25.75	13239.5	26.40	13268.3	26.64	13447.2	26.85	13268.3	26.87	13268.3	26.83	13268.3	26.95
13746.0	25.83	13538.3	26.47	13567.2	26.70	13746	26.94	13567	26.96	13567	26.91	13567.2	27.02
14044.8	25.89	13837.1	26.53	13866	26.74	14044	27.01	13866	27.06	13866	27.00	13866	27.08
14343.6	25.96	14136	26.58	14164.8	26.78	14343.6	27.09	14164.8	27.15	14164.8	27.10	14164	27.15
14642.5	26.02	14434.8	26.64	14463.6	26.84	14642.5	27.17	14463.6	27.23	14463.6	27.19	14463.6	27.21
14941.3	26.09	14733.6	26.69	14762.5	26.93	14941.3	27.24	14762.5	27.25	14762.5	27.25	14762.5	27.28
15240.1	26.16	15032.5	26.74	15061.3	26.94	15240.1	27.32	15061	27.25	15061.3	27.25	15061.3	27.34
15240.1	25.96	15032.5	26.66	15061.3	26.83	15240.1	27.14	15061.3	27.20	15061.3	27.19	15061.3	27.18
14941	25.734	14733.6	26.42	14762.5	26.56	149413	26.79	14762.5	26.85	14762.5	26.79	14762.5	26.95
14642.5	25.50	14434.8	26.18	14463.6	26.35	14642.5	26.56	14463.6	26.63	14463.6	26.65	14463.6	26.71
14343.6	25.27	14136	25.94	14164.8	26.14	14343.6	26.36	14164.8	26.44	14164.8	26.47	14164.8	26.48
14044.8	25.04	13837.1	25.69	13866	25.92	14044.8	26.14	13866	26.23	13866	26.27	13866	26.25
13746	24.81	13538.3	25.45	13567.2	25.68	13746.0	25.93	13567.2	26.03	13567.2	26.04	13567.2	26.01
13447.2	24.58	13239.5	25.21	13268.3	25.45	13447.2	25.69	13268.3	25.82	13268.3	25.81	13268.3	25.78
13148.3	24.3	12940.7	24.96	12969.5	25.2	13148.3	25.47	12969.5	25.60	12969.	25.58	12969.5	25.54
12849.5	24.12	12641.8	24.72	12670.7	24.9	12849.5	25.23	12670.7	25.37	12670.7	25.36	12670.7	25.29

ตารางที่ ก.5 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 200 ⁰C (ต่อ)

11 .9 III		161189	ו אתתיו	แอเม	เมเทพ	เมอ์เห	ี่มามีท ร ศ		190)			
P	F	P	F	P	F	P	F	Р	F	P	F	P
22.07	122/12	24.46	L 12271.0	2472	12550.7	25.01	10271	25.14	L 12271.0	25.12	L 12271.0	25.04
23.07	12040	24.40	123/1.0	24.73	12330.7	23.01	12371	23.14	123/1.0	23.12	12371.0	23.04
23.0	12044.2	24.21	12073	24.40	12231.0	24.77	12073	24.72	12073	24.07	12073	24.70
23.33	11/45.4	23.74	11/74.2	24.23	11755	24.31	11/74.Z	24.03	11/742	24.03	11/74.Z	24.30
23.00	11440.3	23.03	114/0.4	23.73	110J4.Z	24.20	11473.4	24.40	114/J.4	24.40	11473.4	24.21
22.70	109/19.0	23.30	10877.7	23.07	11056	23.77	10877.7	24.13	109777	24.14	10877.7	23.0
22.42	10040.7	23.03	10579.0	23.57	1030.	23.07	10579.0	23.04	10572.0	23.00	10572.0	23.33
22.04	10350.1	22.70	10370.7	23.03	10/57.7	23.37	10370.7	23.34	10370.7	23.30	10370.7	23.1
21.00	9952 //	22.51	9981 27	22.70	10430.7	23.03	9981 27	23.21	9981 27	23.23	9981 27	22.0
21.07	0653.67	21.00	0682.45	22.27	0861 27	22.00	0682.45	22.07	0682.45	22.00	0682.45	22.00
10.40	035/170	21.23	0383.63	21.07	0562.45	22.27	0282.43	22.47	0282.40	22.47	0383 63	21.57
19.50	0055.06	20.30	008/170	21.52	0263.62	21.71	008/170	21.77	008/17	22.04	008/170	10.50
17.02	8757 14	18.71	8785.07	10.03	8964 79	21.07	8785.0	21.43	8785.07	21.31	8785.97	18.45
15.70	8/58 21	17.40	8/87 1/	1852	8665.97	10.12	8/87 1/	10.00	8/187 1/	10.78	8/187 1/	17 11
11.77	8150 /R	15.40	8188 21	16.00	8367 1/	17.12	8188 21	17.72	8188 21	18.70	8188 31	15.58
12.07	7860.66	1/1 10	7880 /0	15.01	8068 31	15.55	7880 /0	16.34	7880 /0	16.44	7880 //0	12.00
10.17	7561.00	12.17	7590.66	12.01	7769 /19	13.55	7590.66	10.34	7590.66	10.44	7507.47	11 02
7.90	7301.03	10.03	7201.83	10.57	7470.66	10.04	7201.8	11.25	7201.83	11.51	7201.83	9.9/
5.6	606/118	7 75	6003.01	8.00	7171 83	8 585	6003.01	0.28	6003.01	0.26	6003.01	7.24
3.0	6665 35	5.47	660/18	5.62	6873.01	6 238	660/18	6.63	660/18	6.82	660/118	5.57
0.03	6366.52	2 000	6205 25	3.02	657/118	3 73	6205 25	2.0/	6205 25	2 872	6305 35	2 21
-3.48	5768.87	-1670	5707 7	-177	5076.53	-1366	5707 70	-1 337	5707 7	_1/70	5707.7	_11/2
-5.40	5/70.0/	-3.86	5/08 87	-1.77	5677.7	-1.500	5/08.8	-3.61	5/08.8	-1.470	5/08.8	-1.145
-3.31	5171.2	-5.00	5200.05	-6.09	5378.87	-5.42	5200.05	-6.06	5200.05	-5.05	5200	-5.20
-9.04	/1872.30	-7.75	4901 22	-8.06	5080.05	-7 699	/1901 22	-8.18	J200.03	-8.37	4901.2	.712
-10 53	4072.57	-9.426	4602.30	-9.8/	4781 22	-9.665	4602.30	-10.08	4602.30	-10.28	4/01.2	-8.83
-11 81	4373.30	-10.92	4303 57	-11 50	4/01.22	-11 19	4303 57	-11.64	4303 57	-11 76	4302.57	-10.05
_12.02	3075.01	-12 21	4004 74	-12 79	4183 57	.12.78	4004 74	-13.08	4004.74	-13 16	4004 74	-11 73
-13.87	3677.08	-13.28	3705 91	-13.83	3884.74	-13.81	3705.91	-14.08	3705.01	-14 16	3705.91	-12.92
-14 67	3378.26	-14 21	3407.09	-14.66	3585.91	-14.76	3407.09	-14.87	3407.09	-14 94	3407.09	-13.96
-15.36	3079.43	-15.04	3108.26	-15.3	3287.09	-15.44	3108.26	-15 51	3108.26	-15 58	3108.26	-14.85
-15.00	2780.6	-15.67	2809.43	-15.95	2988.26	-16.06	2809.43	-16 11	2809.43	-16 14	2809.43	-15.61
-16 45	2481 78	-16 27	2510.61	-16.46	2689 43	-16.57	2510.61	-16 59	2510.61	-16.64	2510.61	-16.26
-16.90	2182.95	-16.76	2010.01	-16.10	2390.61	-17.05	2211 78	-17.04	2010.01	-17.07	2010.01	- 16.82
-17 31	1884 12	-17 20	1912 95	-17 34	2091 78	-17.48	1912 95	-17 45	1912 95	-17 48	1912 95	-173
-17.69	1585.30	-17.60	1614.13	-17.73	1792.96	-17.87	1614.13	-17.85	1614.13	-17.86	1614.13	-17.74
-18.04	1286.47	-17.97	1315.30	-18.09	1494.13	-18.24	1315.3	-18,21	1315.30	-18.22	1315.3	-18.13
-18.37	987.64	-18.33	1016.47	-18.43	1195.3	-18.59	1016.4	-18.55	1016.47	-18.55	1016.4	-18.49
-18 68	688 82	-18.65	717.65	-18 75	896 479	-18.93	717 652	-18 87	717 652	-18 88	717.65	-18.83
-18,97	389.99	-18.97	418.825	-19.07	597.653	-19.24	418.825	-19.19	418.825	-19.19	418.82	-19.14
-19.25	91 16	-19.26	119.9	-19 37	298.82	-19.54	119.9	-19 49	119.9	-19 49	119.9	-19.44
-19 52	-207.6	-19.55	-178.8	-19.65	-5F-05	-19.82	-178.8	-19 77	-178.8	-19 77	-178.8	-197
-19.78	-506.48	-19.82	-477.65	-10.03	-298.82	-20	-477.6	-20 1/	-477.6	-20 15	-477.65	_10.00
-20.03	-805 21	-20.02	-776.4	-20 19	-597.65	-20 25	-776 48	-20.14	-776 4	-20.13	-776 4	-20.26
-20.05	-1104	-20.00	-1075 3	-20.17	-896.4	-20.55	-1075 3	-20.54	- 1075 3	-20.27	-1075 3	- 20.20
-20.20	-1402.9	-20.55	-1374.1	-20.70	-1105 3	-20.85	-1374.1	-20.34	-1374.1	-20.33	-1374.1	-20.51
-20,71	-1701.7	-20.81	-1672.9	-20.93	-1494.1	-21.07	-1672.9	-21.03	-1672.9	-21.02	-1672	-20.9
LV./ 1		20.01	10/2./	LV./U			10/2./		10/2./	E1.02	1012	20.7

ตารางที่ ก.5 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อนหกมิ 200 ⁰C (ต่๑)

Ε 12550.7 12251.8 11953 11654.2 11355 11056.5 10757.7 10458.9 10160.1 9861.27 9562.45 9263.62 8964.79 8665.97 8367.14 8068.31 7769.49 7470.66 7171.83 6873.01 6574.18 5976.53 5677.70 5378.87 5080.05 4781.22 4482.39 4183.52

3884.74

3585.91 3287.09

2988.26 2689.43

2390.61

2091.78

1792.9

1494.13

1195.3

896.479 597.65 298.82 1.7E-05 -298.827 -597.653

-896.48 -1195.31

-1494.13

-1792.96

-2091.79

-2390.61

-2689.44

-2988.27

-3287

-20.93

-21.13

-21.34

-21.53

-21.72

-21.91

-2000

-2299.4

-2598

-2897.1

-3195.9

-3494.7

-21.03

-21.25

-21.46

-21.66

-21.86

-22.04

-1971.7

-2270.6

-2569.4

-2868.2

-3167.0

-3465.9

-21.15

-21.38

-21.59

-21.81

-22.01

-22.24

-1792.9

-2091.7

-2390.6

-2689.4

-2988.2

-3287.0

-21.30

-21.52

-21.73

-21.94

-22.14

-22.34

-1971.7

-2270.6

-2569

-2868.2

-3167

-3465.9

-21.26

-21.48

-21.69

-21.89

-22.09

-22.29

-1971.7

-2270.6

-2569.4

-2868

-3167

-3465.9

-21.26

-21.48

-21.69

-21.91

-22.11

-22.31

-21.22

-21.44

-21.65

-21.86

-22.07

-22.27

-1971.7

-2270.6

-2569.4

-2868

-3167

-3465

							ч	Ψ.	•	,			
E	Р	E	Р	Ε	Р	E	Р	Ε	Р	E	Р	Ε	Р
-3585.92	-22.09	-3793.5	-22.22	-3764.7	-22.41	-3585.9	-22.53	-3764.7	-22.48	-3764.7	-22.5	-3764.7	-22.46
-3884.75	-22.26	-4092	-22.40	-4063.5	-22.60	-3884.7	-22.71	-4063.5	-22.66	-4063.5	-22.67	-4063.5	-22.65
-4183.57	-22.44	-4391.2	-22.57	-4362.4	-22.77	-4183.5	-22.88	-4362.4	-22.84	-4362.4	-22.84	-4362.4	-22.83
-4482.4	-22.60	-4690	-22.73	-4661.2	-22.95	-4482.4	-23.05	-4661.2	-23.00	-4661.2	-23.02	-4661.2	-23.01
-4781.23	-22.77	-4988.8	-22.90	-4960	-23.12	-4781.2	-23.22	-4960	-23.18	-4960	-23.19	-4960	-23.18
-5080.05	-22.93	-5287.7	-23.06	-5258.8	-23.28	-5080	-23.39	-5258.8	-23.35	-5258.8	-23.35	-5258.8	-23.35
-5378.88	-23.08	-5586.5	-23.21	-5557.7	-23.44	-5378.8	-23.56	-5557.7	-23.51	-5557.7	-23.51	-5557.7	-23.52
-5677.71	-23.23	-5885.3	-23.37	-5856.5	-23.59	-5677.7	-23.73	-5856.5	-23.6	-5856.5	-23.68	-5856.5	-23.68
-5976.53	-23.38	-6184.1	-23.52	-6155.3	-23.75	-5976.5	-23.88	-6155.3	-23.84	-6155.3	-23.84	-6155.3	-23.84
-6275.36	-23.53	-6483	-23.67	-6454.1	-23.90	-6275.3	-24.05	-6454.1	-24.00	-6454.1	-23.99	-6454.1	-24.00
-6574.18	-23.68	-6781.8	-23.83	-6753	-24.04	-6574.1	-24.20	-6753.0	-24.16	-6753	-24.15	-6753	-24.15
-6873.01	-23.82	-7080.6	-23.98	-7051	-24.19	-6873	-24.34	-7051.8	-24.31	-7051.8	-24.30	-7051.8	-24.30
-7171.84	-23.96	-7379.4	-24.13	-7350.6	-24.34	-7171.8	-24.49	-7350.6	-24.47	-7350.6	-24.45	-7350.6	-24.45
-7470.66	-24.09	-7678.3	-24.2	-7649.4	-24.48	-7470.6	-24.63	-7649.4	-24.62	-7649.4	-24.6	-7649.4	-24.59
-7769.49	-24.23	-7977.1	-24.42	-7948.3	-24.62	-7769.4	-24.7	-7948.3	-24.77	-7948.3	-24.74	-7948	-24.73
-8068.32	-24.36	-8275.9	-24.56	-8247.1	-24.76	-8068.3	-24.91	-8247.1	-24.92	-8247.1	-24.90	-8247.1	-24.87
-8665.97	-24.62	-8873.6	-24.83	-8844.8	-25.02	-8665	-25.18	-8844.8	-25.18	-8844.8	-25.19	-8844.8	-25.14
-8964.8	-24.74	-9172.4	-24.96	-9143.6	-25.14	-8 96 4.8	-25.31	-9143.6	-25.30	-9143.6	-25.33	-9143.6	-25.26
-9263.62	-24.86	-9471.2	-25.08	-9442.4	-25.2	-9263.6	-25.43	-9442.4	-25.41	-9442.4	-25.46	-9442.4	-25.38
-9562.45	-24.98	-9770.1	-25.20	-9741.2	-25.41	-9562.4	-25.53	-9741.2	-25.53	-9741.2	-25.57	-9741	-25.50
-9861.28	-25.09	-10068	-25.31	-10040	-25.52	-9861.2	-25.63	-10040	-25.65	-10040	-25.68	-10040	-25.62
-10160.1	-25.20	-10367	-25.42	-10338	-25.62	-10160	-25.74	-10338	-25.76	-10338	-25.79	-10338	-25.73
-10458	-25.3	-10666	-25.52	-10637	-25.72	-10458	-25.84	-10637	-25.88	-10637	-25.9	-10637	-25.84
-10757.8	-25.4	-10965	-25.62	-10936	-25.80	-10757	-25.94	-10936	-26.00	-10936	-25.98	-10936	-25.94
-11056	-25.52	-11264	-25.71	-11235	-25.90	-11056	-26.05	-11235	-26.1	-11235	-26.09	-11235	-26.04
-11355.4	-25.62	-11563	-25.8	-11534	-25.98	-11355	-26.14	-11534	-26.21	-11534	-26.18	-11534	-26.14
-11654.2	-25.71	-11861	-25.88	-11833	-26.08	-11654	-26.24	-11833	-26.30	-11833	-26.28	-11833	-26.24
-11953.1	-25.80	-12160	- 25.9 5	-12131	-26.17	-11953	-26.32	-12131	-26.41	-12131	-26.39	-12131	-26.33
-12251.9	-25.88	-12459	-26.04	-12430	-26.25	-12251	-26.43	-12430	-26.52	-12430	-26.47	-12430	-26.43
-12550.7	-25.95	-12758	-26.1	-12729	-26.33	-12550	-26.53	-12729	-26.63	-12729	-26.56	-12729	-26.52
-12849.5	-26.03	-13057	-26.19	-13028	-26.42	-12849	-26.65	-13028	-26.76	-13028	-26.67	-13028	-26.60
-13148.4	-26.09	-13356	-26.27	-13327	-26.53	-13148	-26.74	-13327	-26.86	-13327	-26.79	-13327	-26.69
-13447	-26.15	-13654	-26.35	-13626	-26.64	-13447	-26.83	-13626	-26.95	-13626	-26.89	-13626	-26.77
-13746	-26.21	-13953	-26.4	-13924	-26.72	-13746	-26.90	-13924	-27.09	-13924	-27.16	-13924	-26.85
-14044.8	-26.27	-14252	-26.52	-14223	-26.79	-14044	-27.12	-14223	-27.20	-14223	-27.17	-14223	-26.94
-14343	-26.34	-14551	-26.60	-14522	-26.82	-14343	-27.04	-14522	-27.17	-14522	-27.18	-14522	-27.02
-14642.5	-26.40	-14850	-26.68	-14821	-26.86	-14642	-26.95	-14821	-27.17	-14821	-27.18	-14821	-27.10

ตารางที่ ก.5 แสดงค่าโพลาไรเซชัน และสนามไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 200 ⁰C (ต่อ)

ภาคผนวก ข

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา

รายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา

Kampoosiri, S., Pojprapai, S., Yimnirun, R., and Marungsri, B. (2012). Effect of Electric Field Amplitude on Electrical Fatigue Behavior of Lead Zirconate Titanate Ceramic. Proc. of World Academy of Science, Engineering and Technology. 72: 761-765.



World Academy of Science, Engineering and Technology 72 2012

Effect of Electric Field Amplitude on Electrical Fatigue Behavior ofLead ZirconateTitanate Ceramic

S.Kampoosiri, S. Pojprapai, R. Yimnirunand B. Marungsri*

Abstract—Fatigue behaviors of Lead ZirconateTitanate (PZT) ceramics under different amplitude of bipolar electrical loads have been investigated. Fatigue behavior is represented by the change of hysteresis loops and remnant polarization.Three levels of electrical load amplitudes (1.00, 1.25 and 1.50 kV/mm) were applied in this experimental.It was found that the remnant polarization decreased significantly with the number of loading cycles. The degree of fatigue degradation depends on the amplitude of electric field. The higher amplitude exhibits the greater fatigue degradation.

Keywords—Lead ZirconateTitanate (PZT),hysteresis loop, Sawyer-Tower circuit, fatigue, polarization

I. INTRODUCTION

erroelectric material has been used for widely different F types of industrial electronics; for example, capacitor, and thermistor used for temperature control in car, sensor and actuator used in the manufacture of electronic devices which require high resolution, and transducer used to detect fish in the sea etc [1]. The main materials for these devices are ferroelectric ceramics with good piezoelectric properties. For instance, Lead ZirconateTitanate (PZT) that can convert mechanical energy into electrical energy (direct piezoelectric effect) and electrical energy into mechanical energy (converse piezoelectric effect). The performances of these electronic equipments are up to the performance of piezoelectric ceramic materials. In practice, PZT will take electrical or mechanical loads for many cycles (cyclic loads) which bring it to the fatigue from changing the polarity. In the event of an electrical load, this is called the electrical fatigue or polarization fatigue. The electrical fatigue endurance is important to performance and lifetime of the ferroelectric material.

A. Polarization

Basically, the dielectric material molecule composed of atoms that are held together by ionic bonds, when feed the electric field for these materials. The positive and negative ions in the unit cell separated from each other called

S.Kampoosiria master degree student with Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000, THAILAND S. Pojprapai is with Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima.

SOOO, ITALAND * B. Marungsri is with Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000, THAILAND (corresponding author, phone: +66 44224366; fax: +66 4422 4601; e-mail: bmshvee@ sut.ac.th). polarization. For PZT ceramic, polarization in unit cell of crystal structure can arrange in the direction of the external electric field polarity. As illustrated inFig. 1, the ability to arrange of polarization under an electric field is a parameter that indicates the conditions ferroelectric. If the ability to arrange of polarization due to an external electric field is reduced, ferroelectric materials will result in deterioration. Reduction of polarization indicates that PZT ceramic unable to show the properties of piezoelectric.Generally, the ability to arrange of polarization may be indicating by the nature of hysteresis loop.



Fig. 1 Polarization direction by the electric field.

B. Hysteresis Loop

In case of ferromagnetic material, hysteresis loop shows the relationship between magnetization loop and magnetic field.For ferroelectric ceramic, hysteresis loop shows the relationship between the polarization and electric field, as illustrated inFig 2. The most important characteristic of ferroelectric materials is polarization reversal (or switching) by an electric field. The emergence of the hysteresis loop can be described as follows; when an alternating electric field is low, polarization will be linear increasing by size of field (range A-B). And when the electric field increases with the polarization direction, it will start reversing the electric field (range B-C) the polarization response in this range is very non-linear (range D-C). And when all polarization arranges to new direction (point C), when reduced an electric field some polarization will returns to the same direction but electric field position is zero (point E) polarization is not zero. So, if give the polarization run out the electric field must be reversing (point F). And when electric field increased to the opposite

^{30000,} THAILAND R.Yimirun is withSuranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima,

^{30000,} THAILAND

World Academy of Science, Engineering and Technology 72 2012

direction, the new polarization will arranged to new direction before point (point G). Later, when reversing the field again, it is the complete of the trial. The polarization when electric field is zero (point E) is called the remanent polarization, P_r . The electric field is used to reduce the polarization to return to the zero is called coercive field, E_c .









(a) Sawyer-Tower circuit diagram ($C_0 = 1 \mu F$, $C_s = \text{sample}$; $C_0 \gg C_s$)



Fig. 4 Experimental setup for this study.

As illustrated in Fig. 4(a), V_x is horizontal input signaland V_y is vertical input signal to oscilloscope. As seen from Sawyer-Tower diagram, horizontal axis of hysteresis loop on screen instead of the voltage drop across supply and vertical axis instead of voltage across capacitor (C_o) which varied with the electric charge that occurs on the ceramic PZT (C_s) by that the polarization function is the number of charge per area unit. That can be written as the following equation.

C. Ferroelectric Fatigue

In the study, ferroelectric fatigue can be found from hysteresis loop. When a fatigue occurs, the size of the hysteresis loop and the remanent polarization will be reduced when increasecycle of electrical field, as illustrated in Fig. 3. Intensity of different fatigue caused by other variables such as electric field, frequency and temperature [2-6]. However, the trial was limited by the frequency parameter and constant temperature while changing the size of the electric field.

This research demonstrates the influence of the electric field on the fatigue behavior of the electrical polarity of the ferroelectric material, material, which tested by electrical fatigue testmachine.

II. TEST METHOD

Un-polling PZT ceramic manufactured by Thales Underwater Systems (Australia) Company was used as test specimen in this study. Then, PZT ceramic was cut to disc shape with 10 mm's diameter and 1 mm's thick. Before the experimental, two silver plates were attached to two sides of specimen before polling. For polling, electric field 1.7 kV/mmwas applied to specimen for 30 min.at 120 °C.

Hysteresis loop of PZT ceramic material was measured by using Sawyer-Tower circuit [7], as shown in Fig. 4(a) and Fig. 4(b).

(1)

(2)

(3)

$$P_{sample} = Q_s / A$$

where:

 $\begin{array}{l} P_{sample} \text{ is the polarization of PZT ceramic.} \\ Q_s \text{is the cumulative of PZT ceramic charge.} \\ A \quad \text{is the cross-sectional area of PZT ceramic.} \end{array}$

Similarly, the polarization can be written

$$P_{\text{sample}} = C_0 V_y / A$$

where: C_o is the standard capacity of the capacitor. V_y is voltage drop across a standard capacitor.

The electric field at the input to the PZT ceramic can be written as follows

$$E = V_x/d$$

where: E is the electric field at input to PZT ceramic. V_x is the supply voltage drop. dis the thickness of PZT ceramic.

For study of fatigue from changing polarity of the PZT ceramic, specimen was placed between the electrode tip - flat plane, as shown in Fig. 5. During test, specimenwas immersed in silicone oil to prevent surface discharge.



Fig. 5 Testingchamber.

- The testing process can be written as follows.
- Installingspecimen in testing chamber.
- Applying the electric field with frequency 10 Hz to specimen in testing chamber at room temperature. Three levels of the electric field(1, 1.25 and 1.50 kV/mm.) were used.
- In each test, the cycles of applying electric field are 1×10^3 , 5×10^3 , 1×10^4 , 5×10^4 , 1×10^5 , 5×10^5 and 1×10^6 cycles, respectively.
- Recording the hysteresis loop.
- Calculating the electric field and polarization on each of the test.



III. TEST RESULTS AND DISCUSSIONS

From the experimental results, hysteresis loops of each

electrical load having same frequency and cycle are illustrated in Fig. 6, Fig. 7 and Fig. 8, respectively. As seen from the

The effects of electric field to fatigue from changing

inpolarization of PZT material have been studied.



5000

10000

15000

-10000

-15000

-5000







As shown in Fig.9 and 10, the remnant polarization and coercive field which are derived from the hysteresis loop.As seen in Fig. 9, larger reduction in remnant polarization at 1.25 and 1.5 kV/mm can be seen when increasingelectric stress cycles. In case of electric field 1.5 kV/mm, reduction inremnant polarizationis 81.76 %. While reduction in remnant polarizationof electric field 1 and 1.25 kV/mmare 69.85 and 78.91 %, respectively. As seen from the results, at the beginning, the remnant polarization of the electric field 1.5 kV/mm is more than the other two electric field stresses (1 and 1.25 kV/mm). However, faster reduction in remnant polarization at the electric field 1.5 kV/mm can be seen when comparing with the other two electric field stresses. In case of coercive field, as shown in Fig. 10, slightly increasing can be seenfrom the beginningbut decreasing when increasing electric field stress cycle.



Fig. 9 Remnant polarization under different electrical field(Solid lines are the values obtained from experimental anddotsare obtained from equation 4)



This may be due in the first domain that can move as well when an electric field is increased. When numbers of cycles are increased, some domains unmovable because it was pinned charged defects or oxygen vacancy[9-10].This bv phenomenon is called domain pinning effect. Resulted polarization or domain in the PZT material unable to changed direction as the same direction of the electric field and the domain wall can't move well. So, the remanent polarization is reduced.

As shown in Fig.11, the model reduced the number of domains that can reverse direction as the electric field. The first is that during period 1×10^4 to 5×10^4 domain still moving well because a result of fixation of the domain walls is minimal. When number of cycles increased to the range $5 \times$ 10^4 to 2×10^5 some domains unmovable, resulting in the remnant polarization decreased rapidly. The coercive field values, which reflect the energy which system use to reversing direction of the domain aremore valuable. But when it comes to the other one is cycle 2×10^5 to 1×10^6 , the reduction of the remanent polarization is reduced slowly and almost constant because the reversing domain's value is reduced. From the model in Fig.11, increasing rate of the pinned domain has gone down. This could result in the coercive field is slowly reduced and almost constant too.



Fig. 11 Model of proportion domains that reversible direction (replaced by (A)) and irreversible domain effected of pinned domain (replaced by (A))

The reduction of the remnant polarization is based on the form of logarithmic fatigue. It can be written as the following equation.

$$P_N = P_o - A \ln (N + B) \tag{4}$$

Where

A, B is constant value

 P_o is the initial polarization.

N is the electric field's cycle.

The parameters A and B, at electric field values can be displayed in Table 1. This study suggests that at electric field 1.50 kV/ mm, the remnant polarization is rapidly decreased compared to the electric field 1 and 1.25 kV / mm. Resulting fatigue from a change in polarity is increased. Number of domains that can reverse direction can be decreased resulting in value of remanent polarization is reduced.

TABLE I
REDUCTION OF THE REMNANT POLARIZATION PARAMETER AT THE DIFFERENT
ELECTRIC FIELD

Electric Field (kV/mm)	Р	0	A		В	
1.00	59.707	-79.219	3.96	-5.34	23635.3	30863.46
1.25	100.4	-98	6.81	-6.8	13921.48	10614.19
1.50	110.08	-110.136	7.57	-7.56	20381.16	18516.50
			_			

IV. CONCLUSION

Effects of electric field amplitude on electrical fatigue behavior of PZT Ceramic have been studied. The following conclusions are given.

(1) Larger reduction in remnant polarization can be seen in case of electric field stress 1.5 kV/mm when comparing with the other two electric field stresses(1 and 1.25 kV/mm). This may be due to the electric field is increased a result of the pinned domain wall will be more valuable as well. Number of domains that can reverse direction will be greatly reduced; resulting in the remanent polarization is reduced rapidly.

(2) The degree of fatigue degradation depends on the amplitude of electric field.

(3) The higher amplitude exhibits the greater fatigue degradation.

ACKNOWLEDGMENT

The Author would like to thank you Suranaree University of for kind financial support.

REFERENCES

- G. H.Haertling,"Ferroelectric ceramics history and technology", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol.82, 1999, pp. 797 818.
 R.Qian, S.Lukasiewicz andQ. Gao,"Electrical fatigueresponse for ferroelectric ceramic under electricalcyclic load", *Solid-State Electronics*, Vol.44, 2000, pp. 1717-1722.

- [3] X. J.Lou and J.Wang, "Bipolar and unipolar electrical fatigue in
- X. J.Lou and J.Wang. "Bipolar and unipolar electricalfatigue in ferroelectric lead zirconatetitanate thinfilms: An experimental comparison study", *PhysicalReview*, Vol.24, 2010, pp. 104-108.
 N.Balke, H. Kungl, T.Granzow and D. C.Lupascu, "Bipolar fatigue caused by field screening in Pb(Zr,Ti)O, ceramics", *Journal of the AmericanCeramic Society*, Vol. 90, No. 12, 2007, pp. 3869-3874.
 Y.Wang, K. H.Wongand C. L.Choy. "Fatigue problemsin ferroelectric thin films", *Physical Review*, Vol. 191, No. 2, 2002, pp. 482-488.
 S. Beirenari J. Dresell, J. E. Doniel, M. Hoffman, "Ecoromycu affects on
- S.Pojprapai, J.Russell, J. E.Daniels, M.Hoffman, "Frequency effects on fatigue crack growth and crowth-tip domain switching behavior in a lead [6] zirconatetitanate ceramic", ActaMaterialia, Vol. 54, No. 11, 2007; pp. 3075-3083.
- C. B.Sawyer and C. H.Tower, "Rochelle salt as a dielectric", *Physical Review*, Vol. 35, 1930, pp. 269 273. [7]
- D.Danjanovic, "Ferroelectric dielectric and piezoelectric properties of ferroelectric thin films", *Reports on Progress in Physics*, Vol. 61, 1998, [8] pp. 1267.
- [9]
- pp. 1207. C.Brennan, "Model of ferroelectric fatigue due to defect/domain interaction", *Department of chemistry*, Vol.150, 1998, pp. 199-208. C. H.Park andD. J.Chadi, "Microscopic study of oxygen- vacancy defect in ferroelectric perovskites", *Physical Review*, Vol. 57, No. 22, 1997, pp. [10] 13961-13964.

ประวัติผู้เขียน

นางสาวศิริรัตน์ กำภูศิริ เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นกรพนม เริ่มศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทยี่) อำเภอ ศรีสงกราม จังหวัดนกรพนม และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสกลราช วิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2542 ในภายหลังได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2548 จากนั้นจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในกลุ่มวิจัยไฟฟ้ากำลังและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโทมีประสบการณ์สอนเป็นผู้สอนปฏิบัติการของสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวน 3 รายวิชา ให้แก่ (1) ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า (2) ปฏิบัติการจักรกลไฟฟ้า 1 และ (3) ปฏิบัติการระบบ ไฟฟ้ากำลัง 2 ทั้งนี้ผู้วิจัยมีกวามสนใจทางด้านระบบไฟฟ้ากำลัง และวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งช่วย ให้ผู้วิจัยได้นำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้จากการเป็นผู้ช่วยสอน และวิจัยมาประยุกต์ใช้กับ งานวิจัยได้เป็นอย่างดี จากการณ์ และความรู้ที่ได้จากการเป็นผู้ช่วยสอน และวิจัยมาประยุกต์ใช้กับ งานวิจัยได้เป็นอย่างดี จากการทำวิจัยนี้ทำให้ผู้วิจัยมีกวามรู้ และความเข้าใจทางด้านพฤติกรรม กวามล้าเนื่องจากการเปลี่ยนขั้วทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT โดยมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ ดีพิมพ์เผยแพร่ในขณะศึกษาดังปรากฏในภาคนวก ข.

ม - เกพนวิกิ ข. กอาลอเกลโปลอีลอีลอี