

จิราพร โน่ใหม่ : การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของโพลิเมอร์คอมโพสิต
ระหว่างผงที่เลือยกับพอลิแลกติกแอซิด (IMPROVEMENT OF COMPATIBILITY AND
TOUGHNESS OF SAWDUST/POLY(LACTIC ACID) COMPOSITES)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมนา สารุกำจาร, 152 หน้า.

ในการศึกษานี้ ผงที่เลือยกับตรียมให้ออยู่ในรูปของผงที่เลือยกที่ไม่ผ่านการคัดแปรและผ่านการคัดแปรด้วยการทำอัลคาไลน์เซชัน สำหรับผงที่เลือยกที่ผ่านการคัดแปรด้วยการทำอัลคาไลน์-เซชัน ผงที่เลือยกดัดแปลงด้วยสารละลายโซเดียมไอกอรอกไซด์ความเข้มข้น 2.5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นเวลา 30 และ 60 นาที ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน และการวิเคราะห์น้ำหนักภายในได้ความร้อน แสดงให้เห็นว่าหลังจากการคัดแปรด้วยการทำอัลคาไลน์เซชัน ปริมาณเอมิเซลลูโลสและลิกนินของผงที่เลือยกที่ผ่านการคัดแปรด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องราก แสดงให้เห็นว่าพื้นผิวของผงที่เลือยกที่ผ่านการคัดแปรด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันสะอาด และมีความขรุขระมากกว่าผงที่เลือยกที่ไม่ผ่านการคัดแปรด้วยการทำอัลคาไลน์เซชัน โดยสภาวะการคัดแปรด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไอกอรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นเวลา 30 นาที

โพลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและผงที่เลือยกที่อัตราส่วนต่างๆ คือ 80/20 70/30 และ 60/40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ถูกตรียมด้วยเครื่องอัครีดแบบสกรูซ์และชิ้นงานทดสอบถูกตรียมด้วยเครื่องฉีด Jinruip เมื่อปริมาณผงที่เลือยกที่ไม่ผ่านการคัดแปลงด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันเพิ่มขึ้น ค่ามอคูลัสแรงดึง และค่ามอคูลัสแรงดึงคง โค้งของพอลิแลกติกแอซิดคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ค่าความต้านแรงดึง ค่าความต้านแรงดึงคง ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทก และค่าความยืด-สูงสุด ณ จุดขาดลดลง ความเสถียรต่อความร้อนของพอลิแลกติกแอซิดคอมโพสิตลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อปริมาณของผงที่เลือยกที่ไม่ผ่านการคัดแปลงด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันเพิ่มขึ้น อุณหภูมิเปลี่ยนสภาพเก้า และอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิแลกติกแอซิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามปริมาณผงที่เลือยกที่ไม่ผ่านการคัดแปลงด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ อุณหภูมิการตกหลักเพิ่มขึ้น ปริมาณพลิกของพอลิแลกติกแอซิดลดลงเมื่อปริมาณของผงที่เลือยกที่ไม่ผ่านการคัดแปลงด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันเพิ่มขึ้น การคัดแปลงพื้นผิวของผงที่เลือยกด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันส่งผลต่อการปรับปรุงสมบัติทางกล และความเสถียรต่อความร้อนของพอลิแลกติก-แอซิดคอมโพสิต นอกจากนี้โพลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและผงที่เลือยกที่ผ่านการคัดแปลงด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันแสดงปริมาณพลิกของพอลิแลกติกแอซิดที่สูงกว่าโพลิเมอร์

คอมโพสิทระหว่างพอลิแลกติกและพงซีเลี่ยบที่ไม่ผ่านการดัดแปลงด้วยการทำอัลคาไลน์เซชัน ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒光แสดงให้เห็นว่าการดัดแปลงพงซีเลี่ยบด้วยการทำอัลคาไลน์เซชันปรับปรุงการยึดติดที่บริเวณอินเทอร์เฟสระหว่างพงซีเลี่ยบและพอลิแลกติกและ การแตกตัวของพงซีเลี่ยบในพอลิแลกติกแอซิดเมทริกซ์

พอลิบิวชิลีนอะดิเปตโโคเทอเรพทาเรต ถูกใช้เพื่อปรับปรุงความเหนียวของพอลิแลกติก-แอซิดคอมโพสิท เมื่อปริมาณพอลิบิวชิลีนอะดิเปตโโคเทอเรพทาเรตเพิ่มขึ้น ค่าความยึดสูงสุด ณ จุดขาด และค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกของพอลิแลกติกแอซิดคอมโพสิทเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความต้านแรงดึง ค่ามอดุลัสแรงดึง ค่าความต้านแรงดัด โดย แต่ค่ามอดุลัสแรงดัดโดยลดลง ความเสถียรต่อความร้อนของพอลิแลกติกแอซิดคอมโพสิทเพิ่มขึ้นตามปริมาณของพอลิบิวชิลีนอะดิเปตโโคเทอเรพทาเรตที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้วและอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์คอมโพสิทเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญเมื่อปริมาณพอลิบิวชิลีนอะดิเปตโโคเทอเรพทาเรตเพิ่มขึ้น อุณหภูมิการตกผลึกของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์คอมโพสิทลดลง ในขณะที่ปริมาณผลึกของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์คอมโพสิทเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณพอลิบิวชิลีนอะดิเปตโโคเทอเรพทาเรตเพิ่มขึ้น ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒光แสดงถักยณะของการแตกหักแบบเหนียวในพอลิแลกติกแอซิดคอมโพสิทที่มีการปรับปรุงความเหนียวด้วยพอลิบิวชิลีนอะดิเปตโโคเทอเรพทาเรต

พอลิแลกติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮไดร์ถูกใช้เป็นสารปรับปรุงความเข้ากันได้ และปริมาณของพอลิแลกติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮไดร์ คือ 3.5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก พอลิเมอร์คอมโพสิทที่มีการปรับปรุงความเข้ากันได้มีสมบัติทางกล และความเสถียรต่อความร้อนที่สูงกว่าพอลิเมอร์คอมโพสิทที่ไม่มีการปรับปรุงความเข้ากันได้ ปริมาณพอลิแลกติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮไดร์ที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและพงซีเลี่ยบที่ปรับปรุงความเหนียวด้วยพอลิบิวชิลีนอะดิเปตโโคเทอเรพทาเรต คือ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เมื่อปริมาณพอลิแลกติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮไดร์เพิ่มขึ้น อุณหภูมิเปลี่ยนสภาพแก้ว อุณหภูมิการหลอมเหลว และอุณหภูมิการตกผลึกของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์คอมโพสิทลดลง ในขณะที่ปริมาณผลึกของพอลิแลกติกแอซิดในพอลิเมอร์คอมโพสิทเพิ่มขึ้น ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒光ยืนยันว่าพอลิแลกติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮไดร์ปรับปรุงความเข้ากันได้ของคอมโพสิท

JIRAPORN NOMAI : IMPROVEMENT OF COMPATIBILITY AND
TOUGHNESS OF SAWDUST/POLY(LACTIC ACID) COMPOSITES.
THESIS ADVISOR : ASST. PROF. KASAMA JARUKUMJORN, Ph.D.,
152 PP.

POLY(LACTIC ACID)/SAWDUST/COMPOSITE/ALKALI TREATMENT/
POLY(BUTYLENE ADIPATE-CO-TEREPHTHALATE)/POLY(LACTIC ACID)
GRAFTED WITH MALEIC ANHYDRIDE

In this study, sawdust was prepared as untreated sawdust (UT) and alkali treated sawdust (AT). For AT, sawdust was treated with 2, 5, and 10% w/v sodium hydroxide (NaOH) solution for 30 and 60 min. Filler composition, functional group analysis, and thermogravimetric analysis results showed that after alkali treatment, hemicellulose and lignin contents of AT significantly decreased. SEM micrographs revealed that surface of AT was cleaner and rougher than UT. The optimum alkali treatment condition was 2% w/v NaOH for 30 min.

The composites of PLA/sawdust at various ratios of 80/20, 70/30, and 60/40 w/w were prepared using a twin screw extruder and test specimens were molded using an injection molding machine. With increasing UT content, tensile modulus and flexural modulus of PLA composites increased whereas tensile strength, flexural strength, impact strength, and elongation at break decreased. Thermal stability of PLA composites was continuously decreased when UT content was increased. With increasing UT content, glass transition temperature and melting temperature of PLA insignificantly changed while cold crystallization temperature was increased. Degree of crystallinity of PLA was decreased when UT content was increased. Alkali treatment

improved mechanical properties and thermal stability of PLA composites. Additionally, AT/PLA composites exhibited higher degree of crystallinity of PLA than those of UT/PLA composites. SEM micrographs showed that alkali treatment improved sawdust-PLA interfacial adhesion and dispersion of sawdust in PLA matrix.

Poly(butylene adipate-*co*-terephthalate) (PBAT) was used to improve toughness of PLA composites. With increasing PBAT content, elongation at break and impact strength of PLA composites were increased whereas tensile strength, tensile modulus, flexural strength, and flexural modulus were decreased. Thermal stability of PLA composites was improved with increasing PBAT content. As PBAT content was increased glass transition temperature and melting temperature of PLA in the composites insignificantly changed. Cold crystallization temperature of PLA in the composites was decreased whereas degree of crystallinity of PLA in the composites was increased when PBAT content was increased. SEM micrographs exhibited some features of ductile fracture in the PLA composites toughened with PBAT.

PLA grafted with maleic anhydride (PLA-g-MA) was used as a compatibilizer and its contents were 3, 5, and 10 wt%. The compatibilized composites had higher mechanical properties and thermal stability than the uncompatibilized composite. The optimum content of PLA-g-MA for sawdust/PLA/PBAT composite was 5 wt%. With increasing PLA-g-MA content, glass transition temperature, melting temperature, and cold crystallization temperature of PLA in the composites were decreased. However, degree of crystallinity of PLA in the composites was increased. SEM micrographs confirmed that PLA-g-MA improved the compatibility of the composites.