บทคัดย่อ

ค่าซีโอดีเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำเสีย รวมไปถึงใช้ในการ ออกแบบ ติดตามควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในการวิเคราะห์หา ค่าซีโอดีตามวิธีมาตรฐานไดโครเมตที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องใช้สารเคมีหลายชนิด ซึ่งเป็น สารเคมีอันตราย มีความกัดกร่อนสูง มีราคาแพง และต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน 3-5 ชั่วโมง เพื่อ ลดปัญหาของการวิเคราะห์หาค่าซีโอดีตามวิธีมาตรฐาน งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาการสังเคราะห์ วัสดุกึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นตัวแทนในการนำมาใช้ หาค่าซีโอดีของน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส จากการศึกษาคุณสมบัติของ ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่ากา<mark>รแ</mark>อโนไดซ์ในสารละลายแอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.30 โมลาร์ ผสมด้วยกลีเซอรอลและน้ำในอัตร<mark>าส่</mark>วน 60 : 40 โดยจ่ายความต่างศักย์แบบพัลส์ที่ 20 โวลต์ 5 นาที / -5 โวลต์ 5 วินาที เป็นเวลารวม 90 นาที ทำให้ได้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีลักษณะ เป็นท่อขนาดนาโนเมตรที่มีการเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ สามารถตอบสนองต่อปฏิกิริยาเคมีแสงมากกว่า การแอโนไดซ์แบบจ่ายความต่างศักย์คงที่ สำห<mark>รั</mark>บตัวเร่<mark>ง</mark>ปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์ พบว่า การแอโนไดซ์ใน สารละลายแอมโมเนียมฟลูออไรด์ 0.2 โมลาร์ โดยจ่าย<mark>ค</mark>วามต่างศักย์คงที่ 3 โวลต์ เป็นเวลา 60 นาที จะได้ซิงค์ออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮ<mark>กซ</mark>ะโกนอลเ<mark>วอ</mark>ร์ตไซด์ ลักษณะสัณฐานวิทยาเป็นผลึก ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดนาโนเม<mark>ตร</mark> มีการกระจาย<mark>ตัวอย่า</mark>งสม่ำเสมอ ซิงค์ออกไซด์นี้ให้ค่าความ หนาแน่นกระแสได้ถึง 357.049 ม<mark>ิลลิแ</mark>อมแปร์ต่อตาราง<mark>เซน</mark>ติเมตร สำหรับแสงยูวี และได้ถึง 201.333 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางเซน<mark>ติ</mark>เมตร สำหรับแสงวิสิเบิล แล<mark>ะตั</mark>วเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์โดยการ ้ เตรียมจากวิธีสปัตเตอริงบนโพลิไอมายด์ฟิล์มที่เคลือบด้วยทองแดง ที่เวลา 120 นาที มีลักษณะเป็นผลึก ขนาดนาโนเมตร และ 480 นา<mark>ที่ มี</mark>ลัก<mark>ษณะทรงกลมคล้ายลำไยถูก</mark>คว้า<mark>นเม</mark>ล็ด ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวถูก นำมาวัดซีโอดีและคำนวณค่าซี<mark>โอดี</mark>โดย<mark>อาศัยกฎการแยกสารด้ว</mark>ยไฟฟ้<mark>าขอ</mark>งฟาราเดย์ และทำการศึกษา เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ห<mark>าค่าซีโอดีด้วยวิธีมาตรฐานไดโครเมตแบ</mark>บ Closed Reflux กลูโคสและ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพลาเลตถูกใช้เป็<mark>นสารทดสอบการวัดค่าซีโอดี พบว่า</mark> ไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถวัด ค่าซีโอดีได้ในช่วง 20-500 mg/L ที่สมการเส้นตรง y = 0.0896x + 18.5 และ $R^2 = 0.9742$ ส่วนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการทั้งสองเมื่อนำไปวัดค่าซีโอดีพบว่าซิงค์ออกไซด์มีความไม่เสถียร และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งส่งผลการวัดค่าซีโอดี อย่างไรก็ตามจากการทดลองหาค่าซีโอดี จากกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสพบว่า ยังคงมีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงต้อง ้มีการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาให้วิธีการหาค่าซีโอดีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

Abstract

COD is an important parameter used for qualitative measurement of wastewater including following up and measuring quality of wastewater treatment system. Standard Dichromate is a presently widely used method for investigating COD. This method, however, requires chemicals which are sometimes hazardous, corrosive, expensive, taking longtime (3-5 hours) to analyze. In order to reduce those problems, this research focuses on a synthesis of semiconductor, Titanium dioxide and Zinc oxide for using as catalyst in photoelectrocatalysis for investigating COD of wastewater. By studying the properties of Titanium dioxide catalyst, there is an anodization of a 0.3 M ammonium fluoride solution mixed with glycerol and water by ratio 60:40. The method is run by applying voltage of 20 V for 5 minutes / -5 V for 5 minutes, and 90 minutes in total. Titanium dioxide is found with constantly nanotube, which can respond to photoelectrochemistry better than a constant voltage anodization. For zinc oxide catalyst, an anodization in 0.2 M ammonium fluoride with applying 3 V foe 60 minutes provides zinc oxide with hexagonal-wurtzite structure, morphology of a rhombic shaped crystal in nanometer scale, which being uniformly distributed. It has the photocurrent density up to 357.049 mA cm⁻² for UV light and 201.333 mA cm⁻² for visible light. Zinc oxide catalysts prepared from sputtering method on copper-clad polyimide film for 120 minutes has the crystal shaped in nanometer scale, and the one which was prepared for 480 minutes has the spherical space which a hollow inside. Those catalysts were used to measured COD and were calculated COD value by Faraday's law. And finally were compared with standard dichromate analysis by closed reflux method. Glucose and Potassium hydrogen phthalate were used as probe for COD measurement. It was found that titanium dioxide was suitable for COD measurement with the range of 20-500 mgL⁻¹ with a linear equation of y = 0.0896x + 18.5 and $R^2 = 0.9742$. Zinc oxides, which are synthesized by both methods, have instability and changeable physical characteristic, therefore, affect COD measurements. However, COD measurement by photoelectrocatalysis method has less accuracy so further research and studies are required for more reliability.