

ห้องสุข สีชุมแสง : การสังเคราะห์ การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของโครงสร้างนาโนกุ่มนิกเกิลไอกอไซด์ (SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF Ni(OH)_2 -BASED NANOSTRUCTURES)
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ, 247 หน้า

นิกเกิลไอกอไซด์/วีชีไฮโดรเทอร์มอล/สมบัติทางไฟฟ้าเคมี/ค่าความจุเที่ยม/ชั้นแพร์แก๊ส

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโน $\text{M}_x\text{Ni}_{1-x}(\text{OH})_2$ ($\text{M} = \text{Mg}, \text{Mn}, \text{Cu}, \text{Zn}, \text{Bi}$) ที่ $x = 0.00, 0.05, 0.10$ และ 0.15 ด้วยกระบวนการทางไฮโดรเทอร์มอล และได้ทำการศึกษาโครงสร้างผลึกและสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของวัสดุ โครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์ได้เหล่านี้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ศึกษาลักษณะโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) ร่วมด้วยวิธี Rietveld refinement ศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคและลักษณะสัมฐานวิทยาด้วยเทคนิคล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒 (SEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสถานะประจุด้วยเทคนิค โฟโตอิมิชัน (XPS) และเทคนิคการคุณลักษณะรังสีเอ็กซ์ (XAS) พื้นที่ผิวจำเพาะและความเป็นรูพรุนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการกักเก็บประจุกัวค่าด้วยเทคนิคการคุณลักษณะรังสีเอ็กซ์ สำหรับการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมีถูกดำเนินการด้วยสามวิธีคือ โวล泰เมตทรี (CV) การชาร์จและดิชาร์จโดยใช้กระแสคงที่ (GCD) และอิมพีเดนซ์เชิงไฟฟ้าเคมี (EIS)

ผลจากการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD พบว่าการแทนที่ของไอออน $\text{Mg}^{2+}, \text{Mn}^{2+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$ และ Bi^{3+} ในตำแหน่งไอออนของ Ni^{2+} ส่งผลต่อโครงสร้างผลึก ซึ่งถูกยืนยันผลด้วยการวิเคราะห์แบบ Rietveld refinement เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าแลตทิชพารามิเตอร์และปริมาตรยูนิตเซลล์ การศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยภาพถ่าย TEM แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสัมฐานวิทยาและขนาดของอนุภาคที่แตกต่างกันของรูปร่างเชกซ์ โภนอลและบาร์ ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเจือที่ถูกแทนที่ในตำแหน่งของ Ni^{2+} ผลจากการวัดค่าพื้นที่ผิวจำเพาะด้วยเทคนิคการคุณลักษณะรังสีเอ็กซ์ BET พบว่า พื้นที่ผิวจำเพาะอยู่ในช่วง 26-53 ตารางเมตรต่อกรัม โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวจำเพาะเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรในอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ การวิเคราะห์การกระจายตัวของรูพรุนด้วยวิธี BJH แสดงโครงสร้างแบบเมโซโพอรัส (mesoporous) และไมโครโพอรัส (microporous) ในสารตัวอย่างกลุ่มนิกเกิลไอกอไซด์ สำหรับการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมี โครงสร้างแบบไมโครโพอร์สช่วยปรับปรุงค่าประสิทธิภาพความสามารถในการคายประจุ (cyclic stability) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการ

โดยอนของอิเล็กโทร ไลต์ ลูก กัก (electrolyte ions confinement) อยู่ในวัสดุ นอกจากนี้ผลจาก การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิค CV พบว่าสารตัวอย่างกลุ่มนิกเกิล ไฮดรอกไซด์กักเก็บ ประจุด้วยกระบวนการแทรกเข้าและแทรกออก (intercalation/deintercalation) ของไอออนของอิเล็กโทร ไลต์ สารกลุ่มนิกเกิล ไฮดรอกไซด์ที่ผ่านการเจือด้วย Mn^{2+} Cu^{2+} Zn^{2+} และ Bi^{3+} ด้วยปริมาณ จำเพาะค่าหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงค่าการกักเก็บประจุไฟฟ้าเคมีจำเพาะ ซึ่งค่าการกักเก็บ ประจุไฟฟ้าเคมีจำเพาะที่สูง ไม่สามารถอธิบายด้วยการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างระนาบได้อย่าง ชัดเจน จากผลการทดลอง พบว่ามีสองแนวทางที่สามารถเพิ่มค่าการกักเก็บประจุไฟฟ้าเคมีจำเพาะ ของสารกลุ่มนิกเกิล ไฮดรอกไซด์ คือ (i) การลดลงของขนาดอนุภาคเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำปฏิกิริยา (ii) การลดลงของค่าความด้านทานการแตกเปลี่ยนประจุเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนที่ของไอออนของ อิเล็กโทร ไลต์ที่เร็วขึ้น นอกจากนี้ กระบวนการกักเก็บประจุแบบคป้าซิทิฟ (capacitive) ที่โดดเด่น ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพความสามารถในการอัดและคายประจุ (cyclic stability) ในสารกลุ่มนิกเกิล ไฮดรอกไซด์ ดังนั้น ข้ออิเล็กโทรคที่ประดิษฐ์ขึ้นมีแนวโน้มในการนำไป ประยุกต์ใช้งานด้านตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งขึ้ด



THONGSUK SICHUMSAENG : SYNTHESIS, CHARACTERIZATION,
AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF Ni(OH)₂-BASED
NANOSTRUCTURES. THESIS ADVISOR : PROF. SANTI MAENSIRI,
D.Phil. 247 PP.

NICKEL HYDROXIDE/HYDROTHERMAL METHOD/ELECTROCHEMICAL
PROPERTIES/PSEUDOCAPACITANCE/GAS DIFFUSION LAYER

In this research, M_xNi_{1-x}(OH)₂ (M = Mg, Mn, Cu, Zn, Bi) nanostructures with x = 0.00, 0.05, 0.10, and 0.15 were synthesized by a hydrothermal method. The crystal structure and electrochemical properties of the materials were studied by using several techniques. X-ray diffraction (XRD) technique including a Rietveld refinement was used for the structural analysis. The microstructure and morphology were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) techniques. The chemical compositions and oxidation states were determined by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray absorption spectroscopy (XANES) techniques. The specific surface area and their porosity which relate to the electrochemical performance were evaluated by gas adsorption technique. For the electrochemical studies, cyclic voltammetry (CV), galvanostatic charge discharge (GCD), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were carried out.

The XRD results demonstrated that the substitutions of Mg²⁺, Mn²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, and Bi³⁺ ions in Ni²⁺ sites had influences on the structure which were confirmed by the Rietveld refinement due to the change of lattice parameters and unit cell volume. TEM images revealed the difference in morphologies and sizes of hexagonal and bar-like

shapes, depending on types and contents of the dopants that were substituted in Ni^{2+} sites. The specific surface area of the materials obtained from Brunauer-Emmett-Teller (BET) method was found to be in the range of $26\text{-}53 \text{ m}^2/\text{g}$. The higher specific surface area was due to the increase of surface-to-volume ratio in the smaller particle size. Furthermore, pore size distributions from Barrett-Joyner-Halender (BJH) method presented the mesoporous and microporous structures in the samples. For the electrochemical studies, the microporous structure improved the cyclic stability. This is possibly due to the electrolyte ions confinement in the materials. In addition to the electrochemical studies, the CV analysis revealed the intercalation/deintercalation charge storage mechanism in all samples. The Mn, Cu, Zn, and Bi-doped Ni(OH)_2 with the specific amount showed the improved specific capacitance value. The higher value could not clearly explain by the increased of the interlayer distance. Based on the experimental results, there are two approaches to enhance the specific capacitance values of Ni(OH)_2 -based materials. (i) reducing the particle size providing the large active area. (ii) lowering the charge transfer resistance promoting the faster electrolyte ions transportation. In addition, the dominant capacitive charge storage mechanism resulted in the improved cyclic stability of Ni(OH)_2 -based materials. Therefore, the $\text{M}_x\text{Ni}_{1-x}\text{(OH)}_2$ electrodes are promising candidate for electrochemical capacitor applications.