

นัชชามนต์ สุคนธเมธีรัตน์ : การศึกษาโครงสร้างและพลวัตของพอลิ(โพรพิลีน) ที่มีไอโซเมอร์เชิงโครงสร้าง, พอลิ(โพรพิลีน-โค-1-บิวทีน) และพอลิ(ซิส-1,4-ไอโซพรีน) ที่มีการปรับแต่งหมู่ฟังก์ชันปลาย (STRUCTURES AND DYNAMICS OF STEREOISOMERIC POLY(PROPYLENE), POLY(PROPYLENE-CO-1,4-BUTENE) AND END-FUNCTIONALIZED POLY(CIS-1,4-ISOPRENE)) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ แวสูงเนิน, 181 หน้า.

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ประกอบด้วยสามหัวข้อ ในส่วนแรกคือการศึกษาผลของข้อบกพร่องจาก 1-บิวทีน บางส่วนต่อการตกผลึกและสัณฐานวิทยาของไอโซแทกติกพอลิ(โพรพิลีน) (iPP) ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์ออปติคอลโพลาไรซ์ (POM) เครื่องวัดความร้อนแบบดิฟเฟอเรนเชียลสแกน (DSC) และการกระเจิง/การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากแสงซินโครตรอนในมุมแคบ/มุมกว้าง (SAXS/WAXD) ตัวอย่างของโฮโมพอลิเมอร์ iPP คือ V30G และตัวอย่างที่มีข้อบกพร่องของ 1-บิวทีน คือ MT12-s และ MT18-s จากการศึกษาการตกผลึกที่อุณหภูมิคงที่พบว่า ข้อบกพร่อง 1-บิวทีน มีผลกระทบบางอย่างต่อการก่อตัวและขนาดของสเฟียรูไลต์และเร่งกระบวนการตกผลึกของ iPP รวมถึงระดับของการตกผลึกจะต่ำกว่าสำหรับพอลิโพรพิลีนที่มีหมู่กึ่งสั้นซึ่งสังเกตได้จากการทดลอง DSC SAXS และ WAXD ส่วนของผลึก (L) และส่วนที่รวมกันของผลึกและอสัณฐาน (long period, D) มีค่าเพิ่มขึ้นแต่อัตราส่วน L/D มีขนาดลดลงสำหรับพอลิโพรพิลีนที่มีหมู่กึ่งสั้น

ต่อจากนั้นเป็นการศึกษาผลของน้ำหนักโมเลกุลผสมแบบ bimodal และข้อบกพร่องที่ผิดปกติของสเตอริโอต่อการตกผลึกของแบบจำลองโพลิเอทิลีน (PE) และ iPP ซึ่งศึกษาด้วยเทคนิคการจำลองแบบมอนติคาร์โล (MC) ในส่วนนี้มีการสร้าง monodisperse PE ส่วนผสมของ bidisperse PE และ iPP ที่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสเตอริโอผิดปกติเพียงเล็กน้อยโดยใช้โมเลกุลแบบหยาบบนโครงตาข่ายที่มีเลขโคออร์ดิเนชันสูง ผลการจำลองพบว่า monodisperse PE สามารถทำได้สมบูรณ์ภายในเวลาคำนวณที่เหมาะสมและมีการแยกเฟสระหว่างโซ่สั้นและยาวก่อนที่จะเริ่มการตกผลึกสำหรับ bidisperse PE หากองค์ประกอบของโซ่สั้นมีจำนวนมากพอจะส่งผลให้โซ่ที่สั้นกว่ากลายเป็นผลึกได้เร็วกว่าส่วนประกอบโซ่ยาว ในส่วนของระบบ iPP ข้อบกพร่องของ racemic จัดขวางการก่อตัวของผลึกแบบเกลียว 3₁ รวมทั้งชะลอการตกผลึกและลดแนวโน้มการตกผลึก การศึกษาโครงสร้างที่ถูกล้อมรอบและเชิงพลวัตของคาร์บอกซิเลตพอลิ(ซิส-1,4-ไอโซพรีน) และพอลิ(ซิส-1,4-ไอโซพรีน) ที่มีการปรับแต่งฟังก์ชันหมู่ปลาย โดยไอออน Li⁺, K⁺ หรือ Ca²⁺ ถูกศึกษาด้วยเทคนิคโมเลกูลาร์ไดนามิกส์ (MD) แต่สำหรับการทดลอง EXAFS จะใช้เฉพาะ K⁺ และ Ca²⁺

รูปแบบ EXAFS ของ $(\text{PI}_{30}\text{COO})_2\text{Ca}$ และ $\text{PI}_{30}\text{COOK}$ ถูกเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่รู้จัก โครงสร้างของผลึกที่แน่นอน เช่น แคลเซียมอะซิเตต $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ และ โพแทสเซียมฟอเมต (HCOOK) ซึ่งพบว่าโครงสร้างของตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสองตัวอย่างมีโครงสร้างแตกต่างจากผลึก อ้างอิงเนื่องจากจำนวนโคออร์ดิเนชันของอะตอมออกซิเจนรอบไอออนบวกต่างกัน ดังนั้นจึงใช้วิธีการหาโครงสร้างที่เหมาะสมของสเปกตรัมของ EXAFS โดยใช้ฟิตอะตอมที่ถูกเลือกซึ่งสร้างขึ้นโดยเทคนิค MD จากผลของ MD-EXAFS นี้ พบว่าอะตอมแคลเซียมใน $(\text{PI}_n\text{COO})_2\text{Ca}$ จะถูกล้อมรอบด้วยอะตอมออกซิเจนห้าอะตอม ซึ่งมาจากหมู่คาร์บอกซิเลตสี่โมเลกุล โดยสามโมเลกุลให้ออกซิเจนหนึ่งอะตอมและอีกหนึ่งโมเลกุลให้ออกซิเจนสองอะตอม สำหรับกรณีของ PI_nCOOK นั้น เปลือกโคออร์ดิเนชันแรกของอะตอมโพแทสเซียมถูกล้อมรอบด้วยออกซิเจนสี่อะตอมซึ่งมาจากหมู่คาร์บอกซิเลตสองโมเลกุลที่ให้ออกซิเจนรวมทั้งหมดสี่อะตอม



สาขาวิชาเคมี

ปีการศึกษา 2563

ลายชื่อนักศึกษา นัชชาวนต์ สุคนธเมธีรัตน์

ลายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิญญู คุ้มคำ

NATCHAMON SUKHONTHAMETHIRAT: STRUCTURES AND
DYNAMICS OF STEREOISOMERIC POLY(PROPYLENE),
POLY(PROPYLENE-CO-1,4-BUTENE) AND END-FUNCTIONALIZED
POLY(CIS-1,4-ISOPRENE). THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. VISIT
VAO-SOONGNERN, Ph.D. 181 PP.

IPP/G-RESIN/PE/PICOOM/CRYSTALLIZATION/MONTE CARLO
SIMULATION/EXAFS/MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS

There are three parts in this thesis. The first part is to investigate the effect of some 1-butene defects on crystallization and phase morphology of isotactic polypropylene (*i*PP) via polarized optical microscopy (POM), differential scanning calorimeter (DSC) and synchrotron small- and wide-angle X-ray scattering/diffraction (SAXS/WAXD). The sample of *i*PP homopolymer is V30G and samples with short-branched defects are MT12-s and MT18-s. From isothermal crystallization, 1-butene defects have some impact on the formation and size of spherulites and accelerate the crystallization process of *i*PP. The degree of crystallinities are lower for short branched PP, which were observed by DSC, SAXS and WAXD. Both crystalline (L) and the long period (D; amorphous + crystalline thickness) are increased, but the L/D ratio is decreased for short branched PP.

The effect of bimodal mixed molecular weight and stereo-irregular defects on crystallization of polyethylene (PE) and *i*PP models are studied by Monte Carlo (MC) simulation. In this part, the monodisperse PE, bidisperse PE mixtures and *i*PP with few

The solvation structure and dynamics of cation-doped carboxylated poly(cis-1,4-isoprene), PICOOM (where M is Li^+ , K^+ or Ca^{2+} were used for Molecular Dynamic (MD) studies but only K^+ and Ca^{2+} were used for EXAFS experiments). The EXAFS patterns of $(\text{PI}_{30}\text{COO})_2\text{Ca}$ and $\text{PI}_{30}\text{COOK}$ were compared with standard materials, which have known crystal structures *i.e.* calcium acetate $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ and potassium formate (HCOOK). The solvation structure of $(\text{PI}_{30}\text{COO})_2\text{Ca}$ and $\text{PI}_{30}\text{COOK}$ should be different from the reference crystals, because the coordination number of the oxygen atoms around the cation were different. So, a procedure of the fitting EXAFS spectra using the selected atomic coordinates generated by molecular dynamic trajectories were used. From the MD-EXAFS fitting results, there have four carboxyl groups with three groups that give one oxygen each and the other gives two oxygens to solvate the Ca^{2+} ion to give the average number about 5.4 oxygen atoms for the $(\text{PI}_n\text{COO})_2\text{Ca}$ system. In the case of PI_nCOOK , the first coordination shell of the K^+ ion is mainly from two carboxyl groups with give four oxygens to solvate.

Student's Signature ឧបនាយក ព្រះបាទ ហ៊ុន សែន

Advisor's Signature Tony Kuylen