

สร่าวุฒิ นาดาบำรุง : การปรับปรุงสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของกราฟินออกไซด์ด้วยการใช้เดเซอร์สีม่วง (IMPROVEMENT OF INTRINSIC AND SURFACE PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE MATERIALS FOR SUPERCAPACITORS APPLICATIONS).


อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งศิริกุล, 158 หน้า

งานวิจัยนี้เสนอการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุกราฟินออกไซด์เพื่อใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดของตัวเก็บประจุแบบยิ่งขวด ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกกระบวนการที่การปรับปรุงคุณสมบัติเนื้อสารของวัสดุกราฟินออกไซด์ให้มีความนำไฟฟ้าที่ดีขึ้น รวมไปถึงเพิ่มน้ำหนักฟังก์ชันโดยผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (hydrothermal) ร่วมกับการใช้ญี่เรียม ( $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$ ) เพื่อเป็นวัสดุที่ให้ชาตุในไตรเจนเจือวัสดุกราฟินออกไซด์ (N-rGOY) ซึ่งผลการประเมินค่าประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุแบบยิ่งขวดที่ใช้ขั้วอิเล็กโทรดที่ไม่เจือเทียนกับการเจือในไตรเจนมีค่าความจุไฟฟ้าเชิงน้ำหนักเพิ่มจาก 25 และ 156 ฟาร์ดต่อกรัม ตามลำดับ และยังคงรักษามาตรฐานค่าประจุอัดและค่าประจุ 10,000 รอบ ได้มากกว่าร้อยละ 97 มากราวน์นั้นยังช่วยลดอัตราการหายประจุของอีกด้วย ซึ่งถูกอธิบายผ่านการทำให้เกิดการเจือของไนโตรเจนในโครงสร้างของวัสดุกราฟินออกไซด์ ที่ถูกตรวจสอบโดยเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุ nano โดยเทคนิคสเปกโทรสโคปีไฟฟ้าโดยอิเล็กตรอนด้วยรังสีเอกซ์คิว (quaternary/graphitic-N) ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าผ่านข้อมูลอิมพีเดนซ์สเปกโทรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้า และ pyridinic-N กับ pyrrolic-N ที่ช่วยในการเกิด pseudocapacitance ผ่านข้อมูลจากไซคลิกโวลแกรมเมตريและกล่าวโนสแตติกชาร์จ/ดิสchar์จซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาตัวเก็บประจุแบบยิ่งขวด แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะโครงสร้างของกราฟฟินออกไซด์ผ่านข้อมูลโครงสร้าง  $\text{sp}^2$  และ  $I_D/I_G$  จากข้อมูลจากการ-analys ของสเปกโทรสโคป และคุณสมบัติการชอบน้ำที่มากขึ้นจากลดลงของมุมสัมผัสของอิเล็กโทรไลท์

ในขั้นที่สองคือการปรับปรุงพื้นผิวของขั้วอิเล็กโทรด โดยการฉายด้วยแสงเลเซอร์สีม่วง (N-rGOY-VX) ซึ่งในการทดลองจะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของจำนวนรอบของการฉายแสงหรือเวลาในการฉายแสงและความเข้มแสง (intensity) ต่อทั้งขั้วอิเล็กโทรดที่เจือและไม่เจือด้วยไนโตรเจน ซึ่งจากผลการทดลองผลของแสงเลเซอร์สีม่วงที่ส่งผลการพัฒนาชัดเจนผ่านจากจำนวนต่างศักย์ประมาณ 7-10.2 โวลต์และจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าสูงสุดที่ได้จากค่าความจุไฟฟ้าเชิงน้ำหนักเพิ่มคือ 214 ฟาร์ดต่อกรัม และยังคงรักษามาตรฐานค่าประจุอัดและค่าประจุ 10,000 รอบ มากราวน์นั้นยังช่วยลดอัตราการหายประจุของอีกด้วย ซึ่งถูกอธิบายผ่านความสามารถในการนำไฟฟ้าที่ดีขึ้นผ่านข้อมูลอิมพีเดนซ์สเปกโทรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้า การเกิดการลอกของแผ่นกราฟินออกไซด์ที่เคลือบช้อนทับกันผ่านข้อมูลจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒光และเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแทรกชัน และข้อมูลจากเทคนิคสเปกโทรสโคปีไฟฟ้าโดยอิเล็กตรอนด้วยรังสีเอกซ์และรามานสเปกโทรสโคปแสดงให้เห็นการลดลงของน้ำหนักฟังก์ชันของชิ้นงานจากโครงสร้างของกราฟินออกไซด์

(reduced graphene oxide) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีหลักฐานของการกลับไปสร้างพันธะ C=C อีกครั้ง (reestablishment) ซึ่งเป็นโครงสร้างของกราฟีน (graphene) หลังจากการอุดออกของหมู่ฟังก์ชัน ออกซิเจน ผ่านการมีค่าสัดส่วนโครงสร้าง  $sp^2$  ที่เพิ่มขึ้น ค่า  $I_D/I_G$  และ  $I_D/I_G$  ที่ลดลง และการแสดงการเปลี่ยนจากสภาพโครงสร้างอัมorphous กลายเป็นสภาพโครงสร้างแบบผลึก (crystalline) มากขึ้นผ่านจากขั้นของพิก G ไปยังค่าเลขคณิตที่น้อยลง

และที่สำคัญยังมีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ในเชิงอุตสาหกรรม เพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนระบบการผลิตของตัวเก็บประจุแบบยิ่งๆ วนในปัจจุบัน เพียงแต่มีการเพิ่มกระบวนการในการเตรียมข้าว อิเล็กโทรดก่อนการขึ้นรูปเซลล์



สาขาวิชาฟิสิกส์  
ปีการศึกษา 2563

ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_  
  
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_  
  
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม \*   
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

SARAWUDH NATHABUMROONG : ENHANCEMENT OF  
ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE BY VIOLET  
LASER. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. PRAYOON  
SONGSIRIRITTHIGUL, Ph.D. 158 PP.


GRAPHENE OXIDE / VIOLET LASER

In this thesis, we have proposed two steps to enhance the electrochemical properties of graphene oxide (GO) for use as supercapacitor (SC) electrode material. Firstly, GO was reduced and doped with different concentrations of nitrogen by using a simple hydrothermal method. The highest specific capacitance of  $156 \text{ F g}^{-1}$  was reached for the prepared nitrogen doped reduced graphen oxide (N-rGO) with urea content of 40% (w/v) compared to  $25 \text{ F g}^{-1}$  for undoped. It was also found that it can maintain a capacitive retention of 97% after charge-discharge for 10,000 cycles. The prepared N-rGO samples were characterized by Raman spectroscopy, Fourier-transform infrared (FT-IR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The results indicated the successful of reduction and incorporation of nitrogen, including, quaternary/graphitic-N, pyridinic-N and pyrrolic-N in the structure. This results in enhancing of the electrical conductivity, wettability, and providing additional pseudocapacitive charge storage mechanism.

Secondly, the surface of N-rGO was irradiated with violet laser at a wavelength of 405 nm. This was performed by using our in-house laser scribing machine adapted from a commercial 3D printer. After the surface irradiation, the highest specific capacitance was enhanced up to a value of  $214 \text{ F g}^{-1}$ , 48% as compared with non-treated electrode. The capacitive retention maintained at 94% after charge-discharge for 10,000 cycles

Moreover, enough intensity are controlled via applying voltage for 7-10.2 V and increasing of repeating cycle of VLT to 5 cycles prefer to useful because characterization showed surface exfoliation, higher d-spacing via scanning electron microscopy and X-ray diffraction, surface transformation from amorphous to more crystalline state via decreasing of  $I_D/I_G$  and  $I_{D''}/I_G$ , shifting of G band peak, more  $sp^2$  hybridization state or reestablishment of  $sp^2$  after reduced oxygen functional groups and decrease disorder state using X-ray photoelectron spectroscopy and Raman spectroscopy.

Moreover, these research methods could up scale to industry because there are not changing other parts in traditional process, just add more part for manufacturing.



School of Physics

Student's Signature \_\_\_\_\_

Academic Year 2020

Advisor's Signature \_\_\_\_\_

Co-Advisor's Signature \_\_\_\_\_

Co-Advisor's Signature \_\_\_\_\_

Co-Advisor's Signature \_\_\_\_\_