


บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานทำการเก็บสถิติการใช้พลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน ซึ่งว่าการใช้ไฟฟ้าในการอุปโภคบริโภคของประเทศไทยได้สูงขึ้นทุกปีตามรูปที่ 1.1 (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)




รูปที่ 1.1 แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

จากรายงานสถิติพลังงานรายปี พ.ศ.2561 สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้สรุปไว้ว่า ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาแหล่งพลังงานที่ประเทศไทยนำมาใช้เพื่อแปลงรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีพ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 พลังงานหมุนเวียนถูกนำมาใช้เพิ่มสูงขึ้นในประทศไทยร้อยละ 3 % ซึ่งมีค่ากำลังผลิตจากเดิม 1,298.5 MW เป็น 2,962.5 MW โดยส่วนใหญ่ที่นำมาใช้เป็นพลังงานที่ได้มาจาก ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และ พอสซิล ซึ่งพลังงานเหล่านี้มีปริมาณที่จำกัดและมีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน ที่ผ่านมามาประเทศไทยใช้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซึ่งมีกำลังการผลิตทั่วประเทศ 3,107.4 MW (รายงานสถิติพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2561) และมีแนวโน้มการพัฒนาที่คงที่ เนื่องจากพื้นที่ความเหมาะสมและขั้นตอนการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้นจึงหันมาศึกษาวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและทดแทนอย่างอื่นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่มีวันหมดสิ้นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวของพลังงานทางเลือกอื่นๆ จึงมีการศึกษาและวิจัยพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจาก เป็นการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้ทันที ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ใช้วัสดุสารกึ่งตัวนำชนิดซิลิกอน ซึ่งสามารถหาพบได้บนโลกและมีราคาต่ำสามารถแปรรูปได้จากแร่ควอต หรือ ททราย โดยการแบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ ซิลิคอนผลึกเดี่ยว , फिल्मบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน และ फिल्मบางนาโนซิลิคอน (green M.A. 2000)

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงมากขึ้น โดยโครงสร้างแบบ PERL (Passivated emitter and rear locally diffused cell) มีค่าการแปลงพลังงานได้สูงถึง 24% ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 เซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง Passivated emitter and rear locally diffused cell (PERL) (Green, 2001)


ส่วนสำคัญหลักของโครงสร้าง PERL ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานและลดการสูญเสียภายในโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

1. พีระมิดหัวกลับที่ผิวรับแสง (Inverted pyramids) ช่วยลดการสะท้อนกลับที่พื้นผิว และเพิ่มพื้นที่รับแสงมากขึ้นทำให้กระแสไฟตอนมากขึ้น

2. ผิวพาสซีเวชัน (Surface passivation) เป็นชั้นฉนวนบางๆ ที่ผิวด้านบนและด้านหลัง เพื่อลดจุดบกพร่องของรอยสัมผัสทำให้เกิดการรวมรวมของพาหะดีขึ้น ช่วยลดการรวมตัวใหม่ของพาหะที่ผิว (Surface recombination) และเกิดสนามไฟฟ้าที่บริเวณชั้นฉนวนกับสารกึ่งตัวนำ

3. บริเวณซีเลคทีฟอีมิเตอร์ (Selective emitter) ประกอบด้วยบริเวณรับแสงที่เจือสารความเข้มข้นต่างกัน เพื่อแปลงพลังงานในย่านแสงความยาวคลื่นสั้นสีน้ำเงินมากขึ้น และเกิดความต้านทานไฟฟ้าที่รอยสัมผัสโลหะน้อย

โครงสร้าง PERL ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่เหมาะกับกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์พาณิชย์ เพราะใช้เทคนิคการถ่ายทอผลึก (photolithography) ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน ต้นทุนผลิตสูง อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหากระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอนการผลิตเพื่อสามารถสร้างความมั่นคงในการวิจัยและพัฒนาประเทศด้านพลังงานทดแทน รูปที่ 1.3 แสดงความก้าวหน้าของการพัฒนาประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ถึงปัจจุบัน จาก NREL (National Renewable Energy Laboratory)



รูปที่ 1.3 กราฟสรุปวิวัฒนาการของเซลล์แสงอาทิตย์รวบรวมโดย NREL (Energy, 2017)

ในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้สนใจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้าง Selective emitter และ Local back passivation ด้วยเทคนิค Spin on dopant ที่ใช้การเตรียมแบบโซล-เจล ซึ่งมีต้นทุนต่ำด้วยการสังเคราะห์หมึกฟอสฟอรัสความเข้มข้นต่างกันเพื่อเป็นสารเจือสำหรับการผลิตชั้น n-Si และผ่านกระบวนการ พิมพ์ลาย(Screen printing) เพื่อถ่ายทอผลึกและกำหนดบริเวณ n-Si (Lightly doped area) และ n⁺⁺ Si (Heavy doped area) ที่มีความเข้มข้นของสารเจือฟอสฟอรัสต่างกัน มาสร้างเป็นโครงสร้างชั้นรับแสง แม้ว่า บริเวณ n-Si สามารถดูดกลืนแสงสีฟ้า(Blue wavelength) ที่มีความยาวคลื่นสั้นพลังงานสูงได้ดีกว่า n⁻-Si แต่พื้นที่ n-Si จะทำให้ความต้านทานรอยสัมผัส(Contact resistance) ค่าสูงทำให้ประสิทธิภาพต่ำ ดังนั้นในการผลิตระดับอุตสาหกรรมจึงผลิตชั้น n⁺-Si เพื่อลดผลค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ชั่วไฟฟ้า(R_c) ด้านบน แต่จะตอบสนองต่อแสงช่วงความยาวคลื่นสั้นได้ไม่ดี ในการศึกษานี้ได้นำวิธีการแพร่สารเจือเข้มข้นต่างกัน เพื่อให้ได้บริเวณ n⁺⁺-

Si และ n^+ -Si จากสารละลายโซล-เจล ที่พิมพ์ลายและแพร์ด้วยความร้อนในขั้นตอนเดียวโดยการกำหนดค่าความเข้มข้นของสารละลายในการทำละลาย 2 บริเวณ ที่ต้องการคือ

1. บริเวณสารเจือฟอสฟอรัสเข้มข้นต่ำ (Lightly doped n^+ -Si) เป็นบริเวณรับแสงที่มีค่า ρ_{sheet} อยู่ในช่วง 100-200 ohm/sheet เพื่อเพิ่มการตอบสนองการดูดกลืนแสงสีน้ำเงิน

2. บริเวณสารเจือฟอสฟอรัสเข้มข้นสูง (Heavy doped n^{++} layer) เป็นบริเวณใต้ขั้วโลหะไฟฟ้ากริดที่มีค่า ρ_{sheet} ต่ำกว่า 50 ohm/sheet เพื่อให้เกิดคุณสมบัติ Ohmic contact ที่ดีส่งผลต่อค่า R_c มีค่าต่ำทำให้ประสิทธิภาพการแปลงผันพลังงานสูงขึ้น และ ใช้เทคนิคการเปิดช่องด้วยกรด (Acid stamp) และ การเปิดช่องด้วยระดับพลังงานสูง (Laser open pattern) เพื่อการเปรียบเทียบราคาการผลิตต่อ 1 ชิ้นงานที่สร้าง เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาและออกแบบขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขั้นตอนการผสมผสานระหว่างพิมพ์ลาย (Screen) และประทับลาย (Stamp) ของโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีชั้นซีเลคทีฟอิมิตเตอร์ (SE) และสนามไฟฟ้าบางบริเวณ (LBSF)
- 2) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างจุลภาค ทางแสง ทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ของชั้นซีเลคทีฟและสนามไฟฟ้าบางบริเวณที่เหมาะสมกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนที่สร้างขึ้น
- 3) ศึกษาการใช้เทคนิคที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันเพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้วยเทคนิคการพิมพ์ลาย (Screen) และประทับลาย (Stamp) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนด้วยโครงสร้าง Selective Emitter (SE) และ Local back surface field (LBSF)

1.3 ขอบเขตการวิจัย

- 1) ศึกษาและผลิตชั้นรับแสง Selective Emitter (SE) และชั้นสนามไฟฟ้าที่ด้านหลังในโครงสร้าง Local Back Surface Field (LBSF) ด้วยวิธี Spin on Dopant (SOD) พิมพ์ลาย (Screen) และ ประทับลาย (Stamp)
- 2) ศึกษาสมบัติทางโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางแสง ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้าง SE และ LBSF

- 3) ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้นแบบโครงสร้าง SE และ LBSF ซึ่งขนาดไม่น้อยกว่า 9 ตารางเซนติเมตร ด้วยการผสมผสานวิธี Spin on dope (SOD) พิมพ์ลาย (Screen) และประทับลาย(Stamp)และวัดประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน

1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย

- 1) ทบทวนการศึกษา รวบรวมข้อมูลของวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- 2) ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับเงื่อนไขสารละลายตั้งต้นเพื่อผลิตฟิล์ม PSG และ BSG สำหรับเป็นแหล่งสารเจือฟอสฟอรัสและสารเจือโบรอนในห้องปฏิบัติการ SUT
- 3) ทดลองและสร้างลวดลายโดยเทคนิคการ spin on dopant(SOD) เพื่อสร้างบริเวณ n-Si emitter และ บริเวณ n^{++} -Si บนแผ่นฐานซิลิคอนและวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า
- 4) ทดลองและสร้างลวดลายโดยเทคนิคพิมพ์ลาย(Screen) เพื่อสร้างชั้น n^{++} บนแผ่นฐานซิลิคอนและวัดค่าเปรียบเทียบสองบริเวณ
- 5) ศึกษาวรรณกรรมและที่เหมาะสมสำหรับการแพร่ (Diffusion) ของสารเจือ Lightly dope และ Heavy dope และวัดด้วยเทคนิคการวัด 4-point probe ทวนซ้ำเติมจากงานวิจัย ในห้องปฏิบัติการ SUT
- 6) ทดลองและทบทวนวรรณกรรม การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้าง SE ให้ได้ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ผ่านการพิมพ์ลาย(Screen) Heavy dope และ เซลล์โครงสร้างมาตรฐาน
- 7) ศึกษาการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง LBSF ด้วยวิธีการพิมพ์ลาย(Screen) ให้เหมาะสมกับการแพร่ และใช้การ Fast Firing เพื่อใช้ทำขั้วโลหะในห้องปฏิบัติการ SUT
- 8) ศึกษาการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง SE และ LBSF ด้วยวิธีการพิมพ์ลาย(Screen) และ ประทับลาย (Stamp) ให้เหมาะสมกับการแพร่ และใช้การ Fast Firing เพื่อใช้ทำขั้วโลหะในห้องปฏิบัติการ SUT
- 9) วัดและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบโครงสร้างรวมกันของ SE และ LBSF
- 10) สรุปผลการศึกษาและจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้องค์ความรู้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ และแนวทางในการปรับปรุงหรือเพื่อประสิทธิภาพการแปลงพลังงานให้สูงขึ้นจากโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ PER

- 2) ได้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์PERLออกมาด้วยเทคนิคต้นทุนต่ำซึ่งอาจเป็นแนวทางในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไป
- 3) ได้เผยแพร่บทความวิจัยระดับชาติ หรือนานาชาติ ตามภาพผนวก ข

1.6 รูปแบบการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์

ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการศึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 6 บทดังนี้

บทที่ 1 ประกอบไปด้วยความสำคัญและที่มาของปัญหาในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตในการวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์

บทที่ 2 กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการทำงานและองค์ประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์ หลักการทำงานของรอยต่อ p/n-Si ค่าต่างๆที่มีความสำคัญในเซลล์แสงอาทิตย์ การสูญเสียในเซลล์แสงอาทิตย์ การปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยโครงสร้างแบบ Selective Emitter แสงอาทิตย์ การปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยโครงสร้างแบบ Local Back Surface Field Solar Cell และ แหล่งสารเจือสำหรับการสร้างรอยต่อ p/n-Si ให้กับเซลล์แสงอาทิตย์

บทที่ 3 การสร้างชั้นฟิล์ม ARC ในระดับอุตสาหกรรม ขั้นตอนการเตรียม PSG เพื่อเป็นแหล่งสารเจือฟอสฟอรัสให้กับ SE cell การแพร่สารเจือด้วยความร้อน (Thermal Diffusion) และการสร้าง SE cell ด้วยเทคนิคการประทับลาย การเตรียมสารละลายกรดเพื่อประทับลายช่องเปิดให้กับโครงสร้าง LBSF cell เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อหาผลทางแสงบนชั้นฟิล์มที่สร้างขึ้น การทำขั้วไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์หาผลทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น อุปกรณ์ เครื่องมือวัดที่ใช้ดูการแพร่ของขั้วโลหะเข้าไปในโครงสร้างช่องเปิดที่สร้างขึ้น และการผลิตโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆในงานวิจัย โดยแบ่งเป็น 4 โครงสร้าง คือ โครงสร้างมาตรฐาน STANDARD cell โครงสร้าง SE cell โครงสร้าง LBSF cell และโครงสร้างแบบ ผสมผสาน SE and LBSF cell

บทที่ 4 การทดสอบวัดและวิเคราะห์ผลทางแสง ทางไฟฟ้า ของโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น ผลการวิเคราะห์บนชั้นฟิล์มเพื่อหาค่าความต้านทานที่เหมาะสมในงานวิจัย การวิเคราะห์ผลลวดลายช่องเปิดที่สร้างขึ้นจากการเปิดช่องด้วยเทคนิคการประทับลายด้วยโคมโพลีอิมาย และผลของการสกัดชั้น ARC โดยทำการแช่ชิ้นงานในสารละลายกรดเพื่อวิเคราะห์หาเงื่อนไขค่าความเหมาะสมโดยชั้น PSG เกิดบนพื้นผิวด้านหน้าและ BSG เกิดบนพื้นผิวด้านหลังก่อนจะทำการแพร่ของ

อคูมึเนียมที่ช่องเปิดด้านหล้งและเงินที่ด้านหน้าเข้าในในชิ้นงาน และ วัตผลทางไฟฟ้าของโครงสร้าง 4 โครงสร้างที่สร้างขึ้น

บทที่ 5 ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์หาต้นทุนและความคุ้มค่า เปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตที่ใช้ ในเชิงพาณิชย์ และ ต้นทุนที่ใช้ในแลปวิจัย เพื่อหาค่าความคุ้มค่าต่อไป

บทที่ 6 สรุปการทดลองทั้งหมดที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ รวมถึงข้อเสนอแนะ