


## บทที่ 2

### แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ถ้ำก้นเตา (Bottom Ash)

เป็นวัสดุผลพลอยได้จำนวนมากที่เหลือจาก กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน ส่วนใหญ่จะ ถูกนำไปทิ้งโดยการฝังกลบ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและไม่ได้ ใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากถ้ำก้นเตามีอนุภาคไม่เป็นรูปทรงกลม มีความพรุนสูง ค่อนข้างชื้นและทำปฏิกิริยาช้าเมื่อเปรียบเทียบกับถ้ำลอย ที่ผ่านมาได้มี การศึกษาที่จะนำถ้ำก้นเตามาใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีต แต่เนื่องจากถ้ำก้นเตามีเม็ดหยาบต้องมีการบดให้ ละเอียดมากพอจึงจะเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกและต้องทำให้แห้งซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในการใช้ถ้ำก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดใน คอนกรีตแต่ก็ยังใช้แทนที่ได้น้อย จึงทำให้ไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายนัก ถ้ำก้นเตาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่มีความเป็นพลาสติก เนื่องจากถ้ำก้นเตามีความพรุนสูงและไม่มีความเหนียว มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.7 เมื่อนำไปทดสอบการกระจายของขนาดคละ พบว่าถ้ำก้นเตามีขนาดในช่วงที่ เป็นทรายเป็นส่วนใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 จึงเลือกใช้ถ้ำก้นเตาที่ผ่านตะแกรงขนาด 1 นิ้ว เนื่องจากต้องการใช้ถ้ำ ก้นเตาในสภาพธรรมชาติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมถ้ำก้นเตาหากมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง เมื่อจำแนกตามระบบ USCS พบว่าถ้ำก้นเตาเป็นประเภท SP (Poorly Graded Sand)




รูปที่ 2-1 การกระจายขนาดของถ้ำก้นเตา (Bottom ash)


ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าก้นเตาโดยวิธี X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) แสดงในตารางที่ 2-1 พบว่าเถ้าก้นเตามีองค์ประกอบหลักคือ  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  และ ซึ่งใกล้เคียงกับเถ้าลอยของ โรงไฟฟ้าแม่เมาะแต่มีความไวในการทำปฏิกิริยาน้อยกว่า เนื่องจากเถ้าลอยมีขนาดใหญ่และมีความพรุนสูง

| สารประกอบ<br>ออกไซด์    | ปริมาณ (ร้อยละ) |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|
|                         | เถ้าก้นเตา      | ดินลูกรัง |
| $\text{SiO}_2$          | 59.50           | 79.00     |
| $\text{CaO}$            | 2.92            | 0.39      |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 6.07            | 6.29      |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 25.70           | 10.90     |
| $\text{MgO}$            | 0.80            | 0.45      |
| $\text{K}_2\text{O}$    | 1.56            | 1.41      |

ตารางที่ 2-1 พบว่าเถ้าก้นเตามีองค์ประกอบหลักคือ  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  และ  $\text{Al}_2\text{O}_3$



เถ้าก้นเตา BA กำลังขยาย 500µm




เถ้าก้นเตา BB กำลังขยาย 500µm

รูปที่ 2-2 a) เถ้าก้นเตา BA กำลังขยาย 500µm และ b) BB กำลังขยาย 500µm

## 2.2 น้ำยางพารา (Natural Rubber Latex)

ยางพาราหรือยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย การส่งออกยางธรรมชาติส่วนมากอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป เช่น น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน หรือยางแท่ง โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นรายใหญ่ของโลก ในปี พ.ศ.2558 น้ำยางข้นมีปริมาณการผลิต 964,403 ตัน และกว่าร้อยละ 85 ส่งออกยังต่างประเทศ มีมูลค่า 39,546 ล้านบาท น้ำยาง ข้นส่วนที่เหลือจากการส่งออกจะใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ

เพื่อผลิตถุงมือยาง ยางฟองน้ำยางยางอนามัย จุนมยาง ยางยืด ลูกโป่ง และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ น้ำยางธรรมชาติจากต้นยางพาราเป็นของเหลวที่มีองค์ประกอบของแข็ง (Total Solid Content; TSC) ประมาณร้อยละ 36 และมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 60 โดยคิดเป็น น้ำหนักยางแห้ง (Dry Rubber Content; DRC) ร้อยละ 33 สารจำพวกโปรตีนร้อยละ 1-1.5 ซีเล้าไม้เกินร้อยละ 1 น้ำตาลร้อยละ 1 และมีสารประกอบอื่น ๆ เช่น กรดอะมิโน ลิพิดฟอสโฟลิพิด และ เกลือของกรดไขมัน อยู่ประมาณร้อยละ 0.5-1.60 ขนาดอนุภาคของยาง ธรรมชาติอยู่ในช่วง 0.1-1.0 ไมครอน มีลักษณะค่อนข้างกลม โดยมีโปรตีนและเมมเบรนล้อมรอบอยู่ ที่บริเวณผิวหน้าของอนุภาคยางธรรมชาติเป็นโพลิเมอร์ทางธรรมชาติที่ประกอบด้วย อะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจน มีโครงสร้างทางเคมีคือ ซิส-1, 4-พอลิไอโซพรีน (cis-1, 4- polyisoprene) ดังรูปที่ 2-3 ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่อิมิตวสูง โดยประกอบด้วยพันธะคู่ของคาร์บอน (C=C) เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ยางธรรมชาติเสื่อมสภาพได้โดยง่ายเมื่อถูกแสงแดดหรือหรือความร้อน โดยสังเกตได้จากยางจะแปรสภาพจากเดิมที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีกลายเป็นแข็งเปราะและไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป



รูปที่ 2-3 ยางพารามีโครงสร้างทางเคมีแบบ ซิส-1, 4-พอลิไอโซพรีน

ยางละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน เฮกเซน โดยทั่วไปยางธรรมชาติมี โครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐาน (Amorphous) แต่ในบางสภาวะโมเลกุลของยาง สามารถจัดเรียงตัวค่อนข้างเป็นระเบียบที่อุณหภูมิต่ำหรือเมื่อถูกยืด จึงสามารถเกิดผลึก (Crystallize) ได้ การเกิดผลึกเนื่องจากอุณหภูมิจะทำให้ยางแข็งมากขึ้น แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ยางก็จะอ่อนลงและกลับสู่สภาพเดิม ยางพารามีสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างจากยางสังเคราะห์ที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นผลมาจากโครงข่ายที่เกิดจากการเชื่อมโยงตามธรรมชาติของหมู่ฟังก์ชันที่ปลายสายโซ่โมเลกุล โดยสมบัติที่โดดเด่น เช่น สมบัติด้านความยืดหยุ่น (Elasticity) ความทนทานต่อการขีดสี การกระดอน ทนทานต่อการฉีกขาด การเหนียวติดกัน (Track) ดีเยี่ยม แต่ทั้งนี้ยางพาราก็มีสมบัติบางประการที่ด้อยกว่ายางสังเคราะห์เช่น การเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดดและความร้อน การบวมตัวเมื่อสัมผัสกับตัวทำละลายอินทรีย์ นอกจากนี้ยางพารายังมีสมบัติไฮโดรโฟบิก (Hydrophobicity) ซึ่งทำให้โครงสร้างของยางธรรมชาติไม่สามารถแตกตัวให้ออออน หรือเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว ซึ่งไม่


สามารถยึดติดกับโมเลกุลของน้ำหรือไม่เปียกน้ำและไม่สามารถขยายขนาดหรือบวมเมื่อสัมผัสน้ำจากสมบัติดังกล่าวยางพาราจึงมี ความสามารถในการดูดน้ำได้น้อยมาก โดยทั่วไปน้ำยางสดที่ออกมาจากต้นยางจะคงสภาพความเป็นน้ำยางได้ไม่เกิน 3-6 ชั่วโมง เนื่องจากแบคทีเรียในอากาศ และจากเปลือกของต้นยางจะลงไปเป็นน้ำยาง และกินสารอาหารที่อยู่ใน น้ำยาง เช่น โปรตีน น้ำตาล เป็นต้น ทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ ย่อยของแบคทีเรียคือ ก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และกรดไขมันระเหยได้ (Volatile Fatty Acid) เมื่อปริมาณกรดที่ระเหยง่ายในน้ำยางเพิ่มมากขึ้น น้ำยางจะเกิดการสูญเสีย สภาพ สกปรกได้จากการที่น้ำยางจะค่อยๆ มีความหนืดมากขึ้น เพราะอนุภาคยางเริ่มจับตัวเป็นเม็ดเล็ก และค่อยขยายเป็นก้อนใหญ่ขึ้น จนน้ำยางสูญเสียสภาพ เกิดการบูดเน่าและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งอัตราการเกิดกระบวนการทั้งหมดจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิ สภาพแวดล้อม ความคงตัวของน้ำยาง พันธุ์ยาง เพื่อป้องกันการสูญเสียสภาพของน้ำยางสด จึงต้องเติมสารเคมีบางชนิดลงไปเพื่อเก็บรักษาน้ำยางให้คงสภาพเป็นของเหลว ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการเก็บ รักษาน้ำยาง เรียกว่า สารรักษาสภาพน้ำยาง (Preservative) เช่น แอมโมเนีย (Ammonia) โซเดียม ซัลไฟด์ (Sodium sulfite) ฟอรัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นต้น น้ำยางข้นคือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้น โดยการหมนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมน เหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง กระบวนการผลิตน้ำยางข้น เริ่มจากการรวบรวมน้ำยางสด จากพื้นที่เพาะปลูก และมีการตรวจสอบคุณภาพและผสมสารเคมี ก่อนที่จะนำเข้าเครื่องเหวี่ยง (Centrifuge) เพื่อทำเป็นน้ำยางข้นที่มีความเข้มข้นได้ตั้งแต่ 30%-60% ในปัจจุบันการรักษาสภาพของน้ำยางข้นส่วนใหญ่ใช้สารแอมโมเนีย ซึ่งจำแนกกลุ่มของน้ำยางข้นออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของสารเคมีที่ใช้ในการรักษาสภาพ คือ 1) น้ำยางข้นที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียสูง (High Ammonia Latex; HA) คือ น้ำยางข้นที่รักษาสภาพด้วยสารละลายแอมโมเนียในปริมาณ 0.7% และ 2) น้ำยางข้นที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียต่ำ (Low Ammonia Latex; LA) เป็นน้ำยางข้นที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียร่วมกับสารรักษาสภาพปริมาณ 0.2 % ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่น น้ำยางข้นที่ได้รับการผสมสารเคมีแล้วอาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางประการทำให้น้ำยางมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย

## 2.3 คอนกรีต (concrete)

เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และน้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น เมื่อผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้า ๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่

เรียกว่าการไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ซึ่งในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่า คอนกรีตความแข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ได้ผสมและยังแข็งแรงขึ้นภายหลังจากการแข็งตัว โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่คอนกรีตมีใช้กันในงานก่อสร้างหลายชนิด ซึ่งรวมถึง อาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อนุสาวรีย์ และงานก่อสร้าง ต่างๆ ซึ่งมีเห็นได้ทั่วไปคุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือการรับแรงอัดสูง ในขณะที่สามารถรับแรงดึงได้ต่ำ (ประมาณ 10% ของแรงอัด) โดยเมื่อต้องการให้คอนกรีตสามารถรับแรงดึง จะมีการเสริมวัสดุอื่นเพิ่มเข้าไปในคอนกรีตโดยจะเรียกว่า คอนกรีตเสริมแรง หรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่เรียกกัน (โดยเสริมแรงด้วยเหล็ก) วัสดุเหล่านี้จะช่วยรับแรงดึงภายในคอนกรีต ซึ่งงานโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่นิยมใช้คอนกรีตเสริมแรงแทนที่คอนกรีตเปลือยนอกจากนี้ในงานก่อสร้างยังมีการใช้วิธีการที่เรียกว่า คอนกรีตอัดแรง โดยทำการใส่แรงเข้าไปในคอนกรีตหล่อสำเร็จที่หล่อมาจากโรงงาน โดยเมื่อนำไปใช้งานแรงที่ใส่เข้าไปในคอนกรีตจะหักล้างกับน้ำหนักของตัวคอนกรีตเองและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้คอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น โดยงานสะพานและทางยกระดับ นิยมใช้คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตจะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย ต่อหิน ดังนี้ สัดส่วน 1 : 1.5 : 3 จะเป็นงานเสาและโครงสร้าง สัดส่วน 1 : 2 : 4 จะเป็นงานพื้น, คาน สัดส่วน 1 : 2.5 : 4 จะเป็นงานถนน ฐานราก

คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการผสม ปูนซีเมนต์ หิน ทราย และน้ำ เข้าด้วยกัน ในขณะที่คอนกรีตยังเหลวอยู่ จะถูกเทลงในแบบหล่อเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เช่น เสา คาน พื้น ผนัง เป็นต้น เมื่อคอนกรีตเริ่มก่อตัว ซีเมนต์จะทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้คอนกรีตจะแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆ สำหรับขั้นตอนการผสมคอนกรีต จะมีแสดงอยู่ในรูปที่ 2-4



รูปที่ 2-4 การผสมส่วนผสมคอนกรีต

ปูนซีเมนต์ จากหลักฐานยืนยันว่าปูนซีเมนต์ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่สมัยอียิปต์, กรีกและโรมัน คำว่า ซีเมนต์ มาจากภาษาลาติน มีความหมายทั่วไปคือ วัตถุที่แข็งเมื่อผสมกับน้ำ ซีเมนต์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในฐานะเป็นวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติที่สำคัญคือ เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดความสามารถเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก่อให้เกิดความสามารถยึดส่วนต่างๆ หรืออนุภาคที่เป็นของแข็งให้รวมตัวกัน

## 2.4 ปูนซีเมนต์ (Portland Cement)

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ดังต่อไปนี้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภท

ประเภท 1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษ

ประเภท 2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตปานกลางหรือเกิดความร้อน ปานกลางขณะทำปฏิกิริยากับน้ำ

ประเภท 3 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการค่าความต้านแรงอัดสูงได้เร็ว

ประเภท 4 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความร้อนต่ำขณะทำปฏิกิริยากับน้ำ

ประเภท 5 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตสูง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.849 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างที่ สัมผัสหรือได้รับอิทธิพลจากดินเค็ม น้ำเค็ม หรือน้ำกร่อย ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ GU

## 2.5 มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate : ทราย)

2.5.1 ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่างๆ เจือปน

2.5.2 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1

2.5.3 ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยทดสอบตามมทข.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต

## 2.6 มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate : หินหรือกรวด)

2.6.1 มวลรวมหยาบที่ใช้ต้องแข็งแรง เหนียว ไม่ผุและสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นๆ

2.6.2 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร และไม่ใหญ่กว่า 1/5 ของด้านในที่สุดของแบบหล่อ และต้องไม่ใหญ่กว่า 3/4 ของระยะช่องว่าง (Clear Spacing) ระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด และขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าที่ยอมไว้ในตารางที่ 2-2

| ชนิดของโครงสร้าง                        | ขนาดใหญ่สุดที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ฐานราก เสา คาน                          | 40                               |
| พื้นและคืบ                              | 25                               |
| ผนังซึ่งมีความหนา $\geq 12.5$ เซนติเมตร | 40                               |
| ผนังซึ่งมีความหนา $< 12.5$ เซนติเมตร    | 25                               |

ตารางที่ 2-2 ขนาดใหญ่สุดที่ยอมให้ของมวลรวมหยาบสำหรับโครงสร้างแต่ละชนิดชนิดของโครงสร้าง  
ขนาดใหญ่สุดที่ยอมให้ (มิลลิเมตร)

มาตรฐานการทดสอบหาขนาดผลของมวลรวม (Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates)

การกระจายของขนาดวัสดุมวลรวม (Particle Size Distribution) หมายถึง การที่มวลรวมประกอบด้วยเม็ดวัสดุหลายขนาดต่างกัน ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของมวลรวมจะขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดวัสดุ โดยการกระจายของขนาดเม็ดวัสดุมวลรวมจะแสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงมาตรฐานในสเกลลอการิทึม (Logarithm Scale) เป็นแกนนอนกับร้อยละโดยมวลของมวลรวมที่ผ่านตะแกรงเป็นแกนตั้ง ซึ่งเรียกว่ากราฟการกระจายของขนาดวัสดุมวลรวม

ขนาดระบุใหญ่สุด (Nominal Maximum Size) หมายถึงขนาดช่องผ่านของตะแกรงเล็กที่สุดที่มวลรวมสามารถผ่านได้หรือมีส่วนการผ่านตะแกรงเป็นไปตามที่กำหนด

พิภักความละเอียด (Fineness Modulus) หมายถึง ตัวเลขดัชนีที่เป็นปฏิกิริยาโดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของมวลรวม

มวลรวม (Aggregate) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต่ 0.075 มิลลิเมตรขึ้นไป

มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) หมายถึงวัสดุที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต่ 0.075 มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร

มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน ร้อยละของวัสดุที่ผ่านตะแกรง 9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) 100  
4.75 มิลลิเมตร (เบอร์ 4) 95-100 2.36 มิลลิเมตร (เบอร์ 8) 80-100 1.18 มิลลิเมตร (เบอร์ 16)  
50-85 0.60 มิลลิเมตร (เบอร์ 30) 25-60 0.30 มิลลิเมตร (เบอร์ 50) 5-30 0.15 มิลลิเมตร  
(เบอร์ 100) 0-10 มิลลิเมตร

### การทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแอนเจลีส์ (Abrasion Test by Angeles Machine)

การทดสอบความต้านทานการสึกกร่อนของหินโดยเครื่องทดสอบลอสแอนเจลีส์ทำได้จากการวัดค่าความสึกกร่อนของมวลรวม จากการกระแทกและการเสียดสีลูกเหล็กทรงกลม ซึ่งมีขนาดตามที่กำหนดและมีจำนวนขึ้นอยู่กับขนาดผลของตัวอย่างทดสอบในขณะที่ถึงหมุนรอบตัวเองจะมีแผ่นเหล็กตั้งฉากกับผนังของถัง จะพาตัวทดสอบลูกเหล็กกลมขึ้นไปพร้อมกัน เมื่อตัวอย่างทดสอบกับลูกเหล็กกลมอยู่สูงขึ้นไปจะตกลงมากระแทกกับผนังตรงข้ามของถังเหล็ก กระบวนการนี้จะทำการซ้ำๆ ไปเรื่อย จนครบจำนวนรอบ จากนั้นตัวอย่างทดสอบออกจากถัง แล้วนำมาแยกด้วยตะแกรงเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การสึกกร่อน จากมาตรฐาน ASTM C33 หินที่ใช้ในคอนกรีตต้องรับแรงเสียดทานมากเช่นงานถนน ซึ่งจะต้องมีการสึกกร่อนไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเดิมจึงเหมาะสมกับการนำมาผสมคอนกรีต

### มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบ (Standard Test Method for Relative Density and Absorption of Coarse Aggregates)

การดูดซึมน้ำ (Absorption) หมายถึง ปริมาณน้ำที่ถูกดูดซึมเข้าไปจนเต็มช่องว่างที่น้ำซึมผ่านได้ของมวลรวมแต่ไม่รวมน้ำที่เกาะอยู่ที่ผิวหน้าของมวลรวม

ขนาดระบุใหญ่สุด (Nominal Maximum Size) หมายถึง ขนาดช่องผ่านของตะแกรงเล็กที่สุดที่มวลรวมสามารถผ่านได้ทั้งหมดหรือมีสัดส่วนการผ่านตะแกรงเป็นไปตามที่กำหนด

ความหนาแน่น (Density) หมายถึง อัตราส่วนของมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร

ความหนาแน่นสภาพอบแห้ง (Density Oven-Dry) หมายถึง อัตราส่วนของมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของมวลรวมในสภาพอบแห้งปริมาตรที่รวมช่องว่างที่น้ำซึมผ่านได้

ความหนาแน่นสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (Density Saturated-Surface-Dry) หมายถึง อัตราส่วนของมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของมวลรวมในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งปริมาตรที่รวมช่องว่างที่น้ำซึมผ่านได้

ความหนาแน่นปรากฏ (Apparent Density) หมายถึง อัตราส่วนของมวลต่อหนึ่งหน่วยของมวลรวมปริมาตรที่ไม่รวมช่องว่างน้ำซึมผ่านได้

## **2.7 น้ำ (Water)**

2.7.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา

2.7.2 ในกรณีที่หาน้ำประปาไม่ได้ต้องเป็นน้ำจืดปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม

## 2.8 สารผสมเพิ่ม (Admixtures)

2.8.1 สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixtures) จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.733 : สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต สามารถใช้สารเคมีผสมเพิ่มปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีตได้เช่น ก. สารลดน้ำ (Water Reducers หรือ Plasticizers) เพื่อลดปริมาณน้ำต่อหน่วยปริมาตรของ คอนกรีตโดยที่ความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตคงเดิม หรือเพื่อเพิ่มความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตโดยคงปริมาณน้ำต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีตไว้ ข. สารเร่งการแข็งตัว (Accelerators) เพื่อลดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตให้สั้นลง ค. สารหน่วงการแข็งตัว (Retarders) เพื่อยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตให้ยาวนานขึ้น

2.8.2 การใช้สารเคมีผสมเพิ่มมากกว่า 1 ชนิดในส่วนผสมเดียวกันจะต้องคำนึงถึงผลที่มีต่อกันของสารเคมีผสมเพิ่มแต่ละชนิดด้วย

## 2.9 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix Design) ตามมาตรฐาน ACI

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement)
2. มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate : ทราย)
3. มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate : หินย่อย)
4. น้ำ (Water)

2.9.1 วิธีการออกแบบ มาตรฐานการออกแบบคอนกรีต หลักในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตจะต้องออกแบบคอนกรีตให้มีกำลังอัดมากกว่ากำลังอัดของงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อนำคอนกรีตไปใช้งานแล้วจะมีกำลังอัดไม่น้อยกว่ากำลังอัดของที่งานกำหนด แม้ว่าส่วนผสมคอนกรีตจะมีความผิดเพี้ยนไปบ้างไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ดังสมการที่ (2-1)

$$f_{cr} = f'_c + k s \quad (2-1)$$

$f_{cr}$  = กำลังอัดเป้าหมาย (Target Strength)

$f'_c$  = กำลังอัดที่ต้องการ (Required Strength)

$s$  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการทดสอบคอนกรีต

$k$  = ค่าคงที่ ดังตารางที่ 2-3

| ค่าร้อยละของกำลังที่ต่ำกว่า $f_c'$ | ค่า k |
|------------------------------------|-------|
| 20                                 | 0.842 |
| 10                                 | 1.282 |
| 5                                  | 1.645 |
| 2.5                                | 1.960 |
| 2                                  | 2.054 |
| 1                                  | 2.326 |
| 0                                  | 3.000 |

ตารางที่ 2-3 ค่าคงที่

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำเป็นต้องหาจากแท่งตัวอย่าง จำนวนอย่างน้อย 30 ค่า จึงจะให้ความเชื่อถือทางสถิติได้เพียงพอ แต่ถ้าการทดสอบน้อยกว่า 30 ค่า ค่าคงที่ k ในตารางที่ 2.7 อนุโลมให้ใช้ได้โดยใช้ตัวคูณ ดังตารางที่ 2-4

| จำนวนตัวอย่าง  | ตัวคูณสำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
|----------------|---------------------------------|
| น้อยกว่า 15    | ใช้ตารางที่ 4                   |
| 15             | 1.16                            |
| 20             | 1.08                            |
| 25             | 1.03                            |
| 30 หรือมากกว่า | 1.00                            |

ตารางที่ 2-4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำเป็น

ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบแท่งตัวอย่าง หรือมีผลการทดสอบน้อยกว่า 15 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่จะต้องผลิตต้องสูงกว่ากำลังอัดที่กำหนด ดังตารางที่ 2-5

| ค่ากำลังอัดที่กำหนด ( $f_c'$ ) | กำลังอัดที่ต้องเพิ่ม |
|--------------------------------|----------------------|
| น้อยกว่า 210                   | 70                   |
| 210 – 350                      | 85                   |
| 350 หรือมากกว่า                | 100                  |

ตารางที่ 2-5 ส่วนเผื่อเมื่อไม่มีผลทดสอบกำลังอัดแท่งตัวอย่าง

การออกแบบตามมาตรฐานอเมริกาในการหาสัดส่วนผสมของคอนกรีตธรรมดา (Normal Weight Concrete) ตามมาตรฐานของอเมริกานี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบต้องทราบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต ดังนี้

#### ปูนซีเมนต์

- ความถ่วงจำเพาะ (สามารถใช้ค่า 3.15 สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1)

มวลรวม (มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ)

- ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ
- ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ
- ความชื้นทั้งสภาพอิมตัวผิวหน้าแห้ง (ค่าการดูดซึม) และสภาพขณะใช้งานของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ
- พิกัดความละเอียดของมวลรวมละเอียด (Fineness Modulus, F.M.)
- หน่วยน้ำหนักของมวลรวมหยาบ

#### น้ำ

- ความถ่วงจำเพาะ
- ความหนาแน่น

#### สารเคมีผสมเพิ่ม

- อัตราการใช้

โดยมีขั้นตอนการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ดังนี้

1. เลือกค่ายุบตัวที่เหมาะสม คำนวณตาม ตารางที่ 2-6
2. เลือกขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ ให้พิจารณาเลือกใช้ขนาดใหญ่ที่สุดแต่ต้องไม่เกินกว่า
  - 2.1 ขนาด 1/5 ของส่วนที่แคบที่สุดของโครงสร้างที่ไม่เสริมเหล็ก
  - 2.2 ขนาด 3/4 ของระยะเรียงเหล็กเสริมที่แคบที่สุดหรือระหว่างเหล็กเสริมกับแบบหล่อ
  - 2.3 ขนาด 1/3 ของความหนาแน่นพื้นที่วางอยู่บนดิน
3. ประเมินปริมาณน้ำและฟองอากาศที่จะเกิดขึ้นในคอนกรีต (ปริมาตร 1 ลบ.ม.) คำนวณตามตารางที่ 2-7
4. เลือกอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์คำนวณตาม ตารางที่ 2-8
5. คำนวณปริมาณปูนซีเมนต์ = ขั้นตอนที่ 3 ÷ ขั้นตอนที่ 4
6. คำนวณปริมาณมวลรวมหยาบ = ปริมาตรของมวลรวมหยาบ (ตารางที่ 2-9) × หน่วยน้ำหนักของมวลรวมหยาบ
7. คำนวณปริมาณของมวลรวมละเอียด มี 2 วิธี คือ
  - 7.1 วิธี Weight Method  
 น้ำหนักมวลรวมละเอียด = หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (ตารางที่ 2-10) – น้ำหนักของวัสดุผสมยกเว้นมวลรวมละเอียด
  - 7.2 วิธี Absolute Volume  
 ปริมาตรของมวลรวมละเอียด = ปริมาตรของคอนกรีต – ปริมาตรของวัสดุผสมยกเว้นมวลรวมละเอียด

น้ำหนักมวลรวมละเอียด = ปริมาตรของมวลรวมละเอียด x ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด  
x หน่วยน้ำหนักของน้ำ

8. ปรับส่วนผสมตามสภาพความชื้นของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ
9. ทำการทดลองผสมเพื่อตรวจสอบดูความสามารถเทได้และกำลังอัดของคอนกรีต
10. หากเหมาะสมให้หยุดการทดลอง แต่ถ้าหากไม่เหมาะสมให้กลับไปดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 ใหม่

| ประเภทของงาน                    | ค่ายุบตัว (เซนติเมตร) |           |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                 | ค่าสูงสุด             | ค่าต่ำสุด |
| งานคอนกรีตขนาดใหญ่              | 7.5                   | 2.5       |
| พื้นถนน                         | 8.0                   | 3.0       |
| โครงสร้างทั่วไป                 | 10.0                  | 5.0       |
| เสาหรือผนังบาง                  | 12.5                  | 7.5       |
| โครงสร้างที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น | 15.0                  | 10.0      |

ตารางที่ 2-6 ค่ายุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่างๆ

| ค่ายุบตัว (เซนติเมตร)                                             | ปริมาณน้ำ เป็นกิโลกรัม ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร<br>สำหรับวัสดุผสมขนาดต่างๆ |             |             |        |             |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                   | 3 นิ้ว<br>8                                                                 | 1 นิ้ว<br>2 | 3 นิ้ว<br>4 | 1 นิ้ว | 1 นิ้ว<br>2 | 2 นิ้ว | 3 นิ้ว | 6 นิ้ว |
| คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ (Non-Air Entraining Concrete) |                                                                             |             |             |        |             |        |        |        |
| 2.5 – 5.0                                                         | 207                                                                         | 199         | 190         | 179    | 166         | 154    | 130    | 113    |
| 7.5 – 10                                                          | 228                                                                         | 216         | 205         | 193    | 181         | 169    | 145    | 124    |
| 12.5 – 15.0                                                       | 243                                                                         | 228         | 216         | 202    | 190         | 178    | 160    | -      |
| ปริมาณฟองอากาศ<br>(%) โดยปริมาตร                                  | 3                                                                           | 2.5         | 2           | 1.5    | 1           | 0.5    | 0.3    | 0.2    |
| คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ (Air Entraining Concrete)        |                                                                             |             |             |        |             |        |        |        |
| 2.5 – 5.0                                                         | 181                                                                         | 175         | 168         | 160    | 150         | 142    | 122    | 107    |
| 7.5 – 10                                                          | 202                                                                         | 193         | 184         | 175    | 165         | 157    | 133    | 119    |
| 12.5 – 15.0                                                       | 216                                                                         | 205         | 197         | 184    | 174         | 166    | 154    | -      |
| ปริมาณฟองอากาศ<br>(%) โดยปริมาตร                                  | 6                                                                           | 5.5         | 5           | 4.5    | 4.5         | 4      | 3.5    | 3      |

ตารางที่ 2-7 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่ายุบตัวและวัสดุผสมขนาดต่างๆ

| กำลังอัดประลัยของคอนกรีต<br>ที่อายุ 28 วัน<br>(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) | อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยน้ำหนัก  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                           | คอนกรีตที่ไม่กระจาย<br>กักฟองอากาศ | คอนกรีตที่กระจาย<br>กักฟองอากาศ |
| 450                                                                       | 0.38                               | -                               |
| 400                                                                       | 0.43                               | -                               |
| 350                                                                       | 0.48                               | 0.40                            |
| 300                                                                       | 0.55                               | 0.46                            |
| 250                                                                       | 0.62                               | 0.53                            |
| 200                                                                       | 0.70                               | 0.61                            |
| 150                                                                       | 0.80                               | 0.71                            |

ตารางที่ 2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

| ชนิดของโครงสร้าง                                 | โครงสร้างที่เปื่อยกตลอดเวลา<br>หรือมีการเยือกแข็งและการ<br>ละลายของน้ำสลับกันบ่อยๆ<br>(เฉพาะคอนกรีตกระจายกัก<br>ฟองอากาศเท่านั้น) | โครงสร้างในน้ำทะเล<br>หรือสัมผัสกับซัลเฟต |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) โครงสร้างบางที่มีเหล็กหุ้ม<br>น้อยกว่า 3 ซม. | 0.45                                                                                                                              | 0.40 <sup>*</sup>                         |
| (2) โครงสร้างอื่นๆ ทั้งหมด                       | 0.50                                                                                                                              | 0.45 <sup>*</sup>                         |

ตารางที่ 2-9 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้สำหรับคอนกรีตในสภาวะเปิดเผย  
รุนแรง

| ขนาดโตสุดของมวลรวม<br>หยาบ<br>นิ้ว (มม.) | ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหน่วยปริมาตรของ<br>คอนกรีตสำหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของมวลรวมละเอียดต่างๆ กัน |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                          | 2.40                                                                                                                        | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
| 3/8 (9.5)                                | 0.50                                                                                                                        | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
| 1/2 (12.5)                               | 0.59                                                                                                                        | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| 3/4 (19)                                 | 0.66                                                                                                                        | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
| 1 (25)                                   | 0.71                                                                                                                        | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
| 1 1/2 (37.5)                             | 0.76                                                                                                                        | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
| 2 (50)                                   | 0.78                                                                                                                        | 0.76 | 0.74 | 0.72 |
| 3 (75)                                   | 0.81                                                                                                                        | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
| 6 (100)                                  | 0.87                                                                                                                        | 0.85 | 0.83 | 0.81 |

ตารางที่ 2-10 ปริมาตรของมวลรวมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

| ขนาดโตสุด<br>ของมวลรวมหยาบ<br>นิ้ว (มม.) | หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต                   |                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                          | คอนกรีตที่ไม่ใช้สารกระจายกัก<br>ฟองอากาศ | คอนกรีตที่ใช้สารกระจายกัก<br>ฟองอากาศ |
| 3/8 (10 มม.)                             | 2,280                                    | 2,200                                 |
| 1/2 (12.5 มม.)                           | 2,310                                    | 2,230                                 |
| 3/4 (20 มม.)                             | 2,345                                    | 2,275                                 |
| 1 (25 มม.)                               | 2,380                                    | 2,290                                 |
| 1 1/2 (40 มม.)                           | 2,410                                    | 2,350                                 |
| 2 (50 มม.)                               | 2,445                                    | 2,345                                 |
| 3 (75 มม.)                               | 2,490                                    | 2,405                                 |
| 6 (150 มม.)                              | 2,530                                    | 2,435                                 |

ตารางที่ 2-11 หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดโดยประมาณ

## 2.10 การบ่มคอนกรีต (Curing)

การบ่ม (Curing) คือ ชื่อเฉพาะของวิธีการที่ช่วยให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การทำให้คอนกรีตคงสภาพของปริมาณความชื้น และอุณหภูมิตลอดช่วงเวลาแรกเพื่อให้ได้คุณสมบัติของคอนกรีตตามต้องการ การบ่มจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการผลิตคอนกรีต กำลังและความทนทานของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเต็มที่เมื่อได้รับการบ่ม

หน้าที่สำคัญของการบ่มคอนกรีต มีด้วยกัน 2 ประการ คือ


1. ปริมาณความชื้นที่เพียงพอ ปริมาณผสมคอนกรีตทั่วไปนั้นมีการสูญเสียน้ำจากการระเหยมากเกินไปทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างมาก ทำให้คอนกรีตไม่ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ ผลกระทบนี้ควรได้รับการป้องกันโดยการเพิ่มน้ำหรือป้องกันการระเหย โดยผลกระทบของน้ำที่สูญเสียไปนั้นส่งผลให้คุณสมบัติของคอนกรีตลดลง และยังส่งผลให้เกิดการแตกร้าวจากการหดตัวแบบพลาสติก

2. อุณหภูมิที่เหมาะสม การเกิดปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์และน้ำ โดยจะเกิดได้ช้าหากมีอุณหภูมิที่ต่ำและเกิดได้อย่างรวบรวมเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยอุณหภูมิของคอนกรีตในระยะแรกมีผลกระทบจากหลายสิ่งเช่น อุณหภูมิแวดล้อม และอุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ การระเหยของน้ำระหว่างการผสมหรือน้ำที่ใช้บ่มคอนกรีตนั้นช่วยระบายความร้อน ซึ่งเป็นผลดีแต่การระเหยต้องไม่มากเกินไปจนทำให้กำลังอัดลดลง โดยสามารถรักษาความชื้นของคอนกรีตได้ เช่น การฉีบน้ำ พรมน้ำ หรือ การใช้วัสดุที่มีความชื้นคลุมบนผิวของคอนกรีต เป็นต้น

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการบ่มคอนกรีต คือ

1. เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีกำลังและความทนทาน
2. เพื่อป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต โดยรักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม และลดการระเหยของน้ำให้น้อยที่สุด

การบ่มอาจหมายถึง การควบคุมอุณหภูมิของคอนกรีตด้วย ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิที่สูงจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไฮเดรชันให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อันทำให้คุณภาพของคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะแรก อย่างไรก็ตามการเร่งนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณสมบัติของคอนกรีตในระยะยาว



รูปที่ 2-5 แสดงอิทธิพลของการบ่มต่อกำลังอัดของคอนกรีต

## 2.11 มาตรฐานการทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต (COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE)

### การทดสอบ

1. การวางแท่งทดสอบบนเครื่องกดต้องเป็นไปตามนี้
  - ผิวแผ่นเหล็กด้านสัมผัสกับแท่งทดสอบต้องสะอาดปราศจากน้ำมัน
  - จัดแนวศูนย์กลางของแผ่นเหล็กตั้งตัวบนและตัวล่างให้อยู่ในแนวเดียวกัน
  - การวางแท่งทดสอบต้องให้แนวแกนของแท่งทดสอบทับกับแนวศูนย์กลางของเครื่องกดทดสอบ
  - ผิวแผ่นเหล็กต้องสัมผัสกับแท่งทดสอบแนบสนิท
2. เมื่อวางแท่งทดสอบบนเครื่องกดทดสอบ และจัดให้แผ่นเหล็กสัมผัสกับแท่งทดสอบแนบสนิทแล้ว จึงเริ่มให้น้ำหนักกดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการคงที่อยู่ที่ในช่วง 1.43 ถึง 3.47 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตรต่อวินาที ในช่วงครึ่งแรกของน้ำหนักกดสูงสุดที่แท่งทดสอบจะรับได้นยอมให้ใช้อัตราการกดสูงกว่ากำหนดได้ และห้ามปรับอัตราการกดหรือส่วนใด ๆ ของเครื่องทดสอบในขณะที่แท่งทดสอบอยู่ในช่วงจุดคราก (YIELD POINT) และจุดวิบัติ (FAILURE)

3. ให้ทำการกดจนกระทั่ง แท่งทดสอบถึงจุดวิบัติ บันทึกค่าน้ำหนักกดสูงสุดที่แท่งทดสอบสามารถรับได้

#### การคำนวณ

การคำนวณ ค่าความต้านแรงอัดของแท่งทดสอบให้ละเอียด ถึงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้จากสูตร

$$\text{ความต้านทานอัดของแท่งทดสอบ} = \frac{\text{น้ำหนักกดสูงสุดที่แท่งทดสอบรับได้ (กิโลกรัม)}}{\text{พื้นที่หน้าตัดที่รับน้ำหนักกดของแท่งทดสอบ(ตารางเซนติเมตร)}} \quad (\text{กิโลเมตรต่อตารางเซนติเมตร})$$

การคำนวณหาค่าความหนาแน่นของแท่งทดสอบ ให้มีความละเอียดถึงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ได้จากสูตร

$$\text{ความหนาแน่นของแท่งทดสอบ} = \frac{\text{น้ำหนักของแท่งทดสอบ (กิโลกรัม)}}{\text{ปริมาตรของแท่งทดสอบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)}} \quad (\text{กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร})$$

ถ้าแท่งทดสอบที่ได้จากการเจาะมีส่วนสูงน้อยกว่า 2 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางให้แก้ไขค่าความต้านแรงอัดตาม ตารางที่ 2-13

| อัตราส่วนความสูง<br>ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งทดสอบ | ตัวคูณสำหรับแก้ไขค่าความต้านแรงอัด |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.75                                                 | 0.99                               |
| 1.50                                                 | 0.97                               |
| 1.25                                                 | 0.94                               |
| 1.00                                                 | 0.91                               |

ตารางที่ 2-12 อัตราส่วนความสูงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางกับตัวคูณที่ใช้แก้ไขค่าความต้านแรงอัด


## 2.12 มาตรฐานการทดสอบการรับแรงดัดของคอนกรีต (FLEXURAL STRENGTH OF CONCRETE)

วิธีการทดสอบนี้ ครอบคลุมถึงการทดสอบหาการรับแรงดัดของคอนกรีต โดยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีใช้แรงกด หนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคาน (CENTER-POINT LOADING) และวิธีใช้แรงกดคาน 2 จุด โดยให้ตำแหน่งของจุดทั้งสอง เป็นตำแหน่งที่แบ่งคานออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน (THIRD-POINT LOADING)


### การทดสอบ

1. วางขึ้นทดสอบลงบนฐานรองรับคาน วางหัวกดให้ตำแหน่งของหัวกด คานและฐานรองรับคานอยู่ตามกำหนด โดยวิธีใช้แรงกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคาน ให้จัดตำแหน่งเครื่องมือตามกำหนดใน รูปที่ 2-6 ส่วนการทดสอบวิธีใช้แรงกดคานสองจุดให้จัดตำแหน่งเครื่องมือตามกำหนดใน รูป 2-7

2. ปรับอัตราการกดเครื่องทดสอบด้วยแรงประมาณร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 ของแรงประลัย (ULTIMATE LOAD) แล้วค่อยตรวจสอบผิวสัมผัสของตัวกดกับคาน และฐานรองรับคานกับคานดูว่ามีช่องขนาดกว้างกว่า 0.15 มิลลิเมตร ในช่วง 25 มิลลิเมตร หรือไม่ ถ้ามีให้แต่งคอนกรีตที่บริเวณชว่งนั้นๆด้วยการฝนให้เรียบ ช่องที่ขนาดกว้างน้อยกว่า 0.15 มิลลิเมตร ในช่วง 25 มิลลิเมตร อาจขุดได้ โดยการวางแผ่นหนัง (LEATHER SHIM) ไว้ระหว่างผิวสัมผัส แผ่นหนังที่ใช้จะต้องมีขนาดเท่ากับ 6.4 มิลลิเมตร กว้าง 25 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร



รูปที่ 2-6 วิธีใช้แรงกด หนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคาน (CENTER-POINT LOADING)



รูปที่ 2-7 วิธีใช้แรงกดคาน 2 จุด โดยให้ตำแหน่งของจุดทั้งสอง เป็นตำแหน่งที่แบ่งคานออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน (THIRD-POINT LOADING)

3. เพิ่มแรงกดอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการกระตุกในช่วงครึ่งแรกของแรงประลัย อาจเพิ่มแรงได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นให้เพิ่มแรงด้วยอัตราที่อยู่ในช่วง 9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อนาที ถึง 12 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อนาที (125 ปอนด์ต่อตารางนิ้วต่อนาที ถึง 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วต่อนาที)

4. วัดด้านกว้างและลึกของคานที่บริเวณที่มีรอยแตกด้านละ 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของหน้าตัดที่รอยแตก พร้อมทั้งสังเกตลักษณะการแตกร้าวของคานตัวอย่าง

### การคำนวณ

การคำนวณค่าการรับแรงดัดจะกำหนดให้ อยู่ในรูปของ โมดูลัสของการแตกหัก (MODULUS OF RUPTURE) ดังต่อไปนี้

1. สำหรับการกดหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางคาน (CENTER-POINT LOADING) สามารถหาค่าการรับแรงดัดได้จากสมการ (2-2)

$$R = 3 PI/2bd^2 \quad (2-2)$$

2. สำหรับการกดสองจุด โดยตำแหน่งที่จุดทั้งสองแบ่งคานออกเป็นสามส่วน (THIRD-POINT LOADING) สามารถหาค่าการรับแรงดัดได้จากสมการ (2-3)

2.1 เมื่อรอยแตกอยู่ในช่วงกลางคาน

$$R = PI/2bd^2 \quad (2-3)$$

2.2 เมื่อรอยแตกอยู่นอกช่วงกลางคาน และห่างจากช่วงกลาง ไม่เกินร้อยละ 5 ของช่วงคาน ให้ใช้สมการ (2-4)

$$R = 3 PI/2bd^2 \quad (2-4)$$

เมื่อ

R = ค่าการรับแรงดัด เป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

P = แรงที่จุดวิบัติของคาน เป็น กิโลกรัม

l = ช่วงคาน เป็น เซนติเมตร

b = ความกว้างเฉลี่ยที่หน้าตัดบริเวณรอยแตก เป็น เซนติเมตร

d = ความลึกเฉลี่ยที่หน้าตัดบริเวณรอยแตก เป็น เซนติเมตร

a = ระยะเฉลี่ยของรอยแตกจากฐานรองคานด้านใกล้ที่สุดเป็นเซนติเมตร

เกณฑ์การตัดสินและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

1. การพิจารณาค่าการรับแรงดัดของคอนกรีตต้องอยู่ในช่วง ร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 23 ของความต้านแรงอัดของแท่งทดสอบซึ่งเป็นคอนกรีตที่ผสมในครั้งเดียวกัน

2. ในกรณีของการทดสอบวิธีใช้แรงกดคานสองจุด ถ้ารอยแตกอยู่นอกช่วงกลางคานและห่างจากช่วงกลางคานเกินร้อยละ 5 ของช่วงคาน ให้ทำการทดสอบใหม่


3. ค่าการรับแรงดัด ต้องคำนวณให้ละเอียด ถึง 0.35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

## 2.13 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างจุลภาค (Chemical Composition & Microstructure Analysis)

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Chemical Composition Analysis) สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบชั้นสูง และสามารถหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าต้องวิเคราะห์วัสดุตัวอย่างประเภทใด หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในห้องแล็บเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้เวลาในการทดสอบไม่มาก ค่อนข้างรวดเร็ว ก็คือ การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Spectrometer แบบต่างๆ ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน เช่น เทคนิคการกระตุ้นสารด้วยพลังงานแสงช่วงแสงอินฟราเรดด้วย FT-IR Spectroscopy (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) การวิเคราะห์และหาปริมาณธาตุของโลหะและอโลหะของแข็งด้วยเครื่องมือ Emission Spectroscopy นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือเคมีวิเคราะห์ทางด้านสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy Instrumentation) ยังมีการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบรูปแบบที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) แบบต่างๆ โดยต่อไปนี้จะกล่าวถึงการทดสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) รวมถึงกล่าวถึงเทคนิคการใช้ X-rays Detector หรือ เทคนิค Energy Dispersive Spectroscopy (EDS, EDX)

### 2.13.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เรียกว่า SEM (มาจาก Scanning Electron Microscope หรือสามารถเรียกว่า X-Ray Spectroscopy ก็ได้) คือเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มีประสิทธิภาพมากกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาโดยมีกำลังขยายสูงถึง 200,000 เท่า ในการทำงานของเครื่องจะเป็นการใช้ลำแสงอิเล็กตรอนส่องกราดไปบนพื้นผิวของตัวอย่าง (Surface) ผลลัพธ์ที่มองเห็นจะให้ภาพแบบ 3 มิติ สามารถรองการศึกษาสภาพพื้นผิวของตัวอย่างทั้งทางชีวภาพและกายภาพ Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy หรืออาจถูกเรียกอีกแบบว่า Energy Dispersive X-ray Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่อาศัยปฏิสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ไปใช้สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีหรือธาตุ ของตัวอย่าง (โลหะ เซรามิก หรือพอลิเมอร์) ในส่วนของการประยุกต์ใช้งาน ผลการวิเคราะห์จากเครื่อง SEM จะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพ ธรณีวิทยา และงานอุตสาหกรรม



รูปที่ 2-8 ตัวอย่างเครื่องมือทดสอบ SEM

### 2.13.2 X-Ray Diffractometer (XRD) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (X-ray diffractometer : XRD) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น การวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก การจัดเรียงตัว ของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของ รังสีเอกซ์ และความรู้เกี่ยวกับวิจาระบบโครงสร้างผลึก เครื่องมือชนิดนี้มีความสำคัญมากในกระบวนการควบคุมคุณภาพ การผลิต ใช้สำหรับตรวจสอบสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่าง ๆ ทฤษฎีพื้นฐานของ XRD อาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์เมื่อรังสีตกกระทบวัตถุหรืออนุภาคจะเกิด การหักเหของรังสีที่สะท้อนทำมุมกับระนาบของอนุภาคเท่ากับมุมของรังสีตกกระทบ ในปี ค.ศ. 1912 นาย W.L.Bragg ได้นำทฤษฎีดังกล่าวมาศึกษาารูปแบบโครงสร้างผลึกของแร่ต่าง ๆ ต่อมาได้มีการประดิษฐ์คิดค้น เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรก โตมิเตอร์ขึ้นในปี 1948 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุม การทำงาน และวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น XRD เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา โลหะวิทยา เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสารประกอบและแร่ ผลการวิเคราะห์จาก XRD ทำให้สามารถแยกแยะประเภทและชนิดของ วัสดุที่พบในธรรมชาติว่ามี รูปแบบโครงสร้างผลึกแบบใด หรือจำแนกได้ว่าวัสดุที่พบเห็นนั้นเป็นแร่ชนิดใด โดยทำการวัดค่า ความเข้มของรังสีที่สะท้อนออกมาที่มุมต่าง ๆ เปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานที่ทำการตรวจวัดโดย องค์การ JCPDs (Joint Committee on Powder Diffraction Standard) เนื่องจากสารประกอบแต่ละชนิด มีรูปแบบโครงสร้างผลึกแตกต่างกัน และระยะห่างระหว่างระนาบของอะตอม ที่จัดเรียงกัน อย่างเป็นระเบียบก็แตกต่างกันไปด้วย โดยที่ขนาดและประจุของอะตอม ของสารประกอบแต่ละชนิด จะมีรูปแบบ (XRD pattern) เฉพาะตัว เปรียบได้กับลายนิ้วมือของคนที่แตกต่างกัน

## 2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พลิชฐ์ตันดุษฎีกุล และ วีรยา ฉิมอ้อย (2564) การใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ดินลูกรังประเภทกรวดสำหรับวัสดุ งานทาง งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาการนำเถ้าก้นเตาซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ในการแทนที่ดินลูกรังเพื่อ เป็นวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติสำหรับใช้เป็นวัสดุนำทาง โดยใช้เถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผ่านตะแกรง 1 นิ้ว โดย นำมาแทนที่ดินลูกรังที่มีการคัดขนาดตามมาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้นทาง ทล.-ม. 205/2532 Type A และ Type C ของกรมทางหลวงอยู่ในช่วงร้อยละ 10 ถึง 60 โดยมวลดินลูกรังแห้ง จากผลการศึกษาคุณสมบัติการบดอัดของดินลูกรังแทนที่ด้วยเถ้า ก้นเตาพบว่าเมื่ออัตราส่วนการแทนที่เถ้าก้นเตาที่เพิ่มขึ้น ความหนาแน่นแห้งสูงสุดมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความชื้น เหมาะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับคุณสมบัติด้านกำลังรับน้ำหนักพบว่าค่า CBR มีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่วนการ แทนที่เถ้าก้นเตาที่เพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 30 หลังจากนั้นค่า ซีบีอาร์ มีค่าสูงขึ้น หากเทียบกับมาตรฐานวัสดุมวลรวมชั้นรอง พื้นทาง พบว่าการบดอัดด้วยความชื้นเหมาะสมมีค่า CBR ผ่านมาตรฐาน และการบดอัดด้วยความชื้นเหมาะสม+2% มีค่า CBR ผ่านมาตรฐานเมื่อร้อยละการแทนที่เถ้าก้นเตาอยู่ในช่วง ร้อยละ 40 – 60แต่ไม่ได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรัง

ศิระ อาทมาท (2562) ผลกระทบของการใช้เถ้าก้นเตาแทนที่บางส่วนของทรายในคอนกรีตต่อความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต จากผลการศึกษาพบว่าคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาร้อยละ 10 มีความต้านทานคลอไรด์สูงกว่าคอนกรีตควบคุมที่ไม่ผสมเถ้าก้นเตาและคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาร้อยละ30 คอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาร้อยละ10 ร่วมกับเถ้าลอยร้อยละ50 มีความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวและความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของคอนกรีตมากที่สุดเมื่อควบคุมค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่เท่ากัน พบว่า คอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาร้อยละ10 มีค่าปริมาณคลอไรด์วิกฤตสูงขึ้นและมีระยะเวลาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมนานขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ สุขประเสริฐ (2559) การประยุกต์ใช้ยางพาราและดินซีเมนต์สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีสมบัติทางวิศวกรรมกรรมตามมาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ โดยมีกำลังรับแรงอัด เท่ากับ 19.58 กก./ตร.ซม. และโมดูลัสความยืดหยุ่น เท่ากับ 1,116.2 กก./ตร.ซม. เมื่อเปรียบเทียบกับดินซีเมนต์ ซึ่งมีกำลังรับแรงอัด เท่ากับ 16.78 กก./ตร.ซม. และโมดูลัสความยืดหยุ่น เท่ากับ 1,025.9 กก./ตร.ซม. พบว่า ดินซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพารามีกำลังอัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.67 และโมดูลัสความยืดหยุ่น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.80 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับดินซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยาโพลิเมอร์ ซึ่งมี กำลังรับแรงอัด เท่ากับ 21.25 กก./ตร.ซม. และโมดูลัสความยืดหยุ่น เท่ากับ 1,278.8 กก./ตร.ซม. พบว่า ดินซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพารามีกำลังรับแรงอัดลดลง ร้อยละ 7.89 และโมดูลัส ความยืดหยุ่นลดลง ร้อยละ 12.44 อย่างไรก็ตาม ดินซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำ

ยางพารามีค่า กำลังรับแรงอัด มากกว่า 17.50 กก./ตร.ซม. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ที่ ทล.-ม. 204/2533 ดังนั้น ผลการวิจัยนี้ยืนยันว่าสามารถประยุกต์ใช้น้ำยางพาราเป็นสารผสมเพิ่มในการปรับปรุงคุณภาพดิน ซีเมนต์สำหรับเป็นวัสดุพื้นทางในโครงสร้างถนน แต่ก็ยังมีสมบัติที่ด้อยกว่าดิน ซีเมนต์ที่ปรับปรุง

ศุภชัย ไทยพุ่ม ชุศักดิ์ ศิริรัตน์ (2562) การศึกษาคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของเอ้ากันเตาผสมปูนซีเมนต์และน้ำยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับงานทาง จากผลการทดสอบการบดอัดแบบ สูงกว่ามาตรฐานพบว่าปริมาณยางพาราที่เหมาะสมที่สุด 2 อันดับแรกคือ ร้อยละ 6 และร้อยละ 8 สำหรับปริมาณปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวคือ ร้อยละ 5 สำหรับงานถนนที่มีการจราจรปริมาณน้อยมาก ซึ่งสรุปได้ว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมได้แก่ B95%C5%R6% และ B93%C7%R6% นอกจากนี้ยังพบว่าอิทธิพลของการแช่น้ำมีผลทำให้กำลังของ เอ้ากันเตาผสมปูนซีเมนต์และน้ำยาลดลงประมาณร้อยละ 5 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความต้านทานต่อการไถในสภาพเปียกพบว่าอยู่เกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานถนนสาธารณะในทางตรงและ มีความลาดชันน้อยได้

วุฒิกรณ โสพรรณรัตน์ (2563) การปรับปรุงคุณภาพดินทรายโดยใช้เอ้ากันเตาและปูนซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุถมและวัสดุงานทาง การศึกษาประกอบไปด้วยการทดสอบกำลังรับแรงอัด แบบไม่ถูกจำกัด (UCS) การทดสอบ California Bearing Ratio (CBR) การทดสอบค่าโมดูลัสคืนตัว (Mr) และการทดสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่น สั่นสะเทือน Free-Free Resonance (FRR) สามารถนำมาใช้ในการ ประเมินกำลังของดินทรายปรับปรุงคุณภาพได้และสามารถใช้ในการหา คุณสมบัติด้าน โมดูลัสสั่นสะเทือนและอัตราส่วนปัวส์ซอง ผลการทดสอบ พบว่าความเร็วคลื่น P-wave และ S-wave รวมไปถึงค่าโมดูลัสสั่นสะเทือน มีความสอดคล้องกันกับผลการทดสอบกำลังรับแรงอัด ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าปริมาณการแทนที่ดินทรายด้วยเอ้ากันเตาปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ที่ทุกสัดส่วนซีเมนต์ และระยะเวลาบ่มมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากค่ากำลังรับแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (UCS) ค่า California bearing ratio (CBR) และค่าโมดูลัสคืนตัว (Mr) มีค่าสูงสุดที่สัดส่วนนี้ ดินทรายปรับปรุง คุณภาพด้วยเอ้ากันเตาและซีเมนต์สามารถจำแนกได้เป็นชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐาน ทล.-ม. 204/2556 กรมทางหลวง ประเทศไทย

เรืองรุชดี ชีระโรจน์ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2546) การใช้เอ้ากันเตาบดละเอียดเป็นวัสดุ ปอซโซลานในงานคอนกรีต จากการศึกษาพบว่าค่ายุบตัวของคอนกรีตผสมเอ้ากันเตาบดละเอียดมีค่า ใกล้เคียงกับคอนกรีตควบคุม ส่วนกำลังของคอนกรีตผสมเอ้ากันเตาบดละเอียดสามารถพัฒนากำลัง อัดจนสูงกว่าคอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วันขึ้นไป และอายุ 90 วันมีกำลังอัดสูงสุดร้อยละ 113 ของ คอนกรีตควบคุม สำหรับคอนกรีตที่ผสมเอ้ากันเตาความละเอียดและอัตราส่วนแทนที่ปูนซีเมนต์

เท่ากันพบว่าคอนกรีตที่ออกแบบกำลังอัดสูงกว่า มีค่าร้อยละกำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตที่ออกแบบกำลังอัดต่ำกว่า ผลจากการทดลองสรุปว่าถ้าก้อนเตาบดละเอียดสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุป่อโซลูชันในคอนกรีตได้ดี

ทยุติ อีสริยฤทธานนท์ (2546) ได้ศึกษากำลังอัด ความต้านทานต่อการขัดสีและความต้านทานต่อคลอไรด์ ของคอนกรีตที่ใช้เถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะแทนที่มวลรวมละเอียด พบว่าถ้าก้อนเตามีรูปร่างไม่แน่นอน พรุนมาก เพราะ ความชื้นสูง ดูดซึ่มมาก ละเอียดมากกว่าทราย เนื้อต่อปฏิกิริยาไฮเดรชัน และทำให้คอนกรีตต้องใช้น้ำมากขึ้นเพื่อให้มีค่ายุบตัวเพียงพอความต้านทานการขัดสีอยู่ในช่วงร้อยละ 30-40 ของคอนกรีตควบคุม ความต้านทานต่อคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้อนเตาแทนที่ทรายทุกส่วนผสมสูงกว่าคอนกรีตควบคุม และพบว่าคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้อนเตาหยาบร้อยละ 10 ผสมสารลดน้ำมีการซึมผ่านของคลอไรด์ต่ำสุด