

ณัฐธิดา ไชยสมคุณ : ผืนผ้าไหมวัสดุเสริมแรงทางเลือกสำหรับอีพอกซีคอมพอสิต (SILK FABRIC AS ALTERNATIVE REINFORCEMENT FOR EPOXY COMPOSITE)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์, 176 หน้า.

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้ผืนผ้าไหมเป็นวัสดุเสริมแรงสำหรับวัสดุอีพอกซีคอมพอสิตชนิด ไดกรีซิดิล อีเทอร์ ออฟ บิสฟีนอลเอ (DGEBA) โดยผืนผ้าไหมที่ใช้ในการเตรียมอีพอกซีคอมพอสิตที่ใช้มีสองชนิดคือ ผืนผ้าไหมที่ไม่ผ่านการปรับปรุงสภาพพื้นผิว (UT-SF) และผืนผ้าไหมที่ผ่านการปรับปรุงสภาพพื้นผิวด้วยสารกลุ่มควาไซเลนชนิด APTES (ST-SF) และได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของ UT-SF, ST-SF, ผืนผ้าใยแก้วและผืนผ้าเคฟลาร์ อีกทั้งยังศึกษาผลของปริมาณผืนผ้า ผลของการปรับปรุงพื้นผิวของผืนผ้าไหมด้วยสารกลุ่มควาไซเลน APTES ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของอีพอกซีคอมพอสิต อีพอกซีคอมพอสิตที่เตรียมคือ อีพอกซีและ UT-SF คอมพอสิต อีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิต อีพอกซีและผืนผ้าใยแก้วคอมพอสิตและอีพอกซีและผืนผ้าเคฟลาร์คอมพอสิต ในการขึ้นรูปอีพอกซีคอมพอสิตใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยมือ คอมพอสิตที่เตรียมจะใช้สัดส่วนโดยมวลของ UT-SF 0, 0.10, 0.15, 0.18, 0.30 และ 0.35 สัดส่วนโดยมวลของ ST-SF 0, 0.18, 0.30 และ 0.35 สัดส่วนโดยมวลของผืนผ้าใยแก้วและผืนผ้าเคฟลาร์ คือ 0.35 นอกจากนี้ยังได้ทดสอบสมบัติทางกล สมบัติทางความร้อนและสภาวะพื้นผิวแตกหักของอีพอกซีคอมพอสิตที่เตรียมจาก UT-SF, ST-SF, ผืนผ้าใยแก้วและผืนผ้าเคฟลาร์

จากการปรับปรุงสภาพพื้นผิวด้วยสารกลุ่มควาไซเลนพบว่าความทนแรงดึงและค่าความเสถียรต่อความร้อนของผืนผ้า ST-SF มีค่าสูงกว่าของ UT-SF ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงให้เห็นว่า ST-SF มีพื้นผิวที่ขรุขระมากกว่า UT-SF ซึ่งผลจากการวิเคราะห์หุ้มฟังก์ชันด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปีและเทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรสโคปี แสดงให้เห็นว่ามีสารกลุ่มควาไซเลนอยู่ที่พื้นผิวของ ST-SF

จากการศึกษาอีพอกซีและ UT-SF คอมพอสิต พบว่า ยังมีมอดูลัส ความทนแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก มอดูลัสตัดโค้ง และ ความทนแรงตัดโค้งของอีพอกซีและ UT-SF คอมพอสิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณสัดส่วนโดยมวลของ UT-SF มากกว่า 0.18 เมื่อปริมาณสัดส่วนโดยมวลของ UT-SF เพิ่มขึ้น อุณหภูมิการเกิดโครงสร้างร่างแห ( $T_{cure}$ ) ของอีพอกซีคอมพอสิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ( $T_g$ ) ที่ได้จากการให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง และ  $T_g$  ของอีพอกซีคอมพอสิตที่ปฏิกิริยาการเกิดโครงสร้างร่างแหสมบูรณ์ลดลงเมื่อสัดส่วนโดยมวลของ UT-SF เพิ่มขึ้น ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าอีพอกซีและ UT-SF คอมพอสิต มีพฤติกรรมการแตกหักแบบเปราะ

จากการศึกษาอีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิต พบว่า ยังมีมอดูลัส ความทนแรงดึง ค่ามอดูลัสดัดโค้ง และความทนแรงดัดโค้งของอีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิต และอีพอกซีและ UT-SF คอมพอสิตไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อุณหภูมิการเกิดโครงสร้างร่างแหของ อีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิตมีค่าน้อยกว่าอีพอกซีและ UT-SF คอมพอสิตในขณะที่ค่า  $T_g$  ของอีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิตที่ได้จากการให้ความร้อนครั้งที่หนึ่ง และค่า  $T_g$  หลังการเกิดปฏิกิริยาโครงสร้างร่างแหแบบสมบูรณ์สูงกว่าอีพอกซีและ UT-SF คอมพอสิต นอกจากนี้ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่าการยึดติดกันระหว่างพื้นผิวของ ST-SF และอีพอกซีดีกว่าการยึดติดระหว่างอีพอกซีและ UT-SF อย่างไรก็ตามอีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิตมีพฤติกรรมการแตกหักแบบเปราะ

ยังมีมอดูลัส ความทนแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก มอดูลัสดัดโค้ง และความทนแรงดัดโค้งของวัสดุ อีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิต มีค่าต่ำกว่าอีพอกซีและเส้นใยแก้วคอมพอสิต และ อีพอกซีและเส้นใยเคฟลาร์คอมพอสิต อย่างไรก็ตามอุณหภูมิการเกิดโครงสร้างร่างแหของอีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิต มีค่าใกล้เคียงกับอีพอกซีและเส้นใยแก้วคอมพอสิตแต่มีค่าสูงกว่าอีพอกซีและเส้นใยเคฟลาร์คอมพอสิตในขณะที่ค่า  $T_g$  ของวัสดุ อีพอกซีและ ST-SF คอมพอสิต ที่ได้จากการให้ความร้อนครั้งที่หนึ่งและค่า  $T_g$  หลังการเกิดปฏิกิริยาโครงสร้างร่างแหแบบสมบูรณ์มีค่าสูงกว่าของอีพอกซีและเส้นใยแก้วคอมพอสิตและอีพอกซีและเส้นใยเคฟลาร์คอมพอสิต

สาขาวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์

ปีการศึกษา 2555

ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม \_\_\_\_\_

NATTIDA CHAISOMKUL: SILK FABRIC AS ALTERNATIVE  
REINFORCEMENT FOR EPOXY COMPOSITE. THESIS ADVISOR:  
ASST. PROF. WIMONLAK SUTAPUN, Ph.D., 176 PP.

#### SILK FIBER/EPOXY COMPOSITE/SILK REINFORCED EPOXY COMPOSITE

In this research work, silk fabric was used as a reinforcement for epoxy (diglycidyl ether of bisphenol A, DGEBA) composite. Two types of silk fabric were used, untreated silk fabric (UT-SF) and silane treated silk fabric (ST-SF). Physical properties and surface morphology of UT-SF, ST-SF, glass fabric and Kevlar fabric were comparatively examined. Effect of fabric content and APTES treatment on physical properties of epoxy composites was examined, as well. The UT-SF/epoxy, ST-SF/epoxy, glass fabric/epoxy and Kevlar fabric/epoxy composites were prepared by hand lay-up technique. The UT-SF/epoxy composites were prepared at UT-SF weight fraction of 0, 0.10, 0.15, 0.18, 0.30 and 0.35. The ST-SF/epoxy composites were prepared at ST-SF weight fraction of 0, 0.18, 0.30 and 0.35. Glass fabric/epoxy composite and Kevlar fabric/epoxy composites were prepared at the fabric weight fraction of 0.35. In addition, mechanical properties, thermal properties and fracture surface morphology of UT-SF/epoxy, ST-SF/epoxy, glass fabric/epoxy and Kevlar fabric/epoxy composite were examined.

By the APTES treatment, tensile properties and thermal stability of ST-SF were better than that of UT-SF. SEM micrographs showed that ST-SF surface was rougher than that of UT-SF. It was confirmed by FT-IR and XRF spectroscopy that APTES deposited onto the ST-SF surface.

For UT-SF/epoxy composite, Young's modulus, tensile strength, impact strength, flexural modulus and flexural strength increased as UT-SF weight fraction was higher than 0.18. With increasing UT-SF content, curing temperature ( $T_{\text{cure}}$ ) of UT-SF/epoxy composites increased with increasing UT-SF content whereas glass transition temperature ( $T_g$ ) from the 1<sup>st</sup> heating scan and  $T_g$  of the fully cured epoxy composite decreased. UT-SF/epoxy composites broke in a brittle manner.

For ST-SF/epoxy composite, Young's modulus, tensile strength, flexural modulus and flexural strength of ST-SF/epoxy composites were insignificantly different from those of UT-SF/epoxy composite.  $T_{\text{cure}}$  of ST-SF/epoxy composite was lower than that of UT-SF/epoxy composites whereas  $T_g$  obtained from the 1<sup>st</sup> heating and  $T_g$  of the fully cured of ST-SF/epoxy composites was higher than those of UT-SF/epoxy composites. In addition, SEM micrographs showed that the interfacial adhesion between silk fabric and epoxy matrix of ST-SF/epoxy composites was better than that of UT-SF/epoxy composites. However, ST-SF/epoxy composites still broke in a brittle manner.

Young's modulus, tensile strength, impact strength, flexural modulus and flexural strength of ST-SF/epoxy composite were lower than those of glass fabric/composite and Kevlar fabric/composite. However,  $T_{\text{cure}}$  of ST-SF/epoxy composite was similar to that of glass fabric/composite but higher than that of Kevlar fabric/composite.  $T_g$  observed from the 1<sup>st</sup> heating and  $T_g$  of fully cured ST-SF/epoxy composite were higher than those of glass fabric/epoxy composite and much higher than that Kevlar/epoxy composite.

School of Polymer Engineering

Student's Signature \_\_\_\_\_

Academic Year 2012

Advisor's Signature \_\_\_\_\_

Co-advisor's Signature \_\_\_\_\_