

สุพธินาถ หนูทองแก้ว : การศึกษาเชิงควอนตัมที่เกิดจากวิธีเทอร์มอลออกซิเดชันโดยใช้
โฟโตอิมิชชันแบบอินซิตู (*IN-SITU PHOTOEMISSION STUDY OF ZnO FORMED BY
THERMAL OXIDATION*) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งศิริฤทธิกุล,
168 หน้า.


งานวิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์เชิงควอนตัมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
โฟโตอิมิชชันแบบอินซิตูจากแสงซินโครตรอน เทคนิคการเตรียมชั้นของออกไซด์ในงานนี้
ได้แก่นำผิวหน้าสังกะสีที่สะอาดไปให้สัมผัสกับออกซิเจนในสถานะ UHV ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 110 องศา
เซลเซียสในบรรยากาศของออกซิเจนที่ความดันต่ำ และการเตรียมโดยอาศัยการลำไอออนพลังงานต่ำ
ทั้งนี้ได้นับการศึกษาเชิงควอนตัมที่เตรียมโดยการอบแผ่นสังกะสีบริสุทธิ์ในบรรยากาศของออกซิเจน
ที่ความดันต่ำอย่างเป็นระบบ และการตรวจวิเคราะห์ทั้งเทคนิคโฟโตอิมิชชัน และอเจ็สเปกโทรสโกปี
เป็นแบบอินซิตู เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนบริเวณผิวที่ข้อจำกัดของการศึกษาช่วงเริ่มต้น
ของการเกิดออกไซด์ สารตัวอย่างที่เตรียมในบรรยากาศของออกซิเจนที่ความดันต่ำถูกเตรียมใน
ระบบโฟโตอิมิชชันแบบอินซิตูที่มีระดับสุญญากาศ 2×10^{-10} ทอร์รี่ โดยจะมีการทำความสะอาด
แผ่นสังกะสีบางทางเคมีภายนอกระบบวัด และถูกทำความสะอาดในระบบวัดโดยวิธีการที่อาศัยลำ
ไอออนของอาร์กอนพลังงานต่ำ แผ่นบางสังกะสีที่สะอาดถูกสัมผัสกับออกซิเจนที่ถูกปล่อยเข้าไปใน
ระบบวัดจนระดับสุญญากาศอยู่ที่ 5×10^{-7} ทอร์รี่ อุณหภูมิของแผ่นบางขณะการเกิดออกไซด์ถูก
ควบคุมให้อยู่ที่อุณหภูมิห้อง 50 70 90 หรือ 110 องศาเซลเซียส

การศึกษาการเตรียมเชิงควอนตัม อุณหภูมิห้อง โดยให้ผิวที่สะอาดของสังกะสีสัมผัสกับ
แก๊สออกซิเจนที่ระดับความดันมีค่า 5×10^{-7} ทอร์รี่ เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันนั้น ออกไซด์ที่
เกิดขึ้นศึกษาโดยใช้แสงซินโครตรอน และทำการวัดแบบโฟโตอิมิชชันโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของสเปกตรัมของสังกะสีที่อยู่ในบรรยากาศของออกซิเจนในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน พบว่า
กระบวนการเกิดออกซิเดชันจะค่อยๆ เพิ่มอัตราการเกิดออกไซด์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่ค่าระดับ
ความหนาแน่นหนึ่ง หลังจากนั้นการเกิดออกไซด์จะคงที่หรืออัตราการเกิดออกไซด์ลดลงเข้าสู่ศูนย์ ซึ่ง
จากการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมที่เกิดขึ้นสามารถนำมาคำนวณระดับความหนาแน่นของฟิล์มบางเชิง
ควอนตัมได้ ซึ่งพบว่ามีค่าความหนาแน่นสูงสุดประมาณ 2 ชั้นอะตอม หรือ 5 อังสตรอม

การศึกษาการเตรียมเชิงควอนตัม อุณหภูมิห้อง 50 70 90 และ 110 องศาเซลเซียส โดยให้
ผิวที่สะอาดของสังกะสีสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนที่ระดับความดันมีค่า 5×10^{-7} ทอร์รี่ พบว่าอัตราการ
เกิดออกซิเดชันบริเวณนี้เกิดขึ้นกำหนดโดยสมการลอการิทึมแบบสองชั้น และหลังจากนั้นอัตราการ
เกิดออกซิเดชันจะเข้าสู่ค่าเป็นศูนย์ที่ระดับความหนาแน่นหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิของการเกิดออกซิเดชัน
และพบว่าการเกิดออกซิเดชันมีค่าพลังงานกระตุ้นในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเท่ากับ 0.05

อิเล็กตรอนโวลต์ต่อโมล สำหรับขั้นแรกของการเกิดออกซิเดชัน และเท่ากับ 0.081 อิเล็กตรอน โวลต์ต่อโมล สำหรับขั้นที่สอง

นอกจากนี้ได้มีการค้นพบว่า ฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์สามารถถูกสังเคราะห์ได้โดยการเหนี่ยวนำด้วยลำไอออนพลังงานต่ำที่ระดมยิงลงบนแผ่นบางสังกะสีที่สะอาด ในบรรยากาศของออกซิเจนที่ความดันที่ 5×10^{-7} ทอร์รี่ หรือที่ระดับต่ำกว่า และพบว่าอัตราการเกิดซิงค์ออกไซด์จะมีค่าเพิ่มขึ้นหากไอออนที่ใช้เป็นไอออนของออกซิเจน




SUTTINART NOOTHONGKAEW : *IN-SITU* PHOTOEMISSION STUDY
OF ZnO FORMED BY THERMAL OXIDATION. THESIS ADVISOR :
ASSOC. PROF. PRAYOON SONGSIRIRITTHIGUL, Ph.D. 168 PP.

ZINC OXIDE / PHOTOEMISSION SPECTROSCOPY / OXIDATION OF ZINC /
SYNCHROTRON RADIATION

The systematic study of the oxidation of zinc has been performed by using *in situ* synchrotron photoemission spectroscopy. This work focuses on the oxide layers formed by exposing clean Zn surface to oxygen in a UHV condition and at temperatures below 110 °C. Polycrystalline Zn foils were used as the substrates. The foils were chemically clean and brought into the preparation of the photoemission spectroscopy. Ar⁺ ion sputtering technique was used to remove surface contaminations before exposing the clean Zn to O₂ at pressure of 5×10^{-7} Torr. PES spectra show that the density of state of the valence band of the Zn foils progressively changes with the oxygen exposure time. The analysis of the spectra allows the determination of ZnO formation. It was found that the oxidation process takes place until reaching the critical thickness, at which the oxidation rate reduces greatly to nearly zero. At the initial oxidation, the oxidation rate follows a two-stage logarithmic equation and later trends to saturate at a certain thickness depending on oxidation temperature. The saturated thickness was determined to be about 2 monolayers or 5 Å for oxidation at room temperature. The saturated thickness was found to increase with oxidation temperature. The two-stage oxidation process may be governed by two kinds of space charge presumably formed in the thin oxide overlayer. At low temperature ranging from room

temperature to 110 °C the activation energies for first and second stage oxidation are 0.05 and 0.081 eV/mol.

The formations of ZnO by ion beam sputtering were studied. It was found that ion bombardment of clean Zn surface with low energy (<3 keV) Ar^+ ions in the presence of O_2 (at pressure of about 5×10^{-7} Torr) results in the formation a thin ZnO overlayer. Thus in the cleaning process by Ar^+ ion sputtering to obtain clean Zn surface, one must be aware of residual O_2 in the preparation system.



School of Physics

Student's Signature _____

Academic Year 2010

Advisor's Signature _____