

ศรัณย์ ยวงจันทร์ : การดูดซับเอทิลีนบนเบนโตไนด์ที่ถูกดัดแปร (ETHYLENE ADSORPTION ON MODIFIED BENTONITE) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวดี รั้งยี่วัฒนานนท์, 81 หน้า.

งานนี้มุ่งเน้นการดูดซับเอทิลีนด้วยเบนโตไนด์ที่ถูกดัดแปรซึ่งเตรียมจากวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุที่มีรูพรุน ได้แก่ ออร์แกโนเคลย์ พิลลาร์เคลย์ (PILC) และวัสดุเฮเทอร์โรสตรัคเจอร์ที่เป็นพอร์สเคลย์ (PCHs) โดยออร์แกโนเคลย์เตรียมได้จากการดัดแปรเบนโตไนด์ด้วยสารลดแรงตึงผิวที่แตกต่างกันที่มีความเข้มข้น 3 5 10 และ 20 มิลลิโมลาร์ พิลลาร์เคลย์ที่ใช้ในงานนี้คือ อะลูมิเนียมพิลลาร์เคลย์และ PCHs 3 ชนิดที่สังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน นำมาใช้ในการดูดซับเอทิลีน ตัวดูดซับทั้งหมดนำมาวิเคราะห์ลักษณะด้วยเทคนิค XRD และ FT-IR และการวิเคราะห์พื้นผิวด้วยวิธี BET XRD ของเบนโตไนด์ปรากฏพิคที่  $2\theta = 5.92^\circ$  ซึ่งตรงกับระยะห่างระหว่างชั้นเท่ากับ  $15.08 \text{ \AA}$  หลังจากการทำพิลลาร์ด้วยอะลูมิเนียม  $13 (\text{Al}_3)$  ระยะห่างระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นเป็น  $18.20 \text{ \AA}$  ( $2\theta = 4.80\text{-}5.00^\circ$ ) สำหรับออร์แกโนเคลย์พิคที่  $2\theta$  เลื่อนไปจากในกรณีของเบนโตไนด์เริ่มต้นเล็กน้อย ส่วนสเปกตรัมของ PCHs มีลักษณะแตกต่างจากของเบนโตไนด์เริ่มต้นสังเกตได้จากการไม่ปรากฏของพิคที่เป็นลักษณะเฉพาะที่  $3632$  และ  $1039 \text{ cm}^{-1}$  สำหรับพื้นที่ผิวจำเพาะ PCHs มีค่าสูงกว่า PILC และออร์แกโนเคลย์ โดยพื้นที่ผิวของเบนโตไนด์มีค่าเท่ากับ  $31 \text{ m}^2/\text{g}$  หลังจากการดัดแปร ออร์แกโนเคลย์ พิลลาร์เคลย์และ PCHs มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นเป็น  $70$   $235$  และ  $897 \text{ m}^2/\text{g}$  ตามลำดับ

ไอโซเทอร์มการดูดซับเอทิลีนชี้ให้เห็นว่าตัวดูดซับที่ดีที่สุดคือ PCHs ซึ่งสามารถดูดซับเอทิลีนได้ถึง  $32 \text{ cm}^3/\text{g}$  ในขณะที่ออร์แกโนเคลย์และ PILC สามารถดูดซับเอทิลีนได้เพียง  $12$  และ  $13 \text{ cm}^3/\text{g}$  ตามลำดับ นั่นคือความจุการดูดซับเอทิลีนขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของตัวดูดซับอย่างมีนัยสำคัญ

สาขาวิชาเคมี  
ปีการศึกษา 2555


ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_

SARAN YOUNGJAN : ETHYLENE ADSORPTION ON MODIFIED  
BENTONITE. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. KUNWADEE  
RANGSRIWATANANON, Ph.D. 81 PP.

BENTONITE /SURFACTANT/ ORGANOCLAY/PILLARED CLAY/ETHYLENE  
ADSORPTION

This work focused on the ethylene adsorption on modified bentonite samples prepared in three different ways to produce porous materials namely organoclay, pillared clay (PILC) and porous clay heterostructure materials (PCHs). Organoclay was prepared by modifying bentonite with various surfactants with concentrations of 3, 5, 10 and 20 mM. PILCs used in this work were Al-pillared clays and three samples of PCHs synthesized with different conditions were used in the ethylene adsorption. The adsorbents were characterized by XRD and FT-IR techniques and surface analysis by BET method. XRD pattern of bentonite showed a peak at  $2\theta = 5.92^\circ$ , corresponding to the basal spacing of 15.08 Å. After pillaring with Al<sub>13</sub>, the basal spacing was increased to 18.20 Å ( $2\theta = 4.80-5.00^\circ$ ). For organoclay, the  $2\theta$  peak was slightly shifted from the starting bentonite. The spectra of PCHs were different from those of the starting bentonite indicating by the absence of the characteristic peaks at 3632 and 1039 cm<sup>-1</sup>. The specific surface area of PCHs was higher than that of PILC and organoclay. The surface area of bentonite was 31 m<sup>2</sup>/g. After modification the surface area of organoclay, PILC and PCHs was increased to 70, 235 and 897 m<sup>2</sup>/g, respectively.

The ethylene adsorption isotherms indicated that the best adsorbent was PCHs capable of adsorbing ethylene up to 32 cm<sup>3</sup>/g, while organoclay and PILC could adsorb ethylene only 12 and 13 cm<sup>3</sup>/g, respectively. This implied that the ethylene adsorption capacity depended significantly on the surface area of adsorbent.



School of Chemistry

Student's Signature \_\_\_\_\_

Academic Year 2012

Advisor's Signature \_\_\_\_\_