

บทคัดย่อภาษาไทย

การลดเสถียรภาพของ LiBH_4 ด้วยการบรรจุระดับนาโนเมตรในโพลีเมทิลเมตาคริเลต-โค-บิวทิลเมตาคริเลต (Poly (methyl methacrylate)-co-butyl methacrylate, PMMA-co-BM) หรือเรียกโดยย่อว่า นาโน LiBH_4 -PMMA-co-BM ถูกเตรียมขึ้นสำหรับใช้เป็นระบบกักเก็บไฮโดรเจนชนิดผันกลับได้ โดยอุณหภูมิเริ่มต้นของการปลดปล่อยไฮโดรเจนของตัวอย่างนาโน LiBH_4 -PMMA-co-BM อยู่ที่ประมาณ $80\text{ }^\circ\text{C}$ ($\Delta T = 340$ และ $170\text{ }^\circ\text{C}$ เมื่อเปรียบเทียบกับ LiBH_4 ที่บดละเอียด และ LiBH_4 ที่บรรจุในวัสดุพอร์นคาร์บอนจากพอลิเมอร์แอโรเจลตามลำดับ) ที่อุณหภูมิ $120\text{ }^\circ\text{C}$ ภายใต้สภาวะสูญญากาศ นาโน LiBH_4 -PMMA-co-BM สามารถปล่อยก๊าซไฮโดรเจนได้ $8.8\text{ wt.}\%$ ภายในเวลา 4 ชั่วโมงในรอบการปลดปล่อยไฮโดรเจนครั้งที่ 1 ในขณะที่ LiBH_4 บดละเอียดไม่พบการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออกมาที่สภาวะอุณหภูมิและความดันเดียวกัน นอกจากนี้นาโน LiBH_4 -PMMA-co-BM สามารถทำปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนได้ภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับ การปรับปรุงคุณสมบัติของ LiBH_4 ด้วยวิธีการอื่นๆในงานวิจัยที่ผ่านมา (โดยใช้สภาวะอุณหภูมิที่ $140\text{ }^\circ\text{C}$ ภายใต้ความดันก๊าซไฮโดรเจนที่ 50 บาร์ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง) และด้วยคุณสมบัติความเป็นไฮโดรโฟบิก (Hydrophobicity) ของ PMMA-co-BM ช่วยป้องกันการเสถียรภาพของ LiBH_4 จากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนและความชื้นในบรรยากาศ นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง LiBH_4 กับหมู่ฟังก์ชันหลักของ PMMA-co-BM ส่งผลให้เกิดการลดลงของค่าความจุไฮโดรเจน แต่อย่างไรก็ตามนับว่าระบบนี้มีการลดเสถียรภาพของ LiBH_4 ลงได้อย่างมาก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Destabilization of LiBH_4 by nanoconfinement in poly (methyl methacrylate)-co-butyl methacrylate (PMMA-co-BM), denoted as nano LiBH_4 -PMMA-co-BM, is proposed for reversible hydrogen storage. The onset dehydrogenation temperature of nano LiBH_4 -PMMA-co-BM is reduced to $\sim 80^\circ\text{C}$ ($\Delta T = 340$ and 170°C as compared with milled LiBH_4 and nanoconfined LiBH_4 in carbon aerogel, respectively). At 120°C under vacuum, nano LiBH_4 -PMMA-co-BM releases 8.8 wt. % H_2 with respect to LiBH_4 content within 4 h during the 1st dehydrogenation, while milled LiBH_4 performs no dehydrogenation at the same temperature and pressure condition. Moreover, nano LiBH_4 -PMMA-co-BM can be rehydrogenated at the mildest condition (140°C under 50 bar H_2 for 12 h) among other modified LiBH_4 reported in the previous literatures. Due to the hydrophobicity of PMMA-co-BM host, deterioration of LiBH_4 by oxygen and humidity in ambient condition is avoided after nanoconfinement. Although the interaction between LiBH_4 and the pendant group of PMMA-co-BM leads to a reduced hydrogen storage capacity, significant destabilization of LiBH_4 is accomplished.

