

จารุ จุติมุสิก : การหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างของวัสดุเฟอร์โรอิกโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีขั้นสูง (STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF FERROIC MATERIALS BY ADVANCED SPECTROSCOPY TECHNIQUES) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกกร ยี่มนิรันฎ, 209 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาวัสดุเฟอร์โรอิกซึ่งมีสมบัติโดดเด่นคือบิสมีทเพอร์ไรต์ซึ่งเจือด้วยแมงกานีส ($\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$) และฟิล์มบางแบบหลายชั้น $\text{Co}/\text{CoO}/\text{Au}$ เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์สปินทรอนิกส์ (spintronics device) และการจัดเก็บข้อมูล ในงานวิจัยนี้ โครงสร้างเฉพาะบริเวณและการเกิดเฟสปลอมปนของสารประกอบอื่นใน $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ และ $\text{Co}/\text{CoO}/\text{Au}$ ถูกศึกษาโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (XAS) และการสะท้อนของโพลาไรซ์นิวตรอน (PNR) นอกจากนี้เทคนิค PNR ยังถูกนำมาใช้ตรวจสอบการฟื้นคืนสภาพของ untrained state ในฟิล์มบางแบบหลายชั้น $\text{Co}/\text{CoO}/\text{Au}$ หลังจากที่ได้ทำการวัดวงวนฮิสเทอรีซิสเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 รอบ ซึ่งการฟื้นคืนสภาพในลักษณะดังกล่าวนี้ คาดว่าเป็นผลมาจากการจ่ายสนามแม่เหล็ก (reorientation field, H_{RE}) ในทิศทางซึ่งทำมุมต่างๆ (orientation angle, Ω_{RE}) กับทิศทางเดิมของสนามแม่เหล็กที่ใช้ระหว่างการลดอุณหภูมิในตอนเริ่มต้น

ในระบบของ $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ เมื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยรอบของอะตอมแมงกานีส โดยทำการวัดสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ในช่วงโครงสร้างบริเวณใกล้ขอบการดูดกลืน (XANES) ที่ขอบการดูดกลืน K ของอะตอมแมงกานีส พบว่าในสารตัวอย่างที่มีปริมาณแมงกานีสต่ำๆ อะตอมแมงกานีสส่วนใหญ่เข้าไปแทนที่ตำแหน่งอะตอมของเหล็กในบิสมีทเพอร์ไรต์ และเมื่อปริมาณแมงกานีสเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดเฟสปลอมปนของ BiMnO_3 และ BiMn_2O_5 ในสารตัวอย่าง ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลการคำนวณสเปกตรัมโดยโปรแกรม FEFF8.2

ในระบบของ $\text{Co}/\text{CoO}/\text{Au}$ เมื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยรอบของอะตอมโคบอลต์ โดยทำการวัดสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ในช่วงโครงสร้างบริเวณใกล้ขอบการดูดกลืน (XANES) ที่ขอบการดูดกลืน K ของอะตอมโคบอลต์ พบว่ามีเฟสปลอมปน Co_3O_4 เกิดขึ้นบริเวณชั้นฟิล์มบางชั้นคู่ Co/CoO และจากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค linear combination fitting ทำให้สามารถหาค่าปริมาณเฟสปลอมปน Co_3O_4 ที่มีอยู่ในสารตัวอย่างได้ ซึ่งปริมาณเฟสปลอมปนดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในการจำลองสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ทางทฤษฎี โดยการใช้โปรแกรม FEFF 8.2 ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลจากการทดลอง สำหรับการวิเคราะห์ห้วงวนฮิสเทอรีซิสของแม่เหล็กที่วัดโดยใช้เทคนิค SQUID พบว่ามีการฟื้นคืนสภาพของ untrained state ที่ $\Omega_{RE} = 45$ องศา และ 90 องศา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ห้วงวนฮิสเทอรีซิสของแม่เหล็กที่วัดโดยใช้เทคนิค

PNR นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก PNR ยังพบว่าลักษณะการพัวพันสถานะของ untrained state จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อ $\Omega_{RE} = 45$ อนุภาค และ H_{RE} มีค่าอยู่ระหว่าง 3.0 kOe ถึง 10 kOe สำหรับ $\Omega_{RE} = 135$ อนุภาค จะไม่มีการพัวพันสถานะของ untrained state เกิดขึ้น



สาขาวิชาฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2558

ลายมือชื่อนักศึกษา _____
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____

JARU JUTIMOOSIK : STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF
FERROIC MATERIALS BY ADVANCED SPECTROSCOPY
TECHNIQUES. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. RATTIKORN
YIMNIRUN, Ph.D. 209 PP.


BISMUTH FERRITE/MULTILAYER/X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY /
POLARIZED NEUTRON REFLECTIVITY

In this work, the materials of interest are $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ceramic and Co/CoO/Au multilayer due to their potential applications in data storage and spintronics devices. The Synchrotron-based X-Ray Absorption Spectroscopy (XAS) and Polarized Neutron Reflectivity (PNR) techniques were employed to investigate the structural properties of $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ceramic and Co/CoO/Au multilayer, especially to study the local structure of Mn in $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$ ceramic and to verify the formation of secondary phase in Co/CoO/Au multilayer. In addition, the Co/CoO/Au multilayer was examined to explore the degree of recovery of the untrained state after the first two field cycles. Such a recovery was expected by field cycling a reorientation field (H_{RE}) along a direction of orientation angle (Ω_{RE}) away from the initial field cooling direction.

In Mn-doped BiFeO_3 system, the measured Mn *K*-edge X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) spectra showed that Mn atoms substituted in Fe sites in BiFeO_3 at low Mn content, which corresponded well with the calculated XANES spectra by FEFF8.2 program. Both the experimental and calculated XANES results

indicated that an increase of Mn content in BiFeO₃ led to the formation of second phases of BiMnO₃ and BiMn₂O₅.

In Co/CoO/Au multilayer system, the results of the Co K-edge XANES spectra indicated that the presence of Co₃O₄ in Co/CoO bilayers within the multilayer corresponded well with the calculated linear combination of XANES spectra by FEFF8.2 program. The analysis of SQUID magnetization hysteresis loops demonstrated the recovery of untrained state for $\Omega_{RE} = 45^\circ$ and 90° , which corresponded with the PNR data. Furthermore, the results of PNR data analysis revealed that the best recipe for the recovery occurred at $\Omega_{RE} = 45^\circ$, which could be achieved partially with $H_{RE} = 3.0$ kOe and remained significant even with $H_{RE} = 10.0$ kOe. For any other higher angles of orientation (e.g., $\Omega_{RE} = 135^\circ$), no recovery of the untrained state arose.



School of Physics

Academic Year 2015

Student's Signature_____

Advisor's Signature_____

Co-advisor's Signature_____