

เมงลิม ชอย : วัสดุถ้าล้อยีโซ่โพลิเมอร์คาร์บอนต่ำสำหรับใช้เป็นวัสดุงานทาง
(A NOVEL LOW – CARBON RECYCLED ASPHALT PAVEMENT – FLY ASH
GEOPOLYMER AS A PAVEMENT MATERIAL) อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.
สุขสันต์ หอพิบูลสุข, 201 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้ถ้าล้อย (fly ash, FA) จีโซ่โพลิเมอร์ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ไซเก็ล (recycled asphalt pavement, RAP) เพื่อใช้เป็นวัสดุผิวทางที่ยั่งยืน การศึกษาประกอบด้วยงานทดสอบค่านิวัติกรรมและสิ่งแวดล้อม 3 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการสำหรับใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง (base) และชั้นรองพื้นทาง (subbase) การทดสอบในส่วนแรกเป็นการศึกษาการพัฒนากำลังของ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์ การสังเคราะห์ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลายโซเดียมซิลิกา (Na_2SiO_3) เป็นสารกระดูน ส่วนผสม RAP-FA เตรียมขึ้นจากการผสม RAP, FA และน้ำ เพื่อใช้เป็นวัสดุควบคุมในการศึกษาอิทธิพลของสารกระดูนต่อกำลังของ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์ การทดสอบในส่วนที่สอง เป็นการศึกษาอิทธิพลของวัฏจักรเปียกสลับแห้ง (wetting-drying cycles : w-d cycle) ต่อกำลังและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์และส่วนผสม RAP-FA กำลังของส่วนผสม RAP-FA และ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์ตรวจด้วยเครื่องทดสอบกำลังอัดแรงเดียว ผลการทดสอบ X-ray diffraction (XRD) และ scanning electron microscopy (SEM) ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำลังอัดและโครงสร้างจุลภาคของส่วนผสม RAP-FA และ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์ ที่วัฏจักรเปียกสลับแห้งต่าง ๆ การทดสอบในส่วนสุดท้ายเป็นการศึกษาการละลายของโลหะหนักด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ผลกระทบที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลเพื่อยืนยันความเสี่ยงต่อการใช้ส่วนผสม RAP-FA และ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์เป็นวัสดุงานทาง ผลกระทบกำลังอัดแกนเดียวแสดงให้เห็นว่าส่วนผสม RAP-FA สามารถใช้เป็นวัสดุงานทางได้ เมื่อจากมีกำลังอัดเพียงพอตามความต้องการของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง กำลังอัดของส่วนผสม RAP-FA เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เมื่อจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแคลเซียมและแมgnีเซียมที่มีปริมาณมากใน RAP และซิลิกาและอัลูมิเนียมที่มีปริมาณมากใน FA ก่อให้เกิดแคลเซียม-อัลูมิเนต-ซิลิกา-ไฮเดรต (Calcium Aluminate Silicate Hydrate, C-A-S-H) (ดังที่พบได้จากผลทดสอบ XRD และ SEM) ผลจาก XRD และ SEM ในช่วง 7 วันแรกของการบ่มที่อุณหภูมิห้อง พบร่วมกับการใช้เฉพาะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการสังเคราะห์ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์ให้ผลิตภัณฑ์จีโซ่โพลิเมอร์ไฮเซ็น (N-A-S-H) ในปริมาณต่ำที่สุดเท่านี้ RAP-FA จีโซ่โพลิเมอร์ที่มีรัฐราส่วน $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{SiO}_3 = 100:0$ จึงมีกำลังอัดต่ำกว่า

ส่วนผสม RAP-FA การเพิ่มอายุขันมและอุณหภูมิในการบ่มทำให้สารละลายโซเดียมไอก្រอกไซด์สามารถละลายซิลิกาและอุ่มนิจาก FA ในการทำปฏิกิริยาจิโอโพลิเมอร์ไรเซชันได้มากส่งผลให้กำลังอัดเพิ่มขึ้น ซิลิกาที่ความพร้อมในการทำปฏิกิริยาในโซเดียมซิลิกेटทำปฏิกิริยากับซิลิกาและอุ่มนิจาก FA และสร้างเจล N-A-S-H ร่วมกับกัน C-S-H และ C-A-H ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของ RAP กับ FA ดังนั้น กำลังอัดที่อายุขัน 7 วัน ของ RAP-FA จิโอโพลิเมอร์จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามการลดลงของ $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ทั้งการบ่มที่อุณหภูมิห้องและที่ 40 องศาเซลเซียส ผลการทดลองความคงทนแสดงให้เห็นว่า UCS ของส่วนผสม RAP-FA มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนวัสดุจารเปียกแห้งเพิ่มขึ้น จนถึงวัสดุจารที่ 6 ผลการวิเคราะห์ XRD และ SEM แสดงให้เห็นว่าการเปียกสลับแห้งในช่วง 6 วัสดุจารแรกซ่าวร่างเป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียมใน RAP และซิลิกาและอุ่มนิในเดาถอย ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ C-A-S-H ในขณะที่ การแตกร้าวในระดับมหาภและจุดภายนอกซึ่งก่อให้เกิดการเสื่อมของโครงสร้างอุ่มนิโน-ซิลิกेटโพลิเมอร์ที่มีความเสถียรสูง ผลทดสอบ TCLP แสดงให้เห็นว่าส่วนผสม RAP-FA และ RAP-FA จิโอโพลิเมอร์สามารถใช้เป็นวัสดุงานทางที่ปราศจากความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมนอกจากนี้จิโอโพลิเมอร์ยังช่วยลดการละลายโลหะหนักที่มีอยู่ใน RAP และ FA (RAP-FA) งานวิจัยจึงยืนยันความเป็นไปได้ในการใช้ส่วนผสม RAP-FA และ RAP-FA จิโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุงานทาง (ทางเดือกหนึ่ง) และยังเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้วัสดุรีไซเคิลในงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืน

MENGLIM HOY : A NOVEL LOW – CARBON RECYCLED ASPHALT
PAVEMENT – FLY ASH GEOPOLYMER AS A PAVEMENT MATERIAL.

THESIS ADVISOR : PROF. SUKSUN HORPIBULSUK, Ph.D., 201 PP.

SRENGTH/FLY ASH GEOPOLYMER/RECYCLED ASPHALT PAVEMENT/
MICROSTRUCTURE/HEAVY METALS/DURABILITY

This thesis studies the feasibility of using fly ash (FA) geopolymer to stabilize recycled asphalt pavement (RAP) to be a pavement material. Liquid alkaline activator (L), a mixture NaOH and Na₂SiO₃ was used to synthesis RAP-FA geopolymer, while RAP-FA blend, a mixture of RAP, FA, and water, was prepared as a control material. The investigation consists of three main laboratory engineering programs to cover requirements for the base/subbase material. First, the strength development of these materials was investigated. Second, a durability against wetting-drying (w-d) cycles of these materials was studied. The strength characteristic of these materials was determined by unconfined compression strength (UCS) test. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) analyses is used to analyze the UCS and microstructural changes of these materials. Finally, the leachability of the heavy metals is measured by Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) to verify the risk of using the stabilized pavement materials. The UCS results show that RAP-FA blend can be used as a base course material as its UCS meets the strength requirement specified by road authorities, Thailand. The UCS of RAP-FA blend increases with time because the reaction between high calcium in RAP and the silica

and alumina in FA form Calcium Aluminate Silicate Hydrate (C-A-S-H). At 7 days and room temperature curing, XRD and SEM analyses show that low geopolymers products in RAP-FA geopolymer are detected when only NaOH is used as L, hence its UCS is lower than of RAP-FA blend. With increasing curing time and temperature, NaOH solution dissolves more silica and alumina from FA in the geopolymers reaction, hence the UCS development. The highly soluble silica from Na_2SiO_3 incorporates with leached silica and alumina from FA into a N-A-S-H gel and co-exists with C-A-S-H, hence the UCS values of RAP-FA geopolymers increase with decreasing NaOH/ Na_2SiO_3 ratio. The durability test results show the UCS of these materials increase with increasing the number of w-d cycles (C), reaching its peak at 6 w-d cycles. The microstructural analyses indicate the increased UCS of these materials is due to stimulation of the chemical reaction during w-d cycles leading to generate more C-A-S-H and N-A-S-H. The macro- and micro-cracks when $C > 6$ cause strength reduction of these materials. A better durability performance is observed when RAP-FA geopolymers are prepared with higher NaOH content that can be attributed to formation of a stable cross-linked alumino-silicate polymer structure. TCLP results demonstrated that there is no environmental risk for both RAP-FA blends and RAP-FA geopolymers in road construction. Moreover, the geopolymer binder reduces the leaching of heavy metal in RAP-FA mixture. This research study confirms the viability of using RAP-FA blends and RAP-FA geopolymers as an alternative stabilized pavement material.

School of Civil Engineering

Academic Year 2016

Student's Signature 

Advisor's Signature 