

เจษฎา ขจรฤทธิ์ : โครงสร้าง สมบัติทางแม่เหล็กและสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของอนุภาคนาโน กลุ่ม $\text{BiFe}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_3$ ($\text{M} = \text{Co}, \text{Ni}, \text{Cu}$) เตรียมโดยวิธีสารละลายอย่างง่าย (STRUCTURE, MAGNETIC AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF $\text{BiFe}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_3$ ($\text{M} = \text{Co}, \text{Ni}, \text{Cu}$) NANOPARTICLES PREPARED BY A SIMPLE SOLUTION METHOD) อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ, 242 หน้า.

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์อนุภาคนาโน $\text{BiFe}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_3$ ($\text{M} = \text{Co}, \text{Ni}, \text{Cu}$) ที่ $x = 0, 0.05, 0.1, 0.2$ และ 0.3 ด้วยวิธีสารละลายอย่างง่าย โดยได้ทำการศึกษาลักษณะเฉพาะโดยใช้เทคนิค XRD SEM XANES และ Gas absorption และได้ทำการศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและสมบัติทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้เทคนิค VSM และ CV GCD และ EIS ตามลำดับ ผลการศึกษาโครงสร้างด้วยเทคนิค XRD พบว่า มีเฟสหลักของ BiFeO_3 ในทุกตัวอย่างและมีเฟสเจือปนของเฟสอื่น ๆ เช่น $\text{Bi}_2\text{Fe}_4\text{O}_9$, CoFe_2O_4 , Co_3O_4 และ NiFe_2O_4 ในบางตัวอย่าง การเพิ่มขึ้นของปริมาณการเจือไอออนของ Co Ni และ Cu ได้ทำให้ขนาดผลึกและขนาดอนุภาคลดลง ผลจากการศึกษาสถานะประจุของ Bi Fe Co Ni และ Cu ด้วยเทคนิค XANES พบว่า มีประจุ Bi^{3+} Fe^{3+} Co^{2+} Co^{3+} Ni^{2+} และ Cu^{3+} การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กพบว่า การเจือ Co Ni และ Cu ที่ปริมาณสูงขึ้นมีผลทำให้ค่าแมกนีไทเซชันอิ่มตัว (M_s) มีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการลดลงของขนาดอนุภาคซึ่งทำให้สัดส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรเพิ่มขึ้นและทำให้สปินไม่ชดเชย (Uncompensated spin) ที่ผิวต่อโมเมนต์แม่เหล็กของอนุภาคเพิ่มขึ้น การเจือ Co Ni และ Cu ที่ปริมาณสูงขึ้นสามารถเพิ่มค่าสภาพบังคับ (H_c) เนื่องจากการลดลงของขนาดอนุภาค นอกจากนี้ การมีอยู่ของเฟสเจือปน CoFe_2O_4 , Co_3O_4 และ NiFe_2O_4 ได้ส่งผลต่อค่าแมกนีไทเซชันอิ่มตัวและค่าสภาพบังคับของตัวอย่างที่เจือด้วย Co และ Ni ตามลำดับ วงฮิสเทอรีซิสของวัสดุ BiFeO_3 และวัสดุ BiFeO_3 ที่เจือด้วย Ni และ Cu แสดงพฤติกรรมทางแม่เหล็กแบบเฟอร์โรแบบอ่อน ยกเว้น วัสดุ BiFeO_3 ที่เจือด้วย Co ซึ่งแสดงพฤติกรรมทางแม่เหล็กแบบเฟอร์โรในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 50 ถึง 350 เคลวิน ค่าแมกนีไทเซชันอิ่มตัว ค่าสภาพบังคับ และค่าแมกนีไทเซชันคงค้าง (M_r) มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง พฤติกรรมทางแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับผลจากการศึกษาด้วย กฎของคูรี-ไวส์ ซึ่งพบว่า ไอออนแม่เหล็กต่าง ๆ ในทุกตัวอย่างมีการจัดเรียงแบบสปินสูง อันตรกิริยาแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์โรได้แสดงให้เห็นในทุกตัวอย่าง ยกเว้นในบางตัวอย่างของวัสดุ BiFeO_3 ที่เจือด้วย Co นอกจากนี้ เมื่ออุณหภูมิลดลง พบว่าค่าแมกนีไทเซชันอิ่มตัว ค่าสภาพบังคับ และค่าแมกนีไทเซชันคงค้าง (M_r) มีค่าเพิ่มขึ้น ผลจากการศึกษาผลของอุณหภูมิกับค่าแมกนีไทเซชันของ ZFC และ FC พบว่า ทุกตัวอย่างมีค่าอุณหภูมิจำกัดที่ทำให้แมกนีไทเซชันของวัสดุเปลี่ยนแปลงทิศทาง (T_B) มากกว่า

350 เคลวิน ยกเว้น BiFeO_3 และ $\text{BiFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ ซึ่งพบว่ามีค่า T_B ประมาณ 250 เคลวิน การศึกษาสมบัติไฟฟ้าเคมีของอนุภาคนาโนซึ่งได้ประดิษฐ์เป็นขั้วไฟฟ้า (Electrode) พบว่า ทุกขั้วไฟฟ้าได้แสดงพฤติกรรมของตัวเก็บประจุแบบซูโคคาร์ปาซิเตอร์ ขั้วไฟฟ้าของ $\text{BiFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ ได้แสดงประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าที่สูงที่สุดของค่าการเก็บประจุไฟฟ้าเคมีจำเพาะเท่ากับ 451.82 ฟารัดต่อกรัม และ 233.41 ฟารัดต่อกรัม ซึ่งวัดด้วยวิธี CV และ วิธี GCD ตามลำดับ ค่าความหนาแน่นพลังงานจำเพาะเท่ากับ 73.03 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม ค่าความหนาแน่นกำลังงานจำเพาะเท่ากับ 6413.41 วัตต์ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ การเจือด้วย Co และ Ni ที่ $x = 0.05$ และการเจือด้วย Cu ที่ $x = 0.05$ ถึง 0.2 สามารถเพิ่มค่าการเก็บรักษาการเก็บประจุ (Capacity retention) ได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มปริมาณการเจือ อัตราเร็วในการสแกนและความหนาแน่นของกระแสสูงขึ้น พบว่าค่าการกักเก็บประจุไฟฟ้าเคมีจำเพาะ ความหนาแน่นพลังงานจำเพาะและความหนาแน่นกำลังงานจำเพาะของขั้วไฟฟ้าของวัสดุ BiFeO_3 ที่เจือด้วย Co Ni และ Cu ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีค่าลดลง ซึ่งน่าจะเป็นผลเนื่องมาจากการลดลงของพฤติกรรมการเก็บประจุ จำนวนของบริเวณเร่ง (Active site) ของปฏิกิริยารีดอกซ์และสัมประสิทธิ์การแพร่ การเพิ่มขึ้นของขนาดของรูพรุนมีโซพอร์และการมีอยู่ของเฟสเจือปนในตัวอย่างต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาฟิสิกส์
ปีการศึกษา 2559

ลายมือชื่อนักศึกษา ภวเรศดา ขจรภักดิ์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.วิไล

JESSADA KHAJONRIT : STRUCTURE, MAGNETIC AND
ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF $\text{BiFe}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_3$ (M = Co, Ni, Cu)
NANOPARTICLES PREPARED BY A SIMPLE SOLUTION METHOD.
THESIS ADVISOR : PROF. SANTI MAENSIRI, D.Phil. 242 PP.

MAGNETIC PROPERTIES/ELECTROCHEMICAL PROPERTIES/SIMPLE
SOLUTION METHOD/ $\text{BiFe}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_3$ (M = Co, Ni, Cu) NANOPARTICLES

In this work, $\text{BiFe}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_3$ (M = Co, Ni, Cu) nanoparticles with $x = 0, 0.05, 0.1, 0.2,$ and 0.3 were synthesized by a simple solution method. The nanoparticles were characterized by XRD, SEM, XANES, and Gas absorption. The magnetic and electrochemical properties of the nanoparticles were studied by using VSM and CV, GCD, and EIS, respectively. The XRD results indicated the main phase of BiFeO_3 in all samples and impurity phases of $\text{Bi}_2\text{Fe}_4\text{O}_9$, CoFe_2O_4 , Co_3O_4 , and NiFe_2O_4 in some samples. Increasing of Co, Ni, and Cu doping concentration led to the decrease of the crystallite size and particle size of BiFeO_3 -based nanoparticles. The XANES results indicated that the valence states of Bi, Fe, Co, Ni, and Cu were in the Bi^{3+} , Fe^{3+} , Co^{2+} , Co^{3+} , Ni^{2+} , and Cu^{3+} . The study of the magnetic properties revealed that the increases of Co, Ni, and Cu doping concentration at Fe site of BiFeO_3 caused the increase of M_s due to effect of particle size reduction resulting in the increase of surface-volume ratio and the contribution of uncompensated spin at the surface to the total magnetic moment of the particle. Increasing of Co, Ni, and Cu doping concentrations can improve the H_c values due to the decrease of the crystallite sizes of the BiFeO_3 -based particles. Moreover, the presences of secondary phases of the CoFe_2O_4 , Co_3O_4 , and NiFe_2O_4

nanoparticles affected the M_s and H_c values in Co and Ni-doped BiFeO_3 samples, respectively. The hysteresis loops of undoped BiFeO_3 , Ni, and Cu-doped BiFeO_3 samples exhibit a weak ferromagnetism at 50-350 K, except Co-doped BiFeO_3 samples are ferromagnetic. This corresponds to the Curie-Weiss's law fitting results, which indicates that all magnetic ions in all samples are in the high spin configuration. Antiferromagnetic interactions were observed in all samples, except some Co doping samples. The M_s , H_c , and M_r values in the doped samples increased with decrease of temperature. The results of temperature dependence of the ZFC and FC magnetization showed that T_B of all samples are higher than 350 K, except undoped BiFeO_3 and $\text{BiFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ samples ($T_B \sim 250$ K). The study of the electrochemical properties of the fabricated nanoparticles electrodes showed that all electrodes exhibited pseudocapacitor behavior. The $\text{BiFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ electrode showed the improved performance with the highest specific capacitances of 451.82 F/g and 233.41 F/g for the CV and GCD measurements, respectively, energy density of 73.03 Wh/Kg and power density of 6413.41 W/Kg. Moreover, the Co and Ni doping with $x = 0.05$ and Cu doping with $x = 0.05-0.2$ can improve capacity retention. However, the specific capacitance, energy and power density of fabricated Co, Ni, and Cu doped BiFeO_3 electrodes decreased with increasing the doping concentration, scan rate and current density. This is possibly resulted in the reductions of capacitive behavior, number of active sites of redox reaction, diffusion coefficient, increase of mesopore size, and presence of the secondary phase in the samples.

School of Physics

Academic Year 2016

Student's Signature Jessada Khajonrit

Advisor's Signature 