

# การพัฒนากำลังคอนกรีตเซลลูล่าด้วยเถ้าถ่านหินและเส้นใยสังเคราะห์



นายอภัย ชาภิรมย์


วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีการศึกษา 2561

**STRENGTH DEVELOPMENT OF CELLULAR  
CONCRETE WITH FLY ASH  
AND SYNTHETIC FIBER**



**Aphai Chapirom**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Degree of Doctor of Philosophy of Engineering in Civil Engineering**

**Suranaree University of Technology**

**Academic Year 2018**

## การพัฒนากำลังคนกริเตเขตลู่ต่ำด้วยถ้ำถ่านหินและเส้นใยสังเคราะห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติใ้หน่วยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาคุษฎีบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



(ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล)

ประธานกรรมการ




(ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ)

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)




(ผศ. ดร.มงคล จิรวัชเรช)

กรรมการ




(รศ. ดร.นัตร์ชัย โชติษฐูยางกูร)

กรรมการ




(รศ. ดร.วันชัย สะตะ)

กรรมการ



(ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล



(รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชานีประศาสน์)

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อภิษฎา ชากิรมย์ : การพัฒนากำลังคอนกรีตเซลลูโลสด้วยเถ้าถ่านหินและเส้นใยสังเคราะห์  
(STRENGTH DEVELOPMENT OF CELLULAR CONCRETE WITH FLY ASH AND  
SYNTHETIC FIBER) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ,  
186 หน้า

จากปัญหาผู้ประกอบการด้านการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ ที่ต้องการให้  
คอนกรีตบล็อก มีกำลังสูงขึ้น ลดการแตกร้าว และพัฒนาไปใช้ในงานก่อสร้างอื่น ๆ ผู้วิจัยได้ศึกษา  
พัฒนา ชุดเครื่องมือในการผลิต และนำวัสดุ เถ้าถ่านหิน เส้นใยสังเคราะห์ มาผสมเพื่อพัฒนา  
คุณภาพ คอนกรีตบล็อก

งานวิจัยได้พัฒนาชุด เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสร้างฟองโฟม โปรแกรมออกแบบ  
สัดส่วนผสม ให้มีความเหมาะสมกับการออกแบบสัดส่วนผสม (Mix Design) โดยกำหนดค่า ความ  
หนาแน่นแห้ง 900 กก./ลบ.ม. ความหนาแน่นของฟองโฟม 35-42 กก./ลบ.ม. อัตราส่วนน้ำต่อ  
ซีเมนต์ 0.5 สัดส่วนผสมคอนกรีตเซลลูโลส (OPC block) และนำเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) เถ้าถ่าน  
หินปรับปรุง (FAC) แทนปูนซีเมนต์ร้อยละ 10, 20 และ 30 เลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดไปผสมกับ เส้น  
ใยสังเคราะห์ (FRC) ในอัตราส่วนน้ำหนัก 0.33, 0.50 และ 0.67 กก./ลบ.ม. การทดสอบให้เป็นไป  
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ 2601-2556 ผลการทดสอบพบว่า สัดส่วนผสมที่นำเถ้าถ่านหิน  
ทั่วไปแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 (FA20) มีกำลังอัด 36.8 กก./ตร.ซม. ความหนาแน่นแห้ง 915  
กก./ลบ.ม. การดูดซึมน้ำร้อยละ 15 ที่อายุ 28 วันสูงกว่าสัดส่วน OPC block และเกณฑ์มาตรฐาน  
อุตสาหกรรม กำหนด ผลการทดสอบการนำเส้นใยสังเคราะห์มาผสมกับสัดส่วน FA20 พบว่ากำลัง  
อัดมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ความหนาแน่นแห้งลดลง การดูดซึมน้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น การหดตัวมีค่า  
น้อยกว่าการรับแรงดัดมีค่ามากกว่า เมื่อเทียบกับสัดส่วน OPC block และขนาดโพรงอากาศ FA20,  
FRC มีขนาดอยู่ในช่วง 100 - 300 ไมโครเมตร พื้นที่ฟองอากาศผสมอยู่ร้อยละ 55 - 59 สอดคล้อง  
กับงานวิจัยที่ผ่านมา

นำสัดส่วนผสม FA20, FRC2 มาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกใช้งานส่งผลให้คอนกรีตบล็อกมี  
ค่ากำลังอัดที่สูงขึ้น ไม่มีการแตกร้าว เมื่อเทียบกับสัดส่วนผสม OPC block และยังสามารถนำ  
สัดส่วนผสมดังกล่าวไปใช้ในงานอื่น ๆ อาทิ หลังคามวลเบา ผนังสำเร็จรูป ผนังอินฟิวลิวอลล์ และ  
เตาประหยัดพลังงาน เป็นต้น

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา  
ปีการศึกษา 2561

ลายมือชื่อนักศึกษา อภิษฎา ชากิรมย์  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ

APHAI CHAPIROM : STRENGTH DEVELOPMENT OF CELLULAR  
CONCRETE WITH FLY ASH AND SYNTHETIC FIBER.

THESIS ADVISOR : ASST. PROF. THEERAWAT SINSIRI, Ph.D., 186 PP.

CELLULAR CONCRETE /FIBER REINFORCED / FLY ASH/ IMPROVEMENT  
FLY ASH / STRENGTH DEVELOPMENT OF CELLULAR CONCRETE

Manufacturers of aerated light-weight concrete have been facing problems due to strength, cracks and applications of the material in construction practices. In response to these problems, the author developed a production unit which increased the strength of aerated light-weight concrete, reduced the cracks in the material and increased its applicability in construction practice. In addition, other materials including fly ash (FA) and fiber reinforced concrete (FRC) were used in the mixture to improve the qualities of the concrete blocks.

The research developed a concrete mixer, a foaming unit and a mix design program which gave the appropriate ratios of materials for the mix design requirement. The specified values for the mix design program include dry density of  $900 \text{ kg./m}^3$ , foam density at  $35 - 42 \text{ kg./m}^3$ , W/C ratio of 0.5. of OPC block. Then, FA and FAC were substituted for normal cement portland at 10, 20 and 30% by weight of binder. The best mixture was then selected and FRC was added to the mixture at  $0.33, 0.50$  and  $0.67 \text{ kg./m}^3$ . The light-weight concrete block was then tested based on TIS 2601 – 2556. Results of the test showed that FA20 yields a compressive strength of  $36.8 \text{ kg./cm}^2$ , dry density of  $915 \text{ kg./m}^3$  and water absorption rate of 15% at 28 days which is higher than the OPC block ration and the specified

that FA20 had a slightly higher compression strength, less dry density, higher absorption rate, lesser shrinkage value, and higher resistance to bending force as compared to OPC block. The in addition air pockets in FA20 and FRC ranged from 100 – 300  $\mu m$  and were scattered throughout the mixture at 55 – 59 % which was in line with the previous research.

The FA20 and FRC2 mixtures were used to create concrete blocks for use. The results showed that the compressive strength of the blocks were higher and there are less cracks as compared to OPC block. The mixture can also be applied for other construction purposes such as light-weight concrete roofs, infill walls, and energy conserving burners, etc.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

School of Civil Engineering

Academic Year 2018

Student's Signature อ.ก. งามวงศ์

Advisor's Signature อ.ม. อ.

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณบุคคลและคณะบุคคลต่อไปนี้ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งในด้านวิชาการและด้านเทคนิคการดำเนินงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้ คำปรึกษา ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ การยื่นขออนุสิทธิบัตร และบทความวิจัยระดับประเทศ นานาชาติ จนสำเร็จ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ประธานกรรมการ ที่ได้ให้คำชี้แนะการนำเสนอ และตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวรรณเดช ที่ได้ชี้แนะแนวทางขอเขตการวิจัย และตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐียงกูร ที่ให้ความอนุเคราะห์ ชี้แนะแนวทางขอเขตการวิจัย และตรวจสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สะตะ ได้ชี้แนะแนวทางขอเขตการวิจัย และตรวจสอบวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณบริษัทอินฟินิตี้เฮาส์ จำกัด ที่ให้ใช้พื้นที่ในการทดสอบ และเงินทุนในการวิจัย

ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทูลผู้ช่วยวิจัย สัญญาเลขที่ PHD59I0064 รหัส 5911024 ระดับปริญญาเอก เพื่ออุตสาหกรรม ที่ให้เงินทุนสนับสนุนการเล่าเรียน และค่าวัสดุทำงานวิจัย

ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความสะดวกใช้สถานที่เครื่องมือห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติ มิตร ครอบครัวผู้เขียนและบุคคลที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนด้วยดีเสมอ ท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอยกความดีทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส่งผลบุญให้ทุกท่านดังกล่าว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

อภิษฎา ช่างรัมย์

# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ).....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ญ
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ.....	ฐ
<b>บทที่</b>	
<b>1 บทนำ</b> .....	<b>1</b>
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตงานวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.5 แผนการดำเนินงาน.....	4
<b>2 ปรัชญาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b> .....	<b>5</b>
2.1 คอนกรีตมวลเบา.....	5
2.2 การจำแนกชนิดคอนกรีตมวลเบา.....	5
2.2.1 คอนกรีตมวลเบาตามหน่วยน้ำหนัก.....	5
2.2.2 คอนกรีตมวลเบาที่ใช้วัสดุผสมเบา.....	6
2.2.3 คอนกรีตมวลเบาที่ใช้สารเคมี.....	6
2.3 ประเภทของคอนกรีตมวลเบา.....	8
2.3.1 ระบบที่ไม่ผ่านการอบไอน้ำ.....	8
2.3.2 ระบบการอบไอน้ำ.....	8
2.4 กระบวนการในการสร้างฟองอากาศ.....	9



## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.5	คุณสมบัติคอนกรีตแบบเซลลูโลส.....	10
2.5.1	หน่วยน้ำหนัก.....	10
2.5.2	กำลังรับแรงอัด.....	11
2.5.3	การดูดซึมน้ำ.....	12
2.5.4	การหดตัวแห้ง.....	12
2.5.5	คุณสมบัติฉนวนกันความร้อน.....	13
2.5.6	การทนไฟ.....	13
2.6	วัสดุผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส.....	13
2.6.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	13
2.6.2	มวลรวมละเอียด.....	14
2.6.3	น้ำ.....	16
2.6.4	สารสร้างฟองโฟม.....	16
2.6.5	เถ้านหิน.....	18
2.6.6	เส้นใยเสริมกำลังในคอนกรีต.....	21
2.7	เครื่องมือและกระบวนการผลิตคอนกรีตเซลลูโลส.....	24
2.7.1	เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูโลสแบบใบกวนในแนวนอน.....	24
2.7.2	เครื่องสร้างฟองโฟมแบบควบคุมเวลา.....	26
2.7.3	ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตเซลลูโลส.....	27
2.8	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	29
2.9	ข้อสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	39
3	วิธีการดำเนินการวิจัย.....	40
3.1	วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย.....	40
3.2	เครื่องมือและอุปกรณ์.....	41
3.3	วิธีการเตรียมตัวอย่างทดสอบ.....	43
3.3.1	การออกแบบส่วนผสม.....	43
3.3.2	การเตรียมฟองโฟมอากาศ.....	44

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.4	วิธีการทดสอบทางกายภาพ.....	45
3.4.1	การทดสอบกำลังรับแรงอัด.....	45
3.4.2	การทดสอบความหนาแน่นแห้ง.....	45
3.4.3	การทดสอบการดูดซึมน้ำ.....	46
3.4.4	การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน.....	46
3.4.5	การทดสอบการหดตัวแห้ง.....	47
3.4.6	การทดสอบกำลังคัด.....	48
3.5	วิธีการทดสอบระดับจุลภาค.....	49
3.5.1	Scanning electron microscope (SEM).....	49
3.5.2	การทดสอบโครงสร้างช่องว่างอากาศโดยวิธีวิเคราะห์ภาพ.....	50
3.5.3	การทดสอบ Energy Dispersive X-ray Spectrometer(EDS).....	51
3.5.4	เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาค.....	53
3.6	แผนการทดสอบ.....	53
4	ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล.....	58
4.1	บทนำการทดสอบ.....	58
4.2	ผลการทดสอบคอนกรีตเซลลูโลสทางกายภาพ.....	58
4.2.1	การทดสอบช่วงที่หนึ่ง เฝ้าถ่านหินทั่วไปและปรับปรุง.....	58
4.2.1.1	ผลการทดสอบกำลังอัด.....	58
4.2.1.2	ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง.....	59
4.2.1.3	ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ.....	60
4.2.1.4	ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน.....	61
4.2.1.5	ผลการทดสอบการหดตัว.....	63
4.2.2	การทดสอบช่วงที่สอง การผสมเส้นใยสังเคราะห์.....	64
4.2.2.1	ผลการทดสอบกำลังอัด.....	64
4.2.2.2	ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง.....	65

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.2.2.3 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ	66
4.2.2.4 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน	67
4.2.2.5 ผลการทดสอบการหดตัว	68
4.2.2.6 ผลการทดสอบกำลังค้ำ	69
4.3 ผลการทดสอบคอนกรีตเซลลูล่าระดับจุลภาค	70
4.3.1 การทดสอบวิเคราะห์การกระจายขนาดคละ	70
4.3.2 การทดสอบวิเคราะห์การกระจายขนาดโพรงอากาศ	71
4.3.3 การทดสอบวิเคราะห์ซีเมนต์เพสต์ที่อยู่ระหว่างโพรง	75
4.3.4 การทดสอบวิเคราะห์ขนาดโพรงอากาศที่มีเส้นใยสังเคราะห์	83
4.3.5 การทดสอบวิเคราะห์ซีเมนต์เพสต์ที่มีเส้นใยสังเคราะห์	85
4.3.6 การทดสอบวิเคราะห์ขนาดโพรงอากาศและพื้นที่	88
4.3.7 การทดสอบวิเคราะห์โพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่า	90
4.4 ผลงานวิจัยไปนำใช้ในเชิงพาณิชย์	88
<b>5 สรุปผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล</b>	<b>93</b>
5.1 สรุปผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพ	93
5.2 สรุปผลการทดสอบสมบัติทางจุลภาค	94
5.3 ข้อเสนอแนะ	94
รายการอ้างอิง	95
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. มาตรฐาน มอก.2601-2556และตัวอย่างการคำนวณ	98
ภาคผนวก ข. ตารางผลการทดสอบคอนกรีตเซลลูล่า ต่าง ๆ	110
ภาคผนวก ค. อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลการทดสอบ มอก.2601-2556	156
ภาคผนวก ง. บทความวิชาการ ทุนวิจัย และรางวัลในระหว่างศึกษา	176
ประวัติผู้เขียน	186

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1	แสดงค่าจำเพาะของปูนซีเมนต์.....14
2.2	แสดงค่าจำเพาะของมวลรวมละเอียด.....15
2.3	แสดงค่าจำเพาะของสร้างฟองโฟม.....17
2.4	ข้อกำหนดทางเคมีของเถ้าถ่านหิน.....20
2.5	องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยจากแหล่งต่าง ๆ.....20
2.6	แสดงค่าจำเพาะทางกายภาพของเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ.....21
2.7	แสดงค่าจำเพาะของเส้นพลาสติก แบบโพลีโพรพิลีน.....23
2.8	กำลังอัดของคอนกรีตที่มีซิลิกาฟูมและเถ้าถ่านหินหยาบบดละเอียด.....30
3.1	สัดส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ.....44
3.2	แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ คอนกรีตเซลล์คู่ปกติ (OPC block).....56
3.3	แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ คอนกรีตเซลล์คู่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป.....56
3.4	แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ คอนกรีตเซลล์คู่ผสมเถ้าถ่านหินแยกละเอียด.....57
3.5	แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ คอนกรีตเซลล์คู่ผสมเถ้าถ่านหินผสมเส้นใยสังเคราะห์.....57
4.1	สัดส่วนผสมตามความหนาแน่นต่าง ๆ ที่นำไปใช้ในงานก่อสร้าง.....91

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างภาพถ่ายพื้นผิวโครงสร้างทั่วไปคอนกรีตเซลลูล่า (ACI 523.3R-14)	8
2.2 ตัวอย่างภาพถ่ายพื้นผิวที่ขัดเรียบของคอนกรีตเซลลูล่า	9
2.3 น้ำยาสร้างฟองโฟมและเนื้อผิวของฟองโฟม	18
2.4 ภาพถ่าย SEM ของอนุภาคเถ้าลอย	19
2.5 ภาพถ่ายเส้นใยเหล็ก	22
2.6 ภาพถ่ายเส้นใยโพลีโพรพิลีนของตราสินค้า Forta	23
2.7 กระบวนการผลิตคอนกรีตเซลลูล่า	24
2.8 ลักษณะใบกวนภายในเครื่องผสมคอนกรีตแบบใบกวนในแนวนอน	25
2.9 เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่า เลขที่อนุสิทธิบัตร 14175	26
2.10 เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่า	27
2.11 ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูล่า	28
2.12 ภาพถ่าย SEM Micro pore shape AAC , CLC	30
2.13 ภาพถ่าย SEM Pore distribution AAC , CLC	31
2.14 ผลการทดสอบกำลังอัดและการดูดซึมน้ำ	31
2.15 ภาพถ่าย SEM Surface of CLC อายุ 28 วัน	32
2.16 ภาพถ่ายคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่ลอยน้ำ	33
2.17 ภาพถ่ายการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตเซลลูล่าทรงกระบอก	35
2.18 ภาพถ่ายการทดสอบกำลังอัดอิฐมวลเบาเซลลูล่าขนาด 150x150x450 mm.	35
2.19 กราฟแสดงกำลังอัดคอนกรีตเซลลูล่าที่มีการผสมเส้นใยสังเคราะห์แบบมาโคร	36
2.20 กราฟแสดงกำลังอัดคอนกรีตเซลลูล่าที่มีการผสมเส้นใยสังเคราะห์แบบมาโคร	36
2.21 ลักษณะการแตกร้าวคอนกรีตเซลลูล่าที่มีการผสมเส้นใยสังเคราะห์แบบมาโคร	37
2.22 ภาพถ่าย EDS ของโพรงอากาศที่ผสม NS และ MO	38
2.23 แสดงทฤษฎีโครงสร้างของโพรงอากาศ	38
2.24 รูปจำลองโครงสร้างภายในของคอนกรีต (Ichikawa, 2003)	39

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.1 ตัวอย่างภาพถ่าย สารเพิ่มฟอง SUT สูตร 2.1 (Foaming agent).....	41
3.2 ตัวอย่างภาพถ่าย เส้นใยสังเคราะห์(Fiber reinforced concrete) .....	41
3.3 เครื่องทดสอบการนำความร้อน.....	43
3.4 เครื่องทดสอบการตัดและการติดตั้งตัวอย่างทดสอบ.....	48
3.5 การเตรียมตัวอย่างคอนกรีตเซลลูล่าก่อนถ่ายภาพขยาย SEM.....	49
3.6 เครื่องถ่ายภาพขยายกำลังสูง SEM.....	50
3.7 กล้องจุลทรรศน์สำหรับทดสอบ Image Analysis.....	51
3.8 เครื่องถ่ายภาพขยายกำลังสูง SEM-EDS.....	52
3.9 เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค.....	53
3.10 แผนผังการทดสอบ.....	55
4.1 ผลการทดสอบกำลังอัดของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	59
4.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	60
4.3 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	61
4.4 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	62
4.5 ผลการทดสอบการหดตัวของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	63
4.6 ผลการทดสอบกำลังอัด ผสมเส้นใยสังเคราะห์ของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	64
4.7 ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง ผสมเส้นใยสังเคราะห์ของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	66
4.8 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ ผสมเส้นใยสังเคราะห์ของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	67
4.9 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์ความร้อน ผสมเส้นใยสังเคราะห์ของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	68
4.10 ผลการทดสอบการหดตัว ผสมเส้นใยสังเคราะห์ของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	69
4.11 ผลการทดสอบการตัด ผสมเส้นใยสังเคราะห์ของสัคส่วนผสมต่าง ๆ.....	70
4.12 การกระจายขนาดอนุภาค OPC block, FA และ FAC.....	71
4.13 ภาพถ่าย SEM ขนาดโพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่า.....	72
4.14 การวิเคราะห์หาขนาดพื้นที่โพรงอากาศด้วยโปรแกรม ImageJ.....	73
4.15 ผลการหาความถี่ขนาดโพรงอากาศในช่วงขนาดต่าง ๆ.....	74

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.16 ผลการทดสอบการหาปริมาณพื้นที่ของขนาดโพรงอากาศ.....	75
4.17 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS OPC.....	76
4.18 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FA10.....	77
4.19 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FA20.....	78
4.20 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FA30.....	79
4.21 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FAC10.....	80
4.22 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FAC20.....	81
4.23 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FAC30.....	82
4.24 ภาพถ่าย SEM และวิเคราะห์หาขนาดพื้นที่ของโพรงอากาศด้วย ImageJ.....	83
4.25 ผลการหาความถี่ขนาดโพรงอากาศ ผสมเส้นใยสังเคราะห์.....	84
4.26 ผลการทดสอบการหาปริมาณพื้นที่ของขนาดโพรงอากาศ ผสมเส้นใยสังเคราะห์.....	84
4.27 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FA20+FRC1.....	85
4.28 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FA20+FRC2.....	86
4.29 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS FA20+FRC3.....	87
4.30 ภาพจำลองอนุภาคโครงสร้างคอนกรีตเซลลูล่า.....	89
4.31 เครื่องมือผลิตคอนกรีตเซลลูล่าแบบเดิม และแบบใหม่ที่พัฒนา.....	90
4.32 การนำคอนกรีตเซลลูล่าในประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ.....	92

## คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

OPC block	=	คอนกรีตเซลลูโลสทั่วไป หรือ Ordinary Portland Cement Block
FA	=	สัดส่วนผสมปูนซีเมนต์แทนที่ด้วยเถ้าถ่านหิน
FAC	=	สัดส่วนผสมปูนซีเมนต์แทนที่ด้วยเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง
FRC	=	สัดส่วนผสมที่มีการผสมเส้นใยสังเคราะห์
CLC	=	Cellular Lightweight Concrete
AAC	=	Autoclaved Aerated Concrete
ACI	=	American Concrete Institute
ASTM	=	American Society for Testing and Material
CSH	=	Calcium Silicate Hydrate
CAH	=	Calcium Aluminate Hydrate
Ca(OH) <sub>2</sub>	=	Calcium hydroxide
kg/m <sup>3</sup>	=	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
kg/cm <sup>2</sup>	=	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
psi	=	ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
TIS	=	Thai Industrial Standard
W/B	=	อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน โดยน้ำหนัก
กก./ลบ.ม.	=	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กก./ตร.ซม.	=	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ว.ศ.ท	=	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
มอก.	=	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติคอนกรีตมวลเบาที่มี น้ำหนักเบา การดูดซึมน้ำ และการดูดซับความร้อน ต่ำกว่า คอนกรีตทั่วไป ในปัจจุบันอุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบาเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ เข้ามาใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมวลเบา ผนังสำเร็จรูป ผนังหล่อในที่ หลังคามวลเบา พื้นคอนกรีตมวลเบา เป็นต้น

บริษัทอินฟินิตี้เฮาส์จำกัด เป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างของภาครัฐ และ ภาคเอกชนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยเน้นการก่อสร้างด้านอาคารอาทิ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หน่วยงานของราชการ เป็นต้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ ก่อผนังอาคาร โดยได้ใช้ อิฐประเภทต่าง อาทิ อิฐมอญ อิฐบล็อก ขึ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ อบไอน้ำ หรือ อิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำ (Autoclaved Aerated Lightweight Concrete Elements : AAC) และคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ หรือ อิฐคอนกรีตเซลลูโลส (Cellular Lightweight Concrete Blocks : CLC) ผู้ประกอบการได้ประสบปัญหาด้านค่าขนส่งสินค้ามีราคาสูงขึ้น ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนด เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต เมื่อเกิดอุทกภัยต่าง ๆ ส่งผลทำให้สินค้าวัสดุก่อสร้างขาดแคลน ล้วนแล้วเป็นเหตุผลที่ทำให้ห้างานก่อสร้างอาจเกิดความล่าช้าได้ ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้ศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเปรียบเทียบผนังประเภทต่าง ๆ ว่าชนิดใดบ้างที่สามารถลดปัญหาข้างต้นได้ จากการศึกษาพบว่าอิฐคอนกรีตเซลลูโลส เป็นอิฐมวลเบาชนิดหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนลงทุนไม่สูงมาก ราคาต้นทุนต่อก้อนต่ำ ประหยัดค่าขนส่ง สามารถใช้ปูนก่อ ฉาบ เหมือนกับอิฐทั่วไปได้ มีความแข็งแรงสูงกว่าอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำ และมีคุณสมบัติพิเศษ น้ำหนักเบา การดูดซึมน้ำต่ำ เป็นฉนวนกันความร้อน การทนไฟสูง การทำงานของช่างก่อผนังก่อได้ง่าย รวดเร็ว ผู้ประกอบการจึงได้ลงทุนซื้อชุดผลิตฟองโพลีคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลสจากต่างประเทศ นำมาผลิตเป็นอิฐคอนกรีตเซลลูโลส อัตราการผลิตวันละ 500 ก้อน ในปัจจุบันทางผู้ประกอบการ ได้ประสบปัญหาในการผลิตอิฐคอนกรีตเซลลูโลสดังนี้ ประการแรกการแตกร้าวของอิฐในระหว่าง

ขนส่ง ประการที่สอง ต้องการความแข็งแรงของอิฐที่สามารถรับแรงกดทับได้มากขึ้น ประการสุดท้าย ต้องการนำคุณสมบัติ กระบวนการผลิตคอนกรีตเซลลูโลสนำมาใช้เป็นผนังหล่อในที่ผนังสำเร็จรูป เพื่อจะช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง เพิ่มขีดความสามารถในงานผนังให้มากขึ้น

จากปัญหาของผู้ประกอบการส่งผลให้ต้นทุนของวัสดุที่ผลิตมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้เข้ามาศึกษา คุณสมบัติวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สัดส่วนผสม การใช้เครื่องมือในการผลิต บุคลากรในการผลิต และสูตรของน้ำยาสร้างฟองโฟม ของผู้ประกอบการและได้ทำการศึกษาปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการการแตกร้าว พบว่า ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติ วัสดุ อัตราสัดส่วนการผสมที่ผ่านมาไม่ได้มีการทดสอบด้านวิศวกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน และเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน แนวทางในการแก้ปัญหาจากโจทย์วิจัยของผู้ประกอบการครั้งนี้ ผู้วิจัย สนใจในการพัฒนากำลังคอนกรีตเซลลูโลส ให้มีกำลังอัด คัด ที่สูงขึ้น โดยนำ เถ้าถ่านหินทั่วไปและที่มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการร่อน และนำเส้นใยสังเคราะห์ มาเป็นส่วนผสมเพิ่มในคอนกรีตเซลลูโลส เพื่อแก้ปัญหการแตกร้าว และเพิ่มกำลังอัด คัด ของคอนกรีตเซลลูโลส

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตคอนกรีตเซลลูโลส นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- 1.2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนากำหนดวัสดุผสม เส้นใยสังเคราะห์ เถ้าถ่านหินทั่วไป และเถ้าถ่านหินปรับปรุง มาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตเซลลูโลส
- 1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ การรับแรงอัด ความหนาแน่นแห้ง การดูดซึมน้ำ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน การหดตัว และการรับแรงคัด ของคอนกรีตเซลลูโลสปกติทั่วไปกับคอนกรีตเซลลูโลสที่มีส่วนผสมเส้นใยสังเคราะห์ เถ้าถ่านหินทั่วไป และเถ้าถ่านหินปรับปรุง
- 1.2.4 เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยสังเคราะห์และเถ้าถ่านหิน ที่นำมาใช้ในการผสมคอนกรีตเซลลูโลส ที่เหมาะสม
- 1.2.5 เพื่อพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตเซลลูโลสให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ มอก. 2601-2556

## 1.3 ขอบเขตงานวิจัย

สำหรับงานวิจัยนี้ได้กำหนดขอบเขตงานวิจัยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

- 1.3.1 ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
- 1.3.2 ใช้ทรายละเอียดแม่น้ำจากจังหวัดนครราชสีมา คัดขนาดตามมาตรฐาน ASTM

1.3.3 ใช้น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ SUT สูตร 2 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สารชนิดเข้มข้น เจือจางกับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 40 ของปริมาตร ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องกำเนิดฟองโฟม (Foam generator) ซึ่งฟองโฟมมีความหนาแน่น 40-60 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก่อนนำไปผสมลงในมอร์ต้า สด ตามมาตรฐาน ASTM C796-97

1.3.4 การออกแบบสัดส่วนผสมและวิธีการผสมคอนกรีตเซลลูล่า ไปตามเอกสารข้อกำหนดของ American Concrete Institute (ACI) 523.3R-14 โดยใช้โปรแกรมออกแบบสัดส่วน MixDesign Version 4.1 ความลับทางการค้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1.3.5 การผสมคอนกรีตเซลลูล่า ใช้เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์เหนวนอน ขนาด 0.8 ลบ.ม. ตามเลขที่อนุสิทธิบัตร 14175

1.3.6 การใช้น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ ผ่านเครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่าแบบควบคุมเวลาตามเลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 1803000351

1.3.7 การใช้เส้นใยสังเคราะห์จากวัสดุโพลีเมอร์ ชนิด มาโครไฟเบอร์ (Macrofiber) ผลิตจาก เส้นใยพลาสติก แบบโพลีโพรพิลีนความยาว 54 มิลลิเมตร สามารถรับแรงดึงได้ 5,700 – 6,600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

1.3.8 การใช้เถ้านหิน จาก โรงงานผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ แบ่งออกเป็น สองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นเถ้านหินทั่วไป ส่วนที่สอง นำเถ้านหินมาปรับปรุงโดยการนำมาร้อนผ่านตะแกรงร้อนแบบแห้ง ผ่านตะแกรงร้อน ขนาด 325 เมช (45 ไมครอน) โดยนำเถ้านหินที่ปรับปรุงผ่านตะแกรง ไปใช้ผสมตามสัดส่วนที่กำหนด

1.3.9 การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติ การรับแรงอัด การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่นแห้ง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2601-2556

1.3.10 กำหนดความหนาแน่นแห้งคอนกรีตเซลลูล่าที่ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2601-2556

1.3.11 การเลือกสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด โดยแบ่งเป็นส่วนผสมที่หนึ่ง ปูนซีเมนต์ (OPC block) ส่วนผสมที่สอง นำเถ้านหินทั่วไป(FA)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20(FA20) และ 30(FA30) และส่วนผสมที่สาม นำเถ้านหินที่มีการปรับปรุง(FAC)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10), 20(FAC20) และ 30(FAC30) แล้วนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบ เลือกสัดส่วนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด โดยเปรียบเทียบกับความหนาแน่นแห้งที่กำหนดไว้

13.12 การนำเส้นใยสังเคราะห์มาผสมกับคอนกรีตเซลลูโลส (FRC) ที่มีสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด โดยนำเส้นใยสังเคราะห์ผสมเทียบกับปริมาณ ลูกบาศก์เมตร แบ่งอัตราส่วนออกเป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง น้ำหนักของเส้นใยสังเคราะห์ 0.33 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (FRC1) ส่วนที่สอง น้ำหนักของเส้นใยสังเคราะห์ 0.50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (FRC2) และ ส่วนที่สาม น้ำหนักของเส้นใยสังเคราะห์ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (FRC3)

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 พัฒนาและนำกระบวนการผลิตคอนกรีตเซลลูโลส ไปใช้งานในเชิงพาณิชย์

1.4.2 ทราบถึงสัดส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยที่ผสมในการผสมคอนกรีตเซลลูโลส

1.4.3 ทราบถึงคุณสมบัติพื้นฐาน และสามารถนำคอนกรีตเซลลูโลส ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ได้

1.4.4 ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง คอนกรีตบดอัดมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ ที่นำคอนกรีตเซลลูโลสมาผลิตผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2601-2556

#### 1.5 แผนการดำเนินงาน

แผนการทำวิทยานิพนธ์มีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.5.1 ศึกษาปัญหาคอนกรีตเซลลูโลสจากผู้ประกอบการ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

1.5.2 ค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์

1.5.3 ออกแบบ สร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิต พร้อมทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้เหมาะสมกับคอนกรีตเซลลูโลส ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คอนกรีตบดอัดมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ มอก. 2601-2556

1.5.4 จัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

1.5.5 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเตรียมตัวอย่างการทดสอบ

1.5.6 ทำการทดสอบและรวบรวมผลการทดสอบ

1.5.7 ทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการทดสอบของข้อมูลที่ได้และสรุปผล

1.5.8 เขียนรายงานวิทยานิพนธ์และจัดทำรูปเล่ม

1.5.9 นำเสนอผลงาน สอบวิทยานิพนธ์และแก้ไขวิทยานิพนธ์

## บทที่ 2

### ปรัทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทนี้กล่าวถึงทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่จำเป็นของกระบวนการผลิตคอนกรีต เซลลูล่า คุณสมบัติ และคุณลักษณะ คอนกรีตเซลลูล่า เส้นใยสังเคราะห์และเถ้านหิน ที่นำมาผสม ในคอนกรีตเซลลูล่า โดยที่มีสัดส่วนผสมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับแรงอัด แรงดัด การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่นแห้ง การนำความร้อน และการหดตัว และโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตเซลลูล่า

#### 2.1 คอนกรีตมวลเบา (Lightweight Concrete)

คอนกรีตมวลเบา หมายถึง คอนกรีตที่มีหน่วยน้ำหนัก มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 800 ถึง 1,760 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคอนกรีตธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมีความหนาแน่นอยู่ที่ประมาณ 2,200-2,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตมวลเบาสามารถทำได้โดยการใส่หรือแทนที่วัสดุที่มีความหนาแน่นสูงด้วยวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำหรือมีความพรุนสูง หรือ การแทนที่เนื้อคอนกรีตบางส่วนด้วยฟองอากาศ (ปิติ สุคนธ์สุขกุล, 2555) ผลกระทบของคอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุ ก่อสร้างยุคใหม่ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนำไปใช้งานทุกด้านด้วยคุณสมบัติพิเศษ คือ วัสดุน้ำหนักเบา ทนไฟ ป้องกันความร้อน ป้องกันเสียง ตัดแต่งเข้ารูปง่าย ทำงานได้รวดเร็วพื้นที่ ก่อสร้างสะอาด ขนาดก้อนใช้งานง่าย ลดระยะเวลาในการก่อสร้างและลดต้นทุนโครงสร้าง

#### 2.2 การจำแนกชนิดคอนกรีตมวลเบา

##### 2.2.1 จำแนกตามหน่วยน้ำหนัก

1) คอนกรีตมวลเบาชนิดเป็นฉนวน (insulating lightweight concrete) มีค่าหน่วย น้ำหนักตั้งแต่ 315 ถึง 1,100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน ระหว่าง 7 ถึง 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

2) คอนกรีตมวลเบาชนิดเป็นโครงสร้าง (structural lightweight concrete) มีค่า หน่วยหนักตั้งแต่ 1,400 ถึง 1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่อายุ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร

3) คอนกรีตชนิดกึ่งมวลเบา (semi - lightweight concrete) มีค่าหน่วยน้ำหนักตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่ากำลังอัดไม่ต่ำกว่า 220 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยส่วนใหญ่จะนำมาทำเป็นคอนกรีตบล็อกสำหรับกำแพงรั้ว และใช้เป็นวัสดุทนไฟ

### 2.2.2 จำแนกตามที่ใช้วัสดุผสมมวลรวมเบา

วัสดุมวลรวมเบาที่ใช้ทั่วไปเป็นวัสดุผสมใน คอนกรีตมวลเบา มีลักษณะที่สำคัญคือ มีความพรุนสูง ทำให้ความถ่วงจำเพาะมีค่าต่ำวัสดุผสมนี้แบ่งออกได้เป็น สอง ชนิด คือ วัสดุผสมที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุที่ทำเทียมขึ้น

1) วัสดุผสมที่ได้จากธรรมชาติ (natural aggregates) ได้แก่ หินปูน (pumice) และหินละลายชนิดเบา (scoria) ได้จากวัสดุที่บดจากลาวาภูเขาไฟโดยนำมาผ่านกระบวนการบดและจัดขนาดโครงสร้างภายในของหินปูนมีโพรงยาวจำนวนมากและมีสีขาวเทาแกมน้ำเงินโดยมีสารเจือปนเป็นรอยดำสีน้ำตาลไม่เปราะง่ายดูดซึมน้ำได้มากและมีการหดตัวมากมีหน่วยน้ำหนักตั้งแต่ 470 ถึง 870 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตเบาที่ทำจากหินปูนนี้จะมีหน่วยน้ำหนักประมาณ 710 ถึง 1,420 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่ากำลังอัดต่ำประมาณ 50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนหินละลายชนิดเบานั้นคล้ายคลึงกับหินปูนแต่เป็นลาวาที่มีโครงสร้างภายในใหญ่กว่าและมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอมากกว่าและเมื่อนำมาทำเป็นวัสดุผสมในคอนกรีตมวลเบาจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหินปูน


2) วัสดุผสมที่ทำเทียมขึ้น (artificial aggregates) เป็นวัสดุที่ได้จากปฏิบัติการทางความร้อนของวัสดุต่าง ๆ เช่น เวอร์มิคิวไลต์ (vermiculite) ซึ่งเป็นสารประกอบอลูมิเนียมซิลิเกต (ไมกา) ที่มีน้ำประกอบอยู่หรือเป็นพวกดิน

### 2.2.3 จำแนกตามที่ใช้สารเคมี

ทำโดยใช้ผงด่างโลหะ (alkaline metal) ผสม เช่น ผงอลูมิเนียม (aluminum powder) ซึ่งเป็นสารผสมเพิ่มชนิดทำให้เกิดก๊าซ (gas-forming admixture) ใช้ผงอลูมิเนียมประมาณ 0.005 ถึง 0.02 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ผงอลูมิเนียมที่ผสมลงไปทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นผลจากการทำปฏิกิริยากับอัลคาไลไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในซีเมนต์เพสต์ไฮโดรเจนกลายเป็นฟองอากาศเล็ก ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 ถึง 1 มิลลิเมตร อยู่ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตพองตัวฟูขึ้นมีปริมาตรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและเมื่อคอนกรีตแข็งตัวจะกลายเป็นคอนกรีตที่มีรูเล็ก ๆ อยู่ข้างในมากมาย คอนกรีตที่ได้เรียกว่า โฟมคอนกรีต (aerated or foam concrete) โฟมคอนกรีตอาจผลิตโดยไม่มีทรายผสมอยู่ก็ได้โฟมคอนกรีตที่ไม่มีทรายผสมจะเบาว่าน้ำถึงสามเท่า คือ มีหน่วยน้ำหนักเพียง 200 ถึง 300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประโยชน์ใช้ทำฉนวนกันความร้อน แต่หากมีทรายผสมด้วยจะหนัก 500 ถึง 1,100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้อาจมีการใช้ผงสังกะสี

(zinc powder) หรือไฮโดรเจนเพอออกไซด์ (hydrogen peroxide) ก็ได้ (วินิต ช่อวิเชียร, 2544) ปัจจุบันได้มีการทำชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ (autoclave aerated concrete) สำหรับงานก่อสร้างภายในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้จึงมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. (Thai Industrial Standard, TIS) โดยได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ เลขที่ มอก. 1505-2541 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดรายละเอียดของชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ ซึ่งเป็นวัสดุก่อผนังมวลเบาโดยมีฟองอากาศกระจายอย่างสม่ำเสมอภายในเนื้อคอนกรีตและอบด้วยไอน้ำโดยกำหนดชั้นคุณภาพและชนิดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนวัสดุและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การเก็บคอนกรีตมวลเบาการชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินแต่การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศกระจายอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต และอบในเตาอบไอน้ำและไม่เสริมเหล็กเพียงเท่านั้น ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ ตามความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เรียกว่า “คอนกรีตมวลเบา” หมายถึง คอนกรีตที่มีมวลเบากว่า คอนกรีตทั่วไปที่มีขนาดเดียวกัน โดยมีฟองอากาศเล็ก ๆ แทรกกระจายในเนื้อคอนกรีตอย่าง สม่ำเสมอ ทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำและไม่เสริมเหล็กเหมาะสำหรับใช้ก่อผนังด้วยวิธีก่อคอนกรีตมวลเบาตาม มอก. 1505-2541

จากข้อมูลตามมาตรฐาน ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะที่เป็นคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ ส่วนคอนกรีตมวลเบา หรือคอนกรีตบดอัดมวลเบาชนิดอื่นยังไม่มีการรับรอง อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากคอนกรีตมวลเบาชนิดอื่นยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง แต่ในอนาคตอาจมีการรับรองประเภทอื่นเพิ่มขึ้น คอนกรีตมวลเบาที่ทำขึ้นจากวัสดุผสมต่าง ๆ กัน จะมีค่าหน่วยน้ำหนักต่างกันมากซึ่งอาจมีหน่วยน้ำหนักตั้งแต่ 300 ถึง 1,850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่ากำลังอัดตั้งแต่ 3 ถึง 400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่ากำลังอัด ขึ้นอยู่กับหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต ถ้าหน่วยน้ำหนักสูงกำลังอัดก็สูงด้วย ปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใช้ก็มีส่วนต่อกำลังอัดของคอนกรีตเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าต้องการกำลังอัด 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จะต้องใช้ ปูนซีเมนต์ 235 ถึง 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือถ้าต้องการกำลังอัด 310 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ต้องใช้ปูนซีเมนต์ 300 ถึง 490 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร





ประเภทที่ 2 Cement Base ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตเป็นระบบที่นอกจากจะช่วยให้คอนกรีตมีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอแล้วยังช่วยให้ เกิดการตกผลึก (calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง ทนทาน กว่า การผลิตในระบบอื่นมาก


## 2.4 กระบวนการในการสร้างฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบา

ซึ่งกระบวนการพื้นฐานสำหรับการสร้างฟองอากาศเพื่อการผลิตคอนกรีตมวลเบา มี 2 วิธี คือ วิธี ทางกล และ วิธีทางเคมี

1) วิธีการสร้างฟองอากาศทางกล อาจดำเนินการได้ 2 วิธีหลัก ตามกระบวนการผลิต

a) วิธีการสร้างฟองอากาศโดยการทำให้เกิดโฟมก่อนผสม ด้วยการใส่สารเพิ่มฟองเจือจาง กับน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วนำไปผ่านเครื่องสร้างฟอง (foam generator) เพื่อให้ได้โฟมเหลว จากนั้นโฟมเหลวที่ได้จะนำไปผสมโดยตรงกับซีเมนต์เพสต์ หรือ มอร์ต้าสดในเครื่องผสม วิธีการเช่นนี้เรียกว่าวิธี PRE-FORMED FOAM METHOD ซึ่งโฟมดังกล่าวมีความเสถียรอยู่ในเนื้อ คอนกรีตตั้งแต่คอนกรีตเริ่มก่อตัวจนกระทั่งคอนกรีตมีสภาพเป็นของแข็ง ทำให้ CLC เป็นโพรงปิด (close pore) ที่เต็มไปด้วยฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก ดังในรูปที่ 2.2

b) วิธีการสร้างฟองอากาศโดยการใส่สารเพิ่มฟอง หรือ สารกักกระจายฟองอากาศ (air entraining) ด้วยโปรตีนไฮโดรไลซ์ หรือ เรซินสบู่ ผสมกับซีเมนต์เพสต์ หรือ มอร์ต้า จากนั้นผ่านการตีหรือกวนส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสารเพิ่มฟองดังกล่าวจะมีความเสถียร (stabilizes) เกิดเป็นฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นในขณะที่ผสมด้วยความเร็วรอบสูง วิธีนี้ เหมาะกับการผลิตคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูง แต่วิธี PRE-FORMED FOAM METHOD เหมาะ สำหรับการผลิตคอนกรีตที่มีความหนาแน่นต่ำ



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างภาพถ่ายพื้นผิวที่ขัดเรียบของคอนกรีตเซลลูล่า (Just and Middendorf, 2009)

2) วิธีการสร้างฟองอากาศโดยวิธีทางเคมี ส่วนผสมประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และปูนขาว ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกลายมาเป็น โฟมเคมีได้โดยการใส่สารผสมเพิ่มขยายตัว (expansion agent) ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดฟองก๊าซในขั้นตอนการเทเข้าแบบหล่อ และส่วนผสมจะเกิดการบวมตัวขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับปริมาตรเดิม ซึ่งคล้ายกับขั้นตอนหนึ่งของการทำขนมเค้ก ภายหลังสิ้นสุดการก่อตัวคอนกรีตจะถูกนำเข้ามาห้อนึ่ง หรือ ห้องอบไอน้ำภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่สูง จึงเรียกว่าก๊าซคอนกรีต หรือ คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ (autoclave aerated concrete หรือ AAC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธี ด้วย โดยวิธีฟองลูมิเนียม และ โดยวิธีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

## 2.5 คุณสมบัติของคอนกรีตเซลลูล่า

คอนกรีตเซลลูล่า มีความสามารถในการเทสูง การผลิตที่ง่ายและสะดวกโดยการเพิ่มฟองอากาศผสมกับปูนซีเมนต์ etailoy และทราย ฟองอากาศผลิตมาจากน้ำยาแบบเข้มข้นมีประสิทธิภาพสูง และปริมาณการใช้งานจำนวนน้อยภายในถังผลิตนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำยาที่เข้มข้นและน้ำ ที่นำมาผสมเข้าด้วยกันที่ความดันสูงตามกำหนด ฟองอากาศจะถูกปล่อยออกมาจากหัวจ่าย จะมีความละเอียด คงทน ไม่ยุบตัวระหว่างการผสมและบ่ม นำเอาไปผลิตคอนกรีตมวลเบา ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติเด่นๆ ดังต่อไปนี้ (ปิติ สุขนครสุขกุล, 2555)

### 2.5.1 หน่วยน้ำหนัก

โดยทั่วไปคอนกรีตเซลลูล่า จะมีหน่วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 800-1500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ หน่วยน้ำหนักที่ได้ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ชนิดของปูนซีเมนต์ ปริมาณน้ำยากักฟองอากาศ วัสดุผสมเพิ่ม ปริมาณและลักษณะของฟองอากาศ เป็นต้น ในแง่ของสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ โดยทั่วไป สำหรับคอนกรีตที่มีสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงปริมาณน้ำที่มีในคอนกรีตจะมีปริมาณมากเกินไปที่จะทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ให้หมดไป ดังนั้นหลังจากการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันแล้ว จะมีน้ำส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ภายในเนื้อคอนกรีต ซึ่งน้ำที่เหลือจากกระบวนการไฮเดรชันเหล่านี้ เมื่อเวลาผ่านไปจะระเหยออกไปและกลายเป็นช่องว่างหรือรูพรุนภายในเนื้อคอนกรีต ในกรณีของคอนกรีตมวลเบาชนิดเติมฟองอากาศ ผลกระทบของปริมาณน้ำก็จะคล้ายกับในส่วนของคอนกรีตธรรมดาเช่นกัน ดังนั้นนอกเหนือจากในเรื่องของฟองอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงของกระบวนการผลิต (ที่ผู้ผลิตตั้งใจให้เกิดขึ้น) คอนกรีตที่มีสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงกว่าก็จะมีปริมาณฟองอากาศขนาดใหญ่เพิ่มเติมเข้าไป อันเนื่องมาจากปริมาณที่น้ำที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชันเหมือนกับคอนกรีตธรรมดาเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าประสิทธิภาพการเกิดฟองของน้ำยากักฟองอากาศส่วนมากก็มักจะแปรผันกับปริมาณน้ำที่ผสมเข้าไปเช่นกัน โดยพบว่าที่สัดส่วนปริมาณน้ำยาที่เท่ากันคอนกรีตที่มีสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่สูงจะมีปริมาณฟองมากกว่า

คอนกรีตที่มีสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ต่ำ เนื่องจากน้ำยาปฏิกิริยากับน้ำได้ดีขึ้นและเกิดฟองอากาศมากขึ้นในส่วนของคอนกรีตเซลลูล่าที่เกิดจากการใช้ปฏิกิริยาเคมีของอลูมิเนียมออกไซด์นั้นพบว่าการเกิดฟองก๊าซไฮโดรเจนนั้นได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ำเช่นกันเนื่องจากน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังได้กล่าวมาในช่วงต้น การมีน้ำที่ไม่พอเพียงจะทำให้การเกิดก๊าซไฮโดรเจนน้อยเกินไป การมีน้ำที่มากเกินไปก็จะทำให้ฟองก๊าซที่เกิดขึ้นแตกเสียหายง่าย ซึ่งทั้งสองกรณีต่างก็มีผลทำให้ปริมาณฟองอากาศน้อยและความหนาแน่นสูงขึ้นดังนั้นการเลือกสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าเพื่อให้ได้ความหนาแน่นตามที่ต้องการ โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยหลัก เช่นกันสำหรับในส่วนของปริมาณน้ำยากักฟองอากาศ โดยทั่วไป สัดส่วนปริมาณที่นิยมใช้กันคือตั้งแต่ 0.20 % แต่ไม่เกิน 0.60 % โดยน้ำหนักซีเมนต์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำยากักฟองอากาศปริมาณสูงและหน่วยน้ำหนักแห้งของคอนกรีตเป็นไปในลักษณะที่ผกผันกัน โดยคอนกรีตมวลเบาจะมีหน่วยน้ำหนักลดลงตามสัดส่วนปริมาณน้ำยาที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองเพิ่มเติมพบว่าที่ปริมาณน้ำยามากกว่าร้อยละ 1 นั้น แนวโน้มของหน่วยน้ำหนักจะเริ่มคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลงน้อยมาก นอกจากนี้ปริมาณฟองที่เกิดมากเกินไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดตกตะกอนหรือการแยกตัวของมวลรวมละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตและค่าเปอร์เซ็นต์ความพรุนของคอนกรีตมวลเบา พบว่าค่าความหนาแน่นแห้งที่ลดลงเกิดจากการมีปริมาณฟองอากาศที่เพิ่มมากขึ้นลักษณะของฟองอากาศเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตเซลลูล่า เนื่องจากคอนกรีตชนิดนี้มีองค์ประกอบฟองอากาศในปริมาณที่สูงมาก คอนกรีตมวลเบาที่ดีควรมีฟองอากาศที่ลักษณะกลม ขนาดเท่า ๆ กัน และกระจายตัวอยู่ทั่วไปในเนื้อคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอ ฟองอากาศที่กลมจะมีความเสถียรมากกว่ารูปทรงอื่นและไม่แตกง่าย ทำให้คอนกรีตมีหน่วยน้ำหนักที่ต่ำ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการมีฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่จำนวนมากส่งผลทำให้ความหนาแน่นต่ำลงมาก แต่จะส่งผลกระทบต่อค่ากำลังแรงอัด

### 2.5.2 กำลังรับแรงอัด

ในส่วนของกำลังอัดของคอนกรีตเซลลูล่า พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อค่ากำลังแรงอัด ยกตัวอย่างเช่น สัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) ปริมาณและลักษณะของฟองอากาศ ความหนาแน่น ความชื้น วิธีการบ่ม วิธีการทำฟองอากาศ เป็นต้น คอนกรีตเซลลูล่า ที่มีสัดส่วนของปริมาณฟองอากาศขนาดใหญ่มากจะมีความหนาแน่นของผนังของฟองอากาศที่บาง และมีความแข็งแรงน้อยกว่าคอนกรีตที่มีปริมาณฟองอากาศขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลให้กำลังรับแรงอัดมีค่าลดลงในส่วนความหนาแน่นซึ่งแปรผกผันกับปริมาณฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต พบว่าปริมาณ

ฟองอากาศที่เพิ่มขึ้นทำให้ความหนาแน่นแห้งลดลง ซึ่งค่าความหนาแน่นที่ลดลงก็ส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัด และค่าโมดูลัสยืดหยุ่นลดลง ตามลำดับ ลักษณะการบ่มมีผลต่อค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูโลส โดยคอนกรีตที่บ่มด้วยความร้อนและความดัน (Autoclaved Curing) จะมีค่ากำลังอัดที่สูงกว่าคอนกรีตที่บ่มธรรมดาสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสารประกอบในกลุ่มของโทเบอโมไรท์ จำพวกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต นอกจากนี้เรื่องของระยะเวลาการบ่มพบว่า มีผลต่อค่ากำลังอัดเช่นกัน ช่วงเวลาและความดันที่เหมาะสมสำหรับการบ่ม ตั้งแต่ 8 ถึง 16 ชั่วโมง และความดันตั้งแต่ 4 ถึง 16 MPa

### 2.5.3 การดูดซึมน้ำ

การที่คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส มีปริมาณฟองอากาศที่สูงนั้นทำให้คอนกรีตชนิดนี้มีปฏิสัมพันธ์กับน้ำค่อนข้างมาก ลักษณะของฟองอากาศที่แทรกเข้าไปเนื้อคอนกรีตเซลลูโลสจะเป็นลักษณะ โครงสร้างโพรงที่ไม่ต่อเนื่อง (Close Cell) ทำให้การแพร่ของความชื้น หรือ ของเหลวไม่สามารถไหล ซึมผ่านได้ง่ายกว่าคอนกรีตทั่วไปที่มีลักษณะช่องว่างในคอนกรีต เป็นโพรงต่อเนื่อง (Continuous Void) โดยการเคลื่อนที่ของน้ำในคอนกรีตเซลลูโลส สามารถเกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ การแพร่กระจาย และการดูดซับผ่านช่องว่างแคปิลารี โดยการแพร่กระจายจะเกิดขึ้นในสถานะที่อากาศมีความชื้นสูง โดยความชื้นจะแพร่กระจายเข้าสู่เนื้อในของคอนกรีตผ่านทางช่องว่างที่อยู่บนพื้นผิวด้านนอก การดูดซับจะเกิดขึ้นในกรณีคอนกรีตมีการสัมผัสกับน้ำสำหรับค่าเปอร์เซ็นต์การดูดในคอนกรีตเซลลูโลสที่ได้จากการผสมสารกักฟองอากาศนั้น พบว่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าความหนาแน่นที่ลดลง คอนกรีตทั่วไปจะมีค่าการดูดซึมน้ำไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้อุณหภูมิและความดันชั้นบรรยากาศ การดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสจะมีค่าสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นที่ลดลงอย่างไรก็ตาม โดยคอนกรีตเซลลูโลสมีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำอยู่ประมาณ 15-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมวลเบา มีปริมาณของรูพรุนที่ซึมผ่านได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าของคอนกรีตธรรมดา แต่เนื่องจากรูพรุนที่ซึมผ่านได้นี้มีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก ทำให้น้ำไม่สามารถที่จะซึมผ่านไปได้ด้วยความกดดันบรรยากาศปกติ

### 2.5.4 การหดตัวแห้ง

การหดตัวแห้งมีสาเหตุมาจากการสูญเสียน้ำในเนื้อคอนกรีต ซึ่งพบว่าคอนกรีตเซลลูโลสส่วนใหญ่จะมีค่าการหดตัวแห้งที่สูงกว่าคอนกรีตธรรมดา เนื่องจากการมีรูพรุนและความชื้นภายในที่ค่อนข้างสูง มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อค่าการหดตัวแห้งของคอนกรีตเซลลูโลส ในกรณีของสัดส่วนปูนขาวต่อปูนซีเมนต์นั้น พบว่าคอนกรีตเซลลูโลสที่มีการผสมปูนขาวร่วมด้วยจะมีค่าการหดตัวแห้งที่ต่ำกว่าคอนกรีตเซลลูโลสที่ไม่ได้ผสมปูนขาว เนื่องจากปูนขาวบางส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาทำหน้าที่เหมือนมวลรวมละเอียดที่ก่อให้เกิดการยึดรั้งภายในและลดการ

หดตัวได้ในระดับหนึ่งส่วนขนาดของฟองอากาศนั้น คอนกรีตเซลลูล่าที่มีฟองอากาศขนาดเล็กในสัดส่วนที่สูงจะมีการหดตัวแห้งที่สูงกว่าคอนกรีตมวลเบาที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะของการบ่มก็มีผลต่อการหดตัวแห้งเช่นกัน โดยคอนกรีตมวลเบาที่บ่มด้วยอุณหภูมิและความดันสูง จะมีค่าการหดตัวแห้งที่ต่ำกว่าคอนกรีตมวลเบาที่บ่มอากาศที่อุณหภูมิปกติ สาเหตุของการลดลงส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการโครงสร้างตัวผลึกจำพวกโทเบอเมอไรท์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการบ่มด้วยความร้อนและความดัน โดยการบ่มดังกล่าวจะทำให้ซีเมนต์เจล เปลี่ยนสภาพไปเป็นผลึก ซึ่งการเพิ่มของผลึกดังกล่าวนอกจากจะทำให้ค่าหดตัวลดลงถึง 25 - 35 เปอร์เซ็นต์ แล้ว ยังทำให้ค่ากำลังอัดเพิ่มสูงขึ้น

### 2.5.5 คุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อน

คุณสมบัติการนำอุณหภูมิของคอนกรีตเซลลูล่าแปรผัน โดยตรงกับปริมาตรฟองอากาศภายในเนื้อคอนกรีต ไม่ว่าจะฟองอากาศนั้นจะเกิดโดยวิธีใดก็ตามพบว่าการที่คอนกรีตเซลลูล่า มีความพรุนสูง ทำให้มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา คอนกรีตเซลลูล่า ที่มีความหนาแน่นต่ำจะมีปริมาตรของรูพรุนที่สูงกว่าคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้สามารถส่งผ่านความร้อนได้ช้ากว่า เนื่องจากความร้อนเคลื่อนที่ได้ดีกว่าในวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง ดังนั้น จึงให้มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ค่อนข้างต่ำนอกจากรูพรุนแล้วความชื้นก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การนำอุณหภูมิเช่นกัน โดยพบว่าทุก ๆ 1 เปอร์เซ็นต์ ของความชื้นที่เพิ่มทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์

### 2.5.6 การทนไฟ

โดยทั่วไป การทนไฟของคอนกรีตเซลลูล่านั้นจะดีกว่าคอนกรีตธรรมดา โดยภายใต้อุณหภูมิที่สูงนั้นคอนกรีตเซลลูล่า จะมีอัตราการส่งผ่านอุณหภูมิต่ำกว่า รวมถึงการมีอัตราการสูญเสียกำลังที่ต่ำกว่า เนื่องจากการมีที่มันมีเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันที่สูงกว่าคอนกรีตธรรมดา โดยคอนกรีตธรรมดามีคุณสมบัติการเป็นเนื้อเดียวกันต่ำเพราะประกอบไปด้วยมวลรวมและซีเมนต์เพสต์ ภายใต้ความร้อนที่สูง อัตราการขยายตัวของวัสดุแต่ละชนิดที่ไม่เท่ากันจะทำให้คอนกรีตเกิดความเค้นภายในที่นำไปสู่การแตกร้าวและสูญเสียกำลังรับน้ำหนัก

## 2.6 วัสดุผสมของคอนกรีตเซลลูล่า

### 2.6.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

คอนกรีตเซลลูล่าทั่วไปจะเลือกใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Ordinary Portland Cement หรือ OPC) มักใช้เป็นสารยึดประสานหลักสำหรับคอนกรีตเซลลูล่า ส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ความต้านทานแรงอัดสูงและแข็งตัวเร็ว ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

เมื่อนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มาผสมผลการพัฒนากำลังอัดอยู่ระหว่าง 3 - 5 วัน ในช่วงเวลานี้ควรมีการบ่มคอนกรีตเซลลูล่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปฏิกิริยาไฮเดรชัน เกิดสมบูรณ์จะส่งผลต่อการพัฒนากำลังต่อไป การใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่มากอาจส่งผลให้เกิดความร้อนภายในคอนกรีตเซลลูล่าเกิดการแตกร้าวได้ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงขึ้น ข้อเสนอแนะในการใช้ปูนซีเมนต์ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นที่ต้องการ กรณีที่ต้องการให้คอนกรีตเซลลูล่าเป็นฉนวนกันความร้อน ควรใช้ปูนซีเมนต์ไม่เกิน 449 - 428 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรณีที่ต้องการให้คอนกรีตเซลลูล่าเป็นโครงสร้างรับแรง ควรใช้ปูนซีเมนต์ไม่เกิน 375 - 417 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในกรณีที่ไม่ได้หาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ในห้องปฏิบัติการแนะนำให้ใช้ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity of Cement : GC) เท่ากับ 3.15 และรายละเอียดที่สำคัญที่แสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงค่าจำเพาะของปูนซีเมนต์ (มอก.15-2555)

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ	หน่วย	ค่าตาม มอก. 15-2555*
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)	cm <sup>2</sup> /g	3580
2. การไหลผ่าน (Flow test)	%	106
3. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)		
- ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น	min.	45
- ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย	min.	375
4. ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity of Cement)	-	3.00-3.20
5. ขนาดอนุภาค	µm	11-12
6. ค่าหน่วยน้ำหนัก ASTM C29-09, (Unit Weight)	kg/m <sup>3</sup>	1200-1240

\*ค่าตาม มอก.15-2555 เฉพาะเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ ข้อ1-3 เท่านั้น

## 2.6.2 มวลรวมละเอียด

มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) หมายถึง วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตที่มีขนาดเม็ดตั้งแต่ 0.075 มิลลิเมตร ถึง 4.75 มิลลิเมตร ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ ทรายแม่น้ำ ทรายบก หรือทรายเหมืองที่ผ่านการล้างสะอาดแล้ว มวลละเอียดในการผสมคอนกรีตเซลลูล่า ส่วนใหญ่ใช้ ทราย (sand) เป็นส่วนผสม ทรายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ทรายบกและทรายแม่น้ำ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C33 ,C136 ,C127-128 ,C29

ทรายแม่น้ำมีอยู่ทั่วไป ในที่ราบลุ่มของแม่น้ำ ทรายชนิดนี้เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยกระแสน้ำได้พัดพาทรายจากที่ต่าง ๆ มาตกตะกอนรวมกันในแหล่งที่ราบลุ่มที่เป็นที่รวมของทรายในประเทศไทยจะนิยมใช้ทรายจากแม่น้ำมาใช้ในงานก่อสร้าง ขนาดของทรายในการก่อสร้างทั่วไป ทรายแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. ทรายหยาบ เป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ถึง 4.75 มิลลิเมตร สีส้มอมเหลือง หรือ สีน้ำตาล ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด มีเหลี่ยมคม และมีแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงมาก ๆ อาทิ ในงานโครงสร้าง ฐานราก คาน เป็นต้น
2. ทรายกลาง เป็นทรายที่มีขนาดเล็กกว่าทรายหยาบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 3.0 มิลลิเมตร มีส่วนผสมของทรายละเอียดปะปนมาด้วย เป็นทรายที่เหมาะสมสำหรับงานปูนทั่วไป เช่น งานก่ออิฐ งานพื้น งานเอ็นทับหลัง เป็นต้น
3. ทรายละเอียด เป็นทรายที่มีขนาดเม็ดเล็กมาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ถึง 1.5 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับงานปูนฉาบ ทำบัว ทำอิฐมวลเบา คอนกรีตมวลเบา เนื่องจากจะทำให้ผิวของงานที่ทำออกมาเรียบเนียน สวยงาม และป้องกันการซึมผ่านของน้ำเนื่องจากคอนกรีตจะมีช่องว่างน้อย ช้อแนะในการเลือกใช้ทรายผสมคอนกรีต ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมอิมตัวผิวแห้ง (Saturated Surface Dry) ในกรณีไม่มีผลการทดสอบให้ใช้ค่าประมาณที่ 2.65 และรายละเอียดที่สำคัญที่แสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 แสดงค่าจำเพาะของมวลรวมละเอียด(ทราย)

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ	หน่วย	ค่าตามมาตรฐาน ASTM
1. ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมอิมตัวผิวแห้ง (SSD.)	-	2.4 – 2.9
2. ค่าโมดูลัสของความละเอียด (Fineness Modulus)	หยาบ	2.4 – 3.0
	ละเอียด	1.5 – 2.5
3. ค่าความชื้นของทรายเฉลี่ย	%	2.0 – 10.0
4. ค่าหน่วยน้ำหนักของทรายหลวม	kg/m <sup>3</sup>	1400 – 1600

### 2.6.3 น้ำ

น้ำ (water) หมายถึง สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน 1 ต่อ 8 โดยน้ำหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี กลิ่น รส น้ำที่นำมาผสมคอนกรีตเซลล์ค่า ควรเป็นน้ำสะอาด หรือน้ำประปา โดยทั่วไปมักดื่มได้เช่นเดียวกับน้ำผสมคอนกรีตปกติ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเมื่อใช้ผสมกับสารสร้างฟองโฟม ชนิดโปรตีน

(Protein-based foaming agent) เพราะการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในน้ำนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสารสร้างฟองโฟมและคอนกรีตเซลล์ที่ผลิตได้ และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C94 ,C109 และ C191

อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของคอนกรีตเซลล์ เพราะการทำปฏิกิริยาไฮเดรชันต้องอาศัยน้ำเป็นตัวทำละลายให้ปูนซีเมนต์เกิดปฏิกิริยาให้สมบูรณ์ที่สุด ส่งผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตเซลล์ และ ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุยึดประสานหรือวัสดุเชื่อมประสาน (binder) ซึ่งคอนกรีตต้องมีความแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องใช้สารลดน้ำหรือสาร Plasticizing ช่วยแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ค่า w/c จะอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.60 การที่มีปริมาณน้ำในส่วนผสมอย่างไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์กับน้ำ ซึ่งน้ำที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน จะถูกแย่งจากน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ และอาจทำให้สารสร้างฟองโฟมขาดเสถียรภาพของโครงสร้างฟองอากาศได้ การนำโฟมคอนกรีตไปประยุกต์ใช้งานใด ๆ ก็ตาม ในขณะที่การใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความพรุน (porosity) ของโฟมคอนกรีตแต่อย่างใด และขณะที่คอนกรีตยังอยู่ในสภาพสดอยู่นั้นจะไม่มีเกิดการแยกตัว (segregation) หรือมีการหดตัวแห้งมากขึ้นหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว

#### 2.6.4 น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ

น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ (Foaming Agent) หมายถึง สารผสมเพิ่มประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่กระจายฟองอากาศแทรกในเนื้อซีเมนต์มอร์ต้า แล้วทำให้มีน้ำหนักเบา และจัดเป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ชนิดหนึ่ง สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสารเพิ่มฟองอากาศชนิดสังเคราะห์ (Synthetic) และชนิดโปรตีนธรรมชาติ (Protein-based) จาก พืช หรือ สัตว์ สารสร้างฟองโฟมอากาศต้องมีความแข็งแรง การยุบตัวต่ำ เนื่องจากเมื่อนำน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ ผ่านเครื่องสร้างฟองโฟม ผลผสมลงไปในซีเมนต์มอร์ต้า ในเครื่องผสมคอนกรีต น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ จะต้องไม่ยุบตัวหรือยุบตัวต่ำ เนื่องจากถ้าน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ ยุบตัวมากเกินไปจะทำให้ไม่มีลักษณะโพรงอากาศ โดยกระจายอยู่ทั่วไปภายในคอนกรีตเซลล์ที่มีขนาดประมาณ 0.1-1 มิลลิเมตร ลักษณะน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ เข้มข้น 1 ลิตร สามารถจะเจือจางน้ำสะอาดได้ประมาณ 30-50 ลิตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสร้างฟองโฟม และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C796, C869 และรายละเอียดที่สำคัญที่แสดงในตารางที่ 2.3



ตารางที่ 2.3 แสดงค่าจำเพาะของน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ	หน่วย	ค่าตามมาตรฐาน ASTM
1. ขนาดของฟองอากาศ	mm.	0.1 – 1.00
2. ค่าความเป็น กรด-ด่าง	-	7 – 12
3.ค่าการยุบตัวของฟองโฟม	min	90
4.ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity of Foam)	-	1.00 - 1.05
5.ค่าหน่วยน้ำหนักฟองโฟม (Unit Weight)	kg/m <sup>3</sup>	32.00 – 56.00

คอนกรีตเซลล์ลู่วิ่งที่ใช้น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดฟองชนิดปั๊มแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบา ระบบเซลล์ลู่วิ่ง มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันฟองโฟมมันคงให้ประสิทธิภาพดี ไม่ยุบตัว โดยน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ มาเจือจางในน้ำสะอาด ในปริมาณ 1 ต่อ 40 ลิตร ความหนาแน่นของฟองโฟมอยู่ระหว่าง 32 ถึง 80 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ACI 523.3R-14) สารกักฟองโฟมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Protein Foams Concentrates)

โฟมโปรตีนจากสัตว์ มีลักษณะ สีน้ำตาลเข้ม (ขึ้นอยู่กับโปรตีนของสัตว์) มีกลิ่นแรงผลิตขึ้นมาโดยการหมักหรือการปรับปรุงโปรตีนจากส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ เช่น กีบ เขาสัตว์ และขนไก่ เป็นต้นซึ่งเมื่อย่อยสลายจะให้เนื้อโฟมคุณภาพสูงเมื่อเก็บไว้นานจะมีปัญหาเรื่องการบูดเน่าเหม็นผลิตภัณฑ์จะมีกลิ่นของโฟมติดด้วยนานปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม แต่ค่าการยุบตัวของฟองโฟมมีค่าต่ำ

โฟมโปรตีนจากพืช มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มใส มีส่วนผสมของสารลดความตึงผิวไม่มีกลิ่น เนื้อโฟมคุณภาพสูง โดยมีการเติมสารบางชนิดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ รวมทั้ง ความต้านทานการกัดกร่อน ความต้านทานการสลายตัวของแบคทีเรีย รวมไปถึง การควบคุมความหนืดเมื่อเก็บไว้นานจะไม่มีปัญหาเรื่องการบูดเน่าเหม็น เป็นที่นิยมใช้อย่างมาก

โฟมโปรตีนจากการสังเคราะห์ มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มใส โดยการนำสารสังเคราะห์มาผสมลดแรงตึงผิว และสารเพิ่มความแข็งแรงของฟองโฟม โดยมีการเติมสารบางชนิดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เนื้อโฟมคุณภาพสูง เก็บไว้นานจะไม่มีปัญหาเรื่องการบูดเน่าเหม็น เป็นที่นิยมใช้อย่างมากแต่ค่าการยุบตัวของฟองโฟมมีค่าสูง แต่มีสารบางตัวเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดการก่อโรคมะเร็ง

น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ ในครั้งนี้ผู้ทำวิจัยได้พัฒนาจากโปรตีนจากพืชภายในประเทศ มีความหนาแน่นของฟองโฟมที่ 40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังในรูปที่ 2.3 พร้อมได้ทดสอบภายใต้มาตรฐาน ASTM C796/C796M, C869/C869M โดยได้จัดเป็นความลับทางการค้า ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ SUT สูตร 2 ลดการนำเข้า

สารเคมีจากต่างประเทศ และช่วยส่งเสริมใช้วัตถุดิบภายในประเทศ น้ำยา SUT V4 เป็นน้ำยาที่รักษาสีเงาผิวล้อย่อม




รูปที่ 2.3 น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ และ เนื้อผิวของฟองโฟม

### 2.6.5 เถ้าถ่านหิน

เถ้าถ่านหิน (Fly ash) จัดเป็นวัสดุจำพวกสารประกอบซิลิเกตและอะลูมิเนตสังเคราะห์หรือประกอบซิลิเกตและอะลูมิเนตประเภทหนึ่งเป็นเถ้าหรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเผาถ่านหินเพื่อให้พลังงาน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เถ้าถ่านหินที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่จะตกลงก้นเตา เรียกว่า เถ้าก้นเตา ส่วนเถ้าถ่านหินที่มีขนาดเล็กประมาณ 1 - 200  $\mu\text{m}$  จะลอยขึ้นเหนือเตาไป กับอากาศร้อน เรียกว่า เถ้าลอย ซึ่งจะถูกลดจับโดยเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic precipitation) เพื่อไม่ให้หลุดออกไปเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C33, C136, C127-128, C29

ชนิดของเถ้าลอยตามปกติมาตรฐานต่าง ๆ จะแบ่งเถ้าลอยออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

1. เถ้าลอยชนิด F (Class F) เกิดจากการเผาถ่านหินแอนทราไซต์และบิทูมินัส มีปริมาณผลรวมของซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ ) อะลูมินา ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) และเฟอร์ริกออกไซด์ ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) มากกว่าร้อยละ 70 มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ ( $\text{CaO}$ ) ต่ำ



เรียกว่าเถ้าถ่านหินกลวง (cenospheres) และเถ้าถ่านหินที่มีรูพรุนอาจมีเถ้าถ่านหินขนาดเล็ก อยู่ในเรียกว่า Pleospheres ความละเอียดของเถ้าถ่านหินที่ได้จากการเผาถ่านหินจะขึ้นอยู่กับ การบดถ่านหิน ชนิดของเครื่องบด และชนิดของเตาเผา เถ้าถ่านหินจะมีความละเอียดมากขึ้นและมีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้เถ้าถ่านหินที่มีความละเอียดสูงและกลม แต่ในกรณีที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ รูปร่างของเถ้าถ่านหินจะไม่แน่นอน สำหรับเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะพบว่าความละเอียดของเถ้าถ่านหินทดสอบโดยวิธีของเบลน (Blaine) อยู่ในช่วง 2,500–3,500  $\text{cm}^2/\text{g}$  ดังที่แสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ข้อกำหนดทางเคมีของเถ้าถ่านหิน (ASTM C618-2001)

Chemical requirements	Class		
	N	F	C
SiO <sub>2</sub> + Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , min, %	70	70	50
Sulfur trioxide (SO <sub>3</sub> ), max, %	4	5	5
Moisture content, max, %	3	3	3
Loss on ignition (LOI), max, %	10	6	6

หมายเหตุ : min = minimum, max = maximum

เถ้าลอยในประเทศไทยสามารถพบได้ทั้ง Class C และ Class F ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา และ ลักษณะการเผาถ่านหิน อย่างไรก็ตามก็ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้งานคอนกรีต เถ้าลอยจาก แหล่งต่างๆ มีองค์ประกอบทางเคมีโดย ดังตารางที่ 2.5 และรายละเอียดของเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยจากแหล่งต่าง ๆ (สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย)

ตัวอย่างเถ้าลอย	องค์ประกอบทางเคมี								
	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	SO <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	LOI
แม่เมาะ	41.16	22.30	11.51	15.27	2.70	1.43	2.93	1.66	0.20
ระยอง	45.24	28.25	2.43	11.80	0.74	3.63	0.66	0.47	2.96
กาญจนบุรี	39.56	20.99	9.37	10.62	1.47	3.34	3.08	0.30	7.10
ราชบุรี	32.96	13.81	6.69	24.42	1.44	10.56	2.38	0.61	7.05
ปราจีนบุรี	42.03	18.97	4.44	4.91	1.01	19.68	0.28	0.72	3.65

ตารางที่ 2.6 แสดงค่าจำเพาะทางกายภาพของเถ้าถ่านหินจากโรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)


เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ	หน่วย	ค่าตามการทดสอบ
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)	cm <sup>2</sup> /g	2310
2. ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity of Cement)	-	2.00-2.60
3. ขนาดอนุภาค	μm	1-150
4. การไหลผ่าน (Flow test)	%	113
5. ค่าหน่วยน้ำหนัก (Unit Weight)	kg/m <sup>3</sup>	1200-1500

### 2.6.6 เส้นใยเสริมกำลังในคอนกรีต

เส้นใยเสริมกำลังในคอนกรีต (Fiber Reinforced Concrete : FRC) ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับงานวิศวกรรมคอนกรีต ซึ่งสังเคราะห์จากวัสดุที่สามารถทนต่อสภาวะที่เป็นด่างสูงของคอนกรีตได้ในระยะยาวซึ่งต่างกับเส้นใยธรรมชาติที่ไม่คงทน เราสามารถใส่เส้นใยสังเคราะห์เพิ่มลงไปในช่วงการผสมคอนกรีตในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากผู้ผลิต โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมคอนกรีตที่ได้ออกแบบไว้แล้ว โดยเส้นใยสังเคราะห์สามารถผสมร่วมกับสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น นํ้ายาผสมคอนกรีต ซีลีกำพูน หรือปูนซีเมนต์พิเศษต่าง ๆ


เส้นใยสังเคราะห์มีประโยชน์ต่อคอนกรีตทั้งคอนกรีตที่อยู่ในช่วงก่อนแข็งตัวและช่วงที่คอนกรีตแข็งตัวไปแล้ว อาทิ เช่น ช่วยลดรอยแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวของคอนกรีตขณะที่ยังอยู่ในสภาวะพลาสติก (Plastic Settlement Cracks) ช่วยลดรอยแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวของคอนกรีตขณะที่ยังอยู่ในสภาวะพลาสติก (Plastic Shrinkage Cracks) ความสามารถในการซึมผ่านของน้ำต่ำลง เพิ่มความต้านทานต่อการรับแรงกระแทกและการสึกกร่อน ต้านทานต่อการแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยของคอนกรีตได้ และสามารถนำเส้นใยเสริมกำลังในคอนกรีต มาจำแนกตามวัสดุที่ใช้ได้ดังต่อไปนี้

1. เส้นใยเหล็ก (Steel fibers) คือเส้นใยเหล็กที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนจำนวนน้อย ผลิตขึ้นจาก กระบวนการรีดเย็น (Cold-drawn steel wire) ผลิตจากเส้นลวด (Rod) ตามมาตรฐาน UNI EN10016-1,2,4 หรือ UNI 10088-3 โดยมีการตัดปลายสองข้างให้มีลักษณะงอลง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดคอนกรีต เนื่องจากลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้น




เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ	หน่วย	ค่าตามมาตรฐาน FORTA*
1. ขนาดความยาว	mm	54 และ 38 (Macro Synthetic)
2. ค่าความเป็น กรด-ด่าง	-	5
3. ค่าการดูดซึมน้ำ (Absorption)	-	0
4. ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity of Foam)	-	0.91
5. ค่าการแรงดึง (Tensile Strength)	kg/cm <sup>2</sup>	5700 – 6600
6. ปริมาณน้ำหนักของเส้นใยที่ผสมต่อปริมาตร คอนกรีตผสม	kg/m <sup>3</sup>	1.8










มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603001086  
จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603001087

## 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทำปริญญานิพนธ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคอนกรีตเซลลูโลส พบว่า มีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้ศึกษาพฤติกรรม การเสริมกำลัง คอนกรีตเซลลูโลส ซึ่งเป็นแนวทางในงานวิจัยได้พอสมควรดังนี้

**ธนกร ทวีวุฒิ (2557)** ได้ทำการศึกษากำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส โดยได้ทำการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสที่มีหน่วยน้ำหนักในช่วง 800-1800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.45 และ 0.55 อัตราส่วนทรายกับซีเมนต์ เท่ากับ 0.25:1, 0.5:1, 1:1, 2:1 และ 3:1 รวม 26 สูตรผสมจากการนำตัวอย่างดังกล่าวไปทดสอบหาค่ากำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 10.7-185 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีการดูดกลืนน้ำอยู่ในช่วงร้อยละ 8.3-49.3 จากการศึกษาครั้งนี้ได้สรุปได้ว่า

1) กำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแปรผกผันกับปริมาณทราย กล่าวได้ว่า คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์น้อยจะมีกำลังรับแรงอัดสูงกว่าที่ใช้อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์มาก เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นเดียวกัน



2) หน่วยน้ำหนักที่ 1,400-1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.45 จะมีกำลังรับแรงอัดสูงกว่า ที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.55 มีพฤติกรรมคล้ายคอนกรีตปกติ



3) คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสที่มีหน่วยน้ำหนักน้อยมีปริมาณฟองอากาศมากและมีค่าปริมาณการดูดการกลืนน้ำสูงกว่าคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสที่มีหน่วยน้ำหนักมาก

4) ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ พบว่าที่หน่วยน้ำหนักเดียวกันใช้อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์เท่ากัน สูตรที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์น้อยจะให้ค่าปริมาณการดูดกลืนน้ำน้อยด้วย





**ธีรราช ลิขิตกุล (2543)** ได้ทำการศึกษการใช้ถ่านหินแกละละเอียดทดแทนซิลิกาฟูมในการทำคอนกรีตกำลังสูง โดยการนำถ่านหิน ( Fly Ash) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาผ่านการแยกด้วยเครื่อง Air Classifier ให้มีความละเอียดสูงได้เป็น ถ่านหินแกละละเอียด มีรูปทรงกลมขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3.2 ไมครอน จากนั้นนำถ่านหินแกละละเอียดมาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ I ปริมาณร้อยละ 0, 15, 25 และ 50 เปรียบเทียบกับการใช้ซิลิกา ปริมาณร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยน้ำหนัก ผลการวิจัยพบว่าคอนกรีตที่ผสมซิลิกาฟูมปริมาณร้อยละ 10 ให้ค่ากำลังอัดที่สูงสุด ส่วนคอนกรีตที่ผสมถ่านหินแกละละเอียดปริมาณร้อยละ 25 ให้ค่ากำลังอัดที่สูงสุด และพบว่าถ่านหินสามารถให้กำลังอัดช่วงต้นดีกว่าคอนกรีตปกติ เนื่องจากถ่านหินแกละละเอียดมีขนาดเล็ก

Mix No	Code	Compressive (ksc)		
		7-D	28-D	60-D
1	Control	<u>580</u>	<u>758</u>	<u>837</u>
2	SF-05	692	835	874
3	SF-10	<u>710</u>	<u>937</u>	<u>952</u>
4	SF-15	696	882	906
5	FAG-15	710	805	898
6	FAG-25	<u>712</u>	<u>825</u>	<u>916</u>






Symbol	Fly ash content (% by weight)	Compressive strength (MPa)				Water absorption (% by weight)
		3 days	14 days	28 days	60 days	
C800	0	1.65	2.46	2.64	2.79	31
FA10	10	2.45	3.25	3.29	3.32	35
FA20	20	2.53	3.11	3.38	3.57	39
FA30	30	2.45	3.73	3.92	4.08	47







มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**Maheshkumar (2014)** ได้ทำการศึกษาทดลองคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส โดยได้ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตเซลลูโลส ดังนี้

การดูดซึมน้ำ (Water absorption) ลักษณะโครงสร้างคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสเป็นแบบปิด เพราะฉะนั้นคอนกรีตมวลเบาจะดูดซึมน้ำได้ต่ำ โดยทั่วไปจะดูดซึมน้ำน้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณคอนกรีตมวลเบา

การรับกำลังอัด (Compressive strength) การรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส มีปัจจัยขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่น อายุคอนกรีต และสูตรผสม ถ้าต้องการกำลังอัดที่มาก เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรผสม อาทิ ซีเมนต์ และ ทราช หรือ วัสดุอื่น ๆ ให้เหมาะสม เราจะต้องนำคอนกรีตดังกล่าวมาทดสอบกำลังอัดในความหนาแน่นต่าง ๆ

การรับแรงดึง (Tensile strength) ขึ้นอยู่กับการบ่มการรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส สามารถรับแรงดึงได้ 0.25 ของกำลังรับแรงอัด เกิดความเครียด(Strain) ที่ร้อยละ 0.1



การรับแรงเฉือน (Shear strength) ทั่วไปคอนกรีตมวลเบาสามารถรับแรงเฉือนได้ระหว่าง ร้อยละ 6 – 10 ของกำลังอัด

การหดตัว (Shrinkage) ทั่วไปขึ้นอยู่กับปริมาณซีเมนต์ในสูตรผสม อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ขบวนการบ่ม ขนาดที่หล่อ คุณภาพของทราช และความหนาแน่นของโฟม การเกิดการหดตัวที่มากจะเกิดภายใน 28 วัน

**Rasheed (2015)** ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ผสม (Hybrid-synthetic fiber reinforced) ในโครงสร้างอิฐมวลเบาเซลลูโลส จากงานวิจัยนี้ได้กำหนด อัตราส่วนน้ำต่อน้ำยาสร้างฟองโฟม เท่ากับ 1:40 มีความหนาแน่นฟองโฟมที่ 70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสประกอบด้วย แก้วอานหิน, ปูนซีเมนต์, ทราช, สารสร้างฟองโฟม จำนวน 833, 277, 277 และ 1.4 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.38 ข้อเสนอแนะการใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ในปริมาณ 5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (คอนกรีตทั่วไป) การวิจัยครั้งนี้จะเลือกใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ที่มีขนาดมาโครในอัตราร้อยละ 0.22%, 0.33%, 0.44%, 0.55% ของปริมาณข้างต้น และผสมเส้นใยสังเคราะห์ที่มีขนาดไมโครอัตราร้อยละ 0.02% เข้ากับอัตราผสมเส้นใยสังเคราะห์ที่มีขนาดมาโครทุกสัดส่วน ทำการทดสอบการรับกำลังอัด การทดสอบกำลังดัดตามมาตรฐาน JSCE-SF4 ได้ให้ค่าการแอ่นตัวไม่เกิน 3.6 mm. โดยเทียบกับคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสทั่วไป ตามรูปที่ 2.17-2.18



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี






(a) Control specimen




(b) Macro-fiber reinforced specimen

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



รูปที่ 2.22 ภาพถ่าย EDS ของโฟรงอากาศที่ NS (ด้านซ้าย) และ MO (ด้านขวา) (Christina, 2015)

จากการศึกษาอาจสรุปได้ว่า ชั้นที่เคลือบฟองอากาศที่อยู่ในซีเมนต์ ประกอบด้วย 3 ชั้น โดยที่ฟองอากาศมีสารแรงตึงผิวบาง ๆ อยู่รอบ ๆ อากาศ แล้วเข้าไปแทรกอยู่ในซีเมนต์เพสต์ ทำให้ฟองอากาศโดยรอบ ๆ เคลือบด้วย  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ป้องกันไม่ให้ฟองอากาศแตก และถดจากชั้นนี้ไป จะเป็นการทำปฏิกิริยาของเถ้าถ่านหินที่เรียกว่า ปฏิกิริยา ปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction) เคลือบไว้อีกชั้นหนึ่ง และสามารถนำมาเขียนเป็นภาพให้เข้าใจ ตามรูปภาพที่ 2.23



รูปที่ 2.23 แสดงทฤษฎีโครงสร้างของโฟรงอากาศ , โครงสร้างฟองอากาศ (ด้านบนซ้าย) โครงสร้างซีเมนต์เพสต์หลังจากมีการเติมฟองอากาศเข้าไป (ด้านบนขวา) และโครงสร้างฟองอากาศในคอนกรีตเซลล์ลู่ว่างหลังจากเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (ด้านล่าง) (Christina, 2015)




Figure 1 (a) Schematic description of concrete structure, and (b) volumetric proportions of concrete components.

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

จากการศึกษาปรีทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตเซลลูล่า พบว่าการคุณสมบัติที่ดีของคอนกรีตเซลลูล่า น้ำหนักเบา การดูดซึมน้ำต่ำ เป็นฉนวนกันความร้อน บทนี้อธิบายรายละเอียดของแผนการทดสอบ วิธีการทดสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นสอง ส่วน โดยในส่วนของ 1 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ ขนาดอนุภาคและการนำปริมาณ เถ้าถ่านหินทั่วไปกับเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุงโดยการร่อนให้มีขนาดเล็กลง ไปแทนที่ปูนซีเมนต์ ทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และเลือกขนาดอนุภาคและปริมาณที่เหมาะสมที่สุด ส่วนที่ 2 นำเส้นใยสังเคราะห์ มาผสมในคอนกรีตเซลลูล่าที่เลือกจากส่วนที่ 1 ในอัตราปริมาณเส้นใยเสริมกำลังคอนกรีตที่แตกต่างกันไป แล้วนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติการต่าง ๆ กับคอนกรีตเซลลูล่าทั่วไป (OPC block)

#### 3.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย (Materials)

##### 3.1.1 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษา เป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (Type-I Portland cement หรือ OPC) ตามมาตรฐาน ASTM C150-2000

##### 3.1.2 เถ้าถ่านหิน

เถ้าถ่านหิน (Fly ash หรือ FA) ที่ใช้ในการศึกษาเป็นเถ้าลอยชนิดมีปริมาณแคลเซียมสูง (high-calcium fly ash) จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง ประเทศไทย (Mae Moh power plant, Thailand)

##### 3.1.3 ทราย

ทรายละเอียดแม่น้ำ ซึ่งมีขนาดละเอียดตามมาตรฐาน ASTM C 33

##### 3.1.4 น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ

น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ SUT สูตร 2 (SUT V2) (Foaming agent) ตามมาตรฐาน ASTM C796/C796M, C869/C869M รูปที่ 3.1





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

## 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

### 3.2.1 เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบใบกวนในแนวนอน

เครื่องผสม (Mixer) คอนกรีตมวลเบาเป็นแบบเพลลาหมุนในแนวนอน ที่ประกอบด้วย ใบกวนแบบเกลียว (Screw) ความจุในการผสมสูงสุดครั้งละไม่เกิน 0.8 ลูกบาศก์เมตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า กำหนดอัตราการหมุนของใบกวนที่อัตราความเร็ว 45 รอบต่อนาที (อภิข ชาภิรมย์, 2560) รายละเอียดตามภาคผนวก ค ลักษณะเครื่องผสม ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.9

### 3.2.2 เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูโลสแบบควบคุมเวลา

เครื่องสร้างฟองหรือเครื่องกำเนิดโฟม (Foam generator) เป็นชนิดแบบตั้งเวลา และ ป้อนแรงดันใช้คู่กับเครื่องอัดอากาศ แรงดันเครื่องอัดอากาศ (Regulator) ให้มีความดันคงที่ 0.6 MPa และอุปกรณ์ผสมน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศกับน้ำซึ่งจะให้ฟองในปริมาณมาก ค่อย ๆ กวนผสมให้ เข้ากัน ในอัตราส่วนน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ 1 : 40 โดยน้ำหนัก ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.10

### 3.2.3 เครื่องอัดอากาศ

เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) ใช้คู่กับเครื่องสร้างฟองชนิดป้อนแรงดันมีหน้าที่ สำหรับเติมอากาศเข้าเครื่องกำเนิดฟอง จะตั้งความดันอยู่ในช่วง 1–1.2 MPa  $\pm$  0.007 MPa.

### 3.2.4 ภาชนะชั่งน้ำหนักของโฟม

การทดสอบหาความหนาแน่นของฟองอากาศ ทำได้โดยการฉีดฟองโฟมอากาศ ลง ในถัง (container) ที่ทราบปริมาตรแล้ว ขนาดถังที่ใช้ต้องมีปริมาตร 0.4–0.6 ลูกบาศก์เมตร ปาดปาก ถังให้เสมอพอดี จากนั้นนำไปชั่งน้ำหนัก คำนวณหาความหนาแน่นของโฟม เพื่อนำไปเป็นข้อมูล ในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบา ซึ่งความหนาแน่นของโฟมเหลือคืออัตราส่วน ระหว่างน้ำหนักของโฟมที่อยู่ในถังต่อปริมาตรถัง มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

### 3.2.5 เครื่องทดสอบการนำความร้อน

การทดสอบการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบา ทำได้โดยการเจาะ (coring) ก้อนตัวอย่างให้ได้แท่งคอนกรีตที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ความยาว 25 มิลลิเมตร จากนั้นนำไปเข้าเตาอบเพื่อไล่ความชื้น ที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5$  °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำเข้า เครื่องทดสอบการนำความร้อน ดังในรูปที่ 3.3 โดยให้ความร้อนแก่ก้อนตัวอย่างที่ปลายด้านหนึ่ง ส่วนปลายอีกด้านมีการทำให้อุณหภูมิต่ำโดยการหล่อเย็นด้วยน้ำ เพื่อให้เกิดการนำความร้อนจาก อุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ำกว่าในแนวเส้นตรง โดยมีการป้องกันการสูญเสียความร้อนด้วยฉนวน หุ้มอย่างดีโดยรอบ ในขณะที่ทดสอบทำการวัดค่าอุณหภูมิ ค่ากระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้า โดยเทียบกับแท่งทองแดงมาตรฐาน ค่าที่ได้ทั้งหมดจะนำไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) การทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C177-97



น้ำหนักของเส้นใยสังเคราะห์ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (FRC3) ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์

ตารางที่ 3.1 สัดส่วนผสมต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ อัตราส่วนผสม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

ชื่อสัดส่วน	ซีเมนต์ (kg)	เถ้าลอย (kg)	ทราย (kg)	น้ำ (kg)	ฟองโฟม (sec)	เส้นใยสังเคราะห์ (kg)
OPC block	407	-	417	174	540	-
FA10	367	40	417	174	536	-
FA20	325	82	417	174	533	-
FA30	284	123	417	174	531	-
FAC10	367	40	417	174	530	-
FAC20	325	82	417	174	527	-
FAC30	284	123	417	174	525	-
FRC1	325	82	417	174	533	0.33
FRC2	325	82	417	174	533	0.50
FRC3	325	82	417	174	533	0.67

### 3.3.2 การเตรียมฟองโฟมอากาศ

คอนกรีตเซลลูล่า ต้องมีการควบคุมความหนาแน่นเปียกของคอนกรีตเซลลูล่าที่ 1,020 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีเทคนิคในการทำให้น้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ กลายเป็นฟองโฟมเหลว (liquid foam) ก่อนที่จะนำไปผสมกับคอนกรีตสดที่เรียกว่า การจัดเตรียมการผลิตฟองโฟม (PRE-FORMED FOAM METHOD) โดยทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กมีขนาดตั้งแต่ 0.1–1 มิลลิเมตร ซึ่งมีขั้นตอนคือนำน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ เข้มข้นเจือจางกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 40 จากนั้นนำไปผ่านเครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่าแบบควบคุมเวลา ที่ต่อเข้ากับเครื่องอัดลมหรือเครื่องอัดอากาศ จากนั้นฉีดเป็นโฟมเหลวใส่ลงไปในเครื่องผสม ฟองโฟมมีความหนาแน่นเฉลี่ย 40-45 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณสารเพิ่มฟองที่ใส่ลงไปในแต่ละส่วนผสมของคอนกรีตเซลลูล่า ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C796-2004

### 3.3.3 การหล่อก้อนตัวอย่าง

ทำการเทคอนกรีตสดลงในแบบหล่อมาตรฐานขนาด  $150 \times 150 \times 150$  มิลลิเมตร ทันที ภายหลังผสมคอนกรีตเสร็จ และใช้ค้อนเคาะที่ข้างแบบเพื่อให้คอนกรีตไหลเข้าแบบทั่วถึงกันทั้ง ก้อน จึงใช้เกรียงเหล็กปาดผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ แล้วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วทำการบ่มโดยปิดด้วย แผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ

### 3.3.4 การถอดแบบและการบ่ม

ภายหลังเทคอนกรีตประมาณ 24 ชั่วโมง จะทำการถอดแบบหล่อออก แล้วนำก้อน ตัวอย่างห่อปิดทับรอบผิวหน้าทั้ง 6 ด้าน ด้วยแผ่นพลาสติกและเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดปากถุง เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ (ASTM C495-99) และ นำไปบ่มไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ  $26 \pm 2$  °C จนถึงวันที่ทดสอบก้อนตัวอย่าง

## 3.4 วิธีการทดสอบทางกายภาพ

### 3.4.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัด

การทดสอบกำลังรับแรงอัด (Compressive strength test) ของคอนกรีตเซลลูโลสโดย หล่อก้อนตัวอย่างขนาด  $150 \times 150 \times 150$  มิลลิเมตร ทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุบ่ม 7, 14 และ 28 วันตามการทดสอบมาตรฐาน มอก. 2601 - 2556 รายละเอียดตามภาคผนวก ก

### 3.4.2 การทดสอบความหนาแน่นแห้ง

การทดสอบหาค่าความหนาแน่นแห้ง (Dry density) ของคอนกรีตเซลลูโลสโดยนำ ก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์มาตรฐาน ขนาด  $150 \times 150 \times 150$  มิลลิเมตร ที่มีอายุบ่ม 7, 14 และ 28 วัน อบขึ้นทดสอบในตู้อบให้แห้งจนได้มวลคงที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ  $105 \pm 5$  °C ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง จากนั้นนำมาชั่งน้ำหนักและวัดขนาดเพื่อหา ปริมาตร ซึ่งความหนาแน่นคืออัตราส่วนระหว่างมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรมีหน่วยเป็น  $\text{kg/m}^3$  การ ทดสอบทำตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 สามารถหาค่าความหนาแน่นแห้งตามสมการ 3.1

$$\text{ความหนาแน่นแห้ง} \quad \rho = M/V \quad (3.1)$$

เมื่อ  $\rho$  คือ ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้ง ( $\text{kg/m}^3$ )

$M$  คือ มวลของชิ้นทดสอบหลังอบในตู้อบ (kg)

$V$  คือ ปริมาตรของชิ้นทดสอบ ( $\text{m}^3$ )

### 3.4.3 การดูดซึมน้ำ

การทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water absorption) ของคอนกรีตเซลลูโลสโดยเอาก้อนตัวอย่างขนาด  $150 \times 150 \times 150$  มิลลิเมตร ที่มีอายุบ่ม 7, 14 และ 28 วัน จากนั้นแช่ก้อนตัวอย่างไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดจึงเอาออกจากน้ำแล้วใช้ผ้าซับน้ำส่วนเกินที่ผิวของก้อนตัวอย่างและชั่งน้ำหนักภายในเวลา 30 วินาที ซึ่งค่าที่ได้คือน้ำหนักเปียก (Wet weight) โดยบันทึกค่าให้ละเอียดถึง 0.05 กิโลกรัม การทดสอบทำตามมาตรฐาน มอก.2601-2556

นำก้อนตัวอย่างเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ  $105 \pm 5$  °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดจึงนำออกจากเตาอบ จากนั้นปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วชั่งน้ำหนักโดยบันทึกค่าให้ละเอียดถึง 0.05 กิโลกรัม ค่าที่ได้คือน้ำหนักอบแห้ง (Dry weight) ของก้อนตัวอย่าง ค่าการดูดซึมน้ำสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ 3.2 โดยเป็นค่าเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างจำนวน 3 ก้อน

$$\text{เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ } A = (M_2 / M_1) / M_1 \times 100 \quad (3.2)$$

เมื่อ  $A$  คือ อัตราการดูดซึมน้ำ เป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)

$M_1$  คือ มวลของชิ้นทดสอบเมื่อแห้ง (g)

$M_2$  คือ มวลของชิ้นทดสอบเมื่อเปียก (g)

### 3.4.4 การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal conductivity ใช้สัญลักษณ์  $k$ ) คือคุณสมบัติภายในของวัสดุอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถในการนำความร้อนของวัสดุ การนำความร้อน (Heat conductivity) เป็นปรากฏการณ์ที่พลังงานความร้อนถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่ง ๆ หรือระหว่างวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยที่ตัวกลางปราศจากการเคลื่อนที่

การนำความร้อนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบนชั้นอะตอมของอนุภาค ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ คล้ายกับการนำไฟฟ้าในของเหลวและของแข็งที่เกิดการสั่นของโมเลกุลข้างเคียงในก๊าซ การนำความร้อนเกิดขึ้นผ่านการสั่นสะเทือนระหว่างโมเลกุล กล่าวคือ การนำความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนผ่านโดยตรงจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโดยการสัมผัสกัน วัสดุใดจะนำความร้อนได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ได้จากการทดสอบ การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบหาการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบาทำได้โดยการ

หล่อหรือเจาะเอาจากก้อนตัวอย่างให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ความยาว 25 มิลลิเมตร ผิวหน้าสัมผัสเรียบทั้งสองด้าน มีอายุการบ่มครบ 28 วัน จากนั้นนำไปเข้าเครื่องทดสอบคุณสมบัติการนำความร้อน โดยให้ความร้อน (Q) ด้วยการจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อนบนผิวสัมผัสด้านหนึ่งที่อุณหภูมิ 50 °C และด้านผิวสัมผัสอีกด้านที่อยู่ตรงกันข้ามจะถูกทำให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าเพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อน ทำการวัดค่าอุณหภูมิทั้งสองจุด ซึ่งผลต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดที่วัดคือ T นำค่าที่ได้แทนลงในสมการที่ 3.3 จะได้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน การทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C177-97

$$k = (Q \times L) / (A \times \Delta T) \quad (3.3)$$

เมื่อ	$k$	=	Thermal conductivity (W/m.K หรือ W/m.°C)
	$Q$	=	ปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านตัวอย่างทดสอบ (Watt หรือ W)
	$L$	=	ความหนาของตัวอย่างทดสอบ (m)
	$A$	=	พื้นที่หน้าตัดขวาง (m <sup>2</sup> )
	$\Delta T$	=	ผลต่างระหว่างจุดที่วัดอุณหภูมิ (K หรือ °C)

#### 3.4.5 การทดสอบการหดตัวแห้ง

การทดสอบการหดตัวแห้ง (Drying shrinkage) ของคอนกรีตเซลลูโลสทำได้โดยการหล่อคอนกรีตเซลลูโลสด้วยแบบหล่อมาตรฐานขนาด 75×75×285 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งหัว แท่งเหล็ก (Stud) เพื่อหาค่าการหดตัวแห้งเฉลี่ยของแท่งตัวอย่าง ภายหลังจากถอดแบบที่อายุ 24 ชั่วโมง จึงนำคอนกรีตไปบ่มในน้ำเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างวัดความยาวเทียบกับแท่งโลหะความยาวมาตรฐานคงที่ (285 มิลลิเมตร) ซึ่งจะเป็นค่าความยาวเริ่มต้น จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างบ่มไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 23±2°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50 ±2 % ทำการวัดความยาวของแท่งตัวอย่างจำนวน 3 แท่ง เป็นเวลา 7, 14, 28 และ 60 โดยนับจากวันที่ปล่อยให้เกิดการหดตัวแห้ง

ค่าความยาวที่วัดได้ที่อายุต่าง ๆ สามารถนำไปคำนวณค่าร้อยละของการหดตัวแห้งได้จากสมการที่ 3.4

$$\Delta L = \frac{L - L_t}{L_g} \quad (3.4)$$

เมื่อ  $UL$  = ค่าการเปลี่ยนแปลงความยาวหรือหดตัวแห้ง (mm/mm)







มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี










ปูนซีเมนต์ ทราย น้ำและน้ำยาสร้างฟองโฟมอากาศ ในอัตราส่วนสารเพิ่มฟองต่อน้ำ 1 : 40 ใส่ไว้ในเครื่องสร้างฟองที่ความดัน 0.6 MPa นำปูนซีเมนต์ ทราย ไม้ถ่านหิน เกล็ดในเครื่องผสมและผสมจนเข้ากันจึงใส่น้ำและตามด้วยโฟมที่ฉีดจากเครื่องสร้างฟอง โฟมที่เตรียมไว้ซึ่งโฟมมีความหนาแน่นประมาณ 40-45 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามมาตรฐาน ASTM C796 , ACI 523.3R-14 ขั้นตอนการผสมนี้มักจะใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที เมื่อส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันจึงเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ และกระทุ้งด้านข้างที่แบบหล่อเล็กน้อยเพื่อให้คอนกรีตแน่นทั่วถึงกัน ภายหลังเทคอนกรีต 24 ชั่วโมง จะทำการถอดแบบแล้วห่อก้อนตัวอย่างด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ จากนั้นจึงนำไปเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิที่  $24 \pm 2^{\circ}\text{C}$  จนถึงเวลาทดสอบสำหรับกำลังรับแรงอัด การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่นแห้ง การนำความร้อน การหดตัวแห้ง การทดสอบกำลังดัด และการทดสอบโครงสร้างจุลภาค





รูปที่ 3.10 แผนผังการทดสอบ

ตารางที่ 3.2 แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block)

ที่	การทดสอบตัวอย่าง ของคอนกรีตเซลลูล่า	ขนาดตัวอย่าง (cm)	จำนวนตัวอย่าง /อายุ ทดสอบ (ตัวอย่าง/วัน)			
			7	14	28	60
1	การทดสอบกำลังอัด	15x15x15	5	5	5	-
2	การทดสอบความหนาแน่นแห้ง	15x15x15	5	5	5	-
3	การทดสอบการดูดซึมน้ำ	15x15x15	5	5	5	-
4	การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน	r=1.5 , l=2.5	-	-	-	-
5	การทดสอบการหดตัวแห้ง	7.5x7.5x28.5	5	5	5	5
6	การทดสอบกำลังคัต	7.5x20x60	3	3	3	-

ตารางที่ 3.3 แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในปริมาณ FA10, FA20 และ FA30

ที่	การทดสอบตัวอย่างของคอนกรีตเซลลูล่า ต่อ ปริมาณ FA10 , FA20 , FA30	ขนาดตัวอย่าง (cm)	จำนวนตัวอย่าง/อายุ ทดสอบ (ตัวอย่าง/วัน)			
			7	14	28	60
1	การทดสอบกำลังอัด	15x15x15	5	5	5	-
2	การทดสอบความหนาแน่นแห้ง	15x15x15	5	5	5	-
3	การทดสอบการดูดซึมน้ำ	15x15x15	5	5	5	-
4	การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน	r=1.5 , l=2.5	-	-	-	-
5	การทดสอบการหดตัวแห้ง	7.5x7.5x28.5	5	5	5	5



ตารางที่ 3.4 แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสผสมเถ้าถ่านหินปรับปรุง (FAC)  
แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในปริมาณ FAC10, FAC20 และ FAC30

ที่	การทดสอบตัวอย่างของคอนกรีตเซลลูโลส ต่อ ปริมาณ FAC10, FAC20, FAC30	ขนาดตัวอย่าง (cm)	จำนวนตัวอย่าง/อายุ ทดสอบ (ตัวอย่าง/วัน)			
			7	14	28	60
1	การทดสอบกำลังอัด	15x15x15	5	5	5	-
2	การทดสอบความหนาแน่นแห้ง	15x15x15	5	5	5	-
3	การทดสอบการดูดซึมน้ำ	15x15x15	5	5	5	-
4	การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน	r=1.5, l=2.5	-	-	-	-
5	การทดสอบการหดตัวแห้ง	7.5x7.5x28.5	5	5	5	5

ตารางที่ 3.5 แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบทาง คอนกรีตเซลลูโลสเลือกที่ดีที่สุดผสมผสมกับเส้น  
ใยสังเคราะห์ (FRC) มาผสมในสัดส่วนปริมาณ FRC1, FRC2 และ FRC3

ที่	การทดสอบตัวอย่างของคอนกรีตเซลลูโลส ต่อ ปริมาณ FRC1, FRC2, FRC3	ขนาดตัวอย่าง (cm)	จำนวนตัวอย่าง/อายุ ทดสอบ (ตัวอย่าง/วัน)			
			7	14	28	60
1	การทดสอบกำลังอัด	15x15x15	5	5	5	-
2	การทดสอบความหนาแน่นแห้ง	15x15x15	5	5	5	-
3	การทดสอบการดูดซึมน้ำ	15x15x15	5	5	5	-
4	การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน	r=1.5, l=2.5	-	-	-	2
5	การทดสอบการหดตัวแห้ง	7.5x7.5x28.5	5	5	5	5
6	การทดสอบกำลังดัด	7.5x20x60	3	3	3	-

## บทที่ 4

### ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล

#### 4.1 บทนำ


คอนกรีตเซลลูโลสในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนากำลังของคอนกรีตเซลลูโลส ให้สามารถรับแรงอัด คัด และทดสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อจะแก้ปัญหาการแตกร้าวในการขนส่ง การซ้อนทับ และนำคอนกรีตเซลลูโลสไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ของผู้ประกอบการ โดยการนำเอาเถ้านหินและเส้นใยสังเคราะห์ เข้ามาเป็นส่วนผสม โดยแบ่งผลการทดสอบเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก ผลการทดสอบของ คอนกรีตเซลลูโลสปกติ และส่วนผสมที่นำเถ้านหินทั่วไปและที่ปรับปรุง ในปริมาณต่าง ๆ ไปแทนที่ปูนซีเมนต์ แล้วเปรียบเทียบผลการทดสอบที่เหมาะสมที่สุดนำมาใช้ในส่วนที่สอง โดยทำการทดสอบตามตารางที่ 3.1 - 3.3 บทที่ 3 ในช่วงสองผลการทดสอบโดยการนำเส้นใยสังเคราะห์ผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยทำการทดสอบตามตารางที่ 3.4 บทที่ 3 และนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านกำลังอัด-คัด และอื่น ๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกับคอนกรีตเซลลูโลสปกติ จากผลการศึกษาที่มีรายละเอียดดังนี้

#### 4.2 ผลการทดสอบคอนกรีตเซลลูโลสทางกายภาพ

##### 4.2.1 การทดสอบช่วงที่หนึ่ง การผสมเถ้านหินทั่วไปและปรับปรุง ในอัตราส่วนต่าง ๆ

##### 4.2.1.1 ผลการทดสอบกำลังอัด

จากการทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูโลสของสัดส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้านหินทั่วไป (FA)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20(FA20) และ 30 (FA30) และคอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้านหินที่มีการปรับปรุง(FAC)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10), 20(FAC20) และ 30(FAC30) อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.1-ข.7 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ผลการทดสอบกำลังอัดของวัสดุผสมต่าง ๆ คอนกรีตเซลลูล่า อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.1 พบว่าการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตเซลลูล่าใน อายุที่ 7, 14 และ 28 วัน สูงขึ้นตามอายุที่ทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block) สามารถรับกำลังอัดได้ 27.2 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และ 30 (FA30) สามารถรับกำลังอัดได้ 36.9 และ 43.6 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ สูงกว่า คอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block) และคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10) สามารถรับกำลังอัดได้ 29.6 กก./ตร.ซม. สูงกว่า คอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block) เล็กน้อย และวัสดุดังกล่าวมีค่าสูงกว่า งานวิจัย Jitchaiyaphum (2014) และเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601-2556

#### 4.2.1.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง

จากการทดสอบความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูล่าของวัสดุผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block) คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20 (FA20) และ 30 (FA30) และคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10),

20(FAC20) และ 30(FAC30) อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.8-ข.14 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.2




รูปที่ 4.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้งของลัดส่วนผสมต่าง ๆ คอนกรีตเซลลูโลส อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.2 การทดสอบความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสในอายุที่ 7, 14 และ 28 วัน มีค่าใกล้เคียงกัน พิจารณาที่อายุ 28 วัน พบว่า คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และคอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10) มีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดความหนาแน่นแห้งไม่เกิน  $\pm 900$  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนลัดส่วนอื่น ๆ มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601-2556

#### 4.2.1.3 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ

จากการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสของลัดส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20 (FA20) และ 30 (FA30) และคอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10) ,

20(FAC20) และ 30(FAC30) อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.15 -ข.21 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.3




รูปที่ 4.3 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของสัคส่วนผสมต่าง ๆ คอนกรีตเซลลูล่า อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูล่าใน อายุที่ 7, 14 และ 28 วัน มีค่าที่ลดลงตามอายุที่ทดสอบ ทุกสัคส่วน พบว่า คอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block) มีค่าการดูดซึมน้ำสูงกว่า คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง(FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วน FAC10 ,FAC20 และ FAC30 มีแนวโน้มการดูดซึมน้ำที่สูงขึ้นแต่น้อยกว่า งานวิจัย Jitchaiyaphum (2014) และเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601-2556

#### 4.2.1.4 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

จากการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตเซลลูล่าของ สัคส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูล่าปกติ(OPC block) คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่าน

หินทั่วไป(FA)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20(FA20) และ 30(FA30) และคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเข้ากันหินที่มีการปรับปรุง(FAC)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10) , 20(FAC20) และ 30(FAC30) อายุ 60 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.22 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.4




รูปที่ 4.4 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของสัดส่วนผสมต่าง ๆ คอนกรีตเซลลูล่า อายุ 60 วัน

จากรูปที่ 4.4 การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตเซลลูล่าใน อายุที่ 60 วัน มีค่าที่สูง-ต่ำ ขึ้นอยู่กับกำลังรับแรงอัด จากผลการทดสอบเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงพลังงาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 122 ง หน้า 21 วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ตามตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ของวัสดุชนิดต่าง ๆ พบว่า คอนกรีตมวลเบาที่มีความหนาแน่น 960 กก.ต่อ ลบ.ม. กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) เท่ากับ 0.303 W / m.°K กับผลการทดสอบ พบว่า ทุกสัดส่วนผสมคอนกรีตเซลลูล่า มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ที่ต่ำกว่า เกณฑ์กระทรวงพลังงานทั้งหมด

#### 4.2.1.5 ผลการทดสอบการหดตัว

จากการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูโลสของสัดส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20 (FA20) และ 30 (FA30) และคอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10), 20 (FAC20) และ 30 (FAC30) อายุการทดสอบที่ 7, 14, 28 และ 60 วัน ดังแสดงในภาพผนวก ข ตามตารางที่ ข.23 - ข.29 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 ผลการทดสอบการหดตัวของสัดส่วนผสมต่าง ๆ คอนกรีตเซลลูโลส อายุ 7, 14, 28 และ 60 วัน

จากรูปที่ 4.5 การทดสอบการหดตัวแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสใน อายุ 7, 14, 28 และ 60 วัน พบว่า แต่ละสัดส่วนของคอนกรีตเซลลูโลส มีการหดตัวไม่เท่ากัน คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) มีค่าร้อยละของการหดตัวสูงกว่า คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์ทุกอัตราส่วน แต่น้อยกว่าคอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์ทุกอัตราส่วน การหดตัวช่วง 7 วันจะมีค่าสูง แต่หลังจาก 14 วัน ถึง 60 วัน ค่าการหดตัวมีค่าน้อยมาก

จากผลการทดสอบการการรับแรงอัด ความหนาแน่นแห้ง การดูดซึมน้ำ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน และการหดตัว ของสัดส่วนผสมจำนวน 7 สัดส่วนผสมได้แก่ OPC, FA10, FA20, FA30, FAC10, FAC20 และ FAC30 ที่อายุ 28 วัน สรุปได้ว่า

สัดส่วน OPC block (เป็นสัดส่วนที่ผู้ประกอบการใช้) สามารถรับแรงอัดมีค่าที่ 27.2 กก./ตร.ซม. การดูดซึมน้ำที่ร้อยละ 15 และการหดตัวที่ร้อยละ 0.0686 แต่มีค่าความหนาแน่นแห้งอยู่ที่ 946 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในช่วงที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สัดส่วน FA30 สามารถรับแรงอัดได้ดีที่สุดอยู่ที่ 43.5 กก./ตร.ซม. การดูดซึมน้ำต่ำสุดที่ร้อยละ 12.5 และการหดตัวน้อยสุดที่ร้อยละ 0.0345 แต่มีค่าความหนาแน่นแห้งอยู่ที่ 1,016 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สัดส่วน FA20 สามารถรับแรงอัดมีค่าที่ 36.8 กก./ตร.ซม. การดูดซึมน้ำที่ร้อยละ 15 และการหดตัวที่ร้อยละ 0.0365 แต่มีค่าความหนาแน่นแห้งอยู่ที่ 917 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในช่วงที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


สัดส่วน FAC10 สามารถรับแรงอัดมีค่าที่ 29.5 กก./ตร.ซม. การดูดซึมน้ำที่ร้อยละ 20 และการหดตัวที่ร้อยละ 0.0709 แต่มีค่าความหนาแน่นแห้งอยู่ที่ 922 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในช่วงที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

#### 4.2.2 การทดสอบช่วงที่สอง การผสมเส้นใยสังเคราะห์ในอัตราต่าง ๆ

##### 4.2.2.1 ผลการทดสอบกำลังอัด

จากการทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีตเซลล์ลู่วิ่งของสัดส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลล์ลู่วิ่งที่ผสมเข้ากันหมดไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) นำมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ (FRC) น้ำหนักที่ 0.33, 0.50 และ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร FRC1, FRC2 และ FRC3 ตามลำดับ อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาพผนวก ข ตามตารางที่ ข.30 - ข.32 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.6






รูปที่ 4.6 ผลการทดสอบกำลังอัด ผสมเส้นใยสังเคราะห์ สัดส่วนต่าง ๆ อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.6 พบว่าการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตเซลลูโลสใน อายุที่ 7, 14 และ 28 วัน สูงขึ้นตามอายุที่ทดสอบ และสัดส่วนที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ FRC1, FRC2 และ FRC3 มีค่ากำลังอัดที่สูงกว่า คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) และมีกำลังอัดใกล้เคียงกับสัดส่วนที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และสัดส่วนดังกล่าวมีค่าสูงกว่า งานวิจัย Jitchaiyaphum (2014) และเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601-2556

#### 4.2.2.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง

จากการทดสอบความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสของสัดส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) นำมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ (FRC) น้ำหนักที่ 0.33, 0.50 และ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร FRC1, FRC2 และ FRC3 ตามลำดับ อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.33 - ข.35 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง ผสมเส้นใยสังเคราะห์  
สัดส่วนต่าง ๆ อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.7 พบว่าการทดสอบความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสใน อายุที่ 7, 14 และ 28 วัน มีค่าความหนาแน่นใกล้เคียงกัน และสัดส่วนที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ FRC1, FRC2 และ FRC3 มีค่าความหนาแน่นแห้งต่ำกว่า คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) และมีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดความหนาแน่นแห้งไม่เกิน  $\pm 900$  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

#### 4.2.2.3 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ

จากการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสของสัดส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเต็มอัตราส่วน (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) นำมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ (FRC) น้ำหนักที่ 0.33, 0.50 และ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร FRC1, FRC2 และ FRC3 ตามลำดับ อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.36 - ข.38 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.8




รูปที่ 4.8 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ ผสมเส้นใยสังเคราะห์  
สัดส่วนต่าง ๆ อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.8 พบว่าการทดสอบความการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลส ใน อายุที่ 7, 14 และ 28 วัน มีค่าการดูดซึมน้ำใกล้เคียงกัน คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) และ คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป(FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20(FA20) มีค่า การดูดซึมน้ำต่ำกว่าสัดส่วนที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ FRC2 และ FRC3 และมีค่าต่ำกว่า งานวิจัย Jitchaiyaphum (2014) และเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601-2556

#### 4.2.2.4 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

จากการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตเซลลูโลสของ สัดส่วนผสม ที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป(FA) แทนที่ปูนซีเมนต์ อัตราส่วนร้อยละ 20(FA20) นำมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ (FRC) น้ำหนักที่ 0.33, 0.50 และ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร FRC1, FRC2 และ FRC3 ตามลำดับ อายุการทดสอบที่ 60 วัน ดังแสดง ในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.39 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.9




รูปที่ 4.9 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ผสมเส้นใยสังเคราะห์ อายุ 60 วัน

จากรูปที่ 4.9 พบว่าการทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตเซลลูโลสใน คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC block) และคอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) มีค่าการสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำกว่าสัดส่วนที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ FRC1, FRC2 และ FRC3 และ สัดส่วน FRC3 มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ต่ำกว่าสัดส่วน FRC2 และ FRC1 ตามลำดับ

#### 4.2.2.5 ผลการทดสอบการหดตัว

จากการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูโลสของสัดส่วนผสมที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) นำมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ (FRC) น้ำหนักที่ 0.33, 0.50 และ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร FRC1, FRC2 และ FRC3 ตามลำดับ อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.40 - ข.42 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.10




รูปที่ 4.10 ผลการทดสอบการหดตัวผสมเส้นใยสังเคราะห์  
สัดส่วนต่าง ๆ อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.10 การทดสอบการหดตัวแห้งของคอนกรีตเซลลูล่าใน อายุ 7, 14, 28 และ 60 วัน พบว่า คอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block) และคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 (FA20) มีการหดตัวสูงกว่า สัดส่วนที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ FRC1, FRC2 และ FRC3 จะมีการหดตัวที่น้อยมาก

#### 4.2.2.6 ผลการทดสอบกำลังอัด

จากการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าของสัดส่วนผสมที่ประกอบด้วย คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป(FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20(FA20) นำมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ (FRC) น้ำหนักที่ 0.33, 0.50 และ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร FRC1, FRC2 และ FRC3 ตามลำดับ อายุการทดสอบที่ 7, 14 และ 28 วัน ดังแสดงในภาคผนวก ข ตามตารางที่ ข.43 - ข.47 และดังแสดงดังในรูปที่ 4.11




รูปที่ 4.11 ผลการทดสอบกำลังอัด ผสมเส้นใยสังเคราะห์  
สัดส่วนต่าง ๆ อายุ 7, 14 และ 28 วัน

จากรูปที่ 4.11 การทดสอบการกำลังอัดของคอนกรีตเซลลูโลสใน อายุ 7, 14 และ 28 วัน พบว่า คอนกรีตเซลลูโลสปกติ (OPC) มีค่ากำลังคัดน้อยกว่า สัดส่วนที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ FRC1, FRC2 และ FRC3 ส่วนคอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 (FA20) มีค่ากำลังคัดใกล้เคียงกับ สัดส่วน FRC1 และค่ากำลังคัดสัดส่วน FRC2 และ FRC3 มีค่าใกล้เคียงกับผลงานวิจัย Rasheed (2015)

#### 4.3 ผลการทดสอบคอนกรีตเซลลูโลสระดับจุลภาค

##### 4.3.1 การทดสอบวิเคราะห์การกระจายขนาดคละ (Particle Size Analyzer)

จากการทดสอบการกระจายขนาดคละของอนุภาค ปูนซีเมนต์ เถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) และเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) ที่จะนำไปเป็นส่วนผสมของคอนกรีตเซลลูโลสดังแสดงดังในรูปที่ 4.12




รูปที่ 4.12 การกระจายขนาดอนุภาค OPC, FA และ FAC


จากรูปที่ 4.12 ผลจากการทดสอบการกระจายขนาดอนุภาค ของปูนซีเมนต์ (OPC) เถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) และเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) พบว่าขนาดกระจายตัวของอนุภาค อยู่ที่ 0.1 ถึง 100 ไมโครเมตร โดยปูนซีเมนต์มีขนาดเฉลี่ย 12.387 ไมโครเมตร เถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) มีขนาดเฉลี่ย 14.980 ไมโครเมตร และเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) มีขนาดเฉลี่ย 12.079 ไมโครเมตร จะเห็นได้ว่าขนาดอนุภาค FAC มีขนาดเล็กกว่า ปูนซีเมนต์

#### 4.3.2 การทดสอบวิเคราะห์การกระจายขนาดโพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่า


จากการทดสอบการกระจายขนาดโพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่า ด้วยเครื่องถ่ายภาพขยายอนุภาคอิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) ที่อายุ 28 วัน ที่ประกอบด้วยคอนกรีตเซลลูล่า ปกติ (OPC block) คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20 (FA20) และ 30 (FA30) และคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10), 20 (FAC20) และ 30 (FAC30) ดังแสดงดัง ในรูปที่ 4.13




a) OPC block




b) FA10




c) FA20




d) FA30



e) FAC10




f) FAC20




g) FAC30







a) OPC block




b) FA10




c) FA20




d) FA30



e) FAC10




f) FAC20




g) FAC30

จากรูปที่ 4.13 จากภาพถ่ายของ ขนาดของโพรงอากาศของคอนกรีตเซลลูล่า ตามสัดส่วนผสม ที่อายุ 28 วัน สัดส่วน OPC block, FA10, FA20, FA30, FAC10, FAC20 และ FAC30 นำมาทำการวิเคราะห์หาขนาดโพรงอากาศโดยใช้โปรแกรมImageJ เป็น โปรแกรมที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยWayne Rasband และ The National Institute of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมนี้ถูกเขียนมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพ ตัวอย่างเช่น การนับจำนวนเซลล์ที่ได้จากภาพถ่าย การหาพื้นที่ของวัตถุ การวัดขนาดและการคำนวณค่าเฉลี่ยทางสถิติ เป็นต้น โดยทำการวัดขนาดของอนุภาคที่ปรากฏในไฟล์รูปภาพ เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ภาพที่ให้มีการดาวน์โหลดได้ฟรีและยังมีการเปิด Source code ให้มีการพัฒนาอีกด้วย ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้มากขึ้นในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทางผู้วิจัยได้นำภาพขนาดของโพรงอากาศดังกล่าวมาวิเคราะห์ของ โปรแกรม ImageJ ดังแสดงดังในรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.15 ผลการหาความถี่ขนาดโพรงอากาศ ในช่วงขนาดต่าง ๆ




รูปที่ 4.16 ผลการทดสอบการหาปริมาณพื้นที่ของขนาดโพรงอากาศ


จากรูปที่ 4.15 จากกราฟพบว่า ขนาดความถี่ขนาดของโพรง สัดส่วนผสมที่ FAC10, FAC20 และ FAC30 จะมีขนาดโพรง 301-500 ไมโครเมตร เป็นส่วนประกอบส่วนสัดส่วน OPC block, FA10, FA20 และ FA30 จะมีขนาดโพรงอยู่ในช่วง 100-300 ไมโครเมตร เป็นส่วนใหญ่ และจากรูปที่ 4.16 ปริมาณพื้นที่ฟองอากาศที่กระจายอยู่ในคอนกรีตเซลล์ลู่ว้า ในสัดส่วนผสม FA30 จะมีพื้นที่ฟองอากาศร้อยละ 44 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน FA20, FAC10 และ FAC30 มีพื้นที่ฟองใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย Christina (2015)

#### 4.3.3 การทดสอบวิเคราะห์ซีเมนต์เฟสที่อยู่ระหว่างโพรงอากาศ


จากการนำภาพถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพขยายอนุภาคอิเล็กตรอนแบบสแกน (SEM) ที่อายุ 28 วัน และนำภาพถ่ายมาวิเคราะห์ธาตุ ด้วย EDS ตำแหน่งของจุดและพื้นที่ ของตัวอย่าง ต่าง ๆ ดังแสดงดังในรูปที่ 4.17 - 4.23




a) SEM : Pore Air




b) EDS : Pore Air




c) SEM : Cement Paste



d) EDS : Cement Paste




e) SEM : Surface Pore Air




f) EDS : : Surface Pore Air

รูปที่ 4.17 ภาพถ่าย SEM ของโพรงอากาศและกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีต เซลลูล่าปกติ(OPC block) อายุ 28 วัน



a) SEM : Cement Paste


b) EDS : Cement Paste



c) SEM : Surface Fly ash

d) EDS : Surface Fly ash


รูปที่ 4.18 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fly ash และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป(FA)แทนที่ปูนซีเมนต์ อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10)อายุ 28 วัน




รูปที่ 4.19 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fly ash และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีตเซลล์ลู่วิ่งที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) อายุ 28 วัน




a) SEM : Cement Paste



b) EDS : Cement Paste



c) SEM : Surface Fly ash




d) EDS : Surface Fly ash


รูปที่ 4.20 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fly ash และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์ อัตราส่วนร้อยละ 30 (FA30) อายุ 28 วัน




a) SEM : Cement Paste



b) EDS : Cement Paste




c) SEM : Surface Fly ash




d) EDS : Surface Fly ash

รูปที่ 4.21 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fly ash และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีตเซลลูโลสที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FAC10)







a) SEM : Cement Paste



b) EDS : Cement Paste




c) SEM : Surface Fly ash









d) EDS : Surface Fly ash


รูปที่ 4.22 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fly ash และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่างคอนกรีตเซลล์ที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง(FAC)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FAC20)




รูปที่ 4.23 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fly ash และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่างคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเถ้าถ่านหินที่มีการปรับปรุง(FAC)แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 30 (FAC30)

จากรูปที่ 4.17 - 4.23 พบว่ารอบ ๆ ของโพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่าแต่ละสัดส่วนผสมมีซีเมนต์มอร์ต้า กระจายอยู่ระหว่างโพรงอากาศ และส่วนใหญ่มีธาตุที่เป็นแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนส่วนที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป มีขนาดรูปร่างทรงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าผลึกปูนซีเมนต์ แทรกอยู่ตามซีเมนต์มอร์ต้า จากภาพถ่าย SEM พบผลึกปูนซีเมนต์กับเถ้าถ่านหินทั่วไปยึดเกาะกันแน่นไม่มีช่องว่างระหว่างผลึก และผสมเถ้าถ่านหินที่ปรับปรุง มีขนาดรูปร่างเป็นทรง





รูปที่ 4.25 ผลการหาความถี่ขนาดโพรงอากาศ ผสมเส้นใยสังเคราะห์




รูปที่ 4.26 ผลการทดสอบการหาปริมาณพื้นที่ของขนาดโพรงอากาศ ผสมเส้นใยสังเคราะห์


จากรูปที่ 4.25 จากกราฟพบว่า ขนาดความถี่ขนาดของโพรงสัดส่วนผสมที่ FRC1, FRC2 และ FRC3 จะมีขนาดโพรง 100 - 300 ไมโครเมตร เป็นส่วนใหญ่ และใกล้เคียงกับขนาดโพรงสัดส่วน OPC และ FA20 และจากรูปที่ 4.26 ปริมาณพื้นที่โพรงอากาศที่กระจายอยู่ในคอนกรีตเซลล์ดูว่า ในสัดส่วนผสม FRC3 จะมีพื้นที่โพรงอากาศร้อยละ 59 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับสัดส่วนผสม OPC block และ FA20

#### 4.3.5 การทดสอบวิเคราะห์ซีเมนต์มอร์ต้าที่อยู่ระหว่างโพรงอากาศ ที่มีกรรมผสมเส้นใยสังเคราะห์


จากการนำภาพถ่ายด้วยเครื่องถ่ายภาพขยายอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์แบบสแกน (SEM) ที่อายุ 28 วัน และนำภาพถ่ายมาวิเคราะห์ธาตุที่แตกต่างกันโดยการตรวจจับสัญญาณเอกซเรย์ (EDS) ตาม ตำแหน่งของ จุดและพื้นที่ ของตัวอย่างคอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ (FRC) น้ำหนักที่ 0.33, 0.50 และ 0.67 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร FRC1, FRC2 และ FRC3 ตามลำดับ ดังแสดงดังในรูปที่ 4.27 – 4.29




a) SEM : Cement Paste



b) EDS : Cement Paste




c) SME : Surface Fiber




d) EDS : Surface Fiber


รูปที่ 4.27 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fiber และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีตเซลลูล่าที่ผสมเส้นใยสังเคราะห์แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และผสมเส้นใยสังเคราะห์ FRC1




a) SEM : Cement Paste



b) EDS : Cement Paste




c) SEM : Surface Fiber




d) EDS : Surface Fiber


รูปที่ 4.28 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fiber และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีต เซลลูโลสที่ผสมเข้ากันหมดทั้งไปแทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และผสม เส้นใยสังเคราะห์ FRC2




a) SEM : Cement Paste



b) EDS : Cement Paste



c) SEM : Surface Fiber



d) EDS : Surface Fiber

รูปที่ 4.29 ภาพถ่าย SEM ของผิวของ Fiber และกราฟวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS ของตัวอย่าง คอนกรีต เซลลูโลสที่ผสมแก้่านหินทั่วไปแทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) และผสม เส้นใยสังเคราะห์ FRC3

จากรูปที่ 4.27 - 4.29 พบว่ารอบ ๆ ของโพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูโลสแต่ละสัดส่วนผสมจะมีซีเมนต์เพสต์ และเส้นใยสังเคราะห์กระจายอยู่ระหว่างโพรงอากาศ ส่วนใหญ่จะมีธาตุที่เป็นแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนเส้นใยสังเคราะห์จะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก การแทรกของเส้นใยสังเคราะห์จะแทรกระหว่างโพรงอากาศในซีเมนต์

เพสท์ จะไม่ทำลายการกระจายตัวของ โพรงอากาศที่แทรกอยู่ในคอนกรีตเซลลูล่าสอดคล้องกับงานวิจัย Christina (2015)

#### 4.3.6 การทดสอบวิเคราะห์ขนาดโพรงอากาศและปริมาณพื้นที่โพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่า

ขนาดของโพรงอากาศที่กระจายอยู่ในสัดส่วน ผสมที่ FAC10 ,FAC20 และ FAC30 มีขนาดโพรง 301-500 ไมโครเมตร ส่วนสัดส่วน OPC ,FA10 ,FA20 และFA30 มีขนาดโพรงอยู่ในช่วง 100-300 ไมโครเมตร และสัดส่วน FRC1 ,FRC2 และ FRC3 มีขนาดโพรงอยู่ในช่วง 100-300 ไมโครเมตร เป็นส่วนใหญ่ ใกล้เคียงกับ OPC และ FA20 จากขนาดโพรงจะส่งผลถึงกำลังอัด และคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ACI523.3R-93 แนะนำให้ขนาดโพรงอากาศมีค่าอยู่ในช่วง 200 ไมโครเมตร และจากผลการทดสอบในช่วงที่หนึ่ง การรับแรงอัด FA30 , FA20 , FRC2 มีความสามารถรับแรงอัดได้สูง และมีขนาดโพรงอากาศอยู่ในช่วง 100-300 ไมโครเมตร สอดคล้องกับมาตรฐานที่แนะนำ


ปริมาณพื้นที่โพรงอากาศที่กระจายอยู่ในคอนกรีตเซลลูล่า ในสัดส่วนผสม FA30 จะมีพื้นที่โพรงอากาศร้อยละ 44 สัดส่วน OPC, FA20, FAC10, FAC20, FAC30, FRC1, FRC2 และ FRC3 มีพื้นที่โพรงอากาศร้อยละ 55 – 59 จากการออกแบบสัดส่วนผสมตามมาตรฐาน ACI 523.3R-14 แนะนำให้มีปริมาณโพรงอากาศ (Air Bubble) ที่ผสมในคอนกรีตเซลลูล่าอยู่ที่ร้อยละ 55 ของปริมาตร ทางผู้วิจัยได้นำภาพ SEM ขนาดของโพรงอากาศของสัดส่วนผสมดังกล่าวมาวิเคราะห์ของโปรแกรม ImageJ เพื่อคำนวณพื้นที่พบว่าสัดส่วน FA20, FRC2 มีความสามารถรับแรงอัดได้สูง และมีความหนาแน่นแห่งที่สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่โพรงอากาศ กับมาตรฐานที่แนะนำ ดังแสดงดังในรูปที่ 5.1 a)

#### 4.3.7 การทดสอบวิเคราะห์โพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่า

โพรงอากาศในคอนกรีตเซลลูล่าแต่ละสัดส่วนผสมจะมีซีเมนต์มอร์ต้า กระจายอยู่ระหว่างโพรงอากาศ และส่วนใหญ่จะมีธาตุที่เป็นแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนผสม FA10, FA20 และ FA30 ที่ผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป จะมีขนาดรูปร่างเถ้าถ่านหินเป็นทรงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าผลึกปูนซีเมนต์ แทรกอยู่ตามซีเมนต์มอร์ต้า จากภาพถ่าย SEM จะพบว่าผลึกปูนซีเมนต์กับเถ้าถ่านหินทั่วไปยึดเกาะกันแน่น ไม่มีช่องว่างระหว่างผลึก ส่งผลให้สามารถรับแรงอัดมีค่าสูง สอดคล้องกับคุณสมบัติทางกายภาพ ส่วนส่วนผสม FAC10, FAC20 และ FAC30 ที่ผสมเถ้าถ่านหินที่ปรับปรุง จะมีขนาดรูปร่างเถ้าถ่านหินเป็นทรงกลมที่มีขนาดใกล้เคียงกับผลึกปูนซีเมนต์ แทรกอยู่ตามซีเมนต์มอร์ต้า จากภาพถ่าย SEM จะพบผลึกปูนซีเมนต์กับเถ้าถ่านหินทั่วไปยึดเกาะกันอย่างหลวม ๆ มีช่องว่างระหว่างผลึก ส่งผลให้รับแรงอัดมีค่าต่ำสอดคล้องกับคุณสมบัติทางกายภาพ ส่วน



เส้นใยสังเคราะห์กระจายอยู่ระหว่างโพรงอากาศ ส่วนใหญ่จะมีธาตุที่เป็นแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนเส้นใยสังเคราะห์จะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก การแทรกของเส้นใยสังเคราะห์จะแทรกระหว่างโพรงอากาศในซีเมนต์มอร์ต้า จะไม่ทำลายการกระจายตัวของโพรงอากาศที่แทรกอยู่ในคอนกรีตเซลลูล่า ส่งผลให้รับแรงอัดที่เพิ่มขึ้น และสามารถรับแรงดัดได้ดีกว่า OPC, FA20 ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติทางกายภาพ ดังแสดงดังในรูปที่ 4.30 c)



รูปที่ 4.30 ภาพจำลอง อนุภาคโครงสร้างคอนกรีตเซลลูล่า

- a) ภาพจำลองโครงสร้างฟองอากาศ b) ภาพจำลองโพรงอากาศที่อยู่ในซีเมนต์เพส  
c) ภาพจำลองและขยายโครงสร้างฟองอากาศที่แทรกอยู่ในซีเมนต์เพส

ผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตเซลลูล่าจะมีการดูดซึมน้ำ ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ เนื่องจากอนุภาคโครงสร้างของฟองอากาศ จะไปแทรกขวางทางการดูดซึมน้ำ และความร้อนที่เดินทางผ่านทางช่องว่างอากาศภายในซีเมนต์เพส ทำให้คอนกรีตเซลลูล่าจึงมีคุณสมบัติที่เรียกว่า



2) การพัฒนาสารสร้างฟองอากาศ ในสถานประกอบการได้ใช้สารสร้างฟองอากาศนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วย การจะพัฒนากำลังอัด-ตัด ของคอนกรีตเซลลูล่า น้ำยาสร้างฟองอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญ งานวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาพัฒนาน้ำยาสร้างฟองอากาศให้มีความคงทน แข็งแรง การยุบตัวต่ำ ใช้วัตถุดิบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งได้พัฒนาโดยใช้วัตถุดิบจากพืช มาสกัดเป็นสารสร้างฟองอากาศ และได้จัดเป็นความลับทางการค้าน้ำยาสร้างฟองอากาศ SUT V2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำไปใช้ในสถานประกอบการ ทำให้ต้นทุนต่ำลง และฟองอากาศมีความแข็งแรง คุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนด

3) การพัฒนาโปรแกรมออกแบบตัดส่วนผสม MixDesign ของคอนกรีตเซลลูล่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาเครื่องมือ สารสร้างฟองอากาศ การออกแบบตัดส่วนของผู้ประกอบการที่ผ่านมา ไม่มีโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ จากงานวิจัยนี้ ให้มีความสำคัญจัดรายการคำนวณตัดส่วนผสม การออกแบบตัดส่วนผสมจะออกแบบไปตามความหนาแน่นที่ต้องการ ตามมาตรฐานที่กำหนด และง่ายต่อการใช้งาน เพื่อที่จะนำการออกแบบตัดส่วนผสมนำไปใช้ในงานอื่น ๆ ต่อไป และได้จัดเป็นความลับทางการค้า โปรแกรมออกแบบตัดส่วนผสม MixDesign SUT V4.1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมได้นำโปรแกรมไปใช้ในการกำหนดตัดส่วนผสมในสถานประกอบการ และได้จัดทำตารางสรุปความหนาแน่นต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ดังตารางที่ 4.1 และผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตเซลลูล่าตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 เพื่อเตรียมยื่นขอมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังแสดงในภาคผนวก ก

ตารางที่ 4.1 สัดส่วนผสมตามความหนาแน่นต่าง ๆ ที่นำไปใช้ในงานก่อสร้าง

ความหนาแน่น (kg/m <sup>3</sup> )	ซีเมนต์ (kg)	เถ้าลอย (kg)	ทราย (kg)	น้ำ (kg)	ฟองโฟม (sec)	การนำไปใช้งาน
1600	382		1047	155	149	ผนังสำเร็จรูป
1400	388		834	158	186	ผนังสำเร็จรูป
1200	396		617	163	223	ผนังสำเร็จรูป
1100	402		507	166	241	เคาน์เตอร์ครัว/อิฐ
1000	326	82	320	169	259	อิฐมวลเบา
900	333	84	225	174	276	อิฐมวลเบา
800	342	86	128	180	294	หลังคา
700	354	89	27	189	310	หลังคา



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาการนำวัสดุผสม แก้วถ่านหินทั่วไป-ปรับปรุง และเส้นใยสังเคราะห์ มาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตเซลลูโลส เพื่อจะลดปัญหาการแตกร้าว การเพิ่มความแข็งแรง ของสถานประกอบการเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในเชิงพาณิชย์ ของคอนกรีตเซลลูโลสปกติทั่วไปกับคอนกรีตเซลลูโลสที่มีส่วนผสมเส้นใยสังเคราะห์และแก้วถ่านหินทั่วไป-ปรับปรุง และพัฒนาสัดส่วน คุณภาพ คอนกรีตเซลลูโลสให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ เลขที่ 2601 - 2556

การพัฒนากำลังคอนกรีตเซลลูโลสโดยใช้ แก้วถ่านหิน และเส้นใยสังเคราะห์ นำมาเป็นส่วนผสมในงานวิจัย ได้มีการทดสอบกายภาพแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง เปรียบเทียบแก้วถ่านหินทั่วไปกับแก้วถ่านหินที่นำมาปรับปรุง แล้วนำมาแทนที่ปูนซีเมนต์ ในอัตราส่วนส่วนต่างๆ โดยทดสอบการรับแรงอัด ความหนาแน่นแห้ง การดูดซึมน้ำ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน การหดตัว แล้วเลือกสัดส่วนที่คุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาใช้ในช่วงต่อไป ช่วงที่สอง นำสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดจากช่วงที่หนึ่ง มาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ ตามสัดส่วนต่าง ๆ แล้วนำมาทดสอบ การรับแรงอัด ความหนาแน่นแห้ง การดูดซึมน้ำ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน การหดตัว และการรับแรงดัด จากผลการทดสอบทั้ง 2 ช่วง ผู้วิจัยได้นำวิเคราะห์ทางจุลภาค โดยการทดสอบ SEM, EDS และ Particle Size เพื่อมาวิเคราะห์สนับสนุนเหตุผลทางการทดสอบทางกายภาพ และเปรียบเทียบกับ กับเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2601-2556 จากผลการศึกษาสรุปผล มีรายละเอียดดังนี้

#### 5.1 สรุปผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพคอนกรีตเซลลูโลส

จากผลการทดสอบช่วงแรก เพื่อหาสัดส่วนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติดีที่สุดของคอนกรีตเซลลูโลสที่กำหนดความหนาแน่นแห้ง 900 กก.ต่อ ลบ.ม. โดยได้นำแก้วถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FA10), 20 (FA20) และ 30 (FA30) และแก้วถ่านหินที่มีการปรับปรุง (FAC) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 10 (FRC10), 20 (FAC20) และ 30 (FAC30) พบว่า การแทนที่ด้วยแก้วถ่านหินทั่วไป (FA) มีกำลังอัด การทดสอบความหนาแน่นแห้ง การดูดซึมน้ำ ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน และการหดตัวแห้งที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า แก้วถ่านหิน

ที่มีการปรับปรุง (FAC) เมื่อมาพิจารณาเฉพาะส่วนผสมเถ้าถ่านหินทั่วไป (FA) แทนที่ปูนซีเมนต์อัตราส่วนร้อยละ 20 (FA20) มีสมบัติที่ดีที่สุด สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601 - 2556 และเมื่อนำ FA20 ไปผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ในอัตราสัดส่วนต่าง ๆ พบว่า FRC2 มีค่ากำลังอัด ค่ากำลังดัด ที่สูงกว่า คอนกรีตเซลลูโลส (OPC block) และเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2601-2556 กำหนด

## 5.2 สรุปผลการทดสอบสมบัติทางจุลภาคคอนกรีตเซลลูโลส

ขนาดของโพรงอากาศที่กระจายอยู่ในคอนกรีตเซลลูโลสที่มีกำลังอัดที่สูง การดูดซึมน้ำต่ำ ความหนาแน่นแห้ง สัดส่วนผสม FA20 และ FRC2 มีขนาดโพรงอยู่ในช่วง 100-300 ไมโครเมตร และพื้นที่โพรงอากาศที่กระจายอยู่ร้อยละ 55-59 เป็นส่วนใหญ่ สัมพันธ์กับงานวิจัยที่ผ่านมา และสอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM

จากการสรุปผลสมบัติทางกายภาพและจุลภาคของคอนกรีตเซลลูโลส มีผลที่สอดคล้องกันทั้งในด้านผลการทดสอบและงานวิจัยที่ผ่านมา สัดส่วนผสม FA20, FRC2 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ เพิ่มกำลังอัด ลดการแตกร้าว และผลการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601 - 2556

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการพัฒนากำลังคอนกรีตเซลลูโลสด้วยการผสมเถ้าถ่านหิน และเส้นใยสังเคราะห์ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน ผู้ทำวิจัย หวังว่างานวิจัยนี้คงมีประโยชน์แก่ผู้ที่อ่านศึกษา และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจศึกษาดังนี้

- 1) เปรียบเทียบเส้นใยสังเคราะห์ ธรรมชาติ และชนิดอื่น ๆ ที่ผสมในคอนกรีตเซลลูโลส
- 2) ศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพความแข็งแรงของโพรงอากาศที่ผลิตจาก ฟืช สัตว์
- 3) ศึกษาการนำเถ้าถ่านหินจากแหล่งอื่น มาแทนที่ปูนซีเมนต์
- 4) ศึกษาและเปรียบเทียบอุณหภูมิตามความหนาแน่นต่าง ๆ ของคอนกรีตเซลลูโลส
- 5) ศึกษาวิเคราะห์ความแข็งแรงของ ซีเมนต์มอร์ต้าที่อยู่รอบ ๆ โพรงอากาศ
- 6) เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ขนาดโพรงอากาศ ในแต่ละความหนาแน่นด้วย ซินโครตรอน

## รายการอ้างอิง

- คำภี จิตชัยภูมิ (2557).การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส ผสมถั่วลอย ซีโอไลท์ธรรมชาติ และนาโนซิลิกา. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- ปิ่นท ปานถาวร (2560). เส้นใยสังเคราะห์ในงานคอนกรีต (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560. จาก : <http://cpacademy.com/index.php?tpid=0131>
- ปิติ สุขนรสุขกุล (2555). คอนกรีตพิเศษ.ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ.
- ชนกร ทวีวุฒิ(2558) . กำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส. วารสาร-วิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน : หน้าที่ 91-102
- ธีรราช ลีศิริติกุล(2543) .การใช้ถั่วถ่านหินแยกละเอียดทดแทนซิลิกาฟูมในการทำคอนกรีตกำลังสูง. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, : หน้าที่ 22-28
- มนัส อนุศิริ (2549). ทฤษฎีและการปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา. ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพฯ.
- มอก. 2601-2556. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเต็มอากาศ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กระทรวงอุตสาหกรรม. 2556.
- วินิต ช่อวิเชียร (2544). เทคโนโลยีคอนกรีต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ.
- อภัย ชาภิรมย์ (2560). การศึกษาผลกระทบอัตราการหมุนของใบกวนเครื่องผสมมวลเบาเซลลูโลส. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12. 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช จังหวัดเพชรบุรี.
- ACI 523.3R-2014. Cellular Concretes above 50 lb/ft<sup>3</sup> (800 kg/m<sup>3</sup>). **American Concrete Institute Publication.** : P1-16.
- ASTM C90-96, Standard specification for loadbearing concrete masonry units. **Annual Book of ASTM Standard**, 04.05, American Society for Testing and Materials, Philadelphia.
- ASTM C140-96, Standard test method of sampling and testing concrete masonry units. **Annual Book of ASTM Standard**, 04.05,American Society for Testing Materials,Philadelphia.

- ASTM C143-96, Standard test method for slump of hydraulic cement concrete. **Annual Book of ASTM Standard**, 04.02, American Society for Testing and Materials, Philadelphia.
- ASTM C1019-89a, Standard test method of sampling and testing grout. **Annual Book of ASTM Standard**, 04.05, American Society for Testing and Materials, Philadelphia.
- ASTM E447-92b, Standard test method for compressive strength of masonry prisms . **Annual Book of ASTM Standard**, 04.05, American Society for Testing and Materials, Philadelphia
- ASTM C618-2001. Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use as a mineral admixture in concrete. **Annual Book of ASTM Standards**. Vol. 04.02 (Philadelphia): 310–313.
- ASTM C642-97. Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete. **Annual Book of ASTM Standards**. Vol. 04.02 (Philadelphia).
- ASTM C796-2004. Standard test method for foaming agents for use in producing cellular concrete using preformed foam. **Annual book of ASTM standards**. Vol. 04.02 (Philadelphia): 144.
- ASTM C869-99. Standard specification for foaming agents used in making preformed foam for cellular concrete. **Annual Book of ASTM Standards**. Vol. 04.02 (Philadelphia).
- ASTM C1012-2012. Standard test method for length change of hydraulic-cement mortars exposed to a sulfate solution. **Annual Book of ASTM Standards**. Vol. 04.02 (Philadelphia).
- Aliabdo (2014). Utilization of crushed clay brick in cellular concrete production . **Alexandria Engineering Journal**. 53(2014): 119-130.
- Chindaprasirt, P., Jaturapitakkul, C., and Sinsiri, T. (2005). Effect of fly ash fineness on compressive strength and pore size of blended cement paste. **Cement and Concrete Composites**. 27(4): 425–428.
- Christina Kramer , Matthias Schauerte (2015). Three-phase-foams for foam concrete application. **Materials Characterization**. 102(2015): 173–179.
- Just, A., and Middendorf, B. (2009). Microstructure of high-strength foam concrete. **Materials Characterization**. 60(7): 741–748.



- Ichkawa (2003). Prediction of moisture migration and pore pressure build-up in concrete at high temperatures . **Nuclear Engineering and Design**. 228(2004): 245-259
- Jitchaiyaphum (2011). Cellular Lightweight Concrete Containing Pozzolan Materials. **Procedia Engineering**. 14(2011): 1157-1164.
- Soumini (2015). An Overview of Cellular Lightweight Concrete. **International Journal of Advanced Research Trends in Engineering and Technology (IJARTET)**. March(2015): 194-197.
- Maheshkumar (2014). Experimental Study On Foam Concrete. **International Journal of Civil Structural Environmental and Infrastructural Engineering Research and Development (IJCSEIERD)**. 4(2014): 145-158.
- Mohammad Abdur Rasheed (2015). Mechanical behavior of sustainable hybrid-synthetic fiber reinforced cellular light weight concrete for structural applications of masonry. **Construction and Building Materials**. 98(2015): 631-640.



ภาคผนวก ก

- มาตรฐานอุตสาหกรรม คอนกรีตเซลลูโลส มอก.2601-2556
- ตัวอย่างการคำนวณการออกแบบสัดส่วนผสมต่าง ๆ (Mix Design)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556**  
**มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**  
**คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเต็มฟองอากาศ**

### 1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดรายละเอียดของคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเต็มฟองอากาศสำหรับผนังที่ออกแบบไม่รับน้ำหนัก

### 2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ดังต่อไปนี้

2.1 คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเต็มฟองอากาศ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “คอนกรีตบล็อกมวลเบา” หมายถึง คอนกรีตบล็อกที่มีมวลเบากว่าคอนกรีตบล็อกที่มีขนาดเดียวกัน มีฟองอากาศเล็กๆ แทรกกระจายในเนื้อคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอ ฟองอากาศเกิดจากการใช้สารก่อฟอง ที่ขอบด้านข้างอาจทำเป็นร่อง ผิวหน้าอาจทำเป็นผิวรอยหวี หรือผิวร่องเหมาะสำหรับใช้ก่อผนัง

2.2 ผิวรอยหวี (Combed finish) หมายถึง ผิวหน้าของคอนกรีตมวลเบาซึ่งทำเป็นรอยขูดหรือแนวที่ค่อนข้างขนานกัน

2.3 ผิวร่อง (Scared finish) หมายถึง ผิวหน้าของคอนกรีตมวลเบาซึ่งทำเป็นร่อง

### 3. ชนิด

3.1 คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบ่งตามความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้งออกเป็น 8 ชนิดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชนิดของคอนกรีตบล็อกมวลเบา (ข้อ 3.1)

ชนิด	ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้งเฉลี่ย ( $\text{kg/m}^3$ )
C6	501 ถึง 600
C7	601 ถึง 700
C8	701 ถึง 800
C9	801 ถึง 900
C10	901 ถึง 1000
C12	1001 ถึง 1200
C14	1201 ถึง 1400
C16	1401 ถึง 1600

#### 4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

##### 4.1 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ขนาดของคอนกรีตบล็อกมวลเบาให้เป็นไปตามตารางที่ 2 โดยความสูงคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  $\pm 4$  mm ความยาวคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  $\pm 5$  mm และความหนาคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  $\pm 3$  mm การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.1

ตารางที่ 2 ขนาดของคอนกรีตบล็อกมวลเบา (ข้อ 4.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร		
ความสูง	ความยาว	ความหนา
200	300	ให้เป็นไปตามที่ผู้ทำระบุไว้ที่ฉลาก
	400	
	500	
	600	

#### 5. วัสดุและการทำ

##### 5.1 วัสดุ

5.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม มอก.15 เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ

5.1.2 มวลผสมต้องเป็นวัสดุซิลิกา หรือทรายควอตซ์ หรือตะกอนจากเตาถลุงแบบฟนลม หรือถ่านหินหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่มีสาร เช่น โคลน ฝุ่น สารอินทรีย์ ในปริมาณที่อาจเป็นผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีตบล็อกมวลเบา

5.1.3 สารก่อฟอง ต้องเป็นวัสดุทำให้เกิดฟองอากาศที่มีความเสถียร และควบคุมเวลาแข็งตัว โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีตบล็อกมวลเบา

5.1.4 สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต (ถ้ามี) ต้องเป็นสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต ตาม มอก.733

##### 5.2 การทำ

คอนกรีตบล็อกมวลเบาต้องทำโดยผสมส่วนผสมตามที่ระบุในข้อ 5.1.1 และข้อ 5.1.2 เข้าด้วยกันอย่างสม่ำเสมอจากนั้นเติมน้ำจำนวนที่เหมาะสม สารก่อฟอง และสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต (ถ้ามี) ให้มีฟองอากาศกระจายอย่างสม่ำเสมอ แล้วเทลงในแบบ

## 6. คุณลักษณะที่ต้องการ

### 6.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องไม่แตก ไม่ร้าว ไม่บิดเบี้ยว ไม่แอ่นตัว และไม่มีตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

### 6.2 ความหนาแน่นเชิงปริมาตร

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.2 แล้ว คอนกรีตบล็อกมวลเบาต้องมีความหนาแน่นเชิงปริมาตรเฉลี่ยตามตารางที่ 1 โดยคอนกรีตบล็อกมวลเบาแต่ละก้อนจะมีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไม่เกิน  $\pm 50 \text{ kg/m}^3$

### 6.3 ความต้านแรงอัด

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.3 แล้ว คอนกรีตบล็อกมวลเบาต้องมีความต้านแรงอัดที่อายุ 28d เป็นไปตาม ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกมวลเบา (ข้อ 6.3)

ชนิด	ความต้านแรงอัด ไม่น้อยกว่า MP (kg/cm <sup>2</sup> )
C6	2.0 (20.4)
C7	
C8	
C9	2.5 (25.5)
C10	
C12	5.0 (51.0)
C14	
C16	

### 6.4 อัตราการดูดซึมน้ำ

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4 แล้ว อัตราการดูดซึมน้ำต้องเป็นไปตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 อัตราการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบดล็อกมวลเบา (ข้อ 6.4)

ชนิด	อัตราการดูดซึมน้ำ ไม่มากกว่า % (เศษส่วนโดยมวล)
C6	25
C7	
C8	
C9	23
C10	
C12	
C14	20
C16	

## 7. การบรรจุ

7.1 เมื่อจะนำคอนกรีตบดล็อกมวลเบาออกจำหน่าย ผู้ที่ต้องจัดเรียงคอนกรีตบดล็อกมวลเบาบนแผงรองรับที่ เหมาะสม มีการป้องกันขอบไม่ให้แตกบิ่นเสียหายต่อการใช้งานทั้งในการเก็บรักษาและขนส่ง

## 8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่คอนกรีตบดล็อกมวลเบาทุกๆ 50 ก้อน อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

- 1) ชนิด
- 2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

8.2 ที่ภาชนะบรรจุคอนกรีตบดล็อกมวลเบา อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ชนิด
- 2) ความยาว ความกว้าง ความหนา เป็นมิลลิเมตร
- 3) เดือน ปีที่ทำ
- 4) จำนวนที่บรรจุในหีบห่อ
- 5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

8.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## 10. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

### 10.1 ขนาด

#### 10.1.1 เครื่องมือ


10.1.1.1 เครื่องวัดที่วัดละเอียดถึง 1 mm

10.1.1.2 เวอร์เนียที่วัดได้ถึง 200 mm

### 10.2 วิธีทดสอบ

#### 10.2.1 ความกว้างและความยาว

ใช้เครื่องวัดตามข้อ 10.1.1 วัดความกว้างและความยาวของตัวอย่าง โดยวัดที่ตำแหน่ง ห่างจากขอบเป็นระยะหนึ่งในสี่ของด้านนั้น ๆ ดูรูปที่ 1



#### 10.2.2 ความหนา

ใช้เวอร์เนียวัดความหนาของตัวอย่างที่ตำแหน่งห่างจากขอบด้านยาวของตัวอย่างเป็นระยะหนึ่งในสี่ของความยาว ดูในรูปที่ 1

### 10.2.3 การรายงานผล

ให้รายงาน ค่าความสูง ความยาว และความหนาของตัวอย่างแต่ละก้อน

## 10.3 ความหนาแน่นเชิงปริมาตร

### 10.3.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

หล่อชิ้นทดสอบให้มีขนาด 150 mm x 150 mm x 150 mm โดยมีเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อน  $\pm 1\text{mm}$

### 10.3.2 เครื่องมือ

10.3.2.1 เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 1mm

10.3.2.2 เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 1 g

10.3.2.3 ตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่  $(105\pm 5)^{\circ}\text{C}$

### 10.3.3 วิธีทดสอบ

ให้วัดปริมาตรและชั่งน้ำหนักของชิ้นทดสอบหลังอบในตู้อบที่อุณหภูมิ  $(105\pm 5)^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

### 10.3.4 การรายงานผล

ให้รายงานค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้งของชิ้นทดสอบแต่ละค่าและค่าเฉลี่ยจากสูตร

$$d = \frac{m}{v}$$

เมื่อ  $d$  คือ ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้ง เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

$m$  คือ มวลของชิ้นทดสอบหลังอบในตู้อบ เป็นกิโลกรัม

$v$  คือ ปริมาตรของชิ้นทดสอบ เป็นลูกบาศก์เมตร

## 10.4 ความต้านแรงอัด

### 10.4.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

หล่อชิ้นทดสอบให้มีขนาด 150 mm x 150 mm x 150 mm โดยมีเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อน  $\pm 1\text{ mm}$

### 10.4.2 เครื่องมือ

10.4.2.1 เครื่องวัดได้ละเอียดถึง 1 mm

10.4.2.2 เครื่องกดที่อ่านได้ละเอียดถึง 100N และสามารถควบคุมอัตรา

เพิ่มแรงอัดได้ระหว่าง  $0.05$  ถึง  $0.20\text{N/mm}^2/\text{s}$

### 10.4.3 วิธีทดสอบ



10.4.3.1 ให้กดชิ้นทดสอบด้วยวิธีตามที่ระบุใน มอก.109 จนได้ค่าแรงอัดสูงสุดเมื่อชิ้นทดสอบแตกเสียหาย

## 10.5 อัตราการดูดซึมน้ำ

### 10.5.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

หล่อชิ้นทดสอบให้มีขนาด 150mm x 150mm x 150mm โดยมีเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อน  $\pm 1$  mm

### 10.5.2 เครื่องมือ

10.5.2.1 เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 1mm

10.5.2.2 เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 1g

10.5.2.3 ตู้อบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่  $(105\pm 5)^{\circ}\text{C}$

### 10.5.3 วิธีทดสอบ

10.5.3.1 อบชิ้นทดสอบในตู้อบให้แห้งจนได้มวลคงที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24h ที่อุณหภูมิ  $(105\pm 5)^{\circ}\text{C}$  ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องไม่น้อยกว่า 4h

10.5.3.2 แช่ชิ้นทดสอบตามข้อ 10.4.3.1 ในน้ำสะอาดให้ท่วมเป็นเวลา 24h แล้วยกออก ใช้ผ้าชุมน้ำเช็ด ที่ผิวที่ละก้อนแล้วชั่งใหม่ให้เสร็จภายใน 3 min มวลที่ชั่งได้นี้ถือเป็นมวลชิ้นทดสอบเมื่อเปียก กรณีชิ้นทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 4 ให้ทำการทดสอบซ้ำตั้งแต่ 10.4.3.1 โดยใช้ชิ้นทดสอบเดิมกับน้ำกลั่นอีก 1 ครั้ง

### 10.5.4 วิธีคำนวณและการรายงานผล

10.5.4.1 การคำนวณหาอัตราการดูดซึมน้ำ

$$A = \frac{(m_2 - m_1)}{m_1} \times 100$$

เมื่อ A คือ อัตราการดูดซึมน้ำ เป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)

$m_1$  คือ มวลของชิ้นทดสอบเมื่อแห้ง เป็นกรัม

$m_2$  คือ มวลของชิ้นทดสอบเมื่อเปียก เป็นกรัม



## MIX DESIGN OF CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE Version 4.1

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ และนายอภัย ชาภิรมย์  
ตัดส่วนผสมคอนกรีตเซลลูล่าทั่วไป (OPC block)





## MIX DESIGN OF CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE Version 4.1

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ และนายอภัย ชาภิรมย์  
ตัดส่วนผสมคอนกรีตเซลลูโลสผสมถ้ำถ่านหินร้อยละ 20 (FA20)





## MIX DESIGN OF CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETE Versio

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ และนายอภัย ชาภิรมย์  
ตัดส่วนผสมคอนกรีตเซลลูโลสผสมถ้ำ่านหินและเส้นใยสังเคราะห์ FRC2



The logo of Sakon Nakhon Rajabhat University is a large, stylized emblem. It features a central figure of a person standing on a pedestal, surrounded by a circular base with a gear-like pattern. Above the figure are several vertical lines of varying heights, resembling a stylized 'H' or a traditional architectural element. The entire logo is rendered in a light beige or gold color.

ภาคผนวก ข

- ตารางผลการทดสอบต่าง ๆ ของคณกรรทีเซตดูล่า ตารางที่ ข.1 - ข.47

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางที่ ข.1 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูโลสธรรมชาติ (OPC block)

ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสธรรมชาติ (OPC block)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.52	2456.68			10.92
2	15	15	15	3.48	2415.90			
3	15	15	15	3.57	2497.45			
4	15	15	15	3.65		5616.72		20.06
5	15	15	15	3.56		4108.05		
6	15	15	15	3.53		3812.44		
7	15	15	15	3.65			7054.03	27.23
8	15	15	15	3.54			5524.97	
9	15	15	15	3.49			5800.20	

ตารางที่ ข.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 10 (FA10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 10 (FA10)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.57	5728.85			23.69
2	15	15	15	3.55	5494.39			
3	15	15	15	3.60	4770.64			
4	15	15	15	3.55		6432.21		27.44
5	15	15	15	3.53		5882.77		
6	15	15	15	3.56		6208.97		
7	15	15	15	3.54			6962.28	29.55
8	15	15	15	3.54			6116.21	
9	15	15	15	3.61			6870.54	

ตารางที่ ข.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 20 (FA20)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.54	6218.14			27.44
2	15	15	15	3.51	5932.72			
3	15	15	15	3.52	6371.05			
4	15	15	15	3.48		7492.35		33.24
5	15	15	15	3.48		7991.85		
6	15	15	15	3.46		6952.09		
7	15	15	15	3.45			8205.91	36.88
8	15	15	15	3.44			8613.66	
9	15	15	15	3.49			8073.39	



ตารางที่ ข.4 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 30 (FA30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 30 (FA30)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.85	6513.76			29.31
2	15	15	15	3.81	6656.47			
3	15	15	15	3.84	6615.70			
4	15	15	15	3.84		8277.27		37.04
5	15	15	15	3.84		8226.30		
6	15	15	15	3.86		8501.53		
7	15	15	15	3.83			10601.43	43.57
8	15	15	15	3.83			9367.99	
9	15	15	15	3.87			9439.35	

ตารางที่ ข.5 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 10 (FAC10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 10 (FAC10)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/09/61-12/10/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.66	4281.35			18.45
2	15	15	15	3.61	4063.20			
3	15	15	15	3.63	4106.01			
4	15	15	15	3.62		4269.11		19.38
5	15	15	15	3.59		4653.41		
6	15	15	15	3.56		4156.98		
7	15	15	15	3.51			6391.44	29.57
8	15	15	15	3.55			7278.29	
9	15	15	15	3.49			6289.50	

ตารางที่ ข.6 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 20 (FAC20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 20 (FAC20)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/09/61-12/10/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.16	1722.73			8.21
2	15	15	15	3.04	1793.07			
3	15	15	15	3.27	2028.54			
4	15	15	15	2.97		2180.43		9.93
5	15	15	15	2.99		2293.58		
6	15	15	15	3.01		2231.40		
7	15	15	15	3.03			2844.04	12.52
8	15	15	15	2.97			2956.17	
9	15	15	15	2.99			2650.36	

ตารางที่ ข.7 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 30 (FAC30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 30 (FAC30)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/09/61-12/10/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.11	1781.86			8.09
2	15	15	15	3.00	1691.13			
3	15	15	15	3.16	1986.75			
4	15	15	15	2.95		2129.46		9.99
5	15	15	15	3.01		2308.87		
6	15	15	15	2.95		2302.75		
7	15	15	15	3.00			2803.26	13.06
8	15	15	15	2.96			2895.01	
9	15	15	15	3.06			3119.27	

ตารางที่ ข.8 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสคาร์รรมดา (OPC)

ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสคาร์รรมดา (OPC)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.00	15.00	3.68	3.28	971.82
2	15.00	15.00	15.00	3.63	3.24	959.91
3	15.00	15.00	15.00	3.67	3.29	973.48
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>968.40</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.04	14.98	15.28	3.63	3.29	955.10
2	15.02	14.99	15.17	3.64	3.30	964.71
3	15.08	15.00	15.26	3.56	3.24	938.06
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>952.62</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.04	15.08	15.26	3.62	3.32	958.39
2	15.13	15.04	15.00	3.48	3.20	938.38
3	15.01	15.01	15.26	3.48	3.24	942.39
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>946.39</b>

ตารางที่ ข.9 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสที่ปูนซีเมนต์  
ด้วยเถ้านหินธรรมดา ร้อยละ 10 (FA10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสที่เถ้านหินร้อยละ 10 (FA10)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	14.98	15.07	15.15	3.52	3.16	924.83
2	15.16	15.10	15.18	3.52	3.14	903.04
3	15.04	15.00	15.33	3.56	3.17	917.17
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>915.01</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	14.97	15.00	15.27	3.58	3.21	936.17
2	15.05	15.07	15.14	3.54	3.18	925.80
3	15.03	15.07	15.20	3.56	3.19	926.27
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>929.41</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.03	15.06	15.27	3.52	3.34	967.19
2	15.10	14.98	15.22	3.55	3.34	969.29
3	15.04	15.01	15.17	3.57	3.35	979.08
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>971.85</b>

ตารางที่ ข.10 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ใ้ถ้ำถ่านหินร้อยละ 20 (FA20)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.01	15.02	15.16	3.57	3.22	942.12
2	15.00	15.03	15.01	3.41	3.06	904.55
3	14.98	15.03	15.16	3.45	3.11	911.74
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>919.47</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	14.98	15.02	15.23	3.44	3.21	937.92
2	15.08	15.08	15.05	3.45	3.20	934.12
3	15.00	15.02	15.04	3.42	3.15	930.20
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>934.08</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.00	15.02	3.43	3.12	923.51
2	15.00	15.07	15.13	3.45	3.12	911.95
3	15.01	14.99	15.13	3.45	3.12	915.91
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>917.13</b>

ตารางที่ ข.11 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 30 (FA30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ใ้ถ้ำถ่านหินร้อยละ 30 (FA30)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.01	15.00	15.11	3.83	3.39	995.59
2	15.02	15.03	15.18	3.84	3.37	982.23
3	15.01	14.07	15.01	3.84	3.37	1062.47
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>1013.43</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.10	15.00	3.82	3.41	1002.21
2	15.00	15.02	15.04	3.76	3.43	1012.83
3	15.04	15.00	15.01	3.79	3.41	1005.83
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>1006.96</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.04	15.00	15.03	3.82	3.43	1012.75
2	15.00	15.00	15.11	3.81	3.44	1012.13
3	15.00	15.04	15.04	3.82	3.47	1023.57
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>1016.15</b>



ตารางที่ ข.12 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 10 (FAC10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 10 (FAC10)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/09/61-12/10/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.13	15.13	15.10	3.55	3.28	950.05
2	15.10	15.13	15.09	3.65	3.22	933.88
3	15.12	15.13	15.07	3.69	3.30	957.03
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>946.99</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.13	15.18	15.12	3.60	3.22	926.99
2	15.13	15.13	15.12	3.58	3.20	924.65
3	15.14	15.19	15.18	3.59	3.25	930.59
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>927.41</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.03	15.18	15.08	3.40	3.17	921.68
2	15.07	15.20	15.07	3.50	3.19	924.16
3	15.03	15.17	15.07	3.46	3.16	920.27
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>922.04</b>

ตารางที่ ข.13 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 20 (FAC20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ใ้ถ้ำ่านหินร้อยละ 20 (FAC20)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/09/61-12/10/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.08	15.11	14.98	3.21	2.95	863.18
2	15.10	15.13	14.97	3.20	2.90	847.88
3	15.09	15.12	14.96	3.25	2.95	864.16
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>858.40</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.18	15.00	15.03	3.20	2.80	818.70
2	15.19	14.99	15.03	3.23	2.84	830.07
3	15.18	15.00	15.06	3.15	2.81	819.50
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>822.76</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.05	15.00	15.08	3.10	2.70	792.68
2	15.00	15.08	14.96	3.12	2.75	812.88
3	15.42	15.09	14.98	3.19	2.79	800.63
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>802.07</b>

ตารางที่ ข.14 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำถ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 30 (FAC30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ใ้ถ้ำถ่านหินร้อยละ 30 (FAC30)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/09/61-12/10/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.11	15.08	15.89	3.29	2.99	824.38
2	15.12	15.08	15.03	3.30	2.98	869.22
3	15.19	15.09	15.07	3.25	2.96	857.19
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>850.26</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.13	15.12	14.90	3.22	2.88	843.56
2	15.15	15.13	14.98	3.18	2.85	830.61
3	15.13	15.13	14.93	3.19	2.85	835.50
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>836.56</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อนอบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความหนาแน่น แห้ง (กก./ลบ.ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.09	15.09	15.09	3.15	2.79	813.00
2	15.15	15.13	14.98	3.19	2.80	815.18
3	15.13	15.13	14.93	3.15	2.81	822.56
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>816.91</b>

ตารางที่ ข.15 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสธรรมชาติ (OPC block)

ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสธรรมชาติ (OPC block)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.00	15.00	3.79	3.18	19.26
2	15.00	15.00	15.00	3.74	3.24	15.56
3	15.00	15.00	15.00	3.76	3.29	14.32
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>16.38</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.04	14.98	15.28	3.80	3.29	15.69
2	15.02	14.99	15.17	3.78	3.30	14.69
3	15.08	15.00	15.26	3.78	3.24	16.80
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>15.73</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.04	15.08	15.26	3.65	3.32	10.01
2	15.13	15.04	15.00	3.74	3.20	16.73
3	15.01	15.01	15.26	3.86	3.24	19.26
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>15.33</b>

ตารางที่ ข.16 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย

เถ้านหินธรรมดา ร้อยละ 10 (FA10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่เถ้านหินร้อยละ 10 (FA10)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง

วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	14.98	15.07	15.15	3.67	3.16	16.06
2	15.16	15.10	15.18	3.64	3.14	16.00
3	15.04	15.00	15.33	3.67	3.17	15.76
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>15.94</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	14.97	15.00	15.27	3.70	3.21	15.20
2	15.05	15.07	15.14	3.68	3.18	15.63
3	15.03	15.07	15.20	3.68	3.19	15.49
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>15.44</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.03	15.06	15.27	3.76	3.25	15.78
2	15.10	14.98	15.22	3.77	3.27	15.32
3	15.04	15.01	15.17	3.77	3.28	14.97
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>15.36</b>

ตารางที่ ข.17 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสที่ปูนซีเมนต์ด้วย

เถ้านหินธรรมดา ร้อยละ 20 (FA20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสที่เถ้านหินร้อยละ 20 (FA20)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.03	15.01	3.55	3.06	15.94
2	14.98	15.03	15.16	3.60	3.11	15.62
3	15.01	15.00	15.12	3.59	3.08	16.57
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>16.04</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	14.98	15.02	15.23	3.66	3.17	15.46
2	15.08	15.08	15.05	3.67	3.18	15.41
3	15.00	15.02	15.04	3.6	3.15	14.29
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>15.05</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.00	15.02	3.56	3.09	15.21
2	15.00	15.07	15.13	3.57	3.1	15.16
3	15.01	14.99	15.13	3.59	3.14	14.33
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>14.90</b>

ตารางที่ ข.18 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย

เถ้านหินธรรมดา ร้อยละ 30 (FA30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่เถ้านหินร้อยละ 30 (FA30)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.01	15.00	15.11	3.904	3.387	15.26
2	15.02	15.03	15.18	3.894	3.366	15.69
3	15.01	14.07	15.01	3.875	3.368	15.05
<b>ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน</b>						<b>15.33</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.10	15.00	3.866	3.405	13.54
2	15.00	15.02	15.04	3.833	3.432	11.68
3	15.04	15.00	15.01	3.840	3.406	12.74
<b>ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน</b>						<b>12.66</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.04	15.00	15.03	3.877	3.434	12.90
2	15.00	15.00	15.11	3.889	3.441	13.02
3	15.00	15.04	15.04	3.875	3.473	11.58
<b>ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน</b>						<b>12.50</b>

ตารางที่ ข.19 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย

เถ้าถ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 10 (FAC10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 10 (FAC10)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.00	15.00	3.57	2.96	20.61
2	15.00	15.00	149.89	3.60	2.95	22.03
3	14.96	15.00	15.00	3.62	2.96	22.30
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>21.65</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.01	149.89	3.53	2.95	19.66
2	15.00	15.00	15.00	3.56	2.97	19.98
3	15.00	14.98	14.95	3.62	2.94	23.12
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>20.92</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	14.98	15.00	3.55	2.96	19.93
2	15.00	15.00	15.00	3.60	3.00	20.00
3	15.00	149.88	14.88	3.61	3.00	20.33
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>20.09</b>



ตารางที่ ข.20 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย

เถ้าถ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 20 (FAC20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 20 (FAC20)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.02	14.95	3.93	3.21	22.35
2	15.05	14.99	15.01	3.96	3.21	23.31
3	15.03	15.02	149.95	3.93	3.20	22.76
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>22.81</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.09	15.02	149.98	3.96	3.23	22.45
2	15.05	15.00	15.00	3.98	3.28	21.34
3	15.00	15.03	15.09	3.95	3.24	21.91
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>21.90</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m <sup>2</sup> (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m <sup>1</sup> (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.05	15.06	15.08	3.95	3.24	21.76
2	15.02	15.00	15.00	3.94	3.25	21.42
3	15.00	15.03	15.03	3.95	3.25	21.61
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>21.60</b>

ตารางที่ ข.21 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย

เถ้าถ่านหินจากการปรับปรุง ร้อยละ 30 (FAC30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 30 (FAC30)

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	14.98	15.00	3.55	2.87	23.69
2	15.00	15.00	15.00	3.60	2.89	24.61
3	15.00	14.88	14.88	3.61	2.90	24.48
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>24.26</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.10	15.00	14.98	3.60	2.91	23.71
2	15.00	14.98	15.00	3.61	2.91	24.10
3	15.00	15.00	15.00	3.61	2.90	24.48
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>24.10</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	14.97	14.95	15.00	3.59	2.90	23.79
2	15.00	15.00	14.98	3.60	2.91	23.71
3	15.00	15.00	15.00	3.62	2.94	23.13
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>23.54</b>

ตารางที่ ข.22 ผลการทดสอบการนำความร้อนของคอนกรีตเซลลูล่า OPC , FA10-FA30

และ FAC10-FAC30 ที่อายุระยะเวลา 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่า OPC,FA10,FA20,FA30,FAC10,FAC20และFAC30

มาตรฐานการทดสอบ ASTM C490 และ ASTM C157

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 14 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 04/12/60 , 08/09/61

ที่	ตัวอย่าง สัดส่วนผสม	Temp (reference)			Temp (Sample)			Temp (reference)			Coolant	$k_s$	
		$T_1$	$T_2$	$\Delta T$	$T_3$	$T_4$	$\Delta T$	$T_5$	$T_6$	$\Delta T$			
		( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	( $^{\circ}$ C)	(W/m. $^{\circ}$ K)
1	OPC	53.3	53.1	0.2	38.3	26.8	11.5	28.3	28.3	0.0	27.9	0.186	0.179
2	OPC	51.7	51.5	0.2	39.1	26.9	12.2	28.0	27.9	0.1	27.7	0.173	
3	FA10	54.2	54.2	0.0	40.8	30.8	10.0	29.8	29.7	0.1	29.4	0.187	0.182
4	FA10	53.7	53.6	0.1	42.1	30.1	12.0	29.6	29.5	0.1	28.9	0.177	
5	FA20	53.9	53.7	0.2	39.7	29.7	10.0	29.5	29.4	0.1	28.9	0.213	0.187
6	FA20	52.3	52.2	0.1	42.4	29.4	13.0	28.6	28.6	0.0	28.4	0.161	
7	FA30	52.3	52.2	0.1	40.9	28.5	12.4	27.7	27.6	0.1	27.6	0.177	0.196
8	FA30	55.1	54.9	0.2	40.8	28.8	12.0	27.8	27.7	0.1	27.2	0.215	
9	FAC10	53.6	53.4	0.2	45.5	36.2	9.3	29.8	29.7	0.1	29.4	0.179	0.179
10	FAC10	53.5	53.4	0.1	42.1	30.1	12.0	29.6	29.5	0.1	28.9	0.179	
11	FAC20	53.7	53.6	0.1	48.6	38.2	10.4	29.5	29.4	0.1	28.9	0.167	0.164
12	FAC20	53.9	53.7	0.2	42.4	29.4	13.0	28.6	28.6	0.0	28.4	0.161	
13	FAC30	52.3	52.2	0.1	44.8	34.5	10.3	27.7	27.6	0.1	27.6	0.175	0.165
14	FAC30	55.1	54.9	0.2	40.8	28.8	12.0	27.8	27.7	0.1	27.2	0.154	

ตารางที่ ข.23 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูโลสธรรมชาติ (OPC block)

ที่อายุระยะเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสธรรมชาติ (OPC block)

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(LG)	7	14	28	60
1	295	274.842	300	-6.719			
2	298	277.875	300	-6.708			
3	296	276.148	300	-6.617			
4	296	276.190	300	-6.603			
5	298	277.768	300	-6.744			
1	295	274.532	300		-6.823		
2	298	277.464	300		-6.845		
3	296	275.746	300		-6.751		
4	296	275.648	300		-6.784		
5	298	277.477	300		-6.841		
1	295	274.342	300			-6.886	
2	298	277.317	300			-6.894	
3	296	275.604	300			-6.799	
4	296	275.542	300			-6.819	
5	298	277.316	300			-6.895	
1	295	274.277	300				-6.908
2	298	277.288	300				-6.904
3	296	275.590	300				-6.803
4	296	275.507	300				-6.831
5	298	277.290	300				-6.903
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				-0.0528	-0.0681	-0.0686	-0.0687

ตารางที่ ข.24 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 10 (FA10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 10 (FA10)

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(LG)	7	14	28	60
1	295	283.800	300	-3.733			
2	296	284.500	300	-3.833			
3	297	285.650	300	-3.783			
4	298	286.450	300	-3.850			
5	299	287.650	300	-3.783			
1	295	283.650	300		-3.783		
2	296	284.277	300		-3.908		
3	297	285.550	300		-3.817		
4	298	286.280	300		-3.907		
5	299	287.580	300		-3.807		
1	295	283.610	300			-3.797	
2	296	284.250	300			-3.917	
3	297	285.450	300			-3.850	
4	298	286.250	300			-3.917	
5	299	287.510	300			-3.830	
1	295	283.602	300				-3.799
2	296	284.240	300				-3.920
3	297	285.440	300				-3.853
4	298	286.240	300				-3.920
5	299	287.500	300				-3.833
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				<b>-0.0240</b>	<b>-0.0384</b>	<b>-0.0386</b>	<b>-0.0387</b>

ตารางที่ ข.25 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 20

(FA20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 20 (FA20)

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ดย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(LG)	7	14	28	60
1	298	287.166	300	-3.611			
2	297	286.020	300	-3.660			
3	296	285.050	300	-3.650			
4	296	285.250	300	-3.583			
5	295	284.150	300	-3.617			
1	298	287.110	300		-3.630		
2	297	285.900	300		-3.700		
3	296	285.020	300		-3.660		
4	296	285.140	300		-3.620		
5	295	284.070	300		-3.643		
1	298	287.100	300			-3.633	
2	297	285.880	300			-3.707	
3	296	285.010	300			-3.663	
4	296	285.130	300			-3.623	
5	295	284.065	300			-3.645	
1	298	287.097	300				-3.634
2	297	285.880	300				-3.707
3	296	285.008	300				-3.664
4	296	285.128	300				-3.624
5	295	284.064	300				-3.645
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				-0.0222	-0.0365	-0.0365	-0.0365

ตารางที่ ข.26 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 30  
(FA30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 30 (FA30)

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(LG)	7	14	28	60
1	295	284.720	300	-3.427			
2	296	285.650	300	-3.450			
3	295	284.750	300	-3.417			
4	298	287.620	300	-3.460			
5	297	286.710	300	-3.430			
1	295	284.680	300		-3.440		
2	296	285.610	300		-3.463		
3	295	284.720	300		-3.427		
4	298	287.590	300		-3.470		
5	297	286.680	300		-3.440		
1	295	284.671	300			-3.443	
2	296	285.602	300			-3.466	
3	295	284.714	300			-3.429	
4	298	287.582	300			-3.473	
5	297	286.672	300			-3.443	
1	295	284.671	300				-3.443
2	296	285.602	300				-3.466
3	295	284.711	300				-3.430
4	298	287.581	300				-3.473
5	297	286.670	300				-3.443
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				-0.0204	-0.0345	-0.0345	-0.0345

ตารางที่ ข.27 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่านหิน

จากการปรับปรุง ร้อยละ 10 (FAC10) ที่อายุระยะเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 10 (FAC10)

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(LG)	7	14	28	60
1	297	276.750	300	-6.750			
2	296	275.640	300	-6.787			
3	295	274.650	300	-6.783			
4	296	275.250	300	-6.917			
5	295	274.350	300	-6.883			
1	297	276.350	300		-6.883		
2	296	275.310	300		-6.897		
3	295	274.250	300		-6.917		
4	296	274.740	300		-7.087		
5	295	273.800	300		-7.067		
1	297	276.150	300			-6.950	
2	296	275.030	300			-6.990	
3	295	273.900	300			-7.033	
4	296	274.410	300			-7.197	
5	295	273.600	300			-7.133	
1	297	276.020	300				-6.993
2	296	274.910	300				-7.030
3	295	273.810	300				-7.063
4	296	274.320	300				-7.227
5	295	273.550	300				-7.150
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				<b>-0.0542</b>	<b>-0.0697</b>	<b>-0.0706</b>	<b>-0.0709</b>



ตารางที่ ข.28 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย เถ้าถ่านหิน

จากการปรับปรุง ร้อยละ 20 (FAC20) ที่อายุระยะเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 20 (FAC20)

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(LG)	7	14	28	60
1	298	269.000	300	-9.667			
2	295	266.480	300	-9.507			
3	295	267.015	300	-9.328			
4	296	267.750	300	-9.417			
5	295	265.880	300	-9.707			
1	295	265.655	300		-9.782		
2	298	269.080	300		-9.640		
3	296	267.850	300		-9.383		
4	296	267.470	300		-9.510		
5	298	268.320	300		-9.893		
1	295	265.470	300			-9.843	
2	298	268.900	300			-9.700	
3	296	267.580	300			-9.473	
4	296	267.240	300			-9.587	
5	298	268.100	300			-9.967	
1	295	265.400	300				-9.867
2	298	268.810	300				-9.730
3	296	267.500	300				-9.500
4	296	267.200	300				-9.600
5	298	267.920	300				-10.027
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				<b>-0.0813</b>	<b>-0.0964</b>	<b>-0.0971</b>	<b>-0.0974</b>

ตารางที่ ข.29 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย เถ้าถ่านหิน

จากการปรับปรุง ร้อยละ 30 (FAC30) ที่อายุระยะเวลา 7, 14, 28 และ 60 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหินร้อยละ 30 (FAC30)

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 14/07/60-04/08/60

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(LG)	7	14	28	60
1	295	264.800	300	-10.067			
2	298	267.895	300	-10.035			
3	296	265.780	300	-10.073			
4	296	266.040	300	-9.987			
5	298	268.030	300	-9.990			
1	295	264.150	300		-10.28		
2	298	267.477	300		-10.17		
3	296	265.460	300		-10.18		
4	296	265.900	300		-10.03		
5	298	267.750	300		-10.08		
1	295	264.020	300			-10.33	
2	298	267.305	300			-10.23	
3	296	265.350	300			-10.22	
4	296	265.810	300			-10.06	
5	298	267.630	300			-10.12	
1	295	264.018	300				-10.33
2	298	267.302	300				-10.23
3	296	265.342	300				-10.22
4	296	265.801	300				-10.07
5	298	267.622	300				-10.13
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				<b>-0.0863</b>	<b>-0.1015</b>	<b>-0.1019</b>	<b>-0.1019</b>

ตารางที่ ข.30 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่าน  
หินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC1\* ที่อายุระยะเวลา 7,  
14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20 และ FRC1

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.30	6852.00			29.60
2	15	15	15	3.20	6780.00			
3	15	15	15	3.35	6350.00			
4	15	15	15	3.40		7850.00		35.38
5	15	15	15	3.25		7980.00		
6	15	15	15	3.25		8050.00		
7	15	15	15	3.30			8520.00	37.93
8	15	15	15	3.30			8632.00	
9	15	15	15	3.35			8452.00	

\* FRC1 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 326 กรัม หรือ 0.1% ของปริมาณ ลบ.ม.

ตารางที่ ข.31 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC2 \*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20 และ FRC2

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.40	7253.00			31.64
2	15	15	15	3.40	7120.00			
3	15	15	15	3.45	6985.00			
4	15	15	15	3.39		8300.00		36.52
5	15	15	15	3.40		8150.00		
6	15	15	15	3.43		8200.00		
7	15	15	15	3.39			9150.00	40.30
8	15	15	15	3.40			9080.00	
9	15	15	15	3.40			8975.00	

\* FRC2 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 490 กรัม หรือ 0.15% ของปริมาณ ลบ.ม.

ตารางที่ ข.32 ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC3\*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20 และ FRC3

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	ระยะเวลา (วัน) และ แรงกด (กก.)			กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ตร.ซม.)
	กว้าง	ยาว	สูง		7	14	28	
1	15	15	15	3.13	7250.00			32.06
2	15	15	15	3.44	7190.00			
3	15	15	15	3.30	7200.00			
4	15	15	15	3.37		8250.00		37.41
5	15	15	15	3.38		8350.00		
6	15	15	15	3.40		8650.00		
7	15	15	15	3.28			9350.00	41.36
8	15	15	15	3.33			9420.00	
9	15	15	15	3.33			9150.00	

\* FRC3 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 653 กรัม หรือ 0.20% ของปริมาณ ลบ.ม.

ตารางที่ ข.33 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC1\*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสที่ FA20 และ FRC1

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อน อบ	น้ำหนักหลังอบ	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง	(กก.)	(กก.)	
1	15.12	15.13	15.07	3.40	3.25	942.71
2	15.10	15.12	15.09	3.46	3.20	928.82
3	15.11	15.13	15.07	3.45	3.19	925.92
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>932.48</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อน อบ	น้ำหนักหลังอบ	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง	(กก.)	(กก.)	
1	15.12	15.17	15.15	3.32	3.23	929.51
2	15.12	15.18	15.18	3.40	3.23	927.06
3	15.14	15.16	15.13	3.40	3.24	933.00
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>929.85</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อน อบ	น้ำหนักหลังอบ	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง	(กก.)	(กก.)	
1	15.02	15.18	15.08	3.28	3.21	933.60
2	15.06	15.19	15.07	3.36	3.18	922.43
3	15.02	15.16	15.06	3.37	3.17	924.41
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>926.81</b>

\* FRC1 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 326 กรัม หรือ 0.1% ของปริมาณปูนซีเมนต์

ตารางที่ ข.34 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC2\*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ FA20 และ FRC2

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง

วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อน อบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.05	15.78	15.10	3.35	3.21	895.13
2	15.08	15.95	15.00	3.36	3.15	873.09
3	15.00	15.78	15.10	3.34	3.10	867.33
<b>ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน</b>						<b>878.52</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อน อบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.10	15.27	3.31	2.97	858.72
2	15.32	15.10	15.00	3.30	3.05	878.97
3	15.00	15.00	15.10	3.25	2.95	868.29
<b>ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน</b>						<b>868.66</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อน อบ (กก.)	น้ำหนักหลังอบ (กก.)	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.10	15.25	3.25	3.10	897.48
2	15.10	15.00	15.00	3.20	2.85	838.85
3	15.00	15.00	15.00	3.30	2.85	844.44
<b>ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน</b>						<b>860.26</b>

\* FRC2 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 490 กรัม หรือ 0.15% ของปริมาณปูนซีเมนต์

ตารางที่ ข.35 ผลการทดสอบการความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC3\*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ FA20 และ FRC3

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง

วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักก่อน อบ	น้ำหนักหลังอบ	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง	(กก.)		
1	15.00	15.10	15.20	3.30	2.98	865.57
2	15.00	15.25	15.10	3.40	2.95	854.05
3	15.00	15.00	15.00	3.50	3.00	888.89
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 7 วัน						<b>869.50</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักก่อน อบ	น้ำหนักหลังอบ	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง	(กก.)		
1	15.00	15.00	15.01	3.30	2.95	873.49
2	15.05	15.04	15.01	3.35	2.89	850.61
3	15.07	15.08	15.00	3.40	2.95	865.40
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 14 วัน						<b>863.17</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักก่อน อบ	น้ำหนักหลังอบ	ความ หนาแน่น แห้ง (กก./ลบ. ม.)
	กว้าง	ลึก	สูง	(กก.)		
1	15.01	15.01	15.00	3.30	2.95	872.91
2	15.08	15.00	15.02	3.20	2.90	853.56
3	15.00	15.00	15.01	3.25	2.90	858.69
ค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นแห้ง อายุ 28 วัน						<b>861.72</b>

\* FRC3 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 653 กรัม หรือ 0.20% ของปริมาณปูนซีเมนต์



ตารางที่ ข.36 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย ใ้ถ่านหิน  
 ธรรมดา ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC1\*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20 และ FRC1

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่ น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ น้ำ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.00	15.04	3.93	3.21	22.52
2	15.01	15.04	15.00	3.96	3.21	23.36
3	15.10	15.00	15.04	3.93	3.20	22.81
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>22.90</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่ น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ น้ำ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.01	15.01	15.04	3.62	2.95	22.71
2	15.01	15.00	15.00	3.78	3.15	20.00
3	15.00	15.00	15.04	3.80	3.20	18.75
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>20.49</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่ น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ น้ำ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.01	15.00	3.45	2.85	21.05
2	15.00	15.20	15.01	3.50	2.90	20.69
3	15.01	15.00	15.00	3.47	2.90	19.66
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>20.47</b>

\* FRC1 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 326 กรัม หรือ 0.1% ของปริมาณปูนซีเมนต์

ตารางที่ ข.37 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย ใ้ถ่านหิน  
 ธรรมดา ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC2\*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20 และ FRC2

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่ น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.02	15.00	15.01	3.98	3.20	24.38
2	15.04	15.00	15.00	3.96	3.20	23.75
3	15.00	15.08	15.04	3.90	3.15	23.81
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>23.98</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่ น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.01	15.00	15.01	3.89	3.15	23.49
2	15.01	15.00	15.00	3.78	3.10	21.94
3	15.00	15.04	15.01	3.90	3.10	25.81
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>23.74</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่ น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูดซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.01	15.00	15.00	3.80	3.10	22.58
2	15.00	15.00	15.01	3.85	3.05	26.23
3	15.00	15.04	15.00	3.75	3.15	19.05
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>22.62</b>

\* FRC2 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 490 กรัม หรือ 0.15% ของปริมาณปูนซีเมนต์

ตารางที่ ข.38 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้ำถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20)และเส้นใยสังเคราะห์ FRC3\*  
 ที่อายุระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสแทนที่ FA20 และ FRC3

มาตรฐานการทดสอบ มอก.2601-2556

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง

วันที่ทดสอบ 22/10/61-20/11/61

ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 7 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูด ซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.07	15.01	15.00	4.10	3.30	24.24
2	15.01	15.01	15.00	3.95	3.15	25.40
3	15.08	15.00	15.01	3.90	3.15	23.81
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 7 วัน						<b>24.48</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 14 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูด ซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.05	15.09	4.00	3.20	25.00
2	15.08	15.04	15.00	3.95	3.15	25.40
3	15.08	15.00	15.04	3.90	3.20	21.88
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 14 วัน						<b>24.09</b>
ที่	ขนาดตัวอย่าง (ซม.) อายุ 28 วัน			น้ำหนักหลังแช่น้ำ m2 (กก.)	น้ำหนักหลังอบ m1 (กก.)	การดูด ซึมน้ำ ร้อยละ
	กว้าง	ลึก	สูง			
1	15.00	15.00	15.09	3.95	3.18	24.21
2	15.08	15.00	15.00	3.85	3.10	24.19
3	15.01	15.00	15.04	3.95	3.20	23.44
ค่าเฉลี่ยของการดูดซึมน้ำ อายุ 28 วัน						<b>23.95</b>

\* FRC3 หมายถึง การนำเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ 653 กรัม หรือ 0.20% ของปริมาณปูนซีเมนต์

ตารางที่ ข.39 ผลการทดสอบการนำความร้อนของคอนกรีตเซลลูล่า

เถ้านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20)และเส้นใยสังเคราะห์ FRC

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้านหิน FA20 + FRC1,FRC2,FRC3

มาตรฐานการทดสอบ ASTM C490 และ ASTM C157

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 8 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 04/12/60 , 08/09/61

ที่	ตัวอย่าง สัดส่วนผสม	Temp (reference)			Temp (Sample)			Temp (reference)			Coolant	$k_s$			
		$T_1$	$T_2$	$U_{T_1}$	$T_3$	$T_4$	$U_{T_s}$	$T_5$	$T_6$	$U_{T_2}$	$T_w$				
		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(W / m. °C)	(W / m. °K)		
1	FA20	53.9	53.7	0.2	36.8	28.5	8.3	28.0	27.3	0.8	26.5	58.32	51.27	0.213	0.187
2	FA20	52.3	52.2	0.1	39.4	28.5	10.9	29.0	28.4	0.6	28.4	44.22		0.161	
3	FRC1	52.8	52.2	0.6	41.2	35.2	6.0	27.0	26.5	0.5	26.0	96.09	88.34	0.351	0.322
4	FRC1	56.2	55.5	0.7	41.5	34.2	7.3	27.8	27.7	0.1	26.5	80.59		0.294	
5	FRC2	54.7	53.4	1.3	39.8	31.5	8.3	29.8	29.7	0.1	28.3	69.67	81.53	0.254	0.297
6	FRC2	56.8	55.8	1.0	36.8	30.5	6.3	29.6	29.5	0.1	27.6	93.38		0.341	
7	FRC3	54.5	53.6	0.9	42.1	32.1	10.0	27.5	26.2	1.3	25.2	58.32	68.54	0.213	0.250
8	FRC3	56.4	55.6	0.8	40.5	33.2	7.3	29.2	28.6	0.6	27.8	78.76		0.287	

ตารางที่ ข.40 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่าเถ้านหินธรรมดา

ร้อยละ 20 (FA20)และเส้นใยสังเคราะห์ FRC1

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้านหิน FA20 + FRC1

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 16/10/61-20/11/61

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน(Lg)	7	14	28	60
1	298	288.555	300	-3.148			
2	296	286.650	300	-3.117			
3	297	287.350	300	-3.217			
4	298	288.200	300	-3.267			
5	298	288.480	300	-3.173			
1	298	288.535	300		-3.155		
2	296	286.630	300		-3.123		
3	297	287.325	300		-3.225		
4	298	288.175	300		-3.275		
5	298	288.460	300		-3.180		
1	298	288.530	300			-3.157	
2	296	286.630	300			-3.123	
3	297	287.322	300			-3.226	
4	298	288.174	300			-3.275	
5	298	288.458	300			-3.181	
1	298	288.530	300				-3.157
2	296	286.629	300				-3.124
3	297	287.320	300				-3.227
4	298	288.172	300				-3.276
5	298	288.458	300				-3.181
<b>สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา</b>				<b>-0.0178</b>	<b>-0.0319</b>	<b>-0.0319</b>	<b>-0.0319</b>

ตารางที่ ข.41 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่า

เถ้าถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC2

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหิน FA20 + FRC2

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 16/10/61-20/11/61

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน (Lc)	7	14	28	60
1	295	286.020	300	-2.993			
2	296	287.050	300	-2.983			
3	297	287.875	300	-3.042			
4	298	288.900	300	-3.033			
5	299	290.040	300	-2.987			
1	295	286.010	300		-2.997		
2	296	287.025	300		-2.992		
3	297	287.870	300		-3.043		
4	298	288.875	300		-3.042		
5	299	290.020	300		-2.993		
1	295	286.005	300			-2.998	
2	296	287.024	300			-2.992	
3	297	287.870	300			-3.043	
4	298	288.874	300			-3.042	
5	299	290.016	300			-2.995	
1	295	286.005	300				-2.998
2	296	287.023	300				-2.992
3	297	287.868	300				-3.044
4	298	288.873	300				-3.042
5	299	290.015	300				-2.995
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				<b>-0.0161</b>	<b>-0.0301</b>	<b>-0.0301</b>	<b>-0.0301</b>

ตารางที่ ข.42 ผลการทดสอบการหดตัวของคอนกรีตเซลลูล่า

เถ้าถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20) และเส้นใยสังเคราะห์ FRC3

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่เถ้าถ่านหิน FA20 + FRC3

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 5 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 16/10/61-20/11/61

ตย. ที่	ขนาดตัวอย่าง (มม.)			ระยะเวลา (วัน) และ ร้อยละการหดตัว			
	เริ่มต้น (Lo)	หดตัว(Lt)	มาตรฐาน (Lc)	7	14	28	60
1	298	290.110	300	-2.630			
2	298	289.758	300	-2.747			
3	299	290.880	300	-2.707			
4	297	288.900	300	-2.700			
5	298	290.100	300	-2.633			
1	298	290.100	300		-2.633		
2	298	289.750	300		-2.750		
3	299	290.875	300		-2.708		
4	297	288.880	300		-2.707		
5	298	290.095	300		-2.635		
1	298	290.095	300			-2.635	
2	298	289.745	300			-2.752	
3	299	290.872	300			-2.709	
4	297	288.877	300			-2.708	
5	298	290.094	300			-2.635	
1	298	290.094	300				-2.635
2	298	289.745	300				-2.752
3	299	290.871	300				-2.710
4	297	288.877	300				-2.708
5	298	290.094	300				-2.635
สรุปร้อยละหดตัวตามอายุเวลา				<b>-0.0128</b>	<b>-0.0269</b>	<b>-0.0269</b>	<b>-0.0269</b>

ตารางที่ ข.43 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของคอนกรีตเซลลูล่าปกติ (OPC block)  
ที่อายุระยะเวลา 7,14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่า OPC block

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1020 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 01/11/61-30/11/61

ตย. ที่	ขนาดอิฐ (cm)			น้ำหนัก (kg)	แรงที่กด P (kg)	ช่วงยาว L (cm)	ความหนา b (cm)	ความลึก d (cm)	ค่าโมดูลัส R* (kg/cm <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย R
	กว้าง	ยาว	สูง							
7 วัน (วันที่ 1 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.34	201.83	55	7.5	20	5.550	4.794
2	7.5	60	20	9.30	152.91	55	7.5	20	4.205	
3	7.5	60	20	9.32	168.20	55	7.5	20	4.625	
14 (วันที่ 8 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.34	226.30	55	7.5	20	6.223	5.952
2	7.5	60	20	9.28	214.07	55	7.5	20	5.887	
3	7.5	60	20	9.32	208.97	55	7.5	20	5.747	
28 (วันที่ 22 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.32	280.33	55	7.5	20	7.709	7.662
2	7.5	60	20	9.32	285.42	55	7.5	20	7.849	
3	7.5	60	20	9.15	270.13	55	7.5	20	7.429	

\*R= 3PL/2bd<sup>2</sup>





ตารางที่ ข.44 ผลการทดสอบกำลังรับแรงค้ดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใถ้า่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1000 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 01/11/61-30/11/61

ตย. ที่	ขนาดอิฐ (cm)			น้ำหนัก (kg)	แรงที่ก้ด P (kg)	ช่วงยาว L (cm)	ความหนา b (cm)	ความลึก d (cm)	ค่าโมดูลัส R* (kg/cm <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย R
	กว้าง	ยาว	สูง							
7 วัน (วันที่ 1 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.30	261.98	55	7.5	20	7.204	6.139
2	7.5	60	20	9.20	201.83	55	7.5	20	5.550	
3	7.5	60	20	9.25	205.91	55	7.5	20	5.663	
14 (วันที่ 8 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.35	276.25	55	7.5	20	7.597	7.802
2	7.5	60	20	9.20	264.02	55	7.5	20	7.260	
3	7.5	60	20	9.30	310.91	55	7.5	20	8.550	
28 (วันที่ 22 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.35	401.63	55	7.5	20	11.045	11.858
2	7.5	60	20	9.38	423.04	55	7.5	20	11.634	
3	7.5	60	20	9.35	468.91	55	7.5	20	12.895	

\*R= 3PL/2bd<sup>2</sup>



ตารางที่ ข.45 ผลการทดสอบกำลังรับแรงค้ดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย

เ้าถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20)และเส้นใยสังเคราะห์ FRC1

ที่อายุระยะเวลา 7,14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20+FRC1

ข้อกำหนดชั้นตัวอย่าง W/C = 0.50

ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1000 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 01/11/61-30/11/61

ตย. ที่	ขนาดอิฐ (cm)			น้ำหนัก (kg)	แรงที่ก้ด P (kg)	ช่วงยาว L (cm)	ความหนา b (cm)	ความลึก d (cm)	ค่าโมดูลัส R* (kg/cm <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย R
	กว้าง	ยาว	ง							
7 วัน (วันที่ 1 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.34	371.05	55	7.5	20	10.204	9.484
2	7.5	60	20	9.30	349.64	55	7.5	20	9.615	
3	7.5	60	20	9.32	313.97	55	7.5	20	8.634	
14 (วันที่ 8 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.34	397.55	55	7.5	20	10.933	10.858
2	7.5	60	20	9.30	387.36	55	7.5	20	10.652	
3	7.5	60	20	9.32	399.59	55	7.5	20	10.989	
28 (วันที่ 22 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.32	444.44	55	7.5	20	12.222	12.269
2	7.5	60	20	9.32	460.75	55	7.5	20	12.671	
3	7.5	60	20	9.35	433.23	55	7.5	20	11.914	

$$*R = 3PL / 2bd^2$$



ตารางที่ ข.46 ผลการทดสอบกำลังรับแรงคัดของคอนกรีตเซลลูโลสที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ้านหินธรรมดา ร้อยละ 20 (FA20)และเส้นใยสังเคราะห์ FRC2  
 ที่อายุระยะเวลา 7,14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูโลสที่ FA20+FRC2

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1000 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 01/11/61-30/11/61

ดย. ที่	ขนาดอิฐ (cm)			น้ำหนัก (kg)	แรงที่กุด P (kg)	ช่วงยาว L (cm)	ความหนา b (cm)	ความลึก d (cm)	ค่าโมดูลัส R* (kg/cm <sup>2</sup> )	ค่าเฉลี่ย R
	กว้าง	ยาว	สูง							
7 วัน (วันที่ 1 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.35	392.46	55	7.5	20	10.793	10.512
2	7.5	60	20	9.30	377.17	55	7.5	20	10.372	
3	7.5	60	20	9.30	377.17	55	7.5	20	10.372	
14 (วันที่ 8 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.30	428.13	55	7.5	20	11.774	11.820
2	7.5	60	20	9.35	438.33	55	7.5	20	12.054	
3	7.5	60	20	9.30	423.04	55	7.5	20	11.634	
28 (วันที่ 22 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.32	499.49	55	7.5	20	13.736	14.343
2	7.5	60	20	9.38	530.07	55	7.5	20	14.577	
3	7.5	60	20	9.35	535.17	55	7.5	20	14.717	



ตารางที่ ข.47 ผลการทดสอบกำลังรับแรงค้ดของคอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย  
 ใ้ถ่านหินธรรมชาติ ร้อยละ 20 (FA20)และเส้นใยสังเคราะห์ FRC3  
 ที่อายุระยะเวลา 7,14 และ 28 วัน

ชื่อตัวอย่างทดสอบ คอนกรีตเซลลูล่าแทนที่ FA20+FRC3

ข้อกำหนดชิ้นตัวอย่าง W/C = 0.50 ความหนาแน่นคอนกรีตสด 1000 กก./ลบ.ม.

จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 9 ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ 01/11/61-30/11/61

ดย. ที่	ขนาดอิฐ (cm)			น้ำหนัก	แรงที่กค	ช่วงยาว	ความหนา	ความลึก	ค่าโมดูลัส	ค่าเฉลี่ย R
	กว้าง	ยาว	สูง	(kg)	P (kg)	L (cm)	b (cm)	d (cm)	R* (kg/cm <sup>2</sup> )	
7 วัน (วันที่ 1 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.35	402.65	55	7.5	20	11.073	10.793
2	7.5	60	20	9.30	392.46	55	7.5	20	10.793	
3	7.5	60	20	9.35	382.26	55	7.5	20	10.512	
14 (วันที่ 8 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.30	426.10	55	7.5	20	11.718	11.942
2	7.5	60	20	9.28	433.23	55	7.5	20	11.914	
3	7.5	60	20	9.35	443.43	55	7.5	20	12.194	
28 (วันที่ 22 พย.61)										
1	7.5	60	20	9.32	501.53	55	7.5	20	13.792	14.596
2	7.5	60	20	9.35	540.27	55	7.5	20	14.857	
3	7.5	60	20	9.35	550.46	55	7.5	20	15.138	

\*R= 3PL/2bd<sup>2</sup>





ภาคผนวก ค

- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14175 เครื่องผสมคอนกรีตเซลล์ลู่วิ่งแบบมอเตอร์เหนวนอน
- อนุสิทธิบัตร เลขยื่นคำขอ ที่ 1803000352 เครื่องสร้างฟองโฟมแบบควบคุมเวลา
- ความลับทางการค้า เลขที่ ศธ 5614(12)/197
- ผลการทดสอบคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ มอก.2601-2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(19)  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย์  
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14175

(11) เลขที่ประกาศโฆษณา 14175  
(43) วันประกาศโฆษณา 24 กรกฎาคม 2561  
(40) วันออกอนุสิทธิบัตร 24 กรกฎาคม 2561

(12) ประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร


(21) เลขที่คำขอ 1803000350	(51) ฟิล์มกันรอยบนก้นกบการประดิษฐ์ระหว่งประเภท Int.C1.10
(22) วันที่ยื่นคำขอ 10 มกราคม 2561	B28C 5/08
(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก	(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก	บริษัท อิมพีเน็คคอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด
-	(72) ผู้ประดิษฐ์
(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ถิ่นศิริ
-	นายอภิชาต ธีรเมธ
	(74) ตัวแทน
	นางสาววิเศษ มหานุญญาณา
	สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
	อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
(54) ชื่อสิ่งประดิษฐ์การประดิษฐ์	เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูโลสแบบมอเตอร์แวนอนตามการประดิษฐ์นี้
(57) บทสรุปการประดิษฐ์	<p>เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูโลสแบบมอเตอร์แวนอนตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นเครื่องผสมที่ใช้กำลังการผสมจากมอเตอร์เกียร์แบบอัตโนมัติ โดยไม่มีชุดเกียร์ที่สามารถปรับระดับเกียร์ได้ เพื่อกำหนดจำนวนรอบ เพราะมอเตอร์เกียร์ที่ใช้ตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ได้รอบตามที่กำหนดไว้อย่างลงตัวรอบใบกวน โดยไม่จำเป็นต้องมีเกียร์ทดรอบ และเป็นรอบการหมุนที่เหมาะสมกับสูตรที่ใช้ในการผลิต และมีตัวควบคุมระบบไฟฟ้าปรับทิศทางการหมุนของใบกวน โดยการปรับใบกวนหมุนวนเข้ามาฝักจะเป็นการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน และปรับใบกวนได้หมุนตามเข้ามาฝักจะเป็นการนำส่วนผสมที่อยู่ในถังไหลออก หรือให้คลุกเคล้ากันให้ดีขึ้น ใบกวนถูกออกแบบมาเพื่อให้คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสผสมเข้ากันได้ดี โดยมีระบบใบกวนแวนอนเกลียวคู่ ตัวถังมีจุดรองรับแบบบานพับเพื่อรับของไหลส่วนผสมต่าง ทำให้คอนกรีตไหลออกได้เร็วขึ้น โครงเหล็ก รองรับตัวถังจะเชื่อมต่อกับพื้นและชุดราวบันไดพร้อมราวกันตก เพื่อให้ผู้ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องผสมคอนกรีตเซลลูโลสแบบมอเตอร์แวนอนนี้ได้</p>

## ข้อชี้แจง

1. เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูโลสแบบมอเตอร์แวนอน มีลักษณะที่ประกอบด้วย

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (10) โดยควบคุมการทำงานของมอเตอร์เกียร์ (1) เป็นการควบคุมจำนวนรอบการหมุนของใบกวนให้เป็นไปตามสูตรของการผลิตคอนกรีตมวลเบา มีใบกวนสองทิศทาง (3) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กตัดเป็นเกลียวหมุนรอบแกนเพลลาในแวนอน เพื่อกวนส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันภายในถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) โดยตั้งอยู่บนโครงสร้างรับถังผสมคอนกรีตแวนอน (5) ที่มีแท่นรองรับถังผสมคอนกรีตด้านหลัง มีลักษณะเป็นแกนที่เป็นจุดหมุนถังผสมคอนกรีตแวนอน (8) สามารถหมุนได้

โดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ มอเตอร์เกียร์ (1) จะมีชุดเฟืองเกียร์สำหรับทดรอบการหมุนแบบอัตโนมัติ โดยตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (10) ใช้ปรับระดับความเร็วไฟฟ้าและปรับการหมุนใบกวนให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้ และชุดรอกไฟฟ้า (11) ใช้ในการปรับความลาดเอียงของถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) ให้เลื่อนต่ำลงหรือสูงขึ้น ในการปรับระดับโครงสร้างรับถังผสมคอนกรีตแวนอน (5) และแท่นรองรับถังผสมคอนกรีตด้านหน้า จะมีลักษณะเป็นแท่งโลหะที่มีลักษณะเป็นรูปปรับระดับแบบสลัก (4) สามารถถอดเปลี่ยนช่องปรับยึดเข้ากับโครงเหล็กรองรับ ที่สามารถปรับระดับการเอียงของถังได้ และการทำงานที่สำคัญของเครื่องผสมคอนกรีตเซลลูโลสแบบมอเตอร์แวนอน โดยดูจากกำหนดการหมุนต่อรอบต่อนาทีไว้ตามรายการคำนวณ



(ข้อชี้แจง 1 ข้อ, รูปเขียน 1 รูป)

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

เครื่องผสมคอนกรีตเซลล์รูปร่างแบบมอเตอร์แนวนอน

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ การประดิษฐ์

- 5           วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผสมคอนกรีตเซลล์รูปร่างแบบมอเตอร์แนวนอน

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปการผสมคอนกรีตมวลเบาแบบดั้งเดิมจะใช้เครื่องผสมคอนกรีตแบบใบกวนแนวตั้งในการผสม มีลักษณะเป็นถังโลหะคล้ายๆ ลูกข่าง ใบมือเดอริไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนให้ตัวถังหมุนเพื่อผสมคอนกรีต โดยใช้ระบบสายพานซึ่งใช้พลังงานในการทำงานสูง การบำรุงรักษายาก มีพวงมาลัย ควบคุมองศาการหมุนของตัวถังใบกวน 2 ใบ เพื่อกวนส่วนผสมให้เข้ากัน การหมุนของตัวถังจะหมุนตามกำลังของมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้ ไม่สามารถปรับจำนวนรอบของการหมุนได้ ใช้ระยะเวลาในการผสมให้คอนกรีตเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ผสมได้ในปริมาณที่น้อย ใช้งานได้ไม่สะดวก เนื้อคอนกรีตไม่สม่ำเสมอ โดยจะส่งผลกระทบต่อสมบัติต่างๆ ของคอนกรีต เช่น กำลังอัดต่ำ การดูดซึมน้ำมาก เป็นต้น

ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นเครื่องผสมคอนกรีตเซลล์รูปร่างแบบมอเตอร์แนวนอนขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะประดิษฐ์ตัวเครื่องให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถผสมคอนกรีตได้ในปริมาณมากขึ้น พัฒนาแก้ไขใบกวนให้เหมาะสมกับการผสมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลล์รูปร่าง ใช้ระบบเกียร์มอเตอร์ในการทำงาน โดยกำหนดในการหมุนของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับสูตรทำให้ฟองโฟมผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีมากยิ่งขึ้น และไม่ทำลายฟองโฟมให้แตกละเอียดจนเกินไป ตัวเครื่องสามารถปรับให้ใบกวนหมุนทวนเข็มนาฬิกา และตามเข็มนาฬิกาได้ เพื่อความสะดวกในการผสม และการนำคอนกรีตมวลเบาออกจากเครื่องไม่ เครื่องผสมคอนกรีตเซลล์รูปร่างแบบมอเตอร์แนวนอนนี้ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตเซลล์รูปร่าง (Concrete Cellular Mix Design) ประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาง่าย ใช้งานได้สะดวกกว่าเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาทั่วไป

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

เครื่องผสมคอนกรีตเซลล์รูปร่างแบบมอเตอร์แนวนอนนี้ มีลักษณะเป็นถัง ซึ่งภายในมีใบกวนสำหรับผสมคอนกรีตมวลเบา ตั้งอยู่บนโครงเหล็กทรงรับ ซึ่งโครงเหล็กทรงรับจะเชื่อมต่อกับพื้นและชุดบันไดพร้อมราวกันตก เพื่อให้สามารถขึ้นไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องผสมคอนกรีตเซลล์รูปร่างแบบมอเตอร์แนวนอน ใบมือเดอริเกียร์เป็นตัวขับเคลื่อน มีชุดเฟืองเกียร์สำหรับทดรอบการหมุนแบบอัตโนมัติ มีชุดกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ปรับระดับความถี่ไฟฟ้าและปรับการหมุนใบกวนให้หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อนำคอนกรีตมวลเบาออกจากเครื่องผสมคอนกรีตในทางช่องลำเลียง และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อผสมส่วนผสมให้เข้ากัน ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้เพื่อ



หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

พัฒนาเครื่องผสมคอนกรีต เซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอนให้เหมาะสมกับการผลิตคอนกรีตมวลเบามากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานในการออกสัดส่วนคอนกรีตเซลลูล่า ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น สะดวกต่อการใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

- 5 ตามรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงเครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอนตาม การประดิษฐ์นี้ที่ประกอบด้วย โครงสร้างรับถังผสมคอนกรีตแวนอน (5) ไฟล์สัญญาณเตือน (12) เพื่อแสดงความพร้อมในการทำงานของเครื่อง และมีผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (10) สามารถตั้งระดับความถี่ไฟฟ้า โดยควบคุมการทำงานของมอเตอร์เกียร์ (1) จะมีชุดเฟืองเกียร์สำหรับทดรอบการหมุนแบบอัตโนมัติ ใช้ควบคุมเพื่อปรับการหมุนของใบกวนสองทิศทาง (3) ซึ่งการหมุนจะควบคุมให้หมุน ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อผสมซีเมนต์ ทราย และน้ำ ให้เข้ากัน และต้องปิดฝาตะแกรงปิดถังผสมคอนกรีตแวนอน (7) ก่อนทุกครั้ง แล้วจึงฉีดฟองโฟมเข้าไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผสมกวนจนส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นปรับทิศทางการหมุนของใบกวนสองทิศทาง (3) ให้หมุนในทวนเข็มนาฬิกา เพื่อจะลำเลียงคอนกรีตที่ผสมกันจนเข้าที่แล้วจะปล่อยออกจากตัวถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) จากนั้นให้ปรับแท่นจุดหมุนถังผสมคอนกรีตแวนอน (8) เลื่อนให้ต่ำลงเพื่อให้ถังผสมคอนกรีตมวลเบาแวนอน (2) เอียงโดยใช้ชุดรถกไฟฟ้า (11) และปรับใส่สลักในรูปปรับระดับแบบสลัก (4) เมื่อได้ระดับที่ต้องการแล้ว คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าจะออกจากช่องปล่อยคอนกรีต
- 10
- 15

- การบำรุงรักษาเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอนนี้ ในกรณีที่ทำกรผสมคอนกรีตมวลเบาเสร็จแล้ว สามารถฉีบน้ำและขัดทำความสะอาดได้ โดยปรับแท่นรองรับถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) ด้วยการใช้ชุดรถกไฟฟ้า (11) ในการปรับความลาดเอียงของถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) ด้านหน้า ให้เลื่อนต่ำลงเพื่อให้ถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) เอียงลงเพื่อให้น้ำและเศษคอนกรีตไหลออกทางช่องปล่อยคอนกรีตได้อย่างสะดวก และที่สำคัญ เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอนเครื่องนี้ยังสามารถขนย้ายได้สะดวก โดยการติดตั้งล้อเลื่อน 5 นิ้ว (6) กับชุดบันไดขึ้นลง (9) ทั้งหมดสามารถถอดออกได้ในกรณีที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอน
- 20

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 แสดงรูปสามมิติของเครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอนตามการประดิษฐ์นี้

- 25 วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อৌสิทธิ

1. เครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอน มีลักษณะที่ประกอบด้วย

ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (10) โดยควบคุมการทำงานของมอเตอร์เกียร์ (1) เป็นการควบคุมจำนวนรอบการหมุนของใบกวนให้เป็นไปตามสูตรของการผลิตคอนกรีตมวลเบา มีใบกวน สองทิศทาง (3) ที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็กตัดเป็นเกลียวหมุนรอบแกนเหลาในแนวอน เพื่อกวนส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ภายในถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) โดยตั้งอยู่บนโครงสร้างรับถังผสมคอนกรีตแวนอน (5) ที่มีแท่นรองรับถังผสมคอนกรีตด้านล่าง มีลักษณะเป็นแกนที่เป็นจุดหมุนถังผสมคอนกรีตแวนอน (3) สามารถหมุนได้

โดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ มอเตอร์เกียร์ (1) จะมีชุดเฟืองเกียร์สำหรับทดรอบการหมุนแบบอัตโนมัติ โดยผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (10) ใช้ปรับระดับความถี่ไฟฟ้าและปรับการหมุนใบกวนให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้ และชุดรอกไฟฟ้า (11) ใช้ในการปรับความลาดเอียงของถังผสมคอนกรีตแวนอน (2) ให้เลื่อนต่ำลงหรือสูงขึ้น ในการปรับระดับโครงสร้างรับถังผสมคอนกรีตแวนอน (5) และแท่นรองรับถังผสมคอนกรีตด้านล่าง จะมีลักษณะเป็นแท่งโลหะที่มีลักษณะเป็นรูปรับระดับแบบสลัก (4) สามารถถอดเปลี่ยนช่องปรับยึดเข้ากับโครงเหล็กรองรับ ที่สามารถปรับระดับการเอียงของถังได้ และการทำงานที่สำคัญของเครื่องผสมคอนกรีตเซลลูล่าแบบมอเตอร์แวนอน โดยดูจะกำหนดการหมุนต่อรอบก่อนหน้าไว้ตามรายการคำนวณ

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า


**บทสรุปการประดิษฐ์**

เครื่องผสมคอนกรีตเซลล์ลู่อ่าแบบมอเตอร์แนวอนตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นเครื่องผสมที่ใช้กำลังการผสมจากมอเตอร์เกียร์แบบอัตโนมัติ โดยไม่มีชุดเกียร์ที่สามารถปรับระดับเกียร์ได้ เพื่อกำหนดจำนวนรอบเพราะมอเตอร์เกียร์ที่ใช้ตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ได้ออกมาตามกำหนดไว้อย่างลจ้วของรอบใบกวน โดยไม่จำเป็นต้องมีเกียร์ทดรอบ และเป็นรอบการหมุนที่เหมาะสมกับสูตรที่ใช้ในการผลิต และมีผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าปรับทิศทางการหมุนของใบกวน โดยการปรับใบกวนหมุนวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน และปรับใบกวนให้หมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการนำส่วนผสมที่อยู่ด้านล่างออก หรือให้คลุกเคล้ากันให้ดีขึ้น ใบกวนถูกออกแบบมาเพื่อให้คอนกรีตมวลเบาเซลล์ลู่อ่าผสมเข้ากันได้ดี โดยมีระบบใบกวนแนวอนเกลียวคู่ ตัวถังมีจุดรองรับแบบบานพับเพื่อรับของป่อย่างส่วนผสมต่ำลง ทำให้คอนกรีตไหลออกได้เร็วขึ้น โครงเหล็ก รองรับตัวถังจะเชื่อมต่อกับพื้นและชุดราวบันไดพร้อมราวกันตก เพื่อขึ้นไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องผสมคอนกรีตเซลล์ลู่อ่าแบบมอเตอร์แนวอนนี้ได้



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า



รูปที่ 1

สำเนา

แบบสป / สค / สสป / 001-ก

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า



คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

- การประดิษฐ์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- อนุสิทธิบัตร **ยื่นผ่านพาณิชย์จังหวัด**

ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

สำหรับเจ้าหน้าที่	
วันรับคำขอ- 5 ก.พ. 2561	เลขที่คำขอ 1803000352
วันยื่นคำขอ 10 ส.ค. 2561	
สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ	
ใช้กับแบบผลิตภัณฑ์	
ประเภทผลิตภัณฑ์	
วันประกาศโฆษณา	เลขที่ประกาศโฆษณา
วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่	

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูโลสแบบควบคุมเวลา

2. คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นคำขอสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและเป็นคำขอลำดับที่ ในจำนวน คำขอ ที่ยื่นในคราวเดียวกัน

3. ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และที่อยู่ (เลขที่ ถนน ประเทศ)

3.1 สัญชาติ	ไทย
3.2 โทรศัพท์	0-4422-4825
3.3 โทรสาร	0-4422-4814
3.4 อีเมล	-

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย

2. บริษัท อินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด  
170 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย

4. สิทธิในสารขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ  ผู้รับโอน  ผู้ขอรับสิทธิโดยเหตุอื่น

5. ตัวแทน(ถ้ามี)ที่อยู่ (เลขที่ ถนน จังหวัด รหัสไปรษณีย์)

นางสาว ปิยมาศ มหาบุญคุณนท์	5.1 ตำแหน่งเลขที่ 2219
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	5.2 โทรศัพท์ 0-4422-4825
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง	5.3 โทรสาร 0-4422-4814
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย	5.4 อีเมล pmataboon@gsut.ac.th

6. ผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่อยู่ ( เลขที่ ถนน ประเทศ )

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ อยู่ที่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

2. นายอภิรักษ์ ขาวรัมย์ อยู่ที่ บริษัท อินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด 170 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

7. คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคำขอเดิม

ผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขอให้ถือว่าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ ในวันเดียวกับคำขอรับสิทธิบัตร

เลขที่ วันยื่น เพราะคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้แยกจากหรือเกี่ยวข้องกับคำขอเดิมเพราะ

คำขอเดิมมีการประดิษฐ์หลายอย่าง  ถูกคัดค้านเนื่องจากผู้ขอไม่มีสิทธิ  ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ

หมายเหตุ ใบกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายแบบฉบับนี้โดยระบุหมายเลขกำกับข้อเท็จจริงที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่าแบบควบคุมเวลา

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

- 5 วิศวกรรมศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสร้างฟองโฟมชนิดป้อนแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า

ภูมิหลังของศิลปะ หรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

- คอนกรีตธรรมดาทั่วไปจะมีน้ำหนักประมาณ 2,200 ถึง 2,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีวัสดุประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ททราย หิน และน้ำ ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคารที่พักอาศัย สะพาน และถนน เป็นต้น ในขณะที่คอนกรีตมวลเบาที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 500 ถึง 1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถ้าหากใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทดแทนคอนกรีตธรรมดา ก็จะทำให้ตัวอาคารมีน้ำหนักเบาลง โครงสร้างอาคารมีขนาดเล็กลง จึงทำให้ประหยัดวัสดุในการก่อสร้าง และนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ทนไฟ ป้องกันความร้อน ป้องกันเสียง คัดแต่งเข้ารูปได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

- ปัจจุบันคอนกรีตมวลเบาจำหน่ายออกเป็น 3 ชนิด คือ คอนกรีตมวลเบาตามหน่วยน้ำหนัก คอนกรีตมวลเบาที่ใช้วัสดุผสมเบาและคอนกรีตมวลเบาที่ใช้สารเคมี ซึ่งคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าจะจัดอยู่ในชนิดคอนกรีตมวลเบาที่ใช้สารเคมี โดยใช้ก๊าซสร้างฟองโฟมผ่านเครื่องกำเนิดฟองโฟมผสมกับซีเมนต์เพื่อทำปฏิกิริยากันกลายเป็นฟองอากาศเล็กๆ อยู่ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตของตัวฟูขึ้นมีปริมาตรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า เมื่อคอนกรีตแข็งตัวจะกลายเป็นคอนกรีตที่มีรูเล็กๆ เรียกว่า โฟมคอนกรีต

- ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่ใช้สารลดแรงดึงผิว นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดฟองโฟม และปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์เครื่องกำเนิดฟองโฟมรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ซึ่งมีทั้งแบบใช้ถังแรงอัดและใช้ปั๊มแรงดันอัดแรงดัน

- สิ่งประดิษฐ์เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลลูล่าแบบควบคุมเวลานี้ ต่างจากเครื่องกำเนิดฟองโฟมชนิดถังอัดแรงดันทั่วไป โดยสิ่งประดิษฐ์นี้มีลักษณะเด่น คือ การสร้างฟองโฟมอัดแน่นดี ถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์ตั้งเวลาทำให้ได้ค่าปริมาตรฟองโฟมที่มีความแม่นยำสูงตามการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตเซลลูล่า (Concrete Cellular Mix Design) ตัวเครื่องมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก อุปกรณ์ของตัวเครื่องถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา มีสวิตช์ควบคุมอัตราการปล่อยน้ำยาฟองโฟม และยังมีตัวควบคุมแรงดันลมเพื่อควบคุมแรงดันลมให้มีความดันที่เหมาะสมในการอัดอากาศ ทั้งระบบกักตัวโฟมจะมีวาล์ว เปิด-ปิด 2 ตัว คือ วาล์วอากาศและวาล์วของเหลว ในขณะที่ใช้งานจะต้องปรับวาล์ว เปิด-ปิดทั้ง 2 ตัว เพื่อควบคุมให้มีความดันของอากาศและของเหลวเหมาะสมเพื่อให้ได้ฟองโฟมที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้น มีประสิทธิภาพของฟองโฟม มากขึ้น

เครื่องกำเนิดฟองโฟมชนิดนี้แรงดันสำหรับคนกรีดผมระบบเซลล์ค่าตามการประดิษฐ์นี้ ได้รับการพัฒนาให้  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานได้สะดวกกว่าเครื่องกำเนิดฟองโฟมทั่วไป

**ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์**

เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลล์ค่าแบบควบคุมเวลาตาม การประดิษฐ์นี้ มีลักษณะแบ่งเป็นส่วนของ  
5 ระบบน้ำยาและส่วนของอากาศ โดยจะปล่อยน้ำยามาผสมกับอากาศผ่านวาล์วเปิด-ปิดมายังกระบอกรัดหัวฉีด เพื่อให้  
อากาศและน้ำยามาผสมกันเป็นฟองโฟมแล้วจึงปล่อยออกมา

ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เพื่อเป็นเครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลล์ค่าแบบควบคุมเวลา มีต้นทุน  
ต่ำ ให้สอดคล้องกับการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตเซลล์ค่า ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สะดวกต่อการใช้งาน บำรุงรักษาได้ง่ายและยังสะดวกต่อการขนย้าย

10 **การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์**

ตามรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงเครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลล์ค่าแบบควบคุม เวลาตามการประดิษฐ์นี้  
ที่ประกอบด้วย ชุดสายพานม้วนเดี่ยว (1) ประตูเปิด-ปิดห้องเครื่อง (2) ล้อเลื่อนขนาด 3 นิ้ว (3) ท่อส่งลมทางออก (4)  
ท่อส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมทางออก (5) ท่อส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมทางเข้า (5.1) ท่อส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมไหลย้อน  
กลับ (5.2) วาล์วเปิด-ปิดลม (6) กระบอกรัดหัวฉีดฟองโฟม (7) มอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรง (8) ชุดกระบอกลูกสูบปั๊มแรงดัน  
15 (9) ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า (10) วาล์วปรับแรงดันลม (11) มาตรวัดระดับแรงดันลม (12) แท่นรับจอแสดงสัดส่วน  
ผสมคอนกรีตเซลล์ค่า (13)

กระบวนการทำงาน อากาศที่มาจากเครื่องอัดอากาศ จะถูกปล่อยเข้ามาผ่านตัวควบคุมแรงดันอากาศ  
เป็นตัวปรับแรงดันลม (11) สามารถปรับแรงดันได้โดยตรวจสอบจากมาตรวัดแรงดันจากมาตรวัดระดับแรงดันลม  
(12) ให้แรงดันอากาศตามที่กำหนด แรงดันอากาศก็จะมาผสมกับน้ำยาที่มาจากชุด มอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรง (8) และ  
20 ชุดกระบอกลูกสูบปั๊มแรงดัน (9) และชุดม้วนเดี่ยวสายพาน (1) แยกเป็นสองส่วนคือในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรง (8)  
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนเดี่ยวที่ 2 นิ้ว พร้อมกับชุดม้วนเดี่ยวสายพานของชุดกระบอกลูกสูบปั๊มแรงดัน (9) ที่มี  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ที่เป็นส่วนประกอบการทำงานในการสร้างฟองโฟม ส่วนการลำเลียงของลม และ  
น้ำยาสร้างฟองโฟม ทั้งเข้าและออก จะมีส่วนประกอบคือ ท่อส่งลมเข้าตัวเครื่องจะผ่านการทำงานของตัวกรองฉัก  
จับไอน้ำ (14) ก่อน ต่อจากนั้นแรงดันลมก็ไปยังวาล์วปรับแรงดันลม (11) เพื่อที่จะควบคุมแรงดันลมโดยจะแสดง  
25 แรงดันของลมไปยังมาตรวัดระดับแรงดันลม (12) โดยสามารถจะกำหนดแรงดันลมโดยให้วาล์วปรับแรงดันลม (11)  
ให้มีแรงดันที่ใช้งานโดยใช้ค่าที่ 6-7 บาร์ หลังจากนั้นลมจะถูกส่งไปตามท่อส่งลมทางออก (4) ไปยังกระบอกรัดหัวฉีด  
ฟองโฟม (7) โดยจะผ่านวาล์วเปิด-ปิดลม (6) และในส่วนของการลำเลียงน้ำยาสร้างฟองโฟม ก็จะมีในส่วนของท่อ  
ส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมทางเข้า (5.1) ที่ต่อดจากถังน้ำยาด้านนอกเข้าสู่ตัวเครื่องที่มีการทำงานด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรง  
(8) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนของชุดสายพานม้วนเดี่ยว (1) พร้อมม้วนเดี่ยวที่ใช้เชื่อมโยงกับการทำงานของชุดกระบอกลูกสูบปั๊ม

หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า

แรงดัน (9) เพื่อให้ชุดระบายกลับสู่อุปกรณ์แรงดัน (9) ได้ทำงานและทำการดูดน้ำยาสร้างฟองโฟม เพื่อจะส่งผ่านไปยังท่อส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมทางออก (5) เพื่อไปยังกระบอกหัวฉีดฟองโฟม (7) จะมีถึงน้ำยาจำนวนปริมาตร 200 ลิตร หรือสามารถเปลี่ยนปริมาตรถึงน้ำยาได้ พร้อมกับกับท่อส่งลมทางออก (4) เมื่อน้ำยามาเจอกับอากาศที่กระบอกหัวฉีดฟองโฟม (7) จะเกิดเป็นฟองโฟมแล้วนำไปผสมกับเบอร์ด้า ก็จะได้คอนกรีตมวลเบาในระบบเซลล์รูล่า ซึ่ง 5 สิ่งประดิษฐ์นี้ออกแบบและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานเพื่อให้มีขนาดหน้าตัดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดฟองละเอียดสม่ำเสมอและสามารถกำหนดอัตราส่วนในการผสมของฟองโฟมได้โดยจะมาจากระบบการตั้งเวลาปิดการไหลของฟองโฟมตามที่คำนวณในอัตราส่วนที่เหมาะสม แต่ถ้าหากปริมาณน้ำยาสร้างฟองโฟมมากเกินไปตัวน้ำยาก็จะไหลย้อนกลับไปยังท่อส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมไหลย้อนกลับ (5.2) ในส่วนของการทำทํานนี้จะถูกควบคุมด้วยการทำงานของชุดควบคุมระบบไฟฟ้า (10) ทั้งหมดในการเปิด-ปิด และการตั้งเวลาในการทำงานของเครื่องสร้างฟองโฟม และ 10 ยังมีในส่วนของการกำหนดการผสมอัตราส่วนการผสมของคอนกรีตมวลเบาได้โดย แทนรับแสดงอัตราส่วนผสมคอนกรีตเซลล์รูล่า (1.3)

การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดฟองชนิดบีบแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาในระบบเซลล์รูล่า ในกรณีที่ต้องการรักษาซ่อมแซมตัวกำเนิดฟองโฟมก็สามารถเปิดประตูห้องเครื่อง (2) ด้านหน้าตัวเครื่องได้และสามารถนำมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรง (8) และชุดระบายกลับสู่อุปกรณ์แรงดัน(9) และชุดควบคุมระบบไฟฟ้า (10) มาบำรุงรักษาซ่อมแซม 15 ภายนอกของตัวเครื่องได้ เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานในครั้งถัดไป

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 แสดงรูปสามมิติของเครื่องสร้างฟองโฟม คอนกรีตเซลล์รูล่าแบบควบคุมเวลา ตามการประดิษฐ์นี้

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์




หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

บทสรุปการประดิษฐ์

- เครื่องสร้างฟองโฟมคอนกรีตเซลล์แบบควบคุมเวลา โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ จุด เชื่อมเครื่องอัดแรงดัน เพื่ออัดอากาศเข้าในช่องทางเข้าอากาศ จะมีมาตรวัดระดับแรงดันลม(12) และวาล์ว เปิด-ปิดลม(6) ซึ่งสามารถปรับแรงดันอากาศเข้าออกเพื่อผสมกับของเหลวที่ระบกกหัวฉีดฟองโฟม(7) โดยที่ของเหลวเป็นสารลดแรงตึงผิว ทำให้เกิดฟองที่มีความสม่ำเสมอ และภายในเครื่องจะมีท่อสุดของเหลวคือท่อส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมทางเข้า(5.1) และท่อส่งน้ำยาสร้างฟองโฟมไหลย้อนกลับ(5.2) และถังน้ำยาด้านนอกตัวเครื่อง ซึ่งสามารถบรรจุน้ำยาได้ในปริมาตร 200 ลิตร หรือสามารถเปลี่ยนปริมาตรถังน้ำยาใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าได้และจากนี้ยังมีชุดกระบอกสูบลมแรงดัน(9) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรง(8) ซึ่งสามารถปรับแรงดันของกาสูบน้ำยาให้มีอัตราการไหลตามที่ต้องการได้ และมีชุดควบคุมระบบไฟฟ้า(10) ที่สามารถตั้งเวลาการสูบน้ำยาได้ตามความต้องการ ออกแบบสัดส่วน
10. ผสมคอนกรีตเซลล์ (Concrete Cellular Mix Design)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



รูปที่ 1



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนโลยี  
วันที่ 616/2561  
วันที่ 18 เม.ย. 2561  
เวลา 10:31 น. ผู้รับเอกสาร

หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 4421 โทรสาร 4607  
ที่ ศธ 5614(12)/193 วันที่ ๑ เมษายน 2561

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ดำเนินงานเพื่อยื่นแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า

เรียน ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผ่านคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

3819/ก.  
วันที่ 24 เม.ย. 2561  
เวลา 0.07 น. ผู้รับ

ด้วยข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงานวิจัยเรื่อง "คอนกรีตเซลลูโลสสำหรับอัดผนังงาน" และมีความประสงค์ ในการยื่นแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. นวัตกรรมโฟมคอนกรีตเซลลูโลส
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตเซลลูโลส

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

*(Signature)*

เรียน ผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โปรดดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร หทัยชาวล)

รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม (รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติชูชูยางกูร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการเทคโนโลยี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

18 เม.ย. 2561

เรียน ผอ.นพ.นิต

โปรดดำเนินการ

รองศาสตราจารย์ เนื้ออากาศ เอกสกลนทร์ (กำกับประสาน) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 11 เม.ย. 2561

*(Signature)*  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ  
ผู้จัดการสำนักงานอุทยานนวัตกรรมและนวัตกรรม  
25 เม.ย. 2561

เรียน คุณแม่พรรณน

โปรดดำเนินการ

*(Signature)*

(นางสาววิมลภา มหายุทธยานนท์)  
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
27 เม.ย. 2561



## ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการทดสอบการวัดขนาด คอนกรีตบล็อกมวลเบา มอก. 2601-2556

ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: บริษัท อินทีเนติคอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด	คำขอที่	: CMT 0354/61
สถานที่ทดสอบ	: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
หมายเลขตัวอย่าง	: CMTNS00354/61	วันที่เก็บตัวอย่าง	: -
ประเภท	: คอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติมฟองอากาศ	วันที่รับเรื่อง	: 31 ก.ค. 2561
ความหนาระบุ	: 75 มม.	วันที่รับตัวอย่าง	: 31 ก.ค. 2561
ความสูงระบุ	: 200 มม.	วันที่ทดสอบ	: 06 ส.ค. 2561
ความยาวระบุ	: 600 มม.		

Sample No.	ความสูง				ความยาว				ความหนา				Remark (เกณฑ์กำหนด)
	ด้านหัว		ด้านปลาย		ด้านหัว		ด้านปลาย		ด้านหัว		ด้านปลาย		
1	บน	ล่าง	บน	ล่าง	บน	ล่าง	บน	ล่าง	บน	ล่าง	บน	ล่าง	ความสูง = 4 มม.
2	202	203	202	203	599	599	599	599	75.69	75.94	77.50	76.89	ความยาว ± 5 มม.
3	203	204	204	204	599	600	599	600	77.12	75.68	76.00	75.22	ความหนา ± 3 มม.

Continues to Page 2



14 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 2/4

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้ง คอนกรีตบล็อกมวลเบา มอก. 2601-2556

ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: บริษัท อินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด	คำขอที่	: CMT 0354/61		
สถานที่ทดสอบ	: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี				
หมายเลขตัวอย่าง	: CMTNS00354/61	วันที่เก็บตัวอย่าง	: -		
ประเภท	: คอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติมฟองอากาศ	วันที่รับเรื่อง	: 31 ก.ค. 2561		
ความหนาแน่น	: - มม.	วันที่รับตัวอย่าง	: 31 ก.ค. 2561		
ความสูงระงู	: - มม.	วันที่ทดสอบ	: 06 ส.ค. 2561		
ความยาวระงู	: - มม.				
Sample No.	Dimension (mm)	Weight (g)	Density (kg/m <sup>3</sup> )	Ave.Density (kg/m <sup>3</sup> )	Remark
1	150.08 x 149.92 x 150.21	2,811.5	831.9		
2	150.26 x 151.31 x 150.26	2,841.5	831.8	836.6	C9 (801-900)
3	150.30 x 150.24 x 150.51	2,875.5	846.1		

\*\*\*\*\* การรับรองผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับวัสดุที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น \*\*\*\*\*

Continues to Page 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



14 สิงหาคม 2561

แผ่นที่ 3/4

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ผลทดสอบการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกมวลเบา มอก. 2601-2556

ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: บริษัท อินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด	คำขอที่	: CMT 0354/61
สถานที่ทดสอบ	: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
หมายเลขตัวอย่าง	: CMTNS00354/61	วันที่เก็บตัวอย่าง	: -
ประเภท	: คอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติมฟองอากาศ	วันที่รับเรื่อง	: 31 ก.ค. 2561
ความหนาระบุ	: - มม.	วันที่รับตัวอย่าง	: 31 ก.ค. 2561
ความสูงระบุ	: - มม.	วันที่ทดสอบ	: 06 ส.ค. 2561
ความยาวระบุ	: - มม.		

Sample No.	Dimension (mm) w x L x t	Weight		Absorption (%)	Average Absorption (%)	Remark
		Dry (g)	Saturate (g)			
1	150.0 x 150.0 x 150.0	2,762.50	3,293.00	19.20	19.38	C9 (<23 %)
2	150.0 x 150.0 x 150.0	2,807.50	3,357.50	19.59		
3	150.0 x 150.0 x 150.0	2,813.50	3,358.00	19.35		

\*\*\*\*\* การรับรองผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับวัสดุที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น \*\*\*\*\*

Continues to Page 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



14 สิงหาคม 2561

แผ่นที่ 4/4

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการทดสอบความต้านแรงอัด คอนกรีตบล็อกมวลเบา มอก. 2601-2556

ชื่อผู้ยื่นคำขอ	: บริษัท อินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด	คำขอที่	: CMT 0354/61
สถานที่ทดสอบ	: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
หมายเลขตัวอย่าง	: CMTNS00354/61	วันที่เก็บตัวอย่าง	: -
ประเภท	: คอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติมพองอากาศ	วันที่รับเรื่อง	: 31 ก.ค. 2561
ความหนาระบุ	: - มม.	วันที่รับตัวอย่าง	: 31 ก.ค. 2561
ความสูงระบุ	: - มม.	วันที่ทดสอบ	: 06 ส.ค. 2561
ความยาวระบุ	: - มม.		

Sample No.	Dimension (mm)	Sectional Area (mm <sup>2</sup> )	Compressive Force (kN)	Compressive Strength (ksc)	Ave. Compressive Strength (ksc)	Remark
1	150.48 x 150.92	22,710	59.60	26.75	28.52	C9 (>25.5 ksc)
2	150.20 x 150.54	22,610	59.20	26.69		
3	150.36 x 150.86	22,683	71.50	32.13		

\*\*\*\*\* การรับรองผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับวัสดุที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น \*\*\*\*\*

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร บุศพล)

ผู้รับรอง

รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 สิงหาคม 2561

End of Report

The logo of Sakon Nakhon Rajabhat University is a large, stylized emblem in the background. It features a central figure of a person standing on a base, with a large 'H' shape above it. The entire emblem is surrounded by a circular border with a scalloped edge. The text 'มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี' is written in a curved path around the bottom of the emblem.

ภาคผนวก ง

- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา
- รางวัลที่ได้รับและทุนวิจัยในระหว่างศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



## รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในขณะศึกษา

อภิษฎ์ ชาภิรมย์, ชีรวัดน์ สิ้นศิริ (2560). การศึกษาผลกระทบอัตราการหมุนของใบกวนเครื่องผสมมวลเบาเซลลูโลส. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12. 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช จังหวัดเพชรบุรี.

Chapirom, Sinsiri (2019). A STUDY EFFECT ROTATION OF STATIONERY DRUM MIXER CELLULAR CONCRETE. *Suranaree Journal of Science and Technology (SJST)*. In Review

## รายชื่อรางวัลที่ได้รับและทุนวิจัยในระหว่างศึกษา

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 ผลงานเรื่อง ชุดผลิตคอนกรีตเซลลูโลสเพื่อเศรษฐกิจชุมชนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลกิตติกรรมประกาศผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ประจำปี 2561 ในงานมหกรรม Thailand Tech Show 2018 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้าไบเทค บางนา จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับทุนวิจัยโครงการ การศึกษาศึกษาภาพด้านการตลาดชุดผลิตคอนกรีตเซลลูโลสเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2561 งบประมาณ 400,000 บาท ชุดโครงการผลิตภัณฑ์งานวิจัยผู้การใช้ประโยชน์ (RUC) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รับทุนโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) ประจำปี 2561 งบประมาณ 900,000 บาท จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รับคัดเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปี 2560 งบประมาณ 1,655,775.00 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

รับทุนการศึกษาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2559 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สัญญาเลขที่ PHD59I0064

## การศึกษาผลกระทบอัตราการหมุนของใบกวนเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า

EFFECT OF ROTATION RATE OF STATIONERY DRUM MIXER  
ON CELLULAR LIGHTWEIGHT CONCRETEอภัย ชากิรมย์ (Aphai Chapirom)<sup>1</sup>ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ (Theerawat Sinsiri)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>นักศึกษานิพนธ์เอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมลล์ : aphai2010@gmail.com

<sup>2</sup>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมลล์ : sinsiri@g.sut.ac.th

**บทคัดย่อ :** งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบอัตราการหมุนของใบกวนเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ที่มีผลต่อคุณสมบัติด้านกำลังอัด การดูดซึมน้ำ และความหนาแน่นแห้ง ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า กำหนดความหนาแน่นเปียก 900 กก./ม<sup>3</sup> อายุ 28 วัน ใช้ น้ำยาสร้างฟองโฟม SUT V3 โดยได้นำคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ามาผสมในเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบา โดยกำหนดให้อัตราการหมุนของใบกวนไว้ 5 ระดับ แล้วนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า กับ อัตราการหมุนแต่ละระดับ การทดสอบพบว่าอัตราการหมุนมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า เนื่องจากการหมุนของใบกวนไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ขนาด การจัดเรียงตัวของฟองโฟม ส่งผลให้อัตราการหมุนใบกวนเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าความเร็วที่ 45 รอบต่อนาที มีกำลังอัดสูง และการดูดซึมน้ำน้อย และมีความหนาแน่นใกล้เคียงที่กำหนดไว้ กว่าคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่ผสมในอัตราการหมุนของใบกวนระดับอื่น ๆ ตามลำดับ

**ABSTRACT :** This research study of rotation on cellular concrete mixer. Affects of properties compressive strength water absorption and dry density on cellular lightweight concrete. A wet density of 900 kg / m<sup>3</sup>. age 28 day and foaming agent SUT V3 has taken concrete cellular concrete is mixed in the mixer. The rate of rotation the impeller into five levels and to compare of properties on cellular concrete with a turnover each level.

The test found that the rate of rotation affects of properties on lightweight concrete cellular as to the rotation of the impeller to make a change just to sort large quantities of foam. Rotation agitator Cellular concrete mixer speed at 45 rpm a high compressive strength and low water absorption and a density close to that limit on cellular concrete mix a rate of rotation of the impeller other levels respectively.

**KEYWORDS :** Rotation drum mixer , Mixer cellular lightweight concrete , Effect rotation

## 1. บทนำ

### 1.1 ความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างเนื่องจากมีคุณสมบัติ มีหน่วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 800 -1500 กก./ลบ.ม. อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ทนไฟกว่าคอนกรีตปกติ และเป็นฉนวนกันความร้อน วิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีการเติมปริมาณฟองอากาศเข้าไปในเนื้อซีเมนต์มอร์ต้าจากนั้นปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัว ในเนื้อคอนกรีตจะมีปริมาณฟองโฟมกระจายอยู่ทั่ว ๆ ทำให้มวลคอนกรีตมี

หน่วยน้ำหนักที่เบาตามที่ต้องการ ส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่า ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่หนึ่ง มวลละเอียด น้ำ และสารกักฟองอากาศ สารกักฟองอากาศที่ใช้จะมีองค์ประกอบทางเคมีจำพวก Hydrolyzed Protein และ สารซักฟอกสังเคราะห์ ฟองอากาศที่ได้จากวิธีนี้จะมีคุณสมบัติและคงรูปมากกว่า ฟองอากาศที่ได้จากผงซักฟอกกระบวนการผลิตเริ่มจากนั้นจึงนำฟองอากาศที่ได้ฉีดเข้าไปในเครื่องผสมคอนกรีตที่มีวัสดุมวลละเอียด ปูนซีเมนต์ และน้ำ ทำการผสมให้เข้ากันประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ฟองอากาศกระจายแทรกตัวตาม

เนื้อคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอการผสมไม่ควรตีหรือหมุนให้เร็วเกินไป เพราะจะทำให้ฟองอากาศเกิดการแตกตัวง่าย

จากการผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสโดยใช้เครื่องผสมแบบใบกวนในแนวนอนจะพบว่าอัตราการหมุนของใบกวนมีผลต่อฟองอากาศ ผู้ทำการวิจัยจึงสนใจต้องการศึกษาอัตราการหมุนของใบกวนเครื่องผสมที่มีรอบการหมุนที่ต่างกันว่ามีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสอย่างไร

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติความสามารถการรับกำลังอัด การดูดซึมน้ำ และความหนาแน่นแห้ง ของอัตราความเร็วการหมุนต่าง ๆ ของเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบใบกวนในแนวนอน

1.2.2 เพื่อศึกษาอัตราความเร็วการหมุนของใบกวนในเครื่องผสมที่เหมาะสม

### 1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

1.3.2 มวลรวมละเอียดที่ใช้ผสม ใช้ทรายแม่น้ำ

1.3.3 น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีตใช้น้ำประปา

1.3.4 สารกักฟองอากาศ SUT สูตร 3 (SUT V3) เจือจางกับน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 40 โดยน้ำหนัก ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องกำเนิดฟอง SUT (Foam generator) [1]

1.3.5 ออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสความหนาแน่นเปียก 900 กก./ลบ.ม [2]

1.3.6 อัตราส่วนผสม w/c เท่ากับ 0.58 อัตราปูนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1:1.75 และค่าความดันของลมที่ความดัน 6 บาร์


1.3.7 เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสแบบใบกวนในแนวนอน ขนาด 1 ลบ.ม. เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 1603001087 แสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส

1.3.8 ใบกวนเครื่องผสมเป็นแบบเพลลาเดียว แสดงในภาพที่ 2

1.3.9 กำหนดระดับอัตราการหมุนใบกวน 5 ระดับ ที่ 15 ,30 ,45 ,60 และ 75 รอบต่อนาที



ภาพที่ 2 ลักษณะใบกวนเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส

## 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 ประเภทคอนกรีตมวลเบา

คอนกรีตมวลเบา ในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง สามารถแบ่งคอนกรีตมวลเบาตามกระบวนการผลิตได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ [3]

2.1.1 ระบบที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง โดยใช้วัสดุเบาเข้ามาทดแทนเช่น ซีลี้อย ซีลี้อาซอ หรือ เม็ดโพลีเอทิลีนทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักที่เบาขึ้นแต่จะมีอายุการใช้งานที่สั้น เสื่อมสภาพได้ หรือใช้สารเคมี (Circular Lightweight Concrete : CLC) เพื่อให้เนื้อคอนกรีตฟู และทิ้งให้แข็งตัว คอนกรีตที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงนี้ส่วนใหญ่เนื้อผลิตภัณฑ์มักจะมีสีเป็น สีปูนซีเมนต์

2.1.2 ระบบที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง โดยใช้ปูนขาว ซึ่งควบคุมคุณภาพได้ยากมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตทำให้คุณภาพคอนกรีตที่ได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอมีความสามารถดูดซึมน้ำมากกว่าปกติ คุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอแล้วยังช่วยให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงทนทาน กว่าที่ การผลิตในระบบอื่นมาก ต่างจากคอนกรีตที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงซึ่งจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์สีขาว

## 2.2 ประเภทคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส

คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการผลิตฟองอากาศออกเป็น 2 แบบคือ

2.2.1 กระบวนการผลิตด้วยฟองก๊าซไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาเคมี อาศัยปฏิกิริยาเคมีของผงอลูมิเนียมกับซีเมนต์ ซึ่งอลูมิเนียมจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับซิลิเนียมไฮดรอกไซด์เกิดฟองก๊าซไฮโดรเจนขนาดเล็กละเอียดในเนื้อคอนกรีต ทำให้เกิดการขยายตัวและมีปริมาตรเพิ่มขึ้น เมื่อคอนกรีตแข็งตัวก็จะได้คอนกรีตที่มีรูพรุนสูงและน้ำหนักเบาดังแสดงในสมการที่ (1)



2.2.2 กระบวนการผลิตฟองอากาศโดยใช้สารกักฟองอากาศปริมาณสูงแนวคิดของกระบวนการผลิตด้วยวิธีนี้คือการทำฟองอากาศปริมาณสูงขึ้นมาและผสมลงในคอนกรีตสด ในช่วงต้น สารสร้างฟองอากาศที่ใช้มักจะเป็นผงซักฟอก ซึ่งมีข้อเสียฟองอากาศที่ได้มักจะไม่เสถียรและแตกง่าย ในปัจจุบัน สารกักฟองอากาศที่ใช้จะมีองค์ประกอบทางเคมีจำพวก Hydro-Lyzed Protein และสารซักฟอกสังเคราะห์ ฟองอากาศที่ได้จะมีความเสถียรและคงรูปมาก

## 2.3 การผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส

คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส เป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนโดยอาศัยหลักการแทรกแรงดันผสมกับสารเพิ่มฟองเข้าไปในซีเมนต์มอร์ตาร์ ทำให้ซีเมนต์มอร์ตาร์มีปริมาตรที่เพิ่มขึ้น มีน้ำหนักเบา


2.3.1 ส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มวลรวมละเอียด น้ำ และสารเพิ่มฟอง

2.3.2 เครื่องมือการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส อุปกรณ์การผลิตประกอบด้วย เครื่องกำเนิดโฟม (Foam generator) เครื่องผสมคอนกรีตแบบใบกวนในแนวนอน และแบบหล่อ [4]

## 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Chiara F. Ferraris [5] ได้ทำการศึกษาคอนกรีตที่ดีต้องมีโครงสร้างทางจุลภาคที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาค คือ วิธีการบ่มคอนกรีต วิธีการผสม และ

สัดส่วนวัสดุผสม ได้ศึกษาประเภทต่าง ๆ ของวิธีการผสมและการผสมคอนกรีต ในเชิงพาณิชย์ เครื่องผสมคอนกรีตมี 2 ประเภท คือ แบบ Batch mixers และ แบบ Continuous mixers เป็นเครื่องผสมคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Drum Mixer แสดงในภาพที่ 3 ลักษณะเป็นเครื่อง และ Pan Mixer



ภาพที่ 3 ภาพลักษณะของเครื่องผสมแบบ Drum Mixer

Dongyeop Han [6] ได้ทำการศึกษา ผลกระทบกระบวนการผสมคอนกรีตต่อโครงสร้างจุลภาค และการไหลของซีเมนต์เฟส พบว่าการผสมเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการผลิตคอนกรีต เปรียบเทียบกระบวนการผสมซีเมนต์เฟส ตามมาตรฐาน ASTM C305 และ ASTM C1738 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผสม ASTM C1738 สามารถรับแรงเฉือนได้สูงกว่า ส่วน ASTM C305 การไหลของซีเมนต์เฟสจะมากกว่า


## 3. ผลการศึกษา

การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส โดยทำการทดสอบกำลังอัด และอัตราการดูดซึมน้ำตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 โดยผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส ที่ความหนาแน่นเปียก 900 กก./ลบ.ม และกำหนดอัตราการหมุนของเครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส ในอัตราการรอบใบกวนหมุน ที่ 15 ,30 ,45 ,60 และ 75 รอบต่อนาที

### 3.1 การทดสอบกำลังอัด

จากผลการทดสอบ ได้ผลการทดสอบกำลังอัดเฉลี่ยที่อายุ 28 วัน ตามแสดงในรูปที่ 4 พบว่ากำลังอัดที่สูงสุดคือ อัตราการรอบใบกวนหมุนที่ 45 รอบ/นาที มีค่ากำลังอัดที่ 24 กก./ตร.ซม. และกำลังอัดน้อยที่สุดคืออัตราการรอบใบกวนหมุนที่ 75 รอบ/นาที มีค่ากำลังอัดที่ 10 กก./ตร.ซม. จาก


อัตรารอบโบกวนหมุนที่ 45 รอบ/นาที ที่มีกำลังอัดสูงสุด เนื่องจากการหมุนของโบกวนไปเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปริมาณ ขนาด การกระจาย ของฟองโฟมในมอร์ตาร์น้อยที่สุด ทำให้มีกำลังอัดที่สูงที่สุด



ภาพที่ 4 การกำลังอัดต่ออัตราการหมุนของเครื่องผสม

### 3.2 การทดสอบการดูดซึมน้ำ


จากผลการทดสอบ ได้ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำโดยการแช่น้ำไว้ 24 ชั่วโมง ตามแสดงในรูปที่ 5 พบว่าการดูดซึมน้ำมากที่สุดที่อัตรารอบโบกวนหมุนที่ 75 รอบ/นาที มีค่าดูดซึมน้ำร้อยละ 24.40 และการดูดซึมน้ำน้อยสุด ที่อัตรารอบโบกวนหมุนที่ 45 รอบ/นาที มีค่าการดูดซึมน้ำร้อยละ 15.89 จากอัตราการดูดซึมน้ำน้อยสุด แสดงว่ามีการจัดเรียงตัว โครงอากาศ ของฟองโฟมในมอร์ตาร์เป็นโครงแบบไม่ต่อเนื่อง ทำให้มีการกักน้ำมากกว่าการหมุนของโบกวนอื่น ๆ และคุณสมบัติการดูดซึมน้ำน้อยมีผลสอดคล้องกับผลกำลังอัดตามรูปที่ 4



ภาพที่ 5 การดูดซึมน้ำต่ออัตราการหมุนของเครื่องผสม

### 3.3 การทดสอบความหนาแน่นแห้งเชิงปริมาตร

จากผลการทดสอบ ได้ผลการทดสอบความหนาแน่นแห้งเชิงปริมาตร ที่อายุ 28 วัน ตามแสดงในรูปที่ 6 พบว่าความหนาแน่นที่สูงที่สุด คืออัตรารอบโบกวนที่ 45 รอบ/นาที มีค่าความหนาแน่นแห้งที่ 870 กก./ลบ.ม. จากการออกแบบความหนาแน่นของการทดสอบครั้งนี้ไว้ที่ 900 กก./ลบ.ม. พบว่าอัตรารอบโบกวนที่ 45 รอบ/นาที มีค่าใกล้เคียงที่สุดกับค่าที่ออกแบบไว้ เนื่องจากโบกวนดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณ ขนาด อุณหภูมิของฟองโฟม



ภาพที่ 6 ความหนาแน่นแห้งต่ออัตราการหมุนเครื่องผสม

## 4. สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาโดยการทดสอบกำลังอัด การดูดซึมน้ำ และความหนาแน่นแห้ง พบว่าอัตราการหมุนของโบกวน เครื่องผสม ที่ระดับการหมุนที่ 45 รอบ/นาที มีผลการทดสอบที่สอดคล้องกันทั้งหมด คอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส มีกำลังอัดที่สูง จะมีการดูดซึมน้ำน้อย และมีความหนาแน่นแห้งที่ ใกล้เคียงที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นอัตราการหมุนของโบกวนจึงมีผลต่อกำลังอัด การดูดซึมน้ำ เนื่องจากอัตราการหมุนไปเปลี่ยนแปลง ปริมาณ ขนาด การจัดเรียงตัวของฟองโฟมในคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส

จากผลการทดสอบที่ระดับการหมุนที่ 45 รอบ/นาที เมื่อเปรียบเทียบกับ มาตรฐาน เลขที่ มอก.2601-2556 พบว่า ความหนาแน่นเปียกที่กำหนดไว้ 900 กก./ลบ.ม. และผลการทดสอบความหนาแน่นแห้งที่อายุ 28 วัน มีความคลาดเคลื่อน  $\pm$  ไม่เกิน 50 กก./ลบ.ม. จัดอยู่ในคอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ ชนิด C9 ของมาตรฐานดังกล่าว การดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบา

เซลลูโลสอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน และกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลสมีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐาน

#### กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท อินฟินิตี้เฮาส์ จำกัด สถานที่สำหรับการทำวิจัย และทุนผู้ช่วยวิจัย สัญญาเลขที่ PHD5910064 รหัส 5911024 ระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

#### เอกสารอ้างอิง

- [1] ASTM C869-99. Standard specification for foaming agents used in making preformed foam for cellular concrete. Annual Book of ASTM Standards, Vol. 04.02 (Philadelphia).
- [2] ASTM C796-2004. Standard test method for foaming agents for use in producing cellular concrete using preformed foam. Annual book of ASTM standards, Vol. 04.02 (Philadelphia): 144.
- [3] คำกวี จิตชัยภูมิ, 2556. การศึกษามูลค่าสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตมวลเบาเซลลูโลส ผสมเถ้าลอย ซีไอไอดีธรรมชาติและนาโนซิลิกา. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- [4] ชัชวาลย์ เสริมบุญบุตร, 2540. คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
- [5] Chiara F.Ferraris, 2001, March-April 4. Concrete Mixing Methods and Concrete Mixers : State of the Art. Journal of research of the National Institute of Standards and Technology : 391-399.
- [6] Dongyeop Han, 2015, Effect of mixing method on Micro-Structure and rheology of cement paste : Construction and Building Materials: 278-288.

# ด่วนที่สุด

ที่ วท ๐๒๑๔ /ว ๑๓๓



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ถ.พระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ วท ๕๔๐๑/๒๗๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอโครงการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดกรองข้อเสนอกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวงเงินงบประมาณ ๑,๖๕๕,๗๗๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นควรโอนงบประมาณให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวม ๑,๖๕๕,๗๗๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยให้ปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ รายละเอียดดัง สิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยยินยัตริรับดำเนินการโปรดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๒๑ (ชาญวิทย์)

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๕๖



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
มอบประกาศนียบัตรนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ และ นายอภัย ชาภิรมย์

ในฐานะที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

เรื่อง “ชุดผลิตคอนกรีตเซลล์สุล่าเพื่อเศรษฐกิจชุมชน”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)  
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

พลอากาศเอก

(ประจัน จันตอง)  
รองนายกรัฐมนตรี





THAILAND  
TECH SHOW  
2018

สภา  
NSTDA

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ขอแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

“เครื่องกำเนิดฟอนชนิดบีบีแรงดันสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลล์สุล่า”

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท อินพีคิต์คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด  
เพื่อยกย่องในฐานะเป็นผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นายณรงค์ สิริสิริกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

## ประวัติผู้เขียน

นายอภัย ชาภิรมย์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2518 สถานที่เกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนพระแสงวิทยา ปี พ.ศ. 2540 ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2544 ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลังจากได้สำเร็จการศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา, ใบอนุญาตวิศวกรควบคุมการเจาะน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช่างรังวัดเอกชน จากกรมที่ดิน ในปี 2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สัญญาเลขที่ PHD59I0064 และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อมาปี พ.ศ. 2561 รับรางวัลกิตติกรรมประกาศผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลสภานักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ประวัติการทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดการทั่วไปและวิศวกรออกแบบโครงสร้าง บริษัทอินฟินิตี้คอนกรีตฯ จำกัด, ผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนอินฟินิตี้เซอร์เวย์