อรรถโชค ภู่พันชิต : การศึกษาคุณสมบัติของดินเหนียวผสมกับเส้นใยใบอ้อยเพื่อผลิต อิฐดินเผา (THE STUDY OF CLAY MIXING WITH SUGARCANE LEAVES RATIO PROPERTIES TO PRODUCE FIRED CLAY BRICKS) อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน, 106 หน้า.

คำสำคัญ: อิฐ/อิฐดินเผา/เส้นใยใบอ้อย/วัสดุคอมโพสิต

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติดินเหนียวผสมกับเส้นใยใบอ้อยใช้ในการผลิตอิฐดินเผา ลดน้ำหนักของอิฐดินเผา และศึกษาผลกระทบ<mark>ข</mark>องการลดน้ำหนักของอิฐดินเผาต่อการทดสอบกำลัง รับแรงอัด และการดูดซึมน้ำ ซึ่งทำการอ<mark>อก</mark>แบบการทดลองแฟกทอเรียลแบบเต็มรูปแบบ โดยมีการกำหนดปัจจัยคือ ปริมาตรเส้นใยใ<mark>บอ้อยแ</mark>บ่งออกเป็น 3 ระดับปัจจัยคือ 2.5 %wt, 5 %wt และ 7.5 %wt อุณหภูมิในการเผาอิฐแบ่ง<mark>อ</mark>อกเป็น 3 ระดับปัจจัยคือ 800, 900 และ 1000 องศา เซลเซียส และความยาวเส้นใยใบอ้อ<mark>ยแบ่งออกเป็น</mark> 2 ระดับปัจจัยคือ 1.0-1.3 และ 2.5-2.8 มิลลิเมตร ทำการทดสอบกำลังรับแรงอั<mark>ดแล</mark>ะการดูดซึ<mark>มน้</mark>ำของอิฐดินเผา จากนั้น นำผลการทดสอบไป วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANO<mark>VA)</mark> เพื่อศึกษาปัจจัย<mark>ที่ส่ง</mark>ผลต่อการทดสอบในการลดน้ำหนัก ของอิฐดินเผาและเทียบผลการท<mark>ดสอ</mark>บกับมาตรฐาน มอก. 77-2545 จากการที่นำเส้นใยใบอ้อยผสม ้กับดินเหนียวเพื่อผลิตเป็นอิฐดินเผ<mark>าพบว่าน้ำหนักของอิ</mark>ฐดินเผ<mark>า</mark>ลดลง ซึ่งน้ำหนักที่เหมาะสมและ สามารถนำอิฐไปใช้งานใน<mark>สภาวะจริง โดยมีอัตราส่วนผสมปริ</mark>มาณ<mark>เส้น</mark>ใยใบอ้อย 2.5 %wt ความยาว ้ เส้นใยใบอ้อย 1.0-1.3 ม<mark>ิลลิเมต</mark>ร และอุณหภูมิเผา 800 องศาเซ<mark>ลเซีย</mark>ส สามารถผ่านมาตรฐาน มอก. ที่ดีที่สุดในการทดสอบกำลัง<mark>รับแรงอัด 20.87 MPa และการดูดซึมน</mark>้ำ 15.67% ซึ่งมีน้ำหนักที่ลดลงได้ ประมาณ 10.43% และจากการว<mark>ิเคราะห์ความแปรปรวน ปั</mark>จจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบกำลังรับ แรงอัดคือ ปริมาณเส้นใยใบอ้อย และความยาวของเส้นใยใบอ้อย ซึ่งอุณหภูมิเผาจะไม่ส่งผลอย่าง มีนัยสำคัญ และในส่วนของการทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐดินเผาปัจจัยที่ส่งผลคือ ปริมาณเส้นใย ใบอ้อย และปัจจัยที่ไม่ส่งผลคือ อุณหภูมิใเผาและความยาวของเส้นใยใบอ้อย

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมการผลิต</u> ปีการศึกษา <u>2564</u> AUTTACHOKE POOPHANCHIT: THE STUDY OF CLAY MIXING WITH SUGARCANE LEAVES RATIO PROPERTIES TO PRODUCE FIRED CLAY BRICKS. THESIS ADVISOR: PRASERT AENGCHUAN, Ph.D., 106 PP.

Keyword: Bricks/Clay bricks/Sugarcane leaf fiber s/Composite materials

This research was to study the properties of clay mixed with sugarcane leaf fibers used in the production of clay bricks to reduce the weight of clay bricks. To study the effect of weight reduction of clay bricks on compressive strength and water absorption tests. By using Design of Experiment (DOE) full factorial designs. There are 3 factors in this process, i.e., the sugarcane leaf fiber content into 3 levels factor: 2.5 %wt, 5 %wt and 7.5 %wt, firing temperature into 3 levels factor: 800, 900 and 1000 degrees celsius and the length of sugarcane leaves fibers into 2 levels: 1.0-1.3 and 2.5-2.8 millimeter. Performed compressive strength and water absorption test of clay bricks. Then the test results were analyzed of variance (ANOVA). To study the factors affecting the weight loss test of clay bricks and compare the test results with TIS 77-2545 standards. The mixing of sugarcane leaf fibers with clay to produce clay bricks, it was found that the weight of the clay bricks was reduced. Which the weight is suitable and can be used to use bricks in real conditions. The mixture ratio of sugarcane leaf fibers 2.5%wt, length of sugarcane leaves fibers 1.0-1.3 mm. and firing temperature 800 degrees Celsius, can pass the best TIS standard in the test for compressive strength 20.87 MPa and water absorption 15.67. % with a weight loss of approximately 10.43%. The analysis of variance, factors that affect the compressive strength test are sugarcane leaf fiber content and the length of sugarcane leaves fibers. Which the firing temperature will not have a significant effect. Water absorption test of clay bricks, the factors affecting sugarcane leaf fiber content and factors that do not affect firing temperature and length of sugarcane leaves fibers.

School of Manufacturing Engineering Academic Year 2021

