

สุกัญญา มีถม : กระบวนการกักเก็บไฮโดรเจนที่ผันกลับได้ของลิเทียมโพรไซไดรด์ที่
บรรจุระดับนาโนในเมทริกซ์โพลีเมอร์ของโพลีเมทิลเมทาคริเลต-โค-บิวทิลเมทาคริ
เลต (REVERSIBLE HYDROGEN STORAGE OF NANOCONFINED LiBH₄ IN POLY
(METHYL METHACRYLATE)-co-BUTYL METHACRYLATE POLYMER
MATRIX) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี โกศลวิตร, 77 หน้า.

การบรรจุในระดับนาโนเมตรของลิเทียมโพรไซไดรด์ในโพลีเมทิลเมทาคริเลต-โค-
บิวทิลเมทาคริเลตถูกคาดหวังให้เป็นระบบกักเก็บไฮโดรเจนที่ผันกลับได้ เนื่องจากคุณสมบัติการ
ไม่ชอบน้ำและมีปริมาตรที่ว่างในเมทริกซ์โพลีเมอร์สูงสำหรับการแพร่ผ่านของไฮโดรเจนของโพลี
เมทิลเมทาคริเลต-โค-บิวทิลเมทาคริเลต จึงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาของลิเทียมโพร
ไซไดรด์กับอากาศได้หลังจากการบรรจุเข้าไปในโพลีเมทิลเมทาคริเลต-โค-บิวทิลเมทาคริเลต
อุณหภูมิเริ่มต้นที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาการปล่อยไฮโดรเจนลดลงมาที่ 80 °C ($\Delta T=210$ และ 170 °C
เมื่อเปรียบเทียบกับลิเทียมโพรไซไดรด์ที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร และ ลิเทียมโพรไซไดรด์ที่
บรรจุในคาร์บอนแอโรเจล ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่าจลนพลศาสตร์ของการปล่อยไฮโดรเจน
ของระบบที่มีการบรรจุในระดับนาโนเมตรของลิเทียมโพรไซไดรด์เข้าไปในโพลีเมทิลเมทาคริ
เลต-โค-บิวทิลเมทาคริเลตนี้เกิดได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การเกิดปฏิกิริยาการปล่อย
ไฮโดรเจนในรอบแรกเกิดที่ 120 °C ในระบบสูญญากาศ และให้ไฮโดรเจนออกมา 5.96 wt. % เมื่อ
เทียบกับปริมาณของลิเทียมโพรไซไดรด์ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ในขณะที่ลิเทียมโพรไซ
ไดรด์ที่มีขนาดในระดับนาโนเมตรไม่มีการปล่อยไฮโดรเจนออกมาที่อุณหภูมิเดียวกัน นอกจากนั้น
ยังสามารถบอกได้ว่า ลิเทียมโพรไซไดรด์ที่บรรจุเข้าไปในโพลีเมทิลเมทาคริเลต-โค-บิวทิล
เมทาคริเลต สามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับเพื่อดูดไฮโดรเจนกลับคืนมาได้ที่สภาวะอ่อนที่สุด (140
°C ภายใต้ความดันไฮโดรเจนที่ 50 บาร์และใช้เวลา 12 ชั่วโมงในการทำปฏิกิริยา) ซึ่งต่ำกว่าการ
พัฒนาของลิเทียมโพรไซไดรด์ด้วยวิธีอื่นๆที่เคยทำมา ในระบบนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลิเทียมโพร
ไซไดรด์ที่อะตอมของโบรอนกับโพลีเมทิลเมทาคริเลต-โค-บิวทิลเมทาคริเลตที่หมู่เอสเทอร์
ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาผันกลับไม่สมบูรณ์ควรหลีกเลี่ยงในการพัฒนาระบบนี้ในอนาคต

สาขาวิชาชีวเคมี
ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่อนักศึกษา _____
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____

SUKANYA MEETHOM : REVERSIBLE HYDROGEN STORAGE OF
NANOCONFINED LiBH_4 IN POLY (METHYL METHACRYLATE)-co-BUTYL
METHACRYLATE POLYMER MATRIX. THESIS ADVISOR : ASST. PROF.
RAPEE GOSALAWIT, Ph.D. 77 PP.

HYDROGEN STORAGE/NANOCONFINEMENT/PMMA/
LITHIUMBOROHYDRY/POLYMER

Nanoconfinement of LiBH_4 in poly (methyl methacrylate)-co-butyl methacrylate (PMMA-co-BM), denoted as nanoconfined LiBH_4 -PMMA-co-BM, is proposed for reversible hydrogen storage. Due to the hydrophobic property and higher free volume in the polymer matrix for H_2 permeability of PMMA-co-BM, deterioration of LiBH_4 by oxygen and humidity in ambient conditions is avoided after nanoconfinement in PMMA-co-BM. The onset dehydrogenation temperature nanoconfined LiBH_4 -PMMA-co-BM is reduced to ~ 80 °C ($\Delta T=210$ and 170 °C compared with milled LiBH_4 and nanoconfined LiBH_4 in carbon aerogel, respectively). Moreover, significantly faster dehydrogenation kinetics are observed by using PMMA-co-BM as a host for LiBH_4 nanoconfinement, for example, nanoconfined LiBH_4 -PMMA-co-BM requires only 2 h 30 min ($T=120$ °C under vacuum) to release 5.96 wt.% H_2 with respect to LiBH_4 content, while milled LiBH_4 releases no hydrogen at the same temperature and pressure condition. Besides, it should be remarked that nanoconfined LiBH_4 -PMMA-co-BM can be rehydrogenated at the mildest condition (140 °C under 50 bar H_2 for 12 h) among those reported for modified LiBH_4 in the previous literatures. Interaction between

LiBH₄ and the ester group of PMMA-co-BM yields incomplete reversibility of the system, and should be avoided in the future development of this system.



School of Biochemistry

Academic Year 2013

Student's Signature_____

Advisor's Signature_____