


โศภิตา เทียงวิริยะ : คอมโพสิทของ  $\text{LiBH}_4$  และ  $\text{MgH}_2$  ที่บดก่อนซึ่งบรรจุระดับนาโนใน  
วัสดุคาร์บอนแอโรเจลสแคฟโฟลด์สำหรับเป็นแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนแบบผันกลับได้  
(COMPOSITE OF  $\text{LiBH}_4$ -PREMILLED  $\text{MgH}_2$  NANOCONFINED IN CARBON  
AEROGEL SCAFFOLD FOR REVERSIBLE HYDROGEN STORAGE)  
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี โกศลวิตร-อุทเคอ, 84 หน้า.

โลหะเบาของสารจำพวกไฮไดรด์ได้รับความนิยมมากสำหรับการประยุกต์ใช้ในการกักเก็บ  
ไฮโดรเจนแบบของแข็ง (solid state hydride) แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อเสียอยู่คือ การปล่อยและการ  
กักเก็บไฮโดรเจนยังเกิดปฏิกิริยาช้าและใช้อุณหภูมิสูงอยู่ ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ เราจะใช้  
ทฤษฎี reactive hydride composite (RHC) ซึ่งในตัวอย่างไฮไดรด์ทั้งหมด ลิเทียมโบโรไฮไดรด์  
( $\text{LiBH}_4$ ) มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นเราจึงเลือกลิเทียมโบโรไฮไดรด์มาผสมรวมกับ  
แมกนีเซียมไฮไดรด์ ( $\text{MgH}_2$ ) ซึ่งระบบนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วของการคายและการกักเก็บไฮโดรเจน  
ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากระหว่างการเกิดปฏิกิริยาคายไฮโดรเจนจะเกิดสารประกอบแมกนีเซียม-  
ไดโบไรด์ ( $\text{MgB}_2$ ) ขึ้น นอกจากนี้พลังงานที่ใช้ในการคายและการกักเก็บไฮโดรเจนยังลดลงกว่า  
ระบบที่เป็นลิเทียมโบโรไฮไดรด์ตัวเดียว ซึ่งปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ  $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 \leftrightarrow \text{LiH} + \text{MgB}_2 + 4\text{H}_2$  แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพลังงานที่ใช้จะลดลงแล้วแต่อุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยายังสูงอยู่  
ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขข้อเสียนี้ได้ นำสารผสมนี้มาทำการบรรจุระดับนาโนเมตร (nanoconfinement)  
ด้วยวิธีการหลอมเหลวสารให้เข้าไปอยู่ในรูพรุนของคาร์บอนแอโรเจลสแคฟโฟลด์ (carbon aerogel  
scaffold, CAS) เนื่องจากมันมีข้อดีคือ จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้การเกิดปฏิกิริยา ทำให้สารมีโอกาส  
สัมผัสกันและเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น แต่ระบบนี้ก็ยังมีข้อเสียคือต้องการความดันและอุณหภูมิสูงใน  
การคายและกักเก็บไฮโดรเจน ดังนั้นในงานนี้เราได้ศึกษาสารประกอบระหว่าง  $2\text{LiBH}_4$  และ  $\text{MgH}_2$   
โดยการหลอมเหลวสารนี้เข้าไปในรูพรุนของคาร์บอน นอกจากนี้ก่อนที่จะหลอมเหลวสารเราได้  
บด  $\text{MgH}_2$  ก่อนเพื่อลดขนาดอนุภาคของสารลงซึ่งจะทำให้การบรรจุนี้ดีขึ้น โดยลดอัตราส่วนโดย  
น้ำหนักของคาร์บอนต่อสารไฮไดรด์ลงจากงานที่แล้วเดิมใช้อัตราส่วน 2:1 เป็น 1:1 เพื่อที่จะเพิ่ม  
ความจุในการกักเก็บไฮโดรเจน และเพื่อยืนยันว่าสารนี้ได้บรรจุเข้าไปในรูพรุนของคาร์บอนแล้วเรา  
สามารถยืนยันได้ด้วยเทคนิค  $\text{N}_2$  adsorption-desorption และ SEM-EDS-mapping สำหรับ  
ตัวอย่างที่บรรจุระดับนาโนเมตรของ  $\text{LiBH}_4$  และ บด  $\text{MgH}_2$  ก่อน เมื่อเกิดการคายไฮโดรเจนจะเกิด  
เพียงแค่ขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิ 345 องศาเซลเซียส และไม่คายก๊าซไดโบเรน ( $\text{B}_2\text{H}_6$ ) ออกมา แต่สาร  
ตัวอย่างที่ไม่บด  $\text{MgH}_2$  ก่อนจะเกิดการคายไฮโดรเจนหลายขั้นตอนและคายก๊าซไดโบเรนออกมา  
ด้วยระหว่างเกิดปฏิกิริยา และเกิดที่อุณหภูมิสูง (มากกว่า 430 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้ยังลด

พลังงานกระตุ้นในการเกิดปฏิกิริยาลดถึง 16.8-138 kJ/mol เมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้บด  $MgH_2$  ก่อน และตัวอย่างที่บด  $MgH_2$  ก่อนยังทำให้การเกิดปฏิกิริยาการคายไฮโดรเจนเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำที่ 320 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆที่ใช้พัฒนาระบบของ  $2LiBH_4-MgH_2$



สาขาวิชาเคมี

ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่อนักศึกษา\_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา\_\_\_\_\_

SOPHIDA TIANGWIRIYA : COMPOSITE OF LiBH<sub>4</sub>-PREMILLED MgH<sub>2</sub>  
NANOCONFINED IN CARBON AEROGEL SCAFFOLD FOR  
REVERSIBLE HYDROGEN STORAGE. THESIS ADVISOR :  
ASST. PROF. RAPEE GOSALAWIT-UTKE, Ph.D. 84 PP.

HYDROGEN STORAGE/NANOCONFINEMENT/LITHIUM BOROHYDRIDE/  
MAGNESIUM HYDRIDE/CARBON AEROGEL SCAFFOLD

Light metal hydrides are the favored materials for solid hydrogen storage applications. However, they have slow hydrogen sorption kinetics and high thermodynamic stability. To improve these disadvantages, the concept of reactive hydride composite (RHC) is modified. Among composite hydrides, lithium borohydride (LiBH<sub>4</sub>) combined with magnesium hydride (MgH<sub>2</sub>) shows an enhancement of hydrogen sorption properties. For the formation of MgB<sub>2</sub> compound upon dehydrogenation, the de/rehydrogenation enthalpy is lower than pure LiBH<sub>4</sub> according to  $2\text{LiBH}_4 + \text{MgH}_2 \leftrightarrow \text{LiH} + \text{MgB}_2 + 4\text{H}_2$ . Although the reaction enthalpy is lower, desorption and absorption processes occur at high temperature with relatively slow two step kinetics. To improve the disadvantages of LiBH<sub>4</sub> - MgH<sub>2</sub> system, the nanoconfinement by the melt infiltration into inert carbon aerogel scaffold (CAS) of metal hydrides are focused as it benefits for many aspects: increased of surface area and grain boundaries and nanoscale diffusion distances, which then facilitate the release and the uptake of hydrogen and enhance reaction kinetics. On the other hand, the nanoconfinement in nanoporous carbon aerogel scaffolds causes the disadvantages of high pressure and temperature for de/rehydrogenation. In this study,

we prepared the nanoconfined RHCs by melt infiltration of nanoconfined  $2\text{LiBH}_4$ -premilled  $\text{MgH}_2$  into CAS. We also reduced the particle size of  $\text{MgH}_2$  for better nanoconfinement. The weight ratio of the composite hydride ( $2\text{LiBH}_4\text{-MgH}_2$ ): CAS was decreased from the previous work (from 2:1 to 1:1) to enhance the hydrogen storage capacity of the systems. The  $\text{N}_2$  adsorption-desorption and SEM-EDS-mapping was carried out to confirm the nanoconfinement of both  $\text{LiBH}_4$  and  $\text{MgH}_2$ . Nanoconfined  $2\text{LiBH}_4$ -premilled  $\text{MgH}_2$  revealed only one step dehydrogenation at  $345\text{ }^\circ\text{C}$  without  $\text{B}_2\text{H}_6$  release whereas that of nanoconfined sample without  $\text{MgH}_2$  premilling reveals several steps at high temperature (up to  $430\text{ }^\circ\text{C}$ ) with  $\text{B}_2\text{H}_6$  release. With the premilling process, the activation energy ( $E_A$ ) was reduced to 16.8-138 kJ/mol. Significant dehydrogenation temperature of nanoconfined  $2\text{LiBH}_4\text{-MgH}_2$  is achieved at the lowest temperature ( $T = 320\text{ }^\circ\text{C}$ ) when compared with other modified  $2\text{LiBH}_4\text{-MgH}_2$  systems.

School of Chemistry

Academic Year 2013

Student's Signature\_\_\_\_\_

Advisor's Signature\_\_\_\_\_