

นันท์ธิดา วิเศษ : การปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนและการลดอันตรกิริยาของลิเทียมโบโรไฮไดรด์และพอลิเมอร์หลังการเติมโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ในการบรรจุระดับนาโนของลิเทียมโบโรไฮไดรด์ในพอลิเมทิลเมทาคริเลต-โค-บิวทิลเมทาคริเลต
(IMPROVEMENT OF THERMAL STABILITY AND REDUCTION OF
LiBH₄/POLYMER INTERACTION AFTER NaAlH₄ DOPING IN NANOCONFINED
LiBH₄-POLY (METHYL METHACRYLATE)-co-BUTYL METHACRYLATE)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี โกศลวิตร-อุทเคอ, 68 หน้า.

โซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ที่ถูกเติมลงไปในลิเทียมโบโรไฮไดรด์บรรจุในระดับนาโนในพอลิเมทิลเมทาคริเลต-โค-บิวทิลเมทาคริเลต ถูกคาดหวังให้เป็นระบบกักเก็บไฮโดรเจนที่ผันกลับได้ การปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนและการลดอันตรกิริยาของลิเทียมโบโรไฮไดรด์และพอลิเมอร์ของตัวอย่างก็ถูกคาดหวังหลังการเติมโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ การลดอันตรกิริยาของลิเทียมโบโรไฮไดรด์และพอลิเมอร์ของตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เทคนิค FTIR ซึ่งจะศึกษาโดยการหาอัตราส่วนของพื้นที่ใต้พีคของ (V(B-H)/V(C=O)) ซึ่งจะสอดคล้องกับปริมาณของโบโรไฮไดรด์ [BH₄]⁻ การมีอัตราส่วนของ (V(B-H)/V(C=O)) มากจะส่งผลให้มีปริมาณของโบโรไฮไดรด์สำหรับปลดปล่อยไฮโดรเจนมากด้วย และอันตรกิริยาของลิเทียมโบโรไฮไดรด์และพอลิเมอร์ก็จะลดลงด้วย จากการเติมโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ อันตรกิริยาของลิเทียมโบโรไฮไดรด์และพอลิเมอร์ถูกทำให้ลดลงซึ่งจะสอดคล้องกับผลของ B 1s XPS ปริมาณของอันตรกิริยาของโบรอนและพอลิเมอร์ที่ได้จากตัวอย่างที่มีการเติมโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้เติมโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ นอกจากนี้ผลของ solid state MAS NMR และ XRD ก็ยืนยันอีกด้วยว่าอันตรกิริยาของลิเทียมโบโรไฮไดรด์และพอลิเมอร์ถูกทำให้ลดลง เนื่องจากอะลูมิเนียมไฮไดรด์ [AlH₄]⁻ ของโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์มาแข่งขันเกิดอันตรกิริยากับหมู่เมทอกซีหรือหมู่บิวทอกซีของพอลิเมอร์ จึงส่งผลให้ปริมาณไฮโดรเจนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเกิดปฏิกิริยาการปล่อยไฮโดรเจนในรอบแรกและรอบที่สองมีปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่าการเกิดอันตรกิริยาระหว่างหมู่เมทอกซีของพอลิเมอร์กับโลหะไฮไดรด์ (ลิเทียมโบโรไฮไดรด์และโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์) และการเกิดอันตรกิริยาระหว่างหมู่คาร์บอนิลของพอลิเมอร์กับโลหะไอออน (Li⁺ และ Na⁺) ซึ่งจะช่วยให้เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์ ดังนั้นปริมาณการปลดปล่อยแก๊สทั้งหมดที่เกิดจากการสลายตัวของพอลิเมอร์ของตัวอย่างที่มีการเติมโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์จะปล่อยน้อยกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้เติมโซเดียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์

สาขาวิชาเคมี

ปีการศึกษา 2557

ลายมือชื่อนักศึกษา _____


ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____

NUNTIDA WISET : IMPROVEMENT OF THERMAL STABILITY AND
REDUCTION OF LiBH_4 /POLYMER INTERACTION AFTER NaAlH_4
DOPING IN NANOCONFINED LiBH_4 -POLY (METHYL
METHACRYLATE)-co-BUTYL METHACRYLATE. THESIS ADVISOR :
ASST. PROF. RAPEE GOSALAWIT-UTKE, Ph.D. 68 PP.

THERMAL STABILITY / POLYMER HOSTS / NANOCONFINEMENT /
HYDRIDE-POLYMER INTERACTION / LITHIUMBOROHYDRIDE /
SODIUMALUMINIUMHYDRIDE

NaAlH_4 doped into nanoconfined LiBH_4 in poly (methyl methacrylate)-co-butyl methacrylate (PcB), denoted as nano LiBH_4 - NaAlH_4 -PcB, is proposed for reversible hydrogen storage. The reduction of LiBH_4 /PcB interaction ($\text{B} \cdots \text{OCH}_3$) and improvement of thermal stability of PcB are expected to obtain by adding small amount of NaAlH_4 . The LiBH_4 /PcB interaction of the nanoconfined samples is analyzed quantitatively by using FTIR technique, where the $\nu(\text{B-H})/\nu(\text{C=O})$ ratio directly related to the amount of $[\text{BH}_4]^-$ is determined. The more the $(\nu(\text{B-H})/\nu(\text{C=O}))$ ratio, the higher the free $[\text{BH}_4]^-$ content and the lower the LiBH_4 /PcB interaction. The $(\nu(\text{B-H})/\nu(\text{C=O}))$ ratio of the nano LiBH_4 -PcB and nano LiBH_4 - NaAlH_4 -PcB are 0.6 and 2.8, respectively. This refers to the reduction of LiBH_4 /PcB interaction due to addition of NaAlH_4 . This is in agreement with B 1s XPS results, the relative amount of B_xO_y (from LiBH_4 /PcB interaction) with respect to LiBH_4 of nano LiBH_4 - NaAlH_4 -PcB is lower than that of nano LiBH_4 -PcB. In addition, the solid state MAS NMR and XRD results of nano LiBH_4 - NaAlH_4 -PcB confirms that the LiBH_4 /PcB

interaction is decreased due to the competitive reaction of $[\text{AlH}_4]^-$ (of NaAlH_4) with $-\text{OCH}_3$ and/or $-\text{OC}_4\text{H}_9$ (of PcB). These results increase of H_2 content dehydrogenated during cycling. Moreover, the interaction between alkoxy groups ($-\text{OCH}_3$ and/or $-\text{OC}_4\text{H}_9$) of PcB and metal hydrides (LiBH_4 and NaAlH_4) as well as that between carbonyl group (from PcB) and metal ions (Li^+ and Na^+) result in the improvement of thermal stability of PcB.



School of Chemistry

Academic Year 2014

Student's Signature_____

Advisor's Signature_____