

สิทธิชัย กุลวงศ์ : การดัดแปลงอิเดนต์ และการใช้เป็นตัวรองรับเหล็กเพื่อเร่งปฏิกิริยาการเติม  
หมู่ไฮดรอกซิลิบันฟีโนล (MORDENITE MODIFICATION AND UTILIZATION AS  
SUPPORTS FOR IRON IN CATALYTIC PHENOL HYDROXYLATION) อาจารย์ที่ปรึกษา :  
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ, 114 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการดัดแปลงไฮดรอกซิลิบันฟีโนล (MOR) และการใช้เป็นตัวรองรับ ของเหล็ก เพื่อเร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ไฮดรอกซิลิบันฟีโนล การดัดแปลงทำให้มีเปลี่ยนแปลง อัตราส่วนโครง ประกอบระหว่าง ซิลิคอน กับอะลูมิเนียม และสมบัติของรูพรุน เปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลต่อการเร่งปฏิกิริยา ได้ วิทยานิพนธ์นี้เริ่มนั้นจาก การนำซิลิกาที่ได้จากแกลบันหัวมาสังเคราะห์ซิโอลิต โมดูลินรูปโซเดียม (NaMOR) ด้วยวิธีไฮดรเทอร์มัล และเปลี่ยนให้เป็นรูปโปรดอน (HMOR) จากนั้นดัดแปลง ซิโอลิต NaMOR โดยการ กัดด้วยกรด (AMOR) ด้วยเบส (BMOR) และด้วยทั้งกรดและเบส (ABMOR) แล้ว เปลี่ยนเป็นรูปโปรดอน นอกจากนี้ ยังได้สังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตระหว่าง NaMOR และ MCM-41 โดย ใช้ NaMOR เป็นแหล่งของซิลิกาและอะลูมินา และใช้ ซิทิล ไตรเมทิลแอมโมเนียมไบรอนิด (CTAB) เป็น สารอินทรีย์แม่แบบ จากนั้นได้วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของ ซิโอลิตทั้งหมด ที่สังเคราะห์และ ดัดแปลง ด้วยเทคนิคหลา的心情 ก่อนนำไป ใช้เป็นตัวรองรับเหล็ก ที่เตรียมด้วยวิธีการทำให้อิ่อบชุ่ม เพื่อเร่ง ปฏิกิริยาการเติมหมู่ไฮดรอกซิลิบันฟีโนล

จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมี ซิโอลิตที่ถูกดัดแปลงรูปร่างของ MOR โดยมี พื้นที่ผิวสูงกว่า NaMOR ด้านแบบและมีเพียง ABMOR เท่านั้นที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไฮโซเดียม ของการดูดซับและการถ่ายแก๊สในไตรเจนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเปลี่ยนจากชนิดที่หนึ่งไปเป็นชนิดที่สี่ ซึ่ง เป็นลักษณะของวัสดุที่มีรูพรุน แบบมีโซพอร์ การมีลักษณะของรูพรุน แบบมีโซพอร์ ใน ABMOR ส่งผล ให้มีสภาพ กรดเพิ่ม เพราะสารตั้งต้น เข้าถึงตำแหน่งของการเร่งปฏิกิริยาได้มากขึ้น ในวัสดุคอมโพสิต ที่ ประกอบไปด้วย NaMOR และ MCM-41 พบว่าการเพิ่มพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน ขึ้นกับปริมาณของ วัสดุ MCM-41 และพบว่าเหล็กในตัวเร่งปฏิกิริยาทุกตัวที่เตรียมอยู่ในรูป  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  เป็นหลัก

การเร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ไฮดรอกซิลิบันฟีโนล เพื่อผลิตแคทกอล (CE) และไฮดรอกวิโนน (HQ) ทดสอบที่อุณหภูมิ  $70^\circ\text{C}$  โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ใช้ไฮดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็น แหล่งอนุมูล อิสระ ไฮดรอกซิล และใช้ฟีโนลต่อไฮดรเจนเปอร์ออกไซด์ในอัตราส่วนโดยโมล 1:3 พบว่าการแปลงผัน ของฟีโนลเร็วที่สุดและสูงที่สุดเมื่อใช้ 5Fe/ABMOR เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ CE ต่อ HQ ในอัตราส่วนโดย โมล 3:2 ซึ่งดีกว่าการเร่งปฏิกิริยาของ 5Fe/NaMOR/MCM-41 ทั้งอัตราการ แปลงผันของฟีโนลและการ กัดเลือกผลิตภัณฑ์ (อัตราส่วนโดยโมลของ CE:HQ = 1:1)

SITTICHLAI KULAWONG : MORDENITE MODIFICATION AND  
UTILIZATION AS SUPPORTS FOR IRON IN CATALYTIC PHENOL  
HYDROXYLATION. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. JATUPRON  
WITTAYAKUN, Ph.D. 114 PP.

MORDENITE MODIFICATION/MESOPOROUS ZEOLITE/IRON/PHENOL  
HYDROXYLATION/RICE HUSK SILICA

This thesis focuses on modification of zeolite mordenite (MOR) and utilization as supports for iron (Fe) catalysts in phenol hydroxylation. The modification changed the framework Si/Al ratio and pore properties which could affect the catalyzed reaction. This thesis began by utilization of silica from rice husk in the synthesis of mordenite in sodium form (NaMOR) by hydrothermal method and transformed to proton form (HMOR). The NaMOR was modified by leaching with acid (AMOR), base (BMOR), and acid-base (ABMOR) before converting to proton form. In addition, a composite between NaMOR and MCM-41 was synthesized by using parent NaMOR as a silica-alumina source and cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) as an organic template. Physicochemical properties of all zeolites were analyzed by several methods before being used as supports for Fe catalysts prepared by impregnation method for phenol hydroxylation.

From physicochemical characterization, the modified zeolite still exhibited MOR phase with higher surface area than the parent NaMOR. Only the ABMOR sample showed a significant change in nitrogen adsorption-desorption isotherm from type I to type IV, a characteristic of mesoporous materials. The presence of mesopores in ABMOR could therefore enhance acidity because the accessibility of reactants to active sites was improved. In the NaMOR/MCM-41 composite zeolite, the increase in surface area and pore

size depended on the amount of MCM-41 materials. The major form of Fe in all catalysts was  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

The catalytic phenol hydroxylation to produce catechol (CE) and hydroquinone (HQ) was tested at temperature of 70 °C using water as a solvent,  $\text{H}_2\text{O}_2$  solution as a source for hydroxyl radical and the phenol: $\text{H}_2\text{O}_2$  mole ratio of 1:3. The fastest and highest phenol conversion was observed on 5Fe/ABMOR catalyst producing CE and HQ with mole ratio of CE and HQ equal to 3:2 showing the improvement in both rate conversion of phenol and selectivity of products compared to those on 5Fe/NaMOR/MCM-41 catalyst (CE:HQ = 1:1).