

บทคัดย่อ

ผลของปริมาณของผงซีลี้อยและการตัดแปรรัดคาไลน์ต่อสมบัติทางกล สมบัติการต้านทานต่อการคิดไฟ สมบัติทางความร้อนและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงซีลี้อยและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ววิเคราะห์ ปริมาณผงซีลี้อยคือ 30 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ความต้านทานต่อแรงดึง ความยืดสูงสุด ณ จุดขาด ความต้านทานต่อแรงกระแทก ความต้านทานต่อการคิดไฟ และความเสถียรต่อร้อนลดลงเมื่อปริมาณผงซีลี้อยที่ไม่ผ่านการตัดแปรรัดเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่มอดูลัสแรงดึงเพิ่มขึ้น การตัดแปรรัดคาไลน์ปรับปรุงสมบัติทางกล สมบัติการต้านทานต่อการคิดไฟ และความเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์คอมโพสิทที่ทุกปริมาณของผงซีลี้อย พอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงซีลี้อยที่มีการปรับปรุงพื้นผิวชนิดอัดคาไลน์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วที่มีปริมาณผงซีลี้อย 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักแสดงสมบัติทางกล สมบัติการต้านทานต่อการคิดไฟ ความเสถียรต่อความร้อนที่สูงที่สุด ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการยึดติดที่อินเทอร์เฟซระหว่างผงซีลี้อยและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยการตัดแปรรัดคาไลน์

อะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ถูกนำมาใช้เป็นสารหน่วงไฟ ที่ปริมาณ 10 20 และ 30 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของพอลิเมอร์คอมโพสิท สมบัติการต้านทานต่อการคิดไฟและความเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์คอมโพสิทได้รับการปรับปรุงเมื่อเพิ่มปริมาณของอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ ในขณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติทางกล ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นการยึดติดที่อินเทอร์เฟซที่ไม่ดีระหว่างอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์กับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว พอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงซีลี้อยที่ผ่านการตัดแปรรัดคาไลน์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วที่มีปริมาณผงซีลี้อยที่ผ่านการตัดแปรรัดคาไลน์ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และมีอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 30 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของพอลิเมอร์คอมโพสิท มีสมบัติการต้านทานต่อการคิดไฟและความเสถียรต่อความร้อนที่สูงที่สุด

ซิงค์บอเรนนำมาใช้รวมกันกับอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ อัตราส่วนของอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ต่อซิงค์บอเรน คือ 1 ต่อ 1 1 ต่อ 2 และ 2 ต่อ 1 การรวมกันของอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์และซิงค์บอเรน เพิ่มสมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงซีลี้อยผ่านการตัดแปรรัดคาไลน์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วที่มีปริมาณผงซีลี้อย 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์คอมโพสิทที่มีการใส่อะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ พอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผงซีลี้อยที่ผ่านการตัดแปรรัดคาไลน์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วที่มีปริมาณผงซีลี้อยที่ผ่านการตัดแปรรัดคาไลน์ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

และมีปริมาณซิงค์บอเรท 30 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของพอลิเมอร์คอมโพสิต มีสมบัติทางกล ความเสถียรต่อความร้อนที่สูงที่สุด แต่มีสมบัติการต้านทานต่อไฟที่ต่ำที่สุด การรวมกันของอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์และซิงค์บอเรท ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 และ 2 ต่อ 1 แสดงผลการเสริมกันในการปรับปรุงสมบัติการต้านทานต่อการติดไฟพอลิเมอร์คอมโพสิต พอลิเมอร์คอมโพสิตระหว่างผงซีลี้อยู่ที่ผ่านการตัดแปรอัลคาไลน์และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วที่ปริมาณผงซีลี้อยู่ที่ผ่านการตัดแปรอัลคาไลน์ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีปริมาณอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ 20 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของพอลิเมอร์คอมโพสิต และมีปริมาณซิงค์บอเรท 10 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของพอลิเมอร์คอมโพสิตมีสมบัติการต้านทานต่อการติดไฟที่สูงที่สุด

นอกจากนี้ มาเลอิกแอนไฮไดรด์กราฟท์พอลิเอทิลีนนำมาใช้เป็นสารช่วยให้เข้ากันที่ปริมาณ 1 3 และ 5 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนของพอลิเมอร์คอมโพสิต เมื่อเพิ่มปริมาณมาเลอิกแอนไฮไดรด์กราฟท์พอลิเอทิลีน สมบัติทางกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่สมบัติการต้านทานต่อการติดไฟ และความเสถียรต่อความร้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นไม่เพียงแต่การปรับปรุงการยึดติดที่อินเตอร์เฟซระหว่างสารตัวเติมและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ยังแสดงการกระจายตัวที่ดีของสารหน่วงไฟและผงซีลี้อยู่ในพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้ว

Abstract

Effects of sawdust content and alkali treatment on mechanical, flame retarding, thermal and morphological properties of sawdust/rHDPE composites were investigated. Sawdust contents were 30, 40 and 50 wt%. Tensile strength, elongation at break, impact strength, flame retardancy and thermal stability of the composites were decreased with increasing untreated sawdust content while tensile modulus was increased. Alkali treatment enhanced mechanical, flame retarding and thermal properties of the composites at all sawdust contents. rHDPE/30AT composite showed the highest mechanical properties, flame retardancy and thermal stability. SEM micrographs revealed the improvement of interfacial adhesion between sawdust and rHDPE matrix by alkali treatment.

Aluminum trihydrate (ATH) was used as a flame retardant at contents of 10, 20 and 30 phr. Flame retardancy and thermal stability of the composites were improved with increasing ATH content while mechanical properties were not much affected. SEM micrographs showed the poor interfacial adhesion between ATH and rHDPE matrix. The composite containing 30ATH showed the highest flame retardancy and thermal stability.

Zinc borate (ZB) was used in the combination with ATH. ATH/ZB ratios were 2:1, 1:1 and 1:2. The combination of ATH and ZB slightly increased mechanical properties of rHDPE/30AT composite comparing to the composite containing ATH. The composite containing 30ZB had the highest mechanical properties and thermal stability but the lowest flame retardancy. The combination of ATH and ZB at ATH:ZB ratios of 2:1 and 1:1 exhibited the synergistic effect in enhancing flame retardancy of the composites. The composite containing ATH/10ZB at the ratio of 2:1 showed the highest flame retardancy.

In addition, maleic anhydride grafted polyethylene (MAPE) was used as a compatibilizer and its contents were 1, 3 and 5 phr. With increasing MAPE content, mechanical properties of the composites were significantly improved while flame retardancy and thermal stability were slightly increased. SEM micrographs revealed not only the enhancement of interfacial adhesion between fillers and rHDPE matrix but also the good distribution of flame retardants and sawdust in rHDPE matrix.