

จิรพรณ คลรักษ์ : คุณสมบัติทางวิศวกรรมและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ของดิน ลูกรังด้อยคุณภาพที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้เศษคริบเมลามีนแทนที่เพื่อใช้ในงาน
ทางอย่างยั่งยืน (ENGINEERING PROPERTIES AND ENVIRONMENTAL IMPACT
ASSESSMENT OF MARGINAL LATERITIC SOIL IMPROVED BY MELAMINE
DEBRIS REPLACEMENT FOR SUSTAINABLE PAVEMENT APPLICATION)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิมูลสุข, 103 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษคริบเมลามีนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังด้อยคุณภาพ ให้สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุงานโครงสร้างทางอย่าง
ยั่งยืน โดยวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนแรกทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมปฐพี โดยเตรียมอัตราส่วนผสมของตัวอย่างที่ผสมดินลูกรังด้อยคุณภาพต่อเศษคริบเมลา
มีน ในอัตราส่วนต่างๆ โดยน้ำหนัก (50/50, 60/40, 70/30, 80/20 และ 90/10) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การใช้เป็นวัสดุทางเลือกที่ใช้ในการก่อสร้าง ชั้นรองพื้นทาง และชั้นพื้นทาง การทดสอบ
ประกอบไปด้วยการหาขนาดคละ, ค่าความถ่วงจำเพาะ, ค่าการดูดซึมน้ำ, ค่าความต้านทานการสึก
หรอ, การทดสอบแบบสูงกว่ามาตรฐาน และแคลิฟอร์เนียร์เบริงเรโซ (CBR) ผลการทดสอบพบว่า
เศษเมลามีนเป็นวัสดุที่ไม่มีความเหนียว (non-plastic) และมีความทนทานสูง ดังนั้น ดินลูกรังด้อย
คุณภาพที่มีเศษคริบเมลามีนผสม จึงสามารถพัฒนาคุณสมบัติด้านการลดความเหนียว, เพิ่มความ
คงทนต่อการสึกหรอ, เพิ่มค่าแคลิฟอร์เนียร์เบริงเรโซ และลดการบรวมตัว ผลการทดลองยังแสดง
ให้เห็นว่าคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกล ของดินลูกรังด้อยคุณภาพที่ถูกแทนที่ด้วยเศษ
คริบเมลามีนปริมาณร้อยละ 20 สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุคดเลือกตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ในขณะที่ ดินลูกรังด้อยคุณภาพที่ถูกแทนที่ด้วยเศษคริบเมลามีนปริมาณร้อยละ 50 พนวยอยู่ใน
เกณฑ์ใช้เป็นวัสดุรองพื้นทาง

ส่วนที่สองศึกษาความหนาแน่น ความสามารถในการรับแรงอัด และความทนทานต่อการ
ทดสอบเปียกสลับแห้ง ของตัวอย่างดินลูกรังที่ผสมเศษคริบเมลามีนและปริมาณปูนซีเมนต์ที่
อัตราส่วนต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าความหนาแน่นและความสามารถในการรับแรงอัดลดลงตาม
ปริมาณเศษคริบเมลามีนที่แทนที่เท่าไปอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าความสามารถในการรับแรงอัดจะ
ลดลง แต่ค่าแคลิฟอร์เนียร์เบริงเรโซแบบแซร์และค่าความทนทานต่อการทดสอบเปียกสลับแห้ง มี
ค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณเศษคริบเมลามีน โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดจากการศึกษาพบว่าเท่ากับ
ร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับค่าแคลิฟอร์เนียร์เบริงเรโซแบบแซร์ และความสามารถในการรับแรงอัด
หลังการทดสอบเปียกสลับแห้ง ดินลูกรังที่แทนที่ด้วยเศษคริบเมลามีนร้อยละ 20 และปริมาณ

ปูนซีเมนต์ร้อยละ 3 อญี่ปุ่นเกณฑ์ใช้เป็นวัสดุคันทาง ในขณะที่ ดินถูกรังที่แทนที่ด้วยเศษคริบเมลามีนร้อยละ 40 และ 20 ผสมปูนซีเมนต์ร้อยละ 5 อญี่ปุ่นเกณฑ์ใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้นทาง และชั้นพื้นทางตาม มาตรฐานกรมทางหลวงตามลำดับ ผลการทดสอบเปียกสลับแห้งพบว่าตัวอย่างที่ทดสอบครึ่งเมลามีนสามารถทนทานต่อการทดสอบมากกว่า 3 วงรอบ

ส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาความสามารถในการชะล้างลายโลหะหนักของตัวอย่างดินถูกรังที่ผสมเศษคริบเมลามีนและปริมาณปูนซีเมนต์ และและเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล ผลการศึกษาการชะล้างลายโลหะหนักพบว่าดินถูกรังที่แทนที่ด้วยเศษคริบเมลามีนร้อยละ 20 และปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 5 สามารถใช้ในงานโครงสร้างทางได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากเนื่องจากความเข้มข้นของโลหะหนักที่ชะล้างลายอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ผลของการศึกษารังนี้จะเป็นการส่งเสริมให้มีใช้เศษคริบเมลามีนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้างโครงทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป



JEERAPAN DONRAK : ENGINEERING PROPERTIES AND
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF MARGINAL LATERITIC
SOIL IMPROVED BY MELAMINE DEBRIS REPLACEMENT FOR
SUSTAINABLE PAVEMENT APPLICATION. THESIS ADVISOR :
PROF. SUKSUN HORPIBULSUK, Ph.D., 103 PP.

MARGINAL LATERITIC SOIL / MELAMINE DEBRIS / CEMENT / LEACHATE

This thesis aims to study the possibility of using melamine debris (MD) to stabilize marginal lateritic soil to be a sustainable stabilized pavement material. The thesis is mainly composed of three main parts. In this first part, a comprehensive suite of geotechnical laboratory tests was undertaken on samples of melamine debris (MD) blended with marginal lateritic soil (LS) at various ratios (50/50, 60/40, 70/30, 80/20 and 90/10) to ascertain it as an alternative unbound sub-base/base material. The physical and mechanical tests include particle size distribution, specific gravity, water absorption, consistency, Los Angeles (LA) abrasion, modified Proctor compaction and California Bearing Ratio (CBR). Since MD is a non-plastic and durable material, the MD replacement improves soil plasticity, abrasion, CBR and swelling of the marginal lateritic soil. The results indicate that physical and mechanical properties of the 20% MD replacement blend are found to meet the requirement of local road authority for engineering fill materials while the 50% MD replacement blend is found to be at the borderline for subbase course material

The second part investigates the density, unconfined compression strength (UCS) and durability against wetting and drying (w-d) cycles of cement stabilized

LS/MD blends, at various cement contents and MD replacement ratios. The density and UCS of stabilized LS/MD blends decreases significantly with the MD replacement ratio. Even with the decrease in UCS, the soaked CBR and durability against w-d cycles are improved by MD replacement. The optimum MD replacement ratio is found to be 20%, which corresponds with the highest soaked CBR and w-d cycled UCS. The 3% cement LS/MD blend at 20% MD can be used as a stabilized subgrade material, while 5% cement LS/MD blends at 40% MD and 20% MD can be used as stabilized subbase and base materials, respectively based on the specification of Department of Highways, Thailand. These stabilized materials were found to sustain up to 3 w-d cycles.

Last, the environmental assessment, the leachability of the heavy metals of cement stabilized LS/MD blends were measured and compared with international standards. The leachate results indicated that 5% C LS/20%MD blend can be safely used in sustainable pavement applications, as the leachate heavy metal concentrations were within the acceptable range. The outcome of this study will promote the usage of waste MD in an environmentally friendly pavement construction manner.

School of Civil Engineering

Academic Year 2017

Student's Signature _____

Advisor's Signature _____