

บทคัดย่อ

ในการศึกษานี้ พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตถูกเตรียมที่อัตราส่วน 100/0, 90/10, 80/20 และ 70/30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ด้วยเครื่องอัดรีดชนิดแกนคู่หมุนในทิศทางเดียวกัน และขึ้นงานทดสอบถูกเตรียมด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูป มีการตรวจสอบสมบัติทางกล สมบัติทางสัณฐานวิทยา และสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม เมื่อปริมาณพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตเพิ่มขึ้น ค่าการยืดตัวสูงสุด ณ จุดขาดและค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกมีค่าสูงขึ้น ในขณะที่ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและค่ามอดูลัสมีค่าต่ำลง ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดไม่เพียงแสดงลักษณะการแตกหักแบบเหนียวในพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตแต่ยังแสดงให้เห็นความไม่เข้ากันระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต พอลิเมอร์ผสมมีความเสถียรทางความร้อนที่ดีกว่าพอลิแลคติกแอซิด

พอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์ถูกใช้เป็นสารช่วยให้เข้ากันเพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต พอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์ถูกเตรียมโดยเครื่องบดผสมภายในที่ปริมาณมาลีอิกแอนไฮดรายด์ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ 2, 5-บิวทิลเปอร์ออกไซด์ -2, 5 ไดเมทิลเฮกเซน 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ปริมาณพอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์คือ 3, 5 และ 7 ส่วนในร้อยส่วนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต การเติมพอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์ที่ปริมาณ 3 ส่วนในร้อยส่วนของพอลิเมอร์ผสม ส่งผลให้สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงการยึดติดระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรต แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใส่ปริมาณพอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์เป็น 5 และ 7 ส่วนในร้อยส่วนของพอลิเมอร์ผสม สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมลดลง ความเสถียรทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใส่พอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์ความเสถียรทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้น เมื่อมีการใส่พอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์

พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิবিวิธีลีนอะดิเปตโคเทอเรพทาเรตที่ผ่านการปรับปรุงความเข้ากันได้ด้วยพอลิแลคติกแอซิดกราฟท์มาลีอิกแอนไฮดรายด์ถูกผสมกับผงซีลี้อยู่ที่ปริมาณผงซีลี้อยู่ 20, 30, และ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก โดยผงซีลี้อยู่ถูกตัดแปรด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 30 นาที เมื่อเพิ่มปริมาณผงซีลี้อยู่ในพอลิเมอร์ผสม ค่าการต้านทานต่อแรงดึง ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทก และค่าการยืดตัวสูงสุด ณ จุดขาดลดลง ขณะที่ค่ามอดูลัสมีค่าสูงขึ้น ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดแสดงการรวมตัวกันของผงซีลี้อยู่ และการยึดติดที่ไม่มี

ค

ระหว่างผงซีลี้อยู่กับพอลิเมอร์เมทริกซ์ ความเสถียรทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ ปริมาณผงซีลี้อยู่เพิ่มขึ้น



Abstract

In this study, poly(lactic acid) (PLA)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) blends were prepared at 100/0, 90/10, 80/20, and 70/30 wt% using a co-rotating twin screw extruder. Test specimens were molded using an injection molding machine. Mechanical, morphological, and thermal properties of the blends were investigated. With increasing PBAT content, elongation at break and impact strength increased whereas tensile strength and modulus decreased. SEM micrographs revealed not only some features of ductile fracture in the PLA/PBAT blends but also incompatibility between PLA and PBAT. Polymer blends had better thermal stability than PLA. Poly(lactic acid) grafted with maleic anhydride (PLA-g-MA) was used as a compatibilizer to improve compatibility of PLA/PBAT blends. PLA-g-MA was prepared using an internal mixer. Maleic anhydride content was 5 wt% and (2,5-bis(tert-butyl peroxy)-2,5 dimethylhexane content was 1 wt%. PLA-g-MA contents were 3, 5, and 7 phr. The addition of 3 phr of PLA-g-MA led to increased mechanical properties of the blend due to improved adhesion between PLA and PBAT. However, mechanical properties were decreased with incorporating 5 and 7 phr of PLA-g-MA. Thermal stability of the blends was enhanced with the presence of PLA-g-MA.

PLA-g-MA compatibilized PLA/PBAT blends were mixed with 20, 30, and 40 wt% sawdust. Sawdust was treated with 2 wt% sodium hydroxide solution for 30 minutes. With increasing sawdust content, tensile strength, impact strength and elongation at break of the composites were decreased whereas modulus was increased. SEM micrographs showed agglomeration of sawdust and poor adhesion between sawdust and polymer matrix. Thermal stability of the composites was continuously decreased when sawdust content was increased.